



CE  
0197

<b>EN</b>	ENGLISH	English	ADHESIVE RESIN CEMENT SYSTEM
<b>FR</b>	FRANÇAIS	French	SYSTÈME DE CIMENT RÉSINE ADHÉSIF
<b>ES</b>	ESPAÑOL	Spanish	SISTEMA DE CEMENTO DE RESINA ADHESIVO
<b>IT</b>	ITALIANO	Italian	SISTEMA CON CEMENTO RESINA ADESIVO
<b>NL</b>	NEDERLANDS	Dutch	ADHESIEF COMPOSIET CEMENT SYSTEEM
<b>DE</b>	DEUTSCH	German	ADHÄSIVES KUNSTSTOFFZEMENTSYSTEM
<b>SV</b>	SVENSKA	Swedish	VIDHÄFTANDE KOMPOSITCEMENT SYSTEM
<b>NO</b>	NORSK	Norwegian	ADHESIVT PLASTSEMENTSYSTEM
<b>FI</b>	SUOMI	Finnish	ADHESIIVINEN RESIINISEMENTTIJÄRJESTELMÄ
<b>DA</b>	DANSK	Danish	ADHÆSIVT RESINCEMENT-SYSTEM
<b>PT</b>	PORTUGUÊS	Portuguese	SISTEMA DE CIMENTO DE RESINA ADESIVO
<b>EL</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Greek	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
<b>TR</b>	TÜRKÇE	Turkish	ADEZİV REZİN SİMAN SİSTEMİ
<b>PL</b>	POLSKI	Polish	SYSTEM ADHEZYJNY NA BAZIE CEMENTU ŻYWICZNEGO
<b>RO</b>	ROMÂNĂ	Romanian	SISTEM DE CIMENTARE CU RĂȘINI ADEZIVE
<b>HR</b>	HRVATSKI	Croatian	ADHEZIVNI CEMENTNI SUSTAV NA BAZI SMOLE
<b>HU</b>	MAGYAR	Hungarian	ADHEZÍV MŰAGYANTA ALAPÚ CEMENTRENDSZER
<b>SL</b>	SLOVENŠČINA	Slovenian	ADHEZIVNI SISTEM IZ KOMPOZITNEGA CEMENTA
<b>CS</b>	ČESKY	Czech	ADHEZIVNÍ SYSTÉM NA BÁZI KOMPOZITNÍHO CEMENTU
<b>SK</b>	SLOVENSKY	Slovak	KOMPOZITNÝ SYSTÉM ŽIVICOVÉHO CEMENTU
<b>BG</b>	БЪЛГАРСКИ	Bulgarian	СИСТЕМА С АДХЕЗИВЕН КОМПОЗИТЕН ЦИМЕНТ
<b>UK</b>	УКРАЇНСЬКА	Ukrainian	АДГЕЗИВНА КОМПОЗИТНА ЦЕМЕНТНА СИСТЕМА
<b>ET</b>	EESTI	Estonian	ADHESIIVNE VAIGUPÖHINE TSEMENDISÜSTEEM
<b>LV</b>	LATVIEŠU	Latvian	ADHEZĪVA SVEĶU CEMENTA SISTĒMA
<b>LT</b>	LIETUVIŠKAI	Lithuanian	ADHEZYVINĖ DERVINĖ CEMENTAVIMO SISTEMA

<b>MD</b>	<b>EN</b>	Medical Device	<b>DA</b>	Medicinsk udstyr	<b>CS</b>	Zdravotnický prostředek
	<b>FR</b>	Dispositif médical	<b>PT</b>	Dispositivo médico	<b>SK</b>	Zdravotnícka pomôcka
	<b>ES</b>	Producto sanitario	<b>EL</b>	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	<b>BG</b>	Медицинско изделие
	<b>IT</b>	Dispositivo medico	<b>TR</b>	Tıbbi cihaz	<b>UK</b>	Виріб медичного призначення
	<b>NL</b>	Medisch hulpmiddel	<b>PL</b>	Wyrób medyczny	<b>ET</b>	Meditiiniseade
	<b>DE</b>	Medizinprodukt	<b>RO</b>	Dispozitiv medical	<b>LV</b>	Medicīniska ierīce
	<b>SV</b>	Medicinteknisk produkt	<b>HR</b>	Medicinski proizvod	<b>LT</b>	Medicinos priemonė
	<b>NO</b>	Medisinsk utstyr	<b>HU</b>	Orvostechnikai eszköz		
	<b>FI</b>	Lääkinnällinen laite	<b>SL</b>	Medicinski pripomoček		



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP

Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany



Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835

URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

**ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE****EN****PANAVIA<sup>TM</sup> V5**

2°C / 36°F

8°C / 46°F



0197

**I. INTRODUCTION**

PANAVIA V5 is an adhesive resin cement system. PANAVIA V5 consists of the cement paste (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS and K-ETCHANT Syringe. The Paste is a dual-cure (light- and/or self-cure), fluoride-releasing, radiopaque resin cement for ceramics (lithium disilicate, zirconia, etc.), hybrid ceramics (e.g. ESTENIA C&B), composite resins, and metal restorations. It is supplied in an automix delivery system which mixes equal amounts of two components. It is available in the following 5 shades; Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, and Opaque. The Opaque shade should be self-cured for final curing due to its strong opacity. The Try-in Paste is a shade matching material which has approximate color and transparency as the hardened mixture of Paste. The Tooth Primer is a self-etching primer to tooth structure that accelerates the polymerization of the Paste. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS is a dental universal prosthetic primer that provides an enhanced adhesive surface to ceramics, hybrid ceramics, composite resins and metals. K-ETCHANT Syringe is an etching gel that consists of 35 % phosphoric acid aqueous solution and colloidal silica. PANAVIA V5 shows colour stability and has radiopacity equal to or greater than 1mm aluminum. Opaque shade is classified as a "Class 1" of Type 2 material and the other shades are classified "Class 3" of Type 2 material by ISO4049.

**II. INDICATIONS**

PANAVIA V5 is indicated for the following uses:

- [1] Cementation of crowns, bridges, inlays and onlays
- [2] Cementation of veneers
- [3] Cementation of adhesion bridges and splints
- [4] Cementation of prosthetic restorations on implant abutments and frames
- [5] Cementation of posts and cores
- [6] Amalgam bonding

**III. CONTRAINDICATIONS**

Patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers

**IV. POSSIBLE SIDE EFFECTS**

- [1] The oral mucosal membrane may turn whitish when contacted by the product due to the coagulation of protein. This is usually a temporary phenomenon that will disappear in a few days. Instruct patients to avoid irritating the affected area while brushing.
- [2] K-ETCHANT Syringe may cause inflammation or erosion due to its chemistry. Use caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eye.

**V. INCOMPATIBILITIES**

- [1] Do not use eugenol-containing materials for pulp protection or temporary sealing, since the eugenol may cause discoloration and can retard the curing process.
- [2] Do not use hemostatic agents containing ferric compounds since these materials may impair adhesion and may cause discoloration of the tooth margin or surrounding gingiva due to remaining ferric ions.
- [3] Do not use a hydrogen peroxide solution for cleaning cavities since it may weaken the bond strength to the tooth structure.

**VI. PRECAUTIONS****1. Safety precautions**

1. This product contains substances that may cause allergic reactions. Avoid use of the product in patients with known allergies to methacrylate monomers or any other components.
2. If the patient demonstrates a hypersensitivity reaction, such as rash, eczema, features of inflammation, ulcer, swelling, itching or numbness, discontinue use of the product and seek medical attention.
3. Avoid direct contact with the skin and/or soft tissue to prevent hypersensitivity. Wear gloves or take appropriate precautions when using the product.
4. Exercise caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eye. Before using the product, cover the patient's eyes with a towel or safety glasses to protect them in the event of splashing material.
5. If the product comes in contact with human body tissues, take the following actions:
  - <If the product gets in the eye>  
Immediately wash the eye with copious amounts of water and consult a physician.
  - <If the product comes in contact with the skin or the oral mucosa>  
Immediately wipe the area with a cotton pellet or a gauze pad moistened with alcohol, and rinse with copious amounts of water.
6. Exercise caution to prevent the patient from accidentally swallowing the product.
7. Do not reuse the mixing tip, the endo tip, the needle tip and the applicator brush to prevent cross-contamination. These are single-use and should be discarded after using.
8. Dispose of this product as a medical waste to prevent infection. The needle tip must be disposed of after covering the tip of the needle to prevent injury.

**2. Handling and manipulation precautions****[Common precautions]**

1. The product must not be used for any purposes other than specified in [II. INDICATIONS].

2. The use of this product is restricted to dental professionals.
3. Do not use the product as a provisional cement. This material is designed to use as a permanent cement.
4. Use a rubber dam to prevent contamination and to control moisture.
5. Use a pulp capping agent in a cavity close to the pulp or in the event of accidental pulp exposure.
6. When using temporary materials containing tannin or magnesia, completely remove it to prevent the discoloration.
7. When using hemostatics agents containing aluminum chloride, minimize its quantity, and use caution to prevent contact with the adherent surface. Failure to do so might weaken the bond strength to the tooth structure.
8. Completely remove any lining materials, amalgam and temporary sealing materials when preparing the cavity to avoid poor adhesion.
9. Do not mix the product with any other dental materials.
10. If the containers and/ or instruments for this product are damaged, protect yourself from any danger and immediately discontinue their use.
11. Do not use the same applicator brush for both the Tooth Primer and CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

**[Paste]**

1. The Opaque shade should be self-cured for final curing due to its low curing depth. The margins of the prosthetic restoration can be light-cured.
2. The Paste must be used within 2 minutes after dispensing.
3. The polymerization of the paste will be accelerated by contact with Tooth Primer. The procedure should be carried out within the working time listed in the table below. The Paste must be applied only to one veneer at a time when cementing multiple veneers.

Paste setting time in the oral cavity (at 37°C, after coming into contact with Tooth Primer)

Working time	60 seconds
Setting time	3 minutes

4. Be careful to prevent unnecessary exposure to direct sunlight or operating lights. The Paste contains a light-cure catalyst that is highly photo-reactive. During cementation, adjust the angle and/ or distance of the dental light to reduce the intensity of light entering the oral cavity to prevent premature polymerization of the paste.
5. Do not use a Lentulo spiral to insert the paste into the root canal.
6. If you want to place dental posts into several root canals of one tooth, complete the post placement of one root canal before proceeding with another. Make sure to prevent the excess cement from entering another root canal.
7. When dispensing the cement intra-orally using the mixing tip or endo tip, be careful to avoid cross-contamination. Cover the entire syringe with a disposable plastic barrier to prevent saliva and blood contamination. Disinfect the syringe by wiping it with an absorbent cotton with alcohol both before and after use.
8. Excess cement can be removed after tack light-curing it for 3-5 seconds. When removing the excess cement, hold the restoration in place to avoid the possibility of lifting the restoration since there could be some insufficiently cured resin cement.

**[Try-in Paste]**

1. The use of the Try-in Paste should be limited to checking the shade matching with the PANAVIA V5 Paste.
2. The Try-in Paste does not set. Do not use it to cement restorations.
3. A transparent liquid may appear at the tip of the Try-in Paste syringe. If this transparent liquid is present, it should be dispensed and discarded, since the separated liquid may affect the shade matching.
4. Shade evaluation with Try-in Paste should be performed using the same approximate thickness of Try-in Paste as the hardened cement.
5. After use, thoroughly wash the Try-in Paste from the restoration and tooth surface with water to avoid poor adhesion.

**[Tooth Primer]**

1. Use within 5 minutes after dispensing.
2. Do not use for surface treatment of implant abutments, frames and prosthetic restorations (inlays, onlays, crowns, bridges and veneers). The polymerization of the paste will be accelerated and the working time will be insufficient.
3. Only use with PANAVIA V5 Paste. **Do not** use in conjunction with other resin cement (e.g. PANAVIA F 2.0 or CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Clean the cavity sufficiently to prevent poor bonding. If the adherent surface is contaminated with saliva or blood, wash it thoroughly and dry. Then re-apply the Tooth Primer.

**[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS should be used shortly after dispensing. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS contains volatile ethanol. As the solvent evaporates, the viscosity increases and may make it difficult to apply.
2. Perform bonding (or cementation) soon after treating the restoration surface with CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. If the treated surface is contaminated with saliva or blood, wash it with water, dry, clean with K-ETCHANT Syringe, and re-treat.

**[K-ETCHANT Syringe]**

1. Be careful not to contaminate it with saliva or blood. If the treated surface is contaminated, re-treat.
2. Be careful to avoid cross-contamination. Disinfect the syringe by wiping it with an absorbent cotton with alcohol both before and after use. Cover the entire syringe with a disposable plastic barrier to prevent saliva and blood contamination.
3. If the product adheres to clothing, wash it off with water.
4. After each use, remove the needle tip from the syringe and recap the syringe immediately and tightly.
5. Etching the vital dentin may cause post-operative sensitivity.

**[Dental light-curing unit]**

1. Use it according to the Instructions for Use for the dental light-curing unit.
2. Do not look directly at the light source. Protective glasses are recommended.

- Low light intensity causes poor adhesion. Check the lamp for service life and the dental curing light guide tip for contamination. It is advisable to check the dental curing light intensity using an appropriate light evaluating device at appropriate intervals.
- The emitting tip of the dental curing unit should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface has to be light-cured, it is advisable to divide the area into several sections and light-cure each section separately.
- Check the conditions required to cure the paste mixture by referring to the light-curing times listed in these Instructions for Use before using the product.

### **3. Storage precautions**

- The product must be used by the expiration date indicated on the package.
- The Paste, Tooth Primer and CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS must be stored (2-8°C/36-46°F) when not in use, and should be brought to room temperature for 15 minutes before use in order to restore its normal viscosity and curing properties. Try-in Paste and K-ETCHANT Syringe should be stored at 2-25°C/36-77°F when not in use.
- The product must be kept away from extreme heat, direct sunlight or a flame.
- The bottle or syringe cap should be replaced as soon as the liquid or paste has been dispensed from the bottle or syringe. This prevents evaporation of volatile ingredients.
- The product must be stored in a proper place where only dental practitioners can access.

## **VII. COMPONENTS**

Please see the outside of the package for contents and quantity.

### <Principal ingredients>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

#### (1) Paste A

- Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA)
- Triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA)
- Hydrophobic aromatic dimethacrylate
- Hydrophilic aliphatic dimethacrylate
- Initiators
- Accelerators
- Silanated barium glass filler
- Silanated fluoroalminosilicate glass filler
- Colloidal silica


#### (2) Paste B

- Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA)
- Hydrophobic aromatic dimethacrylate
- Hydrophilic aliphatic dimethacrylate
- Silanated barium glass filler
- Silanated aluminium oxide filler
- Accelerators
- dl-Camphorquinone
- Pigments

The total amount of inorganic filler is approximately 38 vol%.

The particle size of inorganic fillers range from 0.01 µm to 12 µm.

### Device components:



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerol
- Silanated silica
- Silanated colloidal silica
- Colloidal silica
- Pigments

- Tooth Primer

- 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
- 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA)
- Hydrophilic aliphatic dimethacrylate
- Accelerators
- Water

- K-ETCHANT Syringe

- Phosphoric acid
- Water
- Colloidal Silica
- Pigment

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-Methacryloxypropyl trimethoxsilane
- 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
- Ethanol

- Accessories

- Mixing tip
- Endo tip (S)
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>)
- Mixing dish

## **VIII. CLINICAL PROCEDURES**

### **A. Standard procedure I (Indications [1], [2] and [3])**

- Cementation of crowns, bridges, inlays and onlays
- Cementation of veneers
- Cementation of adhesion bridges and splints

### **A-1. Cleaning the prepared tooth (tooth, metal, composite resin)**

When cementing to the prepared tooth, remove the temporary sealing material and temporary cement in the usual manner; clean the cavity using moisture control.

### **A-2. Trial fitting and adjusting a restoration**

- Trial fit the prosthetic restoration to check its fit on the prepared tooth, as necessary.
- If necessary, apply the selected shade of Try-in Paste onto the cementation surface of the restoration and trial fit the restoration onto the prepared tooth. Remove excess Try-in Paste from the margins with a brush. The shades of Try-in Paste correspond to those of the hardened cement (PANAVIA V5 Paste).
- Check the shade for best color matching, and then remove the restoration. Using water, completely wash the Try-in Paste from the inner surface of the restoration and the prepared tooth surface.

### **A-3. Conditioning the prosthetic restoration surface**

Please follow the Instructions for Use of the restorative material. In the absence of specific instructions, we recommend the following procedures and application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

#### *If the adherent surface is metal oxide ceramic (e.g. KATANA Zirconia) or metal:*

- Roughen the adherent surface by blasting with alumina powder (30-50 µm) using air pressure of 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm², 15-58 psi). The air pressure and powder size should be properly adjusted to suit the material and/or shape of the prosthetic restoration, using caution to prevent chipping.
- Clean the prosthetic restoration in an ultrasonic cleaning unit for 2 minutes followed by drying it with an air stream.

#### *If the adherent surface is silica-based ceramic (e.g. conventional porcelain, lithium disilicate), hybrid ceramics or composite resin:*

Based on the type of restoration, Acid Treatment or Blasting Treatment may be used:

##### *Acid Treatment (e.g. conventional porcelain, lithium disilicate):*

- Etch the adherent surface with a hydrofluoric acid solution in accordance with the Instructions for Use of the restoration material, or apply K-ETCHANT Syringe over the adherent surface and leave it for 5 seconds.
- Clean the adherent surface with water and dry.

##### *Blasting Treatment (e.g. composite resin):*

- Roughen the adherent surface by blasting with alumina powder (30-50µm) using air pressure of 0.1-0.2 MPa (1-2 kgf/cm², 15-29 psi). The air pressure and powder size should be properly adjusted to suit the material and/or shape of the prosthetic restoration, using caution to prevent chipping.
- Clean the prosthetic restoration in an ultrasonic cleaning unit for 2 minutes followed by drying it with an air stream.

### **A-4. Application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the prosthetic restoration**

- If the adherent surface is composite resin, apply K-ETCHANT Syringe onto the adherent surface and leave it for 5 seconds; rinse and dry.

- Apply CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the adherent surface of the restoration with an applicator brush. After application, dry the entire adherent surface sufficiently using mild, oil-free air flow.

#### [NOTE]

For optimal performance, ALLOY PRIMER can be used on the surface of the precious metal alloy instead of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Please refer to the Instructions for Use of ALLOY PRIMER.

### **A-5. Application of Tooth Primer to the prepared tooth**

Based on the type of adherent surface and/or procedure, treat as follows before application of Tooth Primer.

#### *Etching of the enamel surface (Optional, but necessary for veneers and adhesive bridges):*

A clinically adequate adhesive bond is achieved by the application of Tooth Primer without an extra phosphoric acid etching step.

If the adherent surface is uncut enamel or when cementing an adhesion bridge or veneers, apply K-ETCHANT Syringe to the enamel surface only and leave for 10 seconds; rinse and dry.

- Apply Tooth Primer to the entire prepared tooth (tooth, metal, composite resin), with an applicator brush and leave in place for 20 seconds. Use caution not to allow saliva or exudates to contact the treated surfaces.
- Use a cotton pellet to carefully remove any excess Tooth Primer liquid from the prepared tooth, especially from the shoulders at the margins and corners of the prepared tooth.
- Thoroughly dry the entire adherent surface sufficiently by blowing mild, oil-free air. Use a vacuum aspirator to prevent the Tooth Primer liquid from dispersing.

### **A-6. Preparing the syringe and accessories**

- Attach a mixing tip or an endo tip to the syringe of PANAVIA V5 Paste in the usual manner.

#### [CAUTION]

Before attaching a mixing tip or an endo tip, extrude small amounts of the two pastes, making sure equal amounts are being dispensed through the two outlets of the syringe; then discard them. If equal amounts of paste are not used, there is a possibility of poor polymerization.

#### [NOTE]

- After use, the syringe should be stored with the cap. When you put the cap back on the syringe before storage, make sure the cap is free of paste.
- When replacing an old mixing tip or endo tip with a new one, turn it 1/4 of a turn counterclockwise to align the projections of the mixing tip or the endo tip with the grooves in the syringe. Remove it from the syringe by twisting and pressing downward.
- If the paste has hardened making it difficult to squeeze the mixed paste out of the syringe, remove the hardened paste by using an appropriate instrument.
- When changing the direction of the endo tip, rotate the distal attachment and use caution not to bend the slender dispensing nozzle.

#### A-7. Cementing the prosthetic restoration

- (1) Apply the mixed paste over the entire adherent surface of the prosthetic restoration or the entire prepared tooth. If the paste is applied directly on the entire prepared tooth intra-orally, you must begin step (2) within 60 seconds after application of the paste.
- (2) Place the prosthetic restoration on the prepared tooth.

#### A-8. Removing the excess cement and final curing

##### A-8-a. For Universal (A2), Clear, Brown (A4) or White shades:

- (1) Remove any excess cement using either of the following two methods:

###### Removing method for tack-cured excess cement:

Light-cure any excess cement in several spots for 3 to 5 seconds. Holding the prosthetic restoration in position, remove the tack-cured excess cement using a dental explorer. It is advisable to determine in advance the light-curing time of the excess cement by light-curing some paste on a mixing pad.

###### Removing method using a small brush:

Any excess cement remaining at the margins can be removed with a small brush.

Light-cure the margins of the prosthetic restoration using the dental curing unit. Please confirm the curing time by referencing Table 1.

[For curing margins of the restoration, it is possible to cover the margins with a protective gel (e.g. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II) to prevent the formation of an oxygen inhibition layer according to the Instructions for Use.]

- (2) Finally, cure the cement using either of the following two methods:

###### Prosthetic restorations that are not translucent (e.g. metal crowns):

Allow the cement to chemical-cure by letting it set for 3 minutes after placement of the prosthetic restoration.

###### Prosthetic restorations that are translucent (e.g. ceramic inlays):

Light-cure the entire surface of the prosthetic restoration using the dental curing unit. If the area you want to light-cure is larger than the light emitting tip, divide the exposure process into a few applications.

Please confirm the curing time by referencing the following table:

Table1: Curing time for type of light source.

Type of light source (Light intensity)	Curing time
High-intensity BLUE LED * (More than 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Twice for 3 to 5 sec.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.
Halogen lamp (More than 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.

The effective wavelength range of each dental curing unit must be 400 - 515 nm.

\* Peak of emission spectrum: 450 - 480 nm.

The working times and setting times depend on the ambient and oral temperature as indicated below. When oral temperature is not specified in the Instructions for Use, it is understood to be 37°C/ 99°F. Note that this cement is a dual-curing cement and therefore sensitive to artificial and natural light.

Table2: Working time and setting time (for cementation of crowns, bridges, inlays, onlays, veneers and adhesion bridges)

Working time after initial dispensing (23°C/ 73°F)	2 min.
Working time after insertion of the paste into the cavity (37°C/ 99°F)	60 sec.
Tack-curing for removal of excess cement	3 - 5 sec.
Final-curing after placement of the restoration	
light-cure (LED)	10 sec. *
self-cure (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Curing time using BLUE LED (light intensity: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>).

##### A-8-b. For Opaque shade:

- (1) Any excess cement remaining at the margins can be removed with a small brush. Light-cure the margins of the prosthetic restoration using the dental curing unit. Please confirm the curing time by referencing Table 1.  
[For curing margins of the restoration, it is possible to cover the margins with a protective gel (e.g. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) to prevent the formation of an oxygen inhibition layer according to the Instructions for Use.]
- (2) Allow the cement to chemical-cure by letting it set for 3 minutes after placement of the prosthetic restoration.

#### B. Standard procedure II (Indications [4])

##### [4] Cementation of prosthetic restorations on implant abutments and frames

##### B-1. Cleaning the implant abutment or frame, Trial fitting and adjusting a restoration, Conditioning the prosthetic restorative surface

See section "A-1", "A-2" and "A-3".

##### B-2. Application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Apply CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the internal surface of the restoration and adherent surface of implant abutments or frames with an applicator brush. After application, dry the entire adherent surface sufficiently using mild, oil-free air flow.

###### [NOTE]

For optimal performance, ALLOY PRIMER can be used on the surface of the precious metal alloy instead of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Please refer to the Instructions for Use of ALLOY PRIMER.

#### B-3. Preparing the syringe and accessories

See section "A-6".

#### B-4. Cementing the prosthetic restoration

- (1) Apply the mixed paste onto the entire adherent surface of the prosthetic restoration.
- (2) Place the prosthetic restoration on the implant abutment or frame.

#### B-5. Removing the excess cement and final curing

##### B-5-a. For Universal (A2), Clear, Brown (A4) or White shades:

- (1) Remove any excess cement. See section "A-8-a (1)".

- (2) Finally, cure the cement using either of the following two methods:

###### Prosthetic restorations that are not translucent (e.g. metal crowns):

Allow the cement to chemical-cure by letting it set after placement of the prosthetic restoration. See the below table.

Table3: Setting time (for cementation of prosthetic restorations on implant abutments and frames)

Final-curing after placement of the restoration	
self-cure (37°C/ 99°F)	5 min.
self-cure (23°C/ 73°F)	10 min.

###### Prosthetic restorations that are translucent (e.g. ceramic inlays):

Light-cure the entire surface of the prosthetic restoration using the dental curing unit. If the area you want to light-cure is larger than the light emitting tip, divide the exposure process into a few applications.

Please confirm the curing time by referencing Table1.

##### B-5-b. For Opaque shade:

- (1) Treat the excess cement. See section "A-8-b(1)".

- (2) Allow the cement to chemical-cure by letting it set after placement of the prosthetic restoration. See the Table 3.

#### C. Standard procedure III (Indications [5])

##### [5] Cementation of posts and cores

##### C-1. Preparing a cavity and trial fit of the core or post

- (1) Prepare the endodontically filled root canals for post / core placement in the usual manner. Provide moisture control with a rubber dam.
- (2) Trial fit a core or a dental post (e.g. PANAVIA POST) of appropriate thickness into the prepared cavity. Cut and trim the post as necessary. Wipe away any contamination from the surface of the core or post using a piece of gauze or a cotton pad soaked with ethanol.

##### C-2. Blasting the core or post

Blast the core or post surface according to step "A-3". Do not blast glass fiber posts due to potential damage.

##### C-3. Treatment of the core or post

###### For a metal core and metal post:

Apply CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the surface of the core or post with an applicator brush. After application, dry the entire adherent surface sufficiently using mild, oil-free air flow.

###### [NOTE]

For optimal performance, ALLOY PRIMER can be used on the surface of the precious metal alloy instead of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Please refer to the Instructions for Use of ALLOY PRIMER.

###### For a resin core, glass-fiber post and ceramic post:

(1) Apply K-ETCHANT Syringe to the core or post surface. Leave the gel in place for 5 seconds before washing and drying.

(2) Apply CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the surface of the core or post with an applicator brush. After application, dry the entire adherent surface sufficiently using mild, oil-free air flow.

##### C-4. Application of Tooth Primer

- (1) Apply the Tooth Primer to the root canal and the cavity wall with an applicator brush and leave it in place for 20 seconds. Use caution not to allow saliva or exudates to contact the treated surfaces.
- (2) Use a paper point to carefully remove any excess Tooth Primer liquid from the root canal or cavity, especially from the corners of the cavity and inside the root canal.
- (3) Thoroughly dry the entire adherent surface sufficiently by blowing mild oil-free air. Use a vacuum aspirator to prevent the Tooth Primer liquid from dispersing.

##### C-5. Preparing the syringe and accessories

See section "A-6".

##### C-6. Placing the core or post

(1) Apply the mixed paste over the entire adherent surface of the core or post, or the entire tooth surface within the cavity. If the paste is applied directly into the cavity, you must begin step (2) within 60 seconds after application of the cement.

(2) Place the core or post quickly into the cavity, slightly vibrating it to prevent air bubbles from entering the root canals.

##### C-7. Treatment of the excess cement

###### For cores:

See section "A-8-a (1)" or "A-8-b (1)".

###### For dental posts:

Using an applicator brush, spread the excess cement over the coronal base and post head.

#### C-8. Curing

Light-cure the margins of the core or post. See Table 1 in "A-8".

For the opaque shade, allow the cement to chemical-cure by letting it set for 3 minutes after placement of the core or post.

#### C-9. Preparing for the final restoration

##### *For cores:*

Seat the core in place for approximately 6 minutes and make sure the cement has been completely cured before preparing the abutment tooth.

##### *For dental posts:*

After placing the dental post, place the core buildup composite resin according to the Instructions for Use.

Prepare the abutment tooth 6 minutes after seating the dental post.

### D. Standard procedure IV (Indications [6])

[6] Amalgam bonding

#### D-1. Cleaning of the tooth structure

Clean the cavity and provide moisture control in the usual manner.

#### D-2. Application of Tooth Primer, Preparing the syringe and accessories

See section "A-5" and "A-6".

#### D-3. Placing the amalgam

- (1) Apply the mixed paste over the entire tooth surface within the cavity. You must begin step (2) within 60 seconds after application of the cement.
- (2) The triturated amalgam should be condensed on the unset mixed paste. Occlusal carving can be accomplished in the usual manner.

#### D-4. Removing the excess cement and final curing

See section "A-8".

#### [WARRANTY]

Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proved to be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

#### [NOTE]

If a serious accident attributable to this product occurs, report it to the manufacturer's authorized representative shown below and the regulatory authorities of the country in which the user/patient resides.

#### [NOTE]

"PANAVIA", "CLEARFIL" and "ESTENIA" are trademarks of KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" is a trademark of NORITAKE CO., LIMITED.




**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

**Kuraray Europe GmbH** (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



## I. INTRODUCTION

PANAVIA V5 est un système de ciment résine adhésif. PANAVIA V5 est composé d'une pâte de ciment (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS et K-ETCHANT Syringe. La pâte est un ciment résine radio-opaque à double polymérisation (photo et/ou auto-polymérisation), libérant du fluorure pour les céramiques (disilicate de lithium, zircone, etc), les céramiques hybrides (par exemple ESTENIA C&B), les résines composites, et les restaurations métalliques. Il est fourni dans un système de livraison Automix qui peut mélanger des quantités égales de deux composants. Il est disponible dans les 5 teintes suivantes; Universal (A2), Clear, Brown (A4), White et Opaque. La teinte Opaque doit être auto-polymérisée pour obtenir la polymérisation finale en raison de sa forte opacité. La Try-in Paste est un matériau d'adaptation à la teinte qui a quasiment la même couleur et la même transparence que le mélange durci de la Paste. Le Tooth Primer est un apprêt auto-mordancant pour les structures des dents qui accélère la polymérisation de la pâte. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS est un apprêt prosthétique universel dentaire qui fournit une surface adhérente renforcée aux céramiques, aux céramique hybrides, aux résines composites et aux métaux. K-ETCHANT Syringe est un gel de mordancage constitué d'une solution aqueuse d'acide phosphorique à 35% et de silice colloïdale. PANAVIA V5 présente une stabilité des couleurs et une radio-opacité égale ou supérieure à 1 mm d'aluminium. La nuance opaque est classée dans la "classe 1" du matériau de type 2 et les autres nuances sont classées dans la "classe 3" du matériau de type 2 par ISO4049.

## II. INDICATIONS

PANAVIA V5 est indiqué pour les usages suivants:

- [1] Scellement de couronnes, bridges, inlays et onlays
- [2] Scellement d'incrustations vestibulaires
- [3] Scellement de bridges adhérents et atelles
- [4] Scellement des restaurations prothétiques sur piliers d'implant et matrices
- [5] Scellement de tenons et de moignons
- [6] Collage d'amalgame

## III. CONTRE-INDICATIONS

Patients connus pour leur hypersensibilité aux monomères de méthacrylate

## IV. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- [1] La membrane de la muqueuse buccale peut devenir blanchâtre au contact du produit du fait de la coagulation de protéines. Ceci est un événement temporaire qui disparaît habituellement en quelques jours. Demander aux patients d'éviter toute irritation lors du brossage de la zone infectée.
- [2] K-ETCHANT Syringe peut entraîner une inflammation ou une érosion à cause du principe chimique. Faire preuve de précaution pour empêcher le produit d'entrer en contact avec la peau ou l'oeil.

## V. INCOMPATIBILITÉS

- [1] Ne pas utiliser de matériaux contenant de l'eugénol pour la protection de la pulpe ou un scellement temporaire, étant donné que l'eugénol pourrait entraîner une décoloration et retarder le processus de polymérisation.
- [2] Ne pas utiliser d'agents hémostatiques contenant des composés ferriques, les ions ferriques résiduels de ces matériaux risquant de diminuer l'adhérence et de causer une décoloration au bord de la dent ou au niveau de la gencive environnante.
- [3] Ne pas utiliser de solution d'eau oxygénée (i.e. de peroxyde d'hydrogène) pour nettoyer les cavités, car cela risque de diminuer la force de liaison à la structure dentaire.

## VI. PRÉCAUTIONS

### 1. Consignes de sécurité

1. Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. L'utilisation de ce produit chez les patients présentant une allergie connue aux monomères méthacryliques ou à d'autres composants est vivement déconseillée.
2. Si le patient présente une réaction d'hypersensibilité sous forme d'erythème, d'eczéma, de signes caractéristiques d'inflammation, d'ulcère, de gonflement, de prurit ou d'engourdissement, cesser l'utilisation du produit et demander un avis médical.
3. Eviter tout contact direct avec la peau et/ou les tissus mous pour prévenir une hypersensibilité. Porter des gants ou prendre des précautions appropriées lors de l'utilisation du produit. Ne pas regarder directement la source de lumière.
4. Faire preuve de précaution pour empêcher le produit d'entrer en contact avec la peau ou l'oeil. Avant d'utiliser le produit, recouvrir les yeux du patient avec une serviette ou des lunettes de sécurité pour les protéger en cas d'éclaboussures.
5. En cas de contact du produit avec les tissus du corps humain, prendre les mesures suivantes :  
 <En cas de pénétration du produit dans l'oeil>  
 Rincer immédiatement l'oeil abondamment à l'eau et consulter un médecin.  
 <En cas de contact entre le produit et la peau ou les muqueuses buccales>  
 Essuyer immédiatement avec un tampon doux ou de la gaze imprégné d'alcool, puis rincer abondamment à l'eau.
6. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que le patient n'avale accidentellement le produit.

7. Ne pas réutiliser l'embout mélangeur, l'embout endo, l'embout de l'aiguille et la brosse d'application pour éviter toute contamination croisée. Ils sont à usage unique et doivent être jetés après usage.

8. Mettre ce produit au rebut comme un déchet médical afin de prévenir toute infection. Lors de la mise au rebut de l'aiguille, s'assurer que le bout de l'aiguille est recouvert afin de prévenir toute blessure.

## 2. Précautions pour la manipulation

### [Précautions générales]

1. Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les [II. INDICATIONS].
2. L'utilisation de ce produit est réservé aux professionnels dentaires.
3. Ne pas utiliser le produit comme ciment provisoire. Ce matériau est prévu pour un scellement définitif.
4. Utiliser une diuge en caoutchouc pour éviter toute contamination et contrôler l'humidité.
5. Utiliser un agent de coiffage pulinaire dans une cavité à proximité de la pulpe ou en cas d'exposition accidentelle de la pulpe.
6. Lors de l'utilisation de matériaux temporaires contenant du tanin ou de la magnésie, retirez-les complètement pour éviter toute décoloration.
7. Lors de l'utilisation d'agents hémostatiques contenant du chlorure d'aluminium, diminuer la quantité et utiliser prudemment pour éviter tout contact avec la surface adhérente. En cas de contact, la force de liaison sur la structure dentaire risque d'être diminuée.
8. Supprimer complètement tout matériaux de revêtement, les amalgames et les matériaux d'étanchéité temporaire lors de la préparation de la cavité pour éviter une mauvaise adhérence.
9. Ne mélanger le produit à aucun autre matériau dentaire.
10. Si les contenues et/ou des instruments pour ce produit sont endommagés, protégez-vous de tout danger et arrêtez immédiatement de les utiliser.
11. N'utilisez pas la même brosse d'application pour Tooth Primer et CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### [Paste]

1. La teinte Opaque doit être auto-polymérisée pour obtenir la polymérisation finale en raison de sa faible épaisseur de polymérisation. La périphérie de la restauration prothétique peut être photopolymérisée.
  2. La Paste doit être utilisée dans les 2 minutes après la distribution.
  3. La polymérisation de la pâte sera accélérée par contact avec Tooth Primer. La procédure doit être réalisée dans le temps de travail figurant dans le tableau ci-dessous.
- La Paste ne doit être appliquée qu'à un placage au moment de la cimentation de multiples facettes.

Durée d'installation de la Paste dans la cavité orale (à 37°C, après être entré en contact avec Tooth Primer)

Délai d'application	60 secondes
Durée du durcissement	3 min.

4. Soyez prudent pour éviter toute exposition inutile à la lumière directe du soleil ou à la lumière d'exploitation. La pâte contient un catalyseur de photopolymérisation hautement photoractif. Lors du scellement, ajustez l'angle et/ou la distance de la lampe dentaire pour réduire l'intensité lumineuse entrant dans la cavité buccale et ainsi prévenir la polymérisation prémature de la pâte.
5. N'utilisez pas une spirale Lentulo pour insérer la pâte dans le canal radiculaire.
6. Si vous voulez placer les pivots dentaires sur plusieurs canaux radiculaires d'une dent, terminer la pose du tenon d'un canal radiculaire avant de procéder à la pose suivante. Assurez-vous que trop de ciment ne pénètre pas dans un autre canal.
7. Lors de l'application du ciment intra-orale en utilisant l'embout mélangeur ou l'embout endo, faire attention d'éviter toute contamination croisée. Couvrir l'intégralité de la seringue à l'aide d'une protection jetable (comme un sac en plastique) afin d'éviter toute contamination par la salive et le sang. Désinfecter la seringue en la frottant avec un coton absorbant imbibé d'alcool avant et après utilisation.
8. Un excès de ciment peut être retiré après une photopolymérisation rapide de 3-5 secondes. En retirant l'excédent de ciment, maintenir la restauration en place pour éviter qu'elle ne se soulève, le ciment résine pouvant ne pas être suffisamment polymérisé par endroits.

### [Try-in Paste]

1. L'utilisation de la Try-in Paste doit être limitée à la vérification de la correspondance de la teinte avec la PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste ne durcit pas. Ne pas l'utiliser pour la cimentation de restaurations.
3. Un liquide transparent peut apparaître à l'extrémité de la seringue Try-in Paste. Si ce liquide transparent est présent, il doit être distribué et jeté, le liquide séparé pouvant affecter la correspondance de teinte.
4. L'évaluation de la teinte avec Try-in Paste doit être réalisé en utilisant environ la même épaisseur de ciment durci Try-in Paste.
5. Après utilisation, lavez soigneusement la Try-in Paste de la surface de la restauration et des dents avec de l'eau pour éviter une mauvaise adhérence.

### [Tooth Primer]

1. Utilisez moins de 5 minutes après la distribution.
2. Ne pas utiliser pour le traitement de surface des piliers implantaire, des cadres et les restaurations prothétiques (inlays, onlays, couronnes, bridges et facettes). La polymérisation de la pâte sera accélérée et la durée du travail sera insuffisante.
3. Utilisez uniquement avec PANAVIA V5 Paste. **N'utilisez pas** en conjonction avec un autre ciment-résine (par exemple PANAVIA F 2.0 ou CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Nettoyer correctement la cavité pour s'assurer de la bonne tenue du scellement. Si la surface adhérente est contaminée par la salive ou le sang, lavez soigneusement et séchez. Puis appliquez de nouveau Tooth Primer.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS devra être utilisé aussitôt que possible après le dosage. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS contient de l'éthanol volatil. Comme le solvant s'évapore, la viscosité augmente et cela peut rendre difficile l'application.

- Effectuer le collage (ou la cimentation) directement après le traitement de la surface de restauration avec CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
  - Si la surface traitée est contaminée par la salive ou le sang, lavez avec de l'eau, séchez, nettoyez avec K-ETCHANT Syringe, puis refaites le traitement.
- [K-ETCHANT Syringe]**
- Veillez à ne pas la contaminer avec de la salive ou du sang. Si la surface traitée est contaminée, traitez-la de nouveau.
  - Faites attention à éviter toute contamination croisée. Désinfectez la seringue en l'essuyant avec un coton absorbant imbibé d'alcool avant et après utilisation. Couvrez toute la seringue avec une membrane en plastique jetable pour éviter toute contamination par la salive et le sang.
  - Si le produit adhère à des vêtements, lavez-les avec de l'eau.
  - Après chaque utilisation, retirer l'embout aiguille de la seringue et reboucher la seringue immédiatement et solidement.
  - Le mordançage de la dentine vitale peut provoquer une sensibilité post-opératoire.

#### [Unité dentaire de photo polymérisation]

- Utilisez-le selon le mode d'emploi de l'unité de photo polymérisation dentaire.
- Ne pas regarder directement vers la source lumineuse. Le port de lunettes de protection est recommandé.
- Une faible intensité lumineuse provoquera une adhérence médiocre. Vérifier la lampe quant à sa durée de vie et l'embout de guidage de la lampe de polymérisation dentaire quant à une éventuelle contamination. Il est recommandé de vérifier l'intensité de la lampe de polymérisation dentaire en utilisant à intervalles périodiques un dispositif d'évaluation de l'intensité lumineuse.
- L'embout émetteur de l'unité dentaire de polymérisation doit être tenu le plus près et le plus possible à la verticale par rapport à la surface de la résine. Si une surface importante de résine doit être photo polymérisée, il est recommandé de la diviser en différentes sections et de les photo polymériser chacune séparément.
- Vérifier les conditions requises pour la polymérisation de la pâte mélangée en se référant aux durées de photo polymérisation listées dans ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

#### **3. Consignes de conservation**

- Le produit doit être utilisé avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- La Paste, Tooth Primer et CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS doivent être stockés (2-8°C / 36-46°F) lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et doivent être mis à la température ambiante pendant 15 minutes avant utilisation, afin de restaurer leur viscosité et leurs propriétés de durcissement normale. Try-in Paste et K-ETCHANT Syringe doivent être stockés à une température de 2-25°C/36-77°F quand ils ne sont pas utilisés.
- Ne pas exposer ce produit à une extrême chaleur, une lumière solaire directe ou une flamme.
- La coiffe de la bouteille ou de la seringue devra être remise en place aussitôt que possible dès que la résine a été dosée de la bouteille ou de la seringue. Ceci empêche l'évaporation des constituants volatils.
- Le produit doit être conservé dans un endroit adéquat, auquel seuls des dentistes ont accès.

## VII. COMPOSANTS

Contenu et quantités : voir sur l'emballage.

#### <Principaux ingrédients>


##### 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Paste A
  - Bisphénol A diglycidylméthacrylate
  - Triéthylène-gluco diméthacrylate
  - Diméthacrylate aromatique hydrophobe
  - Diméthacrylate aliphatique hydrophile
  - Initiateurs
  - Accélérateurs
  - Verre de barium silanisé
  - Charge de verre silanisée de fluoroaluminosilicate
  - Silice colloïdal
- Paste B
  - Bisphénol A diglycidylméthacrylate
  - Diméthacrylate aromatique hydrophobe
  - Diméthacrylate aliphatique hydrophile
  - Verre de barium silanisé
  - Charge d'alumine silanisée
  - Accélérateurs
  - dl-Camphoroquinone
  - Pigments

La quantité totale de charges inorganiques est d'environ 38 vol%.

La taille des charges inorganiques est comprise entre 0.01 µm et 12 µm.

#### Composants du dispositif:



##### 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerol
- Silice silanisé
- Silice colloïdal silanisé
- Silice colloïdal
- Pigments

##### 3) Tooth Primer

- Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle
- Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
- Diméthacrylate aliphatique hydrophile
- Accélérateurs
- Eau

#### 4) K-ETCHANT Syringe

- Acide phosphorique
- Eau
- Silice colloïdal
- Pigment

#### 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- Triméthoxylane 3-méthacryloyxopropyle
- Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle
- Ethanol

#### 6) Accessoires

- Mixing tip (Embout mélangeur)
- Endo tip (S)
- Needle tip (E) (Embout aiguille (E)) (pour K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Brosse applicatrice <argent fin>)
- Mixing dish (Godet mélangeur)

## VIII. PROCÉDURES CLINIQUES

### A. Procédure standard I (indications [1], [2] à [3])

- Scellement de couronnes, bridges, inlays et onlays
- Scellement d'incrustations vestibulaires
- Scellement de bridges adhérents et attelles

#### A-1. Nettoyage de la cavité / souche (dent, métal, résine composite)

Lors du scellement de la cavité buccale ou de la souche, enlever le matériau d'étanchéité temporaire et le ciment temporaire de la manière habituelle; nettoyez la cavité en faisant attention à l'humidité.

#### A-2. Essai d'adaptation et ajustement d'une restauration

- Essayez de fixer la restauration prothétique pour vérifier son ajustement sur la cavité ou la souche, le cas échéant.
- Si nécessaire, appliquez la teinte choisie de Try-in Paste sur la surface de cimentation de la restauration et essayez de fixer la restauration sur la cavité ou la souche. Retirez l'excès de Try-in Paste de la périphérie avec une brosse. Les teintes de Try-in Paste correspondent à celles du ciment durci (PANAVIA V5 Paste).
- Vérifiez la teinte pour la meilleure correspondance de couleur, puis retirer la restauration.  
En utilisant de l'eau, lavez complètement la Try-in Paste de la surface intérieure de la restauration et de la surface de la cavité ou de la souche.

#### A-3. Conditionnement de la surface de la restauration prothétique

Prière de respecter les recommandations du matériau de la restauration.  
En l'absence d'instructions spécifiques, nous recommandons les procédures et l'application suivantes de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Si la surface adhérente est en céramique d'oxyde métallique (par exemple KATANA Zirconia) ou en métal:*

- Rendez la surface de la partie adhérente rugueuse par projection de poudre d'alumine (30-50 µm) en utilisant une pression d'air de 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-58 psi). La pression d'air et la taille de la poudre doivent être convenablement ajustées en fonction du matériau et/ou de la forme de la restauration prothétique, en utilisant des précautions pour éviter l'écaillage.
- Après sablage, nettoyer la restauration prothétique aux ultrasons pendant 2 minutes, puis la sécher par un flux d'air.

*Si la surface adhérente est en céramique à base de silice (par exemple porcelaine conventionnelle, disilicate de lithium), en céramique hybride ou résine composite:*

En fonction du type de restauration, un traitement à l'acide ou mordançage peut être utilisé:

##### Traitement à l'acide (par exemple de porcelaine classique, lithium disilicate):

- Décapez la surface adhérente avec une solution d'acide fluorhydrique en respectant le mode d'emploi du matériau de restauration, ou appliquez K-ETCHANT Syringe par-dessus la surface adhérente et laissez pendant 5 secondes.
- Nettoyez la surface adhérente avec de l'eau et séchez.

##### Traitement par sablage (par exemple résine composite):

- Rendez la surface de la partie adhérente rugueuse par projection de poudre d'alumine (30-50 µm) en utilisant une pression d'air de 0.1-0.2 MPa (1-2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-29 psi). La pression d'air et la taille de la poudre doivent être convenablement ajustés en fonction du matériau et/ou de la forme de la restauration prothétique, en utilisant des précautions pour éviter l'écaillage.
- Après sablage, nettoyer la restauration prothétique aux ultrasons pendant 2 minutes, puis la sécher par un flux d'air.

#### A-4. Application de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la restauration prothétique

- Si la surface adhérente est en résine composite, appliquer K-ETCHANT Syringe sur la surface adhérente et laissez pendant 5 secondes; rincez et séchez.
- Appliquez CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface adhérente de la restauration avec une brosse d'application.  
Après l'application, sécher suffisamment la totalité de la surface adhérente en utilisant un jet d'air modéré exempt d'huile.

#### [REMARQUE]

Pour une performance optimale, ALLOY PRIMER peut être utilisé sur la surface d'un alliage en métal précieux au lieu de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de ALLOY PRIMER.

#### A-5. Application de Tooth Primer sur une cavité/souche

En fonction du type de surface adhérente et/ou de la procédure, faites le traitement suivant comme avant l'application de Tooth Primer.

*Le mordançage de la surface de l'email (optionnel, mais nécessaire pour les facettes et les bridges collés):*

Une colle adhésive cliniquement adéquate est obtenue par l'application de Tooth Primer sans l'étape de mordancage à l'acide phosphorique. Si la surface adhérente est en émail non traité ou lors de la cimentation d'un bridge collé ou de facettes, appliquez K-ETCHANT Syringe sur la surface de l'émail seulement et laissez reposer pendant 10 secondes; rincez et séchez.

- (1) Appliquez Tooth Primer sur l'ensemble de la cavité ou de la souche (dent, métal, résine composite), avec une brosse d'application et laisser en place pendant 20 secondes.  
Prendre soin de ne pas mettre de salive ou d'excès de liquide dans la cavité ou la souche, et en particulier dans les coins de la cavité et la périphérie de la souche.
- (2) Utilisez une boulette de coton pour éliminer soigneusement tout excès de liquide Tooth Primer de la cavité ou la souche, et en particulier dans les coins de la cavité et la périphérie de la souche.
- (3) Séchez bien toute la surface adhérente suffisamment par soufflage d'air doux, sans huile. Utilisez un aspirateur à vide pour empêcher le liquide Tooth Primer de se disperser.

#### A-6. Préparation de la seringue et des accessoires

- (1) Fixer un embout mélangeur ou un embout endo à la seringue de PANAVIA V5 Paste de la manière habituelle.

#### [AVERTISSEMENT]

Avant de fixer un embout mélangeur ou un embout endo, extruder de petites quantités des deux pâtes, en s'assurant qu'une quantité égale sort par les deux orifices de sortie de la seringue, puis la jeter. Si des quantités égales de pâte ne sont pas utilisées, une mauvaise polymérisation peut se produire.

#### [REMARQUE]

- Après utilisation, la seringue doit être conservée avec le capuchon. Lors de la remise du capuchon sur la seringue avant stockage, s'assurer que le capuchon ne contient pas de pâte.
- Lors du remplacement d'un vieil embout mélangeur ou embout endo par un nouveau, le tourner de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner les projections de l'embout mélangeur ou de l'embout endo avec les fentes de la seringue. Le retirer de la seringue en le tournant et en faisant pression vers le bas.
- Si la pâte a durci rendant difficile la compression de la pâte mélangée et son extraction de la seringue, retirer la pâte durcie à l'aide d'un instrument approprié.
- Pour changer la direction de l'embout endo, tourner la fixation distale et faire attention de ne pas tordre la partie distributrice étroite de l'embout.

#### A-7. Scellement de la restauration prothétique

- (1) Appliquer la pâte mélangée sur toute la surface adhérente de la restauration prothétique ou sur toute la surface de la souche à l'intérieur de la cavité. Si la pâte est appliquée directement sur la totalité de la cavité/souche intra-orale, vous devez commencer l'étape (2) dans les 60 secondes qui suivent l'application de la pâte.
- (2) Placez la restauration prothétique sur la cavité/souche.

#### A-8. Retirez l'excès de ciment et procédez à la polymérisation finale

##### A-8-a. Pour les teintes Universal (A2), Clear, Brown (A4) ou White:

- (1) Retirer tout excès de ciment en utilisant l'une des méthodes suivantes:

##### Procédé d'extraction de l'excès de ciment à polymérisation rapide:

Photopolymériser tout excès de ciment pendant 3 à 5 secondes en plusieurs points. Tout en maintenant la restauration prothétique en position, retirer l'excès de ciment semipolymérisé à l'aide d'un instrument d'exploration dentaire. Il est conseillé de déterminer à l'avance la durée de photopolymérisation de l'excès de ciment en photopolymérisant un peu de pâte sur un bloc de mélange.

##### Méthode d'extraction en utilisant une petite brosse:

Tout excès de ciment restant à la périphérie peut être enlevé avec une petite brosse.

Photopolymériser la périphérie de la restauration prothétique en utilisant l'unité de polymérisation dentaire. Vérifiez le temps de polymérisation en vous reportant au Tableau 1.

[Pour la polymérisation de la périphérie de la restauration, il est possible de couvrir la périphérie par un gel protecteur (par exemple PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) pour éviter la formation d'une couche d'inhibition par oxygène selon le mode d'emploi.]

- (2) Pour finir, polymériser le ciment en utilisant l'une des méthodes suivantes:

##### Restaurations prothétiques non translucides (par exemple couronnes métalliques):

Laisser le ciment polymériser chimiquement en le laissant reposer 3 minutes après le positionnement de la restauration prothétique.

##### Restaurations prothétiques translucides (par exemple Inlays céramiques):

Photopolymériser la surface entière de la restauration prothétique en utilisant l'unité de polymérisation dentaire. Si la surface de polymérisation est plus large que l'embout émetteur de lumière, diviser le processus d'exposition en plusieurs applications.

Préparez la durée de polymérisation en se reportant au tableau suivant :

Tableau 1: Durée de polymérisation en fonction de la source de lumière.

Type de source lumineuse (Intensité lumineuse)	Temps de polymérisation
Intensité élevée BLUE LED * (supérieur à 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Deux fois pendant 3 ou 5 secondes
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 secondes
Lampe halogène (supérieur à 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 secondes

La plage de longueurs d'onde recommandée pour chaque appareil de polymérisation dentaire est de 400 - 515 nm.

\*Pic du spectre d'émission : 450 - 480 nm

Le temps de travail et temps de prise dépend de la température ambiante et orale, comme indiqué ci-dessous. Lorsque la température orale n'est pas spécifiée dans ces instructions, on suppose qu'elle est de 37°C/ 99°F.  
Ce ciment est un ciment à prise dure qui est, par conséquent, sensible à la lumière artificielle et naturelle.

Tableau 2: Temps de travail et de prise (pour la cimentation des couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes et bridges adhérents)

Temps de travail après le premier versement (23°C/ 73°F)	2 min.
Temps de travail après insertion de la pâte dans la cavité (37°C/ 99°F)	60 secondes
Tack-curing pour le retrait de l'excédent de ciment	3 - 5 secondes
Polymérisation finale après la pose de la restauration	
photopolymérisation (LED)	10 secondes *
auto-polymérisation (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Temps de polymérisation en utilisant une DEL BLEUE (intensité lumineuse: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

#### A-8-b. Pour une teinte Opaque:

- (1) Tout excès de ciment restant à la périphérie peut être enlevé avec une petite brosse.  
Photopolymériser la périphérie de la restauration prothétique en utilisant l'unité de polymérisation dentaire. Vérifiez le temps de polymérisation en vous reportant au Tableau 1.  
[Pour la polymérisation de la périphérie de la restauration, il est possible de couvrir la périphérie par un gel protecteur (par exemple PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) pour éviter la formation d'une couche d'inhibition par oxygène selon le mode d'emploi.]
- (2) Laisser le ciment polymériser chimiquement en le laissant reposer 3 minutes après le positionnement de la restauration prothétique.

#### B. Procédure standard II (indications [4])

[4] Scellement des restaurations prothétiques sur piliers d'implant et matrices

#### B-1. Nettoyage du pilier implantaire ou du cadre, premier essaie de fixation et ajustement d'une restauration, conditionnement de la surface de restauration prothétique

Voir les sections "A-1", "A-2" et "A-3".

#### B-2. Application du CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Appliquez CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface interne de la restauration et sur la surface adhérente des piliers implantaire ou des cadres avec une brosse d'application.

Après l'application, sécher suffisamment la totalité de la surface adhérente en utilisant un jet d'air modéré exempt d'huile.

#### [REMARQUE]

Pour une performance optimale, ALLOY PRIMER peut être utilisé sur la surface d'un alliage en métal précieux au lieu de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de ALLOY PRIMER.

#### B-3. Préparation de la seringue et des accessoires

Voir section "A-6".

#### B-4. Scellement de la restauration prothétique

- (1) Appliquer la pâte mélangée sur toute la surface adhérente de la restauration prothétique.
- (2) Placez la restauration prothétique sur le pilier implantaire ou le cadre.

#### B-5. Retirez l'excès de ciment et procédez à la polymérisation finale

##### B-5-a. Pour les teintes Universal (A2), Clear, Brown (A4) ou White:

- (1) Retirez le ciment en excès. Voir section "A-8-a (1)".

- (2) Pour finir, polymériser le ciment en utilisant l'une des méthodes suivantes:

##### Restaurations prothétiques non translucides (par exemple couronnes métalliques):

Laisser le ciment durcir chimiquement en le laissant fixé après la pose de la restauration prothétique. Reportez-vous au Tableau 3.

Tableau 3: Temps de fixation (pour la cimentation des restaurations prothétiques sur les piliers implantaire et les cadres)

Polymérisation finale après la pose de la restauration	
auto-polymérisation (37°C/ 99°F)	5 min.
auto-polymérisation (23°C/ 73°F)	10 min.

#### Restaurations prothétiques translucides (par exemple de inlays en céramique):

Photo polymériser la surface entière de la restauration prothétique en utilisant l'unité de polymérisation dentaire. Si la surface de polymérisation est plus large que l'embout émetteur de lumière, diviser le processus d'exposition en plusieurs applications.

Vérifiez le temps de polymérisation en vous reportant au Tableau 1.

#### B-5-b. Pour une teinte Opaque:

- (1) Traitez le ciment en excès. Voir section "A-8-b (1)".
- (2) Laissez le ciment durcir chimiquement en le laissant fixé après la pose de la restauration prothétique. Reportez-vous au Tableau 3.

#### C. Procédure standard III (indications [5])

[5] Scellement de tenons et de moignons

### C-1. Préparation d'une cavité et essai d'ajustement du moignon ou du tenon

- (1) Préparer les canaux radiculaires remplies de façon endontique pour le placement d'un tenon/moignon de la manière habituelle. Assurer le contrôle de l'humidité avec une digue dentaire.
- (2) Faire un essai de fixation d'un moignon ou d'un tenon dentaire (par exemple PANAVIA POST) de l'épaisseur appropriée dans la cavité préparée. Couper et ajuster le tenon si nécessaire. Ecartez toute contamination de la surface du moignon ou du tenon en utilisant un morceau de gaze ou de coton imbibé d'éthanol.

### C-2. Sablage du moignon ou du tenon

Soufflez la surface du moignon ou du tenon selon l'étape "A-3".

Ne pas sabler les tenons en fibres de verre en raison de dommages potentiels.

### C-3. Traitement du moignon ou du tenon

*Pour un moignon métallique et un tenon métallique:*

Appliquez CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface du moignon ou du tenon avec une brosse d'application. Après l'application, sécher suffisamment la totalité de la surface adhérente en utilisant un jet d'air modéré exempt d'huile.

#### [REMARQUE]

Pour une performance optimale, ALLOY PRIMER peut être utilisé sur la surface d'un alliage en métal précieux au lieu de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de ALLOY PRIMER.

*Pour de moignons résineux, un tenon en fibre de verre et un tenon en céramique:*

- (1) Appliquez K-ETCHANT Syringe sur la surface du moignon ou du tenon. Laisser le gel en place pendant 5 secondes avant de laver et de sécher.
- (2) Appliquez CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface du moignon ou du tenon avec une brosse d'application. Après l'application, sécher suffisamment la totalité de la surface adhérente en utilisant un jet d'air modéré exempt d'huile.

### C-4. Application du Tooth Primer

- (1) Appliquez Tooth Primer sur le canal radiculaire et la paroi de la cavité avec une brosse d'application et laissez en place pendant 20 secondes. Prendre soin de ne pas mettre de salive ou d'exsudat en contact avec les surfaces traitées.
- (2) Utilisez une pointe en papier pour éliminer soigneusement tout excès de liquide Tooth Primer du canal radiculaire ou de la cavité, et en particulier des coins de la cavité et à l'intérieur du canal radiculaire.
- (3) Séchez bien toute la surface adhérente suffisamment par soufflage d'air doux, sans huile. Utilisez un aspirateur à vide pour empêcher le liquide Tooth Primer de se disperser.

### C-5. Préparation de la seringue et des accessoires

Voir section "A-6".

### C-6. Positionnement du moignon ou du tenon

- (1) Appliquer la pâte mélangée sur toute la surface adhérente du moignon ou du tenon, ou sur toute la surface de la dent dans la cavité. Si la pâte est appliquée directement dans la cavité, il faut commencer l'étape (2) dans les 60 secondes après l'application du ciment.
- (2) Positionner le moignon ou le tenon rapidement dans la cavité en le faisant vibrer légèrement pour prévenir l'entrée de bulles d'air dans les canaux radiculaires.

### C-7. Traitement du ciment en excès

*Pour les moignons:*

Reportez-vous à la section "A-8-a (1)" ou "A-8-b (1)".

*Pour les tenons dentaires:*

En utilisant une brosse d'application, répandre l'excès de ciment sur la base coronaire et la tête du tenon.

### C-8. Polymérisation

Photopolymériser les bords du moignon ou du tenon. Reportez-vous au Tableau 1 dans "A-8".

Pour la teinte opaque, laisser le ciment durcir chimiquement en le laissant reposer pendant 3 minutes après le placement du moignon ou du tenon.

### C-9. Préparation pour la restauration finale

*Pour les moignons:*

Mettre le moignon en place environ 6 minutes et s'assurer que le ciment est totalement polymérisé avant de préparer la dent pilier.

*Pour les tenons dentaires:*

Après avoir placé le tenon dentaire, placer la résine composite de la reconstitution du moignon selon les instructions d'utilisation.

Préparer la dent-pilier 6 minutes après le tenon dentaire.

## D. Procédure standard IV (indications [6])

[6] Collage d'amalgame

### D-1. Nettoyage de l'infrastructure de la dent

Nettoyer la cavité et réalisez un contrôle d'humidité de la façon habituelle.

### D-2. Application de Tooth Primer, préparation de la seringue et des accessoires

Reportez-vous aux sections "A-5" et "A-6".

### D-3. Placement de l'amalgame

- (1) Appliquer la pâte mélangée sur toute la surface de la dent, dans la cavité. Il faut commencer l'étape (2) dans les 60 secondes après l'application du ciment.
- (2) L'amalgame tritiqué doit être condensé sur la pâte mélangée non placée. La taille occlusale peut être réalisée de la manière habituelle.

### D-4. Retirez l'excès de ciment et procédez à la polymérisation finale

Voir section "A-8".

### [GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. s'engage à remplacer tout produit défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels, découlant de l'utilisation du produit ou d'une utilisation inappropriée. Avant utilisation, l'utilisateur s'engage à vérifier que les produits sont bien appropriés à l'usage qu'il compte en faire et l'utilisateur endosse tous risques et responsabilités associés.

### [REMARQUE]

Si un accident sérieux imputable à ce produit a lieu, le rapporter au représentant agréé du fabricant indiqué ci-dessous ainsi qu'aux autorités régulatrices du pays dans lequel l'utilisateur/patient réside.

### [REMARQUE]

«PANAVIA», «CLEARFIL» et «ESTENIA» sont des marques de KURARAY CO., LTD. «KATANA» est une marque de NORITAKE CO., LIMITED.

 Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan


 EC REP Kuraray Europe GmbH (Importeur)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany

 Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-FR 12/2019

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C / 36°F      8°C / 46°F



## I. INTRODUCCIÓN

PANAVIA V5 es un sistema de cemento de resina adhesivo. PANAVIA V5 consiste en la pasta de cemento (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS y K-ETCHANT Syringe. La pasta es un cemento de fraguado dual (fotopolimerizable y/o autopolimerizable), libera fluor radiopaco, a base de resina para cerámicas (disilicato de litio, zirconia, etc.), cerámicas híbridas (como ESTENIA C&B), resinas compuestas y restauraciones metálicas. Se suministra en un sistema de dispensación automática que puede mezclar cantidades iguales de dos componentes. Está disponible en los 5 tonos de color siguientes: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White y Opaque. El tono Opaque debe ser autopolimerizado para polimerización final, debido a su fuerte opacidad. Try-in Paste es un material de comprobación que tiene un color y transparencia aproximados a la mezcla endurecida de Paste. El Tooth Primer es un primer autografiante para estructuras dentales que acelera la polimerización de la pasta. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS es un imprimador de prótesis dental universal que proporciona una superficie adhesiva mejorada a las cerámicas, las cerámicas híbridas, las resinas compuestas y los metales. K-ETCHANT Syringe es un gel grabador que consiste en un 35 % de solución acuosa de ácido fosfórico y silicio coloidal. PANAVIA V5 muestra estabilidad del color y tiene un nivel de radiopacidad igual o superior a 1 mm de aluminio. De acuerdo con la norma ISO4049, el color opaco se clasifica como material de "clase 1" de tipo 2 y los demás colores, como material de "clase 3" de tipo 2.

## II. INDICACIONES

PANAVIA V5 está indicado para los usos siguientes:

- [1] Cementado de coronas, puentes, inlays y onlays
- [2] Cementación de carillas (veneers)
- [3] Cementación de puentes de adhesión y férulas
- [4] Cementación de restauraciones protéticas en contrafuertes pilares de implantes y soportes
- [5] Cementado de pernos intrarradiculares y muñones
- [6] Unión de amalgama

## III. CONTRAINDICACIONES

Pacientes con un historial de hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato

## IV. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

- [1] La membrana mucosa bucal puede volverse blanquecina al entrar en contacto con el producto debido a la coagulación de proteínas. Se trata de una incidencia temporal que por lo general desaparece en unos días. Instruya a los pacientes para que eviten irritar el área afectada durante el cepillado.
- [2] K-ETCHANT Syringe puede causar inflamación o erosión debido a su composición química. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel o penetre en el ojo.

## V. INCOMPATIBILIDADES

- [1] No utilice materiales que contengan eugenol para proteger la pulpa o para la obturación provisional, porque el eugenol podría provocar una decoloración y puede retrasar el proceso de polimerización.
- [2] No utilice agentes hemostáticos que contengan compuestos férricos, dado que estos materiales impedirán la adhesión y podrían provocar una decoloración en el margen de los dientes o alrededor de la encía, debido a los iones férricos que pueden quedar.
- [3] No utilice una solución de peróxido de hidrógeno para la limpieza de cavidades dado que podría debilitar la solidez de la unión a la estructura del diente.

## VI. PRECAUCIONES

### 1. Precauciones de seguridad

1. Este producto contiene sustancias que pueden originar reacciones alérgicas. Evite el uso del producto en pacientes con alergias conocidas a los monómeros de metacrilato o a cualesquiera de los demás componentes.
2. Si el paciente presenta alguna reacción de hipersensibilidad, tal como erupción, eccema, inflamación, úlcera, hinchazón, picor o entumecimiento, interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.
3. Evitar el contacto directo con la piel y/o el tejido blando para evitar la aparición de síntomas de hipersensibilidad. Usar guantes o adoptar las medidas de protección adecuadas al utilizar el producto.
4. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel o penetre en el ojo. Antes de utilizar el producto, cubra los ojos del paciente con una toalla o gafas de seguridad, para protegerlos contra posibles salpicaduras del material.
5. Adoptar las siguientes medidas si el producto entra en contacto con los tejidos humanos:
  - <Si el producto entra en el ojo>
  - Enjuagar inmediatamente el ojo con abundante agua y consultar a un médico.
  - <Si el producto entra en contacto con la piel o con la mucosa oral>
  - Limpie con una compresa de algodón o gasa humedecida en alcohol y enjuague de inmediato con abundante agua.
6. Evite que el paciente ingiera accidentalmente el producto.
7. No reutilice la punta de mezcla, la punta endo, la punta de la aguja o el pincel aplicador para evitar la contaminación cruzada. Son de un solo uso y deben ser desechados tras usarlos.

8. Elimine este producto como residuo médico para prevenir infecciones. La punta de la aguja debe cubrirse antes de desecharla para evitar lesiones.

### 2. Precauciones de uso y manipulación

#### 【Precauciones comunes】

1. No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en [II. INDICACIONES].
2. El uso de este producto está limitado a profesionales dentales.
3. No utilice el producto como cemento provisional. Este material está diseñado para su empleo como cementación permanente.
4. Utilice una barrera de goma para impedir la contaminación y para el control de la humedad.
5. Utilice un agente obturador de la pulpa en una cavidad cercana a la pulpa o en el caso de una exposición accidental de la pulpa.
6. Elimine completamente los materiales provisionales que contengan tanino o magnesia para evitar la decoloración.
7. Cuando se empleen agentes hemostáticos que contengan cloruro de aluminio, minimizar su cantidad, y tomar precauciones para impedir la entrada en contacto con la superficie adherente. Caso de no hacerse así, se podría debilitar la solidez de la unión a la estructura del diente.
8. Elimine completamente todo el material restaurador, la amalgama y el material de sellado temporal cuando prepare la cavidad, para evitar una adhesión deficiente.
9. No mezcle el producto con ningún otro material dental.
10. Si los envases y/o los instrumentos para este producto están dañados, protéjase usted de todo riesgo y deje de usarlos inmediatamente.
11. No usar el mismo pincel aplicador en Tooth Primer y CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

#### 【Paste】

1. El tono Opaque debe ser autopolimerizado para la polimerización final debido a su escasa profundidad de polimerización. Los márgenes de la prótesis pueden ser fotopolimerizados.
  2. Paste debe utilizarse en los 2 minutos siguientes a la dosificación.
  3. La polimerización de la pasta se acelerará por contacto con Tooth Primer. El procedimiento debe ser realizado dentro del tiempo operativo que se indica en la tabla más abajo.
- Al cementar múltiples carillas, la Paste debe aplicarse de una en una.

Tiempo de endurecimiento de Paste en la cavidad oral (a 37 °C, tras entrar en contacto con Tooth Primer)

Tiempo de trabajo	60 seg.
Tiempo de fraguado	3 min.

4. Tenga cuidado de evitar la exposición innecesaria a la luz directa del sol o las luces de trabajo. La pasta contiene un catalizador de fotopolimerización que es altamente fotoreactivo. Durante el cementado, ajuste el ángulo y/o la distancia de la lámpara dental para reducir la intensidad de la luz que entra en la cavidad bucal y prevenir así la polimerización prematura de la pasta.
5. No utilice un lénitilo en espiral para insertar la pasta en el canal de la raíz.
6. Si quiere colocar postes dentales en múltiples canales de la raíz de un diente, complete la colocación del poste en un canal de la raíz, antes de pasar a otro. Asegúrese de evitar que el exceso de cemento entre en otros canales radiculares.
7. Cuando se dispense el cemento intra-oralmente utilizando la punta de mezcla o punta endo, tener precaución para evitar la contaminación cruzada. Cubrir toda la jeringa con una barra desechable (por ejemplo una bolsa polybag) para impedir la contaminación por saliva o sangre. Desinfectar la jeringa limpiándola con un algodón absorbente impregnado en alcohol, tanto antes como después del empleo.
8. El exceso de cemento puede ser eliminado tras una breve fotopolimerización de 3–5 segundos. Al retirar el cemento sobrante, mantenga la restauración en su lugar para evitar que ésta se mueva, puesto que puede haber restos de cemento de resina polimerizados insuficientemente.

#### 【Try-in Paste】

1. El uso de la Try-in Paste debe limitarse a comprobar la coincidencia de color con la PANAVIA V5 Paste.
2. La Try-in Paste no se solidifica. No la utilice para cementar las restauraciones.
3. Puede aparecer un líquido transparente en la punta de la jeringa de Try-in Paste. Si observa este líquido transparente, éste debería extraerse y retirarse, ya que el líquido separado puede afectar el ajuste de color.
4. La evaluación del tono con Try-in Paste debe realizarse utilizando el mismo grosor aproximado de Try-in Paste que el cemento endurecido.
5. Tras el uso, limpie a fondo la Try-in Paste de la superficie de la restauración y del diente con agua, para evitar una adhesión deficiente.

#### 【Tooth Primer】

1. Utilícelo en los 5 minutos siguientes a la dosificación.
2. No lo utilice para el tratamiento de superficie de contrafuertes pilares de implante, soportes o prótesis (inlays, onlays, coronas, puentes y carillas). La polimerización de la pasta se acelerará y el tiempo operativo resultará insuficiente.
3. Úselo sólo con PANAVIA V5 Paste. **No** lo utilice en combinación con otro cemento de resina (como PANAVIA F 2.0 o CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Limpie la cavidad lo suficiente como para prevenir una mala unión. Si la superficie adherente está contaminada con saliva o sangre, límpiela a fondo y séquela. Despues, vuelva a aplicar el Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. El CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS deberá utilizarse tan pronto como sea viable después de haberlo aplicado. El CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS contiene etanol volátil. A medida que el disolvente se evapora, la viscosidad aumenta y podría dificultar su aplicación.
2. Haga pronto la adhesión (o cementación) después de tratar la superficie de la restauración con el CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Si la superficie tratada está contaminada con saliva o sangre, lávela con agua, seque y límpie con K-ETCHANT Syringe y vuelva a tratar de nuevo.

#### **[K-ETCHANT Syringe]**

1. Tenga cuidado de no contaminarlo con saliva o sangre. Si la superficie tratada se contamina, vuelva a tratarla.
2. Tenga precaución para evitar la contaminación cruzada. Desinfecte la jeringa limpiándola con un algodón absorbente impregnado en alcohol, tanto antes como después del uso. Cubra toda la jeringa con una barrera desechable de plástico para impedir la contaminación por saliva y sangre.
3. Si el producto se adhiere a la ropa, lávelo con agua.
4. Retire de la jeringa la punta de la aguja tras cada uso y vuelva a enroscar el tapón de la jeringa bien apretado.
5. Grabar la dentina vital puede provocar sensibilidad postoperatoria.

#### **[Unidad de curado con luz de uso dental]**

1. Utilícelo siguiendo las instrucciones de uso de la lámpara de fotopolimerización dental.
2. No mirar directamente al foco luminoso. Se recomienda usar gafas de protección.
3. Una baja intensidad de luz provoca una mala adhesión. Comprobar la vida útil de la lámpara y la presencia de contaminación en la punta guía de la luz de curado dental. Se recomienda controlar la intensidad de luz de la lámpara de polimerización con la periodicidad apropiada sirviéndose de un comprobador de luz adecuado.
4. La punta de emisión de la lámpara de polimerización debe mantenerse lo más próxima y vertical posible con respecto a la superficie de la resina. Si se va a curar con luz una superficie de resina grande, se recomienda dividir la zona en varias secciones y curar con luz cada sección por separado.
5. Compruebe las condiciones necesarias para curar la mezcla de la pasta, consultando los tiempos de curado con luz recogidos en estas Instrucciones de uso, antes de utilizar el producto.

#### ***3. Precauciones de almacenamiento***

1. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.
2. Paste, Tooth Primer y CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS deben ser almacenados (2–8 °C/36–46°F) cuando no se usen, y deben mantenerse a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de usarlos, para que recuperen su viscosidad y propiedades de polimerización normales. Try-in Paste y K-ETCHANT Syringe deben ser conservados a 2–25 °C/36–77 °F cuando no se usen.
3. Mantenga el producto alejado del calor excesivo, la luz solar directa o las llamas.
4. La tapa de la botella o jeringa deberá volver a ponerse tan pronto como se haya aplicado la resina. Esto impedirá la evaporación de los ingredientes volátiles.
5. El producto debe ser almacenado en lugares adecuados a los que sólo tengan acceso los profesionales dentales.

#### **VII. COMPONENTES**

Por favor, vea el exterior del envase para conocer el contenido y la cantidad.

<Ingredientes principales>


- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- (1) Paste A
  - Diglicidilmetacrilato A bisfenol
  - Dimetacrilato trietileneglicol
  - Dimetacrilato aromático hidrofóbico
  - Dimetacrilato alifático hidrófilo
  - Iniciadores
  - Aceleradores
  - Empaste de vidrio de bario silanado
  - Relleno de vidrio de fluoroaluminosilicato silanizado
  - Silicio coloidal

- (2) Paste B
  - Diglicidilmetacrilato A bisfenol
  - Dimetacrilato aromático hidrofóbico
  - Dimetacrilato alifático hidrófilo
  - Empaste de vidrio de bario silanado
  - Relleno de óxido de aluminio silanizado
  - Aceleradores
  - Alcanforquinona dl
  - Pigmento

La cantidad total de relleno inorgánico es aproximadamente de 38 vol%. El tamaño de la partícula de las cargas inorgánicas va desde 0,01 µm a 12 µm.

#### **Componentes del aparato:**



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerol
- Silicio silanado
- Silicio coloidal silanado
- Silicio coloidal
- Pigmento

- 3) Tooth Primer

- Fosfato biácido metacriloxidecilo 10
- Metacrilato de 2-hidroxietilo
- Dimetacrilato alifático hidrófilo
- Aceleradores
- Aqua

- 4) K-ETCHANT Syringe

- Ácido fosfórico
- Aqua
- Silicio coloidal
- Pigmento

#### **5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

- Metacriloxipropil trimetoxisilano 3
- Fosfato biácido metacriloxidecilo 10
- Etanol

#### **6) Accesorios**

- Mixing tip (Punta de mezcla)
- Endo tip (S) (Punta endo (S))
- Needle tip (E) (Punta de la aguja (E)) (para K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Pincel aplicador <plata fina>)
- Mixing dish (Disco de mezcla)

### **VIII. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS**

#### **A. Procedimiento estándar I (indicaciones [1], [2] a [3])**

[1] Cementado de coronas, puentes, inlays y onlays

[2] Cementación de carillas (veneers)

[3] Cementación de puentes de adhesión y férulas

#### **A-1. Limpieza de la cavidad/del muñón (diente, metal, resina de composite)**

Al cementar la cavidad oral o muñón, retire el material de sellado y el cemento provisionales de la forma habitual; límpie la cavidad utilizando un control de la humedad.

#### **A-2. Prueba de colocación y ajuste de una restauración**

- 1) Realice el ajuste de prueba de la restauración protésica para comprobar el ajuste en la cavidad o muñón cuando sea necesario.
- 2) Si es necesario, aplique el tono seleccionado de Try-in Paste a la superficie de cementación de la restauración, y coloque de prueba la restauración en la cavidad o el muñón. Elimine el exceso de Try-in Paste de los márgenes con un cepillo. Los tonos de Try-in Paste se corresponden con los del cemento endurecido (PANAVIA VS Paste).
- 3) Compruebe el color para obtener la mejor igualación de los colores y luego quite la restauración. Elimine a fondo con agua la Try-in Paste de la superficie interna de la restauración y la superficie de la cavidad o el muñón.

#### **A-3. Acondicionamiento de la superficie de restauración protética**

Siga las instrucciones de empleo del material de restauración. En ausencia de instrucciones específicas, recomendamos los siguientes procedimientos y aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

#### *Si la superficie adherente es cerámica de óxido metálico (por ejemplo KATANA Zirconia) o metal:*

- (1) Trate la superficie adherente con polvo de aluminio (30–50 µm) con una presión de aire de 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). La presión del aire y el tamaño del polvo deben ser ajustados adecuadamente al material y/o la forma de la restauración protésica, con precaución para evitar desconchados.
- (2) Después de aplicar el chorro de arena, límpie la restauración protésica con ultrasonidos durante 2 minutos, seguido de un secado con una corriente de aire.

#### *Si la superficie adherente es cerámica a base de sílice (por ejemplo porcelana convencional, disílico de litio), cerámicas híbridas o resina compuesta:*

Según el tipo de restauración, debe usarse tratamiento con ácido o arenado:

#### *Tratamiento con ácido (por ejemplo porcelana convencional, disílico de litio):*

- (1) Grabe la superficie adherente con solución de ácido fluorhidrónico de acuerdo con las instrucciones de empleo del material de restauración, o aplique K-ETCHANT Syringe sobre la superficie adherente dejando actuar durante 5 segundos.
- (2) Limpie la superficie adherente con agua y séquela.

#### *Tratamiento de arenado (por ejemplo resina compuesta):*

- (1) Trate la superficie adherente con polvo de aluminio (30–50 µm) con una presión de aire de 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). La presión del aire y el tamaño del polvo deben ser ajustados adecuadamente al material y/o la forma de la restauración protésica, con precaución para evitar desconchados.
- (2) Después de aplicar el chorro de arena, límpie la restauración protésica con ultrasonidos durante 2 minutos, seguido de un secado con una corriente de aire.

#### **A-4. Aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la prótesis**

- 1) Si la superficie adherente es de resina compuesta, aplique K-ETCHANT Syringe a la superficie adherente y déjelo actuar durante 5 segundos; aclare y seque.
- 2) Aplique CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la superficie adherente de la restauración con un pincel aplicador. Despues de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga aceite.

#### **[NOTA]**

Para un resultado óptimo, puede utilizarse ALLOY PRIMER sobre la superficie de la aleación de metal precioso en lugar de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Por favor, vea las instrucciones de uso de ALLOY PRIMER.

#### **A-5. Aplicación de Tooth Primer a la cavidad / el muñón**

En base al tipo de superficie adherente y/o el procedimiento, proceda como sigue antes de la aplicación de Tooth Primer.

#### *Grabado de la superficie de esmalte (opcional, pero necesario para carillas y puentes de adhesión):*

Se consigue una adhesión adecuada con la aplicación de Tooth Primer sin un paso extra de grabado con ácido fosfórico.

Si la superficie adherente es esmalte sin cortar, o al cementar un puente de adhesión o carillas, aplique K-ETCHANT Syringe sólo a la superficie de esmalte y déjelo durante 10 segundos; aclare y seque.

- (1) Aplique Tooth Primer a toda la cavidad o el muñón (diente, metal, resina compuesta), con un pincel aplicador, y déjelo actuar durante 20 segundos. Tenga cuidado de que la saliva o los exudados del tejido no entren en contacto con las superficies tratadas.

- (2) Utilice un algodón para eliminar cuidadosamente todo exceso de líquido Tooth Primer de la cavidad o muñón, especialmente de los ángulos de la cavidad y los hombros en los márgenes del muñón.
- (3) Seque cuidadosamente toda la superficie adherente mediante un aire suave sin aceite. Utilice un aspirador de vacío para evitar que se disperse el líquido Tooth Primer.

#### A-6. Preparación de la jeringa y los accesorios

- (1) Acople una punta de mezcla o una punta endo a la jeringa de PANAVIA V5 Paste de la manera habitual.

#### [PRECAUCIÓN]

Antes de fijar una punta de mezcla o una punta endo, dispense pequeñas cantidades de las dos pastas, asegúrese de que se dispensan cantidades iguales a través de las dos salidas de la jeringa, y deséchelas. Si no se utilizan las mismas cantidades de ambas pastas, existe la posibilidad de una polimerización de calidad insuficiente.

#### [NOTA]

- Después del uso, la jeringa debe almacenarse con el tapón puesto. Si se vuelve a poner el tapón en la jeringa antes de almacenarla, asegurarse de que el tapón no contiene restos de pasta.
- Al sustituir una punta de mezcla o una punta endo usadas por una nueva, girarla 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para alinear los salientes de la punta de mezcla o punta endo con las ranuras de la jeringa. Retirarla de la jeringa girando y presionando hacia abajo.
- Si la pasta mezclada se ha endurecido y cuesta extraerla de la jeringa, retirar la pasta endurecida con un instrumento adecuado.
- Al cambiar la dirección de la punta endo, gire la unión distal y tenga cuidado para no doblar la parte más delgada de la punta de dispensación.

#### A-7. Cementado de la restauración protética

- (1) Aplique la pasta mezclada sobre la totalidad de la superficie adherente de la restauración protética o sobre la totalidad del muñón en el interior de la cavidad. Si la pasta se aplica directamente en toda la cavidad/muñón intraoralmente, deberá iniciarse el paso (2) en los 60 segundos posteriores a la aplicación de la pasta.

- (2) Coloque la restauración protética en la cavidad/muñón.

#### A-8. Eliminación del exceso de cemento y polimerización final

##### A-8-a. Para los tonos Universal (A2), Clear, Brown (A4) o White:

- (1) Retirar el cemento sobrante siguiendo uno de los dos métodos siguientes:

##### Método de eliminación del exceso de cemento con una breve polimerización:

Fotopolimerizar cualquier exceso de cemento durante 3 a 5 segundos en diferentes puntos. Manteniendo en posición la restauración protética, retirar el exceso de cemento ya fotopolimerizado empleando un instrumento de exploración dental. Se recomienda determinar con antelación el tiempo de fotopolimerización del exceso de cemento fotopolimerizando algo de pasta sobre una paleta de mezcla.

##### Método de eliminación utilizando un pequeño cepillo:

Todo exceso de cemento que quede en los márgenes puede ser eliminado con un cepillo pequeño. Fotopolimerice los márgenes de la restauración protética con la unidad de fraguado dental. Confirme el tiempo de polimerización consultando la tabla 1.

[Para polimerizar los márgenes de la restauración, es posible cubrirlos con un gel protector (por ejemplo PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) para evitar la formación de una capa de inhibición de oxígeno, de acuerdo con las instrucciones de uso.]

- (2) Finalmente, polimerizar el cemento siguiendo uno de los dos métodos siguientes:

##### Restauraciones protéticas que no son translúcidas (por ejemplo, coronas metálicas):

Permitir que el cemento se polimerice químicamente dejándolo reposar durante 3 minutos tras la colocación de la reconstrucción protética.

##### Restauraciones protéticas que son translúcidas (por ejemplo, inlays de cerámica):

Fotopolimerice la totalidad de la superficie de la restauración protética con la unidad de curado dental. Si el área que desea fotopolimerizar es mayor que la punta emisora de luz, divida el proceso de exposición en varias aplicaciones. Confirme el tiempo de polimerización consultando la tabla siguiente:

Tabla 1: Tiempo de polimerización para cada tipo de fuente de luz.

Tipo de fuente de luz (Intensidad de la luz)	Tiempo de polimerización
BLUE LED* de alta intensidad (más de 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Dos veces durante 3 ó 5 seg.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.
Lámpara halógena (más de 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.

El rango de longitud de onda efectiva de cada unidad de polimerización de uso dental debe ser 400 - 515 nm.

\*Pico del espectro de emisión: 450 - 480 nm

Los tiempos operativos y los tiempos de fraguado dependen de la temperatura ambiente y de la temperatura bucal, como se indica a continuación. Cuando la temperatura bucal no se especifica en estas instrucciones de uso, puede considerarse de 37 °C/99 °F.

Obsérvese también que este cemento es de curado dual y que por tanto es sensible tanto a la luz natural como a la artificial.

Tabla 2: Tiempo operativo y tiempo de establecimiento fraguado (para cementado de coronas, puentes, inlays, onlays, carillas y puentes de adhesión)

Tiempo operativo tras dispensación inicial (23°C/ 73°F)	2 min.
Tiempo operativo tras dispensación inicial (37°C/ 99°F)	60 seg.
Fotopolimerizado para extracción de cemento en exceso	3 - 5 seg.
Curado Polimerización final tras la colocación de la restauración	
fotopolimerización (LED)	10 seg.*
autocurado autofraguado (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Tiempo de polimerización utilizando LED AZUL (intensidad de luz: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

#### A-8-b. Para el tono Opaque:

- (1) Todo exceso de cemento que quede en los márgenes puede ser eliminado con un cepillo pequeño. Fotopolimerice los márgenes de la restauración protésica con la unidad de fraguado dental. Confirme el tiempo de polimerización consultando la tabla 1.

[Para polimerizar los márgenes de la restauración, es posible cubrirlos con un gel protector (por ejemplo PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) para evitar la formación de una capa de inhibición de oxígeno, de acuerdo con las instrucciones de uso.]

- (2) Permitir que el cemento se polimerice químicamente dejándolo reposar durante 3 minutos tras la colocación de la reconstrucción protética.

#### B. Procedimiento estándar II (indicaciones [4])

- [4] Cementación de restauraciones protéticas en contrafuertes pilares de implantes y soportes

##### B-1. Limpieza del contrafuerte pilar de implante o soporte, colocación de prueba y ajuste de una restauración, acondicionamiento de la superficie de restauración protésica

Véase las secciones «A-1», «A-2» y «A-3».

##### B-2. Aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Aplique CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la superficie interna de la restauración y a la superficie adherente de los contrafuertes pilares de implante o soportes con un pincel aplicador. Después de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga aceite.

#### [NOTA]

Para un resultado óptimo, puede utilizarse ALLOY PRIMER sobre la superficie de la aleación de metal precioso en lugar de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Por favor, vea las instrucciones de uso de ALLOY PRIMER.

##### B-3. Preparación de la jeringa y los accesorios

Ver la sección «A-6».

##### B-4. Cementado de la restauración protética

- (1) Aplique la pasta mezclada sobre la totalidad de la superficie adherente de la restauración protética.

- (2) Coloque la restauración protética en el contrafuerte pilar de implante o soporte.

##### B-5. Eliminación del exceso de cemento y polimerización final

##### B-5-a. Para los tonos Universal (A2), Clear, Brown (A4) o White:

- (1) Elimine todo exceso de cemento. Ver la sección «A-8-a (1)».

- (2) Finalmente, polimerizar el cemento siguiendo uno de los dos métodos siguientes:

##### Restauraciones protéticas que no son translúcidas (por ejemplo, coronas metálicas):

Deje que se produzca la polimerización química del cemento, dejándolo endurecerse tras la colocación de la prótesis. Véase la tabla 3.

Tabla 3: Tiempo de endurecimiento (para la cementación de restauraciones protéticas en contrafuertes pilares de implantes y soportes)

Curado Polimerización final tras la colocación de la restauración	
autocurado autofraguado (37°C/ 99°F)	5 min.
autocurado autofraguado (23°C/ 73°F)	10 min.

##### Prótesis que son translúcidas (por ejemplo inlays de cerámica):

Fotopolimerice la totalidad de la superficie de la restauración protésica con la unidad de curado dental. Si el área que desea fotopolimerizar es mayor que la punta emisora de luz, divida el proceso de exposición en varias aplicaciones. Confirme el tiempo de polimerización consultando la tabla 1.

##### B-5-b. Para el tono Opaque:

- (1) Trate el exceso de cemento. Ver la sección «A-8-b (1)».

- (2) Deje que se produzca la polimerización química del cemento, dejándolo endurecerse tras la colocación de la prótesis. Véase la tabla 3.

#### C. Procedimiento estándar III (indicaciones [5])

- [5] Cementado de pernos intrarradiculares y muñones

##### C-1. Preparación de una cavidad y ajuste de prueba del perno o muñón

- (1) Preparar el canal radicular para la colocación del perno/ muñón de la manera habitual. Realizar un control e humididad con una barrera de goma.

- (2) Realice la prueba de colocación del muñón o poste dental (por ejemplo PANAVIA POST) del espesor apropiado en la cavidad preparada. Cortar y reducir el perno como sea preciso. Limpiar los restos de la superficie del muñón o perno con un trozo de gasa o un apósito de algodón impregnado en etanol.

## C-2. Aplicación de chorro de arena al muñón o poste

Aplique el chorro de arena a la superficie del muñón o poste de acuerdo con el paso «A-3». Para evitar posibles daños, no someta los postes de fibra de vidrio a chorro de arena.

## C-3. Tratamiento del muñón o poste

### *Para muñones de metal y postes de metal:*

Aplique CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la superficie del muñón o poste con un pincel aplicador. Después de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga aceite.

### [NOTA]

Para un resultado óptimo, puede utilizarse ALLOY PRIMER sobre la superficie de la aleación de metal precioso en lugar de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Por favor, vea las instrucciones de uso de ALLOY PRIMER.

### *Para muñones de resina, postes de fibra de vidrio y postes de cerámica:*

- (1) Aplique K-ETCHANT Syringe a la superficie del muñón o poste. Deje el gel en su lugar durante 5 segundos antes de lavar y secar.
- (2) Aplique CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la superficie del muñón o poste con un pincel aplicador. Después de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga aceite.

## C-4. Aplicación de Tooth Primer

- (1) Aplique el Tooth Primer al canal de la raíz y la pared de la cavidad con un pincel aplicador y déjelo actuar durante 20 segundos. Tenga cuidado de que la saliva o los exudados del tejido no entren en contacto con las superficies tratadas.
- (2) Utilice una punta de papel para eliminar cuidadosamente todo exceso de líquido Tooth Primer del canal radicular o la cavidad, en especial de los ángulos de la cavidad y dentro del canal.
- (3) Seque cuidadosamente toda la superficie adherente mediante un aire suave sin aceite. Utilice un aspirador de vacío para evitar que se disperse el líquido Tooth Primer.

## C-5. Preparación de la jeringa y los accesorios

Ver la sección «A-6».

## C-6. Colocación del perno o muñón

- (1) Aplicar la pasta de cemento mezclada sobre la totalidad de la superficie adherente del muñón o poste o sobre la totalidad de la superficie del diente en el interior de la cavidad. Si la pasta se aplica directamente a la cavidad, deberá iniciarse el paso (2) antes de transcurridos 60 segundos tras la aplicación del cemento.
- (2) Colocar el muñón o poste rápidamente en la cavidad, haciéndolo vibrar ligeramente para impedir que entren burbujas de aire en los canales de la raíz.

## C-7. Tratamiento del exceso de cemento

### *Para muñones:*

Véase las secciones «A-8-a (1)» o «A-8-b (1)».

### *Para pernos intrarradiculares:*

Utilizando un pincel aplicador, extienda el exceso de cemento sobre la base de la corona y la cabeza del poste.

## C-8. Fraguado

Fotopolimerizar los márgenes del muñón o poste. Véase la tabla 1 en «A-8». Para el tono opaco, deje que se produzca la polimerización química del cemento permitiendo que se endurezca durante 3 minutos tras la colocación del muñón o poste.

## C-9. Preparación para la reconstrucción final

### *Para muñones:*

Colocar la corona y esperar 6 minutos asegurandose de que el cemento haya polimerizado por completo antes de preparar el diente de apoyo.

### *Para pernos intrarradiculares:*

Tras la colocación del poste dental, coloque la resina compuesta de relleno del muñón siguiendo las instrucciones de uso.

Prepare el diente del contrafuerte 6 minutos después de tener el poste dental.

## D. Procedimiento estándar IV (indicaciones [6])

[6] Unión de amalgama

## D-1. Limpieza de la estructura del diente

Limpie la cavidad y prevea el control de humedad de la manera habitual.

## D-2. Aplicación de Tooth Primer, preparación de la jeringa y los accesorios

Véase las secciones «A-5» y «A-6».

## D-3. Colocación de la amalgama

- (1) Aplicar la pasta de cemento mezclada sobre la totalidad de la superficie del diente en el interior de la cavidad. Deberá iniciarse el paso (2) antes de transcurridos 60 segundos tras la aplicación del cemento.
- (2) La amalgama triturada se deberá condensar sobre la pasta mezclada no endurecida. El tallado oclusal se puede llevar a cabo de la forma habitual.

## D-4. Eliminación del exceso de cemento y polimerización final

Ver la sección «A-8».

### [NOTA]

Si se produce un accidente grave atribuible a este producto, informe al representante autorizado del fabricante indicado más abajo y a las autoridades reguladoras del país de residencia del usuario o paciente.

### [NOTA]

"PANAVIA", "CLEARFIL" y "ESTENIA" son marcas de KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" es una marca de NORITAKE CO., LIMITED.

## Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

[EC REP]

## Kuraray Europe GmbH (Importador)


Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835



URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-ES 12/2019

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



CE  
0197

## I. INTRODUZIONE

PANAVIA V5 è un sistema di cementazione adesiva resonosa PANAVIA V5 è costituito dalla pasta di cemento (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS e K-ETCHANT Syringe. La pasta è un cemento resina a polimerizzazione doppia (fotopolimerizzabile e/o autopolimerizzante), a rilascio di fluoro, radiopaco per ceramiche (disilicato di litio, ossido di zirconio, ecc.), ceramiche ibride (ad esempio ESTENIA C&B), resine composite e restauri metallici. È fornito in un sistema di erogazione autonivelante in grado di miscelare le stesse quantità di due componenti. È disponibile nelle seguenti 5 tonalità: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, e Opaque. La tonalità Opaque dovrà essere lasciata agire in autopolimerizzazione, a causa della sua forte pigmentazione. La pasta Try-in Paste è un materiale per la scelta della tinta che ha lo stesso colore e la stessa trasparenza della miscela indurita di Paste. Il Tooth Primer è un primer automordenzante per strutture dentali che accelera la polimerizzazione della pasta. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS è un primer protesico universale che fornisce una migliore superficie adesiva per ceramiche, ceramiche ibride, resine composite e metalli. K-ETCHANT Syringe è un gel mordenzante costituito dal 35 % di soluzione acquosa a base di acido fosforico e da silice colloide. PANAVIA V5 presenta stabilità cromatica e ha una radiopacità uguale o maggiore di 1 mm rispetto all'alluminio. La tonalità opaca è classificata come materiale di "Classe 1" di tipo 2, mentre le altre tonalità sono classificate come materiali di "Classe 3" di tipo 2 ai sensi della norma ISO4049.

## II. INDICAZIONI

PANAVIA V5 Automix è indicato per le seguenti applicazioni:

- [1] Cementazione di corone, ponti, inlays ed onlays
- [2] Cementazione di facette
- [3] Cementazione di ponti adesivi e splint
- [4] Cementazione di restauri protesici su impianti e strutture
- [5] Cementazione di perni e monconi
- [6] Bonding di amalgama

## III. CONTROINDICAZIONI

Pazienti con una storia di ipersensibilità verso i monomeri metacrilati

## IV. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

- [1] La mucosa orale potrebbe diventare biancastra a contatto con il prodotto a causa della coagulazione della proteina. Si tratta di un fenomeno temporaneo che solitamente scompare in pochi giorni. Istruire i pazienti affinché evitino di irritare l'area interessata quando spazzolano i denti.
- [2] K-ETCHANT Syringe può provocare infiammazione o erosione a causa della sua composizione chimica. Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la pelle o con gli occhi.

## V. INCOMPATIBILITÀ

- [1] Non usare materiali a base di eugenolo per la protezione della polpa o la sigillatura temporanea in quanto l'eugenolo potrebbe causare una discromia e ritardare il processo di polimerizzazione.
- [2] Non usare agenti emostatici contenenti composti ferrosi, poiché questi materiali possono compromettere l'adesione e causare una discromia del margine dentale o della gengiva circostante, a causa degli ioni ferrosi residui.
- [3] Non usare una soluzione di perossido di idrogeno per pulire le cavità, poiché potrebbe indebolire la forza di adesione alla struttura dentale.

## VI. PRECAUZIONI

### 1. Precauzioni di sicurezza

1. Questo prodotto contiene sostanze che possono causare reazioni allergiche. Evitare l'uso del prodotto su pazienti con allergie concomitate ai monomeri di metacrilato o a qualsiasi altro componente.
2. Se il paziente presenta una reazione di ipersensibilità come eruzione cutanea, eczema, infiammazione, ulcerazione, gonfiore, prurito o insensibilità interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
3. Evitare il contatto diretto con la pelle e/o i tessuti molli per evitare l'ipersensibilità. Indossare guanti o adottare le giuste precauzioni durante l'uso del prodotto.
4. Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la pelle o con gli occhi. Prima di usare il prodotto coprire gli occhi del paziente con un tovagliolo o con occhiali di protezione al fine di proteggere il paziente da eventuali spruzzi di materiale.
5. Se il prodotto viene a contatto con i tessuti del corpo umano, adottare le seguenti misure:
  - <Se il prodotto entra negli occhi>
    - Lavare immediatamente l'occhio con abbondante acqua e consultare un medico.
    - <Se il prodotto entra in contatto con la pelle o le mucose orali>
      - Rimuovere immediatamente il materiale utilizzando un tampone di cotone o garza inumiditi con alcol, quindi lavare con abbondante acqua.
  - 6. Prestare la massima attenzione affinché il paziente non rischi di ingoiare accidentalmente il prodotto.
  - 7. Non riutilizzare la punta di miscelazione, la punta endodontica, la punta dell'ago e il pennello applicatore al fine di prevenire la contaminazione incrociata. I suddetti materiali sono monouso e devono essere gettati dopo l'uso.

8. Smaltire questo prodotto come rifiuto medico per prevenire infezioni. La punta della siringa deve essere smaltita dopo aver coperto la punta stessa dell'ago per prevenire lesioni.

### 2. Precauzioni d'uso e di manipolazione

[Avvertenze generali]

1. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli elencati nelle [II. INDICAZIONI].
2. L'uso di questo prodotto è limitato ai professionisti dentali.
3. Non usare il prodotto come cemento provvisorio. Questo materiale è stato progettato per l'uso nella cementazione permanente.
4. Utilizzare una diga in gomma per prevenire la contaminazione e per tenere sotto controllo l'umidità.
5. Utilizzare un agente per l'incappucciamento in una cavità prossima alla polpa o in caso di esposizione accidentale della polpa.
6. Eliminare completamente i materiali provvisori con tannino o magnesia per evitare una discromia.
7. Quando si utilizzano agenti emostatici con cloruro di alluminio, ridurre al minimo la quantità usata e prestare attenzione per evitare il contatto con la superficie aderente. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe indebolire la forza di adesione alla struttura dentale.
8. Quando si prepara la cavità, rimuovere completamente qualsiasi materiale liner, amalgama e materiale di sigillatura provvisorio per evitare una scarsa aderenza.
9. Non miscelare il prodotto con altri materiali dentali.
10. Se i contenitori e/o gli strumenti per questo prodotto sono danneggiati, proteggetevi da qualsiasi pericolo e sospendete immediatamente il loro uso.
11. Non usare lo stesso pennello applicatore per Tooth Primer e per CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### [Paste]

1. La tonalità Opaque dovrà essere lasciata agire in autopolimerizzazione, a causa della sua bassa profondità di polimerizzazione. I margini del restauro protesico possono essere fotopolimerizzati.
2. La Paste deve essere usata entro 2 minuti dalla sua erogazione.
3. La polimerizzazione della pasta sarà accelerata dal contatto con Tooth Primer. La procedura dovrà essere eseguita nel tempo di lavorazione riportato nella tabella in basso.
- La Paste dovrà essere applicata soltanto su una faccetta alla volta in caso di cementazione di faccette multiple.

Tempo di indurimento di Paste nella cavità orale (a 37 °C, dopo il contatto con Tooth Primer)

Tempo di lavorazione	60 secondi
Tempo di posa	3 min.

4. Prestare attenzione a evitare l'esposizione non necessaria alla luce diretta del sole o a luci operative. La pasta contiene un catalizzatore di fotopolimerizzazione estremamente fotoreattivo. Durante la cementazione, regolare l'angolo e/o la distanza della luce dentale per ridurre l'intensità della luce che penetra nella cavità orale al fine di evitare la polimerizzazione precoce della pasta.
5. Non usare una spirale di Lentulo per inserire la pasta nel canale radicolare.
6. Se si desidera inserire perni dentali in diversi canali radicolari di un dente, completare l'inserimento del perno di un canale radicolare prima di procedere con un altro. Assicurarsi di evitare che il cemento in eccesso entri in un altro canale radicolare.
7. Durante l'erogazione del cemento a livello intra-orale usando il puntale di miscelazione o puntale Endo, fare attenzione per evitare una contaminazione incrociata. Coprire l'intera siringa con una barriera monouso (ad esempio una busta in plastica) per evitare contaminazioni da saliva o sangue. Disinfettare la siringa pulendola con cotone assorbente imbevuto di alcol prima e dopo l'uso.
8. Il cemento in eccesso può essere rimosso dopo una fotopolimerizzazione breve per 3 – 5 secondi. Durante la rimozione del cemento in eccesso, tenere fermo in posizione il restauro per evitare la possibilità che si sollevi perché potrebbero esserci residui di cemento insufficientemente polimerizzato.

### [Try-in Paste]

1. L'uso della Try-in Paste dovrebbe limitarsi alla verifica della tonalità corretta da utilizzare per PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste non solidifica. Non utilizzarlo per la cementazione di restauri.
3. È possibile che un liquido trasparente si presenti sulla punta della siringa Try-in Paste. Se si presenta questo liquido, eliminarlo perché potrebbe influire sulla combinazione delle tonalità.
4. La valutazione della tonalità con Try-in Paste dovrà essere effettuata utilizzando all'incirca lo stesso spessore di Try-in Paste e di cemento indurito.
5. Dopo l'uso, lavare via accuratamente con acqua la Try-in Paste dal restauro e dalla superficie del dente per evitare una scarsa aderenza.

### [Tooth Primer]

1. Usare entro 5 minuti dall'erogazione.
2. Non usare per il trattamento superficiale di abutment di impianti, di strutture e di restauri protesici (inlay, onlay, corone, ponti e faccette). La polimerizzazione della pasta sarà accelerata e il tempo di azione sarà insufficiente.
3. Usare solo con PANAVIA V5 Paste. Non usare in combinazione con altro cemento resina (per esempio PANAVIA F 2.0 o CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Pulire adeguatamente la cavità per evitare un'adesione insufficiente. Se la superficie di adesione è contaminata da saliva o sangue, lavarla accuratamente e asciugarla. Quindi riapplicare il Tooth Primer.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS deve essere utilizzato subito dopo l'erogazione. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS contiene etanolo volatile. Più il solvente evapora, più aumenta la viscosità che può rendere difficile l'applicazione.
2. Eseguire l'adesione (o cementazione) immediatamente dopo il trattamento della superficie da restaurare con CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Se la superficie trattata è contaminata da saliva o sangue, lavarla con acqua, asciugarla, pulire con K-ETCHANT Syringe e ripetere il trattamento.

#### **[K-ETCHANT Syringe]**

1. Fare attenzione a non contaminarla con saliva o sangue. Se la superficie trattata è contaminata, ripetere il trattamento.
2. Fare attenzione a evitare la contaminazione incrociata. Disinfettare la siringa pulendola con un cotone imbevuto di alcol prima e dopo l'uso. Coprire tutta la siringa con una barriera di plastica monouso per evitare la contaminazione con saliva o sangue.
3. Se il prodotto aderisce agli indumenti, lavarlo via con acqua.
4. Dopo ogni uso rimuovere la punta dalla siringa e richiudere immediatamente e bene la siringa.
5. La mordenzatura della dentina vitale può provocare sensibilità post-operatoria.

#### **[Unità di fotopolimerizzazione]**

1. Usare secondo le istruzioni per l'uso dell'unità di fotopolimerizzazione dentale.
2. Non fissare direttamente la fonte luminosa. Si raccomanda l'uso di occhiali protettivi.
3. Una bassa intensità luminosa causa una scarsa adesione. Verificare la durata utile della lampadina ed esaminare la punta guida dell'unità di fotopolimerizzazione dentale per evitare eventuali tracce di contaminazione. Si consiglia di controllare regolarmente l'intensità della luce di polimerizzazione dentale utilizzando un appropriato dispositivo di valutazione.
4. La punta ad emissione luminosa dell'unità di fotopolimerizzazione deve essere tenuta il più vicino e il più verticale possibile rispetto alla superficie in resina. Se deve essere trattata con irradiazione luminosa una grande superficie in resina, si consiglia di suddividere l'area in diverse sezioni, da trattare ciascuna separatamente.
5. Controllare le condizioni richieste per polimerizzare la pasta miscelata, dando preferenza ai tempi per la fotopolimerizzazione indicate nelle presenti Istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

#### **3. Precauzioni di conservazione**

1. Il prodotto deve essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
2. Paste, Tooth Primer e CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS devono essere conservati ( $2 - 8^{\circ}\text{C}$  /  $36 - 46^{\circ}\text{F}$ ) quando non sono in uso e dovranno essere portati a temperatura ambiente per 15 minuti prima dell'uso per ripristinare la normale viscosità e le proprietà di polimerizzazione. Try-in Paste e K-ETCHANT Syringe devono essere conservati a  $2 - 25^{\circ}\text{C}$ / $36 - 77^{\circ}\text{F}$  quando non sono in uso.
3. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta o fiamme libere.
4. Richiudere contenitore o siringa immediatamente dopo l'uso, per prevenire l'evaporazione dei componenti volatili.
5. Il prodotto deve essere conservato in un luogo idoneo, cui abbiano accesso esclusivamente professionisti del settore.

#### **VII. CONTENUTO**

Contenuti e quantità sono elencati all'esterno della confezione.

<Componenti principali>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

(1) Paste A


- Bisfenolo A diglicidilmetacrilato
- Trieteneglicoldimetacrilato
- Dimetacrilato aromatico idrofobico
- Dimetacrilato idrofilo alifatico
- Attivatori
- Acceleratori
- Riempitivo in vetro di bario silanizzato
- Riempitivo di vetro fluoroaluminosilicato silanizzato
- Silice colloidale

(2) Paste B

- Bisfenolo A diglicidilmetacrilato
- Dimetacrilato aromatico idrofobico
- Dimetacrilato idrofilo alifatico
- Riempitivo in vetro di bario silanizzato
- Riempitivo di ossido d'alluminio silanizzato
- Acceleratori
- dl-Canforochinone
- Pigmento

La quantità totale di eccipiente inorganico è di circa 38 vol%. Le dimensioni delle particelle degli eccipienti inorganici vanno da  $0,01 \mu\text{m}$  a  $12 \mu\text{m}$ .

#### **Componenti dello strumento:**



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerolo
- Silice silanizzata
- Silice colloidale silanizzata
- Silice colloidale
- Pigmento

- 3) Tooth Primer

- 10-Metacriloilossidecil-fosfato diidrogenato
- 2-Idrrossietile metacrilato
- Dimetacrilato idrofilo alifatico
- Acceleratori
- Acqua

- 4) K-ETCHANT Syringe

- Acido fosforico
- Acqua
- Silice colloidale
- Pigmento

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-Metacrilossi-propil-trimetossi-silano

- 10-Metacriloilossidecil-fosfato diidrogenato

- Etanolo

#### **6) Accessori**

- Mixing tip (Punta di miscelazione)
- Endo tip (S) (Puntale Endo (S))
- Needle tip (E) (Punta della siringa (E)) (per K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Pennello applicatore (<sottile argento>))
- Mixing dish (Scodellina di miscelazione)

### **VIII. PROCEDURE CLINICHE**

#### **A. Procedura standard I (indicazioni da [1], [2] a [3])**

- [1] Cementazione di corone, ponti, inlays ed onlays
- [2] Cementazione di facette
- [3] Cementazione di ponti adesivi e splint

#### **A-1. Pulizia della cavità / del moncone (dente, metallo, resina composita)**

Quando si cementa la cavità orale o il moncone, rimuovere il materiale di sigillo provvisorio e cementare provisoriamente secondo consuetudine; pulire la cavità usando un controllo dell'umidità.

#### **A-2. Prova e adattamento del restauro**

- (1) Fare una prova del restauro protesico per verificarne il fitting sulla cavità o sul moncone, secondo necessità.
- (2) Se necessario, applicare la tonalità selezionata di Try-in Paste sulla superficie di cementazione del restauro e fare una prova del restauro sulla cavità o sul moncone. Rimuovere dai margini la Try-in Paste in eccesso con un pennello. Le tonalità di Try-in Paste corrispondono a quelle del cemento indurito (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Controllare la corrispondenza del colore, e quindi rimuovere il restauro. Con acqua, rimuovere completamente la Try-in Paste dalla superficie interna del restauro e dalla cavità o dalla superficie del moncone.

#### **A-3. Trattamento della superficie del restauro**

Si prega di seguire le Istruzioni d'uso del materiale per il restauro.

In mancanza di istruzioni specifiche, raccomandiamo le seguenti procedure e applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Se la superficie di adesione è ceramica di ossido di metallo (ad esempio KATANA Zirconia) o metallo:*

- (1) Irruvidire la superficie di adesione sabbiandola con ossido di alluminio ( $30 - 50 \mu\text{m}$ ) con una pressione dell'aria di  $0,1 - 0,4 \text{ MPa}$  ( $1 - 4 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $15 - 58 \text{ psi}$ ). La pressione dell'aria e la granulometria della polvere dovranno essere opportunamente regolate per adattarsi al materiale e/o alla forma del restauro protesico, lavorando con cautela per evitare lo sbriciolamento.
- (2) Dopo la sabbiatura, procedere con la pulizia del restauro protesico usando un'unità ad ultrasuoni per 2 minuti, quindi asciugare con un getto d'aria.

*Se la superficie di adesione è ceramica a base di silicio (ad esempio porcellana convenzionale, disilicato di litio), ceramiche ibride o resina composita:*

In base al tipo di restauro si potrà usare un trattamento con acido o la sabbiatura: *Trattamento con acido (ad esempio porcellana convenzionale, disilicato di litio):*

- (1) Mordenzare la superficie di adesione con soluzione di acido fluoridrico rispettando le informazioni per l'uso del materiale di restauro, o applicare K-ETCHANT Syringe sulla superficie di adesione e lasciare agire per 5 secondi.
- (2) Lavare con acqua la superficie di adesione e asciugare.

*Trattamento di sabbiatura (ad esempio con resina composita):*

- (1) Irruvidire la superficie di adesione sabbiandola con ossido di alluminio ( $30 - 50 \mu\text{m}$ ) con una pressione dell'aria di  $0,1 - 0,2 \text{ MPa}$  ( $1 - 2 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $15 - 29 \text{ psi}$ ). La pressione dell'aria e la granulometria della polvere dovranno essere opportunamente regolate per adattarsi al materiale e/o alla forma del restauro protesico, lavorando con cautela per evitare lo sbriciolamento.
- (2) Dopo la sabbiatura, procedere con la pulizia del restauro protesico usando un'unità ad ultrasuoni per 2 minuti, quindi asciugare con un getto d'aria.

#### **A-4. Applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS al restauro protesico**

- (1) Se la superficie di adesione è resina composita, applicare K-ETCHANT Syringe sulla superficie di adesione e lasciar agire per 5 secondi; sciacquare e asciugare.
- (2) Applicare CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS alla superficie di adesione del restauro con un pennello applicatore. Dopo l'applicazione, asciugare sufficientemente l'intera superficie con un lieve getto d'aria esente da olio.

#### **[NOTA]**

Per ottenere prestazioni ottimali, ALLOY PRIMER può essere usato sulla superficie della lega in metallo prezioso al posto di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso di ALLOY PRIMER.

#### **A-5. Applicazione di Tooth Primer sulla cavità / sul moncone**

In base al tipo di superficie di adesione e/o di procedura, trattare come segue prima di applicare Tooth Primer.

*Mordenzatura della superficie dello smalto (facoltativa ma necessaria per faccette e ponti adesivi):*

Un legame adesivo clinicamente adeguato si ottiene con l'applicazione di Tooth Primer senza un'ulteriore fase di mordenzatura con acido fosforico. Se la superficie di adesione è smalto non fresato o quando si cementa un ponte adesivo o faccette, applicare K-ETCHANT Syringe alla sola superficie dello smalto e lasciar agire per 10 secondi; sciacquare e asciugare.

- (1) Applicare Tooth Primer all'intera cavità o all'intero moncone (dente, metallo, resina composita), con un pennello applicatore e lasciarlo in posa per 20 secondi. Fare attenzione a che le superfici del trattamento non vengano a contatto con saliva o esudato.

- (2) Usare un tampone di cotone per rimuovere con cura ogni eccesso di liquido Tooth Primer dalla cavità o dal moncone, specialmente dagli angoli della cavità e dalle spalle ai margini del moncone.  
 (3) Asciugare bene l'intera superficie di adesione con un getto di aria tiepida priva di olio. Usare un aspiratore a vuoto per impedire la dispersione di liquido Tooth Primer.

#### A-6. Preparazione della siringa e degli accessori

- (1) Applicare una punta di miscelazione o una punta endodontica alla siringa PANAVIA V5 Paste secondo consuetudine.

#### [ATTENZIONE]

Prima di innestare un puntale di miscelazione o un puntale Endo, estrarre piccole quantità delle due paste, assicurandosi che dalle due siringhe siano erogate le stesse quantità, e gettarle. Se le quantità di pasta non sono uguali, c'è la possibilità di una scarsa polimerizzazione.

#### [NOTA]

- Dopo averla usata, conservare la siringa con il cappuccio attaccato. Se si rimezza il cappuccio sulla siringa prima di conservarla, accertarsi che sul cappuccio non ci siano tracce di pasta.
- Quando si sostituisce un vecchio puntale di miscelazione o un vecchio puntale Endo con uno nuovo, ruotarlo per 1/4 di giro in senso antiorario per allineare i rilievi del puntale di miscelazione o del puntale Endo alle scanalature della siringa. Toglierlo dalla siringa premendo e spingendo verso il basso.
- Se la pasta si è indurita, rendendo difficile la fuoriuscita della miscela di pasta dalla siringa, rimuovere la pasta indurita usando uno strumento idoneo.
- Quando si cambia la direzione del puntale Endo, ruotare l'attacco distale e fare attenzione a non piegare la parte sottile della punta di erogazione.

#### A-7. Cementazione del restauro

- (1) Applicare la pasta miscelata su tutta la superficie di adesione del restauro protesico o su tutto il moncone all'interno della cavità. Se la pasta viene applicata direttamente sull'intera cavità / sull'intero moncone intra-oralmente, occorre cominciare la fase (2) entro i 60 secondi successivi all'applicazione della pasta.  
 (2) Collocare il restauro protesico sulla cavità / sul moncone.

#### A-8. Rimozione del cemento in eccesso e polimerizzazione finale

##### A-8-a. Per tonalità Universal (A2), Clear, Brown (A4) o White:

- (1) Rimuovere eventuale cemento in eccesso usando uno dei due metodi seguenti:  
Metodo di rimozione del cemento in eccesso con la tecnica tack-cure (fotopolimerizzazione breve):  
 Fotopolimerizzare il cemento in eccesso per 3-5 secondi in diversi punti. Tenendo il restauro protesico in posizione, rimuovere il cemento in eccesso polimerizzato utilizzando uno strumento adeguato. È consigliabile definire in anticipo il tempo di fotopolimerizzazione del cemento eccedente fotopolimerizzando un po' di pasta su un tampone di miscelazione.

##### Metodo di rimozione con uno spazzolino:

- Tutto il cemento in eccesso che rimanga ai margini potrà essere rimosso con uno spazzolino.  
 Fotopolimerizzare i margini del restauro protesico con l'unità di polimerizzazione dentale.  
 Si prega di accettare il tempo di polimerizzazione facendo riferimento alla tabella 1.  
 [Per polimerizzare i margini del restauro è possibile coprire i margini con un gel protettivo (ad esempio PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) per prevenire la formazione di uno strato inibitore dell'ossigeno secondo le istruzioni per l'uso.]

- (2) Polimerizzare infine il cemento servendosi di uno dei due seguenti metodi:  
Restauri non traslucidi (p.e. corone metalliche):

Far polimerizzare chimicamente il cemento facendolo riposare per 3 minuti dopo avere posizionato il restauro.

##### Restauri traslucidi (p.e. inlays di ceramica):

Fotopolimerizzare l'intera superficie del restauro protesico con l'unità di polimerizzazione dentale.  
 Se l'area che si desidera fotopolimerizzare è più grande della punta ad emissione luminosa, dividere il processo di esposizione in più applicazioni. Per i tempi di fotopolimerizzazione, fare riferimento alla seguente tabella:

Tabella 1: Tempo di fotopolimerizzazione per tipo di fonte luminosa.

Tipo di fonte luminosa (intensità luminosa)	Tempo di polimerizzazione
Elevata intensità BLUE LED* (superiore a 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Due volte per 3 o 5 secondi
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 secondi
Lampada alogena (superiore a 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 secondi

L'intervallo effettivo di lunghezza d'onda di ogni unità di polimerizzazione deve essere 400 - 515 nm.

\* Picco dello spettro d'emissione: 450 - 480 nm

I tempi operativi e i tempi di presa dipendono dall'ambiente e dalle temperature della cavità orale, come indicate qui sotto. Ove la temperatura della cavità orale non sia specificata nelle presenti Istruzioni d'uso, essa può essere stimata attorno ai 37°C/99°F. Notare inoltre che questo cemento è un cemento a polimerizzazione duale e quindi sensibile alla luce naturale e artificiale.

Tabella 2: Tempo di lavoro e tempo di presa (per la cementazione di corone, ponti, inlay, onlay, facette e ponti adesivi)

Tempo di lavoro dopo l'erogazione iniziale (23°C/ 73°F)	2 min.
Tempo di lavoro dopo l'inserimento della pasta nella cavità (37°C/ 99°F)	60 secondi
Prepolimerizzazione per la rimozione del cemento in eccesso	3 - 5 secondi
Polimerizzazione finale dopo la collocazione del restauro	
fotopolimerizzazione (LED)	10 secondi *
autopolimerizzazione (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Tempo di fotopolimerizzazione con l'uso di LED BLU (intensità luminosa: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

##### A-8-b. Per la tonalità Opaque:

- (1) Tutto il cemento in eccesso che rimanga ai margini potrà essere rimosso con uno spazzolino. Fotopolimerizzare i margini del restauro protesico con l'unità di polimerizzazione dentale. Si prega di accettare il tempo di polimerizzazione facendo riferimento alla tabella 1.  
 [Per polimerizzare i margini del restauro è possibile coprire i margini con un gel protettivo (ad esempio PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) per prevenire la formazione di uno strato inibitore dell'ossigeno secondo le istruzioni per l'uso.]  
 (2) Far polimerizzare chimicamente il cemento facendolo riposare per 3 minuti dopo avere posizionato il restauro.

#### B. Procedura standard II (indicazioni da [4])

##### [4] Cementazione di restauri protesici su impianti e strutture

##### B-1. Pulizia dell'abutment di impianto o della struttura, prova e regolazione del restauro, trattamento della superficie del restauro protesico

Vedere le sezioni «A-1», «A-2» e «A-3».

##### B-2. Applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Applicare CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS alla superficie interna del restauro e alla superficie di adesione degli abutment di impianti o delle strutture con un pennello applicatore. Dopo l'applicazione, asciugare sufficientemente l'intera superficie con un lieve getto d'aria esente da olio.

#### [NOTA]

Per ottenere prestazioni ottimali, ALLOY PRIMER può essere usato sulla superficie della lega in metallo prezioso al posto di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso di ALLOY PRIMER.

##### B-3. Preparazione di siringa ed accessori

Si veda la sezione «A-6».

##### B-4. Cementazione del restauro

- (1) Applicare la pasta miscelata sull'intera superficie di adesione del restauro protesico.  
 (2) Collocare il restauro protesico sull'abutment di impianto o sulla struttura

##### B-5. Rimozione del cemento in eccesso e polimerizzazione finale

##### B-5-a. Per tonalità Universal (A2), Clear, Brown (A4) o White:

- (1) Rimuovere tutto il cemento in eccesso. Si veda la sezione «A-8-a (1)».

- (2) Polimerizzare infine il cemento servendosi di uno dei due seguenti metodi:

##### Restauri non traslucidi (p.e. corone metalliche):

Consentire la polimerizzazione chimica del cemento lasciandolo in posa dopo aver collocato il restauro protesico. Vedere la tabella 3.

Tabella 3: tempo di posa (per la cementazione di restauri protesici su abutment di impianti e strutture)

Polimerizzazione finale dopo la collocazione del restauro	
autopolimerizzazione (37°C/ 99°F)	5 min.
autopolimerizzazione (23°C/ 73°F)	10 min.

##### Restauri protesici che sono traslucenti (ad esempio inlay ceramici):

Fotopolimerizzare l'intera superficie del restauro protesico con l'unità di polimerizzazione dentale. Se l'area che si desidera fotopolimerizzare è più grande della punta ad emissione luminosa, dividere il processo di esposizione in più applicazioni.

Si prega di accettare il tempo di polimerizzazione facendo riferimento alla tabella 1.

##### B-5-b. Per la tonalità Opaque:

- (1) Trattare il cemento in eccesso. Si veda la sezione «A-8-b (1)».

- (2) Consentire la polimerizzazione chimica del cemento lasciandolo in posa dopo aver collocato il restauro protesico. Vedere la tabella 3.

#### C. Procedura standard III (indicazioni da [5])

##### [5] Cementazione di perni e monconi

##### C-1. Preparazione di una cavità e prova del moncone o del perno

- (1) Preparare i canali radicolari otturati endodonticamente per posizionare il perno/moncone nel modo abituale. Controllare l'umidità con una diga di gomma.  
 (2) Prova di un moncone o di un perno dentale (per esempio PANAVIA POST) di spessore adatto nella cavità preparata. Se necessario tagliare e regolare il perno. Sciacquare via le tracce di contaminazione dalla superficie del moncone o perno usando un pezzo di garza o un batuffolo di cotone imbevuto di etanolo.

## C-2. Sabbiatura del moncone o del perno

Sabbiare la superficie del moncone o del perno secondo il punto «A-3». Non sabbiare i perni in fibra di vetro per evitare potenziali danni.

## C-3. Trattamento del moncone o del perno

*Per monconi in metallo e perno in metallo:*

Applicare CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS alla superficie del moncone o del perno con un pennello applicatore. Dopo l'applicazione, asciugare sufficientemente l'intera superficie con un lieve getto d'aria esente da olio.

[NOTA]

Per ottenere prestazioni ottimali, ALLOY PRIMER può essere usato sulla superficie della lega in metallo prezioso al posto di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso di ALLOY PRIMER.

*Per monconi in resina e perni in fibraa:*

- (1) Applicare K-ETCHANT Syringe sulla superficie del moncone o del perno. Lasciare agire il gel per 5 secondi prima del lavaggio e asciugatura.
- (2) Applicare CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS alla superficie del moncone o del perno con un pennello applicatore. Dopo l'applicazione, asciugare sufficientemente l'intera superficie con un lieve getto d'aria esente da olio.

## C-4. Applicazione di Tooth Primer

- (1) Applicare il Tooth Primer al canale radicolare e alla parete della cavità con un pennello applicatore e lasciare in posa per 20 secondi. Fare attenzione a che le superfici del trattamento non vengano a contatto con saliva o essudato.
- (2) Usare una punta di carta per rimuovere accuratamente ogni eccesso di liquido Tooth Primer dal canale radicolare o dalla cavità, specialmente dagli angoli della cavità e all'interno del canale radicolare.
- (3) Asciugare bene l'intera superficie di adesione con un getto di aria tiepida priva di olio. Usare un aspiratore a vuoto per impedire la dispersione di liquido Tooth Primer.

## C-5. Preparazione di siringa ed accessori

Si veda la sezione «A-6».

## C-6. Posizionamento del moncone o perno

- (1) Applicare la pasta cemento miscelata sull'intera superficie di adesione del moncone o del perno o sull'intera superficie dentale all'interno della cavità. Se la pasta è applicata direttamente nella cavità, si dovrà avviare la fase (2) entro 60 secondi dall'applicazione del cemento.
- (2) Collocare il moncone o il perno rapidamente all'interno della cavità, facendolo vibrare leggermente per evitare che entrino bolle d'aria nei canali radicolari.

## C-7. Trattamento del cemento in eccesso

*Per monconi:*

Vedere la sezione «A-8-a (1)» o «A-8-b (1)».

*Per perni dentali:*

Usando un pennello applicatore, distribuire il cemento in eccesso sulla base coronale e sulla testa del perno.

## C-8. Polimerizzazione

Fotopolimerizzare i margini del moncone o del perno. Vedere la tabella 1 in «A-8». Per la tonalità opaca, consentire la polimerizzazione chimica lasciando in posa per 3 minuti dopo l'inserimento del moncone o del perno.

## C-9. Preparazione per il restauro finale

*Per monconi:*

Inserire il moncone per circa 6 minuti ed accertarsi di avere polimerizzato completamente il cemento prima di preparare il dente di abutment.

*Per perni dentali:*

Dopo aver posizionato il perno dentale, inserire la resina composita per monconi secondo le istruzioni per l'uso.

Preparare il dente di abutment 6 minuti dopo aver posizionato il perno dentale.

## D. Procedura standard IV (indicazioni da [6])

[6] Bonding di amalgama

### D-1. Pulizia della struttura del dente

Pulire la cavità e provvedere al controllo dell'umidità nel modo consueto.

### D-2. Applicazione di Tooth Primer, preparazione della siringa e degli accessori

Vedere le sezioni «A-5» e «A-6».

### D-3. Inserimento dell'amalgama

- (1) Applicare la pasta cemento miscelata sull'intera superficie dentale all'interno della cavità. Si dovrà avviare la fase (2) entro 60 secondi dall'applicazione del cemento.
- (2) L'amalgama triturata dovrebbe essere condensata sulla pasta miscelata non posata. La modellazione occlusale potrà essere eseguita nel modo consueto.

### D-4. Rimozione del cemento in eccesso e polimerizzazione finale

Si veda la sezione «A-8».

[NOTA]

Se accade un incidente grave imputabile a questo prodotto, fare rapporto al rappresentante autorizzato del produttore mostrato in basso e alle autorità competenti nel Paese in cui risiede l'utente/il paziente.

[NOTA]

"PANAVIA", "CLEARFIL" e "ESTENIA" sono marchi di KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" è un marchio di NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

[EC | REP]

Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835




URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-IT 12/2019

[GARANZIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso. Kuraray Noritake Dental Inc. non si assume alcuna responsabilità per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari, causati dall'applicazione, dall'utilizzo o dall'incapacità a utilizzare questi prodotti. Prima di utilizzare i prodotti, l'operatore deve verificare che gli stessi siano adatti all'uso che ne intende fare, assumendosi tutti i rischi e le responsabilità che ne conseguono.

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



## I. INLEIDING

PANAVIA V5 is een adhesief composietcementsysteem. PANAVIA V5 bestaat uit cementpasta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS en K-ETCHANT Syringe. Paste is een dualuithardend licht- en/of zelfuithardend, fluorideafgevend, radiopaak composietcement voor keramiek (lithiumdisilicaat, zirkoniumoxide etc.), hybride keramiek (bijv. ESTENIA C&B), composiet en metalen voorzieningen. Het wordt geleverd in een automix doseersysteem dat gelijke hoeveelheden van twee componenten kan mengen. Het is verkrijgbaar in de volgende 5 kleuren: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, en Opaque. Bij de opake variant Opaque dient vanwege zijn hoge opaciteit gebruik gemaakt te worden van de zelfuithardende eigenschap tijdens de finale uitharding. De Try-in Paste is een kleurvergelijkmateriaal met de kleur en transparantie van het uitgeharde pastamengsel (Paste). De Tooth Primer is een zelfetsende primer voor tandweefsel die boven dien van de polymerisatie van de pasta versnelt. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS is een universele tandheelkundige prothetische primer die een verbeterd adhesief oppervlak verzorgt aan keramiek, hybride keramiek, composiet en metaal. K-ETCHANT Syringe is een etsgel met 35% fosforzuur in een waterige oplossing met colloïdaal silica. PANAVIA V5 heeft een kleurstabiliteit, heeft een röntgenopaciteit van gelijk of meer dan 1 mm aluminium. De opake kleurtint is geclasseerd als materiaal in 'klasse 1' van het type 2, voor de materialen in andere kleurtinten geldt de classificatie 'klasse 3' van het type 2, op grond van ISO 4049.

## II. INDICATIES

PANAVIA V5 wordt aanbevolen voor het volgende gebruik.

- [1] Cementeren van kronen, bruggen, inlay's en onlays
- [2] Cementeren van veneers
- [3] Cementeren van etsbruggen en splints
- [4] Cementeren van prothetische voorzieningen op implantaatabutments en frames
- [5] Cementeren van stiftten en opbouwen
- [6] Amalgaambonding

## III. CONTRA-INDICATIES



Patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor methacrylaatmonomeren

## IV. MOGELIJKE BIJWERKINGEN



- [1] Het mondslijmvlies kan, door de coagulatie van proteïne, witachtig van kleur worden als het in contact komt met het product. Dit is meestal een tijdelijk fenomeen dat na enkele dagen verdwijnt. Geef de patiënten richtlijnen om irritatie van de betrokken mucosa te voorkomen tijdens de tanden poetsen.
- [2] K-ETCHANT Syringe kan als gevolg van zijn chemische samenstelling brandwonden veroorzaken of erosief zijn. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met de huid of in de ogen terechtkomt.

## V. INCOMPATIBILITEITEN



- [1] Gebruik geen eugenol-houdende middelen voor het beschermen van de pulpa of tijdelijke vullingen, daar eugenol verkleuring kan veroorzaken en het uithardingsproces kan vertragen.
- [2] Gebruik geen hemostatische stoffen met ijzerbestanddelen omdat deze materialen kunnen de hechting verminderen en een verkleuring veroorzaken bij de marginale rand van het element of het omgevende tandvlees door achterblijvende ijzeren.
- [3] Gebruik geen waterstofperoxideoplossing om de caviteiten schoon te maken, dit kan de hechtkracht aan de tandstructuur verminderen.

## VI. VOORZORGSMAATREGELEN



### 1. Veiligheidsmaatregelen

1. Dit product bevat stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Vermijd het gebruik van het product bij patiënten met een gekende allergie voor methacrylaatmonomeren of andere bestanddelen.
2. Indien de patiënt tekenen vertoont van overgevoeligheid, zoals uitslag, eczeem, tekenen van ontsteking, zwelling, jeuk of gevoelloosheid, moet u het gebruik van het product stopzetten en medische hulp inroepen.
3. Vermijd rechtstreeks contact met de huid en/ of het zachte weefsel om overgevoeligheid te voorkomen. Draag handschoenen of tref aangepaste maatregelen wanneer u het product gebruikt.
4. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met de huid of in de oog terechtkomt. Dek ter bescherming tegen eventuele spatten, voordat het product gebruikt wordt, de ogen van de patiënt af met een doek of een beschermbril.
5. Indien het product in contact komt met zacht weefsel, neem dan de volgende maatregelen:
  - <Indien het product in het oog komt>  
Onmiddellijk het oog met veel water spoelen en een arts raadplegen.
  - <Indien het product in contact komt met de huid of de mucosa>  
Verwijder spatten onmiddellijk met een wattenpellet of een met alcohol bevochtigd gaasje en spoel overvloedig met water.
  - 6. Wees voorzichtig om te voorkomen dat de patiënt het product per ongeluk inslikt.
  - 7. De mixing tip, endotip, needle tip en applicatieborstelje niet hergebruiken ter voorkoming van kruiscontaminatie. Ze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en dienen na gebruik weggegooid te worden.

8. Voer dit product af als medisch afval om infecties te vermijden. Om verwondingen te vermijden, mag de sputtip niet zonder bescherming afgevoerd worden.

### 2. Voorzorgsmaatregelen voor de verwerking en bewerking van het product

[Algemene voorzorgsmaatregelen]

1. Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in [II. INDICATIES].
2. Het gebruik van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
3. Gebruik het product niet als tijdelijk cement. Dit materiaal is ontworpen voor gebruik als permanent cement.
4. Gebruik cofferdam om besmetting te voorkomen en het vocht onder controle te houden.
5. Gebruik een onderlaag in een caviteit dicht bij de pulpa of in geval van ongewilde blootstelling van de pulpa.
6. Wanneer u tijdelijke middelen gebruikt die tannine of magnesium bevatten, moeten deze geheel worden verwijderd om verkleuring te voorkomen.
7. Wanneer u hemostatische stoffen met aluminiumchloride gebruikt, moet u de hoeveelheid ervan beperken. Wees voorzichtig zodat u contact met het hechtoppervlak vermijdt. Als u dit niet doet, kan de hechtkracht aan tandweefsel verminderen.
8. Verwijder liningmateriaal, amalgama en tijdelijke (seal) materialen tijdens de caviteitspreparatie om slechte hechting te voorkomen.
9. Meng het product niet met andere tandheelkundige materialen.
10. Indien de verpakkingen, houders en/of instrumenten van dit product zijn beschadigd, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan om uzelf te beschermen tegen mogelijk gevaren.
11. Gebruik nooit dezelfde applicatieborstel voor zowel de Tooth Primer als CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### 【Paste】

1. De opake kleur (Opaque) dient uit te harden in de zelfuithardingsmodus als gevolg van zijn geringe uithardingsdiepte. Langs de randen van de prothetische voorziening kan uitharding met licht plaatsvinden.
2. Paste moet binnen 2 minuten na dispenseren gebruikt worden.
3. De polymerisatie van de pasta (Paste) wordt versneld door contact met Tooth Primer. De procedure dient te worden uitgevoerd binnen de verwerkingsstijd zoals aangegeven in de tabel hieronder. Paste moet steeds op per facing worden aangebracht bij het cementsen van meerdere facings.

Uithardingsstijd van de pasta (Paste) in de mond (bij 37°C, na contact met Tooth Primer).

Verwerkingsstijd	60 sec.
Uithardingsstijd	3 min.

4. Let er op dat onnodige blootstelling aan direct zonlicht of de operatielamp dient te worden vermeden. Het cement bevat een fotoinitiator die uiterst sensibel is. Tijdens het cementeren moet u de hoek en/ of afstand van de operatielamp aanpassen om de intensiteit van het licht dat in de mond valt, te beperken, zodat het cement niet voortijdig polymeriseert.
5. Gebruik nooit een Lentulonaald om de pasta in het wortelkanaal aan te brengen.
6. Indien meerdere stiftten in meerdere wortelkanalen van een element geplaatst dienen te worden, maak dan eerst één plaatsing af, alvorens met een volgende te beginnen. Zorg ervoor dat er geen cementovermaat in een volgend wortelkanaal loopt.
7. Wanneer het cement intraoraal wordt gedispenseerd met gebruik van de mengtip of de endotip, let er dan op dat kruiscontaminatie wordt vermeden. Bedek de gehele sputtip met een disposable plastic barrière om contaminatie met bloed en speeksel te voorkomen. Desinfecteer de sputtip door af te vegen met een gaasje gedrenkt in alcohol, zowel voor als na gebruik.
8. Overmaat cement kan verwijderd worden na het kort belicht te hebben gedurende 3-5 seconden. Bij het verwijderen van de cementovermaat houdt u de voorziening op zijn plaats om te vermijden dat deze loskomt, aangezien het cement nog onvoldoende uitgeharden kan zijn.

### 【Try-in Paste】

1. Het gebruik van Try-in Paste dient alleen gebruikt te worden voor de kleurbepaling bij gebruik van PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste verhardt niet. Gebruik niet voor het cementeren van restauraties.
3. Aan het topje van de Try-in Paste-sputtip kan wat transparante vloeistof verschijnen. Als u deze transparante vloeistof ziet, moet u deze verwijderen en weggoien, want deze afgescheiden vloeistof kan de kleurovereenkomen beïnvloeden.
4. Kleurevaluatie met try-in Paste dient uitgevoerd te worden met Try-in Paste in dezelfde dikte als het cement.
5. Na gebruik de Try-in Paste grondig van de voorziening en de tand spoelen, om slechte adhesie te voorkomen.

### 【Tooth Primer】

1. Gebruik binnen 5 minuten na doseren.
2. Niet gebruiken voor oppervlaktebehandeling van implantaatabutments, onderstructuren en prothetische voorzieningen (inlays, onlays, kronen, bruggen en facings). De polymerisatie zal versneld worden, waardoor de verwerkingsstijd te kort zal worden.
3. Alleen gebruiken met PANAVIA V5 Paste. Niet gebruiken met andere cementen (zoals: PANAVIA F 2.0 of CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Reinig de caviteit voldoende om een slechte hechting te voorkomen. Indien het behandelde oppervlak gecontamineerd is met speeksel of bloed, grondig spoelen en drogen. Vervolgens opnieuw Tooth Primer aanbrengen.

### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. Gebruik CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS zo snel als mogelijk na het doseren. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS bevat vluchtig ethanol. Wanneer het oplosmiddel verdampft, neemt de viscositeit toe en wordt aanbrengen bemoeilijkt.
2. Voer het hechten (of cementeren) snel na het behandelen van het restauratieoppervlak met CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS uit.
3. Indien het behandelde oppervlak gecontamineerd is met speeksel en/of bloed, grondig spoelen en drogen. Schoonmaken met K-ETCHANT Syringe en opnieuw behandelen.

### [K-ETCHANT Syringe]

1. Let erop niet te contamineren met speeksel of bloed. Indien het behandelde oppervlak gecontamineerd wordt, opnieuw behandelen.
2. Let erop kruiscontaminatie te voorkomen. Desinfecteer de spuit door af te nemen met een alcoholtissue. Zowel voor als na gebruik. Bedek de spuit met een disposable plastic barrière ter voorkoming van speeksel- en bloedcontaminatie.
3. Indien het product op kleding komt, spoel het grondig af met water.
4. Verwijder de naaldvormige tip na elk gebruik en sluit de spuit direct goed af.
5. Het etsen van vitaal dentine kan post operatieve pijn tot gevolg hebben.

### [Polymerisatielamp]

1. Gebruik volgens de instructies voor gebruik van de betreffende uithardingslamp.
2. Kijk niet rechtstreeks naar de lichtbron. Een veiligheidsbril is aanbevolen.
3. Een lage lichtintensiteit veroorzaakt een slechte hechting. Controleer de werking van de lamp en controleer de lichttip van de polymerisatielamp op vervuiling. Het is aan te raden de lichtintensiteit van de polymerisatielamp periodiek te controleren met een geschikte lichtmeter.
4. Plaats de lichttip van de polymerisatielamp zo dicht mogelijk bij, en haaks op het compositoppervlak. Als een groot oppervlak met licht uitgehard moet worden, is het aan te bevelen het gebied in verschillende sectoren te verdelen en iedere sector apart met licht uit te harden.
5. Controleer de vereiste voorwaarden om het gemengde cement uit te harden op de tijden voor lichtuitharding in deze gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt.

### 3. Voorzorgsmaatregelen voor opslag

1. Niet gebruiken na de houdbarehsdatum die is aangegeven op de verpakking.
2. De Paste, Tooth Primer en CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS moeten bewaard worden tussen 2-8°C (36-46°F) indien niet in gebruik en dient op kamertemperatuur te worden gebracht door 15 minuten voor gebruik uit de koelkast te halen. Dit om de normale viscositeit en uithardingseigenschappen te behalen. Try-in Paste and K-ETCHANT Syringe moeten bewaard worden tussen 2-25°C (36-77°F) indien niet in gebruik.
3. Niet aan extreme hitte, het directe zonlicht en vuur blootstellen.
4. De dop van de fles of spuit moet na het doseren zo snel als mogelijk weer terug op de fles of spuit worden geplaatst zodat de vluchtlige middelen niet verdampen.
5. Het product moet bewaard worden op een geschikte plaats, waar alleen tandheelkundige professionals toegang toe hebben.

## VII. ONDERDELEN

Kijk op de buitenkant van de verpakking voor de inhoud en hoeveelheid.

### <Basingrediënten>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

#### (1) Paste A


- Bisfenol A diglycidylmethacrylaat
- Triethyleenglycol dimethacrylaat
- Hydrofoob aromatisch dimethacrylaat
- Hydrofiel alifatisch dimethacrylaat
- Initiators
- Versnellers
- Gesilaniseerde bariumglasvulstof
- Gesilaniseerde fluoraluminosilicaat glasvulstof
- Colloïdaal silica

#### (2) Paste B

- Bisfenol A diglycidylmethacrylaat
- Hydrofoob aromatisch dimethacrylaat
- Hydrofiel alifatisch dimethacrylaat
- Gesilaniseerde bariumglasvulstof
- Gesilaniseerde aluminiumoxidevulstof
- Versnellers
- dl-Kamferchinon
- Pigmenten

De totale hoeveelheid anorganische vulstof bedraagt ongeveer 38 vol%. De partikelgrootte van de anorgane vulstof varieert van 0.01 µm tot 12 µm.

### Componenten van set.



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerol
- Gesilaniseerd silica
- Gesilaniseerd colloïdaal silica
- Colloïdaal silica
- Pigmenten

- 3) Tooth Primer

- 10-Methacryloyloxydecyl diwaterstoffosfaat
- 2-Hydroxyethylmethacrylaat
- Hydrofiel alifatisch dimethacrylaat
- Versnellers
- Water

- 4) K-ETCHANT Syringe

- Fosforzuur
- Water
- Colloïdaal silica
- Pigment

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-Methacryloxypropyl trimethoxysilaan
- 10-Methacryloyloxydecyl diwaterstoffosfaat
- Ethanol

### 6) Accessoires

- Mixing tip (Mengtip)
- Endo tip (S) (Endotip (S))
- Needle tip (E) (Spuittip (E)) (voor K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Applicatorkwastje <fijn zilver>)
- Mixing dish (Mengblok)

## VIII. KLINISCHE PROCEDURES

### A. Standaardprocedure I (indicaties [1], [2] tot [3])

- [1] Cementeren van kronen, bruggen, inlay's en onlays
- [2] Cementeren van veneers
- [3] Cementeren van etsbruggen en splints

#### A-1. Reiniging van de caviteit / stomp (tand, metaal, composit)

Bij cementeren in de mond of op de stomp het tijdelijk cement / sealer verwijderen op de gebruikelijke manier; reinig de caviteit onder vochtcontrole.

#### A-2. Passen en bijstellen van een restauratie

- (1) Pas de prothetische voorziening indien nodig.
- (2) Indien nodig, de geselecteerde kleur Try-in Paste op het te cementeren oppervlak aanbrengen en de restauratie passen. Overmaat Try-in Paste van de randen verwijderen met een borsteltje. De kleuren van de Try-in Paste corresponderen met die van de uitgehardte PANAVIA V5 Paste.
- (3) Controleer dat de tint overeenkomt met de kleur van de tand en verwijder de restauratie vervolgens. Gebruik water om de Try-in Paste volledig van de binnenkant van de restauratie en de caviteit / stomp te verwijderen.

#### A-3. Conditionering van het oppervlak van de voorziening

Volg de gebruiksaanwijzing voor het restauratiemateriaal. Wanneer specifieke instructies ontbreken, adviseren wij om de volgende aanbevelingen te volgen en CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan te brengen:

##### Indien het te bevestigen oppervlak bestaat uit metaaloxidekeramiek (bijv. KATANA Zirconia) of metaal:

- (1) Ruw het oppervlak op door te stralen met aluminiumoxidepoeder (30-50 µm) onder een druk van 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm², 15-58 psi). De luchtdruk en deeltjesgrootte dient te worden aangepast naargelang het materiaal en / of de vorm van de prothetische voorziening om chipping te voorkomen.
- (2) De voorziening reinigen in een ultrasoonbad gedurende 2 minuten. Vervolgens drogen met de luchtsput.

##### Indien het te bevestigen oppervlak bestaat uit silicahoudend keramiek (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat), hybride keramiek of composit:

Afhankelijk van het type restauratiemateriaal kan behandelen met zuur of zandstralen worden gebruikt:

##### Behandeling met zuur (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat):

- (1) Ets het te hechten oppervlak met waterstofferfluoride, conform de gebruiksinformatie van het restauratiemateriaal, of breng K-ETCHANT Syringe aan op het te hechten oppervlak en laat zitten gedurende 5 seconden.
- (2) Reinig het te cementeren oppervlak met water en droog.

##### Zandstralen(bijv. composit):

- (1) Ruw het oppervlak op door te stralen met aluminiumoxidepoeder (30-50 µm) onder een druk van 0.1-0.2 MPa (1-2 kgf/cm², 15-29 psi). De luchtdruk en deeltjesgrootte dient te worden aangepast naargelang het materiaal en / of de vorm van de prothetische voorziening om chipping te voorkomen.
- (2) Wees voorzichtig om chipping te voorkomen. Na het zandstralen de voorziening reinigen in een ultrasoonbad gedurende 2 minuten. Vervolgens drogen met de luchtsput.

#### A-4. Aanbrengen van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS op de prothetische voorziening

- (1) Wanneer het te hechten oppervlak bestaat uit composit, K-ETCHANT Syringe op het oppervlak en laat het daar gedurende 5 seconden, spoel en droog.

- (2) Breng CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan op het te bevestigen oppervlak met een applicatieborsteltje. Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

##### [OPMERKING]

Voor optimale prestaties kan in plaats van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, ALLOY PRIMER gebruikt worden op oppervlakken van edelmetaal. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ALLOY PRIMER, voor het gebruik ervan.

#### A-5. Aanbrengen van Tooth Primer in / op de caviteit / stomp

Afhankelijk van het bevestigingsoppervlak en/of procedure de volgende behandelingsstappen in acht nemen alvorens Tooth Primer aan te brengen.

##### Etsen van het glazuuroppervlak (Optioneel, maar noodzakelijk voor veneers en etsbruggen):

Een klinisch adequate hechting wordt bereikt door de applicatie van Tooth Primer zonder een extra fosforzuur etsstap.

Indien het oppervlak bestaat uit onbehandeld glazuur, of bij het cementeren van etsbruggen of facings, K-ETCHANT Syringe op het glazuuroppervlak aanbrengen en dit 10 seconden laten inwerken. Spoelen en drogen.

- (1) Breng Tooth Primer aan op / in de caviteit / stomp (tand, metaal, composit) met een applicatieborsteltje en laat gedurende 20 seconden inwerken. Voorkom dat speeksel of ander lichaamsvocht in contact komt met de behandelde oppervlakken.
- (2) Gebruik een wattenpellet om voorzichtig de overmaat Tooth Primer van de caviteit of stomp te verwijderen. Vooral uit de hoeken van de caviteit en de schouders langs de rand van de stomp.
- (3) Grondig het volledige oppervlak drogen met een milde olievrije luchtstroom. Gebruik een afzuiger om te voorkomen dat Tooth Primer verspreid wordt.

#### A-6. Voorbereiding van de sput en toebehoren

- (1) Bevestig een mengtip of endotip op de PANAVIA V5 Paste sput op de gebruikelijke manier.

#### [WAARSCHUWING]

Alvorens een mengtip of een endotip aan te brengen eerst een kleine hoeveelheid van de twee pasta's uitspuiten om er zeker van te zijn dat er gelijke hoeveelheden uit de twee openingen van de sput komen. Gooi deze pasta weg. Als er geen gelijke hoeveelheden worden gebruikt, bestaat er een kans op slechte polymerisatie.

#### [OPMERKING]

- Na gebruik dient de sput te worden opgeslagen met de dop erop. Wanneer de dop wordt teruggeplaatst, zorg er dan voor dat hij vrij van pasta is.
- Wanneer een gebruikte mengtip of endotip wordt vervangen door een nieuwe, draai hem 1/4 slag tegen de wijzers van de klok om de uitstulpingen op de tip in lijn te brengen met de uitsparingen in de sput. Verwijder het van de sput door te draaien en omlaag te duwen.
- Als de pasta is uitgeharden waardoor het moeilijk is om de gemengde pasta uit de sput te duwen, verwijder de uitgeharden pasta dan met een geschikt instrument.
- Bij verandering van de richting van de endotip, draai dan aan de achterste dikke aanzet en kijk uit dat de dunne sputmond niet wordt verbogen.

#### A-7. Cementeren van de voorziening

- (1) Breng de gemengde pasta aan op het gehele bevestigingsoppervlak van de prothetische voorziening of de volledige stomp. Indien de pasta direct in de caviteit / op de stomp wordt aangebracht, moet met stap (2) binnen 60 seconden na aanbrengen van de pasta worden begonnen.

- (2) Plaats de prothetische voorziening.

#### A-8. Verwijdering overmaat cement en finale uitharding

##### A-8-a. Voor de kleuren Universal (A2), Clear, Brown (A4) of White:

- (1) Verwijder eventueel overtollig cement volgens een van de volgende twee methodes:

###### Verwijderingsmethode voor kort belichte overmaat:

Belicht de overmaat aan cement gedurende 3 tot 5 seconden op verschillende plaatsen. Terwijl u de voorziening op zijn plaats houdt, verwijdert u de gedeeltelijk uitgeharden overmaat aan cement met een tandheelkundig instrument. Het is raadzaam de gewenste polymerisatietijd voor de overmaat vooraf te bepalen door wat cement op een mengblok te polymeriseren.

###### Verwijderingsmethode met een klein borsteltje:

Cementovermaat langs de randen kan verwijderd worden met een klein borsteltje. Hard vervolgens de randen uit met behulp van een lichtapparaat. Verwittig u van de uithardingstijd door tabel 1 te raadplegen:  
[Om de randen van de restauratie volledig te laten uitharden kan een beschermingsgel (bijv. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) gebruikt worden volgens de gebruiksinstructies, om de vorming van een zuurstofinhibitelaag te voorkomen.]

- (2) Laat tenslotte het cement uitharden volgens een van de twee volgende methodes:

###### Opake voorzieningen (bijv. metalen kronen):

Laat het cement gedurende minimaal 3 minuten chemisch uitharden.

###### Translucente voorzieningen (vb. keramische inlays):

Hard het volledige oppervlak van de prothetische voorziening uit met licht, m.b.v. een lichtuithardingsapparaat. Indien het gebied dat uitgeharden moet worden groter is dan de doorsnede van de lichttip, verdeel het proces dan in een aantal stappen.  
Verwittig u van de uithardingstijd door de volgende tabel te raadplegen:

Tabel 1: Uithardingstijd per type lichtbron.

Type lichtbron (Lichtintensiteit)	Uithardingstijd
Hoog intensieve BLUE LED* (meer dan 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Twee keer gedurende 3 of 5 sec.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.
Halogenlamp (meer dan 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.

Het effectieve golflengtebereik voor elke tandheelkundige polymerisatielamp moet 400 - 515 nm zijn.

\* Piek van het emissiespectrum: 450 - 480 nm

De verwerkingstijden en uithardingstijden zijn afhankelijk van de omgevings- en mondtemperatuur, zoals onderstaand aangegeven. Wanneer de mondtemperatuur niet is aangegeven in deze instructies, dient deze als 37°C/99°F te worden gelezen.

Let op dat dit cement een dual uithardend cement is en dus ook gevoelig is voor kunstmatig en natuurlijk licht.

Tabel 2: Verwerkingstijd en uithardingstijd (voor cementeren van kronen, bruggen, inlays, onlays, facings en etsbruggen).

Verwerkingstijd na de eerste applicatie (23°C/ 73°F)	2 min.
Verwerkingstijd na aanbrengen van het cement in de caviteit (37°C/ 99°F)	60 sec.
Korte belichting voor het verwijderen van overtollig cement	3 - 5 sec.
Uiteindelijke uitharding na de plaatsing van de restauratie	
lichtuitharding (LED)	10 sec. *
chemische uitharding (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Uithardingstijd met gebruik van BLUE LED (lichtintensiteit: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

#### A-8-b. Voor de Opaque kleur:

- (1) Cementovermaat langs de randen kan verwijderd worden met een klein borsteltje. Hard vervolgens de randen uit met behulp van een lichtapparaat. Verwittig u van de uithardingstijd door tabel 1 te raadplegen:  
[Om de randen van de restauratie volledig te laten uitharden kan een beschermingsgel (bijv. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) gebruikt worden volgens de gebruiksinstructies, om de vorming van een zuurstofinhibitelaag te voorkomen.]

- (2) Laat het cement gedurende minimaal 3 minuten chemisch uitharden.

#### B. Standaardprocedure II (indicaties [4])

- [4] Cementeren van prothetische voorzieningen op implantaatabutments en frames

##### B-1. Reiniging van implantaatabutment of onderstructuur, passen en aanpassen van de restauratie, conditioneren van het oppervlak van de restauratieve voorziening

Zie sectie "A-1", "A-2" en "A-3".

##### B-2. Aanbrengen van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Breng CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan op het interne oppervlak van de restauratie en het hechtoppervlak van het implantaatabutment of frame met een applicatieborsteltje.

Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

#### [OPMERKING]

Voor optimale prestaties kan in plaats van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, ALLOY PRIMER gebruikt worden op oppervlakken van edelmetaal. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ALLOY PRIMER, voor het gebruik ervan.

##### B-3. Voorbereiding van de sput en toebehoren

Zie sectie "A-6".

##### B-4. Cementeren van de voorziening

- (1) breng de gemengde pasta aan op het volledige hechtoppervlak van de prothetische voorziening.

- (2) Plaats de prothetische voorziening op het abutment of frame.

##### B-5. Verwijdering overmaat cement en finale uitharding

###### B-5-a. Voor de kleuren Universal (A2), Clear, Brown (A4) of White:

- (1) Verwijder de overmaat aan cement. Zie sectie "A-8-a (1)".

- (2) Laat tenslotte het cement uitharden volgens een van de twee volgende methodes:

###### Opake voorzieningen (bijv. metalen kronen):

Laat het cement chemisch uitharden door het te laten uitharden na plaatsing van de prothetische voorziening. Zie tabel 3.

Tabel 3: Uithardingstijd (voor cementeren van prothetische voorzieningen op implantaatabutments en frames)

Uiteindelijke uitharding na de plaatsing van de restauratie	
chemische uitharding (37°C/ 99°F)	5 min.
chemische uitharding (23°C/ 73°F)	10 min.

###### Translucente prothetische voorzieningen (bijv. keramische inlays):

Hard het volledige oppervlak van de prothetische voorziening uit met licht, m.b.v. een lichtuithardingsapparaat. Indien het gebied dat uitgeharden moet worden groter is dan de doorsnede van de lichttip, verdeel het proces dan in een aantal stappen.

Verwittig u van de uithardingstijd door tabel 1 te raadplegen:

###### B-5-b. Voor de Opaque kleur:

- (1) Behandeling van de cementovermaat. Zie sectie "A-8-b (1)".

- (2) Laat het cement chemisch uitharden door het te laten uitharden na plaatsing van de prothetische voorziening. Zie tabel 3.

#### C. Standaardprocedure III (indicaties [5])

- [5] Cementeren van stiftten en opbouwen

##### C-1. Voorbereiding van de caviteit en passen van de stomp of stift

- (1) Bereid op de gebruikelijke manier de endodontisch behandeld wortelkanalen voor om de stift/stomp te plaatsen. Zorg voor vochtcontrole met behulp van cofferdam.

- (2) Pas de opbouw od een wortelstift (bijv. PANAVIA POST) van geschikte dikte in de preparatieholte. Kort de stift in indien nodig. Veeg eventuele contaminatie van het oppervlak van de stomp of stift weg met een stukje gaas of wattenrol, doordrenkt met ethanol.

##### C-2. Zandstralen van de stomp of wortelstift

Straal het stomp- of stiftoppervlak volgens stap "A-3".

Glasvezelstiften niet zandstralen ter voorkoming van mogelijke schade.

##### C-3. Behandeling van de stomp of stift

###### Voor metalen opbouw en metalen stift:

Breng CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan op het oppervlak van de opbouw of stift met een applicatieborsteltje. Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

#### [OPMERKING]

Voor optimale prestaties kan in plaats van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, ALLOY PRIMER gebruikt worden op oppervlakken van edelmetaal. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ALLOY PRIMER, voor het gebruik ervan.

###### Voor composiet opbouw, glasvezel stift en keramiek stift:

- (1) Breng K-ETCHANT Syringe aan op de opbouw of stiftoppervlak. Laat de gel 5 seconden op zijn plaats rusten en spoel en droog vervolgens.

(2) Breng CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan op het oppervlak van de opbouw of stift met een applicatieborsteltje. Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

#### C-4. Aanbrengen van Tooth Primer

- (1) Breng Tooth Primer aan in het wortelkanaal en op de caviteitswand met een applicatieborsteltje en laat het 20 seconden op zijn plaats. Voorkom dat speeksel of ander lichaamsvocht in contact komt met de behandelde oppervlakken.
- (2) Gebruik een wattenpellet of paperpoint om voorzichtig de overmaat Tooth Primer uit het wortelkanaal of van de caviteit of stomp te verwijderen. Vooral uit de hoeken van de caviteit en uit het wortelkanaal.
- (3) Grondig het volledige oppervlak drogen met een milde olievrije luchtstroom. Gebruik een afzuiger om te voorkomen dat Tooth Primer verspreid wordt.

#### C-5. Voorbereiding van de sput en toebehoren

Zie sectie "A-6".

#### C-6. Plaatsing van de stomp of stift

- (1) Breng de gemengde pasta aan over het volledige te hechten gebied van de opbouw of de stift, of het volledige tandoppervlak van de caviteit. Wanneer de pasta direct in de caviteit wordt aangebracht, moet met stap (2) begonnen worden binnen 60 seconden na aanbrengen van het cement.
- (2) Plaats de stomp of stift lichtjes trillend (ter voorkoming van luchtblvorming in het wortelkanaal), snel in de caviteit.

#### C-7. Behandelen van de cementovermaat

Voor stompopbouwen:

Zie sectie "A-8-a (1)" of "A-8-b (1)".

Voor stiften:

Gebruik een applicatieborsteltje om de overmaat cement over de stombasis en de stiftkop te verspreiden.

#### C-8. Uitharden

Hard de randen van de opbouw of stift uit met licht. Zie tabel 1 onder "A-8". Laat bij de kleur opaque het cement chemisch uitharden door het gedurende 3 minuten te laten zitten na het plaatsen van de opbouw of stift.

#### C-9. Voorbereiding voor de definitieve plaatsing

Voor stompopbouwen:

Houd de stompopbouw ongeveer 6 minuten op zijn plaats en zorg ervoor dat het cement volledig uitgeharden is voor u een volgende bewerkingsstap uitvoert.

Voor stiften:

Na het plaatsen van de stift, plaats de stompopbouwcomposiet volgens de gebruiksinstructies.

Prepareer de opbouw 6 minuten na plaatsing van de wortelstift.

### D. Standaardprocedure IV (indicaties [6])

[6] Amalgaambonding

#### D-1. Reiniging van het tandweefsel

Reinig de caviteit en verzorg vochtcontrole op de gebruikelijke manier.

#### D-2. Applicatie van Tooth Primer, voorbereiding van de sput en accessoires

Zie sectie "A-5" and "A-6".

#### D-3. Plaatsen van het amalgaan

- (1) Breng de gemengde pasta aan op het gehele tandoppervlak van de caviteit. Begin stap (2) binnen 60 seconden na applicatie van het cement.
- (2) Het gemengde amalgaan dient gecondenseerd te worden in de nog niet uitgeharde gemengde pasta. Occlusale vormgeving kan gedaan worden op de gebruikelijke manier.

#### D-4. Verwijdering overmaat cement en finale uitharding

Zie sectie "A-8".

#### [GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. vervangt ieder aantoonbaar defect product. Kuraray Noritake Dental Inc. accepteert geen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of eventuele vervolgschade die ontstaat door een onjuist of ondeskundig gebruik van dit product. Voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van de producten voor de betreffende indicatie(s) controleren en de aansprakelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende risico's voor zijn/haar rekening nemen.

#### [OPMERKING]

Rapporteer een ernstig voorval, dat aan dit product toegewezen kan worden, bij de onderstaande gevuld machte van de fabrikant en de toezichthoudende autoriteiten in het land, waar de gebruiker/patiënt woont.

#### [OPMERKING]

"PANAVIA", "CLEARFIL" en "ESTENIA" zijn handelsmerken van KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" is een handelsmerk van NORITAKE CO., LIMITED.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 **Kuraray Europe GmbH** (Importer)


Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835

URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5

CE  
0197

## I. EINLEITUNG

PANAVIA V5 ist ein adhäsives Kompositzementsystem. PANAVIA V5 besteht aus Zementpaste (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS und K-ETCHANT Syringe. Die Paste ist ein dualhärtender (licht- und/oder selbsthärtend), Fluorid freisetzender, radiopak Kompositzement für Restaurierungen aus Keramik (Lithiumdisilikat, Zirkonoxid usw.), Hybriderkeramik (z. B. ESTENIA C&B), Kompositkunststoff und Metall. Er ist in einem Automix-System erhältlich, welches zwei Komponenten in gleicher Menge mischen kann.

Es ist in den folgenden 5 Farben erhältlich: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White und Opaque. Die Farbe Opaque sollte aufgrund ihrer starken Opazität beim abschließenden Aushärten selbstgehärtet werden. Die Try-in Paste ist ein Material zur Farbabstimmung und entspricht in Farbe und Transparenz annähernd dem ausgehärteten Gemisch der Paste.

Der Tooth Primer ist ein selbstätzender Primer für Zahnsubstanzen. Er beschleunigt die Polymerisation der Paste. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ist ein dentaler universell einsetzbarer prothetischer Primer, der Keramik, Hybriderkeramik, Kompositkunststoff und Metall eine verbesserte Klebefläche bietet. K-ETCHANT Syringe ist ein Ätzgel, das aus 35 % Phosphorsäure in wässriger Lösung sowie kolloidaler Kieselerde besteht. PANAVIA V5 weist eine Farbstabilität auf, hat eine Röntgenopazität von mindestens 1 mm Aluminium. Der opake Farbton ist als Typ-2-Material der „Klasse 1“ und die anderen Farbtöne sind als Typ-2-Material der „Klasse 3“ nach ISO 4049 klassifiziert.

## II. INDIKATIONEN

PANAVIA V5 ist für folgende Anwendungen geeignet:

- [1] Zementierung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays
- [2] Zementierung von Veneers
- [3] Zementierung von Adhäsionsbrücken und Schienen
- [4] Zementierung von prothetischen Restaurierungen auf Implantat-Abutments und Gerüsten
- [5] Zementierung von Stiften und Stümpfen
- [6] Amalgambonding

## III. GEGENANZEIGEN

Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Methacrylatmonomere

## IV. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

- [1] Die Mundschleimhaut kann sich bei Kontakt mit dem Produkt aufgrund von Proteinkoagulationen weißlich verfärben. Bei dieser Verfärbung handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen, das sich in der Regel nach wenigen Tagen zurückbildet. Weisen Sie den Patienten an, beim Putzen des betreffenden Bereichs Reizungen zu vermeiden.
- [2] K-ETCHANT Syringe kann aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung Entzündungen oder Erosionen verursachen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit der Haut in Kontakt kommt oder in die Augen gerät.

## V. UNVERTRÄGLICHKEIT

- [1] Verwenden Sie keine eugenolhaltigen Materialien für den Schutz der Pulpa oder zur vorübergehenden Abdeckung, da das Eugenol Verfärbungen verursachen und den Aushärtungsprozess verzögern könnte.
- [2] Verwenden Sie keine eisenhaltigen Blutstillungsmittel, da diese Materialien aufgrund verbleibender Eisenionen die Adhäsion beeinträchtigen und Verfärbungen am Zahnrand oder der umgebenden Gingiva verursachen können.
- [3] Verwenden Sie keine Wasserstoffperoxidlösung zur Reinigung von Kavitäten, da diese die Haftkraft des Zements an der Zahnhartsubstanz mindern könnte.

## VI. VORSICHTSMASSNAHMEN

### 1. Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt enthält Substanzen, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Verzichten Sie bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Methacrylatmonomere oder andere Komponenten auf den Einsatz des Produkts.
2. Wenn bei Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. Ausschlag, Ekzem, Entzündungsscheinungen, Geschwüre, Schwellungen, Juckreiz oder Taubheitsgefühl auftreten, beenden Sie den Einsatz des Produkts und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
3. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut und/ oder Weichgewebe, um das Auftreten einer Überempfindlichkeit zu vermeiden. Tragen Sie Handschuhe oder ergreifen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit dem Produkt.
4. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit der Haut in Kontakt kommt oder in die Augen gerät. Decken Sie die Augen des Patienten vor dem Einsatz des Produkts mit einem Handtuch oder einer Schutzbrille ab, um sie vor Spritzern zu schützen.
5. Wenn das Produkt mit menschlichem Gewebe in Kontakt kommt, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
  - <Falls das Produkt ins Auge gelangt>  
Das Auge sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
  - <Falls das Produkt in Kontakt mit der Haut oder Mundschleimhaut gerät>  
Wischen Sie es umgehend mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch oder Mulltuch ab und spülen Sie mit reichlich Wasser gründlich nach.
  - 6. Achten Sie darauf, dass der Patient das Produkt nicht versehentlich verschluckt.

7. Mischkanüle, Endo-Spitze, Nadelspitze und Applikatorbürste nicht wiederverwenden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sie sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollten nach dem Gebrauch entsorgt werden.

8. Entsorgen Sie dieses Produkt als medizinischen Abfall, um Infektionen zu vermeiden. Um Verletzungen zu verhindern, darf die Nadelspitze nicht ohne Abdeckung entsorgt werden.

### 2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Verarbeitung

#### 【Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen】

1. Das Produkt darf nur für die unter [II. INDIKATIONEN] genannten Anwendungen verwendet werden.
2. Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischen Fachpersonal vorbehalten.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht als provisorischen Zement. Dieses Material wurde für die definitive Befestigung konzipiert.
4. Zur Vermeidung von Kontaminationen und zur Feuchtigkeitskontrolle einen Kofferdam verwenden.
5. Verwenden Sie in pulpanären Kavitäten oder bei versehentlicher Freilegung der Pulpa ein Überkappungsmaterial.
6. Entfernen Sie provisorische Materialien, die Tannin oder Magnesia enthalten, vollständig, um Verfärbungen vorzubeugen.
7. Verwenden Sie aluminiumchloridhaltige Blutstillungsmittel nur in geringer Menge und achten Sie darauf, dass es nicht zu Kontakt mit der Innenfläche kommt. Andernfalls könnte die Haftkraft an der Zahnhartsubstanz beeinträchtigt werden.
8. Um eine schlechte Haftung zu vermeiden, sämtliches Liner-Material, Amalgam und provisorisches Versiegelungsmaterial bei der Vorbereitung der Kavität vollständig entfernen.
9. Mischen Sie das Produkt nicht mit anderen zahnärztlichen Werkstoffen.
10. Wenn die mit diesem Produkt in Zusammenhang stehenden Behälter und/oder Instrumente beschädigt sind, schützen Sie sich vor jeglichen Gefahren und stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein.
11. Verwenden Sie für Tooth Primer und CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS nicht dieselbe Applikatorbürste.

#### 【Paste】

1. Die Farbe Opaque sollte aufgrund ihrer geringen Aushärtetie beim abschließenden Aushärten selbstgehärtet werden. Die Ränder der prothetischen Restaurierung können lichtgehärtet werden.
2. Die Paste muss innerhalb von 2 Minuten ab dem Ausbringen verbraucht werden.
3. Die Polymerisation der Paste wird bei Kontakt mit dem Tooth Primer beschleunigt. Das Verfahren sollte innerhalb der in nachfolgender Tabelle aufgeführten Verarbeitungszeit erfolgen. Beim Befestigen mehrgliedriger Veneers darf die Paste nicht auf mehrere Veneers gleichzeitig aufgebracht werden.

Die Abbindezeit der Paste in der Mundhöhle (bei 37 °C, nach Kontakt mit dem Tooth Primer)

Arbeitszeit	60 Sekunden
Abbindezeit	3 Minute

4. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht unnötig direktem Sonnenlicht oder OP-Licht ausgesetzt wird. Das Zementpastengemisch enthält einen sehr photoreaktiven Katalysator für die Lichthärtung. Passen Sie während der Zementierung den Winkel und/ oder Abstand der OP-Leuchte an, um die Intensität des in die Mundhöhle eindringenden Lichts zu mindern und so eine frühzeitige Polymerisation des Zementpastengemisches zu verhindern.
5. Zum Einbringen der Paste in den Wurzelkanal keine Lentulo-Spirale verwenden.
6. Wenn Sie Wurzelstifte in mehr als einen Wurzelkanal eines Zahns einführen möchten, schließen Sie zunächst die Platzierung des Stifts für einen Wurzelkanal ab, bevor Sie mit dem nächsten Wurzelkanal fortfahren. Achten Sie darauf, dass überschüssiger Zement nicht in einen anderen Wurzelkanal eindringt.
7. Achten Sie beim intraoralen Ausbringen des Zements mit der Mischkanüle oder Endo-Spitze auf Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Decken Sie die Spritze vollständig mit einer Einweg-Abdeckung (z. B. Polybutyl) ab, um eine Verunreinigung durch Speichel oder Blut zu vermeiden. Desinfizieren Sie die Spritze vor und nach der Nutzung durch Abwaschen mit Verbandwatte mit Alkohol.
8. Überschüssiger Zement kann nach kurzer Belichtung (3–5 Sekunden lang) entfernt werden. Halten Sie die Restaurierung an einer geeigneten Stelle fest, während Sie den überschüssigen Zement entfernen, damit die Restaurierung während des Versäuberns aufgrund nicht vollständig ausgehärteten Zementes nicht versehentlich angehoben wird.

#### 【Try-in Paste】

1. Die Verwendung der Try-in Paste sollte auf die Überprüfung der Farbbereinstimmung mit der PANAVIA V5 Paste beschränkt bleiben.
2. Die Try-in Paste härtet nicht aus. Sie darf nicht für die Zementierung von Restaurierungen verwendet werden.
3. Es besteht die Möglichkeit, dass an der Spitze der Try-in Paste eine transparente Flüssigkeit auftritt. Wenn dort eine transparente Flüssigkeit auftritt, muss diese aus der Spritze ausgedrückt und entsorgt werden, da die abgesonderte Flüssigkeit die Farbbereinstimmung beeinträchtigen könnte.
4. Die Farbanpassung mit der Try-in Paste sollte so erfolgen, dass die Try-in Paste in ungefähr der gleichen Stärke wie der ausgehärtete Zement verwendet wird.
5. Um einen schlechten Haftverbund zu vermeiden, Try-in Paste nach Gebrauch gründlich mit Wasser von der Restaurierung und der Zahnoberfläche abwaschen.

#### 【Tooth Primer】

1. Innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausbringen verwenden.
2. Nicht zur Oberflächenbehandlung von Implantat-Abutments, Gerüsten und prothetischen Restaurierungen (Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers) verwenden. Die Polymerisation der Paste wird beschleunigt und die Verarbeitungszeit beeinträchtigt.
3. Nur zusammen mit PANAVIA V5 Paste verwenden. **Nicht** in Verbindung mit einem anderen Kompositzement (z. B. PANAVIA F 2.0 oder CLEARFIL ESTHETIC CEMENT) verwenden.
4. Die Kavität ausreichend reinigen, um eine schlechte Haftung zu vermeiden. Die Haftfläche gründlich abspülen und trocknen, wenn sie mit Speichel oder Blut verunreinigt ist. Anschließend den Tooth Primer erneut auftragen.

## **[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS muss nach der Ausgabe so schnell wie möglich verbraucht werden. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS enthält flüchtigen Ethanol. Sobald das Lösungsmittel verdampft, steigt die Viskosität, was das Auftragen unter Umständen erschwert.
2. Das Bonding (oder die Zementierung) rasch nach der Behandlung der Restaurationsfläche mit CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS durchführen.
3. Falls die behandelte Oberfläche mit Speichel oder Blut verunreinigt ist, mit Wasser abwaschen, trocknen, mit K-ETCHANT Syringe reinigen und erneut behandeln.

## **[K-ETCHANT Syringe]**

1. Achten Sie darauf, dass sie nicht mit Speichel oder Blut verunreinigt wird. Sollte die Behandlungsfläche verunreinigt sein, erneut behandeln.
2. Achten Sie darauf, dass Kreuzkontaminationen vermieden werden. Desinfizieren Sie die Spritze vor und nach der Nutzung durch Abwischen mit Verbandwatte mit Alkohol. Decken Sie die Spritze vollständig mit einer Einweg-Abdeckung aus Kunststoff ab, um eine Verunreinigung durch Speichel oder Blut zu vermeiden.
3. Waschen Sie das Produkt mit Wasser ab, wenn es an Ihre Kleidung gelangt.
4. Nehmen Sie die Nadelspitze nach jedem Gebrauch von der Spritze ab und verschließen Sie die Spritze wieder unverzüglich fest.
5. Das Ätzen von vitalem Dentin kann zu postoperativen Sensitivitäten führen.

## **[Polymerisationsgerät]**

1. Gemäß Gebrauchsinformation des Polymerisationsgeräts verwenden.
2. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen.
3. Eine geringe Lichtintensität bewirkt eine schlechte Haftung. Betriebsdauer der Lampe und Austrittsstellung der Polymerisationslampe auf Verunreinigungen überprüfen. Die Überprüfung des Polymerisationsgerätes mittels eines entsprechenden Lichtmessgerätes in angemessenen Zeitabständen wird empfohlen.
4. Die Lichtaustrittsstellung des Polymerisationsgerätes sollte so nah und senkrecht wie möglich zur Kunststoffoberfläche gehalten werden. Bei der Polymerisation einer großen Kunststoffoberfläche ist es ratsam, den Bereich in mehrere Abschnitte zu unterteilen und jeden Abschnitt einzeln zu polymerisieren.
5. Überprüfen Sie vor der Anwendung des Produkts die für das Aushärten der gemischten Paste notwendigen Voraussetzungen und beachten Sie dabei die in dieser Gebrauchsinformation angeführten Polymerisationszeiten.

## **3. Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung**

1. Das Produkt vor Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums verwenden.
2. Paste, Tooth Primer und CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS müssen bei Nichtverwendung bei 2–8 °C/36–46 °F aufbewahrt werden und sollten vor Gebrauch 15 Minuten lang auf Raumtemperatur gebracht werden, damit sie ihre normale Viskosität und Aushärteeigenschaften wiedererlangen. Try-in Paste und K-ETCHANT Syringe sollten bei Nichtverwendung bei 2–25 °C/36–77 °F aufbewahrt werden.
3. Vor großer Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer fernhalten.
4. Der Verschluss der Flasche oder der Spritze ist nach der Ausgabe des Kunststoffes aus der Flasche oder der Spritze sofort zu schließen. Dadurch wird das Verdampfen von flüchtigen Bestandteilen verhindert.
5. Das Produkt muss so aufbewahrt werden, dass nur Zahnärzte Zugang zu dem Produkt haben.

## **VII. KOMPONENTEN**

Inhalts- und Mengenangaben finden Sie auf der Umverpackung.

### **<Hauptbestandteile>**

#### **1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque**

##### **(1) Paste A**


- Bisphenol A Diglycidylmethacrylat
- Triethyleneglycol-Dimethacrylat
- Hydrophobes aromatisches Dimethylacrylat
- Hydrophiles aliphatisches Dimethylacrylat
- Initiatoren
- Beschleuniger
- Silanisiertes Bariumglas-Füllstoff
- Silanierter Fluoroaluminosilikat-Glasfüller
- Kolloidale Kieselerde

##### **(2) Paste B**

- Bisphenol A Diglycidylmethacrylat
- Hydrophobes aromatisches Dimethylacrylat
- Hydrophiles aliphatisches Dimethylacrylat
- Silanisiertes Bariumglas-Füllstoff
- Silanierter Aluminiumoxid-Füller
- Beschleuniger
- dl-Kampferchinon
- Pigment

Die Gesamtmenge an anorganischem Füller beträgt ungefähr 38 Vol%. Die Partikelgröße der anorganischen Füllstoffe reicht von 0,01 µm bis 12 µm.

### **Komponenten der Spritze:**



#### **2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque**

- Glycerin
- Silanbehandeltes Siliziumoxyd
- Silanisierte und kolloidale Kieselerde
- Kolloidale Kieselerde
- Pigment

#### **3) Tooth Primer**

- 10-Methacryloyloxydecyl-Dihydrogenphosphat

## **• 2-Hydroxyethylmethacrylat**

- Hydrophiles aliphatisches Dimethylacrylat
- Beschleuniger
- Wasser

## **4) K-ETCHANT Syringe**

- Phosphorsäure
- Wasser
- Kolloidale Kieselerde
- Pigment

## **5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

- 3-Methacryloyloxypropyl-Triethoxysilan
- 10-Methacryloyloxydecyl-Dihydrogenphosphat
- Ethanol

## **6) Zubehör**

- Mixing tip (Mischkanüle)
- Endo tip (S) (Endo-SSpitze (S))
- Needle tip (E) (Nadelspitze (E)) (für K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Applikatorbürste <fein, silber>)
- Mixing dish (Mischtablett)

## **VIII. KLINISCHE ANWENDUNG**

### **A. Standardvorgehensweise I (Indikationen [1], [2] bis [3])**

- [1] Zementierung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays
- [2] Zementierung von Veneers
- [3] Zementierung von Adhäsionsbrücken und Schienen

#### **A-1. Die Kavität/den Stumpf (Zahn, Metall, Kompositkunststoff) reinigen**

Beim Befestigen in der Mundhöhle oder auf dem Stumpf, das provisorische Versiegelungsmaterial und den provisorischen Zement in der üblichen Weise entfernen; Kavität reinigen und dabei gut trockenhalten.

#### **A-2. Versuchsweise Einpassung und Anpassung einer Restauration**

- (1) Die prothetische Restauration nötigenfalls einpassen und Passung auf Kavität oder Stumpf prüfen.
- (2) Die ausgewählte Try-in Paste nötigenfalls auf die Befestigungsfläche der Restauration auftragen und die Restauration auf Kavität oder Stumpf einpassen. Die Überschüssige Try-in Paste mit einer Bürste von den Rändern entfernen. Die Try-in Paste entsprechen denjenigen des ausgehärteten Zements (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Den Farbton auf optimale Farbbereinstimmung überprüfen und dann die Restauration entfernen. Try-in Paste mit Wasser vollständig von der Innenfläche der Restauration und der Oberfläche der Kavität oder des Stumpfs abwaschen.

#### **A-3. Vorbehandlung der Innenfläche der Restauration**

Bitte die Gebrauchsinformation des Restaurationsmaterials beachten. Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, empfehlen wir folgende Vorgehensweise und Anwendung von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

##### **Sollte die Haftfläche aus Metalloxidkeramik (z. B. KATANA Zirconia) oder Metall bestehen:**

- (1) Die Haftfläche durch Abstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (30–50 µm) bei einem Luftdruck von 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm², 15–58 psi) anrauen. Der Luftdruck und die Korngröße sollten an das Material und/oder die Form der prothetischen Restauration angepasst werden. Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten.
- (2) Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten. Die Restauration nach dem Abstrahlen 2 Minuten lang mit Ultraschall reinigen und im Anschluss im Luftstrom trocknen.

##### **Sollte die Haftfläche aus Keramik auf Basis von Siliziumoxid (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat) Hybridkeramik oder Kompositkunststoff bestehen:**

Je nach Art der Restauration kann eine Behandlung mit Säure oder ein Abstrahlen durchgeführt werden:

##### **Behandlung mit Säure (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat):**

- (1) Die Haftfläche gemäß Gebrauchsinformation des Restaurationsmaterials mit Flusssäurelösung ätzen oder K-ETCHANT Syringe auf die Haftfläche auftragen und 5 Sekunden lang einwirken lassen.
- (2) Die Haftfläche mit Wasser reinigen und trocknen.

##### **Behandlung durch Abstrahlen (z. B. Kompositkunststoff):**

- (1) Die Haftfläche durch Abstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (30–50 µm) bei einem Luftdruck von 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm², 15–29 psi) anrauen. Der Luftdruck und die Korngröße sollten an das Material und/oder die Form der prothetischen Restauration angepasst werden. Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten.
- (2) Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten. Die Restauration nach dem Abstrahlen 2 Minuten lang mit Ultraschall reinigen und im Anschluss im Luftstrom trocknen.

#### **A-4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS auf die prothetische Restauration auftragen**

- (1) Bei einer Haftfläche aus Kompositkunststoff K-ETCHANT Syringe auf die Haftfläche auftragen und 5 Sekunden einwirken lassen; abspülen und trocknen.
- (2) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS mit einer Applikatorbürste auf die Haftfläche der Restauration auftragen. Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen unter Zuhilfenahme eines leichten, ölfreien Luftstroms trocknen.

## **[HINWEIS]**

Optimale Ergebnisse lassen sich durch die Verwendung von ALLOY PRIMER anstelle von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS auf der Oberfläche der Edelmetalllegierung erzielen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zu ALLOY PRIMER.

#### **A-5. Tooth Primer auf die Kavität/den Stumpf auftragen**

Je nach Art der Haftfläche und/oder der Verfahrensweise vor der Anwendung von Tooth Primer wie folgt verfahren.

## Ätzen der Schmelzoberfläche(optional, aber bei Veneers und Adhäsionsbrücken notwendig):

Ein klinisch ausreichender Haftverbund lässt sich durch die Anwendung von Tooth Primer ohne zusätzliches Phosphorsäureätzen erzielen.  
Bei einer Haftfläche aus unbeschnittenem Schmelz oder bei Befestigung einer Adhäsionsbrücke oder von Veneers K-ETCHANT Syringe nur auf die Schmelzoberfläche auftragen und 10 Sekunden lang einwirken lassen; spülen und trocknen.

- (1) Tooth Primer mit einer Applikatorbürste auf die gesamte Kavität oder den gesamten Stumpf (Zahn, Metall, Kompositkunststoff) auftragen und 20 Sekunden einwirken lassen. Darauf achten, dass die Behandlungsüberflächen nicht mit Speichel oder Exsudat in Berührung kommen.
- (2) Mit einem Wattepellet überschüssige Tooth Primer-Flüssigkeit vorsichtig von der Kavität oder dem Stumpf (vor allem von den Kanten der Kavität und Schultern an den Rändern des Stumpfs) entfernen.
- (3) Die gesamte Haftfläche mit einem milden, ölfreien Luftstrom ausreichend und gründlich trocknen. Einen Sauglüfter verwenden, um das Verlaufen der Tooth Primer-Flüssigkeit zu verhindern.

## **A-6. Vorbereitung der Spritze und des Zubehörs**

- (1) Eine Mischkanüle oder Endo-Spitze in der üblichen Form an der PANAVIA V5 Pasten-Spritze anbringen.

### [ACHTUNG]

Vor dem Anbringen der Mischkanüle oder der Endo-Spitze geringe Mengen der beiden Pasten herausdrücken und darauf achten, dass aus beiden Öffnungen der Spritze gleich große Mengen austreten. Diese Pastenmengen wegwerfen. Wenn ungleiche Mengen der Paste verwendet werden, besteht die Gefahr einer schlechten Polymerisation.

### [HINWEIS]

- Nach der Benutzung sollte die Spritze mit aufgesetzter Verschlusskappe aufbewahrt werden. Wenn Sie vor der Lagerung die Verschlusskappe wieder auf die Spritze aufgesetzt haben, vergewissern Sie sich, dass sich keine Paste an der Kappe befindet.
- Wenn eine alte Mischkanüle oder Endo-Spitze durch eine neue Kanüle bzw. Spitze ersetzt wird, drehen Sie sie mit 1/4-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Markierungen auf der Mischkanüle oder Endo-Spitze an den Rillen der Spritze auszurichten. Drücken Sie sie zum Entfernen nach unten und drehen Sie sie von der Spritze ab.
- Wenn die Paste ausgehärtet ist, lässt sich das Pastengemisch nicht mehr ohne Probleme aus der Spritze drücken. Entfernen Sie daher die ausgehärtete Paste mit einem geeigneten Instrument.
- Achten Sie bei einem Richtungswechsel der Endo-Spitze darauf, dass Sie das Distale drehen und dabei den schlanken Dispenser der Spitze nicht verbiegen.

## **A-7. Zementieren der Restauration**

- (1) Das Pastengemisch auf der gesamten Haftfläche der prothetischen Restauration oder auf dem gesamten Stumpf in der Kavität auftragen. Wenn die Paste intraoral direkt in die gesamte Kavität/den Stumpf eingebracht wird, muss innerhalb von 60 Sekunden nach dem Auftragen der Paste mit Schritt (2) begonnen werden.
- (2) Die prothetische Restauration in die Kavität einsetzen bzw. auf den Stumpf aufsetzen.

## **A-8. Überschüssigen Zement entfernen und abschließendes Härteln**

### **A-8-a. Für die Farben Universal (A2), Clear, Brown (A4) oder White:**

- (1) Der überschüssige Zement wird durch eine der beiden folgenden Methoden entfernt:

#### *Verfahren zum Entfernen von kurz angehärtetem überschüssigem Zement:*

Überschüssigen Zement 3 bis 5 Sekunden lang an verschiedenen Stellen lichthärteten. Die Restauration an einer geeigneten Stelle festhalten und den angehärteten überschüssigen Zement mit einer zahnärztlichen Sonde entfernen. Es empfiehlt sich, die Dauer der Lichthärtung des überschüssigen Zements durch das Lichthärteln einer kleinen Pastenmenge auf einer Mischplatte im Vorfeld zu bestimmen.

#### *Verfahren zum Entfernen mit einer kleinen Bürste:*

Überschüssiger Zement auf den Rändern kann mit einer kleinen Bürste entfernt werden.  
Die Ränder der prothetischen Restauration mit dem Polymerisationsgerät lichthärteten.

Bitte beachten Sie die Aushärtungsdauer gemäß Tabelle 1.

[Zum Härten der Ränder einer Restauration können diese mit einem Schutzgel (z. B. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) gemäß Gebrauchsinformation abgedeckt werden, um die Bildung einer Sauerstoffinhibitionsschicht zu vermeiden.]

- (2) Abschließend den Zement mit einer der beiden folgenden Methoden härteln:  
*Nicht-transluzente Restaurationen (z.B. Metallkronen):*

Den Zement nach dem Einsetzen der Restauration weitere 3 Minuten vollständig aushärteln lassen.

#### *Transluzente Restaurationen (z.B. Keramik-Inlays):*

Die gesamte Oberfläche der prothetischen Restauration mit dem Polymerisationsgerät lichthärteten. Wenn der mittels Lichthärtung zu härtende Bereich größer ist als die Lichtaustrittsöffnung, unterteilen Sie den Belichtungsprozess in mehrere Schritte.

Bitte beachten Sie die Aushärtungsdauer gemäß folgender Tabelle:

Tabelle 1: Aushärtungsdauer in Abhängigkeit von der Art der Lichtquelle.

Art der Lichtquelle (Lichtintensität)	Aushärtungszeit
BLUE LED* hoher Intensität (über 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Zweimal für 3 oder 5 Sekunden
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 Sekunden
Halogenlampe (über 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 Sekunden

Der effektive Wellenlängenbereich jedes Polymerisationsgeräts muss bei 400-515 nm liegen.

\* Spalte des Emissionspektrums: 450 - 480 nm

Die Verarbeitungs- und Abbindezeiten sind abhängig von der Umgebungs- bzw. Mundtemperatur gemäß den nachfolgenden Angaben. Ist die Mundtemperatur in dieser Gebrauchsinformation nicht weiter spezifiziert, ist sie bei 37 °C/99 °F anzusetzen. Beachten Sie bitte ferner, dass dieser Zement dualhärtend und daher empfindlich gegenüber Tageslicht als auch künstlicher Beleuchtung ist.

Tabelle 2: Verarbeitungs- und Abbindezeit (für die Zementierung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers und Adhäsionsbrücken)

Verarbeitungszeit nach dem ersten Ausbringen (23°C/ 73°F)	2 Minute
Verarbeitungszeit nach dem Einbringen der Paste in die Kavität (37°C/ 99°F)	60 Sekunden
Kurze Härtung (Tack-curing) zum Entfernen von überschüssigem Zement	3 - 5 Sekunden
Abschließende Härtung nach dem Einsetzen der Restauration	
lichthärteln (LED)	10 Sekunden *
selbsthärteln (37°C/ 99°F)	3 Minute

\* Aushärtungsdauer bei Verwendung der BLAUEN LED  
(Lichtintensität: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

### **A-8-b. Für die Farbe Opaque:**

- (1) Überschüssiger Zement auf den Rändern kann mit einer kleinen Bürste entfernt werden. Die Ränder der prothetischen Restauration mit dem Polymerisationsgerät lichthärteln. Bitte beachten Sie die Aushärtungsdauer gemäß Tabelle 1.  
[Zum Härten der Ränder einer Restauration können diese mit einem Schutzgel (z. B. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) gemäß Gebrauchsinformation abgedeckt werden, um die Bildung einer Sauerstoffinhibitionsschicht zu vermeiden.]
- (2) Den Zement nach dem Einsetzen der Restauration weitere 3 Minuten vollständig aushärteln.

### **B. Standardvorgehensweise II (Indikationen [4])**

- [4] Zementierung von prothetischen Restaurationen auf Implantat-Abutments und Gerüsten

### **B-1. Das Implantat-Abutment oder Gerüst reinigen, Einprobe und Anpassen der Restauration, Konditionierung der Oberfläche der prothetischen Restauration**

Siehe Abschnitt „A-1“, „A-2“ und „A-3“.

### **B-2. Auftragen von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS mit einer Applikatorbürste auf die Innenfläche der Restauration und die Haftfläche der Implantat-Abutments oder der Gerüste auftragen.

Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen unter Zuhilfenahme eines leichten, ölfreien Luftstroms trocknen.

### [HINWEIS]

Optimale Ergebnisse lassen sich durch die Verwendung von ALLOY PRIMER anstelle von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS auf der Oberfläche der Edelmetalllegierung erzielen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zu ALLOY PRIMER.

### **B-3. Vorbereitung der Spritze und des Zubehörs**

Siehe Abschnitt „A-6“.

### **B-4. Zementieren der Restauration**

- (1) Das Pastengemisch auf der gesamten Haftfläche der prothetischen Restauration auftragen.
- (2) Die prothetische Restauration auf das Implantat-Abutment oder das Gerüst aufsetzen.

### **B-5. Überschüssigen Zement entfernen und abschließendes Härteln**

#### **B-5-a. Für die Farben Universal (A2), Clear, Brown (A4) oder White:**

- (1) Überschüssigen Zement entfernen.

Siehe Abschnitt „A-8-a (1)“.

- (2) Abschließend den Zement mit einer der beiden folgenden Methoden härteln:

#### *Nicht-transluzente Restaurationen (z.B. Metallkronen):*

Den Zement durch Abbinde nach dem Einsetzen der prothetischen Restauration chemisch härteln lassen. Siehe Tabelle 3.

Tabelle 3: Abbindezeit (für das Zementieren von prothetischen Restaurationen auf Implantat-Abutments und Gerüsten)

Abschließende Härtung nach dem Einsetzen der Restauration	
selbsthärteln (37°C/ 99°F)	5 Minute
selbsthärteln (23°C/ 73°F)	10 Minute

#### *Transluzente prothetische Restaurationen (z. B. Keramik-Inlays):*

Die gesamte Oberfläche der prothetischen Restauration mit dem Polymerisationsgerät lichthärteten. Wenn der mittels Lichthärtung zu härtende Bereich größer ist als die Lichtaustrittsöffnung, unterteilen Sie den Belichtungsprozess in mehrere Schritte.

Bitte beachten Sie die Aushärtungsdauer gemäß Tabelle 1.

#### **B-5-b. Für die Farbe Opaque:**

- (1) Kümmern Sie sich um den überschüssigen Zement. Siehe Abschnitt „A-8-b (1)“.
- (2) Den Zement durch Abbinden nach dem Einsetzen der prothetischen Restauration chemisch härten lassen. Siehe Tabelle 3.

#### **C. Standardvorgehensweise III (Indikationen [5])**

[5] Zementierung von Stiften und Stümpfen

##### **C-1. Vorbereitung der Kavität und Einprobe des (individuellen) Stumpfaufbaus oder Wurzelstifts**

- (1) Die endodontisch gefüllten Wurzelkanäle für das Einsetzen des Stifts/ Stumpfaufbaus in der üblichen Form vorbereiten und trockenlegen (z.B. Kofferdam).
- (2) Einen Stumpf oder Wurzelstift (z. B. PANAVIA POST) passender Breite in die vorbereitete Kavität einprobieren. Stift ggf. kürzen. Verschmutzungen von der Oberfläche des Stumpfaufbaus oder Stifts mit Hilfe eines Stücks Gaze oder eines in Ethanol getränkten Wattebauschs entfernen.

##### **C-2. Abstrahlen des (individuellen) Stumpfaufbaus oder Wurzelstifts**

Die Oberfläche des Stumpfs oder Stifts gemäß Schritt „A-3“ abstrahlen. Glasfaserstifte nicht abstrahlen, da dies Beschädigungen verursachen kann.

##### **C-3. Den Stumpf oder den Stift behandeln**

*Bei Metallankern und Metallstiften:*

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS mit einer Applikatorbürste auf die Oberfläche des Stumpfs oder Stifts auftragen. Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen unter Zuhilfenahme eines leichten, ölfreien Luftstroms trocknen.

##### **[HINWEIS]**

Optimale Ergebnisse lassen sich durch die Verwendung von ALLOY PRIMER anstelle von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS auf der Oberfläche der Edelmetallelegierung erzielen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zu ALLOY PRIMER.

*Bei Kunststoffankern, Glasfaserstiften und Keramikstiften:*

- (1) K-ETCHANT Syringe auf die Oberfläche des Stumpfs oder Stifts auftragen. Lassen Sie das Gel vor dem Abwaschen und Trocknen 5 Sekunden lang einwirken.
- (2) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS mit einer Applikatorbürste auf die Oberfläche des Stumpfs oder Stifts auftragen. Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen unter Zuhilfenahme eines leichten, ölfreien Luftstroms trocknen.

##### **C-4. Auftragen von Tooth Primer**

- (1) Tooth Primer mit einer Applikatorbürste in den Wurzelkanal sowie auf die Kavitätswand auftragen und 20 Sekunden einwirken lassen. Darauf achten, dass die Behandlungsoberflächen nicht mit Speichel oder Exsudat in Berührung kommen.
- (2) Mit einer Papierspitze überschüssige Tooth Primer-Flüssigkeit vorsichtig aus dem Wurzelkanal oder der Kavität (vor allem von den Kanten der Kavität und aus dem Inneren des Wurzelkanals) entfernen.
- (3) Die gesamte Haftfläche mit einem milden, ölfreien Luftstrom ausreichend und gründlich trocknen. Einen Sauglüfter verwenden, um das Verlaufen der Tooth Primer-Flüssigkeit zu verhindern.

##### **C-5. Vorbereitung der Spritze und des Zubehörs**

Siehe Abschnitt „A-6“.

##### **C-6. Stumpfaufbau oder Stift einsetzen**

- (1) Das Pastengemisch auf der gesamten Haftfläche des Stumpfs bzw. des Stifts oder auf der gesamten Oberfläche in der Kavität auftragen. Wenn die Paste direkt in die Kavität eingebracht wird, muss innerhalb von 60 Sekunden nach dem Auftragen des Zements mit Schritt (2) begonnen werden.
- (2) Den Stumpfaufbau oder Wurzelstift zügig in die Kavität einsetzen und dabei vorsichtig hin und her schieben, um Lufteinschlüsse in den Wurzelkanälen zu vermeiden.

##### **C-7. Den überschüssigen Zement entfernen**

*Stumpfaufbauten:*

Siehe Abschnitt „A-8-a (1)“ bzw. „A-8-b (1)“.

##### **Wurzelstifte:**

Überschüssigen Zement mit einer Applikatorbürste über die verbleibende Krone und den Stiftkopf verteilen.

##### **C-8. Aushärten**

Ränder des Stumpfs oder Stifts lichthärteten. Siehe Tabelle 1 in „A-8“. Den Zement bei der Farbe Opak durch 3 Minuten langes Abbinden nach dem Einsetzen des Stumpfs oder Stifts chemisch härten lassen.

##### **C-9. Vorbereitung für die endgültige Restauration**

*Stumpfaufbauten:*

Der Zement, mit dem der Stumpfaufbau eingesetzt wurde, muss vor der abschliessenden Präparation insgesamt ca. 6 Minuten chemisch aushärten. Überzeugen Sie sich vor dem Beschleifen des Stumpfaufbaus davon, dass der Zement vollständig ausgehärtet ist.

##### **Wurzelstifte:**

Applizieren Sie nach dem Einsetzen des Wurzelstifts das Stumpfaufbaumaterial. Befolgen Sie dabei die Vorgaben der entsprechenden Gebrauchsinformation.

Bereiten Sie den Pfeilerzahn 6 Minuten nach dem Wurzelstift vor.

#### **D-1. Reinigung der Zahnsubstanz**

Die Kavität reinigen und in der üblichen Form trockenlegen.

#### **D-2. Tooth Primer auftragen, Spritze und Zubehör vorbereiten**

Siehe Abschnitt „A-5“ und „A-6“.

#### **D-3. Das Amalgam platzieren**

- (1) Das Pastengemisch auf der gesamten Oberfläche in der Kavität auftragen. Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Auftragen des Zements muss mit Schritt (2) begonnen werden.
- (2) Das pulverisierte Amalgam sollte auf dem nicht abgebundenen Pastengemisch zusammengepresst werden. Okklusales Schneiden kann in der üblichen Form erfolgen.

#### **D-4. Überschüssigen Zement entfernen und abschließendes Härteln**

Siehe Abschnitt „A-8“.

##### **[GARANTIE]**

Kuraray Noritake Dental Inc. erklärt sich zum Ersatz nachweislich mangelhafter Produkte bereit. Kuraray Noritake Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich Direkt-, Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor Gebrauch hat der Benutzer sich von der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.

##### **[HINWEIS]**

Melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall, der diesem Produkt zugeordnet werden kann, dem nachstehend genannten bevollmächtigten Vertreter des Herstellers und den Aufsichtsbehörden in dem Land, in dem der Benutzer/Patient lebt.

##### **[HINWEIS]**

"PANAVIA", "CLEARFIL" und "ESTENIA" sind Warenzeichen von KURARAY CO., LTD. "KATANA" ist ein Warenzeichen von NORITAKE CO., LIMITED.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 **Kuraray Europe GmbH (Importeur)**

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany


 Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-DE 12/2019

#### **D. Standardvorgehensweise IV (Indikationen [6])**

[6] Amalgambonding

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



CE  
0197

## I. INTRODUKTION

PANAVIA V5 är ett vidhäftande kompositcement system. PANAVIA V5 består av cementpasta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS och K-ETCHANT Syringe. Pastan är ett dubbelhårdande (ljus- och/eller självhårdande), fluorid-frigörande, radiopakt kompositcement för keramik (litium disilikat, zirkoniumdioxid osv), hybriderkeramik (t.ex. ESTENIA C&B), kompositplast och metallrestaureringar. Det levereras i automixblandningssystem som blandar lika mängder av två komponenter. Det finns tillgängligt i följande 5 nyanser; Universal (A2), Clear, Brown (A4), White och Opaque. För den sista hårdningen bör nyansen Opaque självhärdas pga sin starka opacitet. Try-in Paste är ett nyansmatchande material med ungefär samma färg och transparens som den härdade blandningen av Paste. Tooth Primer är en självsandande primer för tandstrukturer som påskyndar polymeriseringen av pastan. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS är en dental universell protesprimer som ger en förbättrad vidhäftningsyta för keramik, hybriderkeramik, kompositplast och metall. K-ETCHANT Syringe är en etsgel som består av 35 % fosforsyra i en vattenbaserad lösning och kolloidal kisel. PANAVIA V5 är färgstabil och har en röntgenopacitet lika med eller större än 1 mm aluminium. I enlighet med ISO4049 klassas matta färger som material i "Klass 1" av Typ 2. Övriga färger klassas som material i "Klass 3" av Typ 2.

## II. INDIKATIONER

PANAVIA V5 används för följande indikationer:

- [1] Cementering av kronor, broar, inlays och onlays
- [2] Cementering av fasader
- [3] Cementering av adhesiva broar och skelett
- [4] Cementering av protetiska restaureringar på implantatstöd och skelett
- [5] Cementering av stift och pelare
- [6] Amalgam vidhäftning

## III. KONTRAINDIKATIONER



Patienter med känd överkänslighet mot metakrylater

## IV. MÖJLIGA BIEFFEKTER



- [1] Vid kontakt med produkten kan en vitaktig missfärgning av slemhinnan uppstå p.g.a. proteinkoagulering. Detta är ett tillfälligt fenomen som normalt försvinner inom några få dagar. Uppmana patienten till försiktighet vid den dagliga munhygienen.
- [2] K-ETCHANT Syringe kan förorsaka inflammation eller erosion pga dess kemikalier. Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med huden eller ögonen.

## V. INKOMPATIBILITET



- [1] Använd inga eugenolhaltiga material som skydd för pulpan eller som provisorisk tätnin, eftersom eugenol kan orsaka missfärgning och fördröja hårdningsprocessen.
- [2] Använd inte blodstillande medel med järnhaltiga komponenter, eftersom dessa material kan påverka adhesionsen negativt, och orsaka missfärgning av både kantanslutning och omgivande tandkött på grund av kvarvarande järnrester.
- [3] Använd inte väteperoxidlösning för rengöring av kaviteter, eftersom det kan försvaga bondingstrykan mot tandstrukturen.

## VI. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



### 1. Säkerhetsanvisningar

- 1. Här har produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot metakrylatmonomerer eller någon av de andra komponenterna.
- 2. Om patienten får en överkänslighetsreaktion såsom utslag, eksem, inflammationer, sår, svullnader, kläda eller domningar ska behandlingen med produkten avbrytas och en läkare konsulteras.
- 3. Undvik direkt kontakt med huden och/ eller munnens mjuka vävnad för att förebygga överkänsligheter. Använd handskar och viträta lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder produkten.
- 4. Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med huden eller ögat. Före användning av produkten ska patientens ögon täckas över med en handduk, eller ska skyddsglasögon användas för att skydda ögonen mot materialstänk.
- 5. Om produkten kommer i kontakt med kroppsvävnad ska följande åtgärder vidtas:
  - <Om produkten hamnar i ögat>  
Skölj omedelbart ögat i riktigt med vatten och kontakta en läkare.
  - <Om produkten kommer i kontakt med huden eller slemhinnan>  
Torka omedelbart av med en bomullstuss eller en gasbinda fuktad med alkohol, och skölj därefter med rikliga mängder vatten.
  - 6. Var försiktig så att patienten inte sväljer produkten.
  - 7. Återanvänt inte blandningsspetsar endotippar, kanylspetsar eller appliceringsborstar för att förhindra korskontaminering. Dessa är avsedda för engångsbruk och ska kastas efter användning.
  - 8. Avfallshantera denna produkt som medicinskt avfall för att undvika smittspridning. Kanylen måste avfallshanteras med överläckt nälpets för att förhindra skada.

### 2. Försiktighetsåtgärder vid hantering

[Normala försiktighetsåtgärder]

1. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som anges i [II.INDIKATIONER].

2. Denna produkt får endast användas av tandvårdspersonal.
3. Använd inte produkten som provisoriskt cement. Detta material är avsett för permanent cementering.
4. Använd kofferdam för att torrlägga och förebygga kontaminering.
5. Om nödvändigt gör en pulpaöverkapping.
6. Vid användning av temporära material som innehåller tannin eller magnesium ska detta avlägsnas helt för att förhindra missfärgning.
7. När du använder blodstillande medel som innehåller aluminiumklorid, minimera mängden, och undvik kontakt med den häftande ytan. Annars kan bindningsstyrkan mot tandstrukturen försvagas.
8. För att undvika dålig vidhäftning ska allt fyllnadsmaterial, amalgam och provisoriska tätningsmaterial avlägsnas helt vid förberedning av kavitetten.
9. Blanda inte produkten med andra dentalmaterial.
10. Om behållaren och/eller instrument för denna produkt är skadade ska du skydda dig mot fara och omedelbart upphöra med användningen.
11. Använd inte samma appliceringsborste för både Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### [Paste]

1. För den sista hårdningen bör nyansen Opaque självhärdas pga sitt låga hårdningsdjup. Skarven till den protetiska restaureringen kan ljushärdas.
2. Paste måste användas inom 2 minuter efter det att den har tryckts ut.
3. Polymeriseringen av pastan kommer att påskyndas genom kontakt med Tooth Primer. Proceduren ska genomföras inom bearbetningstiden som uppges i nedanstående tabell.

Paste ska appliceras på en fasad åt gången om flera fasader ska cementeras.

Paste hårdningstid i munhålan (vid 37 °C, efter att ha kommit i kontakt med Tooth Primer)

Arbetstid	60 sekunder
Sättningstid	3 min.

4. Var nog med att undvika onödig exponering för direkt solljus eller hårdningsljus. Pastan innehåller en ljushärdnings-katalysator som är mycket ljuskänslig. Under cementeringen ska vinkelns och/ eller avståndet av polymerisationslampa anpassas för att minska ljusintensiteten som kommer in i kavitetten för att förebygga att pastan polymeriseras i förtid.
5. Använd ingen lentulospiral för applicering av pastan i rotkanalen.
6. Om du vill placera posts i flera rotkanaler på en tand, ska placeringen i en rotkanal avslutas helt innan du fortsätter med nästa. Se till att undvika att överflödig pasta kanträna in i en annan rotkanal.
7. Var försiktig vid intraoral dispensering av cementen med mixing tip eller endo tip, för att undvika korskontamination. Täck hela sprutan med ett engångsskydd (t.ex. en plastpåse) för att förhindra saliv- och blodkontaminering. Desinficera sprutan genom att torka av den med absorberande bomull före och efter användning.
8. Överskottscement kan tas bort efter ljushärdning i 3–5 sekunder. När överskott av cement tas bort ska restaureringen hållas på plats så att den inte kan lyftas upp ifall det fortfarande finns cement som inte har härdats tillräckligt.

### [Try-in Paste]

1. Användningen av Try-in Paste bör begränsas till kontroll av nyansernas färgöverensstämmelse med PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste torkar inte. Den får inte användas för cementering av restaureringar.
3. Det kan häcka att det finns transparent vätska i spetsen av Try-in Paste sprutan. Om denna vätska finns bör den avlägsnas och kastas, eftersom den kan påverka nyansanpassningen.
4. Värdering av nyanserna med Try-in Paste ska utföras med ungefär samma tjocklek av Try-in Paste som den härdade cementen.
5. Efter användning, tvätta av Try-in Paste från restaureringen och tandytan med vatten för att undvika dålig vidhäftning.

### [Tooth Primer]

1. Används inom 5 minuter efter dispensering.
2. Används inte för ytbehandling av implantatfästen, pelare och protetiska restaureringar (inlays, onlays, kronor, broar och fasader). Polymeriseringen av pastan kommer att påskyndas och arbetsiden kommer att vara otillräcklig.
3. Används endast med PANAVIA V5 Paste. **Används inte** tillsammans med andra kompositcement (t.ex. PANAVIA F 2.0 eller CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Rengör kavitetten noggrant för att undvika dålig adhesion. Om bondningsytan är kontaminerad med saliv eller blod, ska den rengöras ordentligt och torkas. Applicera sedan Tooth Primer igen.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS bör användas så fort som möjligt efter det att den har tryckts ut. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS innehåller flyktig etanol. När lösningsmedlet avdunstar ökar viskositeten, detta kan göra medlet svårapplicerbart.
2. Genomför bondningen (eller cementeringen) snart efter det att restaureringens yta har behandlats med CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Om den behandlade ytan är kontaminerad med saliv eller blod, ska den tvättas av med vatten, torkas, rengöras med K-ETCHANT Syringe och sedan behandlas igen.

### [K-ETCHANT Syringe]

1. Var nog med att inte föreorna den med saliv eller blod. Om den behandlade ytan är föreornad måste den behandlas igen.
2. Var nog med att förhindra korskontaminering. Desinficera sprutan före och efter användning med en bomullstuss som är idrärkt i alkohol. Täck över hela sprutan med ett engångsplastskydd för att förhindra kontaminering med saliv och blod.
3. Om produkten hamnar på kläder, ska dessa sköljas med vatten.
4. Efter varje användning ska kanylen avlägsnas från sprutan och omedelbart förslutas tätt med locket.
5. Etsning av vitalt dentin kan ge postoperativ känslighet.

### [Hårdljuslampa]

1. Används enligt hårdljuslampans bruksanvisning.
2. Titta inte direkt in i ljuskällan. Vi rekommenderar skyddsglasögon.

- Låg ljusstyrka förorsakar en dålig adhesion. Kontrollera lampans livslängd och härdljuslampans LJUSLEDARSPETS. Vi rekommenderar att med jämma mellanrum kontrollera härdljuslampans ljusstyrka.
- Ljusledarspetsen i härdljuslampan måste hållas vertikalt mot- och så nära kompositen som möjligt. Om en stor yta ska härdas, rekommenderar vi att ytan delas in i flera områden som ljushårdas var och en för sig.
- Kontrollera vilka villkor som gäller för att härla pastan genom att kontrollera ljushårdningstiderna i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

### 3. Säkerhetsanvisningar för förvaringen

- Produkten måste användas innan förfallodatum som står på förpackningen.
- Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2–8 °C/36–46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2–25 °C/36–77 °F när de inte används.
- Produkten får inte utsättas för extrem hetta, direkt solbesträning eller öppen eld.
- Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resinet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks att lösningsmedlet kan avdunsta.
- Produkten måste förvaras på säker plats, där den endast är åtkomlig för tandvårdspersonalen.

## VII. KOMPONENTER

Se förpackningens utsida för information om innehåll och mängd.

<Huvudgredienser>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

(1) Paste A


- Bisfenol A diglycidylmetakrylat
- Trietylenglykol dimetakrylat
- Hydrofobisk aromatisk dimetakrylat
- Hydrofilisk alifatisk dimetakrylat
- Initiatorer
- Acceleratorer
- Silaniserat bariumglasfiller
- Silaniserat fluor-aluminosilikat glasfiller
- Kolloidalt kisel

(2) Paste B

- Bisfenol A diglycidylmetakrylat
- Hydrofobisk aromatisk dimetakrylat
- Hydrofilisk alifatisk dimetakrylat
- Silaniserat bariumglasfiller
- Silaniserat aluminiumoxidfiller
- Acceleratorer
- dl-Camforquinon
- Pigment

Totala innehållet av organiska filler är ca 38 vol%. Partikelstorleken på den organiska fillern varierar mellan 0,01 µm och 12 µm.

**Komponenter:**



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerol
- Silaniserat kisel
- Silaniserat kolloidalt kisel
- Kolloidalt kisel
- Pigment

- Tooth Primer

- 10-Metakryloyloxydecyl divätefosfat
- 2-Hydroxietylmetakrylat
- Hydrofilisk alifatisk dimetakrylat
- Acceleratorer
- Vatten

- K-ETCHANT Syringe

- Fosforsyra
- Vatten
- Kolloidalt kisel
- Pigment

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakryloxy-propyl-trimethoxsilan
- 10-Metakryloyloxydecyl divätefosfat
- Etanol

- Tillbehör

- Mixing tip (blandningsspets)
- Endo tip (S)
- Needle tip (E) (Kanylspets (E)) (för K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Appliceringsborste <fine silver>)
- Mixing dish (Blandningsskål)

## VIII. KLINISKA FÖRFARANDE

### A. Standardprocedur I (Indikationer [1], [2] till [3])

- Cementering av kronor, broar, inlays och onlays
- Cementering av fasader
- Cementering av adhesiva broar och skelett

### A-1. Rengöring av kaviteten/stumpen (tand, metall, kompositplast)

Vid cementering i den orala kaviteten eller av stumpen, avlägsna den provisoriska fyllningen och provisorisk cement som vanligt och rengör sedan kaviteten med fuktkontroll.

### A-2. Inprovning och anpassning av restaureringen

- Prova in den protetiska restaureringen vid behov, för att kontrollera att den sitter ordentligt i kaviteten eller på stumpen.
- Applicera vid behov den valda nyansen av Try-in Paste på restaureringens cementeringsytan och prova i restaureringen i kaviteten eller på stumpen. Avlägsna överflödig Try-in Paste från kanterna med en borste. Nyanserna av Try-in Paste överensstämmer med nyanserna av den härdade cementen (PANAVIA V5 Paste).
- Kontrollera nyanserna för optimal färgöverensstämelse och avlägsna restaureringen. Tvätta helt bort Try-in Paste med vatten från den inre ytan av restaureringen och kavitetens eller stumps yta.

### A-3. Förbereda ytan på den protetiska restaureringen

Följ restorationsmaterialets bruksanvisning. Vid avsaknad av specifika instruktioner, rekommenderar vi följande förfaranden och tillämpning av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Om vidhäftningsytan är av metalloxidkeramik (t.ex. KATANA Zirconia) eller metall:*

- Rugga upp vidhäftningsytan genom blästring med aluminiumoxid-pulver (30–50 µm) med ett lufttryck på 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm², 15–58 psi). Lufttrycket och pulverstorleken ska vara anpassade till materialet och/eller formen av den protetiska restaureringen, detta ska göras försiktigt för att undvika sprickbildning.
- Var försiktig så att inga flisor lossnar. Efter blästringen ska restaureringen rengöras med ultraljud i 2 minuter, luftblästras.

*Om vidhäftningsytan är kiseldioxid-baserat porslin (t.ex. vanligt porslin, litiumdisilikat), hybridkeramik eller kompositplast:*

Beroende på typen av restaurering, kan syrabehandling eller blästring användas:

- Syrabehandling (t.ex. vanligt porslin, litiumdisilikat):*
- Etsa vidhäftningsytan med en fluorvätesyra-lösning i enlighet med bruksanvisningen för restaureringsmaterialet eller applicera K-ETCHANT Syringe över vidhäftningsytan och låt den sitta kvar i 5 sekunder.
  - Tvätta sedan av vidhäftningsytan med vatten och torka den.

*Behandling med blästring (t.ex. kompositplast):*

- Rugga upp vidhäftningsytan genom blästring med aluminiumoxid-pulver (30–50 µm) med ett lufttryck på 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm², 15–25 psi). Lufttrycket och pulverstorleken ska vara anpassade till materialet och/eller formen av den protetiska restaureringen, detta ska göras försiktigt för att undvika sprickbildning.
- Var försiktig så att inga flisor lossnar. Efter blästringen ska restaureringen rengöras med ultraljud i 2 minuter, luftblästras.

### A-4. Applicerings av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på den protetiska restaureringen

- Om vidhäftningsytan är av komposit, applicera K-ETCHANT Syringe på vidhäftningsytan, låt verka i 5 sekunder, skölj och torka.
- Applicera CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på restaureringens vidhäftningsytan med en appliceringsborste. Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant med mild, oljeffri luftblästring.

#### [ANVISNING]

För optimala resultat kan ALLOY PRIMER användas på ytan av ädelmetallegeringen i stället för CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Se bruksanvisningen för ALLOY PRIMER.

### A-5. Applicerings av Tooth Primer i kaviteten/på stumpen

Beroende på vilken typ av vidhäftningsytan och/eller förfarandet, behandla enligt följande innan applicering av Tooth Primer.

*Etsning av emaljens yta(valfri, men nödvändig för fasader och adhesiva broar):*

En kliniskt adekvat vidhäftningsstyrka uppnås genom användning av Tooth Primer utan extra fosforsyra etsning. Om vidhäftningsytan är av oslipad emalj eller vid cementering av adhesiva broar eller fasader, applicera K-ETCHANT Syringe på emaljens yta och låt verka i 10 sekunder; skölj och torka.

- Applicera Tooth Primer i hela kaviteten eller på stumpen (tand, metall, kompositplast) med en appliceringsborste och låt verka i 20 sekunder. Var försiktig för att undvika att saliv eller utsöndringar kommer i kontakt med behandlingsytan.
- Använd en bomullstuss för att försiktigt ta bort överflödig Tooth Primer vätska från kaviteten eller stumpen, speciellt från kavitetens hörn och kanterna på stumpen.
- Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant med mild, oljeffri luft. Använd en vakuum sugapparat för att förhindra att Tooth Primer vätskan sprids ut.

### A-6. Förbereda sprutan och tillbehört

- Fäst en mixing tip eller en endo tip på sprutan till PANAVIA V5 Paste som vanligt.

#### [OBSERVERA]

Innan du fäster en mixing tip eller en endo tip, tryck ut små mängder av båda pastorna och kontrollera att samma mängd kommer ut ur båda öppningar i sprutan, kasta dem sedan. Om du inte använder samma mängd av båda pastorna finns risk för dålig polymerisering.

#### [ANVISNING]

- Efter användning bör sprutan förvaras med hättan på. Kontrollera att hättan inte är nedsmutsad med pasta innan du sätter tillbaka hättan för förvaring.
- När du byter den gamla mixing tip eller endo tip mot en ny, vrid den 1/4 varv motsols för att justera den markeringsarna på mixing tip eller endo tip med spären i sprutan. Avlägsna spetsarna från sprutan genom att vrinda och pressa dem framåt.
- Om pastan har härdat så att det blir svårt att pressa den blandade pastan ut ur sprutan, ska den härda pastan avlägsnas med ett lämpligt instrument.
- När du ändrar placeringen på endo tip, ska du vrinda det distala fästet och vara försiktiga med att inte böja den smala delen av tubens spets.

#### A-7. Cementera den protetiska restaureringen

- (1) Applicera den blandade pastan på hela vidhäftningsytan av den protetiska restaureringen eller hela tandytan i kaviten. Om pastan ska appliceras direkt i hela kaviten/på stumpen intraoralt, ska steg (2) påbörjas inom 60 sekunder efter applicering av pastan.
- (2) Sätt in den protetiska restaureringen i kaviten eller på stumpen.

#### A-8. Avlägsna överflödig cement och sista härdning

##### A-8-a. För Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White nyanser:

- (1) Överskott avlägsnas med en av följande två metoder:

###### Borttagningsmetod för ljushårdat överskottscement:

Ljushårdta alt överskott i 3 till 5 sekunder på flera punkter. Håll restaureringen på plats, ta bort det hårdade överskottet med lämpligt instrument. Det rekommenderas att i förväg fastställa överskottets ljushårdningstid genom att ljushårdta lite pasta på en blandningsblock.

###### Borttagningsmetod med en liten borste:

All överflödig cement som blir kvar i kanterna kan avlägsnas med en liten borste.

Ljushårdta skarven mot den protetiska restaureringen med en dental hårdljluslampa.

Fastställ härdningstiden med hjälp av tabell 1.

[För härdning av restaureringens kanter, är det möjligt att täcka över kanterna med en skyddande gel (t.ex. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) för att förhindra bildandet av ett syreinhiberingsskikt, se bruksanvisningen.]

- (2) Slutligen härdas cementen med en av följande två metoder:

###### Protetiska restaureringar som inte är translucenta (t.ex. metallkronor):

Kemisk härdning genomförs genom att cementen får sitta kvar i 3 minuter efter placeringen av restaureringen.

###### Protetiska restaureringar som är translucenta (t.ex. keramiska inlays):

Ljushårdta hela ytan av den protetiska restaureringen med en dental hårdljluslampa.

Om området som ska ljushårdas är större än UV-ljuskällans spets, ska exponeringsprocessen delas in i flera omgångar.

Bekräta härdningstiden enligt följande tabell:

Tabell 1: Härdningstid med dental hårdljluslampa.

Ljuskälla (ljusintensitet)	Härdningstid
Hög intensitet BLUE LED* (över 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Två gånger i 3 eller 5 sekunder
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekunder
Halogenlampa (över 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekunder

Det effektiva väglängdsområdet av varje hårdljluslampa ska vara 400-515 nm.

\* Emissionsspektrets topp: 450-480 nm

Bearbetnings- och härdningstiderna är beroende av rums- och munstemperaturen (se beskrivning nedan). Om muntemperaturen inte anges i denna bruksanvisning, anses den vara 37 °C/99 °F. Observera också att detta cement är dualhärdande, och som sådant känsligt för konstgjort och naturligt ljus.

Tabell 2: Bearbetningstid och sättningstid (för cementering av kronor, broar, inlays, onlays, fasader och adhesiva bryggor)

Bearbetningstid initial dispensering (23°C/ 73°F)	2 min.
Bearbetningstid efter att pastan har administrerats i kaviten (37°C/ 99°F)	60 sekunder
Härdning för borttagning av överskott	3 - 5 sekunder
Sluthärdning efter placering av restaurerationen	
ljushårdta (LED)	10 sekunder *
självhårdta (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Härdningstid med BLÅ LED (ljusintensitet: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

##### A-8-b. För den Opaque nyansen:

- (1) All överflödig cement som blir kvar i kanterna kan avlägsnas med en liten borste. Ljushårdta skarven mot den protetiska restaureringen med en dental hårdljluslampa. Fastställ härdningstiden med hjälp av tabell 1. [För härdning av restaureringens kanter, är det möjligt att täcka över kanterna med en skyddande gel (t.ex. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) för att förhindra bildandet av ett syreinhiberingsskikt, se bruksanvisningen.]
- (2) Kemisk härdning genomförs genom att cementen får sitta kvar i 3 minuter efter placeringen av restaureringen.

#### B. Standardprocedur II (Indikationer [4])

[4] Cementering av protetiska restaureringar på implantatstöd och skelett

##### B-1. Rengöra implanteringsförankringen eller pelaren, improvning och anpassning av restaureringen, förbereda den protetiska restaureringens yta

Se avsnitt "A-1", "A-2" och "A-3".

##### B-2. Applicerings av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Applicera CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på den inre ytan av restaureringen och vidhäftningsytan av implanteringsförankringen eller pelarna med en appliceringsborste.

Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant med mild, oljefri luftblästring.

#### [ANVISNING]

För optimala resultat kan ALLOY PRIMER användas på ytan av ädelmetallegeringen i stället för CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Se bruksanvisningen för ALLOY PRIMER.

#### B-3. Förbereda sprutan och tillbehöret

Se avsnitt "A-6".

#### B-4. Cementera den protetiska restaureringen

- (1) Applicera den blandade pastan över hela vidhäftningsytan av den protetiska restaureringen.
- (2) Sätt in den protetiska restaureringen på implanteringsförankringen eller på pelaren.

#### B-5. Avlägsna överflödig cement och sista härdning

##### B-5-a. För Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White nyanser:

- (1) Avlägsna överflödig cement. Se avsnitt "A-8-a (1)".

(2) Slutligen härdas cementen med en av följande två metoder:

###### Protetiska restaureringar som inte är translucenta (t.ex. metallkronor):

Härda cementen genom kemisk härdning efter placering av den protetiska restaureringen. Se tabell 3.

Tabell 3: Härdningstid (för cementering av protetiska restaureringar på implantatförankringar och pelare)

Sluthärdning efter placering av restaurerationen	
självhårdta (37°C/ 99°F)	5 min.
självhårdta (23°C/ 73°F)	10 min.

###### Protetiska restaureringar som är translucenta (t.ex. keramiska inlays):

Ljushårdta hela ytan av den protetiska restaureringen med en dental hårdljluslampa.

Om området som ska ljushårdas är större än UV-ljuskällans spets, ska exponeringsprocessen delas in i flera omgångar.

Fastställ härdningstiden med hjälp av tabell 1.

##### B-5-b. För den Opaque nyansen:

- (1) Behandla överflödig cement. Se avsnitt "A-8-b (1)".

(2) Härdta cementen genom kemisk härdning efter placering av den protetiska restaureringen. Se tabell 3.

#### C. Standardprocedur III (Indikationer [5])

[5] Cementering av stift och pelare

##### C-1. Förbereda kaviten och prova in pelaren eller stift

- (1) Förbered de rotflylda rotkanalerna för placering av pelare/ stift som du brukar, använd kofferdam.
- (2) Prova in pelaren eller tandstiften (t.ex. PANAVIA POST) med rätt tjocklek i den förberedda kaviten. Skär och trimma stiftet vid behov. Torka av kontaminerings från pelaren eller stiftets yta med en bomullstuss eller gasbinda som är dränkt i etanol.

##### C-2. Blästra pelare eller stift

Blästra kärnans eller pelarens yta enligt beskrivningarna i steg "A-3". Glasfiberstift får inte blästras eftersom de kan skadas.

##### C-3. Behandla kärnan eller pelaren

###### För metallkärnor eller metallpelare:

Applicera CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på kärnans eller pelarens yta med en appliceringsborste. Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant med mild, oljefri luftblästring.

###### [ANVISNING]

För optimala resultat kan ALLOY PRIMER användas på ytan av ädelmetallegeringen i stället för CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Se bruksanvisningen för ALLOY PRIMER.

###### För resinkärnor, glasfiberpelare och keramikpelare:

- (1) Applicera K-ETCHANT Syringe på kärnans eller pelarens yta. Låt gelén sitta kvar i 5 sekunder innan du tvättar bort den och torkar ytan.
- (2) Applicera CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på kärnans eller pelarens yta med en appliceringsborste. Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant med mild, oljefri luftblästring.

#### C-4. Applicerings av Tooth Primer

- (1) Applicera Tooth Primer i rotkanalen och kavitesväggen med en appliceringsborste och låt verka i 20 sekunder. Var försiktig för att undvika att saliv eller utsöndringar kommer i kontakt med behandlingsytan.
- (2) Använd en pappersspets för att försiktigt ta bort överflödig Tooth Primer vätska från rotkanalen eller kaviten, speciellt från kavitetens hörn och inne i rotkanalen.
- (3) Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant med mild, oljefri luft. Använd en vakuum sugapparat för att förhindra att Tooth Primer vätskan sprids ut.

#### C-5. Förbereda sprutan och tillbehöret

Se avsnitt "A-6".

#### C-6. Placera pelaren eller stiftet

- (1) Applicera den blandade pastan på hela vidhäftningsytan av pelaren eller stiftet eller hela tandytan i kaviten. Om pastan ska appliceras i kaviten ska steg (2) påbörjas inom 60 sekunder efter det att cementen har applicerats.
- (2) Placerar pelare eller stift snabbt i kaviten, och vibrera den lätt för att hindra luftbubblor från att komma in i rotkanalerna.

#### C-7. Behandling av överflödig cement

###### För pelare:

Se avsnitt "A-8-a (1)" eller "A-8-b (1)".

*För stift:*

Använd en appliceringsborste och bred ut överflödig cement över den koronala basen och tandpelarhuvudet.

**C-8. Härdning**

Ljushärda kanterna av pelaren eller stiften. Se tabell 1 i "A-8".

För den opaka nyansen, härda cementen genom kemisk härdning i 3 minuter efter placering av kärnan eller pelaren.

**C-9. Förbereda den slutgiltiga restaurerationen**

*För pelare:*

Låt pelaren sitta kvar i ca 6 minuter och kontrollera att cementen har härdat helt innan du förbereder tanden som ska förankras.

*För stift:*

Efter placering av tandstiften ska kompositresin för kärnuppbryggnad appliceras enligt bruksanvisningen.

Förbered tanden som ska förankras i 6 minuter efter placering av tandstiften.

**D. Standardprocedur IV (Indikationer [6])**

[6] Amalgam vidhäftning

**D-1. Rengöring av tandstrukturen**

Rengör kaviten och använd en fuktkontroll som du brukar.

**D-2. Applicerings av Tooth Primer, förbereda sprutan och tillbehöret**

Se avsnitten "A-5" och "A-6".

**D-3. Placering av amalgamet**

(1) Applicera den bländade pastan över hela tandytan i kaviten. Du måste börja med steg (2) inom 60 sekunder efter det att cementen har applicerats.

(2) Det pulveriserade amalgamet bör kondenseras på den ohärdade bländade pastan. Formningen av tuggytan kan genomföras som vanligt.

**D-4. Avlägsna överflödig cement och sista härdning**

Se avsnitt "A-8".

**[GARANTI]**

Kuraray Noritake Dental Inc. ersätter en produkt som visat sig vara defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. ansvarar inte för direkta, efterföljande eller särskilda förluster eller skador som härrör från tillämpning, användning respektive ickeanvändning av dessa produkter. Användaren måste bestämma före användning, om produkterna är användbara för det avsedda ändamålet; användaren övertar alla risker och ansvaret som relateras till användningen.

**[ANVISNING]**

Om en allvarlig olycka inträffar som beror på den här produkten, måste den rapporteras till tillverkarens representant (som är angiven nedan) och tillsynsmyndigheterna i det land där användaren/patienten är bosatt.

**[ANVISNING]**

"PANAVIA", "CLEARFIL" och "ESTENIA" är varumärken av KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" är ett varumärke av NORITAKE CO., LIMITED.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 **Kuraray Europe GmbH** (importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C /  
36°F  
8°C /  
46°F

CE  
0197

## I. INTRODUKSJON

PANAVIA V5 er et adhesivt plastsementsystem. PANAVIA V5 består av sementpasta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS og K-ETCHANT Syringe. Pastaen er en dobbeltherdende (lys- og/eller selvherdende) røntgenopak plastemhet som frigjør fluor, til bruk til restaureringer av keramikk (lithiumdisilikat, zirkondioksid osv.), hybridkeramikk (f.eks. ESTENIA C&B), kompositplast og metall. Den fås i et Automix-system som blander like store mengder av to komponenter. Den fås i følgende 5 farger: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White og Opaque. På grunn av den kraftige opasiteten bør fargen Opaque selvherdes under den påfølgende herdingen. Try-in Paste er et materiale for tilpasning av farge, og tilsvarer omrent den herdede blandingen av Paste hva farge og transparens angår. Tooth Primer er en selvetsende primer til tannsubstanser, og fremskynder polymerisasjonen av pastaen.

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS er en dental universell protetisk primer som gir keramikk, hybridkeramikk, kompositplast og metall en forbedret klebeflate. K-ETCHANT Syringe er en etsesgel som består av 35 % fosforsyre i vannholdig løsning og kolloidalt silisium. PANAVIA V5 er fargestabilt, har en røntgenopasitet på minst 1 mm aluminium. Opak farge er klassifisert som "Klasse 1" av type 2 materiale, og de andre fargene er klassifisert som "Klasse 3" av type 2 materiale iht. ISO 4049.

## II. INDIKASJONER

PANAVIA V5 benyttes i følgende tilfeller:

- [1] Sementering av kroner, broer, innlegg og onlays
- [2] Sementering av finér
- [3] Sementering av adhesjonsbroer eller skinner
- [4] Sementering av restaureringer på implantat-distanser og skjeletter
- [5] Sementering av stifter og kjerne
- [6] Amalgambonding

## III. KONTRAINDIKASJONER



Pasienter med en historie med hypersensitivitet ovenfor metakrylat-monomerer

## IV. MULIGE BIVIRKNINGER



- [1] Munnslimhuden kan på grunn av koagulering av proteinet farges hvit ved kontakt med produktet. Her handler det om en forbipående tilstand som forsvinner i løpet av noen dager. Gjør pasienten oppmerksom på at området ikke bør irriteres under tannpuss.
- [2] På grunn av den kjemiske sammensetningen kan K-ETCHANT Syringe fremkalte betennelse eller erosjon. Påse at produktet ikke kommer i kontakt med huden eller øynene.

## V. INKOMPATIBILITET



- [1] Ikke bruk eugenolholdige materialer til vern av pulpa eller provisorisk forsegling, da eugenol kan forårsake misfarging og forsinke herdingsprosessen.
- [2] Ikke bruk hemostatiske midler som inneholder jern. Disse materialene kan redusere adhesjonsevnen, og gjenværende jernioner kan forårsake misfarging av tannhalsen eller gingiva.
- [3] Ikke bruk hydrogenperoksidoppløsning til rengjøring av kaviteter, da den kan svekke sementens bindeevne til tannstrukturen.

## VI. FORHOLDSREGLER



### 1. Sikkerhetsinstruksjon

1. Dette produktet inneholder substanser som kan fremkalle allergiske reaksjoner. Ikke bruk produktet på pasienter med kjent overomfintighet overfor metakrylatmonomerer eller andre komponenter.
2. Dersom pasienten viser tegn på overomfintlige reaksjoner, som utslett, eksem, betennelser, sår, hevelser, kløe eller nummenhet, skal du avslutte bruken av produktet og søke medisinsk hjelp.
3. Unngå direkte kontakt med huden og/ eller bløtevev for å unngå overomfintlige reaksjoner. Bruk hansk er eller sørge for passende sikkerhetstiltak når du bruker produktet.
4. Påse at produktet ikke kommer i kontakt med huden eller øyet. Før produktet tas i bruk, skal pasientens øyne tildekket med et håndkle eller en vernebrille for å beskytte dem mot sprut.
5. Dersom produktet kommer i kontakt med kroppsvev, skal følgende tiltak iverksettes:  
<Hvis produktet kommer i øyet>  
Skyll øyet omgående med mye vann og ta kontakt med lege.  
<Hvis produktet kommer i kontakt med hud eller munnslimhinne>  
Tork straks av med en bomullsutt med gasbind fuktet med alkohol og skyll grundig med mye vann.
6. Gå forsiktig frem for å forhindre at pasienten svelger produktet.
7. For å unngå krysskontaminering skal blandespissen, Endo-tip, nålespissen og applikatorbørsten ikke brukes om igjen. Disse er til engangsbruk og skal kastes etter bruk.
8. For å unngå infeksjoner skal dette produktet avfallsbehandles som medisinsk avfall. Sett hetten på nålespissen før denne kastes, slik at skader unngås.

### 2. Forholdsregler ved håndtering og manipulasjon

[Vanlige forhåndsregler]

1. Produktet må kun brukes til de formål som står oppført under [II.INDIKASJONER].
2. Dette produktet skal utelukkende brukes av tannmedisinsk fagpersonale.
3. Produktet skal ikke brukes som provisorisk sement. Dette materialet er utviklet for permanent sementering.
4. Bruk kofferdam for å unngå forurensning med fuktighet.
5. I kavitet i nærheten av pulpa eller ved utsiktet pulpaekspansion skal det brukes et egnet preparat til tildekking.
6. Provisoriske materialer som inneholder tannin eller magnesiumforbindelser må fjernes helt for å forebygge misfarging.
7. Ved bruk av hemostatiske midler som inneholder aluminiumklor må mengden innskrenkes; påse at det ikke oppstår kontakt med overflaten, ellers kan bindeevnen på tannsubstansen eventuelt forringes.
8. For å unngå dårlig adhesjon skal alt fôringsmateriale, provisorisk forseglingsmateriale og all amalgam fjernes helt under forberedelse av kavitten.
9. Produktet skal ikke blandes med andre dentalmaterialer.
10. Unngå farlige situasjoner og avbryt bruken umiddelbart dersom det er skader på beholdere og/eller instrumenter som brukes til dette produktet.
11. Ikke bruk samme applikatorbørste for Tooth Primer og CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### [Paste]

1. På grunn av den lave herdedybden bør fargen Opaque selvherdes under den påfølgende herdingen. Kantene på den protetiske restaureringen kan lysherdes.
2. Paste må brukes opp innen 2 minutter etter at den er trykket ut.
3. Pastaen polymeriserer raskere ved kontakt med Tooth Primer. Prosessen bør finne sted innenfor den bearbeidingstiden som står angitt i tabellen nedenfor. Ved sementering av flerleddete laminater må Paste ikke påføres flere laminater på en gang.

Herdetid for Paste i munnhulen (ved 37 °C, etter kontakt med Tooth Primer)

Arbeidstid	60 sek.
Stivningstid	3 min.

4. Påse at produktet ikke unødig utesettes for direkte sollys eller operasjonslys. Pastaen inneholder en lysherdende katalysator som er svært lysfølsom. Reguler vinkelen og/ eller avstanden til lampen under sementeringen for å redusere lysintensiteten som kommer inn i kavitten, for å forhindre for tidlig polymerisering av pastaen.
5. Ikke bruk en lentulo-spiral for å føre pastaen inn i rotkanalen.
6. Ønsker du å plassere flere rotstifter i mer enn en rotkanal i en tann, må du først fullføre plasseringen av én rotkanalstift før du fortsetter med neste rotkanal. Påse at overskytende sement ikke kommer ned i en annen rotkanal.
7. Følg forholdsreglene for å unngå krysskontaminering når sementen påføres intraoralt med blandespissen eller Endo tip-en. Dekk sprøyten helt til med en engangssperre (f.eks. med plastovertrekk) for å unngå forurensning med spytt eller blod. Desinfiser sprøyten før og etter bruk ved å torke den av med en bomullsutt med alkohol.
8. Overskytende sement kan fjernes etter en kort belysning på 3–5 sekunder. Mens overflodig sement fjernes skal restaureringen holdes på plass for å unngå at restaureringen løftes opp, siden det kan være kompositsegment som ikke er tilstrekkelig herdet.

### [Try-in Paste]

1. Bruk av Try-in Paste bør begrenses til kontroll av fargeoverensstemmelse med PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste ikke stivnes. Ikke bruk den til sementering av restaureringen.
3. En gjennomsiktig væske kan komme til syne på spissen av Try-in Paste-sprøyten. Hvis denne gjennomsiktige væsken er tilstede bør den tas av og fjernes, ettersom den utsikte væsken kan påvirke fargetonetilpasningen.
4. Fargetilpasning med Try-in Paste bør utføres slik at Try-in Paste brukes i omrent samme tykkelse som den herdede sementen.
5. For å unngå dårlig adhesjonsforbindelse må Try-in Paste vaskes grundig av restaureringen og tannoverflaten med vann etter bruk.

### [Tooth Primer]

1. Brukes innen 5 minutter etter at den er trykket ut.
2. Skal ikke brukes til overflatebehandling av implantat-distanser, skjeletter og protetiske restaureringer (innlegg, onlays, kroner, broer og laminater). Polymerisasjonen av pastaen fremskyndes og bearbeidingstiden reduseres.
3. Skal kun brukes sammen med PANAVIA V5 Paste. Skal **ikke** brukes sammen med andre plastsementer (f.eks. PANAVIA F 2.0 eller CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Rengjør kavitten tilstrekkelig for å unngå mangler under bonding. Et det spytt eller vev-ekskud på den heftende flaten, skal denne skyllas grundig og tørkes. Påfør deretter Tooth Primer på nytt.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS må brukes så rask som mulig etter helle det ut. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS inneholder flyktende etanol. Så snart løsemiddelet fordamper, øker viskositeten, noe som evt. kan gjøre påføringen vanskelig.
2. Gjør bonding (eller sementering) rask etter behandlingen restaurasjonens overflate med CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Et den behandlede flaten forurensset av spytt eller blod, må den skyllas med vann, tørkes, rengjøres med K-ETCHANT Syringe og behandles på nytt.

### [K-ETCHANT Syringe]

1. Påse at den ikke forurenses med spytt eller blod. Skulle behandlingsoverflaten være forurensset, må behandlingen utføres på nytt.
2. Vær påpasselig, slik at krysskontaminering unngås. Desinfiser sprøyten før og etter bruk ved å tørke den med en bomullsutt med alkohol. Dekk sprøyten helt til med et engangstrekk av plast for å unngå forurensning med spytt eller blod.
3. Vask produktet av med vann hvis det blir hengende på klærne.
4. Ta nålespissen av sprøyten etter hver bruk og lukk sprøyten godt igjen med en gang.
5. Etsing av vital dentin kan føre til postoperativ sensitivitet.

### [Dentalherdeenhet]

1. Brukes som beskrevet i bruksinformasjonen for herdelampen.
2. Ikke se direkte på lyskilden. Vernebriller anbefales.

- Lav lysintensitet gir dårlig adhesjon. Sjekk lampens driftstid og kontroller åpningen på dentalherdeenheten for smuss. Det anbefales å kontrollere dentalherdeenheten ved hjelp av et passende lysmåleapparat med jevne mellomrom.
- Lysåpningen på dentalherdeenheten skal holdes så nært og loddrett til komposittharpiksoverflaten som mulig. Skal en store komposittharpiksoverflate herdes, anbefales det å dele området inn i flere avsnitt og å herde hvert avsnitt enkeltvis.
- Før bruk av produktet må du kontrollere kravene for herding av blandet pasta ved å konsultere herdetidene som står oppført i denne bruksanvisningen.

### **3. Forhåndsregler for lagring**

- Produktet må brukes før utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.
- Paste, Tooth Primer og CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS skal oppbevares ved 2–8 °C/36–46 °F når de ikke er i bruk. Før bruk bør de varmes opp til romtemperatur i 15 minutter, slik at de får normal viskositet og herdeegenskaper igjen. Når de ikke er i bruk, bør Try-in Paste og K-ETCHANT Syringe oppbevares ved 2–25 °C/36–77 °F.
- Holder produktet ikke i nærheten av ekstrem hete, direkte sollys eller ilden.
- Lokk av flasken eller sproyten må bli på plass igjen snart etter komposit er lagret av flaske eller sproyte. Det vil beskytte for for dunstingen av flyktende bestandeler.
- Produktet må oppbevares trygt og kun tilgjengelig for tannpleiepersonale.

## **VII. KOMPONENTER**

Vennligst se utsiden av pakken for Innhold og mengder.


<Hovedbestandeler>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- (1) Paste A
  - Bisfenol A diglycidylmethakrylat
  - Triethylenglycoldimethakrylat
  - Hydrofob aromatisk dimethakrylat
  - Hydrofylt alifatisk dimethakrylat
  - Initiatorer
  - Akseleratorer
  - Silanisert bariumglassfyller
  - Silanisert fluor-aluminiumsilikat glassfyllingsmateriale
  - Kolloidal silisium
- (2) Paste B
  - Bisfenol A diglycidylmethakrylat
  - Hydrofob aromatisk dimethakrylat
  - Hydrofylt alifatisk dimethakrylat
  - Silanisert bariumglassfyller
  - Silanisert aluminiumoksids-fyllingsmateriale
  - Akseleratorer
  - dl-Camphorquinon
  - Pigment

Den totale mengden med uorganisk fyll er ca. 38 vol%. Partikelstørrelsen på de uorganiske fillers (fyldstoffer) er mellom 0,01 µm og 12 µm.

### **Utsyrets komponenter:**



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerol
- Silanisert silisium
- Silanisert kolloidal silisium
- Kolloidal silisium
- Pigment

- Tooth Primer
  - 10-Methakryloyloxydecylidihydrogenfosfat
  - 2-Hydroksyetylmetakrylat
  - Hydrofylt alifatisk dimethakrylat
  - Akseleratorer
  - Vann

- K-ETCHANT Syringe
  - Fosforsyre
  - Vann
  - Kolloidal silisium
  - Pigment

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
  - 3-methakryloyloxypropyltrimethoxysilan
  - 10-Methakryloyloxydecylidihydrogenfosfat
  - Etanol

- Tilbehør
  - Mixing tip (Blandespiss)
  - Endo tip (S)
  - Needle tip (E) (Nålespiss (E)) (for K-ETCHANT Syringe)
  - Applicator brush (fine <silver>) (Applikatorborste <fine, solv>)
  - Mixing dish (Blandetallerken)

## **VIII. KLINISKE PROSEDRYRER**

### **A. Standardprosedyre i (Indikasjoner [1], [2] til [3])**

- Sementering av kroner, broer, innlegg og onlays
- Sementering av finér
- Sementering av adhesjonsbroer eller skinner

### **A-1. Rengjøre kaviteten/distansen (tann, metall, kompositplast)**

Under sementering i munnhulen eller på distansen skal provisorisk forseglingsmateriale og provisorisk sement fjernes på vanlig måte, og kaviteten rengjøres og holdes tørr.

### **A-2. Prøving og justeringen av restaurasjoner**

- Kontroller at den protetiske restaureringen passer på kavitet eller pilar.
- Om nødvendig, påfør den valgte Try-in Paste-fargen på restaureringens sementeringsflate og kontroller at restaureringen passer på kavitetten eller distansen. Fjern overskytende Try-in Paste fra kantene med en borste. Try-in Paste-fargene tilsvarer fargene til den herdede sementen (PANAVIA V5 Paste).
- Sjekk fargene for best passende resultaten og så fjerne restaureringen. Bruk vann og vask Try-in Paste helt av restaureringens innvendigeflate og overflaten på kavitetten eller distansen.

### **A-3. Klargjøring av overflaten til den protetiske restaureringen**

Følg bruksinformasjonen for restaureringsmaterialet.

Såfremt annet ikke er foreskrevet, anbefaler vi følgende fremgangsmåte for og bruk av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Dersom den heftende flaten består av metalloksidkeramikk (f.eks. KATANA Zirconia) eller metall:*

- Sandblås den heftende flaten med aluminiumoksidsidpulver (30–50 µm) med et lufttrykk på 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm², 15–58 psi) så den blir ru. Lufttrykket og kornstørrelsen bør tilpasses materialet og/eller formen på den protetiske restaureringen. Påse at det ikke skaller av.
- Påse at det ikke skaller av. Etter sandblåsinga skal restaureringen rengjøres med ultralyd i 2 minutter og deretter tørkes med luft.

*Dersom den heftende flaten består av keramikk på silisiumoksidbasis (f.eks. konvensjonelt porselein, litiumdisilikat), hybridkeramikk eller kompositplast:*

Avhengig av restaureringstype kan det behandles med syre eller sandblåsing:

- Behandling med syre (f.eks. konvensjonelt porselein, litiumdisilikat):*
- Den heftende flaten etses med flüssyreløsning i samsvar med bruksanvisningen for restaureringsmaterialet, eller påfør K-ETCHANT Syringe på den heftende flaten og la det få virke i 5 sekunder.
  - Rengjør den heftende flaten med vann og tørk dem.

*Behandling med sandblåsing (f.eks. kompositplast)*

- Sandblås den heftende flaten med aluminiumoksidsidpulver (30–50 µm) med et lufttrykk på 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm², 15–29 psi) så den blir ru. Lufttrykket og kornstørrelsen bør tilpasses materialet og/eller formen på den protetiske restaureringen. Påse at det ikke skaller av.
- Påse at det ikke skaller av. Etter sandblåsinga skal restaureringen rengjøres med ultralyd i 2 minutter og deretter tørkes med luft.

### **A-4. Påføre CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på den protetiske restaureringen**

- På en heftende flate av kompositplast påføres K-ETCHANT Syringe på den heftende flaten. La det virke i 5 sekunder, skyll av og tørk.

- Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS med en applikatorborste på restaureringens heftende flate. Etter appliseringen, tørke hele adhesjonsflaten grundig med mild oliefri luften.

#### **[MERKNAD]**

Optimale resultater oppnås ved bruk av ALLOY PRIMER i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på edelmetallegeringens overflate. Nærmere detaljer finnes i bruksinformasjonen for ALLOY PRIMER.

### **A-5. Påføre Tooth Primer på kavitetten/distansen**

Behandles på følgende måte, avhengig av heftende flate og/eller fremgangsmåte, før bruk av Tooth Primer.

*Etsing av emaljeoverflaten(om ønsket, imidlertid nødvendig for laminater og adhesjonsbroer):*

En klinisk tilstrekkelig adhesjonsforbindelse kan oppnås ved bruk av Tooth Primer uten ytterligere fosforsyretreating. For en heftende flate av utslskåret emalje eller ved sementering av adhesjonsbro eller laminater skal K-ETCHANT Syringe kun påføres på emaljeoverflaten og virke i 10 sekunder. Skyll av og tørk.

- Bruk en applikatorborste og påfør Tooth Primer på hele kavitetten eller hele distansen (tann, metall, kompositplast) og la det virke i 20 sekunder. Påse at behandlingsoverflatene ikke kommer i berøring med spitt eller eksudat.
- Bruk en bomullspad til å fjerne overskytende Tooth Primer-væske forsiktig fra kavitetten eller distansen (fremfor alt fra kavitetkantene og skuldrene på distansekanlene).
- Tørk hele den heftende flaten tilstrekkelig og grundig med en lett, oljefri luftstrøm. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at Tooth Primer-væsken renner utover.

### **A-6. Klargjøring av sproyten og tilbehøret**

- Sett en blandespiss eller Endo-tip på PANAVIA V5 Paste-sproyten på vanlig måte.

#### **[FORSIKTIG]**

Før blandespissen eller Endo tip-en settes på, må du trykke ut en liten mengde av begge pastaene. Kontroller at det kommer like store mengder ut av begge åpningene i sproyten. Kast denne pastamengden. Brukes ulike mengder pasta, er det fare for dårlig herding.

#### **[MERKNAD]**

- Etter bruk bør sproyten oppbevares med hetten på. Når du setter hetten på sproyten igjen for lagring, må du påse at det ikke er pasta på hetten.
- Når en gammel blandespiss eller Endo tip skiftes ut med en ny spiss eller tip, vrir du blandespissen 1/4 dreining mot klokken, slik at sporene på blandespissen eller Endo tip-en står ved rillene på sproyten. Ta av spissen ved å presse den nedover og vri den av sproyten.
- Når pastaen er herdet, kan pastablandinga ikke lengre enkelt trykkes ut av sproyten. Bruk et egnet instrument til å fjerne herdet pasta.

- Når du endrer retningen til en Endo tip, må du påse at du vrir distalenden, og ikke bøyer den tyne dispenseerdelen til Endo tip-en.

#### A-7. Sementering av den protetiske restaureringen

- Påfør pastablandingen på hele den protetiske restaureringens heftende flate eller på hele distansen i kavitten. Has pastaen intraoralt direkte inn i hele kavitten/distansen, må du begynne med punkt (2) innen 60 sekunder etter at pastaen er påført.
- Sett den protetiske restaureringen inn i kavitten eller på distansen.

#### A-8. Fjerne overskytende sement og påfølgende herding

##### A-8-a. For fargene Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White:

- Fjern overflødig sement på en av de to følgende måtene:

###### Metode for å fjerne kort herdet overskytende sement:

Lysherde overskytende sement i 3 til 5 sekunder på flere steder. Hold restaureringen på plass på et egnet sted og fjern semi-herdet overskytende sement med en dentalsonde. Det anbefales å kontrollere hvor lenge den overskytende sementen skal lysherdes ved å lysherde en liten pastamengde på en blandeplate på forhånd.

###### Metode for fjerning med liten børste:

Overskytende sement på kantene kan fjernes med en liten børste. Lysherde kantene på den protetiske restaureringen med herdelampen. Se herdetidene i tabell 1.

[For herding av kantene på en restaurering kan disse tildekkes med en beskyttende gel (f.eks. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) som beskrevet i bruksinformasjonen, før å unngå at det dannes et oksygeninhibisjonslag.]

- Til slutt herdes sementen på en av de to følgende måtene:

###### Protetiske restauringer som ikke er translusente (f.eks. metallkroner):

La sementen herdes kjemisk ved å la den hvile i 3 minutter etter at den protetiske restaureringen er på plass.

###### Protetiske restauringer som er translusente (f.eks. keramiske inlays):

Lysherde hele overflaten på den protetiske restaureringen med herdelampen. Hvis området som skal lysherdes er større enn lysutgangen, må belysningsprosessen deles inn i flere trinn.

Se følgende tabell for herdetid:

Tabell 1: Herdetid avhengig av lyskildetype.

Lyskildetype (lysintensitet)	Herdetid
BLUE LED* hoy lysintensitet (mer enn 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	To ganger 3 eller 5 sekunder
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sek.
Halogenlampe (mer enn 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sek.

Effektivt bølgelengdeområde for hver dentalherdeenhet må ligge på 400-515 nm.

\* Toppen av utslippspektrum: 450 - 480 nm

Bearbeidings- og herdetidene er avhengige av temperaturen i omgivelsene og munnen iht. opplysningsene nedenfor. Er munntemperaturen ikke ytterligere spesifisert i denne bruksanvisningen, fastsettes den til 37 °C/99 °F. Vær også oppmerksom på at denne sementen er dobbeltherdende og derfor omfattig overfor dagstlys og kunstig lys.

Tabell 2: Bearbeidings- og herdetider (for sementering av kroner, broer, innlegg, onlays, laminater og adhesjonsbroer)

Bearbeidingstid etter første applisering (23°C/ 73°F)	2 min.
Bearbeidingstid etter at pastaen er hatt i kavitten (37°C/ 99°F)	60 sek.
Kort herding (tack-curing) for fjerning av overskytende sement	3 - 5 sek.
Påfølgende herding etter at restaureringen er satt inn	
lysherde (LED)	10 sek. *
selvherding (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Herdetid ved bruk av den BLÅ LED-en (lysintensitet: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

##### A-8-b. For fargen Opaque:

- Overskytende sement på kantene kan fjernes med en liten børste. Lysherde kantene på den protetiske restaureringen med herdelampen. Se herdetidene i tabell 1.
- For herding av kantene på en restaurering kan disse tildekkes med en beskyttende gel (f.eks. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) som beskrevet i bruksinformasjonen, før å unngå at det dannes et oksygeninhibisjonslag.]
- La sementen herdes kjemisk ved å la den hvile i 3 minutter etter at den protetiske restaureringen er på plass.

#### B. Standardprosedyre II (Indikasjoner [4])

[4] Sementering av restaureringer på implantat-distanser og skjeletter

#### B-1. Rengjøre implantat-distansen eller skjelettet, prøve og tilpasse en restaurering, kondisjonere overflaten på den protetiske restaureringen

Se avsnitt «A-1», «A-2» og «A-3».

#### B-2. Applisering av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS med en applikatorbørste på restaureringens innvendige flate og de heftende flatene til implantat-distansene eller skjelettene.

Etter appliseringen, tørke hele adhesjonsflaten grundig med mild oliefri luften.

#### [MERKNAD]

Optimale resultater oppnås ved bruk av ALLOY PRIMER i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på edelmetallegeringens overflate. Nærmere detaljer finnes i bruksinformasjonen for ALLOY PRIMER.

#### B-3. Klargjøring av sprøyten og tilbehøret

Se avsnitt «A-6».

#### B-4. Sementering av den protetiske restaureringen

- Påfør pastablandingen på hele den heftende flaten til den protetiske restaureringen.
- Sett den protetiske restaureringen på implantat-distansen eller skjelettet.

#### B-5. Fjerne overskytende sement og påfølgende herding

##### B-5-a. For fargene Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White:

- Fjern overskytende sement. Se avsnitt «A-8-a (1)».

(2) Til slutt herdes sementen på en av de to følgende måtene:

###### *Protetiske restaureringer som ikke er translusente (f.eks. metallkroner):*

La sementen herdes kjemisk etter at den protetiske restaureringen er satt inn. Se tabell 3.

Tabell 3: Herdetid (for sementering av protetiske restaureringer på implantat-distanser og skjeletter)

Påfølgende herding etter at restaureringen er satt inn	
selvherding (37°C/ 99°F)	5 min.
selvherding (23°C/ 73°F)	10 min.

###### *Translusente protetiske restaureringer (f.eks. keramikk-innlegg):*

Lysherde hele overflaten på den protetiske restaureringen med herdelampen. Hvis området som skal lysherdes er større enn lysutgangen, må belysningsprosessen deles inn i flere trinn.

Se herdetidene i tabell 1.

##### B-5-b. For fargen Opaque:

- Behandle overskytende sement. Se avsnitt «A-8-b (1)».

(2) La sementen herdes kjemisk etter at den protetiske restaureringen er satt inn. Se tabell 3.

#### C. Standardprosedyre III (Indikasjoner [5])

[5] Sementering av stifter og kjerner

#### C-1. Klargjøring av kavitet og prøving av kjerne eller stift

- Forbered de endontisk fylte rotkanalene for plassering av stift/ kjerne på vanlig måte. Sørg for fuktighetskontroll og bruk koferdam.
- Prøv enn kjerne eller rotstift (f.eks. PANAVIA POST) i passende tykkelse i den klargjorte kavitten. Dimensjoner og tilpass stiftene. Tørk bort urenheter fra overflaten til kjernen eller stiftene ved hjelp av en vattdott eller gasbind som er dypet i alkohol.

#### C-2. Sandblåsing av (den individuelle) kjerneoppbyggingen eller rotstiften

Sandblås overflaten på distansen eller stiftene som beskrevet i trinn «A-3». Ikke sandblås glassfiberstifter, da dette kan føre til skader.

#### C-3. Behandle distansen eller stiften

*For metallisk kjern og metallisk stift:*

Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på distanse- eller stiftoverflaten ved bruk av en applikatorbørste. Etter appliseringen, tørke hele adhesjonsflaten grundig med mild oliefri luften.

#### [MERKNAD]

Optimale resultater oppnås ved bruk av ALLOY PRIMER i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på edelmetallegeringens overflate. Nærmere detaljer finnes i bruksinformasjonen for ALLOY PRIMER.

*For kompositkjern, glassfiberstift og keramikkstift:*

- Påfør K-ETCHANT Syringe på distanse- eller stiftoverflaten. Ha den på plass for 5 sekunder før rensing og tørring.
- Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på distanse- eller stiftoverflaten ved bruk av en applikatorbørste. Etter appliseringen, tørke hele adhesjonsflaten grundig med mild oliefri luften.

#### C-4. Applisering av Tooth Primer

- Appliser Tooth Primer i rotkanalen og på kavittetsveggen ved hjelp av en applikatorbørste, og la det virke i 20 sekunder. Påse at behandlingsoverflaten ikke kommer i berøring med spytt eller eksudat.
- Bruk en papirspiss til å fjerne overskytende Tooth Primer-væske forsiktig fra rotkanalen eller kavitten (fremfor alt fra kavitteskantene og inne i rotkanalen).
- Tørk hele den heftende flaten tilstrekkelig og grundig med en lett, oljefri luftstrøm. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at Tooth Primer-væsken renner utover.

#### C-5. Klargjøring av sprøyten og tilbehøret

Se avsnitt «A-6».

#### C-6. Plassering av kjernen eller stiften

- Påfør pastablandingen på hele den heftende flaten til kjernen eller stiften, eller på hele kavittetoeverflaten. Has pastaen direkte inn i kavitten, må du begynne med punkt (2) innen 60 sekunder etter at sementen er påført.
- Sett kjerneoppbyggingen eller rotstiften raskt inn i kavitten og skyv den forsiktig fram og tilbake for å unngå luftbobler i rotkanalene.

#### C-7. Behandle den overskytende sementen

*For kjerner:*

Se avsnitt «A-8-a (1)» eller «A-8-b (1)».

*For stifter:*

Bruk en applikatorbørste og fordel overskytende sement over den resterende kronen og stifthodet.

**C-8. Herding**

Lysherd tannhalsene til kjernen eller stiften. Se tabell 1 i «A-8».

La sementen med farge Opaque herdes kjemisk i 3 minutter ved å la den hardne etter at distansen eller stiften er satt inn.

**C-9. Forberedelse for sluttrestaurering**

*For kjerner:*

La kjernen feste seg i 6 minutter og forsikre deg om at sementen er helt herdet før du forbereder oppbyggingstannen (abutment).

*For stifter:*

Appiserer kompositen for kjerneoppbygginger når du har plassert rotstiften. Følg instruksene i de respektive bruksanvisningene.

Forbered pilartannen 6 minutter etter rotstiften.

**D. Standardprosedyre IV (Indikasjoner [6])**

[6] Amalgambonding

**D-1. Rengjøre tannsubstansen**

Rengjør kavitten og tørk den på vanlig måte.

**D-2. Påføre Tooth Primer, forberede sprøyte og tilbehør**

Se avsnitt «A-5» og «A-6».

**D-3. Plassere amalgamet**

(1) Påfør sementblanding på hele overflaten i kavitten. Begynn med punkt (2) innen 60 sekunder etter at sementen er påført.

(2) Det pulveriserte amalgamet bør presses sammen på den ikke-stivnede pastablandinga. Okklusal tilskjæring på vanlig måte.

**D-4. Fjerne overskytende sement og påfølgende herding**

Se avsnitt «A-8».

**[GARANTI]**

Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. godtar ikke ansvar for tap eller skade, direkte, av konsekvens eller spesielt, som oppstår ved påføring eller bruk av eller manglende evne til å bruke disse produktene. Før bruk skal brukeren avgjøre egnetheten til produktene for tiltenkt bruk og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

**[MERKNAD]**

Alvorlige hendelser som kan tilordnes produktet, skal meldes til produsentens nedenfor angitte autoriserte representant og tilsynsmyndighetene i landet der brukeren/pasienten bor.

**[MERKNAD]**

"PANAVIA", "CLEARFIL" og "ESTENIA" er varemerker av KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" er et varemerke av NORITAKE CO., LIMITED.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

**EC REP Kuraray Europe GmbH (Importer)**

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835



URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



CE  
0197

## I. JOHDANTO

PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään kuuluvat sementtipasta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ja K-ETCHANT Syringe. Pasta on kaksoiskoveteen (valo- ja tai kemiallisikovetteen), fluoridia vapauttava, radiopakki resiini sementti keraamisille (litiumdisilikaatti, zirkoniumoksidi jne.), hybridikeraameille (esim. ESTENIA C&B), yhdistelmämäuville ja metallisille restauroatioille.

Se toimitetaan automaattisesti sekoittavassa toimitusjärjestelmässä, joka sekoittaa toisiinsa yhtä suuret määräät kahta eri komponenttia. Siitä on saatavana seuraavat 5 värjä: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White ja Opaque. Opaque-värin tulisi antaa kovettua kemiallisesti sen voimakkaan opasiteetin vuoksi. Try-in Paste on värisorvotusaine, jonka värä ja läpikuultavuus vastaavat jokseenkin kovettuneen Paste-seoksen ominaisuuksia. Tooth Primer on itse-etsausuva hammaskantteiden primeri, joka nopeuttaa pastan polymerisoitumista. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS on hammaslääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu restauroatioiden yleisprimeri, joka parantaa keraamien, hybridikeraamien, yhdistelmämäuvien ja metallien tartuntapintaan.

K-ETCHANT Syringe on etsausgeeli, joka koostuu fosforihapon 35 % vesiliukosta ja kolloidisesta piistä. PANAVIA V5 -valmisteen sävy säilyy stabilina, sen röntgenpositiivisuus vastaa yli 1 mm:n alumiinivahvuutta. Standardin ISO4049 mukaan opaakki sävy luokitellaan tyypin 2 "luukan 1" materiaaliksi ja muut sävyt tyypin 2 "luukan 3" materiaaleiksi.

## II. KÄYTTÖTARKOITUKSET

PANAVIA V5 soveltuu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa:

- [1] Keraamisten kruunujen, siltojen, inlay- ja onlay-täytteiden sementointi
- [2] Laminaativisten sementointiin
- [3] Adhesiivisten siltojen ja splinttien sementointi
- [4] Proteesirestauraatioiden lopullisen sementointiimplantiabutmentteihin
- [5] Nastojen ja pilareiden sementointi
- [6] Amalgamaan sidostaminen

## III. KONTRAINDIKAATIOT

Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä metakrylaattimonomeerien suhteeseen

## IV. MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET

- [1] Suun limakalvo saattaa tuoteen kanssa kosketuksiin joutumisen jälkeen muuttua proteiinien koagulaation johdosta vaaleaksi. Kyseessä on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutaman päivän sisällä. Potilasta on opastettava välttämään käsittelyyn alueen ärsyttämistä harjauskien aikana.
- [2] K-ETCHANT Syringe voi aiheuttaa ärsytystä kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin.

## V. YHTEENSOPIMATTOMUUS

- [1] Älä käytä pulpan suojaamisen tai väliaikaiseen täytämisseen eugenolia sisältäviä materiaaleja, koska eugenoli saattaa aiheuttaa värjäymää ja hidastaa kovettumisprosessia.
- [2] Älä käytä rautayhdisteitä sisältäviä verenvuodon tyrehdyttäjiä, sillä nämä aineet voivat heikentää kiinnitymistä ja aiheuttaa hampaan reunan tai ympäröivän ienalueen värjäytymistä. Tämä johtuu jäljelle jääneistä rautaoneista.
- [3] Älä käytä kaviteettien puhdistamiseen vetyperoksidiiluosta, sillä se voi heikentää hampaaseen muodostuvan sidoksen lujuttaa.

## VI. TURVATOIMENPITEET

### 1. Varotoimenpiteet

- 1. Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.
- 2. Jos potilaalla syntyy yliherkkyysreaktio, esimerkiksi ihottuma, tulehdusen oireet, haavaamaton, turvotus, kutina tai tunnottomuus, lopettakaan tuotteen käyttö ja kääntykää lääkärin puoleen.
- 3. Välttääkää suoraan kosketusta ihoon ja/ tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Käytäkää tuotteen käytämisensä aikana suojakäsinäitä tai käytäkää muita varotoimenpiteitä.
- 4. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmälle. Ennen tuotteen käytöä potilaan silmät on suojaettava mahdolisilta roiskeilta peitellinalla tai suojalaisella.
- 5. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi seuraavasti:  
< Jos tuotetta pääsee silmään >  
Huuhtele silmää välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.  
< Jos tuotetta pääsee iholle tai suun limakalvoille >  
Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai harsotaitoksella ja huuhtele runsaalla vedellä.
- 6. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.
- 7. Älä käytä sekoituskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssivellintä uudelleen ristikontaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
- 8. Ehkäise infektoita hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kärjet suojuattuna.

## 2. Käsittelyyn ja muokkaukseen liittyvät varotoimenpiteet

### 【Yleiset varotoimenpiteet】

- 1. Tuotetta saa käyttää vain käyttötarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa [II. KÄYTTÖTARKOITUKSET].
- 2. Tuotetta saavat käyttää vain hammaslääketieteen ammattilaiset.
- 3. Älä käytä tästä tuottesta tilapäiseen kiinnitykseen. Tämä materiaali on tarkoitettu pysyvään sementointiseen.
- 4. Käytä kofferdamia kontaminaation estämiseen ja kosteuden hallintaan.
- 5. Käytä pulpansuoja-ainetta, jos kaviteetti on lähellä pulpaa tai jos pulpa paljastuu vahingossa.
- 6. Jos väliaikaiset materiaalit sisältävät tanniinia tai magnesiumoksidia, poista materiaali kokonaan värjätymisen estämiseksi.
- 7. Jos verenvuodon tyrehdyttämiseen käytetään alumiinikloridia sisältävää aineita, määrä on minimoitava ja varottava, ettei tuote joudu kosketuksiin tartuntapinnan kanssa. Jos tuotetta pääsee tartuntapintaan, se heikentää sidoslujuutta hammaskantteeseen.
- 8. Välttääkääsi heikolta sidostukselta poista kaikki eristysaine, amalgaami ja väliaikainen täyteaine, kun valmisteleet kaviteetin.
- 9. Älä sekoita tuotta muiden hammashoidon materiaalien kanssa.
- 10. Jos tuotteen pakkaukset ja/tai instrumentit ovat vaurioituneita, suojaudu mahdolisilta vaaroilta ja löpetä tuotteiden käytön välittömästi.
- 11. Älä käytä samaa levitysvivellintä Tooth Primer-aineen ja CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -aineen levittämiseen.

### 【Paste】

- 1. Opaque-värin tulisi antaa kovettua kemiallisesti sen matalan kovettumissyyvyyden vuoksi. Proteesirestauraation reunat voi valokovettaa.
  - 2. Paste on käytettävä 2 minuutin kuluessa annostelusta.
  - 3. Pastan polymerisoituminen nopeutuu, kun se joutuu kosketukseen Tooth Primer -aineen kanssa. Toimenpide on tehtävä seuraavassa taulukossa esitettyjen työstöaikojen kullessa
- Paste-aineen levittämiseen yhteen laminaattiin kerrallaan, kun sementoidaan useita laminaatteja.

Paste-aineen kovettumisaika suuontelossa (37 °C, sen jälkeen kun se on joutunut kosketukseen Tooth Primer -aineen kanssa)

Työskentelyaika	60 s
Jähmetysaika	3 min.

- 4. Vältä tarpeeton altistusta suoralle auringonvalolle tai toimenpidevalolle. Pasta sisältää valokovetuvaa katalysaattoria, joka reagoi herkästi valoon. Sementoinnin aikana sopeutakaa valaisimen kulma ja/ tai etäisyys siten, että suuontelo joutuvan valon teho oli pienin mahdollinen, se auttaa ehkäsemään seoksen ennenkaista polymerisoitumista.
- 5. Älä käytä lentulaa pastan levittämiseen juurikanavaan.
- 6. Jos nastoja halutaan asettaa yhden hampaan useisiin juurikanaviin, nasto on ensin sijoitettava valmiiksi yhteen juurikanavaan ja jatkettava vasta sitten toisessa juurikanavassa. Ylimääräselementti ei saa päästä toiseen juurikanavaan.
- 7. Varo ristikontaminaatiota, kun levität sementtiä suun sisällä sekoituskärjellä tai endokärjellä. Peitä koko ruisku kertakäyttöisellä suojalla (esim. muovipussi), jotta aineen sekaan ei pääse sylkeä ja verta. Desinfio ruisku pyyhkimällä se alkoholilla kostutetulla vanulla ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- 8. Ylimääräselementti voidaan poistaa, kun sitä on valokovetettu 3–5 sekunnin ajan. Ylimääräisen sementin poistossa pitkää restauraatiota paikallaan, jotta sen nostaminen olisi estetty, sillä proteesin alla saattaa vielä olla liian vähän kovettunutta sementtiä.

### 【Try-in Paste】

- 1. Try-in Paste -aineen käytön tulisi rajoittua siihen, että sen avulla tarkistetaan värin yhteensopivuus PANAVIA V5 Paste -aineen kanssa.
- 2. Try-in Paste -tahna ei jähmety. Sitä ei saa käyttää sementointissa.
- 3. Try-in Paste ruiskun päähän saattaa ilmestyä kirkasta nestettä. Jos kirkasta nestettä ilmestyy, on kärki pudistettava ja heitettävä pois, koska erottunut neste saattaa vaikuttaa värisävyn sopivuuteen.
- 4. Värin arviointi Try-in Paste -aineella tulisi tehdä suunnilleen kovettuneen sementin paksuutta vastaavalla Try-in Paste -aineekerroksen paksuudella.
- 5. Pese Try-in Paste käytön jälkeen vedellä huolellisesti pois restauratiosta ja hampaan pinnalta heikon adheesioon välttämiseksi.

### 【Tooth Primer】

- 1. Käytä 5 minuutin kuluessa annostelusta.
- 2. Älä käytä implanttiabutmenttien, kehysten ja proteesirestauraatioiden (inlay- ja onlay-täytteet, kruunut, sillat ja laminaatit) pintakäsitteilyyn. Pastan polymerisoituminen nopeutuu, eikä työstöaika riitä.
- 3. Tarkoitettu käytettäväksi vain PANAVIA V5 Paste -aineen kanssa. Älä käytä muiden resiinimenttien kanssa (esim. PANAVIA F 2.0 tai CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
- 4. Puhdista kaviteetti huolellisesti, jotta sidos olisi vahva. Jos tartuntapinnalla on sylkeä tai verta, pese pinta huolellisesti ja kuivaa se. Levitä sen jälkeen Tooth Primer uudelleen.

### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

- 1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -aineen käyttyä käytä mahdolisilman nopeasti annostelun jälkeen. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sisältää haihuvaa etanolia. Kun liuotin haihutu, tuotteen viskositeetti lisääntyy, mikä voi vaikeuttaa sen annostelua.
- 2. Suorita kiinnitys (tai sementointi) heti kunnostettavan pinnan käsittelyn jälkeen CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -aineella.
- 3. Jos käsittelyllä kiinnityspinnalla on sylkeä tai verta, pese vedellä, kuivaa, puhdista K-ETCHANT Syringe -tuotteella ja käsittele uudelleen.

### 【K-ETCHANT Syringe】

- 1. Vara likaamasta sitä syljellä ja verellä. Jos hoidettu pinta likaantuu, käsittele se uudelleen.
- 2. Vara ristikontaminaatiota. Desinfio ruisku pyyhkimällä se alkoholilla kostutetulla vanulla ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Peitä koko ruisku kertakäyttöisellä muovisuojalla, jotta aineen sekaan ei pääse sylkeä ja verta.
- 3. Jos tuotetta tarttuu vaatteisiin, pese se pois vedellä.



- Jos tahnas on kovettunut ja tahnaseosta on vaikea saada ulos ruiskusta, poista kovettunut aine sopivalla välineellä.
- Kun muutat endokärjen suuntaa, käännä distaalista osaa ja varo taivuttamasta kärjen ohutta annostelusaa.

#### A-7. Restauraation sementointi

- (1) Levitä sekoitettu pasta koko proteesirestauraation kiinnityspinnalle tai suussa olevalle pilariille. Jos pasta levitetään suoraan kaviteettiin/pilarin suun sisällä, vaihe (2) on aloitettava 60 sekunnin kulussa pastan levittämisestä.
- (2) Aseta proteesirestauraatio kaviteettiin / pilariille.

#### A-8. Ylimäärä sementin poistaminen ja lopullinen kovettaminen

##### A-8-a. Värit Universal (A2), Clear, Brown (A4) tai White:

- (1) Poistakaa ylimääräinen sementti valitsemalla seuraavista menetelmistä sopivan: **Puoliski kovettuneen ylimääräsementin poistamisen:**  
Valokoveta mahdollista ylimääräsementtiä 3–5 sekunnin ajan useista kohdista. Pitele proteesirestauraatiota paikallaan ja poista puoliski kovettunut ylimääräinen sementti instrumentilla. Ylimääräsementin kovettumisaika on suositeltavaa selvittää etukäteen valokovettamalla jonkin verran tahnaa sekoitusalustalla.

##### Poistaminen pienellä siveltimellä:

- Reunoille jäävä ylimääräsementti voidaan poistaa pienellä siveltimellä. Valokoveta proteesirestauraation reunoja valokovettimella. Tarkista kovetusaikeita taulukosta 1.  
[Restauraation reunojen kovetuksessa reunat voidaan peittää suojaeellillä (esim. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) käyttöohjeiden mukaisesti, jotta voidaan välttyä happi-inhibitiokerroksen muodostumiselta.]

- (2) Lopuksi kovetakaa sementti valitsemalla seuraavista menetelmistä sopivan: **Läpikuultamatot restauraatiot (esim. metallikruunut):**

Antakaa sementin kovettua kemiallisesti, jättäänen restauration asennuksen jälkeen 3 minuutiksi paikoilleen.

##### Läpikuultavat restaurationt (esim. keramiset inlay):

Valokoveta proteesirestauraation koko pintaan valokovettimella. Jos valokovettava alue on valokärkeä suurempi, jaa kovetusprosessi muutamaan alueeseen.

Tarkista kovetusaikeita seuraavasta taulukosta:

Taulukko 1: Kovetusaikeita valonlähteen tyyppin mukaan.

Valokovettimen tyyppi (valoteho)	Kovetusaike
Suuritehoinen BLUE LED* (yli 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Kaksi kertaa 3 tai 5 s
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogeenilamppu (yli 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Kunkin valokovettimen teholiisen aallonpituisuusalueen on oltava 400–515 nm.

\* Emissiospektrin huippu: 450 - 480 nm

Työstöajat ja kovettumisajat vaihtelevat ympäristön ja suun lämpötilan mukaan. Jos suun lämpötilaa ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, sen oletetaan olevan 37 °C/99 °F. Huomaat myös, että tähän sementti on kaksioskovettuva, minkä vuoksi se on herkkä keino- ja luonnonvalolle.

Taulukko 2: Työstö- ja kovettumisajat (keräamisten kruunujen, siltojen, inlay- ja onlay-täytteiden, laminaattien sekä adhesiosiltojen sementointi)

Työstöaika annostelun jälkeen (23°C/ 73°F)	2 min.
Työstöaika tahan kaviteettiin levittämisen jälkeen (37°C/ 99°F)	60 s
Kovetus ylimääräisen sementin poistamista varten	3 - 5 s
Lopullinen kovettuminen restauration asettamisen jälkeen	
valokovetus (LED)	10 s *
kovettuminen itsekseen (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Valokovetusaika SINISELLÄ LEDILLÄ (valon voimakkuus: 800–1400 mW/cm<sup>2</sup>)

##### A-8-b. Väri Opaque:

- (1) Reunoille jäävä ylimääräsementti voidaan poistaa pienellä siveltimellä. Valokoveta proteesirestauraation reunoja valokovettimella. Tarkista kovetusaikeita taulukosta 1.  
[Restauraation reunojen kovetuksessa reunat voidaan peittää suojaeellillä (esim. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) käyttöohjeiden mukaisesti, jotta voidaan välttyä happi-inhibitiokerroksen muodostumiselta.]
- (2) Antakaa sementin kovettua kemiallisesti, jättäänen restauration asennuksen jälkeen 3 minuutiksi paikoilleen.

#### B. Toimenpide II (käyttötarkoitukset [4])

[4] Proteesirestauraatioihin lopullisiin sementointiimplantiabutmentteihin

#### B-1. Implanttiabutmentin tai kehyksen puhdistus, restauration sovitus ja säättäminen, proteesirestauraation pinnan valmistelu

Katsotaan "A-1", "A-2" ja "A-3".

#### B-2. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS –sidosaineen levitys

Levitä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS restauration sisäpinnalle ja implanttiabutmenttiin tai kehysten tartuntapinnalle levyssiveltimellä. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi lempäällä, öljytömällä ilmavirralla.

#### [HUOMAUTUS]

Optimaalaisen suorituskyvyn takaamiseksi jalometallipinnalla voidaan käyttää ALLOY PRIMER -ainetta CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -aineen sijaan. Katso ALLOY PRIMER -aineen käyttöohjeet.

#### B-3. Ruiskun ja lisätarvikkeiden valmistelu

Katsotaan kohta "A-6".

#### B-4. Restauraation sementointi

- (1) Levitä sekoitettu pasta koko proteesirestauraation kiinnityspinnalle tai suussa olevalle pilariille. Jos pasta levitetään suoraan kaviteettiin/pilarin suun sisällä, vaihe (2) on aloitettava 60 sekunnin kulussa pastan levittämisestä.
- (2) Aseta proteesirestauraatio kaviteettiin / pilariille.

#### B-5. Ylimäärä sementin poistaminen ja lopullinen kovettaminen

##### B-5-a. Värit Universal (A2), Clear, Brown (A4) tai White:

- (1) Poista mahdollinen ylimääräsementti. Katsotaan "A-8-a (1)".
- (2) Lopuksi kovetakaa sementti valitsemalla seuraavista menetelmistä sopivan: **Läpikuultamatot restauraatiot (esim. metallikruunut):**  
Anna sementin kovettua kemiallisesti antamalla sen asettua proteesirestauraation paikalleen asettamisen jälkeen. Katso taulukko 3.

Taulukko 3: Kovettumisaika (proteesirestauraatioihin sementointiimplantiabutmentteihin ja kehyksiin)

Lopullinen kovettuminen restauration asettamisen jälkeen	
kovettuminen itsekseen (37°C/ 99°F)	5 min.
kovettuminen itsekseen (23°C/ 73°F)	10 min.

##### Läpikuultavat proteesirestauraatiot (esim. keramiset inlay-täytteet):

Valokoveta proteesirestauraation koko pintaan valokovettimella. Jos valokovettava alue on valokärkeä suurempi, jaa kovetusprosessi muutamaan alueeseen.  
Tarkista kovetusaikeita taulukosta 1.

##### B-5-b. Väri Opaque:

- (1) Käsittele ylimääräsementti. Katsotaan "A-8-b (1)".
- (2) Anna sementin kovettua kemiallisesti antamalla sen asettua proteesirestauraation paikalleen asettamisen jälkeen. Katso taulukko 3.

#### C. Toimenpide III (käyttötarkoitukset [5])

[5] Nastojen ja pilareiden sementointi

#### C-1. Kaviteetin valmistelu ja pilarin tai nastan koesovitus

- (1) Valmistelkaa endodontisesti täytetyt juurikanavat nastan/ pilarin asentamiseksi tavanomaisella tavalla. Varmistaakaa kosteussuojaus kofferdamkumilla.
- (2) Sovita valmisteiltään kaviteettiin paksuudeltaan sopiva pilari tai nasta (esim. PANAVIA POST). Leikatkaa nasta tarvittaessa sopivaksi. Poistakaa täytteen tai nastan pinnalta mahdollinen lika etanolilla kosteutetulla vanutupolla tai harsokankaalla.

#### C-2. Pilarin tai nastan hiekkapuhallus

Hiekkapuhalla pilarin tai nastan pinta vaiheessa "A-3" esitetyllä tavalla. Älä hiekkapuhalla lasikuitunastoja, koska ne voivat vahingoittua.

#### C-3. Pilarin tai nastan käsittely

##### Metallipilarit ja metallinastat:

Levitä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pilarin tai nastan pinnalle levyssiveltimellä. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi lempäällä, öljytömällä ilmavirralla.

##### [HUOMAUTUS]

Optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi jalometallipinnalla voidaan käyttää ALLOY PRIMER -ainetta CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -aineen sijaan. Katso ALLOY PRIMER -aineen käyttöohjeet.

##### Muovipilarit, lasikuitunastat ja keramiset nastat:

- (1) Levitä K-ETCHANT Syringe pilarin tai nastan pinnalle. Anna geelin kuivua 5 sekunnin ajan ennen pesemistä ja kuivaamista.
- (2) Levitä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pilarin tai nastan pinnalle levyssiveltimellä. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi lempäällä, öljytömällä ilmavirralla.

#### C-4. Tooth Primer –sidosaineen levitys

- (1) Levitä Tooth Primer juurikanavaan ja kaviteetin seinämään levyssiveltimellä ja anna vaikuttaa 20 sekuntia. Varo ettei sylkeä tai erittää pääse kosketuksiin käsityleillä pintojen kanssa.
- (2) Poista paperikärjellä mahdollinen ylimääräinen Tooth Primer -nesti juurikanavasta tai kaviteesta, etenkin kaviteetin nurkista ja juurikanavan sisältä.
- (3) Kuvaa koko tartuntapinta kunnolla haalealla, öljytömällä ilmapuhalluksella. Käytä tehoimuria, jotta Tooth Primer -liuos ei levää.

#### C-5. Ruiskun ja lisätarvikkeiden valmistelu

Katsotaan kohta "A-6".

#### C-6. Pilarin tai nastan asentaminen

- (1) Levitä sekoitettu tahna koko pilarin tai nastan kiinnityspinnalle tai kaviteetin koko hammaspinnalle. Jos tahna levitetään suoraan kaviteettiin, vaihe (2) on aloitettava 60 sekunnin kulussa sementin levittämisestä.
- (2) Aseta pilari tai nasta nopeasti kaviteettiin varovasti tärisyttäen, jotta juurikanaviin ei pääse ilmakuplia.

#### C-7. Ylimääräsementin käsittely

##### Pilarilla:

Katsotaan kohta "A-8-a (1)" tai "A-8-b (1)".

##### Juurikanavanastoilla:

Levitä ylimääräinen sementti levyssiveltimellä kruunun pohjalle ja nastan päähän.

#### C-8. Kovetus

Valokoveta pilarin tai nastan reunoja. Katso taulukko 1 kohdassa "A-8".  
Opaque-värin osalta anna sementin kovettua kemiallisesti antamalla sen asettua 3 minuuttia pilarin tai nastan paikalleen asettamisen jälkeen.

#### C-9. Valmistelut lopullista asennusta varten

##### *Pilarilla:*

Asentakaa pilari noin 6 minuutin ajaksi paikalleen ja katsokaa, että sementti on täysin kovettunut ennen kuin aloitatte siihen rajoittuvan hampaan valmistelemisen.

##### *Juurikanavanastoilla:*

Kun nasta on paikallaan, levitä pilarin rakennukseen käytettävä pilarimuovi sen käyttöohjeiden mukaisesti.

Valmistele abutmentihammas 6 minuutin kuluttua pilarin valmistumisesta.

#### D. Toimenpide IV (käyttötarkoitukset [6])

[6] Amalgaamin sidostaminen

##### D-1. Hammasrakenteen puhdistus

Puhdista kaviteetti ja huolehdi kosteuden poistamisesta tavanomaiseen tapaan.

##### D-2. Tooth Primer -aineen levitys, ruiskun ja tarvikkeiden valmistelu

Katso kohta "A-5" ja "A-6".

##### D-3. Amalgaamin levitys

- (1) Levitä sekoitettu tahnava kaviteetti koko hammaspinnalle. Vaihe (2) on aloitettava 60 sekunnin kuluessa sementin levittämisestä.
- (2) Hienoksi jauhettu amalgaami on tiivistettävä kovettumattoman, sekoitetun tahnan päälle. Purentaa voidaan vuolla normaalista.

##### D-4. Ylimäärä sementin poistaminen ja lopullinen kovettaminen

Kts. kohta "A-8".

#### [TAKUU]

Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuraray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa on käyttäjän varmistuttava, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä aiotaan käyttää ja käyttää kantaa kaiken tuotteen käyttöön liittyvän riskin ja vastuun.

#### [HUOMAUTUS]

Ilmoita tämän tuotteen aiheuttamista vakavista tapahtumista jäljempänä mainitulle valmistajan toimivaltaiselle edustajalle ja käyttäjän/potilaan asuinmaan viranomaisille.

#### [HUOMAUTUS]

"PANAVIA", "CLEARFIL" ja "ESTENIA" ovat KURARAY CO., LTD:n tavaramerkkejä.  
"KATANA" on NORITAKE CO., LIMITED:n tavaramerkki.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan


**Kuraray Europe GmbH** (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-FI 12/2019

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5

CE  
0197

## I. INTRODUKTION

PANAVIA V5 er et adhæsivt resinacement-system. PANAVIA V5 består af cementpastaen (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS og K-ETCHANT Syringe. Pastaen er en dualhærdende (lys- og/eller selvhærdende), fluorafgivende, radiopak resinacement til keramik- (lithium disilikat, zirkonia etc.), hybridkeramik- (fx ESTENIA C&B), kompositresin- og metalrestaureringer. Det leveres i et automix dispenseringssystem, som kan blande ensartede mængder af to komponenter. Den fås i følgende 5 farver: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White og Opaque. Farven Opaque bør være selvhærdende ved den endelige hærdning på grund af dens stærke opacitet.

Try-in Paste er et farvematchende materiale, som tilnærmedesvis har farve og transparens som den hærdede blanding af Paste. Tooth Primer er en selvætsende primer til tandstrukturer, som accelererer polymeriseringen af pastaen. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS er en dental universal protetisk primer, som giver en bedre adhæsiv overflade på keramik, hybridkeramik, kompositresin og metal. K-ETCHANT Syringe er en ætsningsgel, der består af 35 % phosphorsyre i vandig oplosning samt kolloidal silica. PANAVIA V5 udviser farvestabilitet og har en radiopacitet lig med eller over 1 mm aluminium. Den opiske farve er klassificeret som et "klasse 1" af type 2-materiale og de andre farver er klassificeret som "klasse 3" af type 2-materiale i henhold til ISO4049.

## II. INDIKATIONER

PANAVIA V5 er beregnet til følgende indikationer:

- [1] Cementering af kroner, broer, inlays og onlays
- [2] Cementering af veneers
- [3] Cementering af adhesions-broer og splints
- [4] Cementering af protetiske restaureringer eller implantatabutments og stel
- [5] Cementering af stifter og opbygninger
- [6] Amalgam-bonding

## III. KONTRAINDIKATIONER



Patienter med overfølsomhed over for methacrylat-monomerer

## IV. MULIGE BIVIRKNINGER



- [1] På grund af proteinkoagulation kan mundens slimhinder blive hvide, hvis de kommer i kontakt med produktet. Dette er et forbigående fænomen, som normalt forsvinder i løbet af nogle få dage. Informer patienten om, hvordan man undgår irritation af de berørte områder ved tandborstning.
- [2] K-ETCHANT Syringe kan på grund af dens kemi forårsage inflammation eller erosion. Udvris forsigtighed ved anvendelsen af produktet, så det ikke kommer i berøring med huden eller øjnene.

## V. INKOMPATIBILITETER



- [1] Der bør ikke anvendes materialer, der indeholder eugenol, til beskyttelse af pulpa eller provisoriske fyldninger, da eugenol kan forårsage misfarvning og forsinke hærdningsprocessen.
- [2] Der bør ikke anvendes hæmostatika, der indeholder jernforbindelser, da disse materialer på grund af jernindholdet kan svække adhæsionen og forårsage misfarvning af tandkødsranden eller den omliggende gingiva.
- [3] Der bør ikke anvendes hydrogenperoxid-oplosning til desinfektion af kaviteter, da dette kan svække bindingsstyrken til tandstrukturen.

## VI. FORHOLDSREGLER



### 1. Sikkerhedsforanstaltninger

1. Dette produkt indeholder stoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner. Undgå at anvende produktet hos patienter med kendt overfølsomhed over for methacrylat-monomerer eller andre komponenter.
2. Hvis patienten udviser overfølsomhedsreaktioner, som fx udslet, eksem, inflammationer, sår, hævelser, kløe eller følelsesløshed, skal anvendelsen af produktet opphøre og en læge konsulteres.
3. Undgå direkte kontakt med huden og/ eller blødt væv, så overfølsomhed forhindres. Brug handsker eller træf andre relevante beskyttelsesforanstaltninger under anvendelsen af produktet.
4. Udvris forsigtighed ved anvendelsen af produktet, så det ikke kommer i berøring med huden eller øjnene. Inden produktet anvendes, bør patientens øje tildækkes med en serviet eller bære beskyttelsesbriller mod stænk fra materialet.
5. Hvis produktet kommer i berøring med kropsvæv, skal der træffes følgende forholdsregler:
  - < Hvis produktet kommer i øjet >  
Skyl omgående øjet med rigelige mængder vand og sog læge.
  - < Hvis produktet kommer i berøring med huden eller orale slimhinder >  
Fjern omgående produktet ved hjælp af en vattamon eller gaze, der er fugtet med alkohol, og skyl med rigelige mængder vand.
6. Pas på, at patienten ikke ved en fejtagelse sluger produktet.
7. Genbrug ikke mixing-tip, endo-tip, nåle-tip eller appliceringspaspel, så krydskontamination undgås. Disse er engang-produkter og skal bortskaffes efter anvendelsen.
8. For at undgå smittefare bør dette produkt bortskaffes som medicinsk affald. Inden nålen bortskaffes, skal denne pakkes ind, så skader undgås.

## 2. Forholdsregler ved håndtering

### 【Generelle forholdsregler】

1. Produktet må ikke anvendes til andre formål, end dem, der er specificeret under [II. INDIKATIONER].
2. Anvendelsen af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandlæger.
3. Produktet bør ikke anvendes som provisorisk cement. Dette materiale er beregnet til brug for permanent cementering.
4. Anvend en kofferdam for at undgå kontamination og fugt.
5. Anvend et pulpabeskyttende materiale i en kavitet tæt ved pulpa eller i tilfælde af en bløttet pulpa.
6. Ved anvendelse af provisoriske materialer, der indeholder tannin eller magnesia, skal disse fjernes fuldstændigt, så misfarvning undgås.
7. Hvis der anvendes hæmostatika, der indeholder aluminiumklorid, bør mængden minimeres, og undgå kontakt med den adhærerende overflade. I modsat fald kan bindingsstyrken til tandstrukturen svækkes.
8. Fjern omhyggeligt alle lining-materialer, amalgam samt provisorisk forseglingsmateriale ved præparerings af kavitterne, så en dårlig adhæsion undgås.
9. Bland ikke dette produkt med andre dentale materialer.
10. Hvis beholdere og/eller instrumenter til dette produkt er beskadigede, bør De beskytte Dem selv mod enhver fare og straks standse anvendelsen.
11. Anvend ikke samme appliceringspaspel til både Tooth Primer og CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### 【Paste】

1. Farven Opaque bør være selvhærdende ved den endelige hærdning som følge af dens lave hærdningsdybde. Kanterne på den protetiske restaurering kan lyshærdes.
2. Paste skal anvendes inden for 2 minutter efter dispensering.
3. Polymeriseringen af pastaen accelereres ved kontakten med Tooth Primer. Proceduren bør gennemføres inden for den arbejdstid, der fremgår af nedenstående tabel.

Paste må kun appliceres på et veneer ad gangen, hvis der er tale om cementering af flere veneers.

Paste afbindingstid i den orale kavitet (ved 37 °C, efter kontakten med Tooth Primer)

Arbejdstid	60 sek.
Afbindingstid	3 min.

4. Undgå unødvendig eksponering på grund af direkte sollys eller lys fra operationslamper. Pastaen indeholder en lyshærdende katalysator, som er yderst fotoreaktiv. Under cementeringen skal den dentale lampes belysningsvinkel og/ eller -afstand tilpasses for at reducere lysets intensitet, når det kommer ind i mundhulen, så en for tidlig polymerisation af pastaen forhindres.
5. Anvend ikke en lentalospiral til applicering af pastaen i rodkanalen.
6. Hvis De ønsker at anbringe dentale stifter i flere rodkanaler på samme tand, skal anbringelsen af stiftene fejerdiggøres i den første rodkanal, inden der fortsættes til den anden. Pas på, at der ikke trænger overskydende cement ned i den anden rodkanal.
7. Hvis cementen dispenses intraroralt ved hjælp af mixing-tippen eller endo-tippen, bør man omhyggeligt undgå krydskontamination. Dæk hele sprojen med fx en plasticpose, så spyt og blod ikke kommer i kontakt med sprojen. Desinficér også sprojen grundigt før og efter anvendelsen. Hertil anvendes absorberende vat, der er fugtet med alkohol.
8. Overskydende cement kan fjernes efter en delvis hærdning i 3–5 sekunder. Under fjernelsen af den overskydende cement skal restaureringen holdes på plads, så man undgår en eventuel løftning af restaureringen, idet der stadig kan forekomme noget utilstrækkeligt hærdet resinacement.

### 【Try-in Paste】

1. Anvendelsen af Try-in Paste bør begrænses til kontrol af et farvematch med PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste afbinder ikke. Må ikke anvendes til cementering af restaureringer.
3. Af og til forekommer der en transparent væske i spidsen af Try-in Paste-sprojen. Hvis denne transparente væske viser sig, skal den trykkes ud og kasseres, da den separate væske kan påvirke farvematchningen.
4. En vurdering af farven med Try-in Paste bør foregå ved anvendelse af omtrent samme tykkelse af Try-in Paste som af hærdet cement.
5. Efter anvendelsen fjernes Try-in Paste omhyggeligt fra restaurering og tandoverflade ved hjælp af vand, så dårlig adhæsion undgås.

### 【Tooth Primer】

1. Anvendelsen inden for 5 minutter efter dispensering.
2. Må ikke anvendes til overfladebehandling af implantatabutments, stel eller protetiske restaureringer (inlays, onlays, kroner, broer eller veneers). Polymeriseringen af pastaen accelereres og arbejdstiden bliver utilstrækkelig.
3. Kun anvendelse med PANAVIA V5 Paste. **Må ikke anvendes** i forbindelse med anden resinacement (fx PANAVIA F 2.0 eller CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Rengør kaviteten omhyggeligt, så en dårlig bonding undgås. Hvis den adhærende overflade er kontamineret med spyt eller blod, skyldes omhyggeligt med vand og tørres. Derefter appliceres Tooth Primer på ny.

### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS bør anvendes så snart som muligt efter dispensering. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS indeholder flygtigt ethanol. Da oplosningsmidlet fordamper, øges produktets viskositet, hvilket kan vanskeliggøre appliceringen.
2. Udfør bonding (eller cementering) straks efter behandling af restaureringens overflade med CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Hvis den behandlede overflade er kontamineret med spyt eller blod, skyldes med vand, tørres, rengøres med K-ETCHANT Syringe og genbehandles.

### 【K-ETCHANT Syringe】

1. Undgå omhyggeligt at kontaminere med spyt eller blod. Hvis den behandlede overflade er kontamineret, behandles på ny.
2. Undgå omhyggeligt krydskontaminationer. Foretag en desinfektion af sprojen ved både før og efter anvendelsen at aftørre den med absorberende vat, der er vædet med alkohol. Dæk hele sprojen med et engangs-plastikovertræk for at hindre kontamination med spyt og blod.
3. Hvis produktet hænger fast på tojet, fjernes det med vand.

- Fjern nåle-tipen fra sprøjten efter hver anvendelse og sæt straks igen hætten på sprøjten.
- Ætsning af vital dentin kan forårsage postoperativ overfølsomhed.

#### 【Hærdelampe】

- Anvendes i henhold til brugsanvisningen til hærdelampen.
- Se ikke direkte på lyskilden. Brug af beskyttelsesbriller anbefales.
- Lav lysintensitet medfører dårlig adhæsion. Kontrollér, om lampen trænger til serviceeftersyn, samt at hærdelamps guide-spids ikke er forurennet. Det anbefales, at hærdelamps intensitet med passende intervaller kontrolleres ved hjælp af et relevant kontrolapparat.
- Hærdelamps lysudgang skal holdes vertikalt og så tæt på resinoverfladen, som muligt. Hvis det er en større resinoverflade, der skal lyshærdes, anbefales det, at man opdeler området i flere sektioner og lyshærder hver enkelt sektion separat.
- Vær opmærksom på de betingelser, der kræves for at hærde pastablanding. Bemærk derfor de lyshærdningstider, der fremgår af denne brugsanvisning, inden De anvender produktet.

#### 3. Forholdsregler vedrørende opbevaring

- Produktet skal anvendes inden den udlobsdato, der fremgår af emballagen.
- Paste, Tooth Primer og CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS skal opbevares ved 2–8 °C/36–46 °F, når de ikke er i anvendelse, og bringes til stuetemperatur i 15 minutter inden anvendelsen, så de genvinder deres normale viskositet og hærdeegenskaber. Try-in Paste og K-ETCHANT Syringe skal opbevares ved 2–25 °C/36–77 °F, når de ikke er i anvendelse.
- Produktet må ikke udsættes for ekstrem varme, direkte sollys eller åben ild.
- Hætten til flasken eller sprojen skal sættes på igen, så snart plasten er blevet dispenseret fra hhv. flasken eller sprojen. Dette hindrer fordampning af flygtige stoffer.
- Produktet skal opbevares på et forsvarligt sted, til hvilket kun tandlægepersonalet har adgang.

#### VII. KOMPONENTER


Se venligst ydersiden af emballagen vedrørende indhold og mængde.  
<Hovedbestanddele>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- (1) Paste A
  - Bisphenol-A diglycidylmethacrylat
  - Triethyleneglycol dimethacrylat
  - Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
  - Hydrofil alifatisk dimethacrylat
  - Initiatorer
  - Acceleratorer
  - Silaniseret barium glas-filler
  - Silaniseret fluoraluminosilikat glas-filler
  - Kolloidal silica
- (2) Paste B
  - Bisphenol-A diglycidylmethacrylat
  - Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
  - Hydrofil alifatisk dimethacrylat
  - Silaniseret barium glas-filler
  - Silaniseret aluminiumoxid-filler
  - Acceleratorer
  - dl-Camphorquinon
  - Pigment

Den totale mængde uorganisk filler udgør ca. 38 vol%. Partikelstørrelsen på de uorganiske fillers (fyldstoffer) ligger mellem 0,01 µm og 12 µm.

#### Udstyrskomponenter:



- (2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerol
- Silaniseret silica
- Silaniseret kolloidal silica
- Kolloidal silica
- Pigment

- (3) Tooth Primer
  - 1-Methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat
  - 2-Hydroxyethylmethacrylat
  - Hydrofil alifatisk dimethacrylat
  - Acceleratorer
  - Vand

- (4) K-ETCHANT Syringe
  - Phosphorsyre
  - Vand
  - Kolloidal silica
  - Pigment

- (5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
  - 3-Trimethoxisilylpropylmethacrylat
  - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat
  - Ethanol

- (6) Tilbehør
  - Mixing tip (Blandings-spids)
  - Endo tip (S) (Endo-SSPSS (S))
  - Needle tip (E) (Nåle-tip (E)) (til K-ETCHANT Syringe)
  - Applicator brush (fine <silver>) (Appliceringspensel <fin solv>)
  - Mixing dish (Blandeplade)

#### VIII. KLINISKE PROCEDURER

##### A. Standardprocedure I (Indikationer [1], [2] til [3])

- Cementering af kroner, broer, inlays og onlays
- Cementering af veneers
- Cementering af adhæsions-broer og splints

##### A-1. Rengøring af kavitet / opbygning (tand, metal, kompositresin)

Ved cementering i den orale kavitet eller på opbygningen fjernes det provisoriske forseglingsmateriale på sædvanlig vis. Rengør kaviteten og sørge for tørrelægning.

##### A-2. Indprøvning og justering af en restaurering

- Indprøv den protetiske restaurering for at kontrollere, at den passer til kavitet eller opbygning.
- Om nødvendigt appliceres den valgte farve for Try-in Paste på restaureringens cementeringsoverflade, og restaureringen indprøves på kavitet eller opbygning. Fjern overskydende Try-in Paste fra kanterne med en pensel. Farverne for Try-in Paste svarer til farven for den hærdede cement (PANAVIA V5 Paste).
- Find den farve, der giver det bedste farvematch, og fjern derpå restaureringen. Ved hjælp af vand fjernes Try-in Paste omhyggeligt fra den indre overflade på restaurering og fra overfladen på kavitet eller opbygning.

##### A-3. Konditionering af den protetiske restaurerings overflade

Følg venligst brugsanvisningen til restaureringsmaterialet.

I tilfælde af manglende specifikke instruktioner anbefales følgende procedurer og applicering af CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Hvis den adhærerende overflade består af metaloxidkeramik (fx KATANA Zirconia) eller metal:*

- Gør den adhærerende overflade ru ved blæsning med aluminiumspulver (30–50 µm) og et lufttryk på 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm², 15–58 psi). Lufttrykket skal nøje justeres i forhold til materialet og/eller den protetiske restaurerings form. Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås.
- Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås. Efter sandblæsningen rengøres den protetiske restaurering ved hjælp af ultralyd i 2 minutter, hvorefter der torres med luftspray.

*Hvis den adhærerende overflade består af silikatbaseret keramik (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat), hybridkeramik eller kompositresin:*

Afhængigt af restaureringstype kan der anvendes syrebehandling eller blæsning:

##### Syrebehandling (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat):

- Foretag en ætsning af den adhærerende overflade ved hjælp af en flussyreopløsning i henhold til brugsanvisningen for restaureringsmaterialet, eller applicér K-ETCHANT Syringe på den adhærerende overflade og lad det sidde i 5 sekunder.
- Rengør den adhærerende overflade med vand og tør.

##### Blæsning (fx kompositresin):

- Gør den adhærerende overflade ru ved blæsning med aluminiumspulver (30–50 µm) og et lufttryk på 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm², 15–29 psi). Lufttrykket skal nøje justeres i forhold til materialet og/eller den protetiske restaurerings form. Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås.
- Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås. Efter sandblæsningen rengøres den protetiske restaurering ved hjælp af ultralyd i 2 minutter, hvorefter der torres med luftspray.

##### A-4. Applicering af CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på protetisk restaurering

- Hvis den adhærerende overflade består af kompositresin, appliceres K-ETCHANT Syringe på den adhærerende overflade. Lad det sidde i 5 sekunder, hvorefter der skyldes og torres.
- Applicér CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på restaureringens adhærerende overflade ved hjælp af en appliceringspensel. Efter appliceringen torres hele den adhærerende overflade forsigtigt ved hjælp af oliefri luftspray.

##### [BEMÆRK]

Med henblik på et optimalt resultat kan ALLOY PRIMER anvendes på overfladen af en ædelmetallegering i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Der henvises til brugsanvisning til ALLOY PRIMER.

##### A-5. Applicering af Tooth Primer på kavitet / opbygning

Afhængigt af typen af adhærerende overflade og/eller procedure behandles som nedenfor anført inden appliceringen af Tooth Primer.

##### Ætsning af emaljeoverfladen (valgfrit, men nødvendigt for veneers og adhæsions-broer):

En klinisk passende adhæsiv binding opnås ved applicering af Tooth Primer uden et ekstra forsørsyretætsningstrin.

Hvis den adhærerende overflade består af uslebet emalje eller ved cementering af adhæsions-broer eller veneers, appliceres der kun K-ETCHANT Syringe på emaljeoverfladen. Lad det sidde i 10 sekunder, hvorefter der skyldes og torres.

- Applicér Tooth Primer på hele kaviteten eller opbygningen (tand, metal, kompositresin) ved hjælp af en appliceringspensel. Lad det sidde på stedet i 20 sekunder. Undgå, at spyt eller ekssudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
- Anvend en vatpellet til omhyggeligt fjernelse af alt overskydende Tooth Primer vækse fra kavitet eller opbygning, ikke mindst fra hørnerne i kaviteten samt skuldrene på opbygningens kanter.
- Tør hele den adhærerende overflade meget omhyggeligt ved blæsning med mild, oliefri luft. Anvend et vacuum-sug for at hindre, at Tooth Primer vækse spreder sig.

##### A-6. Forberedelse af sprojen og tilbehør

- Arbring en mixing-tip eller en endo-tip på PANAVIA V5 Paste sprojen på sædvanlig vis.

##### [ADVARSEL]

Inden anbringelsen af en mixing-tip eller en endo-tip udpresses en lille mængde af de to pastaer. Kontrollér, at der dispenseres ensartede mængder gennem sprojetens to åbninger, og bortskaf derefter den udpressoede pasta/prøve. Hvis der ikke anvendes lige store mængder pasta, er der risiko for dårlig polymerisation.

**[BEMÆRK]**

- Efter anvendelsen skal sprojen opbevares med påsat hætte. Når hætten inden opbevaringen igen sættes på sprojen, bør man være opmærksom på, at der ikke er efterladt pasta på hætten.
- Når en gammel mixing-tip og endo tip udskiftes med en ny, drejes den en 1/4 omgang mod uret for at anbringe projektorerne på mixing-tippen eller endo-tippen på linje med rillerne på sprojen. Fjern den fra sprojen ved at dreje og trykke nedad.
- Hvis pastaen er blevet hård, så det er vanskeligt at presse pastablandingen ud af sprojen, fjernes materialet ved hjælp af et passende instrument.
- Ved ændring af endo-tippens retnings drejes det distale attachment. Pas på, ikke at boje den tynde dispensersdel på tippen.

**A-7. Cementering af protetisk restaurering**

- (1) Applicér den blandede pasta på hele den protetiske restaurerings adhærende overflade eller hele opbygningen inden for kavitten. Hvis pastaen appliceres direkte på hele kavitten / opbygningen intraoralt, skal man påbegynde trin (2) inden for 60 sekunder efter applicering af pastaen.
- (2) Anbring den protetiske restaurering på kavitten / opbygningen.

**A-8. Fjernelse af overskydende cement og afsluttende hærdning****A-8-a. Vedr. farverne Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White:**

- (1) Fjern den overskydende cement ved anvendelse af en af de to nedenstående metoder:

**Metode til fjernelse af delvist hærdet overskydende cement:**

Førtag en lyshærdning af den overskydende cement i 3 til 5 sekunder på flere steder. Hold den protetiske restaurering på plads og fjern den delvist hærdede, overskydende cement ved hjælp af et dentalt undersøgelsesinstrument. Det tilrådes, at man på forhånd har fastsat lyshærdningstiden for den overskydende cement ved at lyshærde lidt pasta på et stykke blandingspapir.

**Metode til fjernelse ved hjælp af en lille pensel:**

Alt overskydende cement, der sidder tilbage på kanterne, kan fjernes med en lille pensel. Lyshærd kanterne på den protetiske restaurering ved hjælp af hærdelampe. Vær opmærksom på, at hærdetiderne er i overensstemmelse med tabel 1.

[For hærdning af restaureringens kanter er det muligt at afdække kanterne med en beskyttelsesgel (fx PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) for at hindre dannelsen af et oxygen-inhibitionslag, se venligst brugsanvisningen.]

- (2) Til sidst hærdes cementen ved anvendelse af en af de to nedenstående metoder:

**Protetiske restaureringer, der ikke er transparente (fx metalkroner):**

Lad cementen hædre kemisk, idet den får lov at sidde i 3 minutter efter anbringelsen af den protetiske restaurering.

**Protetiske restaureringer, der er transparente (fx keramiske inlays):**

Lyshærd hele den protetiske restaurerings overflade ved hjælp af hærdelampe. Hvis det område, der ønsket lyshærdet, er større end selve belysningsspidsen, bør belysningsprocessen deles op i sektioner.

Vær opmærksom på, at hærdetiden er i overensstemmelse med følgende tabel:

Tabel 1: Hærdetid for lyskilde.

Lyskilde (Lysintensitet)	Hærdetid
Høj-intensitet BLUE LED* (Over 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	To gange i 3 eller 5 sek.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sek.
Halogenlampe (Over 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sek.

Det effektive bølgelængdeområde for hver hærdelanpe skal være 400-515 nm.

\* Emissionsspektrets topværdi: 450 - 480 nm

Arbejds- og afbindingstider afhænger af omgivelsernes og den orale temperatur, som nedenfor anført. Hvis den orale temperatur ikke er specifiseret i denne brugsanvisning, antages den at være 37 °C/99 °F.

Vær også opmærksom på, at denne cement er en dualhærdende cement og derfor følsom over for både kunstigt og naturligt lys.

Tabel 2: Arbejdstid og afbindingstid (for cementering af kroner, broer, indlays, onlays, veneers og adhæensions-broer)

Arbejdstid efter initial dispensering (23°C/ 73°F)	2 min.
Arbejdstid efter applicering af pasta i kavitten (37°C/ 99°F)	60 sek.
Delvis hærdning til fjernelse af overskydende cement	3 - 5 sek.
Afsluttende hærdning efter anbringelse af restaureringen	
lyshærdning (LED)	10 sek. *
kemisk hærdning (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Hærdetid ved anvendelse af BLÅ LED (lysintensitet: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

**A-8-b. Vedr. farven Opaque:**

- (1) Alt overskydende cement, der sidder tilbage på kanterne, kan fjernes med en lille pensel. Lyshærd kanterne på den protetiske restaurering ved hjælp af hærdelampe. Vær opmærksom på, at hærdetiderne er i overensstemmelse med tabel 1.

[For hærdning af restaureringens kanter er det muligt at afdække kanterne med en beskyttelsesgel (fx PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) for at hindre dannelsen af et oxygen-inhibitionslag, se venligst brugsanvisningen.]

- (2) Lad cementen hædre kemisk, idet den får lov at sidde i 3 minutter efter anbringelsen af den protetiske restaurering.

**B. Standardprocedure II (Indikationer [4])**

- [4] Cementering af protetiske restaureringer eller implantatabutments og stel

**B-1. Rengøring af implantatabutment eller stel, indprøvning og justering af restaurering, konditionering af den protetiske restaurerings overflade**

Se sektion "A-1", "A-2" og "A-3".

**B-2. Applicering af CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

Applicér CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på den indvendige overflade af restaureringen samt på den adhærende overflade på implantatabutments eller stel ved hjælp af en appliceringspensel. Efter appliceringen tøres hele den adhærende overflade forsigtigt ved hjælp oliefri luftspray.

**[BEMÆRK]**

Med henblik på et optimalt resultat kan ALLOY PRIMER anvendes på overfladen af en ædelmetallegering i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Der henvises til brugsanvisning til ALLOY PRIMER.

**B-3. Forberedelse af sprojete og tilbehør**

Se sektion "A-6".

**B-4. Cementering af protetisk restaurering**

- (1) Applicér den blandede pasta på hele den protetiske restaurerings adhærende overflade.
- (2) Anbring den protetiske restaurering på implantatabutmentet eller stellet.

**B-5. Fjernelse af overskydende cement og afsluttende hærdning****B-5-a. Vedr. farverne Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White:**

- (1) Fjern alt overskydende cement. Se sektion "A-8-a (1)".

- (2) Til sidst hærdes cementen ved anvendelse af en af de to nedenstående metoder:

**Protetiske restaureringer, der ikke er transparente (fx metalkroner):**

Tillad cementen at hædre kemisk ved at lade den afbinde efter anbringelsen af den protetiske restaurering. Se tabel 3.

Tabel 3: Afbindingstid (for cementering af protetiske restaureringer på implantatabutments og stel)

Afsluttende hærdning efter anbringelse af restaureringen	
kemisk hærdning (37°C/ 99°F)	5 min.
kemisk hærdning (23°C/ 73°F)	10 min.

**Protetiske restaureringer, som er translucente (fx keramiske inlays):**

Lyshærd hele den protetiske restaurerings overflade ved hjælp af hærdelampe. Hvis det område, der ønsket lyshærdet, er større end selve belysningsspidsen, bør belysningsprocessen deles op i sektioner.

Vær opmærksom på, at hærdetiderne er i overensstemmelse med tabel 1.

**B-5-b. Vedr. farven Opaque:**

- (1) Behandl den overskydende cement. Se sektion "A-8-b (1)".

- (2) Tillad cementen at hædre kemisk ved at lade den afbinde efter anbringelsen af den protetiske restaurering. Se tabel 3.

**C. Standardprocedure III (Indikationer [5])**

- [5] Cementering af stifter og opbygning

**C-1. Præparation af kavitet og indprøvning af opbygning eller stift**

- (1) Præparer den endodontisk fyldte rodkanal til anbringelse af stift/ opbygning på normal vis. Sørg for torlægning ved anvendelse af en kofferdam.
- (2) Indprøv en opbygning eller en dental stift (fx PANAVIA POST) med passende tykkelse i den præparerede kavitet. Tilpas stiftet om nødvendigt. Fjern enhver form for kontamination fra opbygningens eller stiftens overflade ved hjælp af gaze eller vattamon, der er vædet med ethanol.

**C-2. Sandblæsning af opbygning eller stift**

Sandblæs overfladen på kerne eller stift i henhold til trin "A-3".

Sandblæs ikke fiberstifter, så eventuelle skader omgås.

**C-3. Behandling af kerne eller stift****Metalopbygning og metalstift:**

Applicér CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på overfladen af kerne eller stift ved hjælp af en appliceringspensel. Efter appliceringen tøres hele den adhærende overflade forsigtigt ved hjælp oliefri luftspray.

**[BEMÆRK]**

Med henblik på et optimalt resultat kan ALLOY PRIMER anvendes på overfladen af en ædelmetallegering i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Der henvises til brugsanvisning til ALLOY PRIMER.

**Plastopbygninger, glasfiber-stifter og keramiske stifter:**

- (1) Applicér K-ETCHANT Syringe på overfladen af kerne eller stift. Lad gelen sidde i 5 sekunder, inden der skylles og tøres.
- (2) Applicér CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på overfladen af kerne eller stift ved hjælp af en appliceringspensel. Efter appliceringen tøres hele den adhærende overflade forsigtigt ved hjælp oliefri luftspray.

**C-4. Applicering af Tooth Primer**

- (1) Applicér Tooth Primer på rodkanal og kavitesvæg ved hjælp af en appliceringspensel. Lad det sidde på stedet i 20 sekunder. Undgå, at spyt eller eksudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
- (2) Anvend en paper point til omhyggelig fjernelse af overskydende Tooth Primer væske fra rodkanal eller kavitet, ikke mindst fra kavitetens hjørner og indvendigt i rodkanalen.

(3) Tør hele den adhærerende overflade meget omhyggeligt ved blæsning med mild, oliefri luft. Anvend et vacuum-sug for at hindre, at Tooth Primer væske spredes sig.

#### C-5. Forberedelse af sprøjte og tilbehør

Se sektion "A-6".

#### C-6. Anbringelse af opbygning eller stift

- (1) Applicér den blandede pasta på hele den adhærerende overflade af opbygning eller stift, eller hele kaviteten tandooverflade. Hvis pastaen appliceres direkte i kavitten, skal trin (2) påbegyndes inden for 60 sekunder efter applicering af cementen.
- (2) Anbring hurtigt opbygningen eller stiftens i kavitten, idet den vibreres let for at forhindre, at der opstår luftlommer i rodkanalen.

#### C-7. Behandling af overskydende cement

Opbygninger:

Se sektion "A-8-a (1)" eller "A-8-b (1)".

*Dentale stifter:*

Ved hjælp af en appliceringspensel fordeles den overskydende cement ud over hele den koronale base og stifthovedet.

#### C-8. Hærdning

Foretag en lyshærdning af opbygningens eller stiftens kanter. Se tabel 1 i "A-8".  
Vedr. farven opaque: Tillad cementen at hærde kemisk ved at lade den afbinde i 3 minutter efter anbringelsen af kerne eller stift.

#### C-9. Forberedelses til den permanente restaurering

Opbygninger:

Lad opbygningen sidde i ca. 6 minutter; vær sikker på, at cementen er totalt hærdet, inden præparation af abutment-tanden.

*Dentale stifter:*

Efter placering af den dentale stift anbringes opbygnings-kompositresinen i henhold til brugsanvisningen.

Præparer abutmenttanden 6 minutter efter at have placeret den dentale stift.

### D. Standardprocedure IV (Indikationer [6])

[6] Amalgam-bonding

#### D-1. Rengøring af tandstruktur

Rengør kavitten og sørge for tørlægning på sædvanlig vis.

#### D-2. Applicer af Tooth Primer, forberedelse af sprøjte og tilbehør

Se sektion "A-5" og "A-6".

#### D-3. Placering af amalgam

- (1) Applicér den blandede pasta over hele tandooverfladen i kavitten. Der begyndes med trin (2) inden for 60 sekunder efter applicering af cementen.
- (2) Den pulveriserede amalgam skal anbringes på den uafbundne pastablanding. Okklusal tilpasning kan udføres på sædvanlig vis.

#### D-4. Fjernelse af overskydende cement og afsluttende hærdning

Se sektion "A-8".

#### [GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der beviseligt er defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtager sig intet ansvar for noget tab eller skader, det være sig direkte skader, folgeskader eller specielle skader, der er opstået ved appliceringen eller som følge af brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. Inden anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den pågældende opgave, ligesom brugeren skal påtage sig alle risici og et hvilket som helst ansvar i forbindelse hermed.

#### [BEMÆRK]

Hvis en alvorlig ulykke, som kan tilskrives dette produkt, inddræffer, skal dette meddeles producentens nedenstående repræsentant samt det lands respektive myndigheder, i hvilket brugeren/patienten bor.

#### [BEMÆRK]

"PANAVIA", "CLEARFIL" og "ESTENIA" er varemærker af KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" er et varemærke af NORITAKE CO., LIMITED.

---

#### Kuraray Noritake Dental Inc.


 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

---

#### Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
 URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5

CE  
0197

## I. INTRODUÇÃO

PANAVIA V5 é um sistema de cimento de resina adesivo. O sistema PANAVIA V5 é composto por uma pasta de cimento (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS e K-ETCHANT Syringe. A pasta é um cimento de resina radiopaco de dupla polimerização (fotopolimerização e/ou autopolimerização) que libera fluoreto, destinado a restaurações de cerâmica (dissilicato de lítio, zircónia, etc.), cerâmicas híbridas (por ex., ESTENIA C&B), resinas compostas e metal. É fornecido num sistema dispensador de auto-mistura, que permite misturar quantidades iguais de dois componentes. Está disponível nas seguintes 5 tonalidades: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White e Opaque. A tonalidade Opaque deverá ser autopolimerizada para a polimerização final devido à sua forte opacidade. A Try-in Paste é um material de correspondência de tonalidade, que tem uma cor e uma transparência aproximadas às da mistura endurecida da Paste. O Tooth Primer é um primer autocondicionante de estruturas de dente que acelera a polimerização da pasta. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS é um primer universal para próteses dentárias, que proporciona uma superfície de melhor adesão a cerâmica, cerâmicas híbridas, resinas compostas e metais. O produto K-ETCHANT Syringe é um gel condicionador, composto por 35% de solução aquosa de ácido fosfórico e sílica coloidal. PANAVIA V5 apresenta estabilidade da cor e tem radiopacidade igual ou superior a 1 mm de alumínio. A tonalidade opaca é classificada como "Classe 1" de material do tipo 2 e as restantes tonalidades são classificadas como "Classe 3" do material do tipo 2 pela ISO4049.

## II. INDICAÇÕES

PANAVIA V5 está indicado para as seguintes utilizações:

- [1] Cimentação de coroas, pontes, inlays e onlays
- [2] Cimentação de revestimentos (veneers)
- [3] Cimentação de pontes de adesão e contenções (splints)
- [4] Cimentação de restaurações protéticas em abutments de implante e estruturas
- [5] Cimentação de pinos e núcleos
- [6] Amálgama adesiva

## III. CONTRA-INDICAÇÕES

Pacientes com hipersensibilidade a monómeros de metacrilatos

## IV. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

- [1] A membrana da mucosa oral poderá ficar esbranquiçada quando em contacto com o produto, devido à coagulação proteica. Este efeito é temporário e normalmente desaparece após alguns dias. Instruir os pacientes no sentido de evitar irritação da área afectada durante a escovagem.
- [2] A K-ETCHANT Syringe poderá provocar inflamação ou erosão devido à sua composição química. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com os olhos.

## V. INCOMPATIBILIDADES

- [1] Não utilizar materiais que contenham eugenol para proteção da polpa ou para obturação provisória, pois o eugenol poderá provocar descoloração e retardar o processo de endurecimento.
- [2] Não utilizar agentes hemostáticos contendo compostos férricos, pois estes materiais poderão prejudicar a adesão e provocar descoloração da margem do dente ou gengiva adjacente devido a iões férricos residuais.
- [3] Não utilizar uma solução de peróxido de hidrogénio para a limpeza de cavidades, pois esta poderá enfraquecer a força de adesão à estrutura do dente.

## VI. PRECAUÇÕES

### 1. Precauções de segurança

1. Este produto contém substâncias que poderão causar reações alérgicas. Evitar a utilização do produto em pacientes identificados como sendo alérgicos a monómeros metacrilatos ou quaisquer outros componentes.
2. Caso o paciente evidencie uma reação de hipersensibilidade como, por exemplo, erupção cutânea, eczema, sinais de inflamação, úlcera, inchaço, prurido ou entorpecimento, interromper a utilização do produto e consultar um médico.
3. Evitar o contacto directo com a pele e/ou tecidos moles, a fim de evitar eventuais reacções de hipersensibilidade. Usar luvas ou adoptar medidas de precaução adequadas ao utilizar o produto.
4. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com o olho. Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do paciente com uma toalha ou com óculos de proteção, a fim de proteger os mesmos de eventuais salpicos de material.
5. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do seguinte modo:  
 < Se o produto entrar em contacto com o olho >  
   Lavar imediatamente o olho com água abundante e consultar um médico.  
 < Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral >  
   Limpar imediatamente a zona afetada com uma compressa de algodão embebido em álcool e lavar com água abundante.
6. Evite que o paciente engula accidentalmente o produto.
7. Não reutilizar a cânula de mistura, a ponta Endo, a ponta de agulha e o pincel aplicador, a fim de evitar contaminação cruzada. Estes artigos destinam-se a uma única utilização e deverão ser descartados após a sua utilização.
8. Eliminar este produto como resíduo médico, a fim de evitar infecções. A ponta de agulha deverá ser eliminada após a agulha ser coberta, a fim de evitar lesões.

## 2. Precauções de manuseamento e manipulação

### [Precauções comuns]

1. O produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins que não os especificados na secção [II. INDICAÇÕES].
2. A utilização deste produto é autorizada apenas a dentistas.
3. Não utilizar o produto como cimento provisório. Este material foi concebido para uma cimentação definitiva.
4. Utilizar um dique de borracha, a fim de evitar contaminação e controlar a humidade.
5. Utilizar um agente de capeamento da polpa no caso de uma cavidade próxima da polpa ou de uma exposição accidental da polpa.
6. Remover totalmente os materiais provisórios contendo tanino ou magnésia, a fim de evitar descoloração.
7. Ao utilizar agentes hemostáticos contendo cloreto de alumínio, minimizar a sua quantidade e tomar as devidas precauções para evitar o contacto com a superfície aderente. A não observação deste procedimento poderá enfraquecer a força de adesão à estrutura do dente.
8. Remover completamente qualquer material de obturação, amálgama e material selante temporário ao preparar a cavidade, a fim de evitar uma adesão mediocre.
9. Não misturar o produto com quaisquer outros materiais dentários.
10. Se os recipientes e/ou os instrumentos para este produto estiverem danificados, tomar as precauções necessárias para evitar qualquer perigo e interromper imediatamente a sua utilização.
11. Não utilizar o mesmo pincel aplicador para ambos os produtos Tooth Primer e CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### [Paste]

1. A tonalidade Opaque deve de ser autopolimerizada para a polimerização final devido à sua baixa profundidade de polimerização. As margens da restauração protética podem ser fotopolimerizadas.
2. A Paste deverá ser utilizada no prazo de 2 minutos após ser doseada.
3. A polimerização da pasta será acelerada pelo contacto com o Tooth Primer. O procedimento deverá ser realizado dentro do tempo de trabalho listado na tabela em baixo. A Paste deverá ser aplicada a uma faceta (veenue) de cada vez, quando forem cimentadas várias facetas.

O tempo de endurecimento da Paste na cavidade oral (a 37 °C, após entrar em contacto com o Tooth Primer)

Tempo de processamento	60 seg.
Tempo de presa	3 min.

4. Tomar o cuidado necessário para evitar uma exposição desnecessária a luz solar directa ou a luzes de trabalho. A pasta contém um agente catalítico de fotopolimerização altamente foto-reactivo. Durante a cimentação, ajustar o ângulo e/ou distância da lâmpada de fotopolimerização dentária, a fim de reduzir a intensidade da luz que penetra na cavidade e evitar uma polimerização prematura da pasta.
5. Não utilizar uma espiral para obturação de canais (lentulo) para inserir a pasta no canal radicular.
6. Caso se pretenda colocar pinos intra-radiciares em vários canais radiciares de um dente, concluir a colocação do pino de um canal radicular antes de continuar com o seguinte. Assegurar que o cimento em excesso não penetra noutro canal radicular.
7. Ao dosear o cimento intra-oralmente, utilizando a cânula de mistura ou a ponta Endo-tip, tomar as precauções necessárias para evitar contaminação cruzada. Cobrir a totalidade da seringa com uma barreira descartável (p. ex., película plástica), a fim de evitar contaminação com sangue e saliva. Desinfectar a seringa, limpando-a com um algodão embebido em álcool, antes e depois a utilização.
8. O cimento em excesso pode ser removido após ser fotopolimerizado durante 3–5 segundos. Ao remover o cimento excedente, segurar a restauração na sua posição, a fim de evitar a possibilidade de levantamento da mesma, já que poderá existir cimento de resina insuficientemente polimerizado.

### [Try-in Paste]

1. A utilização da Try-in Paste deverá ser limitada a verificar a correspondência de tonalidade com a PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste não endurece. Não utilizar para a cimentação de restaurações.
3. Poderá aparecer um líquido transparente na ponta da seringa Try-in Paste. Se isto suceder, o mesmo deverá ser extraído e eliminado, pois o líquido separado poderá afectar a correspondência de tonalidade.
4. A avaliação da tonalidade com Try-in Paste deverá ser efectuada utilizando aproximadamente a mesma espessura de Try-in Paste que a do cimento endurecido.
5. Após a utilização, lavar minuciosamente a Try-in Paste da restauração e da superfície do dente com água, a fim de evitar uma má adesão.

### [Tooth Primer]

1. Utilizar no prazo de 5 minutos após a dispensação do produto.
2. Não utilizar para tratamento de superfícies de abutments de implante, estruturas e restaurações protéticas (inlays, onlays, coroas, pontes e facetas). A polimerização da pasta será acelerada e o tempo de processamento será insuficiente.
3. Utilizar apenas com PANAVIA V5 Paste. **Não** utilizar em associação com outro cimento de resina (por ex., PANAVIA F 2.0 ou CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Limpar a cavidade de forma adequada para evitar uma má adesão. Se a superfície de aderência for contaminada com saliva ou sangue, lavar minuciosamente a mesma, e secar. Em seguida, voltar a aplicar o Tooth Primer.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS deverá ser utilizado o mais rapidamente possível após extraído da embalagem. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS contém etanol volátil. À medida que o solvente se vai evaporando, a viscosidade aumenta, podendo dificultar a aplicação.
2. Realizar o processo de adesão (ou cimentação) pouco após o tratamento da superfície da restauração com CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Se a superfície tratada for contaminada com saliva ou sangue, lavar com água, secar, limpar com K-ETCHANT Syringe e voltar a tratar.

### [K-ETCHANT Syringe]

1. Proceder com a precaução necessária para não a contaminar com saliva ou sangue. Se a superfície tratada for contaminada, voltar a tratar a mesma.

- Proceder com a precaução necessária para evitar contaminação cruzada. Desinfetar a seringa, limpando-a com um algodão embebido em álcool, antes e após a utilização. Cobrir a totalidade da seringa com uma barreira de plástico descartável, a fim de evitar contaminação com sangue e saliva.
- Se o produto aderir a vestuário, remover o mesmo lavando com água.
- Após cada utilização, remover a agulha da seringa e voltar a tapar bem e imediatamente a seringa.
- O condicionamento da dentina vital poderá provocar sensibilidade pós-operativa.

**[Unidade de fotopolimerização dentária]**

- Utilizar de acordo com as Instruções de Utilização da unidade de fotopolimerização dentária.
- Não olhar directamente para a fonte de luz. Recomenda-se a utilização de óculos de proteção.
- Uma intensidade de luz fraca tem como consequência uma adesão fraca. Verificar o tempo de vida útil da lâmpada e se poderá existir uma eventual contaminação da ponta de aplicação. É aconselhável verificar regularmente a intensidade da luz gerada pela lâmpada de fotopolimerização, utilizando um dispositivo de avaliação adequado para o efeito.
- A ponta emissora da unidade de polimerização dentária deverá ser mantida o mais próximo e mais verticalmente possível em relação à superfície de resina. Se for necessária a polimerização de uma superfície ampla, é aconselhável dividir a área em diferentes secções e efetuar a fotopolimerização de cada secção separadamente.
- Antes de utilizar o produto, verificar as condições necessárias para polimerizar a pasta misturada, consultando os tempos de fotopolimerização listados nas presentes Instruções de Utilização.

**3. Precauções de armazenamento**

- O produto deve ser utilizado até à data de validade indicada na embalagem.
- A Paste, Tooth Primer e CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS deverão ser armazenados (2–8 °C/36–46 °F) quando não estiverem a uso e deverão permanecer à temperatura ambiente durante 15 minutos antes de serem utilizados, a fim de recuperarem a sua viscosidade normal e as suas propriedades de polimerização. A Try-in Paste e a K-ETCHANT Syringe deverão ser armazenadas a 2–25 °C/36–77 °F quando não estiverem a uso.
- Manter afastado de fontes de calor extremo, radiação solar directa ou chama.
- A tampa do frasco ou seringa deverá voltar a ser reposta assim que a resina tiver sido retirada do frasco ou seringa. Este procedimento permitirá evitar a evaporação dos componentes voláteis.
- O produto deve ser armazenado num local adequado e acessível apenas a profissionais dentários.

**VII. COMPONENTES**

Consultar a composição e as quantidades no exterior da embalagem.


<Principais ingredientes>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- (1) Paste A
  - Bisfenol-A-diglicidilmetacrilato
  - Trietilenoglicol dimetacrilato
  - Dimetacrilato aromático hidrófobo
  - Dimetacrilato alifático hidrófilo
  - Iniciadores
  - Aceleradores
  - Filler (material restaurador) de vidro bário silanizado
  - Filler de vidro de silicato de alumínio e fluor silanizado
  - Sílica coloidal
- (2) Paste B
  - Bisfenol-A-diglicidilmetacrilato
  - Dimetacrilato aromático hidrófobo
  - Dimetacrilato alifático hidrófilo
  - Filler (material restaurador) de vidro bário silanizado
  - Filler de óxido de alumínio silanizado
  - Aceleradores
  - dl-Camforoquinona
  - Pigmento

A quantidade total de filler inorgânico é de aprox. 38 vol%. A dimensão das partículas dos fillers inorgânicos situa-se entre 0,01 µm e 12 µm.

**Componentes do dispositivo:**



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerol
- Sílica silanizada
- Sílica coloidal silanizada
- Sílica coloidal
- Pigmento

- Tooth Primer

- 10-Metacriloiloxidecile dihidrogeno fosfato
- Metacrilato de 2-hidroxietilo
- Dimetacrilato alifático hidrófilo
- Aceleradores
- Água

- K-ETCHANT Syringe

- Ácido fosfórico em solução
- Água
- Sílica coloidal
- Pigmento

**5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

- Metacrilato de 3-trimetoxissilípropilo
- 10-Metacriloiloxidecile dihidrogeno fosfato
- Etanol

**6) Acessórios**

- Mixing tip (Cânula de mistura)
- Endo tip (S) (Ponta Endo-tip (S))
- Needle tip (E) (Ponta de agulha (E)) (para K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Pincel aplicador <cinzas prateadas>)
- Mixing dish (Prato de mistura)

**VIII. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS**

**A. Procedimento standard I (Indicações [1], [2] a [3])**

- Cimentação de coroas, pontes, inlays e onlays
- Cimentação de revestimentos (veneers)
- Cimentação de pontes de adesão e contenções (splints)

**A-1. Limpeza da cavidade / coto (dente, metal, resina composta)**

Ao cimentar na cavidade oral ou ao coto, remover o material de obturação provisório e o cimento provisório da forma habitual e limpar a cavidade recorrendo a controlo de humidade.

**A-2. Ensaio de colocação e ajuste de uma restauração**

- Ensaio a colocação da restauração protética, a fim de verificar o ajuste da restauração na cavidade ou coto, conforme necessário.
- Se necessário, aplicar a tonalidade seleccionada de Try-in Paste na superfície de cimentação da restauração e ensaiar a colocação da restauração na cavidade ou coto. Remover o excesso de Try-in Paste das margens, utilizando um pincel. As tonalidades da Try-in Paste correspondem às do cimento endurecido (PANAVIA V5 Paste).
- Verificar qual a melhor correspondência de tonalidade e remover então a restauração. Utilizando água, lavar a totalidade de Try-in Paste da superfície interior da restauração e da superfície da cavidade ou coto.

**A-3. Tratamento da superfície da restauração protética**

Seguir as Instruções de Utilização do material de restauração.

Na ausência de instruções específicas, recomendamos os seguintes procedimentos e aplicação do CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Se a superfície de adesão for de cerâmica de óxido de metal (por ex., KATANA Zirconia) ou metal:*

- Tornar a superfície de adesão áspera, utilizando jacto de pó de alumina (30–50 µm) a uma pressão de ar de 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm², 15–58 psi). A pressão do ar e dimensão das partículas do pó deverão ser devidamente ajustadas, de forma a serem adequadas ao material e/ou formato da restauração protética, devendo proceder-se com prudência a fim de evitar lascamento.
- Após o tratamento com jacto de pó de alumina, limpar a restauração protética utilizando ultrasons durante 2 minutos, seguido de secagem com sopro de ar.

*Se a superfície de adesão for de cerâmica à base de sílica (por ex., porcelana convencional, dissilicato de lítio), cerâmicas híbridas ou resina composta:*

Com base no tipo de restauração, poderá ser utilizado tratamento com ácido ou micro-abrasão:

*Tratamento com ácido (por ex., porcelana convencional, dissilicato de lítio):*

- Condicionar a superfície de adesão com solução de ácido fluorídrico em conformidade com as Instruções de Utilização do material de restauração, ou aplicar K-ETCHANT Syringe sobre a superfície de adesão e aguardar durante 5 segundos.
- Limpar a superfície de adesão com água e secar.

*Tratamento por micro-abrasão (por ex., resina composta):*

- Tornar a superfície de adesão áspera, utilizando jacto de pó de alumina (30–50 µm) a uma pressão de ar de 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm², 15–29 psi). A pressão do ar e dimensão das partículas do pó deverão ser devidamente ajustadas, de forma a serem adequadas ao material e/ou formato da restauração protética, devendo proceder-se com prudência a fim de evitar lascamento.
- Após o tratamento com jacto de pó de alumina, limpar a restauração protética utilizando ultrasons durante 2 minutos, seguido de secagem com sopro de ar.

**A-4. Aplicação de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na restauração protética**

- Se a superfície de adesão for de resina composta, aplicar K-ETCHANT Syringe na superfície aderente e aguardar durante 5 segundos; lavar e secar.

- Aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície de adesão da restauração, utilizando um pincel aplicador. Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

**[NOTA]**

Para um desempenho ideal, poderá ser utilizado ALLOY PRIMER em vez de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície da liga de metal precioso. Consultar as Instruções de Utilização do ALLOY PRIMER.

**A-5. Aplicação de Tooth Primer na cavidade / coto**

Com base no tipo de superfície de adesão e/ou procedimento, tratar do seguinte modo antes da aplicação do Tooth Primer.

*Condicionamento da superfície de esmalte (opcional, mas necessário para facetas e pontes adesivas):*

É possível obter uma ligação adesiva clinicamente adequada através da aplicação de Tooth Primer sem uma etapa adicional de condicionamento com ácido fosfórico. Se a superfície de adesão for de esmalte intaco ou ao cimentar uma ponte de adesão ou facetas, aplicar K-ETCHANT Syringe apenas na superfície de esmalte e deixar actuar durante 10 segundos; lavar e secar.

- (1) Aplicar Tooth Primer em toda a cavidade ou coto (dente, metal, resina composta), utilizando um pincel aplicador, e deixar actuar durante 20 segundos. Proceder com precaução a fim de evitar o contacto de saliva ou excreções com as superfícies tratadas.
- (2) Utilizar uma bolinha de algodão para remover cuidadosamente qualquer excesso de líquido Tooth Primer da cavidade ou do coto, especialmente dos cantos da cavidade e dos rebordos nas margens do coto.
- (3) Secar muito bem toda a superfície de adesão, aplicando um jacto suave de ar isento de óleo. Utilizar um aspirador de vácuo para evitar que o líquido Tooth Primer se disperse.

#### A-6. Preparação da seringa e acessórios

- (1) Fixar uma cânula de mistura ou uma ponta Endo à seringa de PANAVIA V5 Paste da forma habitual.

#### [ATENÇÃO]

Antes de colocar a cânula de mistura ou a ponta Endo-tip, extraír pequenas quantidades das duas pastas, até assegurar a extrusão das mesmas em quantidades idênticas através das duas saídas da seringa, e eliminar as porções de pasta extraídas. Se não forem utilizadas quantidades idênticas das duas pastas, o processo de polimerização poderá ser negativamente afectado.

#### [NOTA]

- Após a utilização, a seringa deverá ser armazenada com a tampa colocada. Quando voltar a colocar a tampa na seringa antes de armazenar a mesma, assegure-se de que a tampa se encontra isenta de pasta.
- Ao substituir uma cânula de mistura e ponta Endo-tip usada por uma nova, rodar a mesma 1/4 de volta para a esquerda, a fim de alinhar as saliências da cânula de mistura ou da ponta Endo-tip com as ranhuras existentes na seringa. Remover a mesma da seringa, rodando e pressionando para baixo.
- Caso a pasta tenha endurecido, tornando difícil a extrusão da pasta misturada para fora da seringa, remover a pasta endurecida utilizando um instrumento adequado.
- Ao alterar a direção da ponta Endo-tip, rodar o acessório distal e proceder com precaução para não dobrar a delicada parte doseadora da ponta.

#### A-7. Cimentação da restauração protética

- (1) Aplicar a pasta misturada em toda a superfície aderente da restauração protética ou em todo o coto dentro da cavidade. Se a pasta for aplicada directamente em toda a cavidade / coto intra-oralmente, é necessário iniciar a etapa (2) até 60 segundos após a aplicação da pasta.
- (2) Colocar a restauração protética na cavidade / coto.

#### A-8. Remoção do cimento excedente e polimerização final

##### A-8-a. Para as tonalidades Universal (A2), Clear, Brown (A4) ou White shades:

- (1) Remover o cimento em excesso, utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

##### Método de remoção para cimento excedente polimerizado:

Fotopolimerizar o cimento em excesso durante 3 a 5 segundos, em vários pontos. Segurando a restauração protética na sua posição remover o cimento excedente semi-polimerizado, utilizando uma sonda dentária de exploração. É aconselhável determinar o tempo de fotopolimerização do cimento em excesso, fotopolimerizando alguma pasta numa base de mistura.

##### Método de remoção utilizando uma pequena escova:

Qualquer cimento excedente presente nas margens poderá ser removido com uma pequena escova. Fotopolimerizar as margens da restauração protética, utilizando a unidade de polimerização dentária.

Confirmar o tempo de polimerização, consultando a tabela 1.

[Para polimerizar as amrgens da restauração, é possível cobrir as margens com um gel de proteção (por ex., PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), a fim de evitar a formação de uma camada inibidora de oxigénio, de acordo com as Instruções de Utilização.]

- (2) Por fim, polimerizar o cimento utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

##### Restaurações protéticas não translúcidas (por ex., coroas metálicas):

Permitir o processo de polimerização química, deixando o cimento repousar durante 3 minutos após a colocação da restauração protética.

##### Restaurações protéticas translúcidas (por ex., inlays de cerâmica):

Fotopolimerizar toda a superfície da restauração protética, utilizando a unidade de polimerização dentária. Se a área que pretender fotopolimerizar for maior que a ponta emissora de luz, divida o processo de exposição em várias aplicações.

Confirmar o tempo de polimerização, consultando a seguinte tabela:

Tabela 1: Tempo de polimerização para tipo de fonte de luz.

Tipo de fonte de luz (intensidade luminosa)	Tempo de polimerização
Intensidade elevada BLUE LED* (superior a 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Duas vezes durante 3 ou 5 seg.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.
Lâmpada de halogéneo (superior a 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.

A amplitude de comprimento de onda efectiva para cada unidade de polimerização dentária deverá ser de 400-515 nm.

\* Pico de espectro de emissão: 450 - 480 nm

Os tempos de processamento e os tempos de endurecimento dependem da temperatura ambiente e oral, conforme abaixo indicado. Quando a temperatura oral não for especificada nas Instruções de Utilização, assume-se que a mesma seja de 37°C/99°F. É de notar também, que este cimento se trata de um cimento de dupla polimerização, sendo assim sensível à luz artificial e à luz natural.

Tabela 2: Tempo de processamento e tempo de presa (para cimentação de coroas, pontes, inlays, onlays, facetas e pontes de adesão)

Tempo de processamento após doseamento inicial (23°C/ 73°F)	2 min.
Tempo de processamento após introdução da pasta na cavidade (37°C/ 99°F)	60 seg.
Polimerização inicial para remoção de cimento em excesso	3 - 5 seg.
Polimerização final após colocação da restauração	
fotopolimerização (LED)	10 seg.*
auto-polimerização (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Tempo de polimerização utilizando LED AZUL (intensidade luminosa: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

#### A-8-b. Para a tonalidade Opaque:

- (1) Qualquer cimento excedente presente nas margens poderá ser removido com uma pequena escova. Fotopolimerizar as margens da restauração protética, utilizando a unidade de polimerização dentária. Confirmar o tempo de polimerização, consultando a tabela 1.  
[Para polimerizar as amrgens da restauração, é possível cobrir as margens com um gel de proteção (por ex., PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), a fim de evitar a formação de uma camada inibidora de oxigénio, de acordo com as Instruções de Utilização.]
- (2) Permitir o processo de polimerização química, deixando o cimento repousar durante 3 minutos após a colocação da restauração protética.

#### B. Procedimento standard II (Indicações [4])

[4] Cimentação de restaurações protéticas em abutments de implante e estruturas

##### B-1. Limpeza do abutment de implante ou estrutura, ensaio de colocação e ajuste da restauração, condicionamento da superfície da restauração protética

Consultar as secções "A-1", "A-2" e "A-3".

##### B-2. Aplicação de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície interior da restauração e na superfície de adesão de abutments de implante ou estruturas, utilizando um pincel aplicador. Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

#### [NOTA]

Para um desempenho ideal, poderá ser utilizado ALLOY PRIMER em vez de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície da liga de metal precioso. Consultar as Instruções de Utilização do ALLOY PRIMER.

#### B-3. Preparação da seringa e acessórios

Consultar a secção "A-6".

#### B-4. Cimentação da restauração protética

- (1) Aplicar a pasta misturada em toda a superfície aderente da restauração protética.
- (2) Colocar a restauração protética no abutment de implante ou estrutura.

#### B-5. Remoção do cimento excedente e polimerização final

##### B-5-a. Para as tonalidades Universal (A2), Clear, Brown (A4) ou White shades:

- (1) Remover qualquer excesso de cimento. Consultar a secção "A-8-a (1)".
- (2) Por fim, polimerizar o cimento utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

##### Restaurações protéticas não translúcidas (por ex., coroas metálicas):

Aguardar que seja concluída a polimerização química do cimento, deixando o cimento endurecer após a colocação da restauração protética. Consultar a tabela 3.

Tabela 3: Tempo de endurecimento (para cimentação de restaurações protéticas em abutments de implante e estruturas)

Polimerização final após colocação da restauração	
auto-polimerização (37°C/ 99°F)	5 min.
auto-polimerização (23°C/ 73°F)	10 min.

##### Restaurações protéticas translúcidas (por ex., inlays de cerâmica):

Fotopolimerizar toda a superfície da restauração protética, utilizando a unidade de polimerização dentária. Se a área que pretender fotopolimerizar for maior que a ponta emissora de luz, divida o processo de exposição em várias aplicações.

Confirmar o tempo de polimerização, consultando a tabela 1.

##### B-5-b. Para a tonalidade Opaque:

- (1) Tratar o cimento excedente. Consultar a secção "A-8-b (1)".
- (2) Aguardar que seja concluída a polimerização química do cimento, deixando o cimento endurecer após a colocação da restauração protética. Consultar a tabela 3.

#### C. Procedimento standard III (Indicações [5])

[5] Cimentação de pinos e núcleos

##### C-1. Preparação de uma cavidade e ensaio de colocação do núcleo ou pino

- (1) Preparar da forma habitual os canais radiculares tratados endodonticamente para a colocação do pino/ núcleo. Assegurar um controlo da humidade com um dique de borrracha.
- (2) Ensaiar a colocação do núcleo ou pino dentário (por ex., PANAVIA POST) com a espessura adequada na cavidade preparada. Cortar e desbastar o pino consoante necessário. Limpar qualquer contaminação existente da superfície do núcleo ou pino, utilizando um pedaço de gaze ou compressa de algodão embebida em etanol.

## C-2. Micro-abrasão do núcleo ou pino

Proceder a uma micro-abrasão da superfície do núcleo ou pino, de acordo com a etapa "A-3". Não aplicar jacto de pó de alumina em pinos de fibra de vidro, pois existe risco de danificação dos mesmos.

## C-3. Tratamento do núcleo ou pino

*Para núcleos de metal e pinos metálicos:*

Aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície do núcleo ou pino, utilizando um pincel aplicador. Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

[NOTA]

Para um desempenho ideal, poderá ser utilizado ALLOY PRIMER em vez de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície da liga de metal precioso. Consultar as Instruções de Utilização do ALLOY PRIMER.

*Para núcleos de resina, pinos de fibra de vidro e pinos de cerâmica:*

- (1) Aplicar K-ETCHANT Syringe na superfície do núcleo ou pino. Deixar o gel actuar durante 5 segundos antes de lavar e secar.
- (2) Aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície do núcleo ou pino, utilizando um pincel aplicador. Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

## C-4. Aplicação de Tooth Primer

- (1) Aplicar Tooth Primer no canal radicular e na parede da cavidade, utilizando um pincel aplicador, e deixar actuar durante 20 segundos. Proceder com precaução a fim de evitar o contacto de saliva ou excreções com as superfícies tratadas.
- (2) Utilizar uma ponta de papel para remover cuidadosamente qualquer excesso de líquido Tooth Primer do canal radicular ou da cavidade, especialmente dos cantos da cavidade e do interior do canal radicular.
- (3) Secar muito bem toda a superfície de adesão, aplicando um jacto suave de ar isento de óleo. Utilizar um aspirador de vácuo para evitar que o líquido Tooth Primer se disperse.

## C-5. Preparação da seringa e acessórios

Consultar a secção "A-6".

## C-6. Colocação do núcleo ou pino

- (1) Aplicar a pasta misturada sobre toda a superfície aderente do núcleo ou pino, ou toda a superfície do dente na cavidade. Se a pasta for aplicada directamente na cavidade, é necessário iniciar a etapa (2) no prazo de 60 segundos após a aplicação do cimento.
- (2) Colocar rapidamente o núcleo ou pino na cavidade, vibrando-o ligeiramente para evitar a entrada de bolhas de ar nos canais radiculares.

## C-7. Tratamento do cimento excedente

*Para núcleos:*

Consultar a secção "A-8-a (1)" ou "A-8-b (1)".

*Para pinos dentários:*

Utilizando um pincel aplicador, espalhar o cimento em excesso sobre a base de coroa e a cabeça do pino.

## C-8. Polimerização

Fotopolimerizar as margens do núcleo ou pino. Consultar a tabela 1 na secção "A-8". Para a tonalidade opaca, permitir a polimerização química do cimento, deixando-o endurecer durante 3 minutos, após a colocação do núcleo ou pino.

## C-9. Preparação para a restauração final

*Para núcleos:*

Inserir o núcleo na sua posição durante aproximadamente 6 minutos e assegurar que o cimento foi totalmente polimerizado antes de preparar o dente retensor (abutment).

*Para pinos dentários:*

Após a colocação do pino dentário, aplicar a resina composta para construção de núcleo, de acordo com as respectivas Instruções de Utilização.

Preparar o dente retensor (abutment) 6 minutos após a colocação do pino dentário.

## D. Procedimento standard IV (Indicações [6])

[6] Amálgama adesiva

### D-1. Limpeza da estrutura do dente

Limpar a cavidade e assegurar um controlo de humidade da forma habitual.

### D-2. Aplicação de Tooth Primer, preparação da seringa e acessórios

Consultar as secções "A-5" e "A-6".

### D-3. Colocação da amálgama

- (1) Aplicar a mistura de pasta sobre toda a superfície do dente na cavidade. É necessário iniciar a etapa (2) no prazo de 60 segundos após a aplicação do cimento.
- (2) A amálgama triturada deverá ser condensada na pasta misturada não endurecida. A modelagem oclusal poderá ser executada da forma habitual.

### D-4. Remoção do cimento excedente e polimerização final

Consultar a secção "A-8".

## [GARANTIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. providenciará a substituição de qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade por perdas e danos, diretos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicação ou utilização, ou incapacidade de utilização destes produtos. Antes de utilizar os produtos, o utilizador deverá determinar a adequação dos produtos à finalidade de utilização pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade relacionados com a utilização dos mesmos.

## [NOTA]

Caso ocorra um acidente grave atribuível a este produto, o mesmo deverá ser comunicado ao representante autorizado do fabricante abaixo referido e às autoridades reguladoras do país em que o utilizador/paciente reside.

## [NOTA]

"PANAVIA", "CLEARFIL" e "ESTENIA" são marcas da KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" é uma marca da NORITAKE CO., LIMITED.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

[EC | REP]

**Kuraray Europe GmbH** (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany


Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835



URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-PT 12/2019

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



## I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To PANAVIA V5 είναι ένα σύστημα συγκολλητικής κονίας ρητίνης. To PANAVIA V5 αποτελείται από συγκολλητική πάστα (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS και K-ETCHANT Syringe. Η πάστα είναι μία ακτινοσκιερή κονία ρητίνης διπλού πολυμερισμού (φωτο- και/ή αυτο-πολυμεριζόμενη), που εκλένει ίσων φθορίου, για αποκαταστάσεις κεραμικών υλικών (διπυριτικό λίθιο, ζιρκονία, κ.λ.π.), υβριδικών κεραμικών υλικών (πχ. ESTENIA C&B), σύνθετης ρητίνης και μετάλλου. Διατίθεται σε ένα σύστημα διανομής αυτόματης ανάμιξης, το οποίο μπορεί να αναμίξει ίσες ποσότητες δύο συστατικών. Διατίθεται στην εξής 5 αποχώρωση: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White και Oraque. Η απόχρωση Oraque θα πρέπει να είναι αυτο-πολυμεριζόμενη για τον τελικό πολυμερισμό, λόγω του μεγάλου βαθμού αδιαφανίας της. Η Try-in Paste είναι ένα υλικό προσαρμογής απόχρωσης, το οποίο έχει περίπου το χρώμα και την διαφάνεια που παρουσιάζει το οκληρυμένο μείγμα της Paste. Το Tooth Primer είναι ένα αυτο-αδροποιούμενο primer για οδοντικές δομές, το οποίο επιτάχνει τον πολυμερισμό της πάστας. Το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS είναι ένα οδοντιατρικό προσθετικό primer γενικής χρήσης, το οποίο παρέχει επιφάνεια αυξημένης συγκόλλησης σε κεραμικά υλικά, υβριδικά κεραμικά υλικά, σύνθετες ρητίνες και μετάλλα. Η σύριγγα K-ETCHANT Syringe είναι μια αδροποιητική γέλη και περιέχει υδάτινο διάλυμα φωσφορικού οξέος περιεκτικότητας 35% και κολοειδή πυριτία. Το PANAVIA V5 παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα και έχει ακτινοσκιερότητα ίση ή μεγαλύτερη από αργιλό 1 mm. Η αδιαφανής απόχρωση είναι ταξινομημένη ως υλικό "Κατηγορίας 1" Τύπου 2 και οι άλλες αποχώρωσης είναι ταξινομημένες ως υλικό "Κατηγορίας 3" Τύπου 2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO4049.

## II. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

To PANAVIA V5 ενδείκνυται για τις παρακάτω χρήσεις:

- [1] Συγκολλήσεις σε στεφάνες, γέφυρες, ένθετα (inlays) και επένθετα (onlays)
- [2] Συγκολλήσεις σε επιχρύσιμα
- [3] Συγκόλληση γεφυρών και ναρθηκών πρόσφυσης
- [4] Συγκολλήσεις προσθετικών αποκαταστάσεων σε στηρίγματα (abutments) εμφυτεύματος και σκελετού
- [5] Συγκόλληση αέρων και κολοβωμάτων
- [6] Συγκόλληση αμαλγάματος

## III. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας σε μονομερή μεθακρυλικά

## IV. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- [1] Η οτοματική κοιλότητα μπορεί να γίνει λευκή κατά την επαφή με το υλικό λόγω της πήξης της πρωτεΐνης. Αυτή είναι μια παροδική παρενέργεια που συνήθως εξαφανίζεται σε μερικές ημέρες. Ενημέρωσας τους ασθενείς για την αποφυγή ερεθισμού της προσβεβλημένης περιοχής κατά το βούτστασμα.
- [2] Το υλικό K-ETCHANT Syringe μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή ή διάβρωση λόγω των χημικών ιδιοτήτων του. Να προσέχετε ώστε το υλικό να μην έλθει σε επαφή με το δέρμα ή να εισχωρήσει στο μάτι.

## V. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

- [1] Μην χρησιμοποιείτε για την προστασία του πολφού υλικά ή προσωρινά σφραγίσματα που περιέχουν ευγενόλη, γιατί η ευγενόλη μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και να καθυστερήσει την διαδικασία συγκόλλησης.
- [2] Μην χρησιμοποιείτε αιμοστατικούς παράγοντες που περιέχουν ενώσεις σιδήρου, γιατί μπορεί να εξασθενήσει η συγκόλληση και μπορεί να δημιουργηθεί αποχρωματισμός των άκρων των δοντών ή γύρω από τα ούλα, γεγονός που οφείλεται σε υπολείμματα των ιόντων σιδήρου.
- [3] Μην χρησιμοποιείτε για το καθάρισμα των κοιλοτήτων διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου, επειδή πιθανώς να εξασθενήσει η ισχύς του δεσμού προς την οδοντική ουσία.

## VI. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

### 1. Προφυλάξεις ασφαλείας

- 1. Αυτό το προϊόν πρέπει να εστίσει που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Να αποφύγετε την χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό αλλεργίας σε μονομερή μεθακρυλικά ή άλλα συστατικά.
- 2. Εάν ο ασθενής εμφανίσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως φαγούρα, έκζεμα, ενδείξεις αναφυλαξίας, έλκος, πρήξιμο, κνημός ή μούδισμα, σταματήστε την χρήση του προϊόντος και παρακολουθείστε τον ασθενή.
- 3. Αποφύγετε την απευθείας επαφή με το δέρμα και/ή τους μαλακούς ιστούς για να αποτρέψετε φαινόμενα υπεραευσθησίας. Να φοράτε γάντια ή να παίρνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά την χρήση του υλικού.
- 4. Να προσέχετε ώστε το υλικό να μην έλθει σε επαφή με το δέρμα ή να εισχωρήσει στο μάτι. Πριν από την χρησιμοποίηση του προϊόντος καλύψτε τα μάτια του ασθενούς με πετσέτα ή με προστατευτικά γυαλιά, για να τα προστατεύετε σε περίπτωση εκσφενδόνισης υλικού.
- 5. Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:

< Εάν το υλικό εισέλθει στα μάτι >

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτι με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε έναν οφθαλμίατρο.

< Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τη βλεννογόνο του στόματος >

Σκουπίστε το αμέσως με τολύπιο βάμβακος ή γάζα που εμβαπτίσατε σε αλκοόλη και ξεπλύνετε με αφόθονη ποσότητα νερού.

- 6. Λάβετε μέτρα προστασίας για να μην καταπάστε ο ασθενής το υλικό κατά λάθος.
- 7. Να μην επαναχρησιμοποιείτε το ρύγχος ανάμικης, το ρύγχος endo, το ρύγχος βελόνας και το πινέλο εφαρμογής, για να αποτρέψετε την διασταυρούμενη επιμόλυνση. Αυτά είναι μίας χρήσης και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.
- 8. Απορρίψτε αυτό το προϊόν ως ιατρικό απόβλητο για πρόληψη μόλυνσης. Για πρόληψη τραυματισμού, το ρύγχος της βελόνας πρέπει να απορριφθεί αφού πρώτα καλύψεται.

### 2. Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό και την επεξεργασία

[Συνήθεις προφυλάξεις]

- 1. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς που καθορίζονται στην παράγραφο [Ι.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ].
- 2. Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από οδοντίατρους.
- 3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σαν προσωρινή κονία. Αυτό το υλικό έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιηθεί σαν μόνιμη συγκόλληση.
- 4. Χρησιμοποιήστε έναν ελαστικό απομονωτήρα για να αποτρέψετε την επιμόλυνση και για να ελέγχετε την υγρασία.
- 5. Χρησιμοποιήστε ένα μέσο καλύψης του πολφού σε μια κοιλότητα πλήσιον του πολφού ή σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης του πολφού.
- 6. Όταν χρησιμοποιήστε προσωρινά υλικά που περιέχουν τανίνη ή μαγνησία, αφαιρέστε τα εντελώς για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό.
- 7. Όταν χρησιμοποιείτε αιμοστατικούς παράγοντες που περιέχουν χλωριούχο αργίλιο, ελαχιστοποιήστε την ποσότητά του και προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με την επιφάνεια συγκόλλησης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, πιθανώς να εξασθενήσει η συγκόλληση ισχύς στην οδοντική ουσία.
- 8. Αφαιρέστε εντελώς οιαδήποτε υλικά επικάλυψης, αμάλγαμα και υλικά προσωρινού σφραγίσματος όταν παρασκευάζετε την κοιλότητα, για να αποφύγετε κακή πρόσφυση.
- 9. Μην αναγνωρίζετε το προϊόν με οποιαδήποτε άλλα οδοντιατρικά υλικά.
- 10. Εάν τα δοχεία και/ή τα όργανα γι' αυτό το προϊόν έχουν υποστεί ζημιά, προστατεύστε τους εαυτό σας από κάθε κίνδυνο και σταματήστε αμέσως την χρήση τους.
- 11. Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο πινέλο εφαρμογής για το Tooth Primer και για το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### [Paste]

- 1. Η απόχρωση Oraque θα πρέπει να είναι αυτο-πολυμεριζόμενη για τον τελικό πολυμερισμό, λόγω του μικρού βάθους πολυμερισμού της. Τα όρια της προσθετικής αποκατάστασης μπορούν να φωτοπολυμεριστούν.
- 2. Η Paste πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 λεπτών μετά την διανομή.
- 3. Ο πολυμερισμός της πάστας θα επιταχνυθεί κατά την επαφή με το Tooth Primer. Η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον χρόνο που καταγράφεται στον πίνακα παρακάτω.
- 4. Η Paste πρέπει να επιστρώνται κάθε φορά μόνο σε μία όψη (veneer), όταν γίνεται συγκόλληση πολλών όψεων.

Χρόνος πήξης της Paste στην στοματική κοιλότητα (στους 37 °C, αφού έρθει σε επαφή με το Tooth Primer)

Χρόνος επεξεργασίας	60 δευτ.
Χρόνος πήξης	3 λεπτά

- 4. Να είστε προσεκτικοί για να αποφεύγετε την περιττή έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή στο φως εγχειρητικών λαμπτήρων. Το υλικό περιέχει καταλύτη φωτοπολυμερισμού ο οποίος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στο φως. Κατά την συγκόλληση ρυθμίστε την γωνία και/ή την απόσταση του οδοντιατρικού προβολέα για να μειώσετε την ένταση του φωτός μέσα στην στοματική κοιλότητα για να αποφύγετε τον πρόωρο πολυμερισμό του προϊόντος.
  - 5. Μην χρησιμοποιείτε το πειροειδές μικροεργαλείο Lentulo για να εισάγετε την πάστα στον ριζικό σωλήνα.
  - 6. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε οδοντιατρικός άξονες σε πολλούς ριζικούς σωλήνες ενός οδόντου, ολοκλήρωστε την τοποθέτηση σε έναν ριζικό σωλήνα πριν συνεχίσετε με έναν άλλο. Να αποφεύγετε να εισέλθει η περίσσεια της κονίας σε άλλους ριζικούς σωλήνες.
  - 7. Όταν διανέμετε την κονία ενδοστοματικά χρησιμοποιώντας το ρύγχος άνωμης ή το ρύγχος endo, προσδέχετε για να αποφεύγετε την πρόκληση διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Καλύψτε ολόκληρη την σύριγγα με ένα πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης (πχ. ένα poly bag), για να αποτρέψετε την επιμόλυνση με σίελο ή αίμα. Απολυμάνετε την σύριγγα πριν και μετά την χρήση, σκουπίζοντάς την με απορροφητικό βάμβακα που έχει εμποτιστεί με αλκοόλη.
  - 8. Η περίσσεια κονίας μπορεί να αφαιρεθεί μετά τον συγκόλλητικό φωτοπολυμερισμό για 3–5 δευτερόλεπτα. Όταν αφαιρείτε την περίσσεια του υλικού, κρατάτε την αποκατάσταση στην θέση της για να αποφύγετε την μετακίνηση από την θέση της, γιατί μπορεί να υπάρχει ορισμένη ποσότητα υλικού το οποίο δεν έχει πολυμεριστεί επαρκώς.
- [Try-in Paste]
- 1. Η χρήση της Try-in Paste θα πρέπει να πειριορίζεται στον έλεγχο της χρωματικής προσαρμογής με την PANAVIA V5 Paste.
  - 2. Το Try-in Paste δεν πήζει. Μην το χρησιμοποιείτε για συγκόλλησης αποκατάστασης.
  - 3. Πιθανώς να εμφανιστεί ένα διαφανές υγρό στην άκρη της σύριγγας Try-in Paste. Εάν παρουσιαστεί αυτό το διαφανές υγρό, θα πρέπει να το πιέσετε και να το απορρίψετε, επειδή το διαχωρισμένο υγρό μπορεί να επηρεάσει την προσαρμογή της απόχρωσης.
  - 4. Η αισιολόγηση της απόχρωσης με Try-in Paste θα πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας το ίδιο πειρίπου πάχος της Try-in Paste με την σκληρυμένη κονία.
  - 5. Μετά τη χρήση, να ξεπλύνετε σχολαστικά την Try-in Paste από την αποκατάσταση και την οδοντική επιφάνεια με νερό, για να αποτρέψετε κακή πρόσφυση.

## Tooth Primer

1. Να χρησιμοποιηθεί εντός 5 λεπτών μετά την διανομή.
2. Να μη χρησιμοποιείται για επιφανειακή επεξεργασία στηριγμάτων των εμφυτευμάτων, σκελετών ή προσθετικών αποκαταστάσεων (ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες και όψεις). Ο πολυμερισμός της πάστας θα επιταχυνθεί και ο χρόνος επεξεργασίας θα είναι ανεπαρκής.
3. Μόνο για χρήση με PANAVIA V5 Paste. **Να μην** χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες κονίες ρητίνης (επί παραδείγματι PANAVIA F 2.0 ή CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Καθαρίστε επαρκώς την κοιλότητα για να μην υπάρξει ανεπαρκής συγκόλληση. Εάν η προσκολλητική επιφάνεια έχει επιμολυνθεί με σίσιο ή αίμα, να την ξεπλύνετε και να τη στεγνώσετε καλά. Κατόπιν εφαρμόστε εκ νέου το Tooth Primer.

## CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

1. Το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόλις την εξάγετε από την συσκευασία. Το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS περιέχει πτητική αιθανόλη ως διαλύτη. Όσο ο διαλύτης εξατμίζεται, τόσο η πυκνότητα του προϊόντος αυξάνεται και η εφαρμογή του μπορεί να καταστεί δύσκολη.
2. Πραγματοποιήστε την σύνδεση (ή την συγκόλληση) σύντομα μετά την επεξεργασία της επιφάνειας της αποκαταστάσης με το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Εάν η επεξεργασμένη επιφάνεια έχει επιμολυνθεί με σίσιο ή αίμα, να την ξεπλύνετε με νερό, να την στεγνώσετε, να την καθαρίσετε με K-ETCHANT Syringe, και να την επανεπεξεργαστείτε.

## K-ETCHANT Syringe

1. Προσέξτε να μην επιμολυνθεί με σίσιο ή αίμα. Εάν η επεξεργασμένη επιφάνεια έχει επιμολυνθεί, να την επεξεργαστείτε ξανά.
2. Να προσέχετε για να αποφύγετε την διασταυρούμενη επιμόλυνση. Απολυμάνετε την σύριγγα πριν και μετά την χρήση, σκουπίζοντάς την με απορροφητικό βάμβακα που έχει εμποτιστεί με αλκοόλη. Καλύψτε ολόκληρη την σύριγγα με ένα πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης, για να αποτρέψετε την επιμόλυνση με σίσιο ή αίμα.
3. Εάν το προϊόν προσκολλήστε στα ρούχα, ξεπλύντε το με νερό.
4. Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε το ρύγχος βελόνας από τη σύριγγα και ξανακλείστε τη σύριγγα αμέσως και ερμητικά.
5. Η αδροποίηση ζωτικής οδοντίνης μπορεί να προκαλέσει μετεγχειρητική ευθαισθησία.

## [Λυχνία πολυμερισμού]

1. Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως για την οδοντιατρική συσκευή φωτοπολυμερισμού.
2. Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στην πηγή του φωτός. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
3. Η μικρή ένταση φωτός μπορεί να προκαλέσει κακή συγκόλληση. Ελέγχετε την διάρκεια ζωής της λάμπτας και τον οδγό φωτός της συσκευής (ρύγχος) για πιθανή μόλυνση. Συνιστάται να ελέγχετε την ένταση της συσκευής φωτοπολυμερισμού με μια κατάλληλη συσκευή ελέγχου στα ανάλογα χρονικά διαστήματα.
4. Το ρύγχος της συσκευής πολυμερισμού πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, κοντά και κάθετα στην επιφάνεια της ρητίνης. Εάν πρέπει να φωτοπολυμερίσετε μια μεγάλη επιφάνεια ρητίνης, είναι προτιμότερο να την χωρίσετε σε μικρότερους τομείς και να φωτοπολυμερίσετε κάθε επιφάνεια ξεχωριστά.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε το υλικό, ελέγχετε τις συνθήκες που απαιτούνται για να πολυμερίσετε την αναμεμιγμένη πάστα, συγκρίνοντας με τους χρόνους φωτοπολυμερισμού που αναφέρονται σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσεως.

## 3. Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση

1. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία.
2. Τα υλικά Paste, Tooth Primer και CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS πρέπει να αποθηκεύονται (2–8 °C/36–46 °F) όταν δεν χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να έρχονται σε θερμοκρασία δωματίου επί 15 λεπτά πριν τη χρήση, ώστε να αποκατασταθεί στον κανονικό τους ιεώδες και οι ιδιότητες πολυμερισμού. Τα προϊόντα Try-in Paste και K-ETCHANT Syringe θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 2–25 °C/36–77 °F όταν δεν χρησιμοποιούνται.
3. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από ζέστη, άμεσως ηλιακή ακτινοβολία ή φλόγα.
4. Η φιάλη ή η σύριγγα πρέπει να αντικατασταθούν όταν αδειάσει η ρητίνη. Έτσι αποφύγετε την εξάτμιση πητητικών συστατικών.
5. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο όπου μόνο ο οδοντίατρος μπορεί να έχει πρόσβαση.

## VII. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες στο εξωτερικό της συσκευασίας για τα περιεχόμενα και την ποσότητα.

### <Κύρια συστατικά>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

#### (1) Paste A


- Διγλυκιδομεθακρυλικός εστέρας της Α δισφαινόλης
- Διμεθακρυλικός εστέρας της τριαιθυλενογλυκόλης
- Υδρόφθιβος αρωματικός διμεθακρυλικός εστέρας
- Υδρόφθιβος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
- Ενεργοποιητές
- Επιταχυντές
- Σιλανιωμένο εμφρακτικό υλικό από βαριούχο ύαλο
- Σιλανιωμένο υαλοϊονομερές εμφρακτικό υλικό φθοριούχου πυριτικού αργιλίου
- Κολλοειδής πυριτία

#### (2) Paste B

- Διγλυκιδομεθακρυλικός εστέρας της Α δισφαινόλης
- Υδρόφθιβος αρωματικός διμεθακρυλικός εστέρας
- Υδρόφθιβος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
- Σιλανιωμένο εμφρακτικό υλικό από βαριούχο ύαλο
- Σιλανιωμένο εμφρακτικό υλικό οξειδίου του αργιλίου
- Επιταχυντές
- dl-καμφοροκινόνη
- Χρωστική ουσία

Η συνολική ποσότητα ανόργανων εμφρακτικών υλικών ανέρχεται περίπου σε 38 vol%. Το μέγεθος των σωματιδίων των ανόργανων εμφρακτικών υλικών κυμαίνεται από 0.01 μμ μέχρι 12 μμ.

## Εξαρτήματα συσκευής:



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- γλυκερίνη
- Σιλανιωμένο οξειδίο του πυριτίου
- Σιλανιωμένη κολλοειδής πυριτία
- Κολλοειδής πυριτία
- Χρωστική ουσία

- 3) Tooth Primer

- Δισόξινο φωσφορικό 10-μεθακρυλούλιοξυδεκύλιο
- μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλο
- Υδρόφθιβος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
- Επιταχυντές
- Νερό

- 4) K-ETCHANT Syringe

- φωσφορικό οξύ
- Νερό
- Κολλοειδής πυριτία
- Χρωστική ουσία

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- μεθακρυλικό 3-τριμεθοξιδιλυλοπροπυλο
- Δισόξινο φωσφορικό 10-μεθακρυλούλιοξυδεκύλιο
- αιθανόλη

- 6) Αξεσουάρ

- Mixing tip (Rúgχος ανάμιξης)
- Endo tip (S) (Rúgχος endo (S))
- Needle tip (E) (Rúgχος βελόνας (E)) (για K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (Βουρτσάκι επίστρωσης (λεπτό ασημί))
- Mixing dish (Σκεύος ανάμιξης)

## VIII. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

### A. Τυπική διαδικασία I (Ενδείξεις [1], [2] εως [3])

- [1] Συγκολλήσεις στη στεφάνες, γέφυρες, ένθετα (inlays) και επένθετα (onlays)  
[2] Συγκολλήσεις σε επιχρίσματα  
[3] Συγκόλληση γεφυρών και ναρθηκών πρόσφυσης

### A-1. Καθαρισμός κοιλότητας / κολοβώματος (δύντι, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη)

Όταν πραγματοποιείτε συγκόλληση στη στοματική κοιλότητα ή στο κολόβωμα, αφαιρέστε το προσωρινό υλικό σφραγίσματος και την προσωρινή κονία με τον συνήθη τρόπο: καθαρίστε την κοιλότητα ελέγχοντας την υγρασία.

### A-2. Δοκιμαστική εφαρμογή και ρύθμιση της αποκατάστασης

- (1) Τοποθετήστε δοκιμαστικά την προσθετική αποκατάσταση για να ελέγχετε την εφαρμογή στην κοιλότητα ή στο κολόβωμα, εφόσον χρειαστεί.
- (2) Εάν είναι απαραίτητο, επιστρώστε την επιλεγμένη απόχρωση του Try-in Paste επί της επιφάνειας συγκόλλησης της αποκατάστασης στην κοιλότητα ή στο κολόβωμα. Αφαιρέστε την περίσσεια Try-in Paste από τα όρια με ένα πινέλο. Οι αποχρώσεις της Try-in Paste αντιστοιχούν σε αυτές της σκληρυμμένης κονίας (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Ελέγχετε την απόχρωση για την καλύτερη προσαρμογή του χρώματος και αφαιρέστε την αποκατάσταση. Χρησιμοποιώντας νερό, ξεπλύντε εντελώς την Try-in Paste από την εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης και την επιφάνεια της κοιλότητας ή του κολοβώματος.

### A-3. Προετοιμασία της επιφάνειας της αποκατάστασης

Παρακαλούμε να τηρείτε τις Οδηγίες Χρήσεως του υλικού αποκατάστασης. Λόγω έλλειψης συγκεκριμένων οδηγιών, συνιστούμε τις εξής διαδικασίες και εφαρμογές του CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

**Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης είναι κεραμικό υλικό από οξειδίο μετάλλου (π.χ. KATANA Zirconia)** ή μέταλλο:

- (1) Τραχύνετε την επιφάνεια πρόσφυσης αμμοβολώντας με σκόνη οξειδίου του αργιλίου (30–50 μμ), χρησιμοποιώντας πίεση αέρος 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Η πίεση του αέρος και το μέγεθος της σκόνης θα πρέπει να ρυθμίστονται κατάλληλα για το υλικό και/ή το σχήμα της προσθετικής αποκατάστασης, προσέχοντας ώστε να αποτραπεί η αποτριβή.
- (2) Μετά το τέλος της αμμοβολής, καθαρίστε την προσθετική αποκατάσταση με την χρήση υπερήχων επί 2 λεπτά και στεγνώστε την ακολούθως με την χρήση εργαλείου προσθετικής αποκατάστασης.

**Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης είναι κεραμικό υλικό με πυριτική βάση (π.χ. συμβατική πορσελάνη, διπυριτικό λίθιο), υβριδικά κερματικά υλικά ή σύνθετη ρητίνη:**

Ανάλογα με τον τύπο αποκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επεξεργασία με οξύ ή αμμοβολή:

**Επεξεργασία με οξύ (π.χ. συμβατική πορσελάνη, διπυριτικό λίθιο):**

- (1) Αδροποίηστε την επιφάνεια πρόσφυσης με διάλυμα υδροφθορικού οξείου σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως του υλικού αποκατάστασης, ή εφαρμόστε K-ETCHANT Syringe πάνω από την επιφάνεια πρόσφυσης και αφήστε το να δράσει για 5 δευτερόλεπτα.
- (2) Ξεπλύνετε την επιφάνεια πρόσφυσης με νερό και στεγνώστε την.

#### Επεξεργασία με αμμοβολή (π.χ. σύνθετη ρητίνη)

- (1) Τραχύνετε την επιφάνεια πρόσφυσης αμμοβολώντας με σκόνη οξειδίου του αργιλίου (30–50 μμ), χρησιμοποιώντας πίεση αέρος 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–25 psi). Η πίεση του αέρος και το μέγεθος της σκόνης θα πρέπει να ρυθμιστούν κατάλληλα για το υλικό καύ ή το σχήμα της προσθετικής αποκατάστασης, προσέχοντας ώστε να αποτραπεί η αποτριβή.
- (2) Μετά το τέλος της αμμοβολής, καθαρίστε την προσθετική αποκατάσταση με την χρήση υπερήχων επί 2 λεπτά και στεγνώστε την ακολούθως με την χρήση ρεύματος αέρα.

#### **A-4. Εφαρμογή του CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στην προσθετική αποκατάσταση**

- (1) Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης είναι σύνθετη ρητίνη, εφαρμόστε Κ-ETCHANT Syringe επί της επιφάνειας πρόσφυσης και αφήστε να δράσει επί 5 δευτερόλεπτα· ξετλύνετε και στεγνώστε.
- (2) Επιστρέψτε CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στην επιφάνεια πρόσφυσης της αποκατάστασης με ένα πινέλο εφαρμογής.  
Μόλις ολοκληρώστε την τοποθέτηση του προϊόντος, στεγνώστε όλη την επιφάνεια συγκόλλησης πολύ καλά με ρεύμα αέρος που είναι ελεύθερο από έλαια.

##### [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

Για βέλτιστη απόδοση, το ALLOY PRIMER μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιφάνεια κραμάτων πολύτιμων μετάλλων αντί για CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσεως του ALLOY PRIMER.

#### **A-5. Εφαρμογή του Tooth Primer στην κοιλότητα / στο κολόβωμα**

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας πρόσφυσης και/ή την διαδικασία, επεξεργαστείτε ως ακολούθως πριν την εφαρμογή του Tooth Primer.

##### Αδροποίηση της επιφάνειας της αδαμαντίνης (προαιρετικά, άλλα απαραίτητα για όψεις και συγκολλητικές γέφυρες):

Κλινικά ιανουοπιτικός συγκολλητικός δεσμός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Tooth Primer, χωρίς πρόσθετο βήμα αδροποίησης με φωσφορικό οξύ. Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης είναι ακατέργαστη αδαμαντίνη ή όταν συγκολλούνται κάποια συγκολλητική γέφυρα ή όψεις, εφαρμόστε Κ-ETCHANT Syringe μόνο στην επιφάνεια αδαμαντίνης και αφήστε να δράσει επί 10 δευτερόλεπτα· ξετλύνετε και στεγνώστε.

- (1) Εφαρμόστε Tooth Primer σε ολόκληρη την κοιλότητα ή σε ολόκληρο το κολόβωμα (δόντι, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη) με ένα πινέλο εφαρμογής και αφήστε το επί τόπου επί 20 δευτερόλεπτα. Προσέξτε ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες σίελος ή άλλες εκκρίσεις.
- (2) Χρησιμοποίηστε ένα τολύπιο βάμβακος για να αφαιρέσετε κάθε περίσσεια υγρού Tooth Primer από την κοιλότητα ή κολόβωμα, ειδικότερα από τις γωνίες της κοιλότητας και όρια στον κολόβωμα.
- (3) Στεγνώστε σχολαστικά όλη την επιφάνεια πρόσφυσης φυσώντας με ελαφρό ρεύμα αέρος που δεν περιέχει ίχνη λαδιών. Χρησιμοποιήστε έναν αναρροφητήρα κενού αέρος για να αποτρέψετε τον διασκορπισμό του υγρού Tooth Primer.

#### **A-6. Προετοιμασία της σύριγγας και των εξαρτημάτων**

- (1) Τοποθετήστε ένα ρύχος ανάμειξης ή ένα ρύχος endo στην σύριγγα του PANAVIA V5 Paste με τον συνήθη τρόπο.

##### [ΠΡΟΣΟΧΗ]

Πριν τοποθετήσετε το ρύχος ανάμειξης ή ένα ρύχος endo, εξωθείστε μικρές ποσότητες των δύο παστών, διασφαλίζοντας ότι διανέμονται ίσες ποσότητες μέσα από τα δύο στόμα της σύριγγας, και απορρίψτε τις. Εάν οι ποσότητες της χρησιμοποιούμενης πάστας δεν είναι ίσες, πιθανόν ο πολυμερισμός να είναι ανεπαρκής.

##### [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

- Η σύριγγα πρέπει μετά τη χρήση να φυλάσσεται με τοποθετημένο πώμα. Όταν τοποθετείτε το πώμα ξανά επάνω στη σύριγγα πριν την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι το πώμα δεν έχει κατάλοιπα πάστας.
- Όταν αντικαθιστάτε ένα μεταχειρισμένο ρύχος ανάμειξης ή ένα ρύχος endo με ένα καινούργιο, περιστρέψτε το κατά 1/4 αντίστροφα προς τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού για να ευθυγραμμίσετε τις προβολές του ρύχους ανάμειξης ή του ρύχους endo με τις αυλακώσεις στην σύριγγα. Αφαιρέστε το από τη σύριγγα στρίβοτας και πέζοντας το προς τα κάτω.
- Εάν η πάστα έχει σκληρύνει, κάνοντας δύσκολο να βγει η αναμεμγμένη πάστα από την σύριγγα, αφαιρέστε την σκληρυμένη πάστα χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο εργαλείο.
- Όταν αλλάζετε την κατεύθυνση του ρύχος endo, περιστρέψτε την περιφερική προσάρτηση και προσέξτε να μην κάψετε το λεπτό τμήμα διανομής του ρύχους.

#### **A-7. Συγκόλληση της προσθετικής αποκατάστασης**

- (1) Επιστρώστε την αναμεμγμένη πάστα επάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια πρόσφυσης της προσθετικής αποκατάστασης ή σε ολόκληρο το κολόβωμα εντός της κοιλότητας. Εάν η πάστα επιστρώθει απευθείας σε ολόκληρη την κοιλότητα / σε ολόκληρο το κολόβωμα ενδοστομικά, πρέπει να ξεκινήσετε το βήμα (2) εντός 60 δευτερολέπτων μετά την εφαρμογή της πάστας.
- (2) Τοποθετήστε την προσθετική αποκατάσταση στην κοιλότητα / στο κολόβωμα.

#### **A-8. Αφαίρεση περίσσειας κονίας και τελικός πολυμερισμός**

##### **A-8-a. Για Universal (A2), Clear, Brown (A4) ή White αποχρώσεις:**

- (1) Αφαιρέστε την περίσσεια κονίας χρησιμοποιώντας κάποια από τις παρακάτω δύο μεθόδους:

##### Μέθοδος αφαίρεσης για περίσσειες ταχυ-πολυμερισμένης κονίας:

Φωτοπολυμερίστε κάθε περίσσεια κονίας επί 3 έως 5 δευτερόλεπτα σε διάφορα σημεία. Κρατώντας την προσθετική αποκατάσταση στην θέση της, αφαιρέστε την ταχυ-πολυμερισμένη περίσσεια κονίας χρησιμοποιώντας έναν οδοντιατρικό ανιχνευτή (explorer). Συνιστάται να καθορίσετε προηγουμένων του χρόνο φωτοπολυμερισμού της περίσσειας κονίας, φωτοπολυμερίζοντας μια μικρή ποσότητα κονίας σε ένα μπλοκ ανάμειξης.

#### **Mέθοδος αφαίρεσης χρησιμοποιώντας ένα μικρό πινέλο:**

Κάθε περίσσεια κονία που εναπομένει στα όρια μπορείτε να αφαιρεθεί με ένα μικρό πινέλο. Φωτοπολυμερίστε τα όρια της προσθετικής αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας την οδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τον χρόνο πολυμερισμού ανατρέχοντας στον Πίνακα 1.  
[Προς πολυμερισμό ορίων αποκατάστασης, είναι δυνατό να καλύψετε τα όρια με προστατευτική γέλη (π.χ. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), για να αποτρέψετε την δημιουργία στρώματος αναστολής οξυγόνου, σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως.]

(2) Τελικά, πολυμερίστε την κονία χρησιμοποιώντας όποια από τις παρακάτω δύο μεθόδους:

##### Προσθετικές αποκατάστασης οι οποίες δεν είναι διαφανείς (όπως οι μεταλλικές κορώνες):

Αφήστε την κονία να πολυμερίστε χημικά για 3 λεπτά, μετά την τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης.

##### Προσθετικές αποκατάστασης που είναι ημιδιαφανείς (όπως τα κεραμικά ενθέματα):

Φωτοπολυμερίστε ολόκληρη την επιφάνεια της προσθετικής αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας την οδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού. Εάν η περιοχή που θέλετε να φωτοπολυμερίστε είναι μεγαλύτερη από το ρύχος της συσκευής φωτοπολυμερισμού, κατανέμετε την διαδικασία έκθεσης σε μερικές εφαρμογές. Παρακαλούμε εξακριβώστε τον χρόνο πολυμερισμού αναφορικά με τον Εξής πίνακα:

Πίνακας 1: Χρόνος πολυμερισμού για τύπο της πηγής φωτός.

Τύποι πηγής φωτός (Ένταση φωτός)	χρόνος πολυμερισμού
Υψηλής έντασης BLUE LED* (Περισσότερο από 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Δύο φορές επί 3 ή 5 δευτ.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 δευτ.
Λυχνία αλογόνου (Περισσότερο από 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 δευτ.

Το ενεργό εύρος μήκους κύματος για κάθε οδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού πρέπει να είναι 400-515 nm.

\*Ανάτατη τιμή του φάσματος εκπομπής: 450 - 480 nm

Οι χρόνοι επεξεργασίας και στερεοποίησης εξαρτώνται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του στόματος, όπως ενδεικνύεται κατωτέρω. Όταν η θερμοκρασία του στόματος δεν προσδιορίζεται σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσεως, εννοείται θερμοκρασία των 37°C/99°F. Λάβετε επίσης την υπόψη ότι αυτή τη κονία είναι διπλού πολυμερισμού και γι' αυτό είναι ευαίσθητη στο τεχνητό και φυσικό φως.

Πίνακας 2: Χρόνος επεξεργασίας και χρόνος στερεοποίησης (για συγκολλήσεις στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, επενθέτων, όψεων και γεφυρών πρόσφυσης)

Χρόνος επεξεργασίας μετά την αρχική διανομή (23°C/ 73°F)	2 λεπτό
Χρόνος επεξεργασίας μετά την εισαγωγή της πάστας μέσα στην κοιλότητα (37°C/ 99°F)	60 δευτ.
Ταχυ-πολυμερισμός για την αφαίρεση περίσσειας κονίας	3 - 5 δευτ.
Τελικός πολυμερισμός μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης	
φωτοπολυμερισμός (LED)	10 δευτ. *
αυτό-πολυμερισμός (37°C/ 99°F)	3 λεπτό

\* Χρόνος πολυμερισμού χρησιμοποιώντας ΜΠΑΙE LED (ένταση φωτός: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

#### **A-8-b. Για Oraque αποχρώσεις:**

- (1) Κάθε περίσσεια κονία που εναπομένει στα όρια μπορείτε να αφαιρεθεί με ένα μικρό πινέλο. Φωτοπολυμερίστε τα όρια της προσθετικής αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας την οδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τον χρόνο πολυμερισμού ανατρέχοντας στον Πίνακα 1.  
[Προς πολυμερισμό ορίων αποκατάστασης, είναι δυνατό να καλύψετε τα όρια με προστατευτική γέλη (π.χ. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), για να αποτρέψετε την δημιουργία στρώματος αναστολής οξυγόνου, σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως.]
- (2) Αφήστε την κονία να πολυμερίστε χημικά για 3 λεπτά, μετά την τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης.

#### **B. Τυπική διαδικασία II (Ενδείξεις [4])**

[4] Συγκολλήσεις προσθετικών αποκατάστασεων σε στηρίγματα (abutments) εμφυτεύματος και σκελετούς

- B-1. Καθαρισμός στηρίγματος εμφυτεύματος ή σκελετού, δοκιματική προσφρονγή και ρύθμιση μιας αποκατάστασης, κατεργασία της επιφάνειας προσθετικής αποκατάστασης**  
Βλέπε ενότητα «A-1», «A-2» και «A-3».

#### **B-2. Εφαρμογή του CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

Εφαρμόστε CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στην εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης και στην συγκολλητική επιφάνεια του στηρίγματος εμφυτεύματος ή σκελετών με ένα πινέλο εφαρμογής. Μόλις ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του προϊόντος, στεγνώστε όλη την επιφάνεια συγκόλλησης πολύ καλά με ρεύμα αέρος που είναι ελεύθερο από έλαια.

#### [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

Για βέλτιστη απόδοση, το ALLOY PRIMER μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιφάνεια κραμάτων πολύτιμων μετάλλων αντί για CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσεως του ALLOY PRIMER.

### B-3. Προετοιμασία της σύριγγας και των εξαρτημάτων

Βλέπε ενότητα «A-6».

### B-4. Συγκόλληση της προσθετικής αποκατάστασης

- (1) Επιστρώστε την αναμεμγένη πάστα επί ολόκληρης της επιφάνειας της προσθετικής αποκατάστασης.
- (2) Τοποθετήστε την προσθετική αποκατάσταση στο στήριγμα (abutment) εμφυτεύματος ή στον σκελετό.

### B-5. Αφαίρεση περίσσειας κονίας και τελικός πολυμερισμός

#### B-5-a. Για Universal (A2), Clear, Brown (A4) ή White αποχρώσεις:

- (1) Αφαίρεστε κάθε περίσσεια κονίας. Βλέπε ενότητα «A-8-a (1)».
- (2) Τελικά, αφαιρέστε την περίσσεια κονίας χρησιμοποιώντας άποια από τις παρακάτω δύο μεθόδους:

Προσθετικές αποκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι μιδιαφανείς (όπως οι μεταλλικές κορώνες):

Αφήστε την κονία να πολυμεριστεί χημικά, μετά την τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης. Βλέπε Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Χρόνος στερεοποίησης (για συγκολλήσεις προσθετικών αποκαταστάσεων σε στηρίγματα (abutments) εμφυτεύματος και σκελετούς)

Τελικός πολυμερισμός μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης	
αυτό-πολυμερισμός (37°C/ 99°F)	5 λεπτά
αυτό-πολυμερισμός (23°C/ 73°F)	10 λεπτά

Προσθετικές αποκαταστάσεις που είναι μιδιαφανείς (π.χ. κεραμικά ενθέματα):

Φωτοπολυμερίστε ολόκληρη την επιφάνεια της προσθετικής αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας την δοδοντιατρική συσκευή πολυμερισμού.

Εάν η περιοχή που θέλετε να φωτοπολυμερίσετε είναι μεγαλύτερη από το ρύγχος της συσκευής φωτοπολυμερισμού, κατανέμετε την διαδικασία έκθεσης σε μερικές εφαρμογές. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τον χρόνο πολυμερισμού ανατρέχοντας στον Πίνακα 1.

#### B-5-b. Για Oraque αποχρώσεις:

- (1) Επεξεργασία της περίσσειας κονίας. Βλέπε ενότητα «A-8-b (1)».
- (2) Αφήστε την κονία να πολυμεριστεί χημικά, μετά την τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης. Βλέπε Πίνακα 3.

### C. Τυπική διαδικασία III (Ενδείξεις [5])

[5] Συγκόλληση αξόνων και κολοβωμάτων

### C-1. Προετοιμασία της κοιλότητας και δοκιμαστική εφαρμογή της ανασύστασης κολοβώματος ή του άξονα

- (1) Προετοιμάστε τις ριζικές κοιλότητες που έχουν εμφραχθεί ενδοσύντια για την τοποθέτηση άξονα/ ανασύστασης κολοβώματος με τον συνήθη τρόπο. Αποφεύγετε την υγρασία χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό απομονωτήρα.
- (2) Προβείτε σε δοκιμαστική τοποθέτηση του κολοβώματος ή του οδοντικού άξονα (π.χ. PANAVIA POST), για να εξακριβώσετε το κατάλληλο πάχος στην παρασκευασμένη κοιλότητα. Κόψτε και εξομαλύνετε τον άξονα όπως χρειάζεται. Καθαρίστε την επιφάνεια του κολοβώματος ή τον άξονα από κάθε πιθανή μόλυνση με την χρήση μια γάζας ή με ένα βαμβάκι εμποτισμένα με αιθανόλη.

### C-2. Αμμοβολή του κολοβώματος ή του άξονα

Αμμοβολήστε την επιφάνεια του κολοβώματος ή του άξονα σύμφωνα με το Βήμα «A-3».

Μην επεξεργάζεστε τους άξονες υαλονήματος με αμμοβολή, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

### C-3. Επεξεργασία κολοβώματος ή άξονα

Για μεταλλικές ανασύστασεις και μεταλλικούς άξονες:

Εφαρμόστε CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στην επιφάνεια του κολοβώματος ή του άξονα με ένα πινέλο εφαρμογής. Μόλις ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του προϊόντος, στεγνώστε όλη την επιφάνεια συγκόλλησης πολύ καλά με ρεύμα αέρος που είναι ελεύθερο από έλαια.

[ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

Για βέλτιστη απόδοση, το ALLOY PRIMER μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιφάνεια κραμάτων πολύτιμων μετάλλων αντί για CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσεως του ALLOY PRIMER.

Για ανασύστασης ρητίνης, άξονες από ίνες γυαλιού και άξονες από παρσελάνη:

- (1) Επιστρώστε K-ETCHANT Syringe στην επιφάνεια του κολοβώματος ή του άξονα. Αφήστε το τζελ για 5 δευτερόλεπτα ριν το ξεπλύνετε και στεγνώστε.
- (2) Εφαρμόστε CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στην επιφάνεια του κολοβώματος ή του άξονα με ένα πινέλο εφαρμογής. Μόλις ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του προϊόντος, στεγνώστε όλη την επιφάνεια συγκόλλησης πολύ καλά με ρεύμα αέρος που είναι ελεύθερο από έλαια.

### C-4. Εφαρμογή του Tooth Primer

- (1) Επιστρώστε Tooth Primer στον ριζικό σωλήνα και στο τοίχωμα της κοιλότητας με ένα πινέλο εφαρμογής και αφήστε το επί τόπου επί 20 δευτερόλεπτα. Προσέξτε ωστε να μην έρθουν σε επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες σίελος ή άλλες εκκρίσεις.

(2) Χρησιμοποιήστε μία χάρτινη μύτη για να αφαιρέσετε κάθε περίσσεια υγρού Tooth Primer από τον ριζικό σωλήνα ή την κοιλότητα, ειδικότερα από τις γωνίες της κοιλότητας και μέσα στον ριζικό σωλήνα.

(3) Στεγνώστε σχολαστικά όλη την επιφάνεια πρόσφασης φυσάντας με ελαφρό ρεύμα αέρος που δεν περιέχει ιχνή λαδιών. Χρησιμοποιήστε έναν αναρροφητήρα κενού αέρος για να αποτρέψετε τον διασκορπισμό του υγρού Tooth Primer.

### C-5. Προετοιμασία της σύριγγας και των εξαρτημάτων

Βλέπε ενότητα «A-6».

### C-6. Τοποθέτηση του κολοβώματος ή του άξονα

(1) Επιστρώστε την αναμεμγένη πάστα επάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια συγκόλλησης του κολοβώματος ή του άξονα, ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του οδόντος εντός της κοιλότητας. Εάν η πάστα επιστρώθει απευθείας μέσα στην κοιλότητα, πρέπει να ξεκινήσετε το βήμα (2) εντός 60 δευτερολέπτων μετά την εφαρμογή της κονίας.

(2) Τοποθετήστε γρήγορα το κολόβωμα ή τον άξονα μέσα στην κοιλότητα, δονώντας το ελαφρά για να αποφύγετε την είσοδο φυσαλίδων αέρα στους ριζικούς σωλήνες.

### C-7. Επεξεργασία της περίσσειας κονίας

Για κολοβώματα:

Βλέπε ενότητα «A-8-a (1)» ή «A-8-b (1)».

Για οδοντικούς άξονες:

Επαλεύψτε την περίσσεια κονίας με ένα πινέλο εφαρμογής επάνω από τη στεφανιαία βάση και την κεφαλή του άξονα.

### C-8. Πολυμερισμός

Φωτοπολυμερίστε τα όρια του κολοβώματος ή του άξονα. Βλέπε Πίνακα 1 στο «A-8».

Για την αδιαφανή απόχρωση, αφήστε την κονία να πολυμεριστεί χημικά, αφήνοντάς τη να στερεοποιηθεί επί 3 λεπτά μετά την τοποθέτηση του κολοβώματος ή του άξονα.

### C-9. Προετοιμασία για την τελική αποκατάσταση

Για κολοβώματα:

Τοποθετήστε το κολόβωμα στη θέση του για περίπου 6 λεπτά και βεβαιωθείτε ότι η κονία έχει πλήρη πολυμερισμένη πριν προετοιμάσετε το στήριγμα του δοντιού.

Για οδοντικούς άξονες:

Μετά την τοποθέτηση του οδοντικού άξονα, τοποθετήστε την σύνθετη ρητίνη ανασύστασης κολοβώματος, σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως.

Προετοιμάστε το δόντι στηρίζης 6 λεπτά αφότου έχετε τον οδοντικό άξονα.

### D. Τυπική διαδικασία IV (Ενδείξεις [6])

[6] Συγκόλληση αμαλγάματος

### D-1. Καθαρισμός της οδοντικής ουσίας

Καθαρίστε την κοιλότητα και αποτρέψτε την επιφάνεια του συνήθη τρόπου.

### D-2. Εφαρμογή του Tooth Primer, προπαρασκευή της σύριγγας και εξαρτημάτων

Βλέπε ενότητα «A-5» και «A-6».

### D-3. Τοποθέτηση του αμαλγάματος

(1) Εφαρμόστε την αναμεμγένη πάστα πάνω από ολόκληρη την επιφάνεια του οδόντος εντός της κοιλότητας. Πρέπει να ξεκινήσετε το βήμα (2) εντός 60 δευτερολέπτων μετά την εφαρμογή της κονίας.

(2) Το κονιοποιημένο αμάλγαμα θα πρέπει να συμπικνωθεί στην μη στερεοποιημένη αναμεμγένη πάστα. Η συγκλεισιακή λάξευση μπορεί να γίνει με τον συνήθη τρόπο.

### D-4. Αφίρεση περίσσειας κονίας και τελικός πολυμερισμός

Βλέπε ενότητα «A-8».

#### [ΕΓΓΥΗΣΗ]

Ένα προϊόν που είναι οπιδευγμένα ελαττωματικό, αντικαθίσταται από την Kuraray Noritake Dental Inc. Η Kuraray Noritake Dental Inc. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για μίσες, επακόλουθες ή ιδιαίτερες απώλειες ή ζημιές, οι οποίες προέχονται από την εφαρμογή, την χρησιμοποίηση ή αντίστοιχα την ανικανότητα χρησιμοποιήσης αυτών των προϊόντων. Πριν από την χρήση, ο χρήστης πρέπει να ορίσει επακριβώς την καταλληλότητα των προϊόντων για την προορίζομενη χρήση και ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη και την υποχρέωση για την χρήση των προϊόντων αυτών.

#### [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

Εάν προκληθεί σοβαρό ατύχημα που οφείλεται σε αυτό το προϊόν, να το αναφέρετε στον κατώτερων εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και στις ρυθμιστικές αρχές της χώρας, στην οποία διαμένει ο χρήστης/ασθενής.

#### [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

«PANAVIA», «CLEARFIL» και «ESTENIA» είναι εμπορικά σήματα της KURARAY CO., LTD.

«KATANA» είναι ένα εμπορικό σήμα της NORITAKE CO., LIMITED.

 Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 EC REP Kuraray Europe GmbH (Importer)


Philip-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835

URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



## I. Giriş

PANAVIA V5 bir adeziv rezin siman sistemidir. PANAVIA V5 siman patı (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ve K-ETCHANT Syringe bileşenlerinden oluşur. Pat, seramik (lityum disilikat, zirkonyum oksit vb.), hibrit seramik (örn. ESTENİA C&B), kompozit rezin ve metal restorasyonlarında kullanılabilir, iki türlü (ışıkla ve/veya kendin kendine) polimerize olan, flor ionu salan, radyopak bir rezin simandır. İki bileşeni eşit miktarda karıştırılabilir otomatik bir karışım sistemi içerisinde sunulmaktadır. 5 renkten sunulmaktadır: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White ve Opaque. Yüksek opasite özelliğine sahip olduğundan Opaque renginde, final polimerizasyon kimyasal (kendi kendine polimerizasyon) yolla yapılmalıdır. Try-in Paste, sertleşmiş Paste karışımıne yakın renk ve saydamlık özellikleri gösteren bir renk eşleştirme materyalidir. Tooth Primer, diş yapısına bağlanması için, patin polimerizasyonunu hızlandıran, kendinden asitli (self-etching) bir primerdir. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, seramik, hibrit seramik, kompozit rezin ve metal yapılarla geliştirilmiş adeziv yüzey sunan dental bir universal protetik primerdir. K-ETCHANT Syringe, %35'lik fosforik asit çözeltisi ve kolloidal silika içeren bir asitleme jedidir. PANAVIA V5, renk stabilitesi göstermektedir ve radyoopasite değeri 1 mm alüminyumya eşittir veya daha yüksektir. Opak renk, tip 2 malzeme "Sınıf 1" olarak sınıflandırılır ve diğer renkler ISO4049 uyarınca tip 2 malzeme "Sınıf 3" olarak sınıflandırılır.

## II. ENDİKASYONLARI

PANAVIA V5 aşağıdaki durumlarda endikedir:

- [1] Kuron, köprü, inley ve onley'lerin simantasyonu
- [2] Veneerlerin simantasyonu
- [3] Adezyon köprü ve splintlerin simantasyonu
- [4] Implant destekleri (abutment'leri) ve çerçevelerin üzerindeki protetik restorasyonlarının simantasyonu
- [5] Post ve korolların simantasyonu
- [6] Amalgam bonding

## III. KONTRENDİKASYONLAR

Metakrilat monomerlerine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmaz

## IV. OLASI YAN ETKİLER

- [1] Oral mukozal membran, ürün ile temas ettiğinde protein koagülasyonundan dolayı beyazimsi bir renk alabilir. Bu genellikle geçici bir durumdur ve birkaç gün içerisinde yok olur. Uygulama alanının fırçalama esnasında tahrîş olmasını önlemek için hastalar bilgilendirin.
- [2] K-ETCHANT Syringe, kimyasal yapısı yüzünden inflamasyona veya aşınmaya yol açabilir. Ürünün cilt veya göz ile temas etmesini önlemek için dikkatli olun.

## V. UYUMSUZLUKLAR

- [1] Öjenol, renklenmelere neden olabileceğine ve polimerizasyon sürecinin gecikmesine yol açabileceğinden, pulpa koruması ve geçici örtüleme için, öjenol içeren materyaller kullanılmamalıdır.
- [2] Geri kalan demir iyonları, adezyon gücünün bozulmasına ve diş etlerinde renklenmeye neden olabileceği için, hemostatik ajanlar ihtiiva eden demir bileşikler kullanılmamalıdır.
- [3] Hidrojen peroksit solüsyonlar diş yapısına bağlanma gücünü azalttırdan, kavitenin temizlenmesi için kullanılmamalıdır.

## VI. ÖNLEMLER

### 1. Güvenlik önlemleri

1. Bu ürün alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler içermektedir. Metakrilat monomerlere veya diğer bileşenlere karşı alerjik olan hastalarda ürünü kullanmaktan kaçının.
2. Hasta, kızarıklık, egzama, iltihaplanma belirtileri, ülser, şişme, kaşınma veya uyuşma gibi aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterirse, ürünün kullanımını kesin ve tıbbi yardım alınması sağlanır.
3. Hipersensitivite reaksiyonlarını önlemek için, cilt ve/veya yumuşak dokular ile doğrudan temas etmemesine dikkat edin. Ürünün kullanımı sırasında elden giyilmeli veya diğer uygun önlemler alınmalıdır.
4. Ürünün cilt veya göz ile temas etmesini önlemek için dikkatli olun. Olası materyal sıçramalarla karşı koruma sağlamak için, ürünü uygulamadan önce hastanın gözlerini bir havlu veya koryucu gözük ile örtülmelidir.
5. Ürünün, insan vücut dokuları ile temas etmesi durumunda aşağıdaki tedbirler alın:
  - < Ürünün gözüne kaçırmaması durumunda >  
Gözü derhal bol mikarda su ile yıkayın ve bir hekime başvurun.
  - < Ürünün cilt veya oral mukoza ile temas etmesi durumunda >  
Temas halinde derhal alkole baturılmış pamuk veya sargı bezi ile silin ve bol miktarda su ile yıkayın.
6. Hastanın ürünü kazaya yutmasını önleyecek tedbirler alın.
7. Çapraz kontaminasyona yol açmamak için, karıştırma ucunu, endo ucunu, iğne ucunu ve uygulama fırçasını tekrar kullanmayın. Bu ürünler tek kullanımlıktır ve kullanıldıkları sonra atılmalıdır.
8. Bu ürün, enfeksiyonları önlemek için, tıbbi atık olarak atılmalıdır. İğne ucu, yaralanmaların önlenmesi amacıyla, iğnenin ucunu kapladıktan sonra atılmalıdır.

## 2. Güvenli kullanım bilgileri

### 【Güvenli kullanım】

1. Ürün, [II-ENDİKASYONLAR] altında belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır.
2. Bu ürün yalnızca diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
3. Ürün, geçici simantasyonda kullanılmayın. Bu malzeme kalıcı simantasyonda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
4. Kontaminasyonu önlemek ve nem kontrolünü sağlamak için (rubber dam) izolasyon lastiği kullanın.
5. Pulpaya yakın olan kavitelerde veya kazara pulpanın açığa çıktıığı durumlarda kaide materyali kullanın.
6. Tanen veya magnezya içeren materyallerin kullanılması durumunda, renklenmelerin olmasını önlemek için bunların tamamen uzaklaştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
7. Alüminyum klorür içeren hemostatik ajanların kullanılması durumunda, kullanım miktarını en azı indirilmeli ve aderent yüzey ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Buna uyulmaması durumunda diş yapısına olan bağlanma gücünde azalma görülebilir.
8. Bağlanma gücünün azalmasını önlemek için, kavitenin hazırlanması sırasında her türlü astarlarla materyali, amalgam ve geçici örtüleme materyali uzaklaştırılmalıdır.
9. Ürünü diğer dental materyallerle birlikte kullanmayın.
10. Ürünü şışeşi ve/veya ilgili materyallerin hasar görmüş olması durumunda, kendinizi herhangi bir tehlikeye maruz bırakmaya karşı koruyun ve kullanımını derhal bırakın.
11. Tooth Primer ve CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ürünlerinin ikisi için aynı uygulama ucunu kullanmayın.

### 【Paste】

1. Düşük polimerizasyon derinliğine sahip olduğundan Opaque renginde, final polimerizasyon kimyasal (kendi kendine polimerizasyon) yolla yapılmalıdır. Protetik restorasyonun kenarları ışıkla polimerize edilebilir.
2. Paste, şırıngadan enjekte edildikten sonra 2 dakika içerisinde kullanılmalıdır.
3. Patin polimerizasyonu, Tooth Primer ile temas etmesiyle hızlanacaktır. İşlem, aşağıda belirtilen tablodaki çalışma süresine uygun şekilde tamamlanmalıdır. Birden fazla veneerin simante edilmesi gerekiğinde Paste, veneerlere tek tek uygulanmalıdır.

Paste'in oral kavite sertleşme süresi (37 °C'de, Tooth Primer ile temas etmesinin ardından)

Çalışma süresi	60 sn.
Sertleşme süresi	3 min.

4. Doğrudan güneş ışığına veya çalışma ışığından gereksiz yere maruz bırakılmamaya özen gösterilmelidir. Pat, yüksek derecede foto-reaktif, ışıkla polimerize olan bir katalizatör içerir. Patin, öngörülen süreden önce polimerize olmasını önlemek için, simantasyon sırasında polimerizasyon lambasının açısını ve/veya mesafesini ayarlayarak, oral kaviteye uygulanan ışık yoğunluğunu düşürün.
5. Patin kök kanalına yerleştirilmesi sırasında lento kullanılmamalıdır.
6. Bir dişin birden fazla kık kanalına dental postlar yerleştirilerekse, yeni bir kık kanalına geçmeden önce postun, önceki kık kanalına yerleştirilme işlemi tamamlanmış olmalıdır. Fazlalık simanın diğer kık kanallarına girmesine karşı önlem alınmalıdır.
7. Siman, intraoral olarak uygularken karıştırma ucunu veya endo ucunu kullandığınızda, çapraz kontaminasyonu önlemek için gerekli dikkati gösterin. Tükürük ve kan kontaminasyonunu önlemek için tüm şırıngayı tek kullanımlık bir malzeme ile kaplayın. Kullanmadan önce ve sonra alkollü bir pamukla silerek şırıngayı dezenfekte edin.
8. Fazlalık siman, 3-5 saniye arasında ışıkla polimerizasyon uygulandıktan sonra uzaklaştırılabilir. Siman fazlalarının uzaklaştırırken, rezin simanın tamamının yeterince sertleşmemiş olabileceği ihtimalini göz önünde tutarak, restorasyonun yerinden kaymasını önlemek için, restorasyonu sabit tutun.

### 【Try-in Paste】

1. Try-in Paste'in kullanımı, PANAVIA V5 Paste ile renk eşleştirme kontrolü ile sınırlı kalmalıdır.
2. Try-in Paste donmaz. Try-in Paste'i, restorasyonu simante etmek için kullanmayın.
3. Try-in Paste şırıngasının ucunda bazen şeffaf bir sıvı görülebilir. Böyle bir durumda, şeffaf sıvı uzaklaştırıp atılmalıdır. Çünkü aksi takdirde bu fazlarından ek sıvı, renk eşleştirme sonucunu olumsuz yönde etkileyebilir.
4. Try-in Paste ile yapılan renk değerlendirme mührlerinde Try-in Paste'in sertleşmiş simanla yaklaşık aynı kalınlık olmasına dikkat edilmelidir.
5. Düşük bağlanma gücüne yol açmamak için, Try-in Paste işlemin tamamlanmasının ardından restorasyondan ve diş yüzeyinden su ile yıkayarak uzaklaştırılmalıdır.

### 【Tooth Primer】

1. Şişeden aktardıktan sonra 5 dakika içerisinde kullanılmalıdır.
2. Implant dayanaklarının, çerçevelerin ve protetik restorasyonlarının (inleyler, onleyler, kuronlar, köprüler ve veneerler) yüzey testavisinde kullanılmamalıdır. Böyle bir şey, pat polimerizasyonunun hızlanması ve çalışma süresinin yetersiz olmasını yol açar.
3. Sadece PANAVIA V5 Paste ile birlikte kullanılabilir. Aynı anda başka rezin simanları (örn. PANAVIA F 2.0 veya CLEARFIL ESTHETIC CEMENT) ile birlikte kullanılmaz.
4. Zayıf bağlanmayı önlemek için kaviteyi yeterli derecede temizleyin. Aderent yüzeyin kan veya tükürük ile kontamine olmuş olması durumunda, yüzeyi titiz bir şekilde yıkayın ve kurutun. Ardından Tooth Primer'i tekrar uygulayın.

### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, hazırlanmasından sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ucu etanol içerir. Solvent, ucu özelliğe sahip olduğundan ürünün akışkanlığı artar. Bunun sonucu olarak uygulanması zorlaşabilir.
2. Bonding (veya simantasyon) işlemini, restorasyon yüzeyine CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS işledikten sonra mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirin.
3. İşleme tabi tutulmuş yüzeyin tükürük veya kan ile kontaminasyona uğramış olması durumunda, yüzeyi su ile yıkayın, kurutun, K-ETCHANT Syringe ile temizleyin ve tedavi işlemini tekrarlayın.

### 【K-ETCHANT Syringe】

1. Tükürük veya kan ile kontaminasyona yol açmamaya özen gösterin. İşlenen yüzeyin kontaminasyona uğraması durumunda tedavi işlemini tekrarlayın.

- Çapraz kontaminasyona yol açmamaya dikkat edin. Hem kullanmadan, hem de kullandıktan sonra şırıngayı, alkole batırılmış emici özellikteki pamuk ile silerek dezenfekte edin. Tükürük ve kan kontaminasyonunu önlemek için, şırıngayı tek kullanılmak bir plastik bariyer ile tamamen kaplayın.
- Ürünün giysilere bulaşması durumunda bulaşan yeri su ile yıkayın.
- İğne ucu, her kullanım sonrası şırıngadan çıkartılmalıdır ve şırıngaya kapağı hiç zaman kaybetmeden tekrar kapatılmalıdır.
- Vital dentinin asitlenmesi postoperatif hassaslığı yolu açabilir.

#### Dental polimerizasyon cihazı

- Ürünü, ışıklı polimerizasyon cihazının kullanma kılavuzuna uyarak kullanın.
- İşık kaynağına doğrudan bakmayın. Koruyucu gözlük kullanımı tavsiye olunur.
- Düşük ışın yoğunluğu, yayıl bağlanmaya neden olur. Lambanın kullanım ömrünü ve dental polimerizasyon cihazının işin verme ucunun kontamine olup olmadığını kontrol edin. Dental polimerizasyon cihazının ışık yoğunluğunun, uygun bir işin ölçme cihazı yardımıyla, periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye olunur.
- Dental polimerizasyon cihazın işinlama ucu, rezin yüzeyine mümkün olduğunda yakın ve dikey olacak şekilde tutulmalıdır. Büyük bir rezin yüzeyi ışıklı sertleştirileceğe, ilgili bölgenin birkaç alanına bölünüp, her alanın ayrı ayrı ışıklı polimerize edilmesi tavsiye edilir.
- Ürün kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunda listelenen ışıklı polimerizasyon sürelerine bakarak karıştırılan patin polimerizasyonu için gerekli şartları kontrol edin.

#### 3. Saklama koşulları

- Ürün, ambalajda belirtilen son kullanım tarihinden önce kullanılmalıdır.
- Paste, Tooth Primer ve CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS kullanılmadıklarında (2–8 °C/36–46 °F) arası sıcaklıklarda saklanmalıdır ve, normal vızkozite ve polimerizasyon özelliklerine ulaşabilmeleri için, kullanılmadan önce oda sıcaklığına getirtilip, 15 dakika bekletilmelidir. Try-in Paste ve K-ETCHANT Syringe, kullanılmadıkları zamanlarda 2–25 °C/36–77 °F arası sıcaklıklarda saklanmalıdır.
- Aşırı sıcaklardan, direkt güneş ışığından ve alevlerden uzak tutun.
- Rezin, şşe ya da şırıngadan alındıktan hemen sonra, şşe ya da şırıngaya kapatılmalıdır. Bu, uçucu içeriğin buharlaşmasını önleyecektir.
- Ürün, yalnızca pratisyen diş hekimlerinin ulaşabileceği uygun yerlerde saklanmalıdır.

#### VII. İÇERİĞİ

İçerik ve miktar için lütfen ambalajın dış yüzeyine bakın.


<Termel bileşenleri>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- (1) Paste A
  - Bisfenol A diglisidil metakrilat
  - Trietilenlikol dimetakrilat
  - Hidrofobik aromatik dimetakrilat
  - Hidrofilik alifatik dimetakrilat
  - Başlatıcılar
  - Akseleratörler
  - Silanlanmış baryum cam
  - Silanlanmış floralalminosilikat cam doldurucular
  - Kolloidal silika
- (2) Paste B
  - Bisfenol A diglisidil metakrilat
  - Hidrofobik aromatik dimetakrilat
  - Hidrofilik alifatik dimetakrilat
  - Silanlanmış baryum cam
  - Silanlanmış alüminyum oksit doldurucular
  - Akseleratörler
  - dl-Kamforkinon
  - Pigment

Toplam inorganik doldurucu oranı yaklaşık olarak 38 vol%. İnorganik doldurucuların partikül boyutu 0.01 µm ile 12 µm arasında değişmektedir.

#### Cihaz parçaları:



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerol
- Silanlanmış silika
- Silanlanmış kolloidal silika
- Kolloidal silika
- Pigment

- Tooth Primer

- 10-Metakriloloksidodesil dihidrojen fosfat
- 2-Hidrosietil metakrilat
- Hidrofilik alifatik dimetakrilat
- Akseleratörler
- Su

- K-ETCHANT Syringe

- Fosforik asit
- Su
- Kolloidal silika
- Pigment

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-Metakrilolkipropil-trimetoksisilan
- 10-Metakriloloksidodesil dihidrojen fosfat
- Etanol

- Aksesuarlar

- Mixing tip (Kariştırma ucu)
- Endo tip (S) (Endo uç (S))

- Needle tip (E) (İğne ucu (E)) (K-ETCHANT Syringe için)
- Applicator brush (fine <silver>) (Uygulama fırçası (ince gümüş))
- Mixing dish (Karıştırma kabı)

#### VIII. KLİNİK İŞLEMLER

##### A. Standart prosedür I (Endikasyonlar: [1], [2] ila [3] arasında)

- Kuron, köprü, inley ve onley'lerin simantasyonu
- Veneerlerin simantasyonu
- Adezyon köprü ve splintlerin simantasyonu

##### A-1. Kavitenin / güdügün (diş, metal, kompozit rezin) temizlenmesi

Oral kavite veya güdügün içerisindeki simantasyon işlemlerinde, geçici örtüleme materyalini ve geçici simarı alışagelmiş şekilde uzaklaştırın ve nem kontrolü sağlayarak kaviteyi temizleyin.

##### A-2. Verleştirme provası ve restorasyon ayarlanması

- Gerekli durumlarda; protetik restorasyon kaviteye veya güdüge oturup oturmadığını deneyerek kontrol edin.
- Gerekli durumlarda; restorasyon simantasyon yüzeyine istenen renkteki Try-in Paste'ı uygulayın ve restorasyon kaviteye veya güdüge oturup oturmadığını, kontrol etmek amacıyla deneyin. Kenarlardaki olası Try-in Paste kalıntılarını bir fırça kullanarak uzaklaştırın. Try-in Paste'in renkleri sertleşmiş siman (PANAVIA V5 Paste) renklerine denk gelmektedir.
- Rengi, en iyi renk uyumşası konusunda kontrol edin ve ardından restorasyonu çıkartın. Su yardımıyla Try-in Paste'ı restorasyon iç yüzeyinden ve kavite veya güdük yüzeyinden yukarıarak tamamen uzaklaştırın.

##### A-3. Protetik restorasyon yüzeyinin hazırlanması

Lütfen restorasyon malzemelerinin kullanım talimatlarına riayet edin. Spesifik talimatların bulunmaması durumunda aşağıdaki prosedüre uyulması ve CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'un uygulanması tavsiye olunur:

##### Metal oksit seramik (örn. KATANA Zirconia) veya metal aderent yüzeylerde:

- Aderent yüzeyi, alüminia tozu ile, (30–50 µm) 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi) hava basıncı altında kumlayarak pürüzlendirin. Yontulmaya yol açılmaması için hava basıncı ve toz boyutu, materyalin ve/veya protetik restorasyonun şekline uygun olarak ayarlanmalıdır.
- Kumlama işlemi ardından protetik restorasyonu ultrasound kullanarak 2 dakika boyunca temizleyin. Ardından hava uygulayarak kurutun.

##### Silika bazlı seramik (örn. konvansiyonel porselen, lityum disilikat), hibrit seramik veya kompozit rezin aderent yüzeylerde:

Restorasyon türne bağlı olarak, asitleme tekniğinin uygulanması veya kumlama işlemi gerekli olabilir:

##### Asit tedavi işlemi (örn. konvansiyonel porselende, lityum disilikat):

- Kullanılan restorasyon materyallerinin üreticisinin kullanma talimatlarını dikkate alın; aderent yüzeye hidroflorik asit çözeltisi ile asitleme uygulayın veya K-ETCHANT Syringe şırıngayı aderent yüzeye uygulayıp, 5 saniye bekletin.
- Aderent yüzeyi su ile temizleyin ve kurutun.

##### Kumlama işlemi (örn. kompozit rezinde):

- Aderent yüzeyi, alüminia tozu ile, (30–50 µm) 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi) hava basıncı altında kumlayarak pürüzlendirin. Yontulmaya yol açılmaması için hava basıncı ve toz boyutu, materyalin ve/veya protetik restorasyonun şekline uygun olarak ayarlanmalıdır.
- Kumlama işlemi ardından protetik restorasyonu ultrasound kullanarak 2 dakika boyunca temizleyin. Ardından hava uygulayarak kurutun.

##### A-4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'un protetik restorasyon uygulanması

- Kompozit rezinden oluşan aderent yüzeylerde K-ETCHANT Syringe'i aderent yüzeye uygulayın ve 5 saniye bekletin; durulayın ve kurutun.
- Tek kullanılmak bir fırça ucu kullanarak CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'u restorasyonun aderent yüzeyine uygulayın. Primeri uyguladıktan sonra tüm aderent yüzeyi, yumuşak, yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.

##### [NOT]

Optimum performansın sağlanması için değerli metal alaşım yüzeyine, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS yerine ALLOY PRIMER kullanılabilir. Lütfen, ALLOY PRIMER'in kullanma kılavuzunu referans alın.

##### A-5. Tooth Primer'in kaviteye / güdüge uygulanması

Aderent yüzeyin ve/veya prosedürün türne bağlı olarak, Tooth Primer'i uygulamadan önce aşağıdaki işlemleri uygulayın.

##### Mine yüzeyinin asitlenmesi (isteğe bağlı; ancak veneerlerde ve adeziv köprülerde mecburen yapılmalıdır):

Tooth Primer'i uygulayarak, ekstra fosforik asit uygulama adımına gerek kalmadan, klinik olarak uygun bir adeziv bond sonucu elde edilir. Aderent yüzeyin kesilmemiş mindeden meydana gelmesinde veya adezyon köprülerinin veya veneerlerin simantasyonunda K-ETCHANT Syringe'i sadece mine yüzeyine uygulayın ve 10 saniye bekletin; durulayın ve kurutun.

- Tooth Primer'i bir uygulama fırçası yardımıyla kavitenin veya güdügün (diş, metal, kompozit rezin) uygulayın) ve 20 saniye bekletin. Tedavi görmüş yüzeylerin tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin.

- Bir pamuk pellet kullanarak fazlalık Tooth Primer likidini dikkatlice kaviteden veya güdükten (kavite köşelerine ve güdügün kenar omuzlarına bilhassa dikkat ederek) uzaklaştırın.

- Aderent yüzeyin tamamını yumuşak, yağ içermeyen hava sıkarak titizce kurulayın. Tooth Primer likidinin etrafa sıçramasını bir vakum aspiratör kullanarak önleyin.

##### A-6. Şırınga ve aksesuarların hazırlanması

- PANAVIA V5 Paste şırıngasına alışagelen şekilde bir karıştırma ucu veya endo uç.

## [DİKKAT]

Kariştırma ucunu veya endo ucu takmadan önce, her iki şırınga çıkışından eşit orantıda patin dışarıya çıkmasından emin olmak için, her iki pattan az miktarda patı sıkarak çıkartın ve atın. Pattaların eşit orantıda kullanılmaması durumunda istenen polimerizasyon etkisi sağlanamayabilir.

## [NOT]

- Kullanım sonrası; şırınga kapağı kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Saklama amaciyla şırınganın kapağını takmadan önce, kapakta patı artıklarının bulunmamasına dikkat edin.
- Eski bir kariştırma ucunu/endo ucu yenisiyle değiştirdiğinizde, kariştırma ucu/endo uç çıkıntılarının şırınga oluklarına gelmesini sağlamak için, kariştırma ucunu veya endo ucu saat yönünün tersine 1/4 tur döndürün. Kariştırma ucunu veya endo ucu döndürüp, aşağı bastırarak şırıngadan çıkartın.
- Pat, karişırılmış patin şırıngadan çıkartılmasını zorlayacak şekilde sertleşmiş olması durumunda, donan patı uygun bir alet yardımıyla çıkartın.
- Endo ucunun yönünün değiştirilmesi için, distal bağlantı parçasını çevirin ve endo ucunun dağıtım bölümünü bükmemeye özen gösterin.

## A-7. Protetik restorasyon simantasyonu

- (1) Pat karişırısını, protetik restorasyonun aderent yüzeyinin tamamına veya kavite içerisindeki güdügün tamamına uygulayın. Patin, intra-oral olarak doğrudan tüm kavitenin / güdügünne içersine uygulanması durumunda, patin uygulanmasının ardından 60 saniye içerisinde adım (2)'den başlanmalıdır.

(2) Protetik restorasyonu kaviteye / güdüge yerleştirin.

## A-8. Fazlalık simanın uzaklaştırılması ve final polimerizasyon

### A-8-a. Universal (A2), Clear, Brown (A4) veya White renklerde:

- (1) Siman fazlallıklarını, aşağıdaki iki yöntemden birini uygulayarak uzaklaştırın:  
Çapraz polimerizasyon (tack-cured) uygulanmış fazlalık simanı uzaklaştırma yöntemi:

Fazla simanı farklı noktalardan 3 ila 5 saniye boyunca ışıklı polimerize edin. Protetik restorasyonu sabit tutun ve bir dental sond yardımıyla yarı sertleşmiş siman fazlallıklarını uzaklaştırın. Bir miktar patı önceki kariştırma kağıdı üzerinde ışıklı polimerize ederek, siman fazlallıklarının ışıklı polimerizasyon süresinin tespit edilmesi tavsiye olunur.

#### Küçük bir fırça kullanarak uzaklaştırma yöntemi:

Kenarlardaki tüm siman kalıntıları küçük bir fırça yardımıyla uzaklaştırılabilir. Protetik restorasyonu kenarlarına, dental polimerizasyon cihazını kullanarak polimerizasyon uygulayın.  
Lütfen, tablo 1'i referans alarak, polimerizasyon sürelerini teyit edin.

[Restorasyon kenarlarının polimerizasyonu sırasında kenarlar, bir oksijen inhibitör tabakasının olmasını önlemek için, ilgili kullanma kılavuzuna uyarak koruyucu bir jel (örn. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) ile örtülebilir.]

- (2) Final işlem olarak, aşağıdaki iki yöntemden birini uygulayarak simanı polimerize edin:

#### Translüscent olmayan protetik restorasyonlarda (örn. metal kuronlar):

Protetik restorasyonu yerleştirdikten sonra simanın, kimyasal yolla polimerize olması için 3 dakika bekleyin.

#### Translüscent nitelikli protetik restorasyonlar (örn. Seramik inleyler):

Dental polimerizasyon cihazını kullanarak protetik restorasyonun yüzeyinin tamamını ışıklı polimerize edin. ışıklı polimerize etmek istediğiniz bölgenin işnanela ucundan büyük olması durumunda, işnanela işlemini birkaç uygulamaya bölün.

Lütfen, aşağıdaki tabloyu referans alarak polimerizasyon sürelerini teyit edin:

Tablo 1: Işık kaynağı tipine göre polimerizasyon süresi.

Işık kaynağı türü (Işık yoğunluğu)	Polimerizasyon süresi
BLUE LED* yüksek yoğunluk (1500 mW/cm <sup>2</sup> 'den fazla)	3 veya 5 sn. iki kez
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sn.
Halogen lambası (400 mW/cm <sup>2</sup> 'den fazla)	10 sn.

Bütün dental polimerizasyon ünitelerinin etkin dalga boyu aralıkları 400-515 nm olmalıdır.

\*Emissyon spektrumunun tepe noktası: 450 - 480 nm

Aşağıda verilen çalışma ve sertleşme süreleri, ortam ve ağız sıcaklığına bağlıdır. Ağız sıcaklığının bu Kullanım Kılavuzu içerisinde belirtilmemesi durumunda, 37°C/99°F olarak varsayılmalıdır.

Ayrıca bu simanın iki türlü polimerize olduğunu ve bu nedenle yapay ve doğal işığa karşı hassas olduğunu unutmayın.

Tablo 2: Çalışma süresi ve sertleşme süresi (kuronların, köprülerin, inleylerin, onleylerin, veneerlerin ve adezyon köprülerinin simantasyonunda)

İlk uygulama sonrasında çalışma süresi (23°C/ 73°F)	2 min.
Patin kavite içersine yerleştirilmesinden sonraki çalışma süresi (37°C/ 99°F)	60 sn.
Fazlalık simanın temizlenmesi için yarı Polimerizasyon	3 - 5 sn.
Restorasyon yerleştirilmesinden sonra final polimerizasyon	
ışıklı polimerizasyon (LED)	10 sn. *
kendi kendine polimerizasyon (37°C/ 99°F)	3 min.

\* MAVİ LED kullanıldığından polimerizasyon süresi  
(ışık yoğunluğu: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>)

## A-8-b. Opaque renklerde:

- (1) Kenarlardaki tüm siman kalıntıları küçük bir fırça yardımıyla uzaklaştırılabilir. Protetik restorasyonun kenarlarına, dental polimerizasyon cihazını kullanarak polimerizasyon uygulayın. Lütfen, tablo 1'i referans alarak, polimerizasyon sürelerini teyit edin.  
[Restorasyon kenarlarının polimerizasyonu sırasında kenarlar, bir oksijen inhibitör tabakasının oluşmasını önlemek için, ilgili kullanma kılavuzuna uyarak koruyucu bir jel (örn. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) ile örtülebilir.]
- (2) Protetik restorasyonu yerleştirdikten sonra simanın, kimyasal yolla polimerize olması için 3 dakika bekleyin.

## B. Standart prosedür II (Endikasyonlar: [4])

- [4] İmplant destekleri (abutment'leri) ve çerçevelerin üzerindeki protetik restorasyonlarının simantasyonu

## B-1. İmplat dayanağının veya çerçevenin temizlenmesi, prova denemesi ve restorasyon ayarlanması, protetik restoratif yüzeyin kondisyonlanması "A-1", "A-2" ve "A-3" bölgümlerine bkz.

## B-2. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'un uygulanması

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'u restorasyonun iç yüzeyinin tamamına ve implant dayanağının veya çerçeveye uygulayın. Primeri uyguladıktan sonra tüm aderent yüzeyi, yumuşak, yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.

## [NOT]

Optimum performansın sağlanması için değerli metal alaşım yüzeyine, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS yerine ALLOY PRIMER kullanılabilir. Lütfen, ALLOY PRIMER'in kullanma kılavuzunu referans alın.

## B-3. Şırınga ve aksesuarların hazırlanması

Bkz. bölüm "A-6".

## B-4. Protetik restorasyon simantasyonu

- (1) Pat karişırısını, protetik restorasyonun aderent yüzeyinin tamamına uygulayın.  
(2) Protetik restorasyonu implant dayanağına veya çerçeveye yerleştirin.

## B-5. Fazlalık simanın uzaklaştırılması ve final polimerizasyon

### B-5-a. Universal (A2), Clear, Brown (A4) veya White renklerde:

- (1) Her türlü fazlalık simanı uzaklaştırın. Bkz. bölüm "A-8-a (1)".  
(2) Final işlem olarak, aşağıdaki iki yöntemden birini uygulayarak simanı polimerize edin:  
Translüscent olmayan protetik restorasyonlarda (örn. metal kuronlar):  
Protetik restorasyonu yerleştirdikten sonra simana, kimyasal yolla polimerize olması için izin verin. Bkz. tablo 3.

Tablo 3: Sertleşme süresi (implant dayanaklarının ve çerçevelerin üzerindeki protetik restorasyonlarının simantasyonu)

Restorasyonun yerleştirilmesinden sonra final polimerizasyon	
kendi kendine polimerizasyon (37°C/ 99°F)	5 min.
kendi kendine polimerizasyon (23°C/ 73°F)	10 min.

#### Translüscent nitelikli protetik restorasyonlar (örn. seramik inleyler):

Dental polimerizasyon cihazını kullanarak protetik restorasyonun yüzeyinin tamamını ışıklı polimerize edin. ışıklı polimerize etmek istediğiniz bölgenin işnanela ucundan büyük olması durumunda, işnanela işlemini birkaç uygulamaya bölün.

Lütfen, tablo 1'i referans alarak, polimerizasyon sürelerini teyit edin.

## B-5-b. Opaque renklerde:

- (1) Fazlalık simanı işleme tabii tutun. Bkz. bölüm "A-8-b (1)".  
(2) Protetik restorasyonu yerleştirdikten sonra simana, kimyasal yolla polimerize olması için izin verin. Bkz. tablo 3.

## C. Standart prosedür III (Endikasyonlar: [5])

- [5] Post ve korların simantasyonu

## C-1. Kavitenin hazırlanması ve kor veya postun uygunluğunun kontrolü

- (1) Endodontik tedavi görmüş kök kanallarını, post/kuron yerleştirilmek için her zaman kullandığınız yöntem ile hazırlayın. Diş izolasyon lastiği (rubber dam) kullanarak nem kontrollü sağlayın.  
(2) Uygun kalınlıktaki bir kor veya dental postun (örn. PANAVIA POST) prepare edilmiş kaviteye uyup uymadığını deneyin. Gerekirse, postu kesip şekillendirin. Etanol ile ıslatılmış bir gazlı bez veya pamuk parçası kullanarak, kor veya post yüzeyi üzerindek her türlü kontaminasyonu silin.

## C-2. Kor veya postun kumlanması

Adım "A-3"ü referans alarak kor veya post yüzeyini kumlayın.  
Zarar görme ihtimaleri bulunduğundan cam fiber postları kumlamayın.

## C-3. Kor veya postun işlenmesi

### Metal kor ve metal postlar için:

Tek kullanılmış bir fırça ucu kullanarak CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'u korun veya postun yüzeyine uygulayın.  
Primeri uyguladıktan sonra tüm aderent yüzeyi, yumuşak, yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.

## [NOT]

Optimum performansın sağlanması için değerli metal alaşım yüzeyine, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS yerine ALLOY PRIMER kullanılabilir. Lütfen, ALLOY PRIMER'in kullanma kılavuzunu referans alın.

### Rezin kor, cam fiber ve seramik postlar için:

- (1) Kor veya post yüzeyine K-ETCHANT Syringe'i uygulayın. Yıkama ve kurutma adımlarına geçmeden önce 5 saniye bekleyin.

(2) Tek kullanımlık bir fırça ucu kullanarak CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'u korun veya postun yüzeyine uygulayın. Primeri uyguladıktan sonra tüm aderent yüzeyi, yumuşak, yağı içermeyen hava sıkarak kurutun.

#### C-4. Tooth Primer'un uygulanması

- (1) Bir uygulama fırçası yardımıyla Tooth Primer'i kök kanalına ve kavite duvarına uygulayın ve 20 saniye bekletin. Tedavi görmüş yüzeylerin tükürük veya eksü ile temas etmemesine dikkat edin.
- (2) Bir kurutma kağıdı (paper point) kullanarak fazlalık Tooth Primer likitini dikkatlice kök kanalından veya kaviteden (kavite köşelerine ve kök kanalının içсерisine bilhassa yoğunlaşarak) uzaklaştırın.
- (3) Aderent yüzeyin tamamını yumuşak, yağı içermeyen hava sıkarak titizce kurulayın. Tooth Primer likitinin etrafına sıçramasını bir vakum aspiratör kullanarak önlейin.

#### C-5. Şırınga ve aksesuarların hazırlanması

Bkz. bölüm "A-6".

#### C-6. Kor veya postun yerleştirilmesi

- (1) Pat karışımını, kor veya postun tüm aderent yüzeyine veya kavite içerisindeki tüm diş yüzeyine uygulayın. Patin doğrudan kaviteye uygulanması durumunda adım (2)'ye, simanın uygulanmasından itibaren 60 saniye içerisinde başlanmalıdır.
- (2) Kor veya postu, hava kabarcıklarının oluşumunu engellemek için hafifçe sağa sola hareket ettirerek, hızlı bir şekilde kavite içine yerleştirin.

#### C-7. Fazlalık simanın işlenmesi

*Korlar için:*

"A-8-a (1)" veya "A-8-b (1)" bölümlerine bksz.

*Dental postlar için:*

Fazlalık simanı, bir uygulama fırçası kullanarak koronal kısma ve postun baş kısmı üzerine dağitaraklayın.

#### C-8. Polimerizasyon

Korun veya postun kenarlarını ışıkla polimerize edin. "A-8" altındaki tablo 1'e bksz. Opak renk kullanımında simana, kora veya posta yerleştirilmesinden sonra, kimyasal yolla polimerize olması için, 3 dakika izin verin.

#### C-9. Final restorasyon için hazırlama

*Korlar için:*

Kor yapıyı yaklaşık 6 dakika boyunca sabit tutun ve kuron/köprü/destek yapıyı hazırlamadan önce simanın tamamen polimerize olduğundan emin olun.

*Dental postlar için:*

Dental postu yerleştirdikten sonra, kor üst yapı kompozit rezini, ilgili Kullanım Talimatına uyarak, yerleştirin.

Dental postun ilave edilmesinden itibaren 6 dakika içerisinde destek (abutment) diş hazırlayıncı.

#### D. Standart prosedür IV (Endikasyonlar: [6])

[6] Amalgam bonding

##### D-1. Diş yapısının temizlenmesi

Kaviteyi temizleyin ve alışılagelmiş şekilde nem kontrolünü sağlayın.

##### D-2. Tooth Primer'in uygulanması, şırınganın ve aksesuarların hazırlanması

"A-5" ve "A-6" bölümlerine bksz.

##### D-3. Amalgamın yerleştirilmesi

- (1) Pat karışımını, kavite içerisindeki tüm diş yüzeyine uygulayın. Simanın uygulanmasının ardından 60 saniye içerisinde adım (2) ile başlanmalıdır.
- (2) Hazırlanan amalgam, henüz sertleşmemiş pat karışımının üzerine kondanse edilmelidir. Okluzal yüzeyin işlenmesi alışılagelmiş şekilde tamamlanabilir.

##### D-4. Fazlalık simanın uzaklaştırılması ve final polimerizasyon

Bkz. bölüm "A-8".

#### [GARANTİ]

Kuraray Noritake Dental Inc., ispatlanabilir şekilde sorunlu olan her türlü ürününü yenisiyle değiştirir. Kuraray Noritake Dental Inc., ürünün kullanımını, uygulanması veya kullanılmaması sonucu oluşan, doğrudan veya dolaylı olsun, herhangi kayıp veya hasar için, hiçbir sorumluk kabul etmez. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü riski ve sorumluluğu kendi üstlenir.

#### [NOT]

Ürünle bağlantılı ciddi bir durumun yaşanması halinde bu durum, üreticinin aşağıda belirtilen yetkili temsilcisiné ve kullanıcının/hastanın ikamet ettiği ülkenin düzenleyici kurularına bildirilmelidir.

#### [NOT]

"PANAVIA", "CLEARFIL" ve "ESTENIA" KURARAY CO., LTD.'nin ticari markalarıdır.  
"KATANA", NORITAKE CO., LIMITED.'nın bir markasıdır.


 **Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

  **Kuraray Europe GmbH** (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
 Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5

CE  
0197

## I. WPROWADZENIE

PANAVIA V5 jest systemem adhezyjnego cementu na bazie żywicy. System PANAVIA V5 składa się z cementu w postaci pasty (produkt Paste) oraz produktów: Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS i K-ETCHANT Syringe. Produkt Paste jest podwójnie utwardzalnym (światło- i/lub samoutwardzalnym), uwalniającym fluor, radioceniującym cementem na bazie żywicy, przeznaczonym do uzupełnienia protetycznych wykonanych z ceramiki (dwukrzemianu litu, tlenku cyrkonu itp.), ceramiki hybrydowej (np. ESTENIA C&B), żywicy kompozytowej i metalu. Jest dostarczany w samomieszącym systemie dozowania, który miesza jednakowe ilości dwóch komponentów. Jest dostępny w następujących 5 odcięciach: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White i Opaque. Odcień Opaque powinien być samoutwardzony do końcowego utwardzania z powodu jego silnej nieprzezroczystości. Try-in Paste jest materiałem ułatwiającym dobranie odcienia, który ma w przybliżeniu taki kolor i przeźroczystość jak utwardzona mieszanka Paste. Tooth Primer jest samowytwarzającym primerem do tkanek zębów, przyspieszającym polimeryzację produktu Paste. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS jest stomatologicznym uniwersalnym primerem protetycznym, zapewniającym lepszą powierzchnię adhezyjną do ceramiki, ceramiki hybrydowej, żywic kompozytowych i metalu. K-ETCHANT Syringe jest żellem wytrawiającym, składającym się z 35% wodnego roztworu kwasu fosforowego i koloidalnego dwutlenku krzemu. PANAVIA V5 Paste wykazuje stabilność koloru i nieprzepuszczalność promieniowania rentgenowskiego równą lub większą niż 1 mm glini. Odcień opakerowy jest sklasyfikowany jako „klasa 1” materiału typu 2, a inne odcienie są sklasyfikowane jako „klasa 3” materiału typu 2 zgodnie z normą ISO4049.

## II. WSKAZANIA

System PANAVIA V5 jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

- [1] cementowanie koron, mostów, wkładów i nakładów
- [2] cementowanie licówek
- [3] cementowanie adhezyjnych mostów i szyn
- [4] cementowanie uzupełnień protetycznych na łącznikach i nadbudowach implantów
- [5] cementowanie wkładów i sztyftów korzeniowych
- [6] Wiązanie amalgamatu

## III. PRZECIWWSKAZANIA

Pacjenci z nadwrażliwością na monomery metakrylanu w wywiadzie

## IV. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOZĄDANE

- [1] Błona śluzowej jamy ustnej może nabrać białawego koloru po kontakcie z produktem z powodu koagulacji białka. Jest to zwykle zjawisko tymczasowe, które ustępuje po kilku dniach. Należy poinstruować pacjentów, aby unikali podrażniania danego obszaru podczas szczotkowania zębów.
- [2] Produkt K-ETCHANT Syringe może powodować stan zapalny lub nadżerkę z powodu swojego składu chemicznego. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec kontaktowi produktu ze skórą oraz dostaniu się do oczu.

## V. NIEZGODNOŚCI

- [1] Do ochrony miazgi lub uszczelniania tymczasowego nie stosować materiałów zawierających eugenol, ponieważ eugenol może spowodować przebarwienie i opóźniać proces utwardzania.
- [2] Nie stosować materiałów hemostatycznych zawierających związki żelaza, ponieważ materiały te mogą niekorzystnie wpływać na adhezę i powodować przebarwienia na obrzeżach zębów lub otaczających dziąsłach z powodu depozycji jonów żelaza.
- [3] Do czyszczania ubytków nie używać roztworu nadtlenku wodoru, ponieważ może on osłabić siłę wiązania do tkanek zębów.

## VI. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### 1. Instrukcje bezpieczeństwa

1. Ten produkt zawiera substancje mogące wywoływać reakcje alergiczne. Unikać stosowania produktu u pacjentów ze stwierdzonymi alergiami na monomery metakrylanu lub jakiekolwiek inne składniki.
2. W przypadku wystąpienia u pacjentów objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, wyprysk, cechy stanu zapalnego, owrzodzenie, obrzęk, świąd lub drętwienie, należy przerwać stosowanie produktu i zwrócić się o pomoc lekarzowi.
3. Unikać bezpośredniej styczności ze skórą i/lub tkankami miękkimi, aby zapobiec nadwrażliwości. Podczas stosowania produktu należy nosić rękawice lub podjąć odpowiednie środki ostrożności.
4. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec kontaktowi produktu ze skórą oraz dostaniu się do oczu. Przed użyciem produktu należy zakryć oczy pacjenta ręcznikiem lub okularami ochronnymi, aby zabezpieczyć je w przypadku rozprysku materiału.
5. Jeżeli dojdzie do kontaktu produktu z tkankami ludzkimi, należy powziąć następujące środki ostrożności:
  - <Jeśli produkt przedostanie się do oka>
  - Natychmiast przemyć oko dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
  - <Jeśli dojdzie do kontaktu produktu ze skórą lub błoną śluzową jamy ustnej>
  - Natychmiast wytrzeć obszar wacikiem lub gazikiem zwilżonym alkoholem, a następnie zmyć obficie wodą.
6. Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do przypadkowego połknięcia produktu przez pacjenta.

7. Nie używać ponownie końcówki mieszającej, końcówki endo, igły do aplikacji ani szczoteczki aplikatora, aby zapobiec skażeniu krzyżowemu. Są one przeznaczone do jednorazowego użycia i należy je wyrzucić po użyciu.
8. Ten produkt należy usuwać jako odpad medyczny, aby zapobiec infekcjom. Przed usunięciem końcówkę igły należy przykryć nasadką, aby zapobiec zranieniom.

### 2. Środki ostrożności zalecane podczas stosowania i obsługi

#### [Ogólne środki ostrożności]

1. Produkt nie może być użyty do innych zastosowań niż opisane w punkcie [II. WSKAZANIA].
2. Tylko stomatolodzy są upoważnieni do używania tego produktu.
3. Nie stosować produktu jako cementu tymczasowego. Materiał ten jest przeznaczony do stosowania jako cement stałý.
4. Używać koferdalu w celu uniknięcia zanieczyszczenia i kontroli wilgoci.
5. Użyć preparatu zabezpieczającego miazgę w ubytku w okolicy przymiązgowej lub w razie przypadkowego odsłonięcia miazgi.
6. W przypadku stosowania materiałów tymczasowych zawierających taninę lub tlenek magnezu należy usunąć je całkowicie, aby zapobiec przebarwieniu.
7. W przypadku stosowania środków hemostatycznych zawierających chlorek glinu należy ograniczyć ich ilość do minimum oraz zachować ostrożność, aby zapobiec styczności z powierzchnią adhezyjną. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może osłabić siłę wiązania do tkanek zębów.
8. Podczas opracowania ubytku należy całkowicie usunąć wszelkie podkłady, amalgamat i tymczasowe materiały uszczelniające, aby uniknąć słabej adhezji.
9. Nie mieszać produktu z innymi materiałami dentystycznymi.
10. Jeśli pojemnik i/lub instrumenty przeznaczone do tego produktu są uszkodzone, należy podjąć działania mające na celu ochronę użytkownika przed niebezpieczeństwem i natychmiast przerwać stosowanie.
11. Nie używać tej samej szczoteczki aplikatora do produktu Tooth Primer i produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

#### [Paste]

1. Odcień Opaque powinien być samoutwardzony do końcowego utwardzania z powodu jego małej głębokości utwardzania. Obrzeża uzupełnienia protetycznego można utwardzać światłem.
2. Produkt Paste należy zużyć w ciągu 2 minut po wydzieleniu.
3. Polimeryzację pasty przyspieszyć kontakt z produktem Tooth Primer. Procedurę należy wykonać w ciągu podanego w poniżej tabeli czasu pracy. W przypadku cementowania wielu licówek produkt Paste wolno nakładać tylko na jedną licówkę w tym samym czasie.

Czas wiązania produktu Paste w jamie ustnej (w temperaturze 37°C, po styczności z produktem Tooth Primer)

Czas pracy	60 sekund
Czas wiązania	3 minuty

4. Należy uważać, aby zapobiec niepotrzebnemu narażeniu na bezpośrednie nasłonecznienie lub światło lamp operacyjnych. Produkt Paste zawiera światłoutwardzalny katalizator, który jest wysoce fotoreaktywny. Podczas cementowania należy dostosować kąt i/lub odległość lampy stomatologicznej w celu zmniejszenia natężenia światła wpadającego do jamy ustnej, aby zapobiec przedwczesnej polimeryzacji pasty.
5. Nie stosować spiralni Lentulo do wprowadzania pasty do kanału korzeniowego.
6. Jeśli wkłady stomatologiczne mają być wprowadzone do kilku kanałów korzeniowych jednego zęba, należy zakończyć osadzanie wkładu w jednym kanale korzeniowym przed przejściem do kolejnego. Uważać, aby nadmiar cementu nie przeszedł do innego kanału korzeniowego.
7. W przypadku wydzielania cementu w jamie ustnej przy użyciu końcówki mieszającej lub końcówki endo należy uważać, aby uniknąć skażenia krzyżowego. Przykryć całą strzykawkę jednorazową barierą z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zanieczyszczeniu śliną i krvią. Zarówno przed użyciem, jak i po użyciu należy zdezynfekować strzykawkę przez jej wytracie chłonnym wacikiem z alkoholem.
8. Nadmiar cementu można usunąć po punktowych utwardzaniu światłem przez 3-5 sekund. Przy usuwaniu nadmiaru cementu przytrzymać uzupełnienie na miejscu, aby uniknąć ewentualnego jego uniesienia wskutek możliwej obecności niedostatecznego utwardzonego cementu na bazie żywicy.

#### [Try-in Paste]

1. Stosowanie produktu Try-in Paste należy ograniczyć do sprawdzania dopasowania odcienia produktu PANAVIA V5 Paste.
2. Produkt Try-in Paste nie wieje. Nie używać go do uzupełnienia cementowych.
3. Na końcówce strzykawki Try-in Paste może pojawiać się przezroczysty płyn. W przypadku obecności tego przezroczystego płynu należy go wydzielić i wyrzucić, ponieważ oddzielony płyn może mieć wpływ na dopasowanie odcienia.
4. Ocena odcienia przy użyciu produktu Try-in Paste należy przeprowadzać przy takiej samej przybliżonej grubości produktu Try-in Paste jak utwardzonego cementu.
5. Po użyciu dokładnie zmyć wodą produkt Try-in Paste z powierzchni uzupełnienia protetycznego i zębą w celu uniknięcia słabej adhezji.

#### [Tooth Primer]

1. Zastosować w ciągu 5 minut po wydzieleniu.
2. Nie używać do obróbki powierzchni łączników i nadbudów implantów oraz uzupełnień protetycznych (wkładów, nakładów, koron, mostów i licówek). Polimeryzacja pasty będzie przyspieszona, a czas pracy będzie niewystarczający.
3. Stosować wyłącznie z produktem PANAVIA V5 Paste. **Nie** używać w połączeniu z innym cementem na bazie żywicy (np. PANAVIA F 2.0 lub CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Wystarczająco oczyścić ubytek, aby zapobiec słabemu wiązaniu. Jeśli powierzchnia adhezyjna jest zanieczyszczona śliną lub krvią, należy ją dokładnie umyć i wysuszyć. Następnie ponownie nanieść produkt Tooth Primer.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Produkt CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS należy zastosować wkrótce po wydzieleniu. Produkt CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS zawiera lotny etanol. Wraz z odparowaniem rozpuszczalnika zwiększa się lepkość, co może utrudnić aplikację.

- Wiązanie (lub cementowanie) należy przeprowadzić wkrótce po obróbce powierzchni uzupełnienia protetycznego produktem CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
- Jeśli poddawana obróbce powierzchnia jest zanieczyszczona śliną lub kwią, należy przemyć ją wodą, osuszyć, oczyścić produktem K-ETCHANT Syringe i powtórzyć procedurę.

#### [K-ETCHANT Syringe]

- Należy uważać, aby nie zanieczyć śliną lub kwią. Jeśli poddawana obróbce powierzchnia jest zanieczyszczona, należy powtórzyć procedurę.
- Należy uważać, aby uniknąć skażenia krzyżowego. Zarówno przed użyciem, jak i po użyciu należy zdęzynfekować strzykawkę przez jej wytracie chłonnym wacikiem z alkoholem. Przykryć całą strzykawkę jednorazową barierą z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zanieczyszczeniu śliną i kwią.
- Jeśli produkt przedostanie się na odzież, należy splukać go wodą.
- Po każdym użyciu należy zdjąć igłę do aplikacji ze strzykawki, a strzykawkę natychmiast ponownie szczelnie zamknąć nasadką.
- Wytwarzanie żywej zębiny może spowodować wrażliwość pozabiegową.

#### [Stomatologiczna lampa polimeryzacyjna]

- Używać zgodnie z instrukcją użycia stomatologicznej lampy polimeryzacyjnej.
- Nie patrzeć bezpośrednio na źródło światła. Zaleca się założenie okularów ochronnych.
- Mate natężenie światła powoduje słabą adhezję. Należy sprawdzić lampę pod kątem okresu eksploatacji, a końcówkę lampy polimeryzacyjnej – pod kątem zanieczyszczeń. Zaleca się sprawdzanie mocy lampy polimeryzacyjnej przy użyciu specjalnego urządzenia pomiarowego w odpowiednich odstępach czasu.
- Emitująca światło końcówka stomatologicznej lampy polimeryzacyjnej powinna znajdować się jak najbliżej i możliwie najbardziej pionowo w stosunku do powierzchni żywicy. Jeśli duża powierzchnia żywicy ma być utwardzana światłem, zaleca się jej podział na mniejsze odcinki i oddzielną polimeryzację każdego odcinka.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić warunki wymagane do utwardzenia mieszanych pasty poprzez zapoznanie się z czasami polimeryzacji światłem, które są podane w niniejszej instrukcji użycia.

#### **3. Środki ostrożności podczas przechowywania**

- Produkt należy użyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nieużywane produkty Paste, Tooth Primer i CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS należy przechowywać w temperaturze 2-8°C (36-46°F). Przed użyciem w ciągu 15 minut doprowadzić do temperatury pokojowej, aby przywrócić ich normalną lepkosć i właściwości utwardzania. Nieużywane produkty Try-in Paste i K-ETCHANT Syringe należy przechowywać w temperaturze 2-25°C (36-77°F).
- Produkt musi być chroniony przed nadmierną temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami zapłonu.
- Butelkę lub strzykawkę należy zamknąć z powrotem, gdy tylko płyn lub pasta zostaną wydzielone z butelki lub strzykawki. Zapobiega to odparowaniu lotnych składników.
- Produkt musi być przechowywany w odpowiednim miejscu, do którego dostęp mają tylko lekarze stomatolodzy.

#### VII. KOMPONENTY

Zawartość i ilość można znaleźć na zewnętrznej stronie opakowania.

##### <Główne składniki>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

##### (1) Paste A

- Diglycidylometakrylan bisfenolu A (Bis-GMA)
- Dimetakrylan glikolu trietylenowego (TEGDMA)
- Hydrofobowy dimetakrylan aromatyczny
- Hydrofilowy dimetakrylan alifatyczny
- Inicjatory
- Akceleratory
- Silanizowany wypełniacz ze szkła barowego
- Silanizowany wypełniacz ze szkła fluoro-glinowo-krzemowego
- Koloidalny dwutlenek krzemu


##### (2) Paste B

- Diglycidylometakrylan bisfenolu A (Bis-GMA)
- Hydrofobowy dimetakrylan aromatyczny
- Hydrofilowy dimetakrylan alifatyczny
- Silanizowany wypełniacz ze szkła barowego
- Silanizowany wypełniacz z tlenku glinu
- Akceleratory
- dl-kamforochinon
- Pigmenty

Całkowita ilość wypełniacza nieorganicznego wynosi około 38% obj.

Rozmiar cząstek wypełniaczy nieorganicznych wynosi od 0,01 µm do 12 µm.

#### Komponenty przyrządu



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerol
- Silanizowany dwutlenek krzemu
- Silanizowany koloidalny dwutlenek krzemu
- Koloidalny dwutlenek krzemu
- Pigmenty

- Tooth Primer

- 10-metakryloksydecylu diwodorofosforan (MDP)
- 2-hydroksyetylu metakrylan (HEMA)
- Hydrofilowy dimetakrylan alifatyczny
- Akceleratory

- Woda

#### 4) K-ETCHANT Syringe

- Kwas fosforowy
- Woda
- Koloidalny dwutlenek krzemu
- Pigment

#### 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakryloksypropilo-trimetoksyilan
- 10-metakryloksydecylu diwodorofosforan (MDP)
- Etanol

#### 6) Akcesoria

- Mixing tip (Końcówka mieszająca)
- Endo tip (S) (Końcówka endo (S))
- Needle tip (E) (do K-ETCHANT Syringe) (Igła do aplikacji (E) (do produktu K-ETCHANT Syringe))
- Applicator brush (fine <silver>) (Szczoteczka aplikatora (ciemna <srebrna>))
- Mixing dish (Miska do mieszania)

#### VIII. POSTĘPOWANIE KLINICZNE

##### A. Procedura standardowa I (Wskazania [1], [2] i [3])

- Cementowanie koron, mostów, wkładów i nakładów
- Cementowanie licówek
- Cementowanie adhezyjnych mostów i szyn

##### A-1. Czyszczenie opracowanego zęba (ząb, metal, żywica kompozytowa)

W przypadku cementowania do opracowanego zęba należy w zwykły sposób usunąć tymczasowy materiał uszczelniający i cement tymczasowy. Ubytek należy oczyścić, stosując kontrolę wilgoci.

##### A-2. Próbane dopasowanie i dostosowanie uzupełnienia protetycznego

- Przymierzyć próbane uzupełnienie protetyczne w celu sprawdzenia jego dopasowania do opracowanego zęba zgodnie z potrzebą.
- W razie potrzeby nanieść wybrany odcień produktu Try-in Paste na powierzchnię cementowania uzupełnienia i przymierzyć próbne uzupełnienie na opracowanym zębie. Szczoteczką usunąć nadmiar produktu Try-in Paste z krawędzi. Odcień produktu Try-in Paste odpowiada odcienniem utwardzonego cementu (produktu PANAVIA V5 Paste).
- Sprawić odcień pod kątem najlepszego dopasowania koloru, a następnie usunąć uzupełnienie protetyczne. Całkowicie zmyć wodą produkt Try-in Paste zewnętrznej powierzchni uzupełnienia protetycznego i opracowanej powierzchni zęba.

##### A-3. Kondycjonowanie powierzchni uzupełnienia protetycznego

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia materiału do uzupełnień protetycznych. W przypadku braku dokładnych instrukcji zalecamy następujące procedury i sposób aplikacji produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*W przypadku powierzchni adhezyjnej wykonanej z ceramiki z tlenkami metali (np. KATANA Zirconia) lub metalu:*

- Nadać szorstkość powierzchni adhezyjnej poprzez piaskowanie proszkiem tlenku glinu (30-50 µm) przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-58 psi). Ciśnienie powietrza i rozmiar cząstek proszku należy odpowiednio dobrać do materiału i/lub kształtu uzupełnienia protetycznego, zachowując ostrożność, aby uniknąć odprysków.
- Czyścić uzupełnienie protetyczne w myjce ultradźwiękowej przez 2 minuty, a następnie osuszyć strumieniem powietrza.

*W przypadku powierzchni adhezyjnej wykonanej z ceramiki na bazie dwutlenku krzemu (np. konwencjonalnej porcelany, dwukrzemianu litu), ceramiki hybrydowej lub żywicy kompozytowej:*

W zależności od rodzaju uzupełnienia protetycznego można zastosować trawienie kwasem lub piaskowanie:

- Trawienie kwasem (np. konwencjonalna porcelana, dwukrzemian litu):*
- Wytrawić powierzchnię adhezyjną roztworem kwasu fluorowodorowego zgodnie z instrukcją użycia materiału do uzupełnienia protetycznych lub nanieść produkt K-ETCHANT Syringe na powierzchnię adhezyjną i pozostawić na 5 sekund.
  - Oczyścić powierzchnię adhezyjną wodą i wysuszyć.

*Piaskowanie (np. żywica kompozytowa):*

- Nadać szorstkość powierzchni adhezyjnej poprzez piaskowanie proszkiem tlenku glinu (30-50 µm) przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-29 psi). Ciśnienie powietrza i rozmiar cząstek proszku należy odpowiednio dobrać do materiału i/lub kształtu uzupełnienia protetycznego, zachowując ostrożność, aby uniknąć odprysków.
- Czyścić uzupełnienie protetyczne w myjce ultradźwiękowej przez 2 minuty, a następnie osuszyć strumieniem powietrza.

##### A-4. Aplikacja produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na uzupełnienie protetyczne

- Jeśli powierzchnia adhezyjna jest wykonana z żywicy kompozytowej, nanieść produkt K-ETCHANT Syringe na powierzchnię adhezyjną i pozostawić na 5 sekund, a następnie wypłukać i osuszyć.
- Szczoteczką aplikatora nanieść produkt CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na powierzchnię adhezyjną uzupełnienia protetycznego. Po aplikacji dostatecznie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza.

#### [UWAGA]

W celu uzyskania optymalnej wydajności możliwe jest zastosowanie produktu ALLOY PRIMER na powierzchni stopu metali szlachetnych zamiast produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Należy zapoznać się z instrukcją użycia produktu ALLOY PRIMER.

#### A-5. Aplikacja produktu Tooth Primer na opracowany ząb

W zależności od rodzaju powierzchni adhezyjnej i/lub procedury należy postępować w opisany poniżej sposób przed aplikacją produktu Tooth Primer.

##### Wytrawianie powierzchni szkliwa (opcjonalne, ale konieczne w przypadku licówek i mostów adhezyjnych):

Klinicznie odpowiednie wiązanie adhezyjne uzyskuje się poprzez aplikację produktu Tooth Primer bez dodatkowego etapu wytrawiania kwasem fosforowym. Jeśli powierzchnią adhezyjną jest nieopracowane szkliwo lub jeśli cementowy jest most adhezyjny lub licówki, należy nanieść produkt K-ETCHANT Syringe tylko na powierzchnię szkliwa i pozostawić na 10 sekund, następnie wypłukać oraz wysuszyć.

- (1) Szczoteczką aplikatora nanieść produkt Tooth Primer na cały opracowany ząb (ząb, metal, żywica kompozytowa) i pozostawić na miejscu przez 20 sekund. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do styczności śliny lub wysieków z opracowanymi powierzchniami.
- (2) Wacikiem ostrożnie usunąć nadmiar płynu Tooth Primer z opracowanego zęba, zwłaszcza ze stopni na obrzeżach i z rogów opracowanego zęba.
- (3) Dokładnie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza. Użyć aspiratora podciśnieniowego, aby zapobiec rozpraszaniu się płynu Tooth Primer.

#### A-6. Przygotowanie strzykawki i akcesoriów

- (1) W zwykły sposób podłączyć końcówkę mieszającą lub końcówkę endo do strzykawki produktu PANAVIA V5 Paste.

##### [PRZESTROGA]

Przed podłączeniem końcówki mieszającej lub końcówki endo wycisnąć niewielkie ilości dwóch past, upewniając się, że przez dwa wyloty strzykawki są wydzielane równe ilości, a następnie wyrzucić je. W przypadku niestosowania jednakowych ilości pasty istnieje ryzyko słabej polimeryzacji.

##### [UWAGA]

- Po użyciu strzykawki należy przechowywać z nasadką. Podczas zakładania nasadki z powrotem na strzykawkę przed przechowywaniem należy upewnić się, że w nasadce nie znajduje się pasta.
- W przypadku wymiany starej końcówki mieszającej lub końcówki endo na nową należy obrócić ją o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyrównać występy końcówki mieszającej lub końcówki endo z rowkami w strzykawce. Usunąć ją ze strzykawki, przekręcając i naciskając w dół.
- Jeśli pasta utwardziła się i z tego powodu trudne jest wycisnięcie wymieszań pasty ze strzykawki, należy usunąć utwardzoną pastę odpowiednim narzędziem.
- Podczas zmiany kierunku końcówki endo obracać nasadkę dystalną i zachować ostrożność, aby nie zginać wąskiej dyszy dozującej.

#### A-7. Cementowanie uzupełnienia protetycznego

- (1) Nanieść wymieszana pastę na całą powierzchnię adhezyjną uzupełnienia protetycznego lub cały opracowany ząb. Jeśli pasta jest nanoszona bezpośrednio na cały opracowany ząb w jamie ustnej, krok (2) musi zostać rozpoczęty w ciągu 60 sekund od aplikacji pasty.
- (2) Umieścić uzupełnienie protetyczne na opracowanym zębicie.

#### A-8. Usuwanie nadmiaru cementu i końcowe utwardzanie

##### A-8-a. W przypadku odcieni Universal (A2), Clear, Brown (A4) lub White:

- (1) Usunąć nadmiar cementu jedną z dwóch poniższych metod:

##### Metoda usuwania utwardzonego punktowo nadmiaru cementu:

Nadmiar cementu utwardzać światłem w kilku punktach przez 3-5 sekund. Przytrzymując uzupełnienie protetyczne na miejscu, usunąć eksploratorem utwardzony punktowo nadmiar cementu. Zaleca się wcześniejsze ustalenie czasu polimeryzacji nadmiaru cementu poprzez utwardzanie światłem pewnej ilości pasty na podkładce do mieszania.

##### Metoda usuwania małą szczoteczką:

Nadmiar cementu pozostający na obrzeżach można usunąć małą szczoteczką.

Stomatologiczną lampą polimeryzacyjną utwardzić obrzeża uzupełnienia protetycznego.

Należy potwierdzić czas utwardzania poprzez zapoznanie się z tabelą 1. [W przypadku utwardzania obrzeży uzupełnienia możliwe jest ich pokrycie żelom ochronnym (np. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II) w celu uniknięcia tworzenia się warstwy inhibicji tlenowej zgodnie z instrukcją użycia].

- (2) Na koniec utwardzić cement jedną z dwóch poniższych metod:

##### Uzupełnienia protetyczne, które są nieprzezirne (np. korony metalowe):

Zaczekać na chemiczne utwardzenie cementu przez pozostawienie go do związania na 3 minut po umieszczeniu uzupełnienia protetycznego.

##### Uzupełnienia protetyczne, które są przezirne (np. wkłady ceramiczne):

Stomatologiczną lampą polimeryzacyjną utwardzić całą powierzchnię uzupełnienia protetycznego. Jeśli obszar, który ma być spolimeryzowany, jest większy niż końówka emitująca światło, należy podzielić proces ekspozycji na kilka aplikacji.

Należy potwierdzić czas utwardzania poprzez zapoznanie się z poniższą tabelą:

Tabela 1: Czas utwardzania w zależności od rodzaju źródła światła.

Rodzaj źródła światła (natężenie światła)	Czas utwardzania
NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED o dużym natężeniu* (powyżej 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Dwa razy przez 3-5 s
NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED* (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Lampa halogenowa (powyżej 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Efektywny zakres długości fal każdej lampy polimeryzacyjnej musi wynosić 400-515 nm.

\* Szczyt widma emisji: 450-480 nm.

Czas pracy i czas wiązania są zależne od temperatury otoczenia i temperatury w jamie ustnej, jak podano poniżej. Jeśli w instrukcji użycia nie podano temperatury w jamie ustnej, należy rozumieć, że wynosi ona 37°C (99°F). Należy pamiętać, że ten cement jest cementem podwójnie utwardzalnym, a więc wrażliwym na światło sztuczne i naturalne.

Tabela 2: Czas pracy i czas wiązania (przy cementowaniu koron, mostów, wkładów, nakładów, licówek i mostów adhezyjnych)

Czas pracy po pierwszym wydzieleniu (23°C/73°F)	2 min
Czas pracy po wprowadzeniu pasty do ubytku (37°C/99°F)	60 s
Utwardzanie punktowe do usunięcia nadmiaru cementu	3-5 s
Utwardzanie końcowe po umieszczeniu uzupełnienia protetycznego	
światłoutwardzanie (LED)	10 s *
samoutwardzanie (37°C/99°F)	3 min

\* Czas utwardzania przy użyciu NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA LED (natężenie światła: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>).

#### A-8-b. W przypadku odcienia Opaque:

- (1) Nadmiar cementu pozostający na obrzeżach można usunąć małą szczoteczką.

Stomatologiczną lampą polimeryzacyjną utwardzić obrzeża uzupełnienia protetycznego. Należy potwierdzić czas utwardzania poprzez zapoznanie się z tabelą 1.

[W przypadku utwardzania obrzeży uzupełnienia możliwe jest ich pokrycie żelom ochronnym (np. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II) w celu uniknięcia tworzenia się warstwy inhibicji tlenowej zgodnie z instrukcją użycia].

- (2) Zaczekać na chemiczne utwardzenie cementu przez pozostawienie go do związania na 3 minuty po umieszczeniu uzupełnienia protetycznego.

#### B. Procedura standardowa II (Wskazania [4])

[4] Cementowanie uzupełnień protetycznych na łącznikach i nadbudowach implantów

##### B-1. Czyszczenie łącznika lub nadbudowy implantu, próbne dopasowanie i dostosowanie uzupełnienia protetycznego, kondycjonowanie powierzchni uzupełnienia protetycznego

Patrz punkt „A-1”, „A-2” i „A-3”.

##### B-2. Aplikacja produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Szczoteczką aplikatora nanieść produkt CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na powierzchnię wewnętrzną uzupełnienia protetycznego oraz powierzchnię adhezyjną łączników lub nadbudów implantów. Po aplikacji dostatecznie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza.

##### [UWAGA]

W celu uzyskania optymalnej wydajności możliwe jest zastosowanie produktu ALLOY PRIMER na powierzchni stopu metali szlachetnych zamiast produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Należy zapoznać się z instrukcją użycia produktu ALLOY PRIMER.

##### B-3. Przygotowanie strzykawki i akcesoriów

Patrz punkt „A-6”.

##### B-4. Cementowanie uzupełnienia protetycznego

- (1) Nanieść wymieszana pastę na całą powierzchnię adhezyjną uzupełnienia protetycznego.

- (2) Umieścić uzupełnienie protetyczne na łączniku lub nadbudowie implantu.

##### B-5. Usuwanie nadmiaru cementu i końcowe utwardzanie

##### B-5-a. W przypadku odcieni Universal (A2), Clear, Brown (A4) lub White:

- (1) Usunąć nadmiar cementu. Patrz punkt „A-8-a (1)”.

- (2) Na koniec utwardzić cement jedną z dwóch poniższych metod:

##### Uzupełnienia protetyczne, które są nieprzezirne (np. korony metalowe):

Zaczekać na chemiczne utwardzenie cementu przez pozostawienie go do związania po umieszczeniu uzupełnienia protetycznego. Patrz tabela poniżej.

Tabela 3: Czas wiązania (przy cementowaniu uzupełnień protetycznych na łącznikach i nadbudowach implantów)

Utwardzanie końcowe po umieszczeniu uzupełnienia protetycznego	
samoutwardzanie (37°C/99°F)	5 min
samoutwardzanie (23°C/73°F)	10 min

##### Uzupełnienia protetyczne, które są przezirne (np. wkłady ceramiczne):

Stomatologiczną lampą polimeryzacyjną utwardzić całą powierzchnię uzupełnienia protetycznego. Jeśli obszar, który ma być spolimeryzowany, jest większy niż końówka emitująca światło, należy podzielić proces ekspozycji na kilka aplikacji.

Należy potwierdzić czas utwardzania poprzez zapoznanie się z tabelą 1.

##### B-5-b. W przypadku odcienia Opaque:

- (1) Zająć się nadmiarem cementu. Patrz punkt „A-8-b(1)”.

- (2) Zaczekać na chemiczne utwardzenie cementu przez pozostawienie go do związania po umieszczeniu uzupełnienia protetycznego. Patrz tabela 3.

#### C. Procedura standardowa III (Wskazania [5])

[5] Cementowanie wkładów i sztyftów korzeniowych

#### **C-1. Opracowanie ubytku i próbne dopasowanie sztyftu korzeniowego lub wkładu**

- (1) Opracować w zwykły sposób wypełnione endodontycznie kanały korzeniowe do wprowadzenia wkładu/sztyftu korzeniowego.  
Zapewnić kontrolę wilgoci przez użycie koferdaru.
- (2) Próbnie dopasować sztyft korzeniowy lub wkład dentystyczny (np. PANAVIA POST) o odpowiedniej grubości w opracowanym ubytku. W razie potrzeby przyciąć i wyrównać wkład. Zetrzeć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni sztyftu korzeniowego lub wkładu kawałkiem gazy lub wacikiem nasączonym etanolem.

#### **C-2. Piaskowanie sztyftu korzeniowego lub wkładu**

*Wypiąkać powierzchnię wkładu lub sztyftu korzeniowego zgodnie z krokiem „A-3”. Wkładów z włókna szklanego nie należy poddawać piaskowaniu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.*

#### **C-3. Obróbka sztyftu korzeniowego lub wkładu**

*W przypadku metalowego sztyftu korzeniowego lub metalowego wkładu:*

Szczoteczką aplikatora nanieść produkt CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na powierzchnię sztyftu korzeniowego lub wkładu. Po aplikacji dostatecznie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza.

##### **[UWAGA]**

W celu uzyskania optymalnej wydajności możliwe jest zastosowanie produktu ALLOY PRIMER na powierzchni stopu metali szlachetnych zamiast produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Należy zapoznać się z instrukcją użycia produktu ALLOY PRIMER.

*W przypadku sztyftu korzeniowego z żywicą, wkładu z włókna szklanego lub wkładu ceramicznego:*

- (1) Nanieść produkt K-ETCHANT Syringe na powierzchnię sztyftu korzeniowego lub wkładu. Pozostawić żel na miejscu na 5 sekund przed umyciem i osuszeniem.
- (2) Szczoteczką aplikatora nanieść produkt CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na powierzchnię sztyftu korzeniowego lub wkładu. Po aplikacji dostatecznie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza.

#### **C-4. Aplikacja produktu Tooth Primer**

- (1) Szczoteczką aplikatora nanieść produkt Tooth Primer do kanału korzeniowego i na ścianę ubytku oraz pozostawić na miejscu przez 20 sekund. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do styczności śliny lub wysieków z opracowywanymi powierzchniami.
- (2) Sączkiem papierowym ostrożnie usunąć nadmiar płynu Tooth Primer z kanału korzeniowego lub ubytku, zwłaszcza z rogów ubytku i wnętrza kanału korzeniowego.
- (3) Dokładnie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym powietrzem. Użyć aspiratora podciśnieniowego, aby zapobiec rozpraszaniu się płynu Tooth Primer.

#### **C-5. Przygotowanie strzykawki i akcesoriów**

Patrz punkt „A-6”.

#### **C-6. Umieszczenie sztyftu korzeniowego lub wkładu**

- (1) Nanieść wymieszana pastę na całą powierzchnię adhezyjną sztyftu korzeniowego lub wkładu lub na całą powierzchnię zęba w ubytku. Jeśli pasta jest nanoszona bezpośrednio do ubytku, krok (2) musi zostać rozpoczęty w ciągu 60 sekund od aplikacji cementu.
- (2) Szybko umieścić sztyft korzeniowy lub wkład w ubytku, lekko nim poruszając w celu uniemożliwienia pęcherzykom powietrza dostania się do kanałów korzeniowych.

#### **C-7. Postępowanie z nadmiarem cementu**

*W przypadku sztyftów korzeniowych:*

Patrz punkt „A-8-a (1)” lub „A-8-b (1)”.

*W przypadku wkładów dentystycznych:*

Szczoteczką aplikatora rozprowadzić nadmiar cementu po podstawie koronowej i głowce wkładu.

#### **C-8. Utwardzanie**

Utwardzić światłem krawędzie sztyftu korzeniowego lub wkładu. Patrz tabela 1 w punkcie „A-8”.

W przypadku odcienia opakerowego zaczekać na chemiczne utwardzenie cementu przez pozostawienie go do związymania na 3 minuty po umieszczeniu sztyftu korzeniowego lub wkładu.

#### **C-9. Przygotowanie do końcowego uzupełnienia**

*W przypadku sztyftów korzeniowych:*

Osadzić sztyft korzeniowy na około 6 minut i przed opracowaniem zęba filarowego upewnić się, że cement jest całkowicie utwardzony.

*W przypadku wkładów dentystycznych:*

Po umieszczeniu wkładu dentystycznego zastosować żywicę kompozytową do odbudowy rzębu zgodnie z jej instrukcją użycia.

Opracować ząb filarowy w ciągu 6 minut po umieszczeniu wkładu dentystycznego.

#### **D-3. Umieszczenie amalgamatu**

- (1) Nanieść wymieszana pastę na całą powierzchnię zęba w ubytku. Krok (2) musi zostać rozpoczęty w ciągu 60 sekund od aplikacji cementu.
- (2) Rozdrobniony amalgamat należy upychać na nieutwardzonej wymieszanej pastie. Kształtowanie okluzyjne można wykonać w zwykły sposób.

#### **D-4. Usuwanie nadmiaru cementu i końcowe utwardzanie**

Patrz punkt „A-8”.

##### **[GWARANCJA]**

Firma Kuraray Noritake Dental Inc. dokona wymiany każdego produktu, który okazał się być wadliwy. Firma Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, wynikowe lub szczególne, wynikające z aplikacji, stosowania lub nieumiejętności korzystania z tych produktów. Przed użyciem użytkownik powinien ustalić, czy produkty nadają się do danego celu. Użytkownik ponosi ryzyko i odpowiedzialność, które jest związane z użyciem.

##### **[UWAGA]**

Poważne wypadki, które można powiązać z tym produktem, należą zgłaszać wymienionemu niżej autoryzowanemu przedstawicielowi producenta oraz odpowiednim organom regulacyjnym kraju, którego rezydentem jest użytkownik i/lub pacjent.

##### **[UWAGA]**

„PANAVIA”, „CLEARFIL” i „ESTENIA” są znakami towarowymi firmy KURARAY CO., LTD.  
„KATANA” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NORITAKE CO., LIMITED.

#### **Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

#### **[EC REP] Kuraray Europe GmbH (Importer)**

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-PL 12/2019

#### **D. Procedura standardowa IV (Wskazania [6])**

[6] Wiązanie amalgamatu


#### **D-1. Czyszczenie struktury zęba**

Oczyścić ubytek i zapewnić kontrolę wilgoci w zwykły sposób.

#### **D-2. Aplikacja produktu Tooth Primer, przygotowanie strzykawki i akcesoriów**

Patrz punkt „A-5” i „A-6”.

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



8°C /  
46°F  
2°C /  
36°F

CE  
0197

## I. INTRODUCERE

PANAVIA V5 este un sistem de ciment adeziv pe bază de răsină. PANAVIA V5 este format din pasta de ciment (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS și K-ETCHANT Syringe. Pasta este un ciment radioopac, pe bază de răsină, cu dublă polimerizare (fotopolimerizare și/sau autopolimerizare), cu eliberare de fluor, pentru materiale ceramice (disilicat de litiu, zirconiu etc.), materiale ceramice hibride (de ex. ESTENIA C&B), rășini compozite și restaurări metalice. Aceasta este livrată prin intermediu unui sistem de auto-amestecare, care amestecă două componente în cantități egale. Aceasta este disponibil în următoarele 5 nuanțe: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White și Opaque. Nuanța Opaque trebuie să fie auto-polimerizată pentru polimerizarea finală, din cauza opacității sale pronunțate. Try-in Paste este un material de potrivire a nuanțelor care are o culoare și o transparență asemănătoare cu amestecul polimerizator de pastă. Tooth Primer este un primer cu auto-gravare pentru structura dintelui care acceleră polimerizarea pastei. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS este un primer dentar protetic universal care asigură o suprafață adezivă îmbunătățită pentru materiale ceramice, materiale ceramice hibride, rășini compozite și metale. K-ETCHANT Syringe este un gel de gravare care este compus dintr-o soluție apăsătoare de acid fosforic 35% și siliciu coloidal. PANAVIA V5 prezintă o stabilitate a colorilor și o radioopacitate de cel puțin 1 mm aluminiu. Nuanța Opaque este clasificată ca material de „Clasa 1”, Tip 2, iar celelalte materiale sunt clasificate ca materiale de „Clasa 3”, Tip 2, în conformitate cu ISO4049.

## II. INDICAȚII

PANAVIA V5 este indicat pentru următoarele utilizări:

- [1] Cimentarea coroanelor, punțiilor, inlay-urilor și onlay-urilor
- [2] Cimentarea fațetărilor
- [3] Cimentarea punțiilor și řinelor adezive
- [4] Cimentarea restaurărilor protetice pe bonturi și cadre pentru implant
- [5] Cimentarea pivoturilor și a dispozitivelor
- [6] Aderența amalgamului

## III. CONTRAINDIICAȚII

Pacienții cu antecedente de hipersensibilitate la monomerii de metacrilat

## IV. EFECTE ADVERSE POSIBILE

- [1] Mucoasa orală poate deveni albicioasă la contactul cu produsul din cauza coagulării proteinei. Acesta este de regulă un fenomen temporar care va dispărea în câteva zile. Instruiți pacienții ca în timpul periajului să evite iritarea zonei afectate.
- [2] K-ETCHANT Syringe poate cauza inflamație sau eroziune din cauza proprietăților sale chimice. Aveți grijă ca produsul să nu intre în contact cu pielea sau cu ochii.

## V. INCOMPATIBILITĂȚI

- [1] Pentru protecția pulpei sau etanșare temporară, nu utilizați materiale cu conținut de eugenol, deoarece eugenolul poate cauza decolorare și poate încetini procesul de polimerizare.
- [2] Nu utilizați agenți hemostatici care conțin compusi ferici, întrucât aceste materiale pot afecta aderența și pot provoca decolorarea marginii dintelui sau a gingiei înconjurătoare din cauza ionilor ferici rămași.
- [3] Nu utilizați o soluție de peroxid de hidrogen pentru curățarea cavitațiilor, deoarece aceasta poate slăbi rezistența aderenței la structura dintelui.

## VI. PRECAUȚII

### 1. Măsuri de siguranță

1. Acest produs conține substanțe care pot cauza reacții alergice. Evitați utilizarea produsului la pacienții cu alergii cunoscute la monomerii de metacrilat sau la oricare alte componente.
2. Dacă pacientul prezintă o reacție de hipersensibilitate, cum ar fi eruptii cutanate, eczeme, semne de inflamație, ulceratii, edem, prurit sau amorțeală, întrerupeți utilizarea produsului și solicitați asistență medicală.
3. Pentru a preveni hipersensibilizarea, evitați contactul direct cu pielea și/sau țesuturile moi. Când utilizați produsul, purtați mănuși sau luati măsuri de precauție adecvate.
4. Aveți grijă ca produsul să nu intre în contact cu pielea sau cu ochii. Înainte de a utiliza produsul, acoperiți ochii pacientului cu un prosop sau cu ochelari de protecție, pentru a-i proteja în cazul împreșcării materialului.
5. Dacă produsul intră în contact cu țesuturile organismului uman, luati următoarele măsuri:
  - <Dacă produsul intră în ochi>  
Clătiți imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.
  - <Dacă produsul intră în contact cu pielea sau cu mucoasa orală>  
Stergeți imediat zona cu o buletă de vătă sau cu un tampon de tifon înmuiat în alcool și clătiți cu apă din abundență.
6. Procedați cu atenție pentru a evita înghițirea accidentală a produsului de către pacient.
7. Pentru a preveni contaminarea încrucisată, nu reutilizați vârful de amestecare, vârful endo, vârful acului și pensula de aplicare. Acestea sunt de unică folosință și trebuie eliminate după utilizare.

8. Pentru a preveni infecția, eliminați acest produs ca deșeu medical. Pentru a preveni vătămările corporale, vârful acului trebuie eliminat după acoperirea acestuia.

### 2. Măsuri de precauție privind manevrarea și manipularea

【Măsuri de precauție obișnuite】

1. Produsul nu se utilizează în alte scopuri în afara celor specificate în secțiunea [II. INDICAȚII].
2. Utilizarea acestui produs este limitată la profesioniștii din domeniul stomatologiei.
3. Nu utilizați produsul ca ciment provizoriu. Acest material este destinat utilizării ca ciment permanent.
4. Pentru a preveni contaminarea și pentru a controla umiditatea, utilizați o digă de cauciuc.
5. Utilizați un agent pentru coafaj pulpar în cazul cavitațiilor situate în apropierea pulpei sau al expunerii accidentale a pulpei.
6. Când utilizați materiale temporare care conțin tanin sau magnezu, îndepărtați-le complet pentru a evita decolorare.
7. Când utilizați agenți hemostatici care conțin clorură de aluminiu, minimizați cantitatea și procedați cu grijă pentru a evita contactul cu suprafața aderență. Dacă nu faceți acest lucru, este posibil să se diminueze rezistența aderenței de structura dintelui.
8. Înlăturăți complet toate materialele de căptușeală, amalgamul și materialele de etanșare temporară atunci când pregătiți cavitatea, pentru a evita aderența slabă.
9. Nu combinați produsul cu niciun alt material dentar.
10. Dacă recipientele și/sau instrumentele pentru acest produs sunt deteriorate, protejați-vă împotriva pericolului și întrerupeți imediat utilizarea acestora.
11. Nu utilizați aceeași pensulă de aplicare pentru Tooth Primer și pentru CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### 【Paste】

1. Nuanța Opaque trebuie să fie auto-polimerizată pentru polimerizarea finală datorită adâncimii sale scăzute de polimerizare. Marginile restaurării protetice pot fi fotopolimerizate.

2. Pasta trebuie utilizată în interval de 2 minute de la distribuire.
3. Polimerizarea pastei va fi accelerată prin contactul cu Tooth Primer. Procedura trebuie să fie efectuată în timpul de lucru menționat în tabelul de mai jos. Pasta trebuie să se aplique numai pe o singură fațetă atunci când se cimentează mai multe fațetări.

Timpul de priză a pastei în cavitatea bucală (la 37°C, după ce intră în contact cu Tooth Primer)

Temperatura	60 de secunde
Temperatura	3 minute

4. Aveți grijă să împiedicați expunerea inutilă a luminoișă a soarelui sau la lumina de lucru. Pasta conține un catalizator fotopolimerizabil care are o reacție foarte puternică la lumină. În timpul cimentării, reglați unghiul și/sau distanța luminii dentare, pentru a reduce intensitatea luminișă care pătrunde în cavitatea bucală, pentru a preveni polimerizarea prematură a pastei.
5. Nu utilizați un ac Lentulo spiralat pentru a introduce pasta în canalul radicular al dintelui.
6. Dacă doriti să introduceți pivoturi dentare în mai multe canale radiculare ale unui dinte, finalizați plasarea pivotului într-un canal radicular înainte de a continua cu următorul. Asigurați-vă că împiedicați cimentul în exces să pătrundă în alt canal radicular.
7. Atunci când se distribuie cimentul intraoral utilizând vârful de amestecare sau vârful endo, aveți grijă să evitați contaminarea încrucisată. Acoperiți întreaga seringă cu o barieră din plastic de unică folosință, pentru a evita contaminarea cu salivă și cu sânge. Dezinfectați seringa prin stergere cu un tampon de bumbac absorbant îmbăbit în alcool atât înainte, cât și după utilizare.
8. Cimentul în exces poate fi îndepărtat după ce se fotopolimerizează timp de 3-5 secunde. Când îndepărtați excesul de ciment, țineți restaurarea pe loc, pentru a evita posibilitatea ridicării acesteia, deoarece este posibil să existe ciment pe bază de răsină insuficient polimerizat.

### 【Try-in Paste】

1. Utilizarea Try-in Paste trebuie să se limiteze la verificarea potrivirii nuanțelor cu PANAVIA V5 Paste.

2. Try-in Paste nu se întărește. Nu o folosiți la cimentarea restaurărilor.
3. Este posibil să apară un lichid transparent în vârful seringii cu Try-in Paste. Dacă acest lichid transparent este prezent, acesta trebuie să fie eliminat, deoarece lichidul separat poate afecta potrivirea nuanțelor.
4. Evaluarea nuanțelor cu Try-in Paste trebuie să se efectueze folosind aceeași grosime aproximativă de Try-in Paste ca a cimentului întărit.
5. După utilizare, spălați bine cu apă Try-in Paste, de pe suprafața restaurării și a dintelui, pentru a evita aderența slabă.

### 【Tooth Primer】

1. Utilizați în interval de 5 minute după distribuire.
2. Nu utilizați pentru tratamentul de suprafață al bonturilor de implant, cadrelor și restaurărilor protetice (inlay-uri, onlay-uri, coroane, punți și fațetări). Polimerizarea pastei va fi accelerată, iar timpul de lucru va fi insuficient.
3. Utilizați numai împreună cu PANAVIA V5 Paste. Nu utilizați în combinație cu alte cimenturi pe bază de răsină (de ex. PANAVIA F 2.0 sau CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Curățați suficient cavitatea pentru a evita aderența slabă. Dacă suprafața aderență este contaminată cu salivă sau sânge, spălați-o bine și uscați-o înainte de aplicarea agentului adeziv. Apoi aplicați din nou Tooth Primer.

### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS trebuie să fie utilizat la scurt timp după distribuire. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS conține etanol volatil. Odăță cu evaporarea solventului, viscozitatea crește și poate face dificilă aplicarea.
2. Efectuați aderarea (sau cimentarea) la scurt timp după tratarea suprafeței de restaurare cu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Dacă suprafața tratată este contaminată cu salivă sau cu sânge, spălați-o cu apă, uscați-o, curățați cu K-ETCHANT Syringe și tratați-o din nou.

### **[K-ETCHANT Syringe]**

- Aveți grijă să nu o contamină cu salivă sau cu sânge. Dacă suprafața tratată este contaminată, tratați-o din nou.
- Aveți grijă să evitați contaminarea încrucișată. Dezinfecția seringă prin stergere cu un tampon de bumbac absorbant îmbibat în alcool atât înainte, cât și după utilizare. Acoperiți întreaga seringă cu o barieră din plastic de unică folosință, pentru a evita contaminarea cu salivă și cu sânge.
- Dacă produsul intră în contact cu îmbrăcăminte, îndepărtați-l prin spălare cu apă.
- După fiecare utilizare, îndepărtați vârful de ac de pe seringă și puneți imediat capacul înapoi pe seringă, strângându-l bine.
- Gravarea dentinelor vitale poate provoca sensibilitate postoperatorie.

### **[Lampa de fotopolimerizare dentară]**

- Utilizați-o în conformitate cu instrucțiunile de utilizare pentru lămpile de fotopolimerizare dentară.
- Nu priviți direct în sursa de lumină. Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție.
- Intensitatea scăzută a lumini cauzează o aderență slabă. Verificați durata de viață a lămpii și vârful ghidare al lămpii de fotopolimerizare dentară pentru a vă asigura că nu există semne de contaminare. La intervale adecvate, este recomandabil să verificați intensitatea lămpii de fotopolimerizare dentară folosind un dispozitiv adecvat de evaluare a luminii.
- Vârful de emisie al lămpii de fotopolimerizare dentară trebuie să fie vertical față de aceasta. Dacă o suprafață mare de răsină trebuie să fie fotopolimerizată, se recomandă să împărțiți zona în mai multe secțiuni și să fotopolimerizați fiecare secțiune separat.
- Verificați condițiile necesare pentru a polimeriza amestecul de pastă, consultând timpuri de fotopolimerizare indicați în aceste instrucțiuni pentru utilizare, înainte de a utiliza produsul.

### **3. Măsuri de precauție privind depozitarea**

- Produsul trebuie utilizat până la data de expirare indicată pe ambalaj.
- Paste, Tooth Primer și CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS trebuie depozitate (2-8 °C/36-46 °F) atunci când nu sunt utilizate și trebuie aduse la temperatura camerei timp de 15 minute înainte de utilizare, pentru redobândirea văcozoității și a proprietăților normale de polimerizare. Try-in Paste și K-ETCHANT Syringe trebuie depozitate la 2-25°C/36-77°F atunci când nu sunt utilizate.
- Feriti produsul de căldură excesivă, de lumina directă a soarelui sau de foc deschis.
- Capacul flaconului sau al seringii trebuie pus la loc imediat ce lichidul sau pasta au fost distribuite din flacon sau din seringă. Aceasta împiedică evaporarea ingredientelor volatile.
- Produsul trebuie depozitat într-un loc adecvat, la care are acces numai personalul stomatologic.

## **VII. COMPONENTE**

Vă rugăm să consultați exteriorul ambalajului pentru informații privind conținutul și cantitatea.

### **<Ingridentele principale>**

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

#### **(1) Paste A**


- Bisfenol A diglicidilmetacrilat (Bis-GMA)
- Trieteneglicol dimetacrilat (TEGDMA)
- Dimetacrilat aromatic hidrofob
- Dimetacrilat alifatic hidrofil
- Initiatori
- Acceleratoare
- Material de umplutură din fibră de sticlă din bariu silanizat
- Material de umplutură din sticlă cu fluoroaluminosilicat silanizat
- Siliciu coloidal

#### **(2) Paste B**

- Bisfenol A diglicidilmetacrilat (Bis-GMA)
- Dimetacrilat aromatic hidrofob
- Dimetacrilat alifatic hidrofil
- Material de umplutură din fibră de sticlă din bariu silanizat
- Material de umplutură cu oxid de aluminiu silanizat
- Acceleratoare
- dl-camforchinonă
- Pigmenți

Cantitatea totală de material de umplutură anorganic este de aproximativ 38 vol%. Dimensiunea particulelor din materialele de umplutură anorganice variază de la 0,01 µm la 12 µm.

### **Componentele dispozitivului**



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerol
- Siliciu silanizat
- Siliciu coloidal silanizat
- Siliciu coloidal
- Pigmenți

- Tooth Primer

- 10-metacrilooxidecile dihidrogen fosfat (MDP)
- 2-hidroxietil metacrilat (HEMA)
- Dimetacrilat alifatic hidrofil
- Acceleratoare
- Apă

- K-ETCHANT Syringe

- Acid fosforic
- Apă

- Siliciu coloidal
- Pigment

### **5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

- 3-metacriloxipropil trimetoxisilan
- 10-metacrilooxidecile dihidrogen fosfat (MDP)
- Etilen

### **6) Accesorii**

- Mixing tip (Vârf de amestecare)
- Endo tip (S) (Vârf endo (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Vârf ac (E) (pentru K-ETCHANT Syringe))
- Applicator brush (fine <silver>) (Pensulă de aplicare (<argintiu> fină))
- Mixing dish (Vas de amestecare)

## **VIII. PROCEDURI CLINICE**

### **A. Procedura standard I (Indicații [1], [2] și [3])**

- Cimentarea coroanelor, punților, inlay-urilor și onlay-urilor
- Cimentarea fațetărilor
- Cimentarea punților și shinelor adezive

#### **A-1. Curățarea dintilor pregătiți (dinti, metal, răsină compozită)**

Când cimentați dinii pregătiți, îndepărtați materialul de etanșare temporară și cimentul temporar așa cum faceți de obicei; curățați cavitatea controlând umiditatea.

#### **A-2. Proba adaptării și ajustarea unei restaurări**

- Fixați de probă restaurarea protetică, pentru a verifica dacă se fixează pe dintele pregătit, după cum este necesar.
- Dacă este necesar, aplicați nuanță selectată de Try-in Paste pe suprafața de cimentare a restaurării și fixați de probă restaurarea pe dintele pregătit. Îndepărtați excesul de Try-in Paste de pe margini cu o perie. Nuanțele de Try-in Paste corespund celor ale cimentului întărit (PANAVIA V5 Paste).
- Verificați nuanță pentru cea mai bună potrivire a colorilor și apoi îndepărtați restaurarea. Folosind apă, spălați complet Try-in Paste de pe suprafața interioară a restaurării și de pe suprafața dintelui pregătit.

#### **A-3. Prelucrarea suprafeței protetice de restaurare**

Respectați instrucțiunile de utilizare pentru materialul de restaurare. În absența instrucțiunilor specifice, vă recomandăm următoarele proceduri și aplicarea de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

##### **Dacă suprafața aderență este ceramică cu oxid de metal (de ex. KATANA Zirconia) sau metal:**

- Degroșiți suprafața aderență prin sablarea cu pulbere de aluminiu (30-50 µm), utilizând o presiune a aerului de 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm², 15-58 psi). Presiunea aerului și dimensiunea pulberilor trebuie ajustate corespunzător, pentru a se potrivi cu materialul și/sau cu forma restaurării protetice, procedând cu grijă pentru a împiedica sfârâmarea.
- Curățați restaurarea protetică într-o unitate de curățare cu ultrasunete timp de 2 minute, apoi uscați-o cu un jet de aer.

##### **Dacă suprafața aderență este ceramică pe bază de siliciu (de ex. portelan convențional, disilicat de litiu), materiale ceramice hibride sau răsină compozită:**

În funcție de tipul de restaurare, se poate utiliza Tratamentul cu acid sau Tratamentul de sablare:

##### **Tratamentul cu acid (de ex. portelan convențional, disilicat de litiu):**

- Grăviți suprafața aderență cu o soluție de acid fluorhidric, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare pentru materialul de restaurare sau aplicați K-ETCHANT Syringe pe suprafața aderență și lăsați să acioneze timp de 5 secunde.
- Curățați suprafața aderență cu apă și uscați-o.

##### **Tratamentul de sablare (de ex. răsină compozită):**

- Degroșiți suprafața aderență prin sablarea cu pulbere de aluminiu (30-50 µm), utilizând o presiune a aerului de 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm², 15-29 psi). Presiunea aerului și dimensiunea pulberilor trebuie ajustate corespunzător, pentru a se potrivi cu materialul și/sau cu forma restaurării protetice, procedând cu grijă pentru a împiedica sfârâmarea.
- Curățați restaurarea protetică într-o unitate de curățare cu ultrasunete timp de 2 minute, apoi uscați-o cu un jet de aer.

### **A-4. Aplicarea de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe restaurarea protetică**

- Dacă suprafața aderență este răsină compozită, aplicați K-ETCHANT Syringe pe suprafața aderență și lăsați să acioneze timp de 5 secunde; clătiți și uscați.
- Aplicați CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața aderență a restaurării cu o pensulă de aplicare. După aplicare, uscați suficient toată suprafața aderență, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei.

### **[OBSERVAȚIE]**

Pentru performanțe optime, ALLOY PRIMER poate fi utilizat pe suprafața aliajului de metal prețios în loc de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru ALLOY PRIMER.

### **A-5. Aplicarea Tooth Primer pe dintele pregătiți**

În funcție de tipul suprafeței aderențe și/sau al procedurii, tratați în conformitate cu instrucțiunile de mai jos înainte de aplicarea Tooth Primer.

##### **Gravarea suprafeței smalțului (Opțională, dar necesară pentru fațetări și pentru punți adezive):**

Aderența adecvată din punct de vedere clinic este obținută prin aplicarea Tooth Primer, fără o etapă suplimentară de gravare cu acid fosforic. Dacă suprafața aderență este smalt integră sau dacă se cimentează o punte adezivă sau fațetări, aplicați K-ETCHANT Syringe numai pe suprafața smalțului și lăsați să acioneze timp de 10 secunde; clătiți și uscați.

- (1) Aplicați Tooth Primer pe întregul dint pregătit (dinte, metal, răsină compozită) cu pensulă de aplicare și lăsați să acționeze timp de 20 de secunde. Procedați cu atenție pentru a evita contactul suprafeteelor tratate cu saliva sau exsudate.
- (2) Utilizați o buleță de vată pentru a îndepărta cu atenție orice exces de lichid Tooth Primer de pe dintele pregătit, în special de la punctele de sprijin spre marginile și colțurile dintelui pregătit.
- (3) Uscăți foarte bine toată suprafața aderență, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei. Utilizați un aspirator cu vid pentru a împiedica dispersarea lichidului Tooth Primer.

#### A-6. Pregătirea seringii și a accesoriilor

- (1) Atașați un vârf de amestecare sau un vârf endo la PANAVIA V5 Paste procedând ca de obicei.

#### [ATENȚIE]

Înainte de atașarea vârfului de amestecare sau a vârfului endo, extrudați cantități mici din cele două paste, asigurându-vă că se distribuie cantități egale prin cele două orificii de ieșire ale seringii; apoi eliminați-le. Dacă nu se utilizează cantități egale de pastă, există posibilitatea unei polimerizări neadecvate.

#### [OBSERVATIE]

- După utilizare, seringa trebuie să fie păstrată cu capacul pus. Când puneti capacul înapoi pe seringă înainte de păstrare, asigurați-vă că acesta nu conține pastă.
- Când înlăcuți un vârf de amestecare sau un vârf endo vechi cu unul nou, rotiți-l 1/4 de tură în sens invers acelor de ceasornic, pentru a alinia protuberanțele vârfului de amestecare sau ale vârfului endo cu canelurile seringii. Scoateți vârful de pe seringă răsucindu-l și apăsând în jos.
- Dacă pasta s-a întărit, îngreunând astfel extragerea pastei amestecate din seringă, îndepărtați pasta întărită utilizând un instrument adecvat.
- Când schimbați direcția vârfului endo, rotiți atașamentul distal și procedați cu atenție pentru a nu îndoi duza subțire de distribuție.

#### A-7. Cementarea restaurării protetice

- (1) Aplicați pasta amestecată pe întreaga suprafață aderență a restaurării protetice sau a întregului dint pregătit. Dacă pasta este aplicată direct pe întregul dint pregătit intraoral, trebuie să începeți pasul (2) în interval de 60 de secunde după aplicarea pastei.
- (2) Amplasați restaurarea protetică pe dintele pregătit.

#### A-8. Îndepărțarea cimentului în exces și polimerizarea finală

##### A-8-a. Pentru nuanțele Universal (A2), Clear, Brown (A4) sau White:

- (1) Îndepărtați cimentul în exces utilizând una dintre următoarele două metode:

##### *Metoda de îndepărțare pentru cimentul polimerizat pe rând (tack-cure):*

Fotopolimerizați cimentul în exces în mai multe locuri, timp de 3 până la 5 secunde. Menținând restaurarea protetică la locul ei, îndepărtați cimentul în exces polimerizat pe rând cu ajutorul unei sonde dentare. Se recomandă determinarea în prealabil a timpului de fotopolimerizare pentru cimentul în exces, prin fotopolimerizarea unei cantități de pastă pe un pad de amestecare.

##### *Metoda de îndepărțare cu o perie mică:*

Cimentul în exces rămas pe margini poate fi îndepărtat cu o perie mică. Fotopolimerizați marginile restaurării protetice utilizând lampa de fotopolimerizare dentară.

Vă rugăm să verificați timpul de polimerizare consultând Tabelul 1.

[Pentru polimerizarea marginilor restaurării, este posibilă acoperirea marginilor cu un gel de protecție (de ex. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), pentru a împiedica formarea unui strat inhibitor de oxigen, în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare.]

- (2) La final polimerizați cimentul utilizând una dintre următoarele două metode:

##### *Restaurările protetice care nu sunt transparente (de ex. coroane metalice):*

Permiteți polimerizarea chimică a cimentului, lăsându-l să facă priză timp de 3 minute după amplasarea restaurării protetice.

##### *Restaurările protetice care sunt transparente (de ex. inlay-uri ceramice):*

Fotopolimerizați întreaga suprafață a restaurării protetice, utilizând lampa de fotopolimerizare dentară. Dacă suprafața pe care doriti să o fotopolimerizați este mai mare decât vârful de emisie a lumini, împărțiți procesul de expunere în câteva aplicări.

Vă rugăm să verificați timpul de polimerizare consultând următorul tabel:

Tabelul 1: Timpul de polimerizare corespunzător tipului sursei de lumină.

Tipul sursei de lumină (intensitatea lumini)	Timpul de polimerizare
LED ALBASTRU* de mare intensitate (peste 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	De două ori, timp de 3 până la 5 sec.
LED ALBASTRU* (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.
Lampă cu halogen (peste 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.

Gama efectivă de lungimi de undă a fiecărei unități dentare de polimerizare trebuie să fie 400-515 nm.

\* Valoarea de vârf a spectrului de emisie: 450-480 nm.

Timpul de lucru și timpul de priză depind de temperatura ambientală și orală, conform indicațiilor de mai jos. Atunci când temperatura orală nu este specificată în Instrucțiunile de utilizare, se înțelege că este 37°C/ 99°F. Rețineți că acest ciment este un ciment cu polimerizare duală, motiv pentru care acesta este sensibil la lumina artificială și naturală.

Tabelul 2: Timpul de lucru și timpul de priză (pentru cementarea coroanelor, punților, inlay-urilor, onlay-urilor, fațetărilor și punților adezive)

Timp de lucru după distribuirea inițială (23°C/ 73°F)	2 min.
Timp de lucru după introducerea pastei în cavitate (37°C/ 99°F)	60 sec.
Polimerizarea pe rând pentru îndepărțarea excesului de ciment	3 - 5 sec.
Polimerizarea finală după amplasarea restaurării	
fotopolimerizare (LED)	10 sec. *
auto-polimerizare (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Timp de polimerizare cu LED ALBASTRU (intensitatea luminii: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>).

##### A-8-b. Pentru nuanța Opaque:

- (1) Cimentul în exces rămas pe margini poate fi îndepărtat cu o perie mică. Fotopolimerizați marginile restaurării protetice utilizând lampa de fotopolimerizare dentară. Vă rugăm să verificați timpul de polimerizare consultând Tabelul 1. [Pentru polimerizarea marginilor restaurării, este posibilă acoperirea marginilor cu un gel de protecție (de ex. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), pentru a împiedica formarea unui strat inhibitor de oxigen, în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare.]
- (2) Permiteți polimerizarea chimică a cimentului, lăsându-l să facă priză timp de 3 minute după amplasarea restaurării protetice.

#### B. Procedura standard II (Indicații [4])

- [4] Cementarea restaurărilor protetice pe bonturi și cadre pentru implant

##### B-1. Curățarea bontului sau a cadrelui pentru implant, proba adaptării și ajustarea unei restaurări, prelucrarea suprafeței protetice a restaurării

Consultați secțiunea „A-1”, „A-2” și „A-3”.

##### B-2. Aplicarea de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Aplicați CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața interioară a zonei de restaurare și pe suprafața de aderență a bonturilor sau a cadrelor pentru implant cu o pensulă de aplicare. După aplicare, uscați suficient toată suprafața aderență, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei.

#### [OBSERVATIE]

Pentru performanțe optime, ALLOY PRIMER poate fi utilizat pe suprafața aliajului de metal prețios în loc de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Consultați Instrucțiunile de utilizare pentru ALLOY PRIMER.

##### B-3. Pregătirea seringii și a accesoriilor

Consultați secțiunea „A-6”.

##### B-4. Cementarea restaurării protetice

- (1) Aplicați pasta amestecată pe întreaga suprafață aderență a restaurării protetice.
- (2) Așezați restaurarea protetică pe bontul sau pe cadrul pentru implant.

##### B-5. Îndepărțarea cimentului în exces și polimerizarea finală

##### B-5-a. Pentru nuanțele Universal (A2), Clear, Brown (A4) sau White:

- (1) Îndepărtați orice urmă de ciment în exces. Consultați secțiunea „A-8-a (1)”.

- (2) La final polimerizați cimentul utilizând una dintre următoarele două metode:

##### *Restaurările protetice care nu sunt transparente (de ex. coroane metalice):*

Permiteți polimerizarea chimică a cimentului, lăsându-l să facă priză după amplasarea restaurării protetice. Consultați tabelul de mai jos.

Tabelul 3: Timp de priză (pentru cementarea restaurărilor protetice pe bonturile și cadrele pentru implant)

Polimerizarea finală după amplasarea restaurării	
auto-polimerizare (37°C/ 99°F)	5 min.
auto-polimerizare (23°C/ 73°F)	10 min.

##### *Restaurările protetice care sunt transparente (de ex. inlay-uri ceramice):*

Fotopolimerizați întreaga suprafață a restaurării protetice, utilizând lampa de fotopolimerizare dentară. Dacă suprafața pe care doriti să o fotopolimerizați este mai mare decât vârful de emisie a lumini, împărțiți procesul de expunere în câteva aplicări.

Vă rugăm să verificați timpul de polimerizare consultând Tabelul 1.

##### B-5-b. Pentru nuanța Opaque:

- (1) Tratați cimentul în exces. Consultați secțiunea „A-8-b(1)”.
- (2) Permiteți polimerizarea chimică a cimentului, lăsându-l să facă priză după amplasarea restaurării protetice. Consultați Tabelul 3.

#### C. Procedura standard III (Indicații [5])

- [5] Cementarea pivoturilor și a dispozitivelor

##### C-1. Pregătirea unei cavitate și proba adaptării dispozitivului sau a pivotului

- (1) Pregăti canalele radiculare umplute endodontic pentru plasarea pivotului/dispozitivului în modul obișnuit. Utilizați o digă de cauciuc pentru a controla umiditatea.
- (2) Efectuați proba adaptării dispozitivului sau a pivotului dentar (de ex. PANAVIA POST) de grosime adevarată în cavitatea pregătită. Tăiați și finisați pivotul după cum este necesar. Stergeți urmele de contaminare de pe suprafața dispozitivului sau a pivotului utilizând o bucătă de tifon sau un disc de bumbac înmătuit în etanol.

## C-2. Sablarea dispozitivului sau a pivotului

Sablăți suprafața dispozitivului sau a pivotului conform pasului „A-3”. Nu sablați pivoturile din fibră de sticlă, deoarece se pot deteriora.

## C-3. Tratarea dispozitivului sau a pivotului

Pentru un dispozitiv de metal și un pivot de metal:

Aplicați CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața dispozitivului sau a pivotului cu o pensulă de aplicare. După aplicare, uscați suficient toată suprafața aderentă, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei.

### [OBSERVAȚIE]

Pentru performanțe optime, ALLOY PRIMER poate fi utilizat pe suprafața aliajului de metal prețios în loc de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Consultați Instrucțiunile de utilizare pentru ALLOY PRIMER.

Pentru un dispozitiv pe bază de rășină, un pivot de fibră de sticlă și un pivot de ceramică:

- (1) Aplicați K-ETCHANT Syringe pe suprafața dispozitivului sau a pivotului. Lăsați gelul să acioneze timp de 5 secunde înainte de spălare și de uscare.
- (2) Aplicați CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața dispozitivului sau a pivotului cu o pensulă de aplicare. După aplicare, uscați suficient toată suprafața aderentă, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei.

## C-4. Aplicarea de Tooth Primer

- (1) Aplicați Tooth Primer pe canalul radicular și pe peretele cavității cu o perie aplicatoare și lăsați-l să acioneze timp de 20 de secunde. Procedați cu atenție pentru a evita contactul suprafetelor tratate cu saliva sau exsudatele.
- (2) Utilizați un vârf de hârtie pentru a îndepărta cu atenție orice exces de lichid Tooth Primer de pe canalul radicular sau de pe cavitate, în special din colțurile cavității și din interiorul canalului radicular.
- (3) Uscați foarte bine toată suprafața aderentă, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei. Utilizați un aspirator cu vid pentru a împiedica dispersarea lichidului Tooth Primer.

## C-5. Pregătirea seringii și a accesoriilor

Consultați secțiunea „A-6”.

## C-6. Amplasarea dispozitivului sau a pivotului

- (1) Aplicați pasta amestecată pe întreaga suprafață aderentă a dispozitivului sau a pivotului sau pe întreaga suprafață a dintelui din cavitate. Dacă pasta este aplicată direct în cavitate, trebuie să începeți pasul (2) în interval de 60 de secunde după aplicarea cimentului.
- (2) Amplasați rapid dispozitivul sau pivotul în cavitate, făcându-l să vibreze ușor pentru a evita pătrunderea bulelor de aer în canalele radiculare.

## C-7. Tratarea cimentului în exces

Pentru dispozitive:

Consultați secțiunea „A-8-a (1)” sau „A-8-b (1)”.

Pentru pivoturi dentare:

Cu ajutorul unei pensule de aplicare, distribuiți cimentul în exces peste baza coronară și vârful pivotului.

## C-8. Polimerizarea

Fotopolimerizați marginile dispozitivului sau ale pivotului. Consultați Tabelul 1 din „A-8”.

Pentru nuanta opacă, permiteți polimerizarea chimică a cimentului, lăsându-l să facă priză timp de 3 minute după amplasarea dispozitivului sau a pivotului.

## C-9. Pregătirea pentru restaurarea finală

Pentru dispozitive:

Așezați dispozitivul la locul său timp de aproximativ 6 minute și asigurați-vă că cimentul a fost polimerizat complet înainte de a pregăti dintele-stâlp.

Pentru pivoturi dentare:

După amplasarea pivotului dentar, amplasați rășina compozită de modelare a dispozitivului în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare.

Pregătiți dintele-stâlp la 6 minute după amplasarea pivotului dentar.

## D. Procedura standard IV (Indicații [6])

[6] Aderența amalgamului

### D-1. Curățarea structurii dintelui

Curătați cavitatea și asigurați controlul umidității conform procedurii obișnuite.

### D-2. Aplicarea de Tooth Primer, pregătirea seringii și a accesoriilor

Consultați secțiunea „A-5” și „A-6”.

### D-3. Aplicarea amalgamului

- (1) Aplicați pasta amestecată pe întreaga suprafață a dintelui din cavitate. Trebuie să începeți pasul (2) în interval de 60 de secunde după aplicarea cimentului.
- (2) Amalgamul tritat trebuie condensat pe pasta amestecată care nu a făcut priză. Modelarea ocluzală se poate realiza conform procedurii obișnuite.

### D-4. Îndepărarea cimentului în exces și polimerizarea finală

Consultați secțiunea „A-8”.

### [OBSERVAȚIE]

În cazul în care apare un accident grav care poate fi pus pe seama acestui produs, raportați-l reprezentantului autorizat al producătorului, menționat mai jos, și autorităților de reglementare din țara în care locuiește utilizatorul/pacientul.

### [OBSERVAȚIE]

„PANAVIA”, „CLEARFIL” și „ESTENIA” sunt mărci comerciale ale KURARAY CO., LTD.  
„KATANA” este o marcă comercială a NORITAKE CO., LIMITED.

### Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

### [EC | REP] Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philip-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-RO 12/2019

## C-2. Sablarea dispozitivului sau a pivotului

Sablăți suprafața dispozitivului sau a pivotului conform pasului „A-3”. Nu sablați pivoturile din fibră de sticlă, deoarece se pot deteriora.

## C-3. Tratarea dispozitivului sau a pivotului

Pentru un dispozitiv de metal și un pivot de metal:

Aplicați CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața dispozitivului sau a pivotului cu o pensulă de aplicare. După aplicare, uscați suficient toată suprafața aderentă, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei.

### [OBSERVAȚIE]

Pentru performanțe optime, ALLOY PRIMER poate fi utilizat pe suprafața aliajului de metal prețios în loc de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Consultați Instrucțiunile de utilizare pentru ALLOY PRIMER.

Pentru un dispozitiv pe bază de rășină, un pivot de fibră de sticlă și un pivot de ceramică:

- (1) Aplicați K-ETCHANT Syringe pe suprafața dispozitivului sau a pivotului. Lăsați gelul să acioneze timp de 5 secunde înainte de spălare și de uscare.
- (2) Aplicați CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS pe suprafața dispozitivului sau a pivotului cu o pensulă de aplicare. După aplicare, uscați suficient toată suprafața aderentă, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei.

## C-4. Aplicarea de Tooth Primer

- (1) Aplicați Tooth Primer pe canalul radicular și pe peretele cavității cu o perie aplicatoare și lăsați-l să acioneze timp de 20 de secunde. Procedați cu atenție pentru a evita contactul suprafetelor tratate cu saliva sau exsudatele.
- (2) Utilizați un vârf de hârtie pentru a îndepărta cu atenție orice exces de lichid Tooth Primer de pe canalul radicular sau de pe cavitate, în special din colțurile cavității și din interiorul canalului radicular.
- (3) Uscați foarte bine toată suprafața aderentă, utilizând un jet de aer ușor, fără ulei. Utilizați un aspirator cu vid pentru a împiedica dispersarea lichidului Tooth Primer.

## C-5. Pregătirea seringii și a accesoriilor

Consultați secțiunea „A-6”.

## C-6. Amplasarea dispozitivului sau a pivotului

- (1) Aplicați pasta amestecată pe întreaga suprafață aderentă a dispozitivului sau a pivotului sau pe întreaga suprafață a dintelui din cavitate. Dacă pasta este aplicată direct în cavitate, trebuie să începeți pasul (2) în interval de 60 de secunde după aplicarea cimentului.
- (2) Amplasați rapid dispozitivul sau pivotul în cavitate, făcându-l să vibreze ușor pentru a evita pătrunderea bulelor de aer în canalele radiculare.

## C-7. Tratarea cimentului în exces

Pentru dispozitive:

Consultați secțiunea „A-8-a (1)” sau „A-8-b (1)”.

Pentru pivoturi dentare:

Cu ajutorul unei pensule de aplicare, distribuiți cimentul în exces peste baza coronară și vârful pivotului.

## C-8. Polimerizarea

Fotopolimerizați marginile dispozitivului sau ale pivotului. Consultați Tabelul 1 din „A-8”.

Pentru nuanta opacă, permiteți polimerizarea chimică a cimentului, lăsându-l să facă priză timp de 3 minute după amplasarea dispozitivului sau a pivotului.

## C-9. Pregătirea pentru restaurarea finală

Pentru dispozitive:

Așezați dispozitivul la locul său timp de aproximativ 6 minute și asigurați-vă că cimentul a fost polimerizat complet înainte de a pregăti dintele-stâlp.

Pentru pivoturi dentare:

După amplasarea pivotului dentar, amplasați rășina compozită de modelare a dispozitivului în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare.

Pregătiți dintele-stâlp la 6 minute după amplasarea pivotului dentar.

## D. Procedura standard IV (Indicații [6])

[6] Aderența amalgamului

### D-1. Curățarea structurii dintelui

Curătați cavitatea și asigurați controlul umidității conform procedurii obișnuite.

### D-2. Aplicarea de Tooth Primer, pregătirea seringii și a accesoriilor

Consultați secțiunea „A-5” și „A-6”.

### D-3. Aplicarea amalgamului

- (1) Aplicați pasta amestecată pe întreaga suprafață a dintelui din cavitate. Trebuie să începeți pasul (2) în interval de 60 de secunde după aplicarea cimentului.
- (2) Amalgamul tritat trebuie condensat pe pasta amestecată care nu a făcut priză. Modelarea ocluzală se poate realiza conform procedurii obișnuite.

### D-4. Îndepărarea cimentului în exces și polimerizarea finală

Consultați secțiunea „A-8”.

### [GARANȚIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. va înlocui orice produs care se dovedește a fi defect. Kuraray Noritake Dental Inc. nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, directă, pe cale de consecință sau specială, care rezultă din aplicarea sau utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza aceste produse. Înainte de folosire, utilizatorul va stabili conformitatea produselor cu destinația de utilizare și își asumă toate riscurile și răspunderea în legătură cu acestea.

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C / 36°F  
8°C / 46°F

CE  
0197

## I. UVOD

PANAVIA V5 je sustav adhezivnog cementa na bazi smole. PANAVIA V5 sastoji se od cementne paste (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS i K-ETCHANT Syringe. Paste je dvojno stvrdnjavajući (stvrdnjavanje svjetлом i/ili samostvrdnjavanje) radioopakti cement na bazi smole koji otpušta fluorid i služi za keramike (litijev disilikat, cirkonij, itd.), hibridne keramike (npr. ESTENIA C&B), kompozitne smole i restauracije od metala. Dostupan je u sustavu za samomiješanje koji miješa jednake količine dviju komponenata. Proizvodi se u sljedećih 5 boja; Universal (A2), Clear, Brown (A4), White i Opaque. Boju Opaque treba samostvrdnjavati tijekom završnog stvrdnjavanja zbog njenog jakog opaciteta. Pasta Try-in Paste je materijal čija boja i prozirnost približno odgovaraju stvrdnutoj mješavini materijala Paste. Proizvod Tooth Primer je samootketajući premaz za Zubnu strukturu koji ubrzava polimerizaciju materijala Paste. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS je stomatološki, univerzalni, protetski, temeljni premaz koji pruža poboljšanu prianjanju površinu za keramike, hibridne keramike, kompozitne smole i metale. K-ETCHANT Syringe je gel za jetkanje koji se sastoji od 35%-tne vodene otopenje fosforne kiseline i koloidnog silicijevog diokсида. PANAVIA V5 Paste odlikuje se stabilnošću boje i ima radioopacetitet jednak ili veći od 1 mm aluminija. Opaktna boja je klasificirana kao materijal "klase 1" tipa 2, a preostale boje su klasificirane kao materijal "klase 3" tipa 2 prema normi ISO4049.

## II. INDIKACIJE

PANAVIA V5 je indiciran za sljedeće primjene:

- [1] cementiranje krunica, mostova, umetaka i navlaka
- [2] cementiranje faseta
- [3] cementiranje adhezijskih mostova i udlaga
- [4] cementiranje protetskih restauracija na nadogradnjama i okvirima implantata
- [5] cementiranje kolčića i nadogradnji
- [6] vezivanje amalgama

## III. KONTRAINDIKACIJE

Pacijenti s poznatom preosjetljivošću na metakrilatne monomere.

## IV. MOGUĆE NUSPOJAVE

- [1] Sluznica usne šupljine može postati bjelkasta u kontaktu s proizvodom zbog koagulacije proteina. To je obično privremena pojava koja nestaje za nekoliko dana. Uputite pacijente da tijekom četkanja izbjegavaju nadraživanje zahvaćenog područja.
- [2] K-ETCHANT Syringe može prouzročiti upalu ili eroziju zbog nadražljivosti. Budite oprezni kako biste sprječili da proizvod dođe u dodir s kožom ili ude u oči.

## V. INKOMPATIBILNOSTI

- [1] Za zaštitu pulpe ili privremeno brtljivanje nemojte upotrebljavati materijale koji sadrže eugenol, jer eugenol može uzrokovati diskoloraciju i usporiti proces stvrdnjavanja.
- [2] Nemojte upotrebljavati hemostatike koji sadrže spojeve od željeza, jer ti materijali mogu oslabiti adheziju i mogu uzrokovati diskoloraciju ruba zuba ili okolne gingive zbog preostalih iona željeza.
- [3] Za čišćenje kaviteta nemojte koristiti otopinu vodikovog peroksida, jer to može oslabiti snagu vezivanja za strukturu zuba.

## VI. MJERE OPREZA

### *1. Sigurnosne mjere opreza*

1. Ovaj proizvod sadrži tvari koje mogu uzrokovati alergijske reakcije. Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda u pacijentima s poznatim alergijama na metakrilatne monomere ili bilo koje druge komponente.
2. Ako pacijent pokazuje reakciju preosjetljivosti poput osipa, ekcema, obilježja upale, čira, otekline, svrbeža ili utrulosti, prestanite koristiti proizvod i potražite liječničku pomoć.
3. Izbjegavajte izravan kontakt putem kože i/ili mekog tkiva radi sprječavanja preosjetljivosti. Nosite rukavice ili poduzmite odgovarajuće mjere opreza pri korištenju proizvoda.
4. Budite oprezni kako biste sprječili da proizvod dođe u dodir s kožom ili ude u oči. Prije upotrebe proizvoda prekrjite pacijentove oči ručnikom ili zaštitnim naočalama kako biste ih zaštitili u slučaju prskanja materijala.
5. Ako proizvod dođe u dodir s ljudskim tkivom, poduzmite sljedeće radnje:  
<Ako proizvod dođe u oči>  
Odmah operite oči obiljnom količinom vode i posavjetujte se s liječnikom.  
<Ako proizvod dođe u dodir s kožom ili sluznicom usne šupljine>  
Odmah obrišite površinu pamučnim vaticama ili gazom namočenom u alkohol i isperite obiljnim količinama vode.
6. Budite oprezni kako biste sprječili pacijenta da slučajno proguta proizvod.
7. Nemojte ponovno koristiti nastavak za mješanje, endodontski nastavak, igličasti nastavak i četku za nanošenje kako biste sprječili križnu kontaminaciju. Sve su to jednokratni proizvodi i treba ih baciti nakon primjene.
8. Odložite ovaj proizvod kao medicinski otpad kako biste sprječili infekciju. Vrh igle mora se odložiti nakon prekrivanja vrha igle kako bi se sprječile ozljede.

### *2. Mjere opreza pri rukovanju i korištenju*

(Uobičajene mjere opreza)

1. Ovaj se proizvod ne smije koristiti u svrhe koje nisu navedene u dijelu [II.INDIKACIJE].
2. Upotreba proizvoda ograničena je na licencirane stomatološke radnike.
3. Nemojte koristiti ovaj proizvod kao privremeni cement. Ovaj materijal je predviđen za primjenu kao trajni cement.
4. Koristite gumenu platičku za sprječavanje kontaminacije i kontrolu vlage.
5. Koristite sredstvo za zatvaranje pulpe u kavitetu blizu pulpe ili u slučaju nehotičnog izlaganja pulpe.
6. Ako se koriste privremeni materijali koji sadrže tanin ili magnezij, potrebno ih je potpuno ukloniti radi sprječavanja diskoloracije.
7. Ako koristite hemostatike koji sadrže aluminijev klorid, minimizirajte njihovu količinu i budite oprezni kako biste sprječili kontakt s prianjanjućom površinom. U suprotnom može doći do slabije snage vezivanja za strukturu zuba.
8. Tijekom pripreme kaviteta potpuno uklonite sav materijal za podlaganje, amalgam i materijale za privremeno brtljivanje radi sprječavanja loše adhezije.
9. Nemojte miješati proizvod s drugim stomatološkim materijalima.
10. Ako su spremnici ili instrumenti za ovaj proizvod oštećeni, zaštite se od svake opasnosti i odmah prestanite s njihovom upotrebo.
11. Nemojte koristiti istu četku za nanošenje kod primjene premaza Tooth Primer i CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

### 【Paste】

1. Boju Opaque treba samostvrdnjavati tijekom završnog stvrdnjavanja zbog njene male dubine stvrdnjavanja. Rubovi protetske restauracije mogu se stvrdnuti svjetлом.
2. Proizvod Paste mora se upotrijebiti unutar 2 minute nakon istiskivanja.
3. Polimerizacija paste bit će ubrzana u kontaktu s premazom Tooth Primer. Ovaj postupak potrebno je provesti unutar vremena rada navedenog u tablici ispod. Kod cementiranja više faseti proizvod Paste mora se nanositi na jednu po jednu fasetu.

Vrijeme stvrdnjavanja proizvoda Paste u usnoj šupljini (na 37°C, nakon dolaska u kontakt s premazom Tooth Primer)

vrijeme rada	60 sekundi
vrijeme stvrdnjavanja	3 minute

4. Pobrinite se da sprječite nepotrebno izlaganje izravnom sunčevom ili radnom svjetlu. Materijal Paste sadrži svjetlosno stvrdnjavajući katalizator koji je fotoreaktiv. Tijekom cementiranja prilagodite kut i/ili udaljenost stomatološkog svjetla kako biste smanjili intenzitet svjetlosti koja ulazi u usnu šupljinu i sprječili preranu polimerizaciju paste.
5. Nemojte koristiti lentalo-spiralu za unošenje paste u korijenski kanal.
6. Ako želite postaviti dentalne kolčice u više korijenskih kanala jednog zuba, dovršite postavljanje kolčića u jedan korijenski kanal prije početka rada na sljedećem. Pobrinite se da sprječite ulazak viška cementa u drugi korijenski kanal.
7. Prilikom intraoralnog nanošenja cementa pomoću nastavka za mješanje ili endodontskog nastavka, budite pažljivi da izbjegnete križnu kontaminaciju. Prekrjite cijelu štrcaljku plastičnom barijerom za jednokratnu upotrebu kako biste sprječili kontaminaciju slinom ili krvlju. Dezinficirajte štrcaljku tako što ćete je prije i nakon upotrebe obrisati upijajućom gazom namočenom u alkohol.
8. Višak cementa može se ukloniti nakon stvrdnjavanja svjetлом u trajanju od 3 - 5 sekundi. Pri uklanjanju viška cementa držite restauraciju na mjestu kako biste izbjegli moguće podizanje restauracije jer dio cementa na bazi smole možda nije u potpunosti stvrdnut.

### 【Try-in Paste】

1. Za primjenu proizvoda Try-in Paste potrebno je provjeriti slaganje boje s pastom PANAVIA V5 Paste.
2. Proizvod Try-in Paste se ne stvrdnjava. Nemojte ga koristiti za cementiranje restauracija.
3. Na vrhu štrcaljke Try-in Paste može se pojavitи prozirna tekućina. Ako je prisutna ta prozirna tekućina, potrebno ju je istisnuti i baciti, jer odvojena tekućina može utjecati na podudaranje boja.
4. Procjenjujte boju pomoću Try-in Paste potrebno je provesti koristeći približno jednaku debљinu proizvoda Try-in Paste kao i stvrdnutog cementa.
5. Nakon primjene vodom temeljito isperite Try-in Paste s restauracije i površine zuba radi izbjegavanja slabog vezivanja.

### 【Tooth Primer】

1. Upotrijebite ga unutar 5 minuta nakon istiskanja.
2. Nemojte ga koristiti za obradu površina kod nadogradnji implantata, okviru i protetskih restauracija (umetaka, navlaka, krunika, mostova i faseti). Polimerizacija paste bit će ubrzana, a vrijeme rada neće biti dovoljno.
3. Koristiti samo s proizvodom PANAVIA V5 Paste. **Nemojte** koristiti u kombinaciji s drugim cementima na bazi smole (npr. PANAVIA F 2.0 ili CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Očistite kavitet u dovoljnoj mjeri da se sprječi slabo vezivanje. Ako je prianjanjuća površina kontaminirana slinom ili krvlju, temeljito je operite i osušite. Potom ponovno nanesite Tooth Primer.

### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS treba upotrijebiti odmah nakon istiskivanja. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sadrži hlapljivi etanol. Isparavanjem otapala povećava se viskoznost što može otežati nanošenje proizvoda.
2. Provodec vezivanje (ili cementiranje) ubroz nakon što ste tretirali površinu restauracije proizvodom CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Ako je tretirana površina kontaminirana slinom ili krvlju, isperite je vodom, osušite, očistite sredstvom K-ETCHING Syringe i ponovno tretirajte.

### 【K-ETCHANT Syringe】

1. Pazite da ju ne kontaminirate slinom ili krvlju. Ako je tretirana površina kontaminirana, ponovite tretman.
2. Budite oprezni kako biste izbjegli križnu kontaminaciju. Dezinficirajte štrcaljku tako što ćete je prije i nakon upotrebe obrisati upijajućom gazom namočenom u alkohol. Prekrjite cijelu štrcaljku plastičnom barijerom za jednokratnu upotrebu kako biste sprječili kontaminaciju slinom ili krvlju.
3. Ako se proizvod zalijepi za odjeću, uklonite ga ispiranjem vodom.

4. Nakon svake upotrebe uklonite igličasti nastavak sa štrcaljke i odmah ponovno čvrsto zatvorite štrcaljku.  
 5. Jetkanje vitalnog dentina može uzrokovati poslijoperacijsku osjetljivost.

#### 【Jedinica za stomatološko stvrdnjavanje svjetlom】

- Upotrijebite je sukladno uputama za upotrebu jedinice za stvrdnjavanje stomatološkim svjetlom.
- Nemojte gledati izravno u izvor svjetlosti. Preporučju se zaština naočale.
- Niski intenzitet svjetla uzrokuje slabo prianjanje. Provjerite vijek trajanja lampe i postoji li kontaminacija na vodilici stomatološkog svjetla za stvrdnjavanje. Preporučuje se da u odgovarajućim intervalima provjerite intenzitet stomatološkog svjetla za stvrdnjavanje pomoću odgovarajućeg uređaja za procjenu svjetlosti.
- Emitirajući vrh jedinice za stomatološko stvrdnjavanje treba držati što je moguće bliže i okomitije na površinu smole. Ako se velika površina smole mora stvrdnuti svjetlom, preporučuje se da podjelite područje u više odjeljaka i zasebno stvrdnjavate svjetlom svaki odjeljak.
- Prije upotrebe proizvoda provjerite potrebne uvjete za stvrdnjavanja smjese paste tako što ćete pogledati vremena stvrdnjavanja svjetlom navedena u ovim uputama za upotrebu.

#### 3. Mjere opreza pri pohrani

- Proizvod se mora upotrijebiti do isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
- Proizvodi Paste, Tooth Primer i CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS moraju biti pohranjeni u hladnjaku (2 - 8°C / 36 - 46°F) kada nisu u upotrebi i moraju se ostaviti na sobnoj temperaturi 15 minuta prije upotrebe kako bi se postigla normalna svojstva viskoznosti i stvrdnjavanja. Try-in Paste i K-ETCHANT Syringe moraju biti pohranjeni na 2 - 25°C / 36 - 77°F kada nisu u upotrebi.
- Proizvod se ne smije izlagati ekstremnoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili plamenu.
- Poklopac boćice ili štrcaljke potrebno je ponovno staviti i zategnuti čim se tekućina ili pasta istisne iz boćice ili štrcaljke. To će spriječiti isparavanje hlapljivih sastojaka.
- Proizvod se mora čuvati na odgovarajućem mjestu dostupnom samo stomatološkim radnicima.

#### VII. KOMPONENTE

Molimo pogledajte vanjsko pakiranje za sastav i količinu.

<Osnovni sastojci>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

##### (1) Paste A

- bisfenol-A-diglicidilmetakrilat (Bis-GMA)
- trietylenglikol dimetakrilat (TEGDMA)
- hidrofobni aromatski dimetakrilat
- hidrofilni alifatski dimetakrilat
- inicijatori
- akceleratori
- punilo od silaniziranog barijevog stakla
- punilo od silaniziranog fluoroaluminosilikatnog stakla
- koloidni silicijev dioksid


##### (2) Paste B

- bisfenol-A-diglicidilmetakrilat (Bis-GMA)
- hidrofobni aromatski dimetakrilat
- hidrofilni alifatski dimetakrilat
- punilo od silaniziranog barijevog stakla
- punilo od silaniziranog aluminijevog dioksida
- akceleratori
- dl-kamforkinon
- pigmenti

Ukupna količina anorganskih punila je približno 38 vol%.

Veličina čestica anorganskih punila je u rasponu od 0,01 µm do 12 µm.

#### Komponente uređaja



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- glicerol
- silanizirani silicijev dioksid
- silanizirani koloidni silicijev dioksid
- koloidni silicijev dioksid
- pigmenti

- Tooth Primer

- 10-metakriloioksidesil dihidrogen fosfat (MDP)
- 2-hidroksimetakrilat (HEMA)
- hidrofilni alifatski dimetakrilat
- akceleratori
- voda

- K-ETCHANT Syringe

- fosforna kiselina
- voda
- koloidni silicijev dioksid
- pigment

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakriloksipropil trimetoksisilan
- 10-metakriloioksidesil dihidrogen fosfat (MDP)
- etanol

- Pribor

- Mixing tip (nastavak za miješanje)
- Endo tip (S) (endodontski nastavak (S))

- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (igličasti nastavak (E) za K-ETCHANT Syringe)
- Applicator brush (fine <silver>) (četkica za nanošenje (tanka <srebrna>))
- Mixing dish (posuda za miješanje)

#### VIII. KLINIČKI POSTUPCI

##### A. Standardni postupak I (indikacije [1], [2] i [3])

- cementiranje krunica, mostova, umetaka i navlaka
- cementiranje faseta
- cementiranje adhezijskih mostova i udlaga

##### A-1. Čišćenje pripremljenog zuba (zuba, metala, kompozitne smole)

Pri cementiranju pripremljenog zuba uklonite materijal za privremeno brtvljenje i privremeni cement na uobičajeni način; očistite kavitet primjenom kontrole vlage.

##### A-2. Probno namještanje i prilagodba restauracije

- Provredite probno namještanje protetske restauracije kako biste provjerili naliježe li dobro na preparirani zub.
- Ako je potrebno, nanesite odabranu boju paste Try-in Paste na površinu cementiranja restauracije i provjerite pristajanje restauracije na preparirani zub. Četkicom uklonite višak paste Try-in Paste s rubova. Boje pasti Try-in Paste odgovaraju bojam stvrdnutog cementa (PANAVIA V5 Paste).
- Provjerite koja boja najbolje odgovara i potom uklonite restauraciju. Vodom potpuno uklonite Try-in Paste s unutarnje površine restauracije i preparirane površine zuba.

##### A-3. Kondicioniranje površine protetske restauracije

Molimo slijedite upute za upotrebu restauracijskog materijala. U nedostatku specifičnih uputa preporučamo sljedeće postupke i primjenu premaza CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

*Ako je prianjuća površina od keramike s metalnim oksidom (npr. KATANA Zirconia) ili metala:*

- Ohrapavite prianjuću površinu pjeskarenjem aluminijevim prahom (30 - 50 µm) pri tlaku zraka od 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 kgf/cm², 15 - 58 psi). Tlak zraka i veličina čestica praha trebaju odgovarati materijalu i/ili obliku protetske restauracije i potreban je oprez da se spriječi odlamanje komadića.
- Čistite površinu protetske restauracije u ultrazvučnom čistaču u trajanju od 2 minute i potom osušite mlazom zraka.

*Ako je prianjuća površina keramika na bazi silicijevog dioksida (npr. konvencionalni porculan, litijev disilikat), hibridna keramika ili kompozitna smola:*

Ovisno o vrsti restauracije, može se primijeniti tretman kiselinom ili pjeskarenje:

*Tretman kiselinom (npr. konvencionalni porculan, litijev disilikat):*

- Provredite jetkanje prianjuće površine otopinom fluorovodične kiseline prema uputama za upotrebu za materijal restauracije ili nanesite sredstvo K-ETCHANT Syringe na prianjuću površinu i ostavite da djeluje 5 sekundi.
- Očistite prianjuću površinu vodom i osušite.

*Tretman pjeskarenjem (npr. kompozitna smola):*

- Ohrapavite prianjuću površinu pjeskarenjem aluminijevim prahom (30 - 50 µm) pri tlaku zraka od 0,1 - 0,2 MPa (1 - 2 kgf/cm², 15 - 29 psi). Tlak zraka i veličina čestica praha trebaju odgovarati materijalu i/ili obliku protetske restauracije i potreban je oprez da se spriječi odlamanje komadića.
- Čistite površinu protetske restauracije u ultrazvučnom čistaču u trajanju od 2 minute i potom osušite mlazom zraka.

##### A-4. Nanošenje premaza CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetsku restauraciju

- Ako je prianjuća površina od kompozitne smole, nanesite sredstvo K-ETCHANT Syringe na prianjuću površinu i ostavite da djeluje 5 sekundi, isperite i osušite.
- Četkicom za nanošenje nanesite premaz CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na prianjuću površinu restauracije. Nakon nanošenja dostačno osušite cijelu prianjuću površinu primjenom blagog mlaza zraka bez primjese ulja.

##### [NAPOMENA]

Za optimalnu izvedbu ALLOY PRIMER može se upotrijebiti na površini legure od plemenitog metala umjesto premaza CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Molimo slijedite upute za upotrebu premaza ALLOY PRIMER.

##### A-5. Nanošenje premaza Tooth Primer na preparirani zub

Ovisno o vrsti prianjuće površine i/ili postupka prije nanošenja premaza Tooth Primer provredite tretman kako je opisano u nastavku.

*Jetkanje površine cakline (opcionalno, ali nužno za fasete i adhezivne mostove):*

Klinički odgovarajuće adhezivno vezivanje postiže se primjenom premaza Tooth Primer bez dodatnog koraka jetkanja fosfornom kiselinom.

Ako je prianjuća površina nepreparirana caklina ili ako se provodi cementiranje adhezivnog mosta ili fasete, nanesite sredstvo K-ETCHANT Syringe na površinu cakline i ostavite da djeluje 10 sekundi, isperite i osušite.

- Četkicom za nanošenje nanesite Tooth Primer na cijeli preparirani zub (zub, metal, kompozitnu smolu) i ostavite da djeluje 20 sekundi. Pazite da slina ili eksudati ne dođu u dodir s obrađivanim površinama.

- Upotrijebite pamučni zubni tampon da s prepariranoj zubi pažljivo uklonite sav višak premaza Tooth Primer, naročito s izbočinama na rubovima i kutevima prepariranog zuba.

- Temeljito i dostačno osušite cijelu prianjuću površinu blagim mlazom zraka bez primjese ulja. Upotrijebite vakuumski aspirator kako biste sprječili prskanje tekućine Tooth Primer.

##### A-6. Priprema štrcaljke i pribora

- Na uobičajeni način na štrcaljku PANAVIA V5 Paste pričvrstite nastavak za miješanje ili endodontski nastavak.

## [OPREZ]

Prije pričvršćivanja nastavka za miješanje ili endodontskog nastavka istisnite malu količinu dviju pasti pazeći da se doziraju iste količine kroz dva otvora štrcaljke te ih potom bacite. Ako se ne koriste iste količine pasti, može doći do slabe polimerizacije.

## [NAPOMENA]

- Nakon upotrebe štrcaljku se mora pohraniti s poklopcom. Kada vratite poklopac na štrcaljku prije pohranjivanja, provjerite da u poklopcu nema paste.
- Pri zamjeni starog nastavka za miješanje ili endodontskog nastavka novim okrenite ga za 1/4 okretu u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu kako biste poravnali izbočene dijelove nastavka za miješanje ili endodontskog nastavka s utorima na štrcaljki. Skinite ga sa štrcaljke okretanjem i pritiskanjem prema dolje.
- Ako se pasta stvrdnula te je time otežano istiskivanje izmiješane paste iz štrcaljke, uklonite stvrdnutu pastu pomoću prikladnog instrumenta.
- Kada mijenjate smjer endodontskog nastavka, rotirajte distalni priključak i pazite da ne savinete nježnu mlažnicu za doziranje.

## A-7. Cementiranje protetske restauracije

- (1) Nanesite izmiješanu pastu preko cijele prianjuće površine protetske restauracije ili cijelog prepariranog zuba. Ako se pasta nanosi intraoralno izravno na cijeli preparirani Zub, morate započeti korak (2) unutar 60 sekundi nakon nanošenja paste.
- (2) Stavite protetsku restauraciju na preparirani Zub.

## A-8. Uklanjanje viška cementa i završno stvrdnjavanje

### A-8-a. Za boje Universal (A2), Clear, Brown (A4) ili White:

- (1) Uklonite sav suvišni cement jednom od sljedeće dvije metode:

#### Metoda uklanjanja za višak svjetlosno stvrdnutog cementa:

Svjetlom stvrdnute sav suvišni cement na nekoliko mesta u trajanju od 3 do 5 sekundi. Dok držite protetsku restauraciju na mjestu, strugačem uklonite suvišni cement stvrdnut svjetlom. Preporučuje se unaprijed odrediti vrijeme stvrdnjavanja suvišnog cementa svjetlom na način da svjetlom stvrdnute malo paste na podlozi za miješanje.

#### Metoda uklanjanja pomoću male četkice:

Sav višak cementa koji je ostao rubovima može se ukloniti malom četkicom. Svjetlom stvrdnute rubove protetske restauracije pomoću jedinice za stomatološko stvrdnjavanje. Vremena stvrdnjavanja možete pogledati u tablici 1. [Za stvrdnjavanje rubova restauracije rubovi se prema uputama za upotrebu mogu prekriti zaštitnim gelom (npr. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II) radi sprječavanja stvaranja inhibicijskog sloja kisika.]

- (2) Konačno, stvrdnute cement jednom od sljedeće dvije metode:

#### Protetske restauracije koje nisu prozirne (npr. metalne krunice):

Pustite da se cement kemijski stvrdne na način da ga ostavite 3 minute nakon postavljanja protetske restauracije.

#### Protetske restauracije koje su prozirne (npr. keramički umeci):

Svjetlom stvrdnute cijelu površinu protetske restauracije pomoću jedinice za stomatološko stvrdnjavanje. Ako je područje koje želite stvrdnuti svjetlom veće od vrška koji emitira svjetlost, podijelite proces izlaganja na nekoliko primjena.

Molimo provjerite vrijeme stvrdnjavanja u sljedećoj tablici:

Tablica 1: Vrijeme stvrdnjavanja ovisno o vrsti izvora svjetlosti.

Vrsta izvora svjetlosti (intenzitet svjetla)	Vrijeme stvrdnjavanja
PLAVI LED visokog intenziteta* (više od 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	dvaput 3 do 5 s
PLAVI LED* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
halogena lampa (više od 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Djelotvoran raspon valnih duljina za svaku jedinicu za stomatološko stvrdnjavanje mora biti 400 - 515 nm.

\* Vršni raspon emisijskog spektra: 450 - 480 nm.

Vremena rada i vremena stvrdnjavanja ovise o temperaturi okoline i temperaturi u ustima kao što je navedeno u nastavku. Kada temperatura u ustima nije naznačena u ovim uputama za upotrebu, podrazumijeva se da je 37°C/ 99°F. Imajte na umu da je ovaj cement dvojno stvrdnjavajući i stoga osjetljiv na umjetno i prirodno svjetlo.

Tablica 2: Vremena rada i vremena stvrdnjavanja (za cementiranje krunica, mostova, umetaka, navlaka, faseta i adhezijskih mostova)

Vrijeme rada nakon početnog nanošenja (23°C/ 73°F)	2 min.
Vrijeme rada nakon unošenja paste izravno u kavitet (37°C/ 99°F)	60 s
Metoda stvrdnjavanja svjetlom (tack-curing) za uklanjanje suvišnog cementa	3 - 5 s
Završno stvrdnjavanje nakon postavljanja restauracije	
stvrdnjavanje svjetlom (LED)	10 s *
samostvrdnjavanje (37°C/ 99°F)	3 min.

\* Vrijeme stvrdnjavanja korištenjem PLAVOG LED svjetla (intenzitet svjetla: 800 - 1400 mW/cm<sup>2</sup>).

### A-8-b. Za boju Opaque:

- (1) Sav višak cementa koji je ostao rubovima može se ukloniti malom četkicom. Svjetlom stvrdnute rubove protetske restauracije pomoću jedinice za stomatološko stvrdnjavanje. Vremena stvrdnjavanja možete pogledati u tablici 1. [Za stvrdnjavanje rubova restauracije rubovi se prema uputama za upotrebu mogu prekriti zaštitnim gelom (npr. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II) radi sprječavanja stvaranja inhibicijskog sloja kisika.]
- (2) Pustite da se cement kemijski stvrdne na način da ga ostavite 3 minute nakon postavljanja protetske restauracije.

## B. Standardni postupak II (indikacije [4])

[4] cementiranje protetskih restauracija na nadogradnjama i okvirima implantata

### B-1. Čišćenje nadogradnje ili okvira implantata, probno namještanje i prilagodba restauracije, kondicioniranje površine protetske restauracije

Pogledajte dijelove „A-1“, „A-2“ i „A-3“.

### B-2. Nanošenje premaza CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Četkicom za nanošenje nanesite premaz CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na unutarnju površinu restauracije i prianjuće površinu nadogradnje ili okvira implantata. Nakon nanošenja, dobastno osušite cijelu prianjuće površinu primjenom blagog mlaza zraka bez primjese ulja.

## [NAPOMENA]

Za optimalnu izvedbu ALLOY PRIMER može se upotrijebiti na površini legure od plemenitog metala umjesto premaza CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Molimo slijedite upute za upotrebu premaza ALLOY PRIMER.

### B-3. Priprema štrcaljke i pribora

Pogledajte dio „A-6“.

### B-4. Cementiranje protetske restauracije

- (1) Nanesite izmiješanu pastu na cijelu prianjuće površinu protetske restauracije.
- (2) Stavite protetsku restauraciju na nadogradnju ili okvir implantata.

### B-5. Uklanjanje viška cementa i završno stvrdnjavanje

#### B-5-a. Za boje Universal (A2), Clear, Brown (A4) ili White:

- (1) Uklonite višak cementa. Pogledajte dio „A-8-a (1)“.

- (2) Konačno, stvrdnute cement jednom od sljedeće dvije metode:

#### Protetske restauracije koje nisu prozirne (npr. metalne krunice):

Pustite da se cement kemijski stvrdne na način da ga ostavite nakon postavljanja protetske restauracije. Pogledajte tablicu u nastavku.

Tablica 3: Vrijeme stvrdnjavanja (za cementiranje protetskih restauracija na nadogradnjama i okvirima implantata)

Završno stvrdnjavanje nakon postavljanja restauracije	
samostvrdnjavanje (37°C/ 99°F)	5 min.
samostvrdnjavanje (23°C/ 73°F)	10 min.

#### Protetske restauracije koje su prozirne (npr. keramički umeci):

Svjetlom stvrdnute cijelu površinu protetske restauracije pomoću jedinice za stomatološko stvrdnjavanje. Ako je područje koje želite stvrdnuti svjetlom veće od vrška koji emitira svjetlost, podijelite proces izlaganja na nekoliko primjena.

Vremena stvrdnjavanja možete pogledati u tablici 1.

### B-5-b. Za boju Opaque:

- (1) Obradite višak cementa. Pogledajte dio „A-8-b(1)“.

- (2) Pustite da se cement kemijski stvrdne na način da ga ostavite nakon postavljanja protetske restauracije. Pogledajte tablicu 3.

## C. Standardni postupak III (Indikacije [5])

[5] cementiranje kolčića i nadogradnji

### C-1. Priprema kaviteta i probno namještanje nadogradnje ili kolčića

- (1) Endodontski napunjene korijenske kanale pripremite na uobičajeni način za postavljanje kolčića / nadogradnje.

Osigurajte kontrolu vlage pomoću gumene plahtice.

- (2) U pripremljeni kavitet probno namještajte nadogradnju ili dentalni kolčić (npr. PANAVIA POST) odgovarajuće debljine. Odrežite i prilagodite kolčić prema potrebi. Komadom gaze ili pamučnim tamponom natopljenim etanolom obrišite svaku kontaminaciju s površine nadogradnje ili kolčića.

### C-2. Pjeskanjenje nadogradnje ili kolčića

Ispjeskarite površinu nadogradnje ili kolčića u skladu s korakom „A-3“. Nemojte pjeskariti kolčić od staklenih vlakana zbog mogućeg oštećenja.

### C-3. Obrada nadogradnje ili kolčića

#### Za metalnu nadogradnju i metalni kolčić:

Četkicom za nanošenje nanesite premaz CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na površinu nadogradnje ili kolčića. Nakon nanošenja dobastno osušite cijelu prianjuće površinu primjenom blagog mlaza zraka bez primjese ulja.

## [NAPOMENA]

Za optimalnu izvedbu ALLOY PRIMER može se upotrijebiti na površini legure od plemenitog metala umjesto premaza CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Molimo slijedite upute za upotrebu premaza ALLOY PRIMER.

#### Za nadogradnju od smole kolčić od staklenih vlakana i keramički kolčić:

- (1) Nanesite sredstvo K-ETCHANT Syringe na površinu nadogradnje ili kolčića. Ostavite da gel djeluje 5 sekundi prije pranja i sušenja.

- (2) Četkicom za nanošenje stavite CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na površinu nadogradnje ili kolčića. Nakon nanošenja dobastno osušite cijelu prianjuće površinu primjenom blagog mlaza zraka bez primjese ulja.

#### C-4. Nanošenje premaza Tooth Primer

- (1) Četkicom za nanošenje nanesite Tooth Primer u korijenski kanal i na zidove kaviteta i ostavite da djeluje 20 sekundi. Pazite da slina ili eksudati ne dođu u dodir s obradivanim površinama.
- (2) Primijenite papirnati štapić da iz korijenskog kanala ili kaviteta pažljivo uklonite sav višak tekućine Tooth Primer, naročito iz kuteva kaviteta i unutrašnjosti korijenskog kanala.
- (3) Temeljito i dostatno osušite cijelu prianjujuću površinu blagim mlazom zraka bez primjese ulja. Upotrijebite vakuumski aspirator kako biste sprječili prskanje tekućine Tooth Primer.

#### C-5. Priprema štrcaljke i pribora

Pogledajte dio „A-6”.

#### C-6. Postavljanje nadogradnje ili kolčića

- (1) Nanesite izmiješanu pastu preko cijele prianjujuće površine nadogradnje ili kolčića ili cijele površine zuba unutar kaviteta. Ako se pasta nanosi izravno u kavitet, morate započeti korak (2) unutar 60 sekundi nakon nanošenja cementa.
- (2) Brzo postavite nadogradnju ili kolčić u kavitet, lagano vibrirajući radi sprječavanja da mjehurići zraka uđu u korijenske kanale.

#### C-7. Obrada viška cementa

Za nadogradnje:

Pogledajte dio „A-8-a (1)” ili „A-8-b (1)”.

Za dentalne kolčice:

Pomoću četkice za nanošenje razmažite suvišan cement preko koronarne baze i glave kolčića.

#### C-8. Stvrdnjavanje

Svjetлом stvrdnите rubove nadogradnje ili kolčića. Pogledajte tablicu 1 u dijelu „A-8”. Za boju Opaque pustite da se cement kemijski stvrdne na način da ga ostavite 3 minute nakon postavljanja nadogradnje ili kolčića.

#### C-9. Priprema za završnu restauraciju

Za nadogradnje:

Postavite nadogradnju na mjestu tijekom približno 6 minuta i osigurajte da se cement u potpunosti stvrdnuo prije pripreme nadogradnje zuba.

Za dentalne kolčice:

Nakon postavljanja dentalnog kolčića postavite kompozitnu smolu za koronarnu nadogradnju u skladu s uputama za upotrebu.

Nadogradnju zuba pripremite 6 minuta nakon postavljanja dentalnog kolčića.

### D. Standardni postupak IV (Indikacije [6])

[6] vezivanje amalgama

#### D-1. Čišćenje strukture zuba

Na uobičajeni način očistite kavitet i osigurajte kontrolu vlage.

#### D-2. Nanošenje premaza Tooth Primer, priprema štrcaljke i pribora

Pogledajte dijelove „A-5” i „A-6”.

#### D-3. Postavljanje amalgama

- (1) Nanesite izmiješanu pastu preko cijele površine zuba unutar kaviteta. Morate započeti korak (2) u roku od 60 sekundi nakon nanošenja cementa.
- (2) Trituirani amalgam mora se kondenzirati na nestvrdnutoj, izmiješanoj pasti. Okluzijsko oblikovanje može se postići na uobičajeni način.

#### D-4. Uklanjanje viška cementa i završno stvrdnjavanje

Pogledajte dio „A-8”.

#### [GARANCIJA]

Kuraray Noritake Dental Inc. će zamijeniti svaki proizvod za koji se dokaže da je oštećen. Kuraray Noritake Dental Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, izravnu, posljedičnu ili posebnu, koja proizlazi iz primjene ili uporabe ili nemogućnosti korištenja tih proizvoda. Prije uporabe, korisnik će utvrditi prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu i korisnik preuzima sve rizike i odgovornosti u svezi s tim.

#### [NAPOMENA]

Ako dođe do ozbiljne nezgode koja se može pripisati ovom proizvodu, prijavite ju ovlaštenom zastupniku proizvođača navedenom u nastavku i nadležnim tijelima države u kojoj prebiva korisnik/pacijent.

#### [NAPOMENA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ i „ESTENIA“ su zaštitni znakovi tvrtke KURARAY CO., LTD.  
„KATANA“ je zaštitni znak tvrtke NORITAKE CO., LIMITED.

---

#### Kuraray Noritake Dental Inc.


1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

---

#### Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philip-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

# PANAVIA<sup>TM</sup> V5

CE  
0197**I. BEVEZETÉS**

A PANAVIA V5 egy adhezív, műgyanta alapú cementrendszer. A PANAVIA V5 a következőket tartalmazza: cementpaszta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS és K-ETCHANT Syringe. A Paste egy duál kötésű (fénnyre kötő és/vagy önkötő), fluoridkibocsátó, radiopak, műgyanta alapú cement, amely kerámiákhoz (lithium-szilikát, cirkónia stb.), hibrid kerámiákhoz (pl. ESTENIA C&B), kompozit műgyantákhöz és fém restaurációkhoz használható fel. Automix változatban kapható, amely lehetővé teszi a két komponens azonos mennyiségeknek összkeverését. A következő 5 szín közül lehet választani: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White és Opaque. Nagyfokú opacitása miatt az Opaque szín végső polimerizálását önkötéssel kell elvégzni. A Try-in Paste egy színezetető anyag, amely színében és általáson megközelíti a Paste megkeményedett keverékét. A Tooth Primer egy önszavazó alapozóanyag, amely fogkerámia felületén kempényállományára alkalmazható, és amely felgyorsítja a Paste polimerizálódását. A CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS egy fogászati, univerzális protetikai alapozóanyag, amely továbbfejlesztett adhezív felületet biztosít kerámiához, hibrid kerámiához, kompozit műgyantákhoz és fémekhez. A K-ETCHANT Syringe egy maratogél, amely 35% foszforsavas vizes oldatot és kolloidális kovaföldet tartalmaz. A PANAVIA V5 színinstabilitást mutat, sugár-átnemeresztés ellenére. Egyenlő vagy nagyobb 1 mm alumíniumménál. Az Opaque szín 1. osztályba sorolt, 2-es típusú anyagnak, míg a többi szín 3. osztályba sorolt, 2-es típusú anyagnak minősűl az ISO4049 szabvány szerint.

**II. JAVALLATOK**

A PANAVIA V5 a következő alkalmazási célokra javallott:

- [1] Koronák, hidak, inlayek és onlayek cementezése
- [2] Héjak cementezése
- [3] Adhezív hidak és sínek cementezése
- [4] Protetikai restaurációk cementezése implantátumfelépítményeken és vázakon
- [5] Csapok és csontok cementezése
- [6] Amalgám bondondás

**III. ELLENJAVALLATOK**

A metakrilát-monomerekre ismertén túlérzékeny páciensek

**IV. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

- [1] A szájnyálkahártya a termékkel érintkezve fehérjék kicsapódása miatt fehérres színeződhet el. Ez általában átmeneti jelenség, amely néhány napon belül elműlik. Kérje meg a páciens, hogy az érintett terület fogkéfvel való tisztítása során kerülje a terület ingerlését.
- [2] A K-ETCHANT Syringe a kémiai összetétele miatt gyulladást vagy erőzítőt okozhat. Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen a bőrrel, és ne kerüljön a szembe.

**V. INKOMPATIBILITÁSOK**

- [1] Pulpavédelemre vagy átmeneti lezáras céljából ne használjon eugenoltartalmú anyagokat, mivel az eugenol elszíneződést okozhat, és késlelteheti a kikeményedési folyamatot.
- [2] Ne használjon vasvegyület-tartalmú vérzéscsillapítókat, mivel ezek az anyagok akadályozhatják az adhéziót, és a megmaradó vasionok a fogszél vagy a környező gingivá elszíneződését okozhatják.
- [3] A kavitási tisztítására ne használjon hidrogén-peroxid oldatot, mivel ez gyengítheti a fog keményállományához való kötés erezét.

**VI. ÖVINTÉZKEDÉSEK*****1. Biztonsági övintézkedések***

1. Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. Ne használja a terméket olyan páciensek esetében, akik a metakrilát-monomerekre vagy a termék bármely más összetevőjére ismerten allergiásak.
2. Ha a páciensnél túlérzékenységi reakció, például kiütés, ekcéma, gyulladási jelenség, fekél, duzzanat, viszkéz vagy zsibbadás lép fel, hagyja abba a termék használatát, és kérje ki orvos véleményét.
3. A túlérzékenység elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen közvetlenül a bőrrel és/vagy lágyszövettel. A termék használata során viseljen kesztyűt, vagy tegyen megfelelő övintézkedéseket.
4. Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen a bőrrel, és ne kerüljön a szembe. A termék használata előtt takarja le a páciens szemét egy kendővel, vagy fedje be védőszemüveggel, hogy megvédje a kifrócsenő anyagtól.
5. Ha a termék emberi testszövettel érintkezik, akkor a következőképpen járjon el:  
 ->Ha a termék a szembe kerül->  
 A szemet azonnal öblítse ki bőséges mennyiséggű vízzel, és forduljon orvoshoz.  
 ->Ha a termék a bőrrel vagy a szájnyálkahártyával érintkezik->  
 A területet azonnal törölje le alkohollal átitatott vattapamaccsal vagy gézdarabbal, és öblítse le bőséges mennyiséggű vizivel.
6. Ügyeljen arra, hogy a páciens ne nyelje le véletlenül a terméket.
7. A keresztfertőzés megelőzése érdekében ne használja fel többször a keverőhegyet, az endocsúcsot, tűhegyet és az applikációs ecsetet. Ezek egyszeri használatra szolgálnak, ezért használat után ártalmatlanításuk kötet.
8. A fertőzés elkerülése érdekében a terméket egészségügyi hulladékként ártalmatlanításra. A sérülések megakadályozása érdekében fedje be a tűhegyet, mielőtt kidobja.

**2. A kezelés és a feldolgozás során alkalmazandó óvintézkedések**

[Általános övintézkedések]

1. A termék csak a [II. JAVALLATOK] című részben megnevezett célokra használható.
2. A termékkel kizárolt fogorvosok használhatják.
3. A terméket ne használja ideiglenes cementként. Ez az anyag végleges cementezésre szolgál.
4. A szennyeződés elkerülése és a nedvesség korlátozása érdekében kofferdam használatát javasoljuk.
5. A fogból közelében lévő kavitásoknál és a fogból véletlen megnyílása esetén használjon fogbélkátor szert.
6. Csersavat vagy magnézium-oxidot tartalmazó ideiglenes anyagok használata esetén teljesen távolítsa el ezeket az anyagokat az esetleges elszíneződés megelőzése érdekében.
7. Alumínium-klorid tartalmú vérzéscsillapítók használatakor korlátozza a minimálisra a mennyiséget, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön sor az adhezív felülettel való érintkezésre. Ellenkező esetben gyengülhet a fog keményállományához való kötés.
8. A gyenge tapadás elkerülése érdekében a kavítás előkészítése során távolítsa el minden bél-sányaigat, amalgámot és ideiglenes lezárányagot.
9. A terméket ne keverje más fogászati anyagokkal.
10. Ha a termékhez használt tartályok és/vagy műszerek sérültek, gondoskodjon a saját védelméről, és azonnal hagyja abba a tartályokat, illetve a műszerek használatát.
11. Ne használja ugyanazt az applikációs ecsetet a Tooth Primer-hez és a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-hoz.

**[Paste]**

1. Az alacsony kötési mélység miatt az Opaque szín végső polimerizálását önkötéssel kell elvégzni. A protetikai restauráció szélén fénnyre kötővel polimerizálhatók.
2. A Paste-et az adagolás után 2 percen belül fel kell használni.
3. A paszta polimerizálódása a Tooth Primer-rel való érintkezés hatására felgyorsul. Az eljárást az alábbi táblázatban megadott feldolgozási időn belül kell elvégezni. Több héj cementezésekor a Paste-et egyszerre csak egy héjra szabad felvenni.

A Paste megkötési ideje a szájüregben (37 °C hőmérsékleten, a Tooth Primer-rel való érintkezés után)

Feldolgozási idő	60 másodperc
Megkötési idő	3 perc

4. Ügyeljen arra, hogy a terméket ne tegye ki szükségtelenül közvetlen napfénynek vagy műtőlámpa fényének. A Paste egy fénnyre kötő, nagymértékben fotoreaktív katalizátorral tartalmaz. A cementezés során állítsa be a polimerizációs lámpa szögét és/vagy távolságát, hogy csökkenje a szájüregbe belépő fény intenzitását, ezzel megakadályozva a paszta idő előtti polimerizálódását.
5. A paszta gyökércsatornába való beviteléhez ne használjon Lentulo spirált.
6. Ha gyökércsapokat szeretné behelyezni egy addott fog több gyökércsatornájába, akkor fejezzé be a csap behelyezését egy addott gyökércsatornába, mielőtt egy másikkal folytatná. Ügyeljen arra, hogy a felesleges cement ne kerüljön bele egy másik gyökércsatornába.
7. A cement keverőheggyel vagy endocsúccsal való intraorális bevitele esetén ügyeljen a keresztfertőzés elkerülésére. A nyállal és vérrel való szennyeződés elkerülése érdekében a keverőcsőr egészét fedje le eldobható műanyag védőtásakkal. Használat előtt és után egyaránt fertőtlenítse a keverőcsőt alkoholos nedviszív vattadarabbal.
8. A tack cure módszer alkalmazása esetén a felesleges cement 3-5 másodperces polimerizálás után távolítható el. A felesleges cement eltávolításakor tartsa a helyén a restaurációt, nehogy a nem teljesen megkötött műgyanta cement miatt véletlenül megemelje.

**[Try-in Paste]**

1. A Try-in Paste használatát a PANAVIA V5 Paste-tel való színezetés ellenőrzésére kell korlátozni.
2. A Try-in Paste nem köt meg. Ne használja restaurációk cementezésére.
3. A Try-in Paste-hez használt keverőcső hegyén áttetsző folyadék jelenhet meg. Ilyen esetekben az áttetsző folyadékot el kell távolítani és ki kell dobni, mivel a szétválasztott folyadék hatással lehet a színezetésre.
4. A Try-in Paste-tel történő színiértékelést úgy kell elvégezni, hogy a Try-in Paste vastagsága hozzávetőlegesen megegyezzen a megkeményedett cement vastagságával.
5. Használat után mosssa le alaposan vizivel a Try-in Paste-t a restaurációról és a fogfelületről a gyenge tapadás elkerülése érdekében.

**[Tooth Primer]**

1. Az adagolást követő 5 percen belül használja fel.
2. Ne használja implantátumfelépítmények, vágák és protetikai restaurációk (inlayek, onlayek, koronák, hidak és héjak) felületeinek kezelésére. A paszta polimerizálódása felgyorsul, és a feldolgozási idő nem lesz elegáns.
3. Kizárolag a PANAVIA V5 Paste-tel használja. Ne használja együtt más műgyanta cementtel (pl. PANAVIA F 2.0-val vagy CLEARFIL ESTHETIC CEMENT-tel).
4. A gyenge kötés megakadályozása céljából megfelelően tisztításra kell a kavítást. Ha az adhezív felület nyállal vagy vérrel szennyeződött, akkor a bondondás előtt alaposan mosssa le és száritsa meg. Ezután vigye fel ismét a Tooth Primer-t.

**[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

1. A CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-t röviddel az adagolás után fel kell használni. A CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS illékony etanol tartalmaz. Az oldószer párolgása során a viszkozitás megnő, ezért a felvitel nehézségeből közköszönhet.
2. A bondondás (vagy cementezést) röviddel azután végezze el, hogy a restauráció felületét a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS anyaggal kezelje.
3. Ha a kezelt felület nyállal vagy vérrel szennyeződött, mosssa le vízzel, száritsa meg, tisztítasa meg K-ETCHANT Syringe használatával, és kezelje újra.

**[K-ETCHANT Syringe]**

1. Ügyeljen arra, hogy ne szennyeződjön nyállal vagy vérrel. Ha a kezelt felület beszennyeződik, kezelje újra.

- Ügyeljen a keresztfertőzés elkerülésére. Használat előtt és után egyaránt fertőtlenítse a keverőcsőt alkoholos nedvszívó vattadarabbal. A nyállal és vérrel való szennyeződés elkerülése érdekében a keverőcsőt egészét fedje le eldobható műanyag védőtásakkal.
- Ha a termék használatával a ruházatához, mosza le vízzel.
- Minden egyes használat után távolítsa el a tűhegyet a keverőcsőről, és azonnal tegye vissza szorosan a keverőcsőt kupakját.
- Az élő dentin maratása a kezelés után érzékenységet okozhat.

#### [Fogászati polimerizációs készülék]

- Használja a fogászati polimerizációs készülék használati útmutatója szerint.
- Ne nézzen bele közvetlenül a fényforrásba. Védőszemüveg használata javasolt.
- Az alacsony fénynyomatás gyenge tapadással jár. Ellenőrizze a lámpa élettartamát és a fogászati polimerizációs lámpa kilépő nyílását, hogy nincs-e rajtuk szennyeződés. Ajánlatos a polimerizációs készülék fénynyomatását időnként megfelelő fénymérő készülékkel megnéjni.
- A polimerizációs készülék fénykibocsátó nyílása a műgyanta felszínéhez minél közelebb és minél inkább függölegesen tartandó. Ha nagy műgyantafelületet kell fényre kötni, akkor ajánlatos a területet több részre felosztani, és minden részt külön polimerizálni.
- A termék használata előtt ellenőrizze a pasztakeverék megkötéséhez szükséges feltételeket, és tartsa be a jelen használati útmutatóban megadott kötési időket.

#### **3. Óvintézkedések a tárolás során**

- A terméket a csomagoláson feltüntetett lejáratú időig fel kell használni.
- A Paste-et, a Tooth Primer-t és a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-t (2-8 °C / 36-46°F) hőmérsékleten tárolja, és felhasználás előtt hagyja öket állni 15 percig szobahőmérsékleten, hogy visszanyerjék normál viszkozitási és megkötési tulajdonságaiakat. A Try-in Paste-et és a K-ETCHANT Syringe-et használatakor kívül 2-25 °C / 36-77°F hőmérsékleten kell tárolni.
- A termék a túlzott hőtől, a közvetlen napfénytől és lángoktól távol tartandó.
- A palack vagy a keverőcsőr kupakját azonnal vissza kell helyezni, miután a folyadék vagy a paszta ki lett adagolva a palackból vagy a keverőcsőből. Ezzel megakadályozható az illékony összetevők elpárolgása.
- A terméket olyan helyen tárolja, ahol csak fogászati szakemberek férhetnek hozzá.

#### VII. KOMPONENTEK

A tartalomra és a mennyiségre vonatkozó adatok a csomagolás külsején találhatók.

<Összetevők>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

##### (1) Paste A

- Biszfenol-A-diglicidil-metakrilát (Bis-GMA)
- Trietylén-glikol-dimetakrilát (TEGDMA)
- Hidrofób aromás dimetakrilát
- Hidrofil alifás dimetakrilát
- Initiatorok
- Gyorsítószerek
- Szilanizált bárium üveg töltőanyag
- Szilanizált fluoro-alumino-szilikát üveg töltőanyag
- Kolloidális kovaföld


##### (2) Paste B

- Biszfenol-A-diglicidil-metakrilát (Bis-GMA)
- Hidrofób aromás dimetakrilát
- Hidrofil alifás dimetakrilát
- Szilanizált bárium üveg töltőanyag
- Szilanizált alumínium-oxid töltőanyag
- Gyorsítószerek
- dl-kámforkinon
- Pigmensek

A szervetlen töltőanyag teljes mennyisége mintegy 38 térfogatszázalék.

A szervetlen töltőanyagok részecskemérete 0,01 µm-től 12 µm-ig terjed.

#### Az eszköz komponensei



- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glycerin
- Szilanizált kovaföld
- Szilanizált kolloidális kovaföld
- Kolloidális kovaföld
- Pigmensek

- Tooth Primer

- 10-metakril-oiloxidecill-dihidrogén-foszfát (MDP)
- 2-hidroxietil-metakrilát (HEMA)
- Hidrofil alifás dimetakrilát
- Gyorsítószerek
- Víz

- K-ETCHANT Syringe

- Foszforsav
- Víz
- Kolloidális kovaföld
- Pigmensek

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakriloxi-propil-trímetoxi-szilán
- 10-metakril-oiloxidecill-dihidrogén-foszfát (MDP)
- Etanol

#### 6) Tartozékok

- Mixing tip (Keverőhegy)
- Endo tip (S) (Endocsúcs (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Tűhegy (E) (a K-ETCHANT Syringe-hez))
- Applicator brush (fine <silver>) (Applikációs ecset (finom <ezüst>))
- Mixing dish (Keverőtál)

#### VIII. KLINIKAI ELJÁRÁSOK

##### A. I. standard eljárás ([1], [2] és [3] javallat)

- Koronák, hidák, inlayek és onlayek cementezése
- Héjak cementezése
- Adhezív hidák és sínek cementezése

##### A-1. Az előkészített fog megtisztítása (fog, fém, kompozit műgyanta)

Az előkészített fog cementezése során távolítsa el az ideiglenes lezáróanyagot és az ideiglenes cementet a szokásos módon, és tisztitsa meg a kavitást, közben korlátozza a nedvességet.

##### A-2. A restauráció bepróbálása és módosítása

- Igyen szerint illessze be a protetikai restaurációt, és ellenőrizze az illeszkedését az előkészített fogon.
- Ha szükséges, vigye fel a kiválasztott színű Try-in Paste-et a restauráció cementezési felületére, illessze be a restaurációt, és ellenőrizze az illeszkedését az előkészített fogon. Távolítsa el a felesleges Try-in Paste-et a széleköről egy kefivel. A Try-in Paste színei megfelelnek a megkeményedett cement (PANAVIA V5 Paste) színeinek.
- Ellenőrizze a színt az optimális színegyezséhez, majd távolítsa el a restaurációt. Mossa le teljesen vizsel a Try-in Paste-et a restauráció belső felületéről és az előkészített fogfelületéről.

##### A-3. A protetikai restauráció felületének kondicionálása

Kérjük, vegye figyelembe a restaurációs anyag használati útmutatóját. Egyéb előírások hiányában az alábbi eljárásokat és CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS használatát ajánljuk:

##### Ha az adhezív felület fémóxid-kerámia (pl. KATANA Zirconia) vagy fém:

- (1) Az adhezív felületet érdessítse 30-50 µm alumínium-oxid porral lefűjva, 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm², 15-58 psi) levegőnyomáson. A levegő nyomását és a por méretét igazítja a protetikai restauráció anyagához és/vagy formájához, és ügyeljen arra, hogy ne következzenek be lepattanások.
- (2) Tisztitsa meg a protetikai restaurációt 2 percen át ultrahangos tisztítóval, majd légárammal száritsa meg.

##### Ha az adhezív felület szilíciumalapú kerámia (pl. hagyományos porcelán, lítium-diszilikát), hibrid kerámia vagy kompozit műgyanta:

A restauráció típusától függően savval vagy lefűjással történő kezelés használható:

##### Savval történő kezelés (pl. hagyományos porcelán, lítium-diszilikát):

- (1) Kezelje az adhezív felületet hidrogén-fluorid sav oldatával a restaurációs anyag használati útmutatója szerint, vagy vigyen fel K-ETCHANT Syringe-et az adhezív felületre, és hagyja hatni 5 másodpercig.
- (2) Tisztitsa meg az adhezív felületet vizsel, és száritsa meg.

##### Lefűjással történő kezelés (pl. kompozit műgyanta):

- (1) Az adhezív felületet érdessítse 30-50 µm alumínium-oxid porral lefűjva, 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm², 15-29 psi) levegőnyomáson. A levegő nyomását és a por méretét igazítja a protetikai restauráció anyagához és/vagy formájához, és ügyeljen arra, hogy ne következzenek be lepattanások.
- (2) Tisztitsa meg a protetikai restaurációt 2 percen át ultrahangos tisztítóval, majd légárammal száritsa meg.

##### A-4. A CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS felvitele a protetikai restaurációra

- (1) Ha az adhezív felület kompozit műgyanta, vigyen fel K-ETCHANT Syringe-et az adhezív felületre, hagyja hatni 5 másodpercig, majd öblítse le és száritsa meg a felületet.
- (2) Vigyen fel CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-t a restauráció adhezív felületére egy applikációs ecset segítségével. Az alkalmazást követően száritsa meg megfelelően a teljes adhezív felületet enyhe, olajmentes légárammal.

##### MEGJEGYZÉS

Az optimális teljesítmény érdekében ALLOY PRIMER használható a nemesfém-ötvözletek felületén a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS helyett. Kérjük, tekintse meg az ALLOY PRIMER használati útmutatóját.

##### A-5. A Tooth Primer felvitele az előkészített fogra

Az adhezív felület és/vagy az eljárás típusától függően az alábbiak szerint végezze el a kezelést a Tooth Primer alkalmazása előtt.

##### A zománcfelület maratása (opcionális, azonban a héjak és az adhezív hidak esetében szükség van rá):

A klinikailag megfelelő adhéziós kötéshez Tooth Primer-t kell alkalmazni a foszforsavas maratás mellőzésével.

Ha az adhezív felület preparálálatlan fogzománc, vagy ha adhezív hidat vagy héjakat cementez, akkor csak a zománcfelületre vigyen fel K-ETCHANT Syringe-et, hagyja hatni 10 másodpercig, majd öblítse le és száritsa meg a felületet.

- (1) Vigyen fel Tooth Primer-t a teljes előkészített fogra (fogra, fémre, kompozit műgyantára) egy applikációs ecset segítségével, és hagyja hatni 20 másodpercig. Ügyeljen arra, hogy a kezelt felületek ne érintkezzenek nyállal vagy váladékokkal.

- (2) Törölje le a óvatosan a felesleges Tooth Primer folyadékot az előkészített fogról egy vattapamacs segítségével, különösen az előkészített fog széleinél és sarkainál lévő vállakról.

- (3) Száritsa meg megfelelően a teljes adhezív felületet enyhe, olajmentes légárammal. A Tooth Primer folyadék szétfürkessének megelőzése érdekében használjon vákuumszívot.

#### A-6. A keverőcsőr és a tartozékok előkészítése

(1) A keverőhegyet vagy az endocsúcot a szokásos módon erősítse a PANAVIA V5 Paste keverőcsöréhez.

#### [FIGYELEM]

A keverőhegy vagy az endocsúcs felerősítése előtt minden pasztából nyomjon ki kis mennyiséget, ügyelve arra, hogy a keverőcsőr két nyílásából egyenlő mennyiség kerüljön ki, majd dobja ki őket. Ha nem azonos mennyiségeket használ fel a pasztából, fennáll az elégtelen polimerizáció kockázata.

#### [MEGJEGYZÉS]

- Használat után a keverőcsört kupakkal együtt tárolja. Amikor tárolás előtt a kupakot visszahelyezi a keverőcsőre, győződjön meg arról, hogy a kupakon nincs paszta.
- Amikor egy régi keverőhegyet vagy endocsúcot lecserél egy újra, fordítsa el negyed fordultat az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a keverőhegy vagy az endocsúcs a keverőcsőr mélyedésébe illeszközön. A keverőcsőrrel való eltávolításhoz nyomja lefelé a keverőhegyet vagy az endocsúcot, és csavarja le a keverőcsőröt.
- Ha a paszta megkeményedett, akkor a bekevert paszta nehezen nyomható ki a keverőcsőről. Ilyenkor a megkeményedett paszttát egy megfelelő eszközzel távolítsa el.
- Az endocsúcs irányának megváltoztatásakor forgassa el a disztalis véget, és ügyeljen arra, hogy a csúcs keskeny adagolóját ne hajlítsa meg.

#### A-7. A protetikai restauráció cementezése

(1) A bekevert pasztát vigye fel a protetikai restauráció teljes adhezív felületére vagy a teljes előkészített fogfelületre. Ha a pasztát közvetlenül az előkészített fog egészére viszi fel intráralisan, akkor a (2) lépést a paszta felvitelle után 60 másodpercen belül meg kell kezdenie.  
(2) Helyezze a protetikai restaurációt az előkészített fogra.

#### A-8. A felesleges cement eltávolítása és a végső polimerizálás

##### A-8-a. A Universal (A2), a Clear, a Brown (A4) vagy a White színek esetében:

(1) A felesleges cementet a következő két módszer egyikével távolítsa el:

###### A felesleges cement eltávolításának módszere tack cure eljárás után:

Polymerizálja a felesleges cementet több helyen 3-5 másodpercig. Tartsa meg a protetikai restaurációt, és táloltsa el a tack cure eljárás nyomán megköött felesleges cementet egy fogorosi szonda segítségével. Ajánlatos megállapítani a felesleges cement polimerizálási idejét egy kevés pasztát polymerizálásával a keverőblokkon.

###### Eltávolítási módszer egy kis méretű kefe használatával:

A széleken maradt felesleges cement egy kis méretű kefe segítségével távolítható el.

Polymerizálja a protetikai restauráció széleit a fogászati polimerizációs készülékkel.

Kérjük, vegye figyelembe az 1. táblázat szerinti megkötési időket.

[A restauráció széleinek polimerizálásához befedheti a széleket védőgéllel (pl. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II anyaggal) a használati útmutatóban leírtak szerint, így nem jön létre oxigén-inhibíciós réteg.]

(2) Utolsó lépésként a cementet a következő két módszer egyikével polimerizálja: **Nem fényáteresztő protetikai restaurációk (pl. fém koronák):**

A protetikai restauráció behelyezése után a cementet 3 percig hagyja kémiallag megkötni. Lásd az alábbi táblázatot.

###### Fényáteresztő protetikai restaurációk (pl. kerámia inlayek):

Polymerizálja a protetikai restauráció teljes felületét a fogászati polimerizációs készülékkel. Ha a polimerizálni kívánt terület nagyobb, mint a fényt kibocsátó nyílás, akkor a megvilágítási folyamatot ossza fel több lépévre.

Kérjük, vegye figyelembe a következő táblázat szerinti megkötési időket:

1. táblázat: Megkötési idő a fényforrás típusának függvényében.

Fényforrás típusa (fényintenzitás)	Polimerizációs idő
Magas intenzitású KÉK LED * (több mint 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Kétszer 3-5 mp-ig
KÉK LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 mp
Halogénlámpa (több mint 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 mp

Az egyes polimerizációs készülékek tényeges hullámhosszának 400-515 nm-nek kell lennie.

\* Az emissziós spektrum csúcsa: 450-480 nm.

A feldolgozási és megkötési idők a környezeti és a szájhőmérséklettől függnek az alábbi adatok szerint. Ha a szájhőmérséklete nincs megadva a használati útmutatóban, akkor 37 °C/ 99°F -nak tekintendő. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a cement duál kötésű, emiatt érzékeny a mesterséges és természetes fényre.

2. táblázat: Feldolgozási és megkötési idő (koronák, hidak, inlayek, onlayek, héjak és adhezív hidak cementezéséhez)

Feldolgozási idő az első felvitel után (23 °C/ 73°F)	2 perc
Feldolgozási idő a paszta kavitásba való behelyezése után (37 °C/ 99°F)	60 mp
Tack cure eljárás a felesleges cement eltávolításához	3-5 mp
Végső polimerizálás a restauráció behelyezése után	
fényre kötés (LED)	10 mp *
önkötés (37 °C/ 99°F)	3 perc

\* Megkötési idő KÉK LED használata esetén (fényintenzitás: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>).

#### A-8-b. Az Opaque szín esetében:

(1) A széleken maradt felesleges cement egy kis méretű kefe segítségével távolítható el.

Polymerizálja a protetikai restauráció széleit a fogászati polimerizációs készülékkel. Kérjük, vegye figyelembe az 1. táblázat szerinti megkötési időket. [A restauráció széleinek polimerizálásához befedheti a széleket védőgéllel (pl. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II anyaggal) a használati útmutatóban leírtak szerint, így nem jön létre oxigén-inhibíciós réteg.]

(2) A protetikai restauráció behelyezése után a cementet 3 percig hagyja kémiallag megkötni.

#### B. II. standard eljárás ([4] javallatok)

[4] Protetikai restaurációk cementezése implantátumfelépítményeken és vázakon

##### B-1. Az implantátumfelépítmény vagy váz megtisztítása, a restauráció bepróbálása és módosítása, a protetikai restauráció felületének kondicionálása

Lásd az „A-1”, az „A-2” és „A-3” szakasz.

##### B-2. A CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS felvitele

Vigyen fel CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-t a restauráció belső felületére és az implantátumfelépítmények vagy a vázak adhezív felületére egy applikációs ecset segítségével. Az alkalmazást követően száritsa meg megfelelően a teljes adhezív felületet enyhe, olajmentes légárámmal.

#### [MEGJEGYZÉS]

Az optimális teljesítmény érdekében ALLOY PRIMER használható a nemesfém-ötvözetek felületén a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS helyett. Kérjük, tekintse meg az ALLOY PRIMER használati útmutatóját.

##### B-3. A keverőcsőr és a tartozékok előkészítése

Lásd az „A-6” szakasz.

##### B-4. A protetikai restauráció cementezése

(1) A bekevert pasztát vigye fel a protetikai restauráció teljes adhezív felületére.  
(2) Helyezze a protetikai restaurációt az implantátumfelépítményre vagy a fogra.

##### B-5. A felesleges cement eltávolítása és a végső polimerizálás

###### B-5-a. A Universal (A2), a Clear, a Brown (A4) vagy a White színek esetében:

(1) Távolítsa el a felesleges cementet. Lásd az „A-8-a (1)” szakasz.

(2) Utolsó lépésként a cementet a következő két módszer egyikével polimerizálja:

###### Nem fényáteresztő protetikai restaurációk (pl. fém koronák):

A protetikai restauráció behelyezése után a cementet hagyja kémiallag megkötni. Lásd az alábbi táblázatot.

3. táblázat: Megkötési idő (protetikai restaurációk cementálásához implantátumfelépítményeken és vázakon)

Végső polimerizálás a restauráció behelyezése után	
önkötés (37 °C/ 99°F)	5 perc
önkötés (23 °C/ 73°F)	10 perc

###### Fényáteresztő protetikai restaurációk (pl. kerámia inlayek):

Polymerizálja a protetikai restauráció teljes felületét a fogászati polimerizációs készülékkel. Ha a polimerizálni kívánt terület nagyobb, mint a fényt kibocsátó nyílás, akkor a megvilágítási folyamatot ossza fel több lépére.

Kérjük, vegye figyelembe az 1. táblázat szerinti megkötési időket.

###### B-5-b. Az Opaque szín esetében:

(1) Kezelje a felesleges cementet. Lásd az „A-8-b(1)” szakasz.

(2) A protetikai restauráció behelyezése után a cementet hagyja kémiallag megkötni. Lásd a 3. táblázatot.

#### C. III. standard eljárás ([5] javallatok)

[5] Csapok és csonkok cementezése

##### C-1. A kavítás előkészítése és a csonk vagy csap bepróbálása

(1) Az endodontikusan megtöltött gyökércsatornákat a szokásos módon készítse elő a csonk/csonki bepróbázéséhez.

A nedvesség korlátozására használjon kofferdamot.

(2) Illesszen bele egy megfelelő vastagságú csontot vagy gyökércsapot (pl. PANAVIA POST) az előkészített kavításba. A csont szükség szerint vágja le. A csonk vagy csap felületén lévő esetleges szennyeződést törölje le etanollal átitatott gézdarbabal vagy vattapamaccsal.

##### C-2. A csonk vagy csap lefűjtése

A csonk vagy csap felületét az „A-3” lépés szerint fűjja le. Üvegszálas csapokat ne fűjön le, mert ez sérüléseket okozhat.

##### C-3. A csonk vagy csap kezelése

###### Fém csonk vagy fém csap esetén:

Vigyen fel CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-t a csonk vagy csap felületére egy applikációs ecset segítségével. Az alkalmazást követően száritsa meg megfelelően a teljes adhezív felületet enyhe, olajmentes légárámmal.

#### [MEGJEGYZÉS]

Az optimális teljesítmény érdekében ALLOY PRIMER használható a nemesfém-ötvözetek felületén a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS helyett. Kérjük, tekintse meg az ALLOY PRIMER használati útmutatóját.

###### Műgyanta csonk, üvegszálas csap és kerámia csap esetén:

(1) Vigyen fel K-ETCHANT Syringe-et a csonk vagy csap felületére. Hagya hatni a gélt 5 másodpercig, majd mosza le és száritsa meg a felületet.  
(2) Vigyen fel CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS-t a csonk vagy csap felületére egy applikációs ecset segítségével. Az alkalmazást követően száritsa meg megfelelően a teljes adhezív felületet enyhe, olajmentes légárámmal.

#### C-4. A Tooth Primer felvitese

- (1) Vigyen fel Tooth Primer-t a gyökércsatornára és a kavítás falára egy applikációs ecset segítségével, és hagyja hatni 20 másodpercig. Ügyeljen arra, hogy a kezelt felületek ne érintkezzenek nyálal vagy váladékokkal.
- (2) Távolítsa el óvatosan a felesleges Tooth Primer folyadékot a gyökércsatornából vagy a kavításból egy papírcsúcs segítségével, különösen a kavítás sarkainál és a gyökércsatorna belsejében.
- (3) Szárítsa meg megfelelően a teljes adhezív felületet enyhe, olajmentes légárammal. A Tooth Primer folyadék szétfröccsenésének megelőzése érdekében használjon vákuumszívót.

#### C-5. A keverőcsőr és a tartozékok előkészítése

Lásd az „A-6” szakaszt.

#### C-6. A csonk vagy csap behelyezése

- (1) A bekevert pasztát vigye fel a csonk vagy csap teljes adhezív felületére vagy a kavításon belüli teljes fogfelületre. Ha a pasztát követlenül a kavításba viszi fel, akkor a (2) lépést a cement felviteli után 60 másodpercen belül meg kell kezdenie.
- (2) A csonkot vagy csapot gyorsan helyezze be a kavításba, és óvatosan mozgassa ide-oda, nehogy légbuborékok kerüljenek a gyökércsatornákba.

#### C-7. A felesleges cement eloszlata

Csonkok esetén:

Lásd az „A-8-a (1)” vagy „A-8-b (1)” szakaszat.

Gyökércsapok esetén:

A felesleges cementet oszlassa el egy applikációs ecset segítségével a korona alapján és a csap fején.

#### C-8. Polimerizálás

Polimerizálja a csonk vagy csap széleit. Lásd az 1. táblázatot az „A-8” szakaszban. Az Opaque szín esetében a cementet a csonk vagy csap behelyezése után hagyja 3 percig kémiailag megkötni.

#### C-9. A végső restauráció előkészítése

Csonkok esetén:

A csonkot helyezze be mintegy 6 percre, és a pillérfog előkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a cement teljesen megkötött.

Gyökércsapok esetén:

A gyökércsap behelyezése után helyezze be a csonkfelépítésre szolgáló kompozit műgyantát a használati útmutató szerint.

A pillérfogat a gyökércsap behelyezése után 6 perccel készítse elő.

### D. IV. standard eljárás ([6] javallatok)

[6] Amalgám bondozás

#### D-1. A fog keményállományának megtisztítása

Tisztítja meg a kavítást, és korlátozza a nedvességet a szokásos módon.

#### D-2. A Tooth Primer felvitese, a keverőcsőr és a tartozékok előkészítése

Lásd az „A-5” és az „A-6” szakaszt.

#### D-3. Az amalgám behelyezése

- (1) A bekevert pasztát vigye fel a kavításon belüli teljes fogfelületre. A (2) lépést a cement felviteli után 60 másodpercen belül meg kell kezdenie.
- (2) Az apróra zúzott amalgámot a meg nem kötött bekevert pasztán kondenzálja. Az okkluzális vésést a szokásos módon végezze el.

#### D-4. A felesleges cement eltávolítása és a végső polimerizálás

Lásd az „A-8” szakaszt.

#### [GARANCIA]

A Kuraray Noritake Dental Inc. a bizonyítottan hibás termékeket kicseréli. A Kuraray Noritake Dental Inc. nem vállal felelősséget a termékek alkalmazásából, használatából vagy a használat lehetetlenségeből eredő közvetlen, következményes vagy speciális veszteségekért vagy károkért. A felhasználó a használat előtt köteles megállapítani a termékek szándékolt használatra való alkalmasságát, és a felhasználó vállalja az ezzel kapcsolatos minden kockázatot és felelősséget.

#### [MEGJEGYZÉS]

Ha a terméknek tulajdoníthatóan súlyos baleset következik be, jelentse a gyártó alább feltüntetett hivatalos képviselőinek és a felhasználó/beteg lakóhelye szerinti ország felügyeleti hatóságainak.

#### [MEGJEGYZÉS]

A „PANAVIA”, a „CLEARFIL” és a „ESTENIA” a KURARAY CO., LTD. védjegyei.  
A „KATANA” a NORITAKE CO., LIMITED. védjegye.

 Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°F

CE  
0197

## I. UVOD

PANAVIA V5 je sistem adhezivnega kompozitnega cementa. Sistem PANAVIA V5 vključuje cementno pasto (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS in K-ETCHANT Syringe. Pasta je dvojno strjujoči (svetlobno in/ali samodejno) radioneprepustni kompozitni cement, ki sprošča fluorid in se uporablja za restavracije iz keramike (litijev disilikat, cirkonij ipd.), hibridne keramike (npr. ESTENIA C&B), kompozitne smole in kovine. Pasta je na voljo v nanašalnem sistemu s samodejnim mešanjem, ki zmeša enaki količini dveh komponent. Na voljo je naslednjih 5 odtenkov: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White in Opaque. Odtenek Opaque se mora zaradi svoje močne neprosojnosti samodejno strjevati za dokončno polimerizacijo. Try-in Paste je material, ki se ujema z odtenkom in ima približno tako barvo in prosojnost kot strjena mešanica paste. Tooth Primer je samojedkajoči osnovni premaz za zobno strukturo, ki pospeši polimerizacijo paste. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS je univerzalni dentalni protetični osnovni premaz, ki izboljšuje adhezivnost površine iz keramike, hibridne keramike, kompozitne smole in kovine. K-ETCHANT Syringe je gel za jedkanje, ki vsebuje vodno raztopino s 35 % fosforne kislino in koloidni silicijev dioksid. Izdelek PANAVIA V5 kaže barvno stabilnost. Gre za radioneprepusten ekvivalent aluminija debeline 1 mm ali več. Opačni odtenek je klasificiran kot material "razreda 1", vrste 2, drugi odtenki pa so klasificirani kot materiali "razreda 3", vrste 2, po standardu ISO4049.

## II. INDIKACIJE

Izdelek PANAVIA V5 je indiciran za naslednje uporabe:

- [1] cementiranje krov, mostičkov, inlejev in onlejev,
- [2] cementiranje zobnih lusk,
- [3] cementiranje adhezijskih mostičkov ali opornic,
- [4] cementiranje protetičnih restavracij na implantantnih nadgradnjah in okvirjih,
- [5] cementiranje sider in krnov,
- [6] vezava amalgama.

## III. KONTRAINDIKACIJE

Pacienti z anamnezo preobčutljivosti na metakrilatne monomere.

## IV. MOŽNI NELEŽENI UČINKI

- [1] Ustna sluznična membrana lahko po stiku z izdelkom zaradi koagulacije beljakovin postane belkasta. To je običajno začasni pojav, ki po nekaj dneh izgine. Pacientom naročite, naj se med ščetkanjem izogibajo prizadetemu območju.
- [2] K-ETCHANT Syringe lahko zaradi svoje kemijske sestave povzroči vnetje ali erozijo. Bodite previdni, da izdelek ne pride v stik s kožo ali z očmi.

## V. NEZDROŽLJIVOSTI

- [1] Za zaščito pulpe ali za začasno tesnjenje ne uporabljajte materialov, ki vsebujejo evgenol, ker lahko evgenol povzroči razbarvanje in upočasni postopek strjevanja.
- [2] Ne uporabljajte hemostatikov, ki vsebujejo železove spojine, saj lahko ti materiali zmanjšajo adhezijo in zaradi preostalih železovih ionov lahko povzročijo razbarvanje robov zob ali dlesni.
- [3] Za čiščenje votlin ne uporabljajte raztopine vodikovega peroksida, ker lahko poslabša moč vezave z zobno strukturo.

## VI. PREVIDNOSTNI UKREPI

### 1. Varnostni ukrepi

1. Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Izdelek ne uporabljajte pri pacientih, ki imajo znano alergijo na metakrilatne monomere ali katero od ostalih sestavin tega izdelka.
2. Če se pri pacientu pojavi preobčutljivostna reakcija, kot so izpuščaj, ekzem, znaki vnetja, razjede, oteklica, srbečica ali odrevnenost, prenehajte z uporabo izdelka in poiščite zdravniško pomoč.

3. Preprečite neposredni stik s kožo in/ali mehkim tkivom, da preprečite preobčutljivost. Med uporabo izdelka nosite rokavice ali upoštevajte ustrezne previdnostne ukrepe.
4. Pazite, da izdelek ne pride v stik s kožo ali z očmi. Pred uporabo izdelka pokrijte pacientove oči z brisačo ali zaščitnimi očali, da oči zaščitite pred morebitnim brizganjem materiala.
5. Če izdelek pride v stik s človeškim tkivom, ukrepajte takole:
  - <Če izdelek pride v oči>  
Oči takoj sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
  - <Če izdelek pride v stik s kožo ali ustno sluznico>  
Območje takoj obrišite z bombažnim tamponom ali gazo, navlaženo z alkoholom, in sperite z veliko vode.
6. Pazite, da pacient po nesreči ne zaužije izdelka.
7. Mešalne konice, endo-konice, konice igle in nanašalnega čopiča ne uporabite ponovno, da preprečite navzkrižno kontaminacijo. Ti pripomočki so za enkratno uporabo in jih je po uporabi treba zavreči.
8. Izdelek odstranite kot medicinski odpadek, da preprečite okužbo. Za preprečevanje telesnih poškodb je treba konico igle pred odstranjevanjem pokriti s pokrovčkom.

### 2. Previdnostni ukrepi pri rokovanju

#### 【Običajni previdnostni ukrepi】

1. Izdelka ne smete uporabljati za namene, ki niso navedeni pod točko [II. INDIKACIJE].
2. Uporaba tega izdelka je omejena na zobozdravstvene strokovnjake.
3. Izdelka ne uporabljajte kot začasni cement. Ta material je zasnovan za uporabo kot trajni cement.
4. Uporabite koferdam, da preprečite kontaminacijo in da lahko regulirate vlago.
5. V votlini blizu pulpe ali v primeru nenamerne izpostavljenosti pulpe uporabite sredstvo za prekrivanje pulpe.
6. Kadar uporabljate začasne materiale, ki vsebujejo tanin ali magnezij, jih popolnoma odstranite, da preprečite razbarvanje.
7. Kadar uporabljate hemostatike, ki vsebujejo aluminijev klorid, zmanjšajte njihovo količino in pazite, da preprečite stik z adhezivno površino. V nasprotnem primeru se lahko poslabša moč vezave z zobno strukturo.
8. Kadar pripravljate votlino, popolnoma odstranite vse obloge, amalgam in začasne tesnilne materiale, da preprečite poslabšanje adhezije.
9. Izdelka ne mešajte z drugimi dentalnimi materiali.
10. Če so vsebniki in/ali instrumenti tega izdelka poškodovani, pazite, da se ne poškodujete, in takoj prekinite uporabo.
11. Ne uporabljajte istega nanašalnega čopiča pri izdelku Tooth Primer in pri izdelku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

#### 【Paste】

1. Odtenek Opaque se mora zaradi svoje nizke globine polimerizacije samodejno strjevati za dokončno polimerizacijo. Robove protetične restavracije je mogoče svetlobno strjevati.
2. Izdelek Paste je treba uporabiti v 2 minutah po iztisu.
3. Polimerizacija paste se pri stiku z izdelkom Tooth Primer pospeši. Postopek je treba izvesti v času, ki je opredeljen v spodnji preglednici. Pri cementiranju več zobnih lusk je treba izdelek Paste nanesti na eno zobno lusko naenkrat.

Paste – čas strjevanja v ustni votlini (pri 37 °C, po stiku s premazom Tooth Primer)

Delovni čas	60 sekund
Cas strjevanja	3 minute

4. Pazite, da preprečite nepotrebno izpostavljenost neposredni sončni svetlobi ali delovni luči. Izdelek Paste vsebuje polimerizacijski katalizator, ki je izredno fotoreaktiv. Med cementiranjem prilagodite kot in/ali razdaljo dentalne luči, da zmanjšate intenzivnost svetlobe, ki vstopa v ustno votlino, in s tem preprečite prezgodnjo polimerizacijo paste.
5. Za vstavljanje paste v koreninski kanal ne uporabljajte spirale znamke Lentulo.
6. Če želite zobna sidra vstaviti v več koreninskih kanalov enega zoba, najprej zaključite postavitev sidra v en koreninski kanal, preden nadaljujete z drugim. Pazite, da odvečna pasta ne zaide v druge koreninske kanale.
7. Ko cement iztiskate v ustni votlini s pomočjo mešalne konice ali endo-konice, pazite, da ne pride do navzkrižne kontaminacije. Celo brizgo prekrijte s plastično pregrado za enkratno uporabo, da preprečite kontaminacijo s silino ali krvjo. Brizgo pred uporabo in po uporabi razkužite tako, da jo obrišete z vpojno gazo, navlaženo z alkoholom.

- Odvečni cement lahko odstranite tako, da ga na več točkah svetlobno polimerizirate od 3 do 5 sekund. Pri odstranjevanju odvečnega cementa po svetlobnem strjevanju držite restavracijo na mestu, da preprečite možnost dviga restavracije, ker se nekateri deli kompozitnega cementa morda še niso dovolj strdili.

#### 【Try-in Paste】

- Uporaba izdelka Try-in Paste je omejena zgolj na preverjanje ujemanja odtenka s pasto PANAVIA V5 Paste.
- Izdelek Try-in Paste se ne strdi. Ne uporabljajte ga za cementiranje restavracij.
- Na konici brizge izdelka Try-in Paste se lahko pojavi prozorna tekočina. Če je prisotna ta prozorna tekočina, jo je treba iztisniti in zavreči, saj izločena tekočina lahko vpliva na ujemanje odtenka.
- Za ocenjevanje odtenka z izdelkom Try-in Paste je treba uporabiti približno enako debelino izdelka Try-in Paste, kot je debelina strjenega cementa.
- Po uporabi izdelek Try-in Paste z vodo dobro sperite z restavracije in zobne površine, da preprečite slabo adhezijo.

#### 【Tooth Primer】

- Izdelek uporabite v roku 5 minut po iztiskanju.
- Ne uporabljajte za obdelavo površine implantantnih nadgradenj, okvirjev in protetičnih restavracij (inlejv, onlejv, kron, mostičkov in zobnih lusk). Polimerizacija paste bi se pospešila, delovni čas pa ne bi bil zadosten.
- Uporabljaljate samo z izdelkom PANAVIA V5 Paste. **Ne** uporabljajte v kombinaciji z drugim kompozitnim cementom (npr. PANAVIA F 2.0 ali CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
- Dobro očistite votlino, da omogočite dobro vezavo. Če je adhezivna površina kontaminirana s slino ali krvjo, jo temeljito sperite in osušite. Nato znova nanesite premaz Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

- Izdelek CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS je treba uporabiti kmalu po iztisu. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS vsebuje hlapni etanol. Ko topilo izhlapi, se viskoznost poveča, zaradi česar je nanašanje lahko oteženo.
- Ko površino restavracije obdelate z izdelkom CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, hitro nadaljujte z vezavo (ali cementiranjem).
- Če je obdelana površina kontaminirana s slino ali krvjo, jo sperite z vodo, osušite, očistite s sredstvom K-ETCHANT Syringe in znova nanesite izdelek.

#### 【K-ETCHANT Syringe】

- Pazite, da se ne kontaminira s slino ali krvjo. Če je obdelovana površina kontaminirana, ponovite obdelavo z izdelkom.
- Preprečite navzkrižno kontaminacijo. Brizgo pred uporabo in po uporabi razkužite, tako da jo obrisete z vpojno gazo, navlaženo z alkoholom. Celo brizgo prekrjite s plastično pregrado za enkratno uporabo, da preprečite kontaminacijo s slino ali krvjo.
- Ce se izdelek prime oblačil, ga sperite z vodo.
- Po vsaki uporabi odstranite konico igle z brizge in na brizgo takoj trdno namestite pokrovček.
- Jedkanje vitalnega dentina lahko povzroči pooperativno občutljivost.

#### 【Dentalna enota za svetlobno strjevanje】

- Uporabite v skladu z navodili za uporabo dentalne enote za svetlobno strjevanje.
- Ne glejte neposredno v vir svetlobe. Priporočamo uporabo zaščitnih očal.
- Nizka intenziteta svetlobe ne zagotavlja dobre adhezije. Preverite življenjsko dobo lučke in ali je vodilna konica dentalne polimerizacijske lučke kontaminirana. Priporočljivo je, da z ustreznimi pripomočki za ocenjevanje svetlobe redno preverjate intenziteto dentalne polimerizacijske lučke.
- Konica dentalne enote za svetlobno strjevanje, ki oddaja svetlobo, mora biti čim bližje in čim bolj navpično na kompozitno površino. Če je treba svetlobno polimerizirati večjo kompozitno površino, območje razdelite na več delov in svetlobno strujite vsak del posebej.
- Preden uporabite izdelek, preverite pogoje, ki so potrebni za polimerizacijo mešanice paste, in sicer glejte čase svetlobne polimerizacije, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.

#### 3. Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

- Izdelek je treba porabiti do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži.
- Kadar izdelkov Paste, Tooth Primer in CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ne uporabljate, jih je treba hraniti pri temperaturi 2–8 °C/36–46 °F, pred uporabo pa jih je treba 15 minut segrevati na sobno temperaturo, da se vzpostavijo normalna viskoznost in polimerizacijske lastnosti. Izdelka Try-in Paste in K-ETCHANT

Syringe je treba hraniti pri temperaturi 2–25 °C/ 36–77 °F, ko ju ne uporabljate.

- Izdelkov ne izpostavljajte izredno visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali ognju.
- Takojo ko tekočino ali pasto iztisnete iz kapalne plstenke ali brizge, je treba na kapalno plstenko ali brizgo namestiti pokrovček. Na ta način preprečite izhlapevanje hlapnih snovi.
- Izdelek je treba shranjevati na ustrezem mestu, do katerega ima dostop le zobozdravstveno osebje.

#### VII. KOMPONENTE

Za vsebino in količino glejte zunanj stran embalaže.

<Osnovne sestavine>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

##### (1) Paste A

- bisfenol A diglicidilmetakrilat (Bis-GMA)
- trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA)
- hidrofobni aromatični dimetakrilat
- hidrofilni alifatski dimetakrilat
- iniciatorji
- pospeševalci
- silanizirano polnilo iz barijevega stekla
- silanizirano polnilo iz fluoro-alumino-silikatnega stekla
- koloidni silicijev dioksid


##### (2) Paste B

- bisfenol A diglicidilmetakrilat (Bis-GMA)
- hidrofobni aromatični dimetakrilat
- hidrofilni alifatski dimetakrilat
- silanizirano polnilo iz barijevega stekla
- silanizirano polnilo iz aluminijskega oksida
- pospeševalci
- dl-kamforkon
- pigmenti

Skupna količina anorganskega polnila je približno 38 vol%.

Velikost delcev anorganskih polnil je v razponu od 0,01 µm do 12 µm.

#### Komponente pripomočka:



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- glicerol
- silanizirani silicijev dioksid
- silaniziran koloidni silicijev dioksid
- koloidni silicijev dioksid
- pigmenti

- Tooth Primer

- 10-metakriloloksidel dihidrogen fosfat (MDP)
- 2-hidroksietil metakrilat (HEMA)
- hidrofilni alifatski dimetakrilat
- pospeševalci
- voda

- K-ETCHANT Syringe

- fosforna kislina
- voda
- koloidni silicijev dioksid
- pigment

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakriloksipropil trimetoksilan
- 10-metakriloloksidel dihidrogen fosfat (MDP)
- etanol

- Dodatki

- Mixing tip (mešalna konica)
- Endo tip (S) (endo-konica (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (konica igle (E) (za K-ETCHANT Syringe))
- Applicator brush (fine <silver>) (nanašalni čopič (mehka <srebrna>))
- Mixing dish (mešalna posoda)

## VIII. KLINIČNI POSTOPKI

### A. Standardni postopek I (indikacije [1], [2] in [3])

- [1] cementiranje krun, mostičkov, inlejov in onlejov
- [2] cementiranje zobnih lusk
- [3] cementiranje adhezijskih mostičkov ali opornic

#### A-1. Čiščenje pripravljenega zoba (zob, kovina, kompozitna smola)

Ko cementirate pripravljeni zob, na običajen način odstranite začasni tesnilni material in začasni cement, z regulacijo vlage očistite votlino.

#### A-2. Poskusno pomerjanje in prilagajanje restavracije

- (1) Pomerite protetično restavracijo in preverite njeno prileganje na pripravljeni zob, če je to potrebno.
- (2) Po potrebi nanesite izbrani odtenek izdelka Try-in Paste na površino restavracije za cementiranje in poskusno namestite restavracijo na pripravljeni zob. S čopičem odstranite odvečni izdelek Try-in Paste z robom. Odtenki izdelka Try-in Paste ustrezajo odtenkom strjenega cementa (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Preverite, kateri odtenek se najbolje barvno ujemata, in nato odstranite restavracijo. Izdelek Try-in Paste z vodo v celoti izperite z notranje površine restavracije in površine pripravljenega zoba.

#### A-3. Pripravljanje površine protetične restavracije

Glejte navodila za uporabo restavracijskega materiala. Če specifična navodila niso na voljo, priporočamo naslednje postopke in uporabe izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Če je adhezivna površina keramika iz kovinskih oksidov (npr. KATANA Zirconia) ali kovina:

- (1) Adhezivno površino nahrapite s peskanjem z aluminijevim prahom (30–50 µm) pri zračnem tlaku 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Zračni tlak in velikost prašnih delcev je treba primereno prilagoditi, da ustrezata materialu in/ali obliki protetične restavracije, pri tem pa je treba paziti, da preprečite krušenje.
- (2) Protetično restavracijo 2 minuti čistite v ultrazvočnem čistilcu, nato jo osušite z zračnim tokom.

Če je adhezivna površina keramika na osnovi silicijevega dioksida (npr. običajni porcelan, litijev disilikat), hibridna keramika ali kompozitna smola:

Glede na vrsto restavracije je možna obdelava s kislino ali s peskanjem:

Obdelava s kislino (npr. običajni porcelan, litijev disilikat):

- (1) Adhezivno površino jedkjajte z raztopino fluorovodikove kislune v skladu z navodili za uporabo restavracijskega materiala ali pa na adhezivno površino nanesite sredstvo K-ETCHANT Syringe in pustite delovati 5 sekund.
- (2) Adhezivno površino očistite z vodo in osušite.

Obdelava s peskanjem (npr. kompozitna smola):

- (1) Adhezivno površino nahrapite s peskanjem z aluminijevim prahom (30–50 µm) pri zračnem tlaku 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). Zračni tlak in velikost prašnih delcev je treba primereno prilagoditi, da ustrezata materialu in/ali obliki protetične restavracije, pri tem pa je treba paziti, da preprečite krušenje.
- (2) Protetično restavracijo 2 minuti čistite v ultrazvočnem čistilcu, nato jo osušite z zračnim tokom.

#### A-4. Nanašanje izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetično restavracijo

- (1) Če je adhezivna površina iz kompozitne smole, nanj nenesite sredstvo K-ETCHANT Syringe in pustite delovati 5 sekund.
- (2) Izdelek CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na adhezivno površino restavracije nenesite z nanašalnim čopičem. Po nanosu celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka.

[OPOMBA]

Za optimalno učinkovitost lahko na površini zlitine žlahtnih kovin uporabite izdelek ALLOY PRIMER namesto izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Glejte navodila za uporabo izdelka ALLOY PRIMER.

#### A-5. Nanašanje izdelka Tooth Primer na pripravljeni zob

Glede na vrsto adhezivne površine in/ali postopka pred uporabo izdelka Tooth Primer obdelajte tako, kot je opisano v nadaljevanju.

Jedkanje površine sklenine (izbirno, toda nujno pri zobnih luskah in adhezijskih mostičkih):

Z uporabo izdelka Tooth Primer dosežete klinično primerno vezavo, ne da bi bil potreben dodaten korak jedkanja s fosforno kislino. Če je adhezivna površina neobrušena sklenina ali kadar cementirate adhezijske mostičke ali zbrane luske, nanesite izdelek K-ETCHANT Syringe na površino sklenine, pustite delovati 10 sekund, sperite in osušite.

- (1) Izdelek Tooth Primer z nanašalnim čopičem nenesite na celoten pripravljeni zob (zob, kovina, kompozitna smola) in pustite 20 sekund. Pazite, da slina ali eksudati ne pridejo v stik z obdelanimi površinami.
- (2) Z bombažnim tamponom previdno odstranite odvečno tekočino Tooth Primer s pripravljenega zoba, zlasti z robom in vogalov pripravljenega zoba.
- (3) Celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka. Z uporabo vakuumskoga aspiratorja preprečite, da bi se tekočina Tooth Primer razpršila.

#### A-6. Priprava brizg in dodatkov

- (1) Mešalno konico ali endo-konico namestite na brizgo z izdelkom PANAVIA V5 Paste na običajen način.

**[POZOR]**

Preden mešalno konico ali endo-konico namestite, iztisnite majhno količino obeh past in pri tem preverite, ali ste skozi odprtini brizge iztisnili enaki količini; nato iztisnjeno pasto zavrzite. Če ne uporabite enakih količin past, obstaja možnost slabše polimerizacije.

**[OPOMBA]**

- Po uporabi je treba na brizgo namestiti pokrovček. Ko pred shranjevanjem namestite pokrovček na brizgo, pazite, da na njem ne bo ostankov paste.
- Kadar staro mešalno konico ali endo-konico zamenjate z novo, jo obrnite za 1/4 obrata v nasprotni smeri urnega kazalca, da štrleča dela mešalne konice ali endo-konice poravnate z utori v brizgi. Konico z brizge odstranite tako, da jo zasučete in pritisnete navzdol.
- Če se je pasta strdila in zmes paste zato težko iztisneta iz brizge, strjeno pasto odstranite z ustreznim instrumentom.
- Kadar menjate smer endo-konice, zasučite distalni nastavek in pazite, da ne upognete tanke šobe za iztiskanje.

#### A-7. Cementiranje protetične restavracije

- (1) Zmes paste nenesite na celotno adhezivno površino protetične restavracije ali na celoten pripravljeni zob. Če pasto na celoten pripravljeni zob nanašate neposredno v ustni votlini, morate korak (2) začeti v roku 60 sekund po nanosu paste.

- (2) Protetično restavracijo postavite na pripravljeni zob.

#### A-8. Odstranjevanje odvečnega cementa in dokončna polimerizacija

##### A-8-a. Za odtenke Universal (A2), Clear, Brown (A4) ali White:

- (1) Odvečni cement odstranite na enega od teh dveh načinov:  
Način odstranjevanja odvečnega cementa s svetlobno polimerizacijo na več točkah:

Morebitni presežek cementa svetlobno polimerizirajte na več točkah od 3 do 5 sekund. Protetično restavracijo držite na mestu in z dentalno sondi odstranite odvečni, svetlobno polimerizirani cement. Priporočljivo je vnaprej ugotoviti čas svetlobnega strjevanja odvečnega cementa, in sicer s svetlobnim strjevanjem paste na mešalni podlagi.

Način odstranjevanja z majhno ščetko:

Morebitni presežek cementa, ki ostane na robovih, lahko odstranite z majhno ščetko.

Robove protetične restavracije svetlobno polimerizirajte z dentalno enoto za svetlobno strjevanje.

Čase strjevanja preverite v preglednici 1.

[Pri strjevanju robov restavracije lahko v skladu z navodili za uporabo robove prekrivete z zaščitnim gelom (npr. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), da preprečite nastanek plasti, ki onemogoča dostop kisika.]

(2) Na koncu cement polimerizirajte na enega od naslednjih dveh načinov:

Protetične restavracije, ki niso prosojne (npr. kovinske krone):

Cement pustite, da se kemično struje 3 minute po namestitvi protetične restavracije.

Protetične restavracije, ki so prosojne (npr. keramični inleji):

Celotno površino protetične restavracije svetlobno polimerizirajte z dentalno enoto za svetlobno strjevanje. Če je območje, ki ga želite svetlobno polimerizirati, večje od konice, ki oddaja svetlubo, postopek izpostavljanja svetlobi razdelite na posamezne dele.

Čase strjevanja preverite v naslednji preglednici:

Preglednica 1: Čas strjevanja glede na vrsto svetlobnega vira.

Vrsta svetlobnega vira (intenziteta svetlobe)	Čas strjevanja
MODRA LED z visoko intenziteto* (več kot 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Dvakrat po 3–5 sekund
MODRA LED * (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund

Učinkoviti razpon valovne dolžine pri vsaki dentalni enoti za svetlobno strjevanje mora biti 400–515 nm.

\* Najvišja vrednost emisijskega spektra: 450–480 nm.

Delovni časi in časi strjevanja so odvisni od temperature okolice in ustne votline, kot je navedeno spodaj. Če temperatura v ustni votlini ni določena v navodilih za uporabo, velja temperatura 37 °C/ 99 °F. Upoštevajte, da je ta cement dvojno strjujoč in je zato občutljiv na umetno in naravno svetlubo.

Preglednica 2: Delovni čas in čas strjevanja (za cementiranje krun, mostičkov, inlejev, onlejev, zobnih lusk in adhezijskih mostičkov)

Delovni čas po začetnem iztiskanju (23 °C/ 73 °F)	2 min
Delovni čas po vstavitvi paste v votlino (37 °C/ 99 °F)	60 sekund
Polimeriziranje na več točkah za odstranitev odvečnega cementa	3–5 sekund
Dokončna polimerizacija po namestitvi restavracije	
svetlobna polimerizacija (LED)	10 sekund *
samodejna polimerizacija (37 °C/ 99 °F)	3 min

\* Časi polimerizacije pri uporabi MODRE LED (intenziteta svetlobe: 800–1400 mW/cm<sup>2</sup>).

**A-8-b. Za odtenek Opaque:**

(1) Morebitni presežek cementa, ki ostane na robovih, lahko odstranite z majhno ščetko.

Robove protetične restavracije svetlobno polimerizirajte z dentalno enoto za svetlobno strjevanje. Čas strjevanja preverite v preglednici 1.

[Pri strjevanju robov restavracije lahko v skladu z navodili za uporabo robove prekrijete z zaščitnim gelom (npr. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), da preprečite nastanek plasti, ki onemogoča dostop kisika.]

(2) Cement pustite, da se kemično struje 3 minute po namestitvi protetične restavracije.

**B. Standardni postopek II (indikacije [4])**

[4] cementiranje protetičnih restavracij na implantantnih nadgradnjah in okvirjih

**B-1. Čiščenje implantantne nadgradnje ali okvirja, poskusno pomerjanje in prilaganje restavracije, pripravljanje površine protetične restavracije**

Glejte razdelke »A-1«, »A-2« in »A-3«.

**B-2. Nanašanje izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

Izdelek CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS z nanašalnim čopičem nanesite na notranjo površino restavracije in na adhezivno površino implantantne nadgradnje ali okvirja. Po nanosu celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka.

**[OPOMBA]**

Za optimalno učinkovitost lahko na površini zlitine žlahtnih kovin uporabite izdelek ALLOY PRIMER namesto izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Glejte navodila za uporabo izdelka ALLOY PRIMER.

**B-3. Priprava brizg in dodatkov**

Glejte razdelek »A-6«.

**B-4. Cementiranje protetične restavracije**

(1) Zmes paste nanesite na celotno adhezivno površino protetične restavracije.

(2) Protetično restavracijo postavite na implantantno nadgradnjo ali na okvir.

**B-5. Odstranjevanje odvečnega cementa in dokončna polimerizacija**

**B-5-a. Za odtenke Universal (A2), Clear, Brown (A4) ali White:**

(1) Odstranite odvečni cement. Glejte razdelek »A-8-a (1)«.

(2) Na koncu cement polimerizirajte na enega od naslednjih dveh načinov:

Protetične restavracije, ki niso prosojne (npr. kovinske krone):

Cement pustite, da se kemično struje po namestitvi protetične restavracije. Glejte spodnjo preglednico.

Preglednica 3: Čas strjevanja (pri cementiranju protetičnih restavracij na implantantnih nadgradnjah in okvirjih)

Dokončna polimerizacija po namestitvi restavracije	
samodejna polimerizacija (37 °C/ 99 °F)	5 min
samodejna polimerizacija (23 °C/ 73 °F)	10 min

Protetične restavracije, ki so prosojne (npr. keramični inleji):

Celotno površino protetične restavracije svetlobno polimerizirajte z dentalno enoto za svetlobno strjevanje. Če je območje, ki ga želite svetlobno polimerizirati, večje od konice, ki oddaja svetlubo, postopek izpostavljanja svetlobi razdelite na posamezne dele.

Čase strjevanja preverite v preglednici 1.

**B-5-b. Za odtenek Opaque:**

(1) Odstranite odvečni cement. Glejte razdelek »A-8-b (1)«.

(2) Cement pustite, da se kemično struje po namestitvi protetične restavracije. Glejte preglednico 3.

**C. Standardni postopek III (indikacije [5])**

[5] cementiranje sider in krnov

**C-1. Priprava votline ter poskusno pomerjanje krna in sidra**

(1) Endodontsko napolnjene koreninske kanale na običajen način pripravite za namestitev sidra/krna.

Poskrbite za nadzor vlage z uporabo koferdama.

(2) V sklopu poskusnega pomerjanja vstavite krn ali dentalno sidro (npr. PANAVIA POST) ustrezne debeline v pripravljeno votlino. Po potrebi sidro prirežite. Morebitno kontaminacijo s površine krna ali sidra obrišite z gazo ali bombažnim tamponom, prepojenim z etanolom.

**C-2. Peskanje krna ali sidra**

Površino krna ali sidra popeskajte v skladu z navodili iz razdelka »A-3«. Sider iz steklenih vlaken ne peskajte, ker se lahko poškodujejo.

**C-3. Obdelava krna ali sidra**

Kovinski krn ali kovinsko sidro:

Izdelek CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na površino krna ali sidra nanesite z nanašalnim čopičem. Po nanosu celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka.

**[OPOMBA]**

Za optimalno učinkovitost lahko na površini zlitine žlahtnih kovin uporabite izdelek ALLOY PRIMER namesto izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Glejte navodila za uporabo izdelka ALLOY PRIMER.

Krn iz smole, sidra iz steklenih vlaken in keramično sidro:

(1) Na površino krna ali sidra nanesite izdelek K-ETCHANT Syringe. Gel pustite delovati 5 sekund, preden ga sperete in površino osušite.

(2) Izdelek CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na površino krna ali sidra nanesite z nanašalnim čopičem. Po nanosu celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka.

**C-4. Nanašanje izdelka Tooth Primer**

(1) Izdelek Tooth Primer z nanašalnim čopičem nanesite v koreninski kanal in na stene votline ter pustite 20 sekund. Pazite, da slina ali eksudati ne pridejo v stik z obdelanimi površinami.

(2) S papirnatim šilcem previdno odstranite odvečno tekočino Tooth Primer iz koreninskega kanala ali votline, zlasti iz kotičkov votline in kotičkov v koreninskem kanalu.

(3) Celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka. Z uporabo vakuumskega aspiratorja preprečite, da bi se tekočina Tooth Primer razpršila.

#### C-5. Priprava brizg in dodatkov

Glejte razdelek »A-6«.

#### C-6. Nameščanje krna ali sidra

- (1) Zmes paste nanesite na celotno adhezivno površino krna ali sidra ali na celotno zobno površino znotraj votline. Če pasto nanašate neposredno v votlino, morate korak (2) začeti v roku 60 sekund po uporabi cementa.
- (2) Krn ali sidro hitro postavite v votlino in ga rahlo vibrirajte, da preprečite vstop zračnih mehurčkov v koreninske kanale.

#### C-7. Obdelava presežka cementa

*Pri knnih:*

Glejte razdelek »A-8-a (1)« ali »A-8-b (1)«.

*Pri dentalnih sidrih:*

Z nanašalnim čopičem odvečni cement razmažite po koronalni podlagi in glavi sidra.

#### C-8. Strjevanje

Robove krna ali sidra svetlobno polimerizirajte. Glejte preglednico 1 v razdelku »A-8«.

Pri neprosojnem odtenku cement pustite, da se kemično struje 3 minute po namestitvi protetične restavracije.

#### C-9. Priprava za dokončno polimerizacijo

*Pri knnih:*

Krn pustite stati na mestu približno 6 minut, da se cement popolnoma strdi, in se šele nato lotite priprave opornega zoba.

*Pri dentalnih sidrih:*

Po namestitvi dentalnega sidra kompozitno smolo za dograditev krna namestite v skladu z navodili za uporabo.

Oporni zob pripravite 6 minut po tem, ko ste namestili dentalno sidro.

### D. Standardni postopek IV (indikacije [6])

[6] vezava amalgama

#### D-1. Čiščenje zobne strukture

Na običajen način očistite zobno votlino in poskrbite za nadzor vlage.

#### D-2. Nanos izdelka Tooth Primer, priprava brizge in dodatkov

Glejte razdelka »A-5« in »A-6«.

#### D-3. Nameščanje amalgama

- (1) Zmes paste nanesite na celotno površino zoba znotraj votline. Korak (2) morate začeti v roku 60 sekund po uporabi cementa.
- (2) Trituirani amalgam je treba kondenzirati na nestrenjeni zmesi paste. Zaporno pripravo brazde lahko izvajate na običajen način.

#### D-4. Odstranjevanje odvečnega cementa in dokončna polimerizacija

Glejte razdelek »A-8«.

### [GARANCIJA]

Podjetje Kuraray Noritake Dental Inc. bo nadomestilo vsak izdelek, za katerega se dokaže, da je pomanjkljiv. Podjetje Kuraray Noritake Dental Inc. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posledično ali posebno izgubo ali škodo, ki nastane zaradi aplikacije ali uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh izdelkov. Pred uporabo se mora uporabnik prepričati o primernosti izdelka za namenjeno uporabo in uporabnik prevzema vsa tveganja in odgovornosti v zvezi s tem.

### [OPOMBA]

V primeru resne nezgode v povezavi s tem izdelkom obvestite spodaj navedenega pooblaščenega zastopnika proizvajalca in nadzorne organe v državi, v kateri prebiva uporabnik/bolnik.

### [OPOMBA]

»PANAVIA«, »CLEARFIL« in »ESTENIA« so blagovne znamke podjetja KURARAY CO., LTD.  
»KATANA« je blagovna znamka podjetja NORITAKE CO., LIMITED.

---

### Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 EC REP

### Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-SL

12/2019



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°C  
8°C/  
46°F

CE  
0197

## I. ÚVOD

PANAVIA V5 je adhezivní pryskyřičný cementový systém. PANAVIA V5 se skládá z cementové pasty (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a K-ETCHANT Syringe. Komponenta Paste je duálně tuhnoucí (světlem tuhnoucí a/nebo samotuhnoucí), fluorid uvoľňující, radiopární pryskyřičný cement pro náhrady z keramiky (lithium disilikát, zirkonoxid apod.), hybridní keramiky (např. ESTENIA C&B), kompozitních pryskyřic a kovů. Dodává se v systému Automix, který slouží ke smíchání stejných množství dvou komponent. Je dostupný v 5 barevných odstínech: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White a Opaque. Odstín Opaque by se měl při finálním vytvrzování nechat samovytrudit, protože je silně opákní. Komponenta Try-in Paste je materiál pro porovnávání odstínů, který má přibližnou barvu a průhlednost jako vytvrzená směs Paste. Komponenta Tooth Primer je samolepatí primer nanášený na strukturu zuba, který urychluje polymerizaci Paste. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS je dentální univerzální primer na zubní náhrady, který poskytuje rozšířenou přilnavou plochu pro keramiku, hybridní keramiku, kompozitní pryskyřice a kovy. K-ETCHANT Syringe je leptací gel, který obsahuje 35% vodný roztok kyseliny fosforečné a koloidní siliku. PANAVIA V5 vykazuje stabilitu barev a je radiopárním ekvivalentem k nejméně 1 mm aluminiu. Opákní odstín je klasifikován jako „Třída 1“ materiálu typu 2 a ostatní odstíny jsou klasifikovány jako „Třída 3“ materiálu typu 2 podle normy ISO4049.

## II. INDIKACE

PANAVIA V5 je indikován pro následující použití:

- [1] Cementování korunek, můstků, inlejí a onlejí
- [2] Cementování fazet
- [3] Cementování adhezivních můstků a dlah
- [4] Cementování protetických náhrad na implantátových abutmentech a konstrukcích
- [5] Cementování čepů a pahýlů
- [6] Amalgamový bonding

## III. KONTRAINDIKACE

Pacienti s anamnézou citlivosti na monomerní metakrylaty.

## IV. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- [1] Ústní sliznice může při kontaktu s produktem v důsledku koagulace proteinů zblebat. Je to obvykle přechodný jev, který během několika málo dní zmizí. Upozorněte pacienta, že má dávat při čištění zubů pozor, aby tuto oblast nedráždil.
- [2] K-ETCHANT Syringe může v důsledku svého složení vyvolat zánět nebo erozi. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s pokožkou a nezasáhl oči.

## V. NEKOMPATIBILITY

- [1] Na ochranu pulpy nebo při provizorním uzavření nepoužívejte žádné materiály obsahující eugenol, protože eugenol může způsobit změny barvy a zpomalit vytvrzování.
- [2] Nepoužívejte žádná hemostatika obsahující železité sloučeniny, mohla by negativně ovlivnit adhezi a zbytkové železité ionty by mohly způsobit zbarvení na okraji zuba nebo okolní dásně.
- [3] Nepoužívejte k čištění kavit roztok peroxidu vodíku, mohlo by snížit přilnavost cementu k tvrdé zubovině.

## VI. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### 1. Bezpečnostní opatření

1. Produkt obsahuje látky, které mohou vyvolat alergické reakce. U pacientů s potvrzenou citlivostí na monomery metakrylatu nebo jiné složky produkt nepoužívejte.
2. Pokud se u pacientů projeví reakce z přecitlivosti, jako například vyrážka, ekzém, zánětlivé projevy, vředy, otoky, svědění nebo necitlivost, přestaňte produkt používat a poraďte se s lékařem.
3. Aby nedošlo ke zvýšené citlivosti, zamezte přímému kontaktu

s pokožkou a měkkými tkáněmi. Při používání produktu nosete rukavice nebo použijte jiná vhodná bezpečnostní opatření.

4. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s pokožkou a nezasáhl oči. Než začnete produkt používat, přikryjte pacientovi oči ručníkem pro případ, že by materiál náhodou vystříkl.
5. Pokud se produkt dostane do kontaktu s lidskou tkání, je nutno podniknout následující opatření:  
 <Pokud se produkt dostane do oka>  
 Okamžitě oko vypláchněte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem.  
 <Pokud se produkt dostane do kontaktu s pokožkou nebo ústní sliznicí>  
 Oblast okamžitě otřete vatovým nebo mulovým tampónem smoseným v alkoholu a opláchněte velkým množstvím vody.
6. Dávejte pozor, aby pacient nedopatřením produkt nespolk.
7. Nepoužívejte míchací kanylu, endo tip, aplikační kanylu a aplikační štěteček opakováně, mohlo by dojít ke křížové kontaminaci. Tyto pomůcky jsou určeny k jednorázovému použití. Po použití je zlikvidujte.
8. Zlikvidujte tento produkt jako lékařský odpad, abyste předešli infekci. Aby nedošlo ke zranění, nasadte na jehlu před likvidací uzávér.

### 2. Preventivní bezpečnostní opatření při použití a zpracování

#### 【Obecná bezpečnostní opatření】

1. Produkt se smí používat pouze pro ty účely, které jsou uvedeny v části [ II. INDIKACE].
2. S produktem smějí pracovat výhradně zubní lékaři.
3. Nepoužívejte produkt jako provizorní cement. Tento materiál je určen k trvalé cementaci.
4. K zamezení znečištění a omezení vlhkosti používejte kofferdam.
5. V kavítách v blízkosti pulpy nebo při náhodném obnažení pulpy používejte na pulpu překrývací prostředek.
6. Při použití dočasných materiálů obsahujících tanin nebo oxid hořčatiny je zcela odstraňte, aby nedošlo ke změně barev.
7. Při použití hemostatik obsahujících chlorid hlinity jejich množství minimalizujte a dbejte na to, aby se materiál nedostal do kontaktu s adhezní plochou. Jinak by se mohla snížit přilnavost k tvrdé zubovině.
8. Aby materiál dobře přilnul, odstraňte při přípravě kavity veškerý výplňový materiál, amalgam a provizorní uzavírací materiál.
9. Nemíchejte produkt s jinými stomatologickými materiály.
10. Pokud jsou nádoby a/nebo nástroje používané s tímto produktem poškozené, dejte pozor, abyste se neporanili, a okamžitě je přestaňte používat.
11. Nepoužívejte stejný aplikační štěteček pro Tooth Primer i CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

#### 【Paste】

1. Odstín Opaque by se měl při finálním vytvrzování nechat samovytrudit, protože má nízkou hloubku vytvrzení. Okraje protetické náhrady lze vytvrdit světlem.
2. Přípravek Paste je nutno použít do 2 minut po vytlačení.
3. Polymerizace pasty se urychlí kontaktem s přípravkem Tooth Primer. Postup je potřeba provést před uplynutím doby zpracování uvedené v tabulce níže. Přípravek Paste se musí při cementování více fazet nanášet na jednotlivé fazety postupně.

Paste – doba tuhnutí v ústní dutině (při 37 °C, po styku s přípravkem Tooth Primer)

Doba zpracování	60 sekund
Doba tuhnutí	3 minuty

4. Dbejte na to, aby produkt nebyl zbytečně vystaven přímému slunečnímu záření nebo OP světlu. Přípravek Paste obsahuje světlem tuhnoucí, vysoce fotoreaktivní katalyzátor. Během cementování přizpůsobte úhel a/nebo vzdálenost OP lampy tak, aby se intenzita světla vnikajícího do ústní dutiny snížila a předešlo se tak předčasné polymerizaci pasty.
5. K nanášení pasty do kořenového kanáku nepoužívejte žádné lentoly spirály.
6. Pokud chcete zavést kořenové čepy do více kořenových kanálků jednoho zuba, nejprve čep kompletně usadte v jednom kořenovém kanáku a teprve potom přejděte k dalšímu kanáku. Dbejte přitom na to, aby přebytečný cement nepronikl do jiného kořenového kanáku.
7. Při intraorálním nanášení cementu míchací kanylu nebo endo tipem dávejte pozor, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Proti znečištění slinami nebo krví přikryjte celou injekční stříkačku jednorázovým obalem. Injekční stříkačku před použitím a po něm dezinfikujte otréním obvazovou vatou s alkoholem.
8. Přebytečný cement lze odstranit po pulzním vytvrzování světlem po dobu 3–5 sekund. Při odstraňování přebytečného cementu přidržujte náhradu pevně na místě, aby se nezvedla, protože část cementu nemusí být ještě dokonale vytvrzená.

### **[Try-in Paste]**

- Použití přípravku Try-in Paste by mělo být omezeno na kontrolu odpovídajícího odstínu PANAVIA V5 Paste.
- Přípravek Try-in Paste se nevytvruje. Nepoužívejte jej k cementování náhrad.
- Na hrotu stříkačky s přípravkem Try-in Paste se může objevit průhledná tekutina. Pokud se průhledná tekutina objeví, je třeba ji oddělit a zlikvidovat, protože by mohla ovlivnit porovnávání odstínů.
- Posuzování odstínů za použití Try-in Paste by se mělo provádět při stejně průměrné tloušťce Try-in Paste, jako má vytvrzýný cement.
- Po použití důkladně omyjte Try-in Paste z povrchu náhrady a zuba vodou, aby nedošlo k narušení adheze.

### **[Tooth Primer]**

- Produkt použijte do 5 minut po vytlačení z aplikátoru.
- Nepoužívejte pro povrchovou úpravu implantátových abutmentů, konstrukcí a protetických náhrad (inlejí, onlejí, korunek, můstků a fazet). Polymerizace pasty se urychlí a doba zpracování bude nedostačující.
- Používejte pouze s přípravkem PANAVIA V5 Paste. **Nepoužívejte** v kombinaci s jiným pryskyřičným cementem (např. PANAVIA F 2.0 nebo CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
- Abyste při bondingu předešli problémům, kavitu dostatečně vyčistěte. Pokud je adhezní plocha znečištěna slinami nebo krví, důkladně ji omyjte a osušte. Poté znova naneste Tooth Primer.

### **[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS by se měl použít krátce po vytlačení z aplikátoru. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS obsahuje těkavý etanol. Jak se rozpouštědlo odpařuje, viskozita narůstá a aplikace přípravku může být obtížná.
- Bonding (nebo cementování) provedte co nejdříve po ošetření povrchu náhrady pomocí přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
- Pokud je ošetřovaný povrch znečištěn slinami nebo krví, omyjte jej vodou, osušte, vyčistěte přípravkem K-ETCHANT Syringe a poté jej znova ošetřete.

### **[K-ETCHANT Syringe]**

- Dbejte, aby nedošlo k jeho kontaminaci slinami nebo krví. Pokud je ošetřovaný povrch kontaminován, ošetřete jej znovu.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Injekční stříkačku před použitím a po něm dezinfikujte otřením obvazovou vatou s alkoholem. Proti znečištění slinami nebo krví přikryjte celou injekční stříkačku jednorázovým obalem.
- Potřísmí-li produkt odvě, smyjte ho vodou.
- Po každém použití sejměte aplikační kanylu ze stříkačky, na kterou ihned pevně nasadíte ochranný uzávěr.
- Leptání vitálního dentinu může vést k pooperační citlivosti.

### **[Polymerizační přístroj]**

- Používejte jej v souladu s návodem k použití pro daný polymerizační přístroj.
- Nedívejte se do světelného zdroje. Doporučujeme ochranné brýle.
- Nízká intenzita světla způsobuje špatnou přilnavost. Zkontrolujte provozní dobu lampy a případně vyčistěte výstupní otvor polymerizační lampy. Doporučujeme intenzitu světla polymerizačního přístroje pravidelně vhodným měřicím přístrojem kontrolovat.
- Světlo má z polymerizačního přístroje vystupovat co nejbližše k cementované ploše a kolmo na ni. Při polymerizaci velké cementové plochy doporučujeme rozdělit ji na více částí a každou část polymerizovat zvlášť.
- Před použitím produktu zkontrolujte podmínky, které jsou pro vytvrzení směsi past potřebné, a dodržujte doby polymerizace uvedené v tomto návodu.

### **3. Bezpečnostní opatření při skladování**

- Použijte produkt před uplynutím data expirace uvedeného na obalu.
- Pokud se komponenty Paste, Tooth Primer a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS nepoužívají, je nutno je skladovat při teplotě (2–8 °C/ 36–46 °F) a před použitím je třeba je 15 minut nechat při pokojové teplotě temperovat, aby opět získaly svou normální viskozitu a vytvrzovací vlastnosti. Try-in Paste a K-ETCHANT Syringe by se měly skladovat při 2–25 °C/ 36–77 °F, když se nepoužívají.
- Produkt je nutno chránit před působením tepla, přímým slunečním zářením nebo plameny.
- Co nejdříve po odměření tekutiny nebo pasty lahvičku nebo stříkačku znova opatřete uzávěrem. Zabrání se tak odpařování těkavých složek.

- Produkt je nutno uchovávat tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění zubní lékaři a zubní technici.

## **VII. SOUČÁSTI**

Údaje o obsahu a množství najdete na obalu.

<Hlavní složky>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

(1) Paste A


- bisfenol-A diglycidylmetakrylát (Bis-GMA)
- trietylén glykol dimetakrylát (TEGDMA)
- hydrofobní aromatický dimetakrylát
- hydrofilní alifatický dimetakrylát
- inicializátory
- urychlovače
- silanizované baryové skleněné plnivo
- silanizované fluoroaluminosilikátové skleněné plnivo
- koloidní silika

(2) Paste B

- bisfenol-A diglycidylmetakrylát (Bis-GMA)
- hydrofobní aromatický dimetakrylát
- hydrofilní alifatický dimetakrylát
- silanizované baryové skleněné plnivo
- silanizované plnivo s oxidem hlinitým
- urychlovače
- dl-kafrchinon
- pigmenty

Celkové množství anorganických plniv činí přibližně 38 obj. %. Velikost částic anorganických plniv se pohybuje v rozmezí od 0,01 µm do 12 µm.

**Součásti zařízení:**



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- glycerol
- silanizovaná silika
- silanizovaná koloidní silika
- koloidní silika
- pigmenty

- 3) Tooth Primer

- 10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosforečnan (MDP)
- 2-hydroxymetakrylát (HEMA)
- hydrofilní alifatický dimetakrylát
- urychlovače
- voda

- 4) K-ETCHANT Syringe

- kyselina fosforečná
- voda
- koloidní silika
- pigment

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakryloxypropyl-trimethoxysilan
- 10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosforečnan (MDP)
- etanol

- 6) Příslušenství

- Mixing tip (míchací kanya)
- Endo tip (S) (endo tip (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (aplikační kanya (E) (pro K-ETCHANT Syringe))
- Applicator brush (fine <silver>) (aplikační štěteček (jemný <stříbrný>))
- Mixing dish (míchací miska)

## **VIII. KLINICKÉ POSTUPY**

**A. Standardní postup I (indikace [1], [2] a [3])**

[1] Cementování korunek, můstků, inlejí a onlejí

[2] Cementování fazet

[3] Cementování adhezivních můstků a dlah

**A-1. Čištění preparovaného zuba (zub, kov, kompozitní pryskyřice)**

Při cementování na preparovaný zub odstraňte běžným způsobem provizorní materiál pro uzavření a provizorní cement; kavitu vycistěte a přitom udržujete v suchu.

#### A-2. Zkušební nasazení a úprava náhrady

- (1) Protetickou náhradu podle potřeby upravte a zkontrolujte, zda dobré sedí na preparovaném zubu.
- (2) Pokud je to nutné, aplikujte na cementovaný povrch náhrady vybraný odstín Try-in Paste a zkusme nasadte náhradu na preparovaný zub. Přebytečnou Try-in Paste odstraňte z okrajů kartáčkem. Odstíny Try-in Paste odpovídají odstínům vytvrzeného cementu (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Zkontrolujte, zda vybraný odstín vyhovuje a poté sejměte náhradu. Vodou důkladně vymyjte Try-in Paste z vnitřního povrchu náhrady a z preparovaného povrchu zuba.

#### A-3. Příprava povrchu protetické náhrady

Postupujte podle návodu k použití materiálu na zubní náhradu. Pokud žádné specifické pokyny nejsou, doporučujeme při aplikaci CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS postupovat takto:

##### U přilnavých ploch z keramiky z oxidů kovů (např. KATANA Zirconia) nebo z kovu:

- (1) Přilnavou plochu zdrsňte otryskáním práškovým oxidem hlinitým (30–50 µm) za použití tlaku vzduchu 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Tlak vzduchu a velikost práškových částic je třeba přizpůsobit materiálu a tvaru protetické náhrady; dbejte na to, aby nedošlo k žádnému odprýskávání.
- (2) Očistěte protetickou náhradu v ultrazvukovém čisticím přístroji po dobu 2 minut a nakonec osušte proudem vzduchu.

##### U přilnavých ploch z keramiky na bázi oxida křemičitého (např. běžný porcelán, lithium disilikát), hybridní keramiky nebo kompozitní pryskyřice:

V závislosti na typu náhrady lze použít buď ošetření kyselinou nebo otryskáním:

- Ošetření kyselinou (např. běžný porcelán, lithium disilikát):
- (1) Naleptejte přilnavou plochu roztokem kyseliny fluorovodíkové v souladu s návodem k použití materiálu náhrady nebo aplikujte na přilnavou plochu K-ETCHANT Syringe a ponechte jej 5 sekund působit.
  - (2) Opláchněte přilnavou plochu vodou a vysušte ji.

Otryskání (např. kompozitní pryskyřice):

- (1) Přilnavou plochu zdrsňte otryskáním práškovým oxidem hlinitým (30–50 µm) za použití tlaku vzduchu 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). Tlak vzduchu a velikost práškových částic je třeba přizpůsobit materiálu a tvaru protetické náhrady; dbejte na to, aby nedošlo k žádnému odprýskávání.
- (2) Očistěte náhradu v ultrazvukovém čisticím přístroji po dobu 2 minut a nakonec osušte proudem vzduchu.

#### A-4. Aplikace přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetickou náhradu

- (1) V případě přilnavé plochy z kompozitní pryskyřice naneste na přilnavou plochu přípravek K-ETCHANT Syringe a nechte jej 5 sekund působit; poté opláchněte a vysušte.
- (2) Naneste CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na přilnavou plochu náhrady pomocí aplikáčního štětečku. Po aplikaci dostatečně vysušte celou přilnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje.

[POZNÁMKA]

Pro optimální výsledky můžete na povrch slitiny z ušlechtělých kovů použít ALLOY PRIMER namísto přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Postupujte podle návodu k použití přípravku ALLOY PRIMER.

#### A-5. Aplikace přípravku Tooth Primer na preparovaný zub

V závislosti na typu přilnavé plochy a/nebo zátku provedte před aplikací přípravku Tooth Primer následující kroky.

##### Leptání povrchu skloviny (nepovinné, avšak nezbytné pro fazety a adhezivní můstky):

Klinicky dostatečného adhezního spoje dosáhnete aplikací přípravku Tooth Primer bez provedení dalšího kroku leptání kyselinou fosforečnou.

Pokud je přilnavou plochou neobroušená sklovina nebo pokud cementujete adhezivní můstek nebo fazetu, aplikujte K-ETCHANT Syringe pouze na povrch skloviny a nechte jej 10 sekund působit; poté opláchněte a vysušte.

(1) Naneste Tooth Primer na celý preparovaný zub (zub, kov, kompozitní pryskyřici) pomocí aplikáčního štětečku a ponechte jej 20 sekund působit. Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřešly do styku se slinami nebo exsudátem.

- (2) Vatovým tamponem pečlivě otřete přebytečnou tekutinu Tooth Primer z preparovaného zuba, zejména z hran na okrajích a z rohů preparovaného zuba.
- (3) Důkladně vysušte celou přilnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje. Použijte vakuovou savku, aby se Tooth Primer nerozstříkval.

#### A-6. Příprava stříkačky a příslušenství

- (1) Na stříkačku s přípravkem PANAVIA V5 Paste připevněte obvyklým postupem míchací kanylu nebo endo tip.

[POZOR]

Než míchací kanylu nebo endo tip připojíte, vytlačte malé množství obou past; dbejte přitom na to, aby množství vytlačená z obou otvorů stříkačky byla stejná. Tyto podíly pasty zlikvidujte. Pokud by množství obou past nebyla stejná, hrozilo by nebezpečí špatné polymerace.

[POZNÁMKA]

- Po použití je třeba stříkačku uchovávat s nasazeným uzávěrem. Při nasazování uzávěru na stříkačku se ujistěte, že na něm není žádná pasta.
- Když starou míchací kanylu nebo endo tip vyměňujete za nové, otočte je o 1/4 otáčky doleva, aby výstupky na míchací kanyle nebo endo tipu zapadaly do drážek stříkačky. Při snímání ze stříkačky je otočte a stiskněte dolů.
- Pokud pasta zatvrsla, takže se smísená pasta ze stříkačky obtížně vytlačuje, vytvrzenou pastu vhodným nástrojem odstraňte.
- Když měníte směr endo tipu, otáčejte distálním nástavcem; dávejte přitom pozor, abyste neohnuli úzký dispenzer tipu.

#### A-7. Cementování protetické náhrady

- (1) Směsou pastu naneste na celou přilnavou plochu protetické náhrady nebo na celý preparovaný zub. Jestliže pastu nanášíte intraorálně na celý preparovaný zub, musíte s krokem (2) začít do 60 sekund od nanesení pasty.
- (2) Nasadte protetickou náhradu na preparovaný zub.

#### A-8. Odstranění přebytečného cementu a konečné vytvrzení

##### A-8-a. Pro odstíny Universal (A2), Clear, Brown (A4) nebo White:

- (1) Případný přebytečný cement odstraňte jednou z níže uvedených metod:

##### Způsob odstranění pro pulzně vytvrzený přebytečný cement:

Přebytečný cement nechte 3–5 sekund vytvrzovat světlem na různých místech. Protetickou náhradu přidržte na místě a pulzně vytvrzený přebytečný cement odstraňte stomatologickou sondou. Doporučujeme nejprve si dobu vytvrzování přebytečného cementu vyzkoušet tak, že světlem vytvrďte malé množství pasty na míchací destičce.

##### Způsob odstranění malým štětečkem:

Veškerý přebytečný cement na okrajích můžete odstranit malým štětečkem. Vytvrzujte světlem okraje protetické náhrady za použití polymerizačního přístroje. Dodržujte dobu vytvrzování podle tabulky 1.

[Při vytvrzování okrajů náhrady můžete tyto okraje zakryt ochranným gelem (např. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), aby se zamezilo tvorbě kyslíkové inhibiční vrstvy. Dodržujte návod k použití.]

- (2) Nakonec cement vytvrďte jednou z níže uvedených metod:

##### Ne-translucentní protetické náhrady (např. kovové korunky):

Nechte cement 3minutovým tuhnutím po nasazení protetické náhrady chemicky vytvrdit.

##### Translucentní protetické náhrady (např. keramické inleje):

Celkový povrch protetické náhrady vytvrďte světlem z polymerizačního přístroje. Pokud je oblast, kterou je nutno světlem vytvrdit, větší než výstupní otvor světla, rozdělte osvětlovací proces na více kroků.

Dodržujte dobu vytvrzování podle následující tabulky:

Tabulka 1: Doba vytvrzování v závislosti na druhu světelného zdroje.

Druh světelného zdroje (intenzita světla)	Doba vytvrzování
MODRÁ LED vysoké intenzity* (přes 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	dvakrát 3 až 5 sekund
MODRÁ LED* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund
Halogenová žárovka (přes 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund

Učinná oblast vlnových délek polymerizačního přístroje se musí nacházet v rozmezí 400–515 nm.

\*Maximum emisního spektra: 450–480 nm.

Doby zpracování a tuhnutí jsou závislé na teplotě okolí a teplotě v ústech podle následujících údajů. Pokud není teplota v ústech v tomto návodu k použití dále specifikována, rozumí se hodnota 37 °C/ 99 °F. Pamatujte na to, že tento cement je duálně tuhnoucí a tedy citlivý na denní světlo i umělé osvětlení.

Tabulka 2: Doba zpracování a tuhnutí (pro cementování korunek, můstků, inlejí, onlejí, fazet a adhezivních můstků)

Doba zpracování po prvním vyjmutí (23 °C/ 73 °F)	2 min.
Doba zpracování po umístění pasty do kavy (37 °C/ 99 °F)	60 sekund
Krátké vytvrzení (tack curing) k odstranění přebytečného cementu	3–5 sekund
Konečné vytvrzení po nasazení náhrady	
vytvření světlem (LED)	10 sekund *
samovytvrzení (37 °C/ 99 °F)	3 min.

\* Doba vytvrzování při použití MODRÉ LED (intenzita světla: 800–1400 mW/cm<sup>2</sup>).

#### A-8-b. Pro odstín Opaque:

- (1) Veškerý přebytečný cement na okrajích můžete odstranit malým štětecíkem.  
Vytvrzujte světlem okraje protetické náhrady za použití polymerizačního přístroje. Dodržujte dobu vytvrzování podle tabulky 1.  
[Při vytvrzování okrajů náhrady můžete tyto okraje zakrýt ochranným gellem (např. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), aby se zamezilo tvorbě kyslíkové inhibiční vrstvy. Dodržujte návod k použití.]
- (2) Nechte cement 3minutovým tuhnutím po nasazení protetické náhrady chemicky vytvrdit.

#### B. Standardní postup II (indikace [4])

- [4] Cementování protetických náhrad na implantátových abutmentech a konstrukcích

##### B-1. Čištění implantátového abutmentu nebo konstrukce, zkušební nasazení a úprava náhrady, příprava povrchu protetické náhrady

Viz části „A-1“, „A-2“ a „A-3“.

##### B-2. Aplikace přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Naneste CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na vnitřní povrch náhrady a na přilnavou plochu implantátových abutmentů nebo konstrukcí pomocí aplikáčního štětečku. Po aplikaci dostatečně vysušte celou přilnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje.

##### [POZNÁMKA]

Pro optimální výsledky můžete na povrch slitiny z ušlechtělých kovů použít ALLOY PRIMER namísto přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Postupujte podle návodu k použití přípravku ALLOY PRIMER.

##### B-3. Příprava stříkačky a příslušenství

Viz část „A-6“.

##### B-4. Cementování protetické náhrady

- (1) Směsnou pastu naneste na celou přilnavou plochu protetické náhrady.
- (2) Nasadte protetickou náhradu na implantátový abutment nebo konstrukci.

##### B-5. Odstranění přebytečného cementu a konečné vytvrzení

##### B-5-a. Pro odstín Universal (A2), Clear, Brown (A4) nebo White:

- (1) Odstraňte veškerý přebytečný cement. Viz část „A-8-a (1)“.
- (2) Nakonec cement vytvrdte jednou z níže uvedených metod:  
*Ne-translucentní protetické náhrady (např. kovové korunky):*

Nechte cement po nasazení protetické náhrady

ztuhnout a chemicky vytvrdit. Viz tabulkou níže.

Tabulka 3: Doba vytvrzování (pro cementování protetických náhrad na implantátových abutmentech a konstrukcích)

Konečné vytvrzení po nasazení náhrady	
samovytvrzení (37 °C/ 99 °F)	5 min.
samovytvrzení (23 °C/ 73 °F)	10 min.

##### Translucentní protetické náhrady (např. keramické inleje):

Celkový povrch protetické náhrady vytvrdte světlem z polymerizačního přístroje. Pokud je oblast, kterou je nutno světlem vytvrdit, větší než výstupní otvor světla, rozdělte osvětlovací proces na více kroků.

Dodržujte dobu vytvrzování podle tabulky 1.

#### B-5-b. Pro odstín Opaque:

- (1) Odstraňte přebytečný cement. Viz část „A-8-b(1)“.
- (2) Nechte cement po nasazení protetické náhrady ztuhnout a chemicky vytvrdit. Viz tabulkou 3.

#### C. Standardní postup III (indikace [5])

- [5] Cementování čepů a pahýlu

##### C-1. Příprava kavy a úprava pahýlu nebo čepu

- (1) K umístění čepu/pahýlu připravte obvyklým způsobem endodonticky vyplněné kořenové kanálky.  
K omezení vlhkosti použijte kofferdam.
- (2) Pahýl nebo kořenový čep (např. PANAVIA POST) vhodné velikosti v připravené kavité vyzkoušejte. Čep podle potřeby zkrátte a upravte. Povrch pahýlu nebo čepu očistěte kouskem gázy nebo vatovým tamponem smočeným v etanolu.

##### C-2. Otryskání pahýlu nebo čepu

Povrch pahýlu nebo čepu otryskejte podle pokynů uvedených pod bodem „A-3“. Čepy ze skelných vláken neotryskejte, mohly by se poškodit.

##### C-3. Úprava pahýlu nebo čepu

##### V případě kovového pahýlu a kovového čepu:

Naneste CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na povrch pahýlu nebo čepu pomocí aplikáčního štětečku. Po aplikaci dostatečně vysušte celou přilnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje.

##### [POZNÁMKA]

Pro optimální výsledky můžete na povrch slitiny z ušlechtělých kovů použít ALLOY PRIMER namísto přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Postupujte podle návodu k použití přípravku ALLOY PRIMER.

##### V případě pryskyřičného pahýlu, čepu ze skelných vláken a keramického čepu:

- (1) Naneste na povrch pahýlu nebo čepu přípravek K-ETCHANT Syringe. Ponechte gel působit 5 sekund, poté jej omyjte a vysušte.
- (2) Naneste CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na povrch pahýlu nebo čepu pomocí aplikáčního štětečku. Po aplikaci dostatečně vysušte celou přilnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje.

##### C-4. Aplikace přípravku Tooth Primer

- (1) Naneste Tooth Primer do kořenového kanálku a na stěnu kavy pomocí aplikáčního štětečku a nechte jej 20 sekund působit. Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřešly do styku se slinami nebo exsudátem.
- (2) Pomocí papírové špičky pečlivě odstraňte veškerou přebytečnou tekutinu Tooth Primer z kořenového kanálku nebo kavy, zejména z rohů kavy a zevnitř kořenového kanálku.
- (3) Důkladně vysušte celou přilnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje. Použijte vakuovou savku, aby se Tooth Primer nerozstříkval.

##### C-5. Příprava stříkačky a příslušenství

Viz část „A-6“.

##### C-6. Umístění pahýlu nebo čepu

- (1) Směsnou pastu naneste na celou přilnavou plochu pahýlu nebo čepu nebo na celý povrch v kavité. Pokud pastu nanášíte přímo do kavy, musíte krok (2) provést do 60 sekund od nanesení cementu.
- (2) Pahýl nebo čep nasadte rychle do kavy a přitom s ním opatrně třeste, aby do kořenových kanálků nevnikl vzduch.

## C-7. Zpracování přebytečného cementu

### V případě pahýlu:

Viz část „A-8-a (1)“ nebo „A-8-b (1)“.

### V případě kořenového čepu:

Přebytečný cement rozetřete aplikačním kartáčkem po zbývající korunce a jádru čepu.

## C-8. Vytvrzení

Vytrďte světlem okraje pahýlu nebo čepu. Viz tabulku 1 v části „A-8“.

V případě odstínu Opaque nechte cement po umístění pahýlu nebo čepu 3minutovým tuhnutím chemicky vytvrdit.

## C-9. Příprava pro konečnou nahradu

### V případě pahýlu:

Pahýl přibližně na 6 minut nasadte a před přípravou pilířového zuba se ujistěte, že je cement dokonale vytvrzený.

### V případě kořenového čepu:

Po nasazení kořenového čepu uložte podle návodu k použití kompozitum pro nástavby pahýlů.

6 minut po uložení kořenového čepu připravte pilířový zub.

## D. Standardní postup IV (indikace [6])

[6] Amalgamový bonding

### D-1. Čištění tvrdé substance zuba

Obvyklým způsobem vyčistěte a vysušte kavitu.

### D-2. Aplikace přípravku Tooth Primer, příprava stříkačky a příslušenství

Viz část „A-5“ a „A-6“.

### D-3. Uložení amalgamu

- (1) Naneste směsnou pastu na celou plochu zuba v kavítě. S krokem (2) je třeba začít do 60 sekund od nanesení cementu.
- (2) Pulverizovaný amalgam nestlačujte na nevytvorenou směsnou pastu. Okluzní řez je možné provést obvyklým způsobem.

### D-4. Odstranění přebytečného cementu a konečné vytvrzení

Viz část „A-8“.

## [ZÁRUKA]

Pokud bude mít kterýkoliv produkt prokazatelnou vadu nebo závadu, společnost Kuraray Noritake Dental Inc. jej vymění. Společnost Kuraray Noritake Dental Inc. nepřejímá odpovědnost za žádné přímé, následné nebo speciální ztráty či škody, které by byly důsledkem aplikace nebo použití produktu příp. nemožnosti produkt používat. Je věcí uživatele, aby si před použitím produktu ověřil jeho vhodnost pro zamýšlený účel, a uživatel nese veškerá s tím spojená rizika a odpovědnost.

## [POZNÁMKA]

Dojde-li k vážné příhodě, kterou lze přisoudit tomuto produktu, nahlaste ji dálé uvedenému zmocněnému zástupci výrobce a dozorcům úřadům v zemi, ve které uživatel/patient žije.

## [POZNÁMKA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ a „ESTENIA“ jsou ochranné známky společnosti KURARAY CO., LTD.  
„KATANA“ je ochranná značka firmy NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC  REP Kuraray Europe GmbH (importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
 URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°F  
8°C/  
46°F



## I. ÚVOD

PANAVIA V5 je adhézny živicový cementový systém. PANAVIA V5 pozostáva z cementovej pasty (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a injekčnej striekačky K-ETCHANT Syringe. Pasta je duálne tvrdnúci (svetlom a/alebo samočinne tvrdnúci), fluorid uvoľňujúci, rtg-opákny cementový systém na keramické (disilikát lítia, oxid zirkoničitý, atď.), hybridno-keramické (napr. ESTENIA C&B), kompozitno-živicové a kovové náhrady. Dodáva sa v automaticky zmiešavacom dávkovačom systéme, ktorý zmiešava rovnaké množstvá dvoch zložiek. Je dostupný v nasledujúcich 5 odtieňoch: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White a Opaque. Odtieň Opaque by mal byť samočinne tvrdnúci na konečné vytvrdenie pre jeho silnú nepriehľadnosť. Odtieň Try in Paste je materiál zodpovedajúci odtieniu, ktorý má približne farbu a transparentnosť ako stuhnutá zmes pasty. Tooth Primer – Zubný primér je samoleptiací základný náter na zubnú štruktúru, ktorý urýchľuje polymerizáciu pasty. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS je univerzálny protetický spojovací dentálny materiál, ktorý poskytuje lepší adhézny povrch keramike, hybridnej keramike, kompozitným živiciam a kovom. K-ETCHANT Syringe je leptaci gél, ktorý pozostáva z 35 % vodného roztoku kyseliny fosforečnej a koloidného oxida kremičitého. Systém PANAVIA V5 sa vyznačuje farebnou stabilitou a jeho nepriepustnosť žiarenia je rovnaká alebo väčšia ako 1 mm vrstvy hliníka. Nepriehľadný odtieň je klasifikovaný ako 1. trieda materiálu 2. typu a ďalšie odtiene sú klasifikované ako 3. trieda materiálu 2. typu podľa ISO4049.

## II. INDIKÁCIE

Systém PANAVIA V5 je indikovaný na nasledujúce použitia:

- [1] nacementovanie koruniek, mostíkov, inlayí a onlayí
- [2] nacementovanie faziet
- [3] nacementovanie adhéznych mostíkov a dláh
- [4] nacementovanie protetických náhrad na implantovaných pilieroch a ránoch
- [5] nacementovanie čapov a jadier
- [6] tmelenie amalgámu

## III. KONTRAINDIKÁCIE

Pacienti s precitlivosťou na metakrylátové monoméry v anamnéze

## IV. MOŽNÉ VEDLJAJŠIE ÚČINKY

- [1] Keď sa sliznica v ústach dostane do styku s výrobkom, môže sa zmeniť na belavú, a to v dôsledku koagulácie bielkovín. Je to obvykle prechodný jav, ktorý za niekoľko dní vymizne. Poučte pacienta, aby sa pri čistení zubov kefkou vyhol dráždeniu postihnejúcej oblasti.
- [2] K-ETCHANT Syringe môže svojím chemickým zložením vyvolať zápal alebo eróziu. Budte opatrní, aby ste zamedzili styku výrobku s kožou alebo jeho vniknutiu do oka.

## V. NEZLUČITEĽNOSTI

- [1] Na ochranu zubnej drene alebo dočasné pečatenie nepoužívajte materiály obsahujúce eugenol, nakoľko eugenol môže spôsobiť zmenu farbenia a môže spomaliť proces tuhnutia.
- [2] Nepoužívajte hemostatické prostriedky obsahujúce železité zlúčeniny, pretože tieto materiály môžu zhoršiť príľahosť a môžu spôsobiť zmenu farby okraja zubov alebo okolitých dasien v dôsledku zvyšných železitých iónov.
- [3] Nepoužívajte roztok peroxidu vodíka na čistenie kavít, lebo to môže oslabiť silu spojenia so štruktúrou zuba.

## VI. PREDBEŽNÉ OPATREŇIA

### 1. Bezpochvenostné opatrenia

1. Tento výrobok obsahuje látky, ktoré môžu zapríčiniť alergické reakcie. Vyhnite sa používaniu tohto výrobku u pacientov so známymi alergiami na metakrylátové monoméry alebo

ktorékoľvek iné zložky.

2. Ak pacient preukáže reakciu z precitlivosti, ako je vyrážka, ekzém, znaky zápalu, vred, opuch, svrbenie alebo znečistlivenie, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Vyhnite sa priamemu styku s kožou a/alebo mäkkým tkanivom, aby ste predišli precitlivosti. Pri používaní tohto výrobku noste rukavice a prijmite vhodné predbežné opatrenia.
4. Budte opatrní, aby ste zamedzili styku výrobku s kožou alebo jeho vniknutiu do oka. Skôr, ako tento výrobok použijete, zakryte pacientove oči uterákom alebo bezpečnostnými okuliarmi, aby ste ich chránili v prípade vyšlechnutia materiálu.
5. Ak sa tento výrobok dostane do styku s tkanivami ľudského tela, vykonajte nasledujúce úkony:  
 <Ak sa tento výrobok dostane do oka>  
 Oko okamžite vymyte dostatočným množstvom vody a poradte sa s lekárom.  
 <Ak sa tento výrobok dostane do styku s kožou alebo ústnou sliznicou>  
 Zasiahnutú oblasť okamžite utrite vatovým alebo gázovým tampónom navlhčeným v alkohole a opláchnite výdatným množstvom vody.
6. Budte opatrní, aby ste zamedzili neúmyselnému prehltnutiu tohto výrobku pacientom.
7. Nepoužívajte miešací hrot, koncovku hrotu, hrot ihly ani aplikačnú kefkú opakovane, aby ste zamedzili kŕízovej kontaminácií. Tieto pomôcky sú určené na jednorazové použitie a musia sa po použití zlikvidovať.
8. Produkt odstraňujte ako zdravotnícky odpad, aby sa predišlo infekciám. Aby sa predišlo zraneniam, nesmie sa hrot ihly vyhadzovať bez krytky.

### 2. Predbežné opatrenia pri manipulácii a spracovaní

#### [Obvyklé predbežné opatrenia]

1. Výrobok sa nesmie použiť na žiadnen iný účel, než je uvedený v časti [II. INDIKÁCIE].
2. Použitie tohto výrobku je obmedzené len na zubných lekárov.
3. Tento výrobok nepoužívajte ako provizórny cement. Tento materiál je určený na použitie ako trvalý cement.
4. Použite kofferdam, aby ste zabránili kontaminácii a kontrolovali vlhkosť.
5. V kavite nachádzajúcej sa v blízkosti drene alebo v prípade náhodného vystavenia drene použite prostriedok chrániaci dreň.
6. Pri používaní dočasných materiálov, ktoré obsahujú tanín alebo horčík, odstráňte ich bez zbytku, aby ste zabránili zmene farby.
7. Ak používate hemostatiká obsahujúce chlorid hlinitý, minimalizujte ich množstvo a dávajte pozor, aby ste zabránili styku so susedným povrchom. Ak tak neurobíte, mohlo by to oslabiť pevnosť spojenia so zubnou štruktúrou.
8. Pri príprave kavity úplne odstráňte všetky výstielkové materiály, amalgám a dočasné pečatiace materiály, aby ste zabránili zlep príľahnosti.
9. Tento výrobok nemiešajte s inými dentálnymi materiálmi.
10. Ak sú nádoby a/alebo nástroje určené pre tento výrobok poškodené, chráňte sa pred nebezpečenstvom a okamžite ich prestaňte používať.
11. Rovnaký aplikáčný kefkú nepoužívajte na obe výrobky – Tooth Primer a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

#### [Paste]

1. Odtieň Opaque by mal byť samočinne tvrdnúci na konečné vytvrdenie pre jeho nízku hlbku tuhnutia. Okraje tejto protetickej výplne sa môžu vytvrdzovať svetlom.
2. Pasta sa musí použiť do 2 minút po dávkovaní.
3. Polymerizácia pasty sa urýchli stykom s prípravkom Tooth Primer. Tento postup by sa mal vykonať v rámci pracovnej doby uvedenej v nasledujúcej tabuľke. Pri lepení viacerých faziet sa musí prípravok Paste aplikovať len na jednu fazetu.

Doba tuhnutia prípravku Paste v ústnej kavite (pri 37 °C, po styku s prípravkom Tooth Primer)

Pracovná doba	60 sekúnd
Doba tuhnutia	3 minúty

4. Dávajte pozor, aby ste zabránili zbytočnému vystaveniu priamemu slnečnému svetlu alebo prevádzkovým svetlám. Paste obsahuje katalyzátor tvrdnutia svetlom, ktorý je vysoko fotoreaktívny. Počas nacementovania upravte uhol a/alebo vzdialenosť dentálneho svetla, a znížte tak intenzitu svetla vstupujúceho do ústnej dutiny, aby sa zabránilo predčasnej polymerizácii pasty.
5. Spirálový plnič lentulo nepoužívajte na vkladanie pasty do koreňového kanálka.

- Ak chcete umiestniť dentálne čapy do viacerých koreňových kanálikov jedného zuba, skôr, než by ste pokračovali iným kanálikom, dokončite najprv umiestnenie čapu do jedného koreňového kanálika. Dbajte na to, aby sa prebytočný cement nedostal do iného koreňového kanálika.
- Pri intraorálnom dávkovaní cementu s použitím miešacieho hrotu alebo endo typu dávajte pozor, aby ste zabránili kŕžovej kontaminácii. Celú injekčnú striekačku prikryte jednorazovou ochrannou bariérou z plastu, aby ste predišli kontaminácii slinami a krvou. Injekčnú striekačku dezinfikujte utretím absorpčnou vatou navlhčenou v alkohole pred použitím ako aj po použití.
- Prebytočný cement sa môže odstrániť po veľmi krátkom počiatokom vytvrdenú svetlom po dobu 3 – 5 sekúnd. Pri odstraňovaní prebytočného cementu pridržte výplň na mieste, aby ste predišli možnosti zdvívania výplne, pretože by tu mohol byť nejaký nedostatočne stuhnutý živícový cement.

#### 【Try-in Paste】

- Použitie pasty Try-in Paste by sa malo obmedziť na kontrolu zhody odtieňa s výrobkom PANAVIA V5 Paste.
- Prípravok Try-in Paste nie je stuhnutý. Nepoužívajte ho na cementové výplne.
- Na špičke striekačky Try-in Paste sa môže objaviť prieħľadná kvapalina. Ak je táto prieħľadná kvapalina prítomná, mala by sa vypustiť a zliķidovať, pretože separovaná kvapalina môže ovplyvniť prispôsobenie odtieňa.
- Vyhodnotenie odtieňa pomocou Try-in Paste by sa malo vykonať použitím približnej rovnakej hrúbky prípravku Try-in Paste ako stvrdenutého cementu.
- Po použití dôkladne vypláchnite Try-in Paste z výplne a povrchu zubov vodou, aby sa zabránilo zlej priľnavosti.

#### 【Tooth Primer】

- Tento výrobok použite v priebehu 5 minút po dávkovaní.
- Nepoužívajte na povrchovú úpravu implantovaných pilierov, rámov a protetických výplní (inlayí, onlayí, koruniek, mostíkov a faziet). Polymerizácia pasty sa urýchli a pracovná doba nebude postačovať.
- Používajte len s prípravkom PANAVIA V5 Paste. **Nepoužívajte** v kombinácii s iným živícovým cementom (napr. PANAVIA F 2.0 alebo CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
- Kavitu dostatočne vyčistite, aby ste predišli slabému tmeleniu. Ak je priľňavý povrch znečistený slinami alebo krvou, dôkladne ho umyte a osušte. Potom znova aplikujte Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS by sa mal použiť bezprostredne po dávkovaní. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS obsahuje prchavý etanol. Keď sa rozpúšťadlo vyparí, zvýší sa viskozita a môže spôsobiť ľahkosti pri aplikácii.
- Spojenie (alebo nacementovanie) vykonajte hned po úprave povrchu náhrady výrobkom CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
- Ak sa upravovaný povrch kontaminuje slinami alebo krvou, umyte ho vodou, osušte, vyčistite prípravkom K-ETCHANT Syringe a opäť ošetrte.

#### 【K-ETCHANT Syringe】

- Buďte opatrní, aby ste výrobok nekontaminovali slinami alebo krvou. Ak sa ošetrovaný povrch kontaminuje, ošetrte ho znova.
- Buďte opatrní, aby ste zamedzili kŕžovej kontaminácii. Injekčnú striekačku dezinfikujte utretím absorpčnou gázou navlhčenou v alkohole pred použitím ako aj po použití. Celú injekčnú striekačku prikryte jednorazovou ochrannou bariérou z plastu, aby ste predišli kontaminácii slinami a krvou.
- AK výrobok príne k odevu, zmyte ho vodou.
- Po každom použití zložte špičku ihly zo striekačky a striekačku znova okamžite a pevne uzavrite.
- Leptanie živého dentínu môže spôsobiť pooperačnú citlivosť.

#### 【Dentálna svetlom vytvrdzovacia lampa】

- Používajte ju podľa návodu na použitie dentálnej svetlom vytvrdzovacej lampy.
- Nehľadte priamo do svetelného zdroja. Odporúča sa používať ochranné okuliare.
- Slabá intenzita svetla spôsobuje slabú lepivosť. Skontrolujte životnosť lampy a zakončenie svetlovodu dentálnej vytvrdzovacej lampy, či nie je kontaminované. Pomocou primeraného zariadenia na využitie svetla sa odporúča vo vhodných intervaloch kontrolovať intenzitu dentálneho vytvrdzovacieho svetla.
- Emitujúce zakončenie zubnej vytvrdzovacej lampy sa má držať čo najblížie a kolmo k povrchu živice. Ak sa má svetlom vytvrdiť veľký živícový povrch, odporúča sa túto plochu rozdeliť na viacero častí a každú časť vytvrdzovať svetlom oddeleno.
- Pred použitím výrobku skontrolujte podmienky vyžadované pre

tvrdnutie zmesi pást, pričom sa riadte dobou tvrdnutia svetlom uvedenou v tomto návode na použitie.

#### 3. Predbežné opatrenia pri skladovaní

- Výrobok sa musí použiť do uplynutia dátumu exspirácie uvedeného na obale.
- Keď sa výrobky Paste, Tooth Primer a CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS nepoužívajú, musia sa uchovávať (2 – 8 °C / 36 – 46 °F) a pred použitím sa majú po dobu 15 minút nechať ohriať na izbovú teplotu, aby sa obnovila ich normálna viskozita a vytvrdzovacie vlastnosti. Keď sa výrobky Try-in Paste a K-ETCHANT Syringe nepoužívajú, musia sa uchovávať pri teplote 2 – 25 °C / 36 – 77 °F.
- Výrobok musí byť chránený pred extrémnou horúčavou, priamy slnečným svetlom alebo plameňom.
- Uzáver flaše alebo injekčnej striekačky sa musí hned po dávkovaní pasty znova nasadiť. Tým sa zabráni odparovaniu prachových zložiek.
- Výrobok sa musí skladovať na vhodnom mieste, kam majú prístup len Zubní lekári.


## VII. ZLOŽKY

Pozrite si vonkajšiu stranu obalu s uvedením obsahu a množstva.  
<Hlavné prísady>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque
  - (1) Paste A
    - bisfenol-A diglycidylmetakrylát (bis-GMA)
    - trietylenglykol dimetakrylát (TEGDMA)
    - hydrofóbny aromatický dimetakrylát
    - hydrofilný alifatický dimetakrylát
    - iniciátory
    - urýchľovače
    - silanizované plnivo obsahujúce barnaté sklo
    - silanizované fluór-aluminosilikátové sklené plnivo
    - koloidný oxid kremičity
  - (2) Paste B
    - bisfenol-A diglycidylmetakrylát (bis-GMA)
    - hydrofóbny aromatický dimetakrylát
    - hydrofilný alifatický dimetakrylát
    - silanizované plnivo obsahujúce barnaté sklo
    - silanizované plnivo z oxidu hlinitého
    - urýchľovače
    - dl-gáforchinón
    - pigmenty

Celkové množstvo anorganických plnív je asi 38 obj. %. Veľkosť čiastočiek anorganických plnív siaha od 0,01 µm po 12 µm.

#### Komponenty prístroja:



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque
  - glycerol
  - silanizovaný oxid kremičity
  - silanizovaný koloidný oxid kremičity
  - koloidný oxid kremičity
  - pigmenty
- 3) Tooth Primer
  - 10-metakryloyloxydecyl-dihydrogénfosfát (MDP)
  - 2-hydroxyethyl-metakrylát (HEMA)
  - hydrofilný alifatický dimetakrylát
  - urýchľovače
  - voda
- 4) K-ETCHANT Syringe
  - kyselina fosforečná
  - voda
  - koloidný oxid kremičity
  - pigment
- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
  - 3-metakryloyloxypropyl-trimetoxsilán
  - 10-metakryloyloxydecyl-dihydrogénfosfát (MDP)
  - etanol

- 6) Príslušenstvo
- Mixing tip (miešací hrot)
  - Endo tip (S) (endo tip (S))
  - Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (hrot ihly (E) (pre K-ETCHANT Syringe))
  - Applicator brush (fine <silver>) (aplikáčna kefka (jemná <strieborná>))
  - Mixing dish (miešacia miska)

## VIII. KLINICKÉ POSTUPY

### A. Standardný postup I (Indikácie [1], [2] a [3])

- [1] Nacementovanie koruniek, mostíkov, inlayí a onlayí
- [2] Nacementovanie faziet
- [3] Nacementovanie adhéznych mostíkov a dláh

#### A-1. Čistenie prepravovaného zuba (zub, kov, kompozitná živica)

Pri cementovaní prepravovaného zuba odstráňte dočasný pečatiaci materiál a dočasný cement obvyklým spôsobom, pomocou kontroly vlhkosti vyčistite kavitu.

#### A-2. Skúšobné nasadenie a prispôsobenie náhrady

- (1) Skúšobné nasadenie protetickej náhrady pre kontrolu jej zhody s prepravovaným zubom, ak je to potrebné.
- (2) Ak je to potrebné, aplikujte zvolený odtieň Try-in Paste na cementačný povrch náhrady a skúste nasadiť náhradu na pripravený zub. Kefkou odstráňte z okrajov nadbytočnú pastu Try-in Paste. Odtiene Try-in Paste zodpovedajú odtieňom stvrdnutého cementu (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Skontrolujte odtieň, aby ste dosiahli čo najlepšie zladenie farieb a potom náhradu vyberte. Pomocou vody úplne vymyte Try-in Paste z vnútorného povrchu výplne a z povrchu prepravovaného zuba.

#### A-3. Kondicionovanie povrchu protetickej náhrady

Pridržiavajte sa návodu na použitie výplňového materiálu. V prípade nedostatku konkrétnych pokynov odporúčame nasledujúci postup a aplikáciu výrobku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

- Ak je prílnavý povrch keramický z oxidu kovu (napr. KATANA Zirconia) alebo kovový:
- (1) Prílnavý povrch zdrsnite abráziou hliníkovým práškom (30 – 50 µm) s použitím tlaku vzduchu 0,1 – 0,4 MPa (1 – 4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 58 psi). Tlak vzduchu a veľkosť častic prášku by mali byť správne prispôsobené tak, aby vyhovovali materiálu a/alebo tvaru protetickej náhrady, pričom postupujeme opatrné, aby nedošlo k odštiepeniu.
  - (2) Protetickú náhradu čistite v ultrazvukovej čistiacej jednotke po dobu 2 minút, po čom ju osušte prúdom vzduchu.

Ak je prílnavý povrch keramický na báze oxidu kremičitého (napr. bežná keramika, disilikát litia, oxid zirkoničný), hybridno-keramický alebo kompozitno-živicový:

Podľa typu výplne možno použiť opracovanie kyselinou alebo abráziou:

- Opracovanie kyselinou (napr. bežná keramika, disilikát litia):
- (1) Prílnavý povrch leptajte roztokom kyseliny fluorovodíkovej v súlade s návodom na použitie materiálu náhrady alebo na prílnavý povrch naneste prípravok K-ETCHANT Syringe a nechajte pôsobiť 5 sekúnd.
  - (2) Prílnavý povrch očistite vodou a osušte.

Opracovanie abráziou (napr. kompozitná živica):

- (1) Prílnavý povrch zdrsnite abráziou hliníkovým práškom (30 – 50 µm) s použitím tlaku vzduchu 0,1 – 0,2 MPa (1 – 2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 29 psi). Tlak vzduchu a veľkosť častic prášku by mali byť správne prispôsobené tak, aby vyhovovali materiálu a/alebo tvaru protetickej náhrady, pričom postupujeme opatrné, aby nedošlo k odštiepeniu.
- (2) Protetickú náhradu čistite v ultrazvukovej čistiacej jednotke po dobu 2 minút, po čom ju osušte prúdom vzduchu.

#### A-4. Aplikácia výrobku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetickej náhradu

- (1) Ak prílnavý povrch je kompozitná živica, aplikujte K-ETCHANT Syringe na prílnavý povrch, nechajte na mieste 5 sekúnd, opláchnite ho a osušte.
- (2) Pomocou aplíkačnej kefky naneste CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na prílnavý povrch náhrady. Po aplikácii dôkladne osušte celý adhézny povrch dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja.

#### [POZNÁMKA]

Namiesto materiálu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sa môže pre optimálny výkon použiť na povrch zlatiny drahého kovu materiál ALLOY PRIMER. Pridržiavajte sa návodu na použitie výrobku ALLOY PRIMER.

#### A-5. Aplikácia výrobku Tooth Primer na prepravovaný zub

Na základe typu prílnavého povrchu a/alebo postupu upravte zub pred aplikáciou výrobku Tooth Primer nasledovne.

#### Leptanie sklovínového povrchu (voliteľné, no potrebné pre fazety a adhézne mostíky):

Klinicky vhodné adhézne spojenie sa dosiahne aplikáciou výrobku Tooth Primer bez osobitného stupňa leptania kyselinou fosforečnou.

Ak prílnavý povrch je nebrúsená sklovina alebo pri cementovaní adhézneho mostíka alebo faziet, aplikujte K-ETCHANT Syringe na sklovínový povrch, nechajte ho na mieste 10 sekúnd, opláchnite ho a osušte.

- (1) Prípravok Tooth Primer naneste aplíkačnou kefkou na celý prepravovaný zub (kov, kompozitná živica) a nechajte ho na mieste pôsobiť 20 sekúnd. Dávajte pozor, aby sa sliny alebo exsudát nedostali do styku s ošetrovanými povrchmi.
- (2) Použite vatový tampón, aby ste z prepravovaného zuba, najmä zo zakrivenia na okrajoch a rohoch prepravovaného zuba, opatrne odstránili všetku prebytočnú tekutinu Tooth Primer.
- (3) Prílnavý povrch dôkladne osušte dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja. Použite vákuovú odsávačku, aby ste zabránili rozptyleniu kvapaliny Tooth Primer.

#### A-6. Príprava striekačky a príslušenstva

- (1) Miešací hrot alebo endo hrot pripevnite obvyklým spôsobom k striekačke PANAVIA V5 Paste.

#### [POZOR]

Pred pripojením miešacieho hrotu alebo koncového hrotu vytlačte malé množstvá dvoch pás, pričom sa uistite, že sa rovnaké množstvá dávkujú cez dva vývody striekačky; potom ich vyhodte. Ak sa nepoužijú rovnaké množstvá pasty, je tu možnosť slabej polymerizácie.

#### [POZNÁMKA]

- Po použití by sa striekačka mala uskladniť aj s uzáverom. Keď nasadzujete uzáver späť na striekačku, presvedčte sa, či je uzáver bez pasty.
- Pri výmene starého miešacieho hrotu alebo koncového hrotu za nový hrot otočte ho o 1/4 otáčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby ste zarovnali výčnelky miešacieho hrotu alebo koncového hrotu s drážkami v striekačke. Zložte ho zo striekačky otočením a zatlačením nadol.
- Ak sa pasta vytvrdila tak, že sa zmiešaná pasta dá len s námahou vytlačiť z injekčnej striekačky, stvrdnutú pastu odstráňte pomocou vhodného náštratu.
- Pri zmene smeru koncového hrotu otočte distálny nadstavec a dávajte pozor, aby ste neohli tenkú dávkovaciú dýzu.

#### A-7. Nacementovanie protetickej náhrady

- (1) Zmiešanú pastu naneste na celý prílnavý povrch protetickej náhrady alebo celého prepravovaného zuba. Ak sa pasta aplikuje priamo na celý pripravený zub intraorálne, musíte začať krok (2) do 60 sekúnd po aplikácii pasty.
- (2) Protetickú náhradu umiestnite na prepravovaný zub.

#### A-8. Odstránenie nadbytočného cementu a finálne vytvrdenie

#### A-8-a. Pre odtiene Universal (A2), Clear, Brown (A4) alebo White:

- (1) Prebytočný cement odstráňte použitím jednej z nasledujúcich dvoch metód:

#### Metódy odstránenia veľmi krátko počiatocne stvrdnutého nadbytočného cementu:

Prebytočný cement vytvrdzuje svetlom vo viacerých bodech po dobu 3 až 5 sekúnd. Pomocou dentálnej sondy a pridržiujúc protetickú náhradu na mieste odstráňte veľmi krátko počiatocne stvrdnutý nadbytočný cement. Odporúča sa vopred stanoviť dobu vytvrdzovania prebytočného cementu svetlom tuhnúcou pastou na miešacej podložke.

#### Metódy odstránenia pomocou malej kefkou:

Prebytočný cement ostávajúci na okrajoch sa dá odstrániť malou kefkou.

Okraje protetickej náhrady vytvrdzujte pomocou dentálnej vytvrdzovacej lampy.

Dobu vytvrdzovania si overte podľa tabuľky 1.

[Na vytvrdzovanie okrajov náhrady je možné pokryť okraje ochranným gélom (napr. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), aby sa zabránilo tvorbe vrstvy inhibície kyslíkom podľa návodu na použitie.]

(2) Nakoniec cement vytvrdte použitím jednej z nasledujúcich dvoch metód:

**Protetické náhrady, ktoré nie sú priesvitné (napr. kovové korunky):**

Nechajte cement chemicky vytvrdnúť tak, že ho necháte tuhnúť po dobu 3 minút po umiestnení protetickej náhrady.

**Protetické náhrady, ktoré sú priesvitné (napr. keramické inleje):**

Celý povrch protetickej rekonštrukcie vytvrdzujte svetlom dentálnej vytvrdzovacej lampy. Ak je oblasť, ktorú chcete vytvrdnúť svetlom, širšia ako zakončenie emitujúce svetlo, rozdeľte proces vystavenia svetlu na niekoľko aplikácií.

Overte si dobu vytvrdzovania podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka 1: Doba vytvrdzovania pre jednotlivé typy svetelného zdroja.

Typ svetelného zdroja (intenzita svetla)	Doba vytvrdnutia
MODRA LED dióda vysokej intenzity * (Viac ako 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Dvakrát po 3 až 5 s.
MODRÁ LED dióda * (800 – 1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogénová lampa (viac ako 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Efektívny rozsah vlnovej dĺžky každej dentálnej vytvrdzovacej lampy musí byť 400 – 515 nm.

\* Pík emisného spektra: 450 – 480 nm.

Pracovná doba a časy tuhnutia závisia od teploty okolia a teploty v ústach, ako je uvedené nižšie. Ak nie je teplota v ústach uvedená v návode na použitie, považuje sa za rovnú 37 °C/ 99 °F. Uvedomte si, že tento cement je duálne vytvrdzujúci cement, a preto je citlivý na umelé a prirodzené svetlo.

Tabuľka 2: Pracovná doba a doba tuhnutia (na cementovanie koruniek, mostov, inlayí, onlayí, faziet a adhéznych mostíkov)

Pracovná doba po počiatočnom dávkovaní (23 °C/ 73 °F)	2 min
Pracovná doba po umiestnení pasty do kavity (37 °C/ 99 °F)	60 s
Veľmi krátke počiatočné vytvrdnutie na odstránenie nadbytočného cementu:	3 – 5 s.
Konečné vytvrdnutie po umiestnení náhrady	
vytvrdnutie svetlom (LED)	10 s *
samočinné vytvrdnutie (37 °C/ 99 °F)	3 min

\* Doba vytvrdnutia pomocou MÓDREJ LED diódy (intenzita svetla: 800 – 1400 mW/cm<sup>2</sup>).

**A-8-b. Pre opákny odtieň:**

(1) Prebytočný cement ostávajúci na okrajoch sa dá odstrániť malou kefkou.

Okraje protetickej náhrady vytvrdzujte pomocou dentálnej vytvrdzovacej lampy. Dobu vytvrdzovania si overte podľa tabuľky 1.

[Pri vytvrdzovaní okrajov náhrady je možné pokryť okraje ochranným gélom (napr. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), aby sa zabránilo tvorbe vrstvy inhibície kyslíkom podľa návodu na použitie.]

(2) Nechajte cement chemicky vytvrdnúť tak, že ho necháte tuhnúť po dobu 3 minút po umiestnení protetickej náhrady.

**B. Štandardný postup II (Indikácie [4])**

[4] Cementovanie protetickej výplne na implantovaných pilieroch a ránoch

**B-1. Čistenie podperného piliera alebo rámu implantátu – skúšobné nasadenie a úprava náhrady – kondicionovanie povrchu protetickej náhrady**

Pozri časť „A-1“, „A-2“ a „A-3“.

**B-2. Aplikácia materiálu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS**

Materiál CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS naneste na vnútorný povrch výplne a prílnavý povrch podperných pilierov alebo rámov implantátu pomocou aplikačnej kefky. Po aplikácii

dôkladne osušte celý prílnavý povrch dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja.

**[POZNÁMKA]**

Pre optimálny výkon sa môže použiť na povrch zlatiny drahého kovu namiesto materiálu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS výrobok ALLOY PRIMER. Pozrite si návod na použitie materiálu ALLOY PRIMER.

**B-3. Príprava striekačky a príslušenstva**

Pozri časť „A-6“.

**B-4. Nacementovanie protetickej náhrady**

(1) Zmiešanú pastu naneste na celý prílnavý povrch protetickej náhrady.

(2) Protetickú náhradu umiestnite na pilier alebo rám implantátu.

**B-5. Odstránenie nadbytočného cementu a finálne vytvrdnutie**

**B-5-a. Pre odtiene Universal (A2), Clear, Brown (A4) alebo White:**

(1) Odstráňte prebytočný cement. Pozri časť „A-8-a (1)“.

(2) Nakoniec, vytvrdte cement použitím jednej z nasledujúcich dvoch metód:

**Protetické náhrady, ktoré nie sú priesvitné (napr. kovové korunky):**

Nechajte cement chemicky vytvrdnúť tak, že ho necháte tuhnúť po umiestnení protetickej náhrady. Pozri nižšie uvedenú tabuľku.

Tabuľka 3: Doba tuhnutia (pre cementovanie protetickej náhrady na pilieroch a ránoch implantátov)

Konečné vytvrdnutie po umiestnení náhrady	
samočinné vytvrdnutie (37 °C/ 99 °F)	5 min
samočinné vytvrdnutie (23 °C/ 73 °F)	10 min

**Protetické náhrady, ktoré sú priesvitné (napr. keramické inleje):**

Celý povrch protetickej náhrady vytvrdzujte svetlom dentálnej vytvrdzovacej lampy. Ak je oblasť, ktorú chcete vytvrdnúť svetlom, širšia ako zakončenie emitujúce svetlo, rozdeľte proces vystavenia svetlu na niekoľko aplikácií.

Doba vytvrdzovania si overte podľa tabuľky 1.

**B-5-b. Pre opákny odtieň:**

(1) Odstráňte prebytočný cement. Pozri časť „A-8-b(1)“.

(2) Nechajte cement chemicky vytvrdnúť tak, že ho necháte tuhnúť po umiestnení protetickej náhrady. Pozri Tabuľku 3.

**C. Štandardný postup III (Indikácie [5])**

[5] Cementovanie čapov a jadier

**C-1. Príprava kavity a skúšobné vloženie jadra alebo čapu**

(1) Endodonticky vyplnené koreňové kanáliky pripravte na umiestnenie čapu / jadra obvyklým spôsobom.

Ak je to potrebné, kontrolujte vlhkosť pomocou kofferdamu.

(2) Skúšobné jadro alebo zubný čap (napr. PANAVIA POST) vhodnej hrúbky umiestní do pripravenej kavity. Podľa potreby čap urežte a orežte. Nečistoty z povrchu jadra alebo čapu odstráňte kusom gázy alebo vatovým tampónom namočeným v etanole.

**C-2. Pieskovanie jadra alebo čapu**

Pieskováním upravte povrch jadra alebo čapu podľa kroku „A-3“. Nepieskujte čapy zo sklených vlákien, aby ste ich prípadne nepoškodili.

**C-3. Úprava jadra alebo čapu**

**Pre kovové jadro a kovový čap:**

Pomocou aplikačnej kefky naneste materiál CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na povrch jadra alebo čapu. Po aplikácii dôkladne osušte celý prílnavý povrch dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja.

**[POZNÁMKA]**

Namiesto materiálu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sa môže pre optimálny výkon použiť na povrch zlatiny drahého kovu materiál ALLOY PRIMER. Pridržiavajte sa návodu na použitie výrobku ALLOY PRIMER.

**Pre živicové jadro, čap zo sklených vlákien a keramický čap:**

(1) Materiál K-ETCHANT Syringe naneste na povrch jadra alebo čapu. Pred zmytom a osušením ponechajte gél 5 sekúnd na mieste.

(2) Materiál CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS naneste na povrch jadra alebo čapu pomocou aplikačnej kefky. Po nanesení osušte dostatočne celý príľnavý povrch jemným prúdom vzduchu bez oleja.

#### C-4. Aplikácia prípravku Tooth Primer

- (1) Prípravok Tooth Primer naneste na koreňový kanál a stenu kavity aplikačnou kefkou a ponechajte ho na mieste 20 sekúnd. Dávajte pozor, aby sa sliny alebo exsudát nedostali do styku s ošetrovanými povrchmi.
- (2) Použite papierový bod, aby ste z koreňového kanálka alebo kavity, najmä z rohov kavyt a znútra koreňového kanálka, opatrne odstránili všetku prebytočnú tekutinu Tooth Primer.
- (3) Príľnavý povrch dôkladne osušte dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja. Použite vákuovú odsávačku, aby ste zabránili rozptyleniu kvapaliny Tooth Primer.

#### C-5. Príprava striekačky a príslušenstva

Pozri časť „A-6“.

#### C-6. Umiestnenie jadra alebo čapu

- (1) Zmiešanú pastu naneste na celý príľnavý povrch jadra alebo čapu, alebo na celý povrch zuba v kavite. Ak sa pasta aplikuje priamo do kavyt, musíte začať krok (2) do 60 sekúnd po aplikácii cementu.
- (2) Jadro alebo čap umiestnite rýchlo do dutiny miernym vibrovaním, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchových bublín do koreňových kanálkov.

#### C-7. Odstránenie nadbytočného cementu

Pre jadra:

Pozri časť „A-8-a (1)“ alebo „A-8-b (1)“.

Pre dentálne čapy:

Pomocou aplikačnej kefky rozotrite nadbytočný cement na základu korunky a hlavu čapu.

#### C-8. Vytvrdzovanie

Vytvrdzovanie okrajov jadra alebo čapu svetlom. Pozri Tabuľku 1 v „A-8“.

Pre opákny odtieň nechajte cement chemicky vytvrdnúť tak, že ho necháte tuhnúť po dobu 3 minút po umiestnení jadra alebo čapu.

#### C-9. Príprava pre konečnú nahradu

Pre jadra:

Jadro usadťte na miesto na približne 6 minút a uistite sa, že cement kompletne vytvrdol ešte pred prípravou podporného zuba.

Pre dentálne čapy:

Po umiestnení dentálneho čapu umiestnite kompozitnú živicu tvoriacu jadro podľa návodu na použitie.

Podporný zub pripravte 6 minút po usadení dentálneho čapu.

### D. Standardný postup IV (Indikácie [6])

[6] tmelenie amalgámu

#### D-1. Čistenie zubnej štruktúry

Kavitu vyčistite a kontrolu vlhkosti zabezpečte obvyklým spôsobom.

#### D-2. Aplikácia materiálu Tooth Primer – príprava striekačky a príslušenstva

Pozri časť „A-5“ a „A-6“.

#### D-3. Umiestnenie amalgámu

- (1) Zmiešanú pastu naneste na celý povrch zuba vo vnútri kavyt. Krok (2) musíte začať v priebehu 60 sekúnd po aplikácii cementu.
- (2) Rozotretý amalgám by sa mal kondenzovať na nestuhnutej zmiešanej paste. Úprava oklúzie sa môže vykonať obvyklým spôsobom.

#### D-4. Odstránenie nadbytočného cementu a finálne vytvrdenie

Pozri časť „A-8“.

#### [ZÁRUKA]

Kuraray Noritake Dental Inc. nahradí všetky preukázateľne chybné produkty. Kuraray Noritake Dental Inc. nepreberá nijaké ručenie za nepriame, priame alebo špeciálne straty alebo škody, ktoré vyplýnú z aplikácie alebo použitia resp. nepovoleného použitia produktov. Používateľ musí pred nasadením produktov preveriť ich vhodnosť pre plánovaný účel použitia a nesie tak všetky s tým spojené riziká ručenia.

#### [POZNÁMKA]

Ak dôjde k závažnej poruche, ktorú je možné spájať s týmto produkтом, nahláste to nižšie uvedenému splnomocnenému zástupcovi výrobcu a dozorným úradom v krajinе, v ktorej má používateľ/patient svoje trvalé bydlisko.

#### [POZNÁMKA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ a „ESTENIA“ sú registrované obchodné značky spoločnosti KURARAY CO., LTD.  
„KATANA“ je registrovaná ochranná známka firmy NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP

Kuraray Europe GmbH (importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-SK

12/2019



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C /  
36°F



## I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

PANAVIA V5 представлява система с адхезивен композитен цимент. PANAVIA V5 се състои от циментова паста (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS и K-ETCHANT Syringe. Пастата представлява двойнополимеризиращ (фото- и/или самополимеризиращ), освобождаващ флуорид, рентгеноконтрастен композитен цимент за възстановявания от керамика (литиев диспликат, цирконий и т.н.), хибридна керамика (напр. ESTENIA C&B), композитни смоли и метал. Доставя се в система Automix, която смесва еднакви количества от два компонента. Предлага се в следните 5 цвета: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White и Oraque. Цветът Oraque трябва да бъде самополимеризиран при окончательната полимеризация поради силната му непрозрачност. Try-in Paste представлява материал за цветоопределение и приблизително съответства по цвят и прозрачност на втвърдената смес на пастата. Tooth Primer представлява самоещащ праймер за зъбна субстанция, ускоряващ полимеризацията на пастата. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS представлява универсален дентален протетичен праймер за подобряване прилепващата повърхност на керамика, хибридна керамика, композитни смоли и метали. K-ETCHANT Syringe представлява ещащ гел, съдържащ воден разтвор на 35 % фосфорна киселина и колоидален силициев диоксид. PANAVIA V5 има стабилен цвят и радиоконтрастност, равна или по-голяма от 1 mm алюминий. Цветът на опакера е класифициран като материал от „Клас 1“, Тип 2, а другите цветове са класифицирани като материали от „Клас 3“, Тип 2 по ISO4049.

## II. ПОКАЗАНИЯ

PANAVIA V5 е показан за следните приложения:

- [1] Циментиране на коронки и мостове, инлеи и онлеи
- [2] Циментиране на фасети
- [3] Циментиране на адхезивни мостове и шини
- [4] Циментиране на протетични възстановявания върху абатмыти на импланти и скелети
- [5] Циментиране на щифтове и пънчета
- [6] Свързване на амалгама

## III. ПРОТИВОКАЗАНИЯ

Пациенти с анамнестични данни за свръхчувствителност към метакрилатни мономери

## IV. ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

- [1] Лигавицата на устната кухина може да побелее при контакт с продукта в резултат на коагулацията на протеин. Обикновено това е временно явление, което изчезва след няколко дни. Инструктирайте пациента да избегва раздразнение на засегнатия участък по време на миене на зъби.
- [2] K-ETCHANT Syringe може да причини възпаление или ерозия поради своя химичен състав. Подходете внимателно, за да предотвратите контакт на продукта с кожата или попадането му в очите.

## V. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

- [1] Не използвайте материали, съдържащи евгенол, за да защитите пулпата или за временно запечатване, тъй като евгенолът може да причини промени в цвета и да забави процеса на полимеризация.
- [2] Не използвайте хемостатики, съдържащи железни съединения, тъй като тези материали биха могли да влошат адхезията и да причинят промяна на цвета на границата между зъба и венеца или на околната гингива вследствие на остатъчни железни йони.
- [3] Не използвайте разтвор на водороден пероксид за почистване на кавитети, тъй като той може да влоши свързването към зъбната структура.

## VI. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

### 1. Предпазни мерки за безопасност

1. Настоящият продукт съдържа вещества, които могат да предизвикат алергични реакции. Избягвайте употреба на продукта при пациенти с известна алергия към метакрилатни мономери или други компоненти.
2. Ако пациентът прояви реакция на свръхчувствителност, като обрив, екзема, признания на възпаление, язви, оток, сърбеж или изтръзване, преустановете използването на продукта и потърсете медицинска помощ.
3. Избягвайте непосредствен контакт с кожата и/или меката тъкан, за да предотвратите появя на свръхчувствителност. Носете ръкавици или вземете подходящи предпазни мерки, когато използвате продукта.
4. Подходете внимателно, за да предотвратите контакт на продукта с кожата или попадането му в очите. Преди да използвате продукта, покрийте очите на пациента с кърпа или предпазни очила, за да ги защитите в случай на разпръскване на материал.
5. Ако продуктът попадне върху човешки тъкани, вземете следните мерки:
  - <Ако продуктът попадне в очите>  
Незабавно промийте очите с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
  - <Ако продуктът попадне върху кожата или лигавицата на устната кухина>  
Незабавно избръшете участъка с напоен със спирт памучен туфлер или марлен тампон и изплакнете с обилно количество вода.
6. Подходете внимателно, за да предотвратите неволно погълдане на продукта от пациента.
7. Не използвайте повторно смесителната канюла, ендонакрайника, наракайника-игла и четката-апликатор, за да предотвратите кръстосано замърсяване. Те са предназначени за еднократна употреба и трябва да бъдат изхвърлени след използване.
8. Изхвърлете този продукт като медицински отпадък, за да предотвратите инфекция. Игленият връх трябва да се изхвърли, след като бъде покрит върхът на иглата, за да се предотврати нараняване.

### 2. Предпазни мерки при боравене и манипулации

#### [Общи предпазни мерки]

1. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в [II. ПОКАЗАНИЯ].
2. Този продукт е предназначен за употреба само от стоматологи.
3. Не използвайте продукта като временен цимент. Този материал е предназначен за трайно циментиране.
4. Използвайте кофердам за избягване на замърсяване и контролиране на влагата.
5. Използвайте материал за покриване на пулпата, когато кавитетът е близо до пулпата или в случай на неволно излагане на пулпата.
6. Отстранете изцяло материали за временно приложение, съдържащи танин или магнезиев оксид, за да предотвратите промяна в цвета.
7. Когато прилагате хемостатики, съдържащи алуминиев хлорид, използвайте минимално количество и подходете внимателно, за да избегнете контакт с прилепващата повърхност. В противен случай якостта на връзката към зъбната структура може да се наруши.
8. Отстранете изцяло всички подложни материали, амалгама и временни силанти, когато препарирате кавитета, за да избегнете слаба адхезия.
9. Не смесвайте продукта с други стоматологични материали.
10. Ако контейнерите и/или инструментите, свързани с настоящия продукт, са повредени, вземете съответни мерки за лична безопасност и незабавно преустановете употребата.
11. Не използвайте една и съща четка-апликатор за Tooth Primer и CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

#### [Paste]

1. Цветът Oraque трябва да бъде самополимеризиран при окончателната полимеризация поради малката му дълбоchina на втвърдяване. Ръбовете на протетичното възстановяване могат да се фотополимеризират.
2. Paste трябва да се използва в рамките на 2 минути след дозиране.
3. Полимеризацията на пастата се ускорява при контакт с Tooth Primer. Процедурата трябва да се изпълни в рамките на времето за работа, посочено в таблицата по-долу. При закрепване на множество фасети Paste не трябва да се нанася по няколко фасети едновременно.

Време за втвърдяване на Paste в устната кухина (при 37 °C, след контакт с Tooth Primer)

Време за работа	60 секунди
Време за втвърдяване	3 минути

4. Подходете внимателно, за да предотвратите нежелано излагане на пряка слънчева светлина или осветление в операционна. Paste съдържа изключително фотополимеризиращ катализатор на фотополимеризацията. По време на циментирането регулирайте ъгъла и/или разстоянието на операционната светлина, за да намалите интензитета на попадащата в устната кухина светлина и следователно да предотвратите преждевременна полимеризация на пастата.
5. Не използвайте лентуло пълнител за вкарване на пастата в кореновия канал.
6. Ако желаете да поставите дентални щифтове в няколко коренови канала на даден зъб, първо завършете поставянето на щифт в единия коренов канал, преди да продължите със следващия коренов канал. Не допускайте проникване на излишен цимент в друг коренов канал.
7. При интраорално дозиране на цимента посредством смесителната канюла или ендонакройника работете внимателно, за да предотвратите кръстосана контаминация. Покрайте цялата шприца с пластмасова преграда за еднократна употреба, за да предотвратите замърсяване със слюнка и кръв. Дезинфекцирайте шприцата, като я избръшете с памучен тампон, навлажнен със спирт, както преди, така и след употреба.
8. Излишен цимент може да бъде отстранен след кратко фотополимеризиране за 3 – 5 секунди. Фиксирайте възстановяването при отстраняването на излишния цимент, за да предотвратите непредвидено повдигане на възстановяването поради недостатъчно втвърден цимент.

#### 【Try-in Paste】

1. Употребата на Try-in Paste трябва да се ограничи до проверка на съгласуването на цветовете с PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste не се втвърдява. Не я използвайте за циментиране на възстановявания.
3. От върха на шприцата Try-in Paste може да изтече прозрачна течност. В такъв случай изстискайте и изхвърлете прозрачната течност, тъй като отделената течност може да наруши съгласуването на цветовете.
4. Адаптирането на цвета с Try-in Paste трябва да се извърши при използване на Try-in Paste с приблизително същата дебелина като втвърдения цимент.
5. След употреба измийте щателно с вода Try-in Paste от възстановяването и зъбната повърхност, за да избегнете лоша адхезия.

#### 【Tooth Primer】

1. Използвайте в рамките на 5 минути след дозиране.
2. Не използвайте за повърхностна обработка на абатмънти на имплантни, рамки и протетични възстановявания (инлеи, онлии, коронки, мостове и фасети). Полимеризацията на пастата се ускорява и времето за работа се съкраща.
3. Използвайте само с PANAVIA V5 Paste. Не използвайте в комбинация с друг композитен цимент (напр. PANAVIA F 2.0 или CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Почистете добре кавитета, за да се осигури оптимален бондинг. Ако прилепващата повърхност е замърсена със слюнка или кръв, я измийте щателно и я подсушете. След това нанесете отново Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS трябва да се използва непосредствено след дозиране. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS съдържа летлив етанол. При изпаряване на разтворителя вискоцитът се увеличава и това евентуално затруднява наясняването.
2. Извършете бондинга (или циментирането) бързо след обработката на повърхността на възстановяването с CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Ако третираната повърхност е замърсена със слюнка или кръв, промийте с вода, изсушете, почистете с K-ETCHANT Syringe и третирайте отново.

#### 【K-ETCHANT Syringe】

1. Внимавайте да не замърсите повърхността със слюнка или кръв. Ако третираната повърхност е замърсена, третирайте я отново.
2. Работете внимателно, за да предотвратите кръстосано замърсяване. Дезинфекцирайте шприцата, като я избръшете с памучен тампон, навлажнен със спирт, както преди, така и след употреба. Покрайте цялата шприца с пластмасова

преграда за еднократна употреба, за да предотвратите замърсяване със слюнка и кръв.

3. Ако продуктът полепне по облеклото, го измийте с вода.
4. След всяка употреба отстранете накрайника-игла от шприцата и незабавно затворете пътно шприцата.
5. Ецване на виталния дентин може да причини постоперативна чувствителност.

#### 【Стоматологичен фотополимеризиращ апарат】

1. Използвайте го съгласно инструкциите за употреба на стоматологичния фотополимеризиращ апарат.
2. Не гледайте директно към източника на светлина. Препоръчваме употреба на защитни очила.
3. Светлина с нисък интензитет води до слаба адхезия. Проверете експлоатационния срок на лампата и фотополимеризацията световод за замърсяване. Препоръчваме да проверявате редовно интензитета на полимеризиращата светлина с помощта на подходящо контролно устройство.
4. Изъчваният връх на стоматологичния фотополимеризиращ апарат трябва да се държи възможно най-близо и вертикално спрямо повърхността на смолата. Ако трябва да се фотополимеризира голяма площ смола, препоръчваме да разделите площта на няколко зони и да фотополимеризирате всяка зона поотделно.
5. Преди да използвате продукта, проверете условията, необходими за полимеризиране на пастата, като направите справка с времената за фотополимеризация, посочени в тези инструкции за употреба.

#### 3. Предпазни мерки при съхранение

1. Продуктът трябва да се използва преди изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.
2. Paste, Tooth Primer и CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS трябва да се съхраняват при 2 – 8 °C / 36 – 46 °F при неупотреба и да се внесат на стайна температура за 15 минути преди употреба, за да възстановят нормалния си вискоцит и свойства на втвърдяване. Try-in Paste и K-ETCHANT Syringe трябва да се съхраняват при 2 – 25 °C / 36 – 77 °F, когато не се използват.
3. Продуктът не трябва да се излага на екстремна топлина, пряка слънчева светлина или пламък.
4. Капачката на флаcona или шприцата трябва незабавно да се постави обратно след дозиране на течността или пастата от флаcona или шприцата. Това предотвратява изпаряване на летливи съставки.
5. Продуктът трябва да се съхранява на подходящо място, достъпно само за стоматолози.

## VII. КОМПОНЕНТИ

Съдържанието и количеството са посочени на външната страна на опаковката.


#### <Основни съставки>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque
  - (1) Paste A
    - Бисфенол А диглицидил метакрилат (Bis-GMA)
    - Триетиленгликол диметакрилат (TEGDMA)
    - Хидрофобен ароматен диметакрилат
    - Хидрофилен алифатен диметакрилат
    - Инициатори
    - Ускорители
    - Пълнител от силанизирано бариеvo стъкло
    - Пълнител от силанизирано флуороалуминосиликатно стъкло
    - Колоидален силициев диоксид
  - (2) Paste B
    - Бисфенол А диглицидил метакрилат (Bis-GMA)
    - Хидрофобен ароматен диметакрилат
    - Хидрофилен алифатен диметакрилат
    - Пълнител от силанизирано бариеvo стъкло
    - Пълнител от силанизиран алуминиев оксид
    - Ускорители
    - dl-камфорхинон
    - Пигменти

Общото количество на неорганичния пълнител е приблизително 38 обемни %.

Размерът на частиците на неорганичните пълнители е в диапазона от 0,01 μm до 12 μm.

### Части на уреда:



### 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Глициерол
- Силициев диоксид
- Силанизиран колоидален силициев диоксид
- Колоидален силициев диоксид
- Пигменти

### 3) Tooth Primer

- 10-метакрилоилоксидецил дихидроген фосфат (MDP)
- 2-хидроксиетил метакрилат (HEMA)
- Хидрофилен алифатен диметакрилат
- Ускорители
- Вода

### 4) K-ETCHANT Syringe

- Фосфорна киселина
- Вода
- Колоидален силициев диоксид
- Пигмент

### 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-метакрилоксипропил триметоксисилан
- 10-метакрилоилоксидецил дихидроген фосфат (MDP)
- Етанол

### 6) Принадлежности

- Mixing tip (Смесителна канюла)
- Endo tip (S) (Ендонакрайник (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Накрайник-игла (E) (за K-ETCHANT Syringe))
- Applicator brush (fine <silver>) (Четка-апликатор (фина <сръбиста>))
- Mixing dish (Смесително легенче)

## VIII. КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

### A. Стандартна процедура I (Показания [1], [2] и [3])

- [1] Циментиране на коронки и мостове, инлеи и онлеи
- [2] Циментиране на фасети
- [3] Циментиране на адхезивни мостове и шини

#### A-1. Почистване на препарирания зъб (зъб, метал, композитна смола)

При циментиране към препарирания зъб отстранете временно силант и времения цимент по обичайния начин; почистете кавитета, като контролирате влагата.

#### A-2. Изprobване и адаптиране на възстановяването

- (1) Изprobвате протетичното възстановяване, за да проверите дали пасва към препарирания зъб – според необходимостта.
- (2) При необходимост нанесете избрания цвят Try-in Paste по циментираната повърхност на възстановяването и напаснете възстановяването по препарирания зъб. Отстранете с четка излишната Try-in Paste от ръбовете. Цветовете на Try-in Paste съответстват на тези на вътръденния цимент (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Проверете нюанса за оптимално съгласуване на цветовете и след това отстранете възстановяването. Измийте изцяло Try-in Paste с вода от вътрешната повърхност на възстановяването и препариранията повърхност на зъба.

#### A-3. Кондициониране на повърхността на протетичното възстановяване

Моля, спазвайте инструкциите за употреба на възстановителния материал. Ако не са налични специфични инструкции, препоръчваме следната процедура и употреба на CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Ако прилепващата повърхност е от металоксидна керамика (напр. KATANA Zirconia) или метал:

- (1) Награпавете с пясъкоструене прилепващата повърхност посредством частици алуминиев оксид (с размер 30 – 50  $\mu\text{m}$ ) при въздушно налягане 0,1 – 0,4 MPa (1 – 4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 58 psi). Въздушното налягане

размерът на частиците трябва да се адаптират правилно според материала и/или формата на протетичното възстановяване, като внимавате да не се появят отчупвания.

- (2) Почистете за 2 минути протетичното възстановяване в ултразвуково почистващо устройство и след това го изсушете с въздушна струя.

Ако прилепващата повърхност е от керамика на основата на силициев диоксид (напр. конвенционален порцелан, литиев дисиликат), хибридна керамика или композитна смола:

Според вида възстановяване може да се използва киселинна или пясъкоструйна обработка:

Киселинна обработка (напр. конвенционален порцелан, литиев дисиликат):

- (1) Езвайте прилепващата повърхност с разтвор на флуороводородна киселина в съответствие с инструкциите за употреба на възстановителния материал или нанесете K-ETCHANT Syringe върху прилепващата повърхност и оставете да подейства 5 секунди.
- (2) Почистете прилепващата повърхност с вода и я подсушете.

Пясъкоструйна обработка (напр. композитна смола):

- (1) Награпавете с пясъкоструене прилепващата повърхност посредством частици алуминиев оксид (с размер 30 – 50  $\mu\text{m}$ ) при въздушно налягане 0,1 – 0,2 MPa (1 – 2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 29 psi). Въздушното налягане и размерът на частиците трябва да се адаптират правилно според материала и/или формата на протетичното възстановяване, като внимавате да не се появят отчупвания.
- (2) Почистете за 2 минути протетичното възстановяване в ултразвуково почистващо устройство и след това го изсушете с въздушна струя.

#### A-4. Нанасяне на CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS по протетичното възстановяване

- (1) Ако прилепващата повърхност е от композитна смола, нанесете K-ETCHANT Syringe по прилепващата повърхност и оставете да подейства за 5 секунди; изплакнете и изсушете.
- (2) Нанесете CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS по прилепващата повърхност на възстановяването посредством четка-апликатор. След нанасяне подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя.

#### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Оптимални резултати се постигат, когато по повърхността от благородна сплав се използва ALLOY PRIMER вместо CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Моля направете справка с инструкциите за употреба на ALLOY PRIMER.

#### A-5. Нанасяне на Tooth Primer по препарирания зъб

Според типа прилепваща повърхност и/или използвания метод преди нанасяне на Tooth Primer постъпете както следва.

Езване на повърхността на емайла (опционално, но необходимо при фасети и адхезионни мостове):

Клинично достатъчна адхезивна връзка се постига чрез употреба на Tooth Primer без допълнително езване с фосфорна киселина.

При прилепваща повърхност от неизпилен емайл или циментирана на адхезионен мост или фасети нанесете K-ETCHANT Syringe само по повърхността на емайла и оставете да подейства за 10 секунди; изплакнете и подсушете.

- (1) Посредством апликаторна четка нанесете Tooth Primer по целия препарирани зъб (зъб, метал, композитна смола) и оставете да подейства за 20 секунди. Не допускайте контакт на слюнка или ексудат с третираните повърхности.

- (2) Отстранете с памучен тупфер излишната течност Tooth Primer от препарирания зъб, особено от рамената при ръбовете и ъглите на препарирания зъб.

(3) Подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя. Използвайте слюносмукателя, за да предотвратите разпръскване на течност Tooth Primer.

#### A-6. Подготовка на шприцата и принадлежностите

(1) Закрепете смесителна канюла или ендона크райник на шприцата с PANAVIA V5 Paste по обичайния начин.

#### [ВНИМАНИЕ]

Преди да закрепите смесителна канюла или ендонакрейник, изстискайте малки количества от двете пасти, като се уверите, че от двета отвора на шприцата се дозират еднакви количества; изхвърлете изстисканата паста. Ако не се използват еднакви количества паста, е налице опасност от неправилна полимеризация.

#### [ЗАБЕЛЕЖКА]

- След употреба шприцата трябва да се съхранява с поставено капаче. Когато отново затваряте шприцата с капачето, се уверете, че то не е замърсено с паста.
- Когато сменяте стара смесителна канюла/стар ендонакрейник, я/го завъртете с 1/4 оборот в обратна на часовниковата стрелка посока, за да подравните маркировките на смесителната канюла/ендонакрейника с улеите на шприцата. Отстранете от шприцата чрез натискане надолу и завъртане.
- Ако пастата се е втвърдила, смесената паста се изстиска трудно от шприцата, затова отстранете втвърдената паста с подходящ инструмент.
- При смяна на посоката на ендонакрейника въртете дисталния край, като внимавате да не огънете тънкия диспенсър.

#### A-7. Циментиране на протетичното възстановяване

(1) Нанесете смесената паста по цялата прилепваща повърхност на протетичното възстановяване или целия препариран зъб. Ако пастата се нанася интраорално непосредствено по целия препариран зъб, трябва да започнете стъпка (2) в рамките на 60 секунди след нанасяне на пастата.

(2) Поставете протетичното възстановяване на препарирания зъб.

#### A-8. Отстраняване на излишния цимент и окончателно полимеризиране

##### A-8-a. За цветовете Universal (A2), Clear, Brown (A4) или White:

(1) Отстранете излишното количество цимент чрез един от следните два метода:

###### Метод за отстраняване на полимеризиран за кратко излишен цимент:

Фотополимеризирайте излишния цимент на няколко места за 3 до 5 секунди. Придържайки възстановяването на позиция, отстранете полимеризирания за кратко излишен цимент посредством стоматологична сонда. Препоръчително е да определите предварително времето за полимеризация на излишния цимент чрез фотополимеризиране на малко паста върху смесителна подложка.

###### Метод на отстраняване посредством малка четка:

Излишният цимент по ръбовете може да бъде отстранен с малка четка.

Фотополимеризирайте ръбовете на протетичното възстановяване посредством стоматологичен фотополимеризиращ апарат.

Моля, вземете под внимание времето за полимеризация в Таблица 1.

[За полимеризиране на ръбовете на възстановяването те могат да се покрият със защитен гел (напр. PANAVIA F2.0 OXYGUARD II) съгласно инструкциите за употреба, за да се предотврати образуване на инхибиращ кислорода слой.]

(2) Накрая полимеризирайте цимента чрез един от следните два метода:

###### Непрозрачни протетични възстановявания (напр. метални коронки):

Оставете цимента да се полимеризира химически чрез втвърдяване за 3 минути след поставяне на протетичното възстановяване.

#### Полупрозрачни протетични възстановявания (напр. керамични инлеи):

Фотополимеризирайте цялата повърхност на протетичното възстановяване посредством стоматологичен фотополимеризиращ апарат. Ако участъкът за фотополимеризиране е по-голям от изльвачия връх, разделете процеса на обльчване на няколко стъпки.

Моля, вземете под внимание времето за полимеризация в следващата таблица:

Таблица 1: Време за полимеризация според вида светлинен източник.

Вид светлинен източник (интензитет на светлината)	Време за полимеризация
Високоинтензивен BLUE LED* (над 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Два пъти за 3 до 5 s
BLUE LED* (800 – 1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Халогенна лампа (над 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Ефективният диапазон на дължината на вълната при всеки стоматологичен фотополимеризиращ апарат трябва да е 400 – 515 nm.

\*Пик на емисионния спектър: 450 – 480 nm.

Времената за работа и втвърдяване зависят от околната и оралната температура, както е посочено по-долу. Когато оралната температура не е специфицирана в инструкциите за употреба, тя се оценява на 37°C/ 99°F. Обърнете внимание, че циментът е двойнополимеризиращ и следователно е чувствителен на изкуствена и естествена светлина.

Таблица 2: Време за работа и втвърдяване (за циментиране на коронки, мостове, инлеи, онлеи, фасети и адхезионни мостове)

Време за работа след първоначално дозиране (23 °C / 73 °F)	2 min
Време за работа след нанасяне на пастата в кавитата (37°C/ 99 °F)	60 s
Кратко полимеризиране за отстраняване на излишен цимент	3 – 5 s
Окончателно полимеризиране след поставяне на възстановяването	
фотополимеризиране (LED)	10 s *
самополимеризиране (37 °C / 99 °F)	3 min

\* Време за полимеризация с BLUE LED (интензитет на светлината: 800 – 1400 mW/cm<sup>2</sup>).

##### A-8-b. За цвета Oraque:

(1) Излишният цимент по ръбовете може да бъде отстранен с малка четка.

Фотополимеризирайте ръбовете на протетичното възстановяване посредством стоматологичен фотополимеризиращ апарат. Моля, вземете под внимание времето за полимеризация в Таблица 1.

[За полимеризиране на ръбовете на възстановяването те могат да се покрият със защитен гел (напр. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) съгласно инструкциите за употреба, за да се предотврати образуване на инхибиращ кислорода слой.]

(2) Оставете цимента да се полимеризира химически чрез втвърдяване за 3 минути след поставяне на протетичното възстановяване.

#### B. Стандартна процедура II (Показания [4])

[4] Циментиране на протетични възстановявания върху абатмънти на импланти и скелети

##### B-1. Почистване на абатмънта на имплантата или скелета, изprobване и адаптиране на възстановянето, кондициониране на повърхността на протетичното възстановяване

Вижте раздел „A-1“, „A-2“ и „A-3“.

##### B-2. Нанасяне на CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Посредством четка-апликатор нанесете CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS по вътрешната повърхност на възстановяването и прилепващата повърхност на абатмънти на импланти или скелети. След нанасяне подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя.

### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Оптимални резултати се постигат, когато по повърхността от благородна сплав се използва ALLOY PRIMER вместо CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Моля направете справка с инструкциите за употреба на ALLOY PRIMER.

### B-3. Подготовка на шприцата и принадлежностите

Вижте раздел „A-6“.

### B-4. Циментиране на протетичното възстановяване

- (1) Нанесете смесената паста по цялата прилепваща повърхност на протетичното възстановяване.
- (2) Поставете протетичното възстановяване на абатмънта на импланта или скелета.

### B-5. Отстраняване на излишния цимент и окончателно полимеризиране

#### B-5-a. За цветовете Universal (A2), Clear, Brown (A4) или White:

- (1) Отстранете излишния цимент. Вижте раздел „A-8-а (1)“.
- (2) Накрая полимеризирайте цимента чрез един от следните два метода:

##### Непрозрачни протетични възстановявания (напр. метални коронки):

Оставете цимента да се полимеризира химически чрез втвърдяване след поставяне на протетичното възстановяване. Вижте таблицата по-долу.

Таблица 3: Време за втвърдяване (за циментиране на протетични възстановявания върху абатмънти на импланти и скелети)

Окончателно полимеризиране след поставяне на възстановяването	
самополимеризиране (37 °C/ 99 °F)	5 min
самополимеризиране (23 °C/ 73 °F)	10 min

##### Полупрозрачни протетични възстановявания (напр. керамични инлеи):

Фотополимеризирайте цялата повърхност на протетичното възстановяване посредством стоматологичен фотополимеризиращ апарат. Ако участъкът за фотополимеризиране е по-голям от изльчващия връх, разделете процеса на обльчване на няколко стъпки. Моля, вземете под внимание времето за полимеризация в Таблица 1.

#### B-5-b. За цвета Oraque:

- (1) Обработете излишния цимент. Вижте раздел „A-8-б(1)“.
- (2) Оставете цимента да се полимеризира химически чрез втвърдяване след поставяне на протетичното възстановяване. Вижте Таблица 3.

### C. Стандартна процедура III (Показания [5])

[5] Циментиране на щифтове и пънчета

### C-1. Препариране на кавитета и изпробване на щифта или пънчето

- (1) Подгответе ендодонтично запълнените коренови канали за поставяне на щифта/пънчето по обичайния начин. Използвайте кофердам, за да контролирате влагата.
- (2) Изprobвайте пънчето или щифта (напр. PANAVIA POST) с подходяща ширина в препарирания кавитет. При необходимост скъсете щифта. Избръшете евентуални замърсявания от повърхността на пънчето или щифта посредством марлен тампон или памучен тупфер, напоен с етанол.

### C-2. Пясъкоструйна обработка на пънчето или щифта

Обработете с пясъчна струя пънчето или щифта съгласно стъпка „A-3“. Не обработвайте с пясъчна струя щифтове от фибростъкло поради опасност от повреди.

### C-3. Третиране на пънчето или щифта

#### При метално пънче и метален щифт:

Нанесете CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS по повърхността на пънчето или щифта посредством четка-апликатор. След нанасяне подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя.

### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Оптимални резултати се постигат, когато по повърхността от благородна сплав се използва ALLOY PRIMER вместо CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

Моля направете справка с инструкциите за употреба на ALLOY PRIMER.

#### При пластмасово пънче, щифт от фибростъкло и керамика:

- (1) Нанесете K-ETCHANT Syringe по повърхността на пънчето или щифта. Оставете гела да действа за 5 секунди преди измиване и подсушаване.
- (2) Нанесете CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS по повърхността на пънчето или щифта посредством четка-апликатор. След нанасяне подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя.

### C-4. Нанасяне на Tooth Primer

- (1) Нанесете Tooth Primer по кореновия канал и стената на кавитета с четка-апликатор и оставете да действа за 20 секунди. Не допускайте контакт на слюнка или ексудат с третираните повърхности.
- (2) Посредством хартиен щифт отстранете внимателно излишната течност Tooth Primer от кореновия канал или кавитета, особено от търгите на кавитета или вътрешността на кореновия канал.
- (3) Подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя. Използвайте слюносмукателя, за да предотвратите разпръскване на течност Tooth Primer.

### C-5. Подготовка на шприцата и принадлежностите

Вижте раздел „A-6“.

### C-6. Поставяне на щифта или пънчето

- (1) Нанесете смесената паста по цялата прилепваща повърхност на пънчето/щифта или по цялата зъбна повърхност в кавитета. Ако пастата се нанася непосредствено в кавитета, трябва да започнете стъпка (2) в рамките на 60 секунди след нанасяне на цимента.

- (2) Поставете бързо пънчето или щифта в кавитета, клатеики го леко, за да предотвратите проникване на въздушни мехурчета в кореновите канали.

### C-7. Обработка на излишния цимент

#### При пънчета:

Вижте раздел „A-8-а (1)“ или „A-8-б (1)“.

#### При дентални щифтове:

С помощта на четка-апликатор разпределете излишния цимент по основата на короната и върха на щифта.

### C-8. Полимеризиране

Фотополимеризирайте ръбовете на пънчето или щифта. Вижте Таблица 1 в „A-8“.

При полупрозрачния цвет (oraque) оставете цимента да се полимеризира химически чрез втвърдяване за 3 минути след поставяне на пънчето или щифта.

### C-9. Подготовка за окончателното възстановяване

#### При пънчета:

Позиционирайте пънчето за приблизително 6 минути и се уверете, че циментът е полимеризиран изцяло, преди да подгответе опорния зъб.

#### При дентални щифтове:

След поставяне на денталния щифт нанесете композитната смола за изграждане на пънче съгласно инструкциите за употреба.

Препарирайте опорния зъб 6 минути след поставяне на денталния щифт.

### D. Стандартна процедура IV (Показания [6])

[6] Свързване на амалгама

### D-1. Почистване на зъбната повърхност

Почистете кавитета и контролирайте влагата по обичайния начин.

### D-2. Нанасяне на Tooth Primer, подготовка на шприцата и принадлежностите

Вижте раздел „A-5“ и „A-6“.

### D-3. Поставяне на амалгама

- (1) Нанесете смесената паста по цялата зъбна повърхност в кавитета. Трябва да започнете стъпка (2) в рамките на 60 секунди след нанасяне на цимента.

(2) Пулверизираната амалгама трябва да се упълтни върху невтвърдената смесена паста. Оформянето на оклузията може да се извърши по обичайния начин.

**D-4. Отстраняване на излишния цимент и окончателно полимеризиране**  
Вижте раздел „A-8“.

**[ГАРАНЦИЯ]**

Kuraray Noritake Dental Inc. ще замени всеки продукт с доказан дефект. Kuraray Noritake Dental Inc. не носи отговорност за загуба или щета, било то пряка, последваща или специална, произтичаща от прилагането или употребата на, или от невъзможността да се използват тези продукти. Преди употреба потребителят е длъжен да определи пригодността на продуктите за съответния начин на използване, като потребителят поема всички рискове и отговорността във връзка с това.

**[ЗАБЕЛЕЖКА]**

Ако този продукт причини тежък инцидент, докладвайте го на оторизирания представител на производителя, посочен по-долу, и на регулаторните органи на държавата на пребиваване на потребителя/пациента.

**[ЗАБЕЛЕЖКА]**

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ и „ESTENIA“ са търговски марки на KURARAY CO., LTD.  
„KATANA“ е търговска марка на KURARAY CO., LIMITED.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

**[EC REP] Kuraray Europe GmbH (Importer)**

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-BG 12/2019



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°F

CE  
0197

## I. ВСТУП

PANAVIA V5 – це система адгезивного композитного цементу. PANAVIA V5 містить цементну пасту (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS та K-ETCHANT Syringe. Паста є рентгенконтрастним композитним цементом подвійного затвердіння (світлового затвердіння та/або самотвердіння), який виділяє фторид, для кераміки (дислікату літію, діоксиду цирконію тощо), гібридної кераміки (наприклад, ESTENIA C&B), композітів та металевих реставрацій. Вона постачається у системі для нанесення з автоматичним змішуванням, яка забезпечує змішування однакової кількості двох компонентів. Представлені 5 відтінків: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White і Oraque. Для остаточного затвердіння пасти відтінку Oraque у ній має відбутися самозатвердіння в зв'язку з дуже високою непрозорістю (опаковістю). Try-in Paste – це матеріал для вибору відтінку, колір та прозорість якого наближаються до аналогічних показників затвердлої суміші пасти. Tooth Primer – це самопротравний праймер для структури зуба, який прискорює полімеризацію пасти. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS – це універсальний стоматологічний праймер для протетичних конструкцій, який надає поверхням із керамікою, гібридної кераміки, композітів та металів підвищену адгезивність. K-ETCHANT Syringe є гелем для протравлювання, до якого входять 35 % водного розчину фосфорної кислоти та діоксиду кремнію колоїдного. PANAVIA V5 має стабільність кольору та рентгеноконтрастність, що відповідає або перевищує 1 мм алюмінію. Відповідно до класифікації опаковий відтінок є матеріалом «класу 1» типу 2, а інші відтінки – «класу 3» типу 2 згідно з ISO4049.

## II. ПОКАЗАННЯ

PANAVIA V5 показаний для вказаних нижче випадків застосування.

- [1] Цементування коронок і мостоподібних протезів, вкладок і накладок.
- [2] Цементування вінірів.
- [3] Цементування адгезивних мостоподібних протезів або шин.
- [4] Цементування протетичних конструкцій на абатментах і пластинах імплантатів.
- [5] Цементування штифтів і куксових вкладок.
- [6] Бондинг амальгами.

## III. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Пациєнти з гіперчутливістю до метакрилатних мономерів у анамнезі.

## IV. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

- [1] Через коагуляцію білка можливе забарвлення слизової оболонки ротової порожнини в білій колір при контакті з виробом. Як правило, це тимчасове явище, яке проходить через декілька днів. Проінформувати пацієнта, що слід уникати подразнень ураженої ділянки під час чищення зубів.
- [2] K-ETCHANT Syringe може обумовлювати запалення або ерозію з подразненням у зв'язку зі своїм хімічним складом. Бути обережними, щоб запобігти потраплянню виробу на шкіру або в очі.

## V. НЕСУМІСНІСТЬ

- [1] Не застосовувати матеріали для захисту пульпи та тимчасової герметизації, які містять евгенол, оскільки евгенол може викликати знебарвлення й уповільнити процес затвердіння.
- [2] Не застосовувати гемостатичні засоби, які містять тривалентне залізо, оскільки ці матеріали можуть послабити адгезію й обумовити знебарвлення крайових ділянок зуба або прилеглих ясен у зв'язку з залишками іонів тривалентного заліза.

- [3] Не застосовувати для очищення порожнин розчин перекису водню, оскільки він може послабити силу зчеплення зі структурою зуба.

## VI. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

### 1. Західи безпеки

1. Цей виріб містить речовини, які можуть спричинити алергічні реакції. Слід уникати застосування виробу у пацієнтів із відомими алергічними реакціями на метакрилатні мономери або будь-які інші компоненти.
2. Якщо у пацієнта з'являється реакції гіперчутливості, такі як висип, екзема, ознаки запалення, виразки, набряки, свербіння або оніміння, припинити використання виробу та звернутися за медичною допомогою.
3. Слід уникати безпосереднього контакту зі шкірою та/або м'якими тканинами з метою запобігання гіперчутливості. Одягати рукавички або вживати відповідні запобіжні заходи під час використання виробу.
4. Бути обережними, щоб запобігти потраплянню виробу на шкіру або в очі. Перед застосуванням виробу слід закрити очі пацієнта рушником або захисними окулярами з метою їх захисту на випадок розбризкування матеріалу.
5. У випадку контакту виробу з тканинами людського тіла вжити нижче зазначені заходи:
  - <У випадку потрапляння виробу в очі>
  - Негайно промити очі великою кількістю води та звернутися до лікаря.
  - <У випадку потрапляння виробу на шкіру або слизову оболонку ротової порожнини>
  - Негайно протерти ділянку ватним або марлевим тампоном, змоченим у спирту, та промити великою кількістю води.
6. Бути обережними, щоб запобігти випадковому проковтуванню виробу пацієнтом.
7. Не застосовувати насадку для змішування, ендодонтичний аплікатор, голку-аплікатор і щітку-аплікатор повторно з метою уникнення перехресної контамінації. Вони призначенні для одноразового використання, після застосування їх слід утилізувати.
8. Утилізувати цей виріб як медичні відходи з метою уникнення інфекції. Голку-наконечник необхідно утилізувати в ковпачку з метою уникнення ушкоджень.

### 2. Запобіжні заходи під час використання та маніпуляцій

[Запобіжні заходи загального характеру]

1. Виріб не можна використовувати для інших цілей, окрім зазначених у пункті [II. ПОКАЗАННЯ].
2. Використовувати цей виріб дозволено виключно фахівцям у галузі стоматології.
3. Не застосовувати цей виріб у якості тимчасового цементу. Цей матеріал призначений для застосування як постійний цемент.
4. Застосовувати кофердам із метою запобігання контамінації та контролю вологи.
5. Використовувати ізоляючу прокладку для порожнини поряд із пульпою або у випадку оголення пульпи.
6. У випадку застосування тимчасових матеріалів, які містять танін або оксид магнію, повністю видалити їх із метою запобігання знебарвленню.
7. При застосуванні гемостатичних засобів, які містять алюмінію хлорид, зменшити їх кількість до мінімуму та бути уважними, щоб не допустити їх потрапляння на контактну поверхню. Недотримання цієї рекомендації може привести до зменшення сили зчеплення зі структурою зуба.
8. Під час препарування порожнини зуба повністю видалити ізоляючі матеріали, амальгаму та тимчасовий герметизуючий матеріал, щоб запобігти поганій адгезії.
9. Не змішувати виріб з іншими стоматологічними матеріалами.
10. Якщо ємності та/або інструменти цього виробу пошкоджені, захистити себе від будь-яких уражень і негайно припинити їх застосування.
11. Не використовувати ту саму щітку-аплікатор з Tooth Primer і CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

[Paste]

1. Для остаточного затвердіння пасти відтінку Oraque у ній має відбутися самозатвердіння в зв'язку з її низькою глибиною полімеризації. Краї протетичних реставрацій можна фотополімеризувати.
2. Використати Paste протягом 2 хвилин після видавлювання.

- У випадку контакту з Tooth Primer полімеризація пасті прискорюється. Цю процедуру слід виконувати протягом робочого часу, зазначеного у таблиці нижче. При фіксації кількох вінірів Paste необхідно наносити лише на один вінір за один раз.

Час затвердіння Paste у ротовій порожнині (при температурі 37°C, після контакту з Tooth Primer).

Робочий час	60 секунд
Час затвердіння	3 хвилини

- Зберігати від потрапляння прямого сонячного проміння або світла від операційних ламп. Paste містить каталізатор світлового затвердіння, який має високу фотопротеактивність. Під час цементування відрегулювати кут і/або відстань від стоматологічної лампи, щоб зменшити інтенсивність світла, що потрапляє до ротової порожнини, та попередити передчасну полімеризацію пасті.
- Не застосовувати спіральний каналонаповнювач для внесення пасті в кореневий канал.
- Якщо ви бажаєте встановити штифти в декілька кореневих каналів одного з зубів, завершити встановлення штифта в один кореневий канал перед тим, як перейти до іншого. Слідкувати за тим, щоб надлишки цементу не потрапили в інший кореневий канал.
- При дозуванні цементу в ротовій порожнині за допомогою насадки для змішування або ендодонтичного аплікатора бути обережними, щоб запобігти перехресній контамінації. Шприц повністю закрити одноразовим пластиковим покріттям, щоб запобігти контамінації слиною або кров'ю. Дезінфікувати шприц, пртерши його абсорбуючим ватним тампоном, змоченим у спирті, як перед, так і після використання.
- Надлишки цементу можна видалити після застосування режиму попередньої фотополімеризації протягом 3-5 секунд. При видаленні надлишків цементу притримуйте реставрацію на місці, щоб попередити можливість зміщення реставрації, оскільки можливо, що певна кількість композитного цементу не полімеризувалася.

#### 【Try-in Paste】

- Try-in Paste слід застосовувати виключно для перевірки обраного відтінку пасті PANAVIA V5 Paste.
- Try-in Paste не твердне. Не застосовувати його для цементування реставрацій.
- На верхівці шприца з Try-in Paste може виступати прозора рідина. Якщо з'явилася така прозора рідина, то її слід видавити та утилізувати, оскільки рідина, що відділилася, може впливати на вибір відтінків.
- Оцінювання відтінку за допомогою Try-in Paste слід виконувати пастою Try-in Paste приблизно однакової товщини, як і товщина затвердлого цементу.
- Після застосування ретельно змити Try-in Paste з поверхонь реставрації та зуба водою, щоб попередити погану адгезію.

#### 【Tooth Primer】

- Використати протягом 5 хвилин після видавлювання.
- Не застосовувати для обробки поверхонь абтаментів імплантатів, пластин і протетичних конструкцій (вкладок, накладок, коронок, мостів і вінірів). Полімеризація пасті прискориться, а робочий час буде недостатнім.
- Застосовувати тільки разом із пастою PANAVIA V5 Paste.
- Заборонено** застосування разом з іншими композитними цементами (наприклад, PANAVIA F 2.0 або CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
- Очистити порожнину належним чином, щоб попередити погане зчеплення. Якщо контактна поверхня контамінована слиною або кров'ю, ретельно промити її та висушити. Після цього повторно нанести Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS слід використати відразу після дозування. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS містить леткий етанол. Оскільки розчинник випаровується, в'язкість збільшуватиметься, що може ускладнити його нанесення.
- Після обробки поверхні реставрації праймером CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS виконати бондинг (або цементування) якомога швидше.
- Якщо оброблена поверхня контамінована слиною або кров'ю, промити її водою, просушити, очистити за допомогою K-ETCHANT Syringe і знову провести обробку.

#### 【K-ETCHANT Syringe】

- Бути обережними, щоб не контамінувати її слиною або кров'ю. Якщо оброблена поверхня контамінована, провести повторну обробку.

- Бути обережними, щоб запобігти перехресній контамінації. Дезінфікувати шприц, пртерши його абсорбуючим ватним тампоном, змоченим у спирті, як перед, так і після використання. Шприц повністю закрити одноразовим пластиковим покріттям, щоб запобігти контамінації слиною або кров'ю.
- Якщо вибріб прилипає до одягу, змити його водою.
- Негайно після кожного використання знімати голку-аплікатор із шприца щільно закривати ковпачок шприца.
- Травлення вітального дентину може обумовити появу післяопераційної чутливості.

#### 【Стоматологічний пристрій для фотополімеризації】

- Застосовувати згідно з інструкцією для застосування стоматологічного фотополімеризаційного пристрою.
- Не дивитися безпосередньо на джерело світла. Рекомендовано одягати захисні окуляри.
- Низька інтенсивність світла обумовлює погану адгезію. Перевірити термін служби лампи та світловід стоматологічного фотополімеризатора на наявність контамінації. Рекомендовано регулярно перевіряти стоматологічний пристрій для фотополімеризації за допомогою відповідного пристрою для оцінки інтенсивності світла.
- Світловід стоматологічного пристрою для фотополімеризації слід утримувати якомога ближче та вертикально до поверхні композита. Якщо фотополімеризації підлягає значна поверхня композита, то рекомендовано розділити цю ділянку на кілька зон та фотополімеризувати кожну зону окремо.
- Перед застосуванням цього виробу ознайомитися з умовами для затвердіння суміші пасті, переглянувши час фотополімеризації, вказаний у цій інструкції для застосування.

#### 3. Попередження зі зберігання

- Виріб має бути використаний до дати закінчення терміну придатності, вказаної на упаковці.
- Paste, Tooth Primer і CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS мають зберігатися при температурі 2-8°C/ 36-46°F, коли їх не використовують, а також їх необхідно нагріти до кімнатної температури за 15 хвилин до застосування з метою відновлення нормальної в'язкості та полімеризаційних властивостей. Try-in Paste та K-ETCHANT Syringe слід зберігати за температурі 2-25°C/36-77°F, коли їх не використовують.
- Зберігати виріб подалі від джерел тепла, прямого сонячного проміння або вогню.
- Закрити ковпачок флакона або шприца, як тільки було видавлено рідину або пасту з флакона або шприца. Це запобігатиме випаровуванню летких компонентів.
- Зберігати виріб у належному місці, доступ до якого мають лише практикуючі стоматологи.

#### VII. СКЛАДОВІ

Див. детальний склад та кількість кожного компонента на зовнішній упаковці.


##### <Основні компоненти>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque
  - (1) Paste A
    - бісфенол-А-дигліцидилметакрилат (Bis-GMA);
    - триметиленглікольдиметакрилат (TEGDMA);
    - гідрофобний ароматичний диметакрилат;
    - гідрофільний аліфатичний диметакрилат;
    - ініціатори;
    - прискорювачі;
    - силанізований наповнювач із барієвого скла;
    - силанізований наповнювач із фторалюмосилікату;
    - діоксид кремнію колоїдний.
  - (2) Paste B
    - бісфенол-А-дигліцидилметакрилат (Bis-GMA);
    - гідрофобний ароматичний диметакрилат;
    - гідрофільний аліфатичний диметакрилат;
    - силанізований наповнювач із барієвого скла;
    - силанізований наповнювач з оксиду алюмінію;
    - прискорювачі;
    - dl-камфорохіон;
    - пігменти.

Загальна кількість неорганічного наповнювача становить приблизно 38 % об.

Розмір часток неорганічних наповнювачів коливається в діапазоні від 0,01 мкм до 12 мкм.

## Компоненти пристроя:



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque  
• гліцерол;  
• силанізований діоксид кремнію;  
• силанізований діоксид кремнію колоїдний;  
• діоксид кремнію колоїдний;  
• пігменти.
- 3) Tooth Primer  
• 10-метакрилоїлоксидецилу дигідрофосфат (MDP);  
• 2-гідроксіетилметакрилат (HEMA);  
• гідрофільний аліфатичний диметакрилат;  
• прискорювачі;  
• вода.
- 4) K-ETCHANT Syringe  
• фосфорна кислота;  
• вода;  
• діоксид кремнію колоїдний;  
• пігмент.
- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
• 3-метакрилосипропіл триметоксисilan;  
• 10-метакрилоїлоксидецилу дигідрофосфат (MDP);  
• етанол.
- 6) Допоміжні матеріали  
• Mixing tip (насадка для змішування);  
• Endo tip (S) (ендодонтичний аплікатор (S));  
• Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (голка-аплікатор (E) (для K-ETCHANT Syringe));  
• Applicator brush (fine <silver>) (щітка-аплікатор (надтонка <срібна>));  
• Mixing dish (блудечко для змішування).

## VIII. ПРОЦЕДУРА КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

### A. Стандартна процедура I (показання [1], [2] та [3])

- [1] Цементування коронок і мостоподібних протезів, вкладок і накладок.  
[2] Цементування вінірів.  
[3] Цементування адгезивних мостоподібних протезів або шин.

#### A-1. Очищення препарованого зуба (зуб, метал, композит)

Під час цементування препарованого зуба видалити тимчасовий герметизуючий матеріал і тимчасовий цемент звичайним способом; очистити препарований зуб, контролюючи вологу.

#### A-2. Пробна примірка та припасування реставрації

- (1) Приміряти протетичну реставрацію, щоб перевірити її належне пасування на препарованому зубі.
- (2) За потреби, нанести Try-in Paste обраного відтінку на поверхню для цементування реставрації та приміряти її на препарованому зубі. Видалити надлишки Try-in Paste з крайової ділянки за допомогою щітки. Відтінки Try-in Paste відповідають відтінкам затвердлого цементу (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Перевірити відтінок для оптимальної відповідності кольору, а потім зняти реставрацію. Повністю змити Try-in Paste з внутрішньої поверхні реставрації та препарованого зуба водою.

#### A-3. Кондіціонування поверхні протетичної конструкції

Дотримуватися інструкції для застосування реставраційного матеріалу. Якщо немає конкретних вказівок, рекомендуємо такі процедури та спосіб застосування CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Якщо контактна поверхня є метал-оксидною керамікою (наприклад, KATANA Zirconia) або металом:

- (1) Надати контактній поверхні широткості шляхом піскоструминної обробки порошком алюмінію (30-50 мкм) з тиском повітря 0,1-0,4 МПа (1-4 кг/см<sup>2</sup>, 15-58 фунтів/кв. дюйм). Тиск повітря та розмір частинок порошку слід підбирати відповідно до матеріалу та/або форми протетичної конструкції, щоб попередити відшарування.

- (2) Очищати поверхню протетичної конструкції в приладі для ультразвукового очищення протягом 2 хвилин, а потім висушити струменем повітря.

Якщо контактна поверхня складається з кераміки на основі діоксиду кремнію (наприклад, звичайної порцеляни, дисилікату літію), гібридної кераміки або композита:

З урахуванням типу реставрації можна застосовувати обробку кислотою або піскоструминну обробку:

Обробка кислотою (наприклад, для звичайної порцеляни, дисилікату літію):

- (1) Провести травлення контактної поверхні розчином фтористоводневої кислоти згідно з інструкцією для застосування реставраційного матеріалу або нанести гель для травлення K-ETCHANT Syringe на контактну поверхню та залишити на 5 секунд.
- (2) Очистити контактну поверхню водою та просушити.

Піскоструминна обробка (наприклад, композит):

- (1) Надати контактній поверхні широткості шляхом піскоструминної обробки порошком алюмінію (30-50 мкм) з тиском повітря 0,1-0,2 МПа (1-2 кг/см<sup>2</sup>, 15-29 фунтів/кв. дюйм). Тиск повітря та розмір частинок порошку слід підбирати відповідно до матеріалу та/або форми протетичної конструкції, щоб попередити відшарування.
- (2) Очищати поверхню протетичної конструкції в приладі для ультразвукового очищення протягом 2 хвилин, а потім висушити струменем повітря.

#### A-4. Нанесення CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS на протетичну конструкцію

- (1) Якщо контактна поверхня з композитом, то нанести на неї гель для травлення зі шприца K-ETCHANT Syringe та залишити на 5 секунд; промити та висушити.
- (2) Нанести CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS на контактну поверхню реставрації за допомогою щітки-аплікатора. Після нанесення належним чином просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря.

#### [ПРИМІТКА]

Для забезпечення оптимальних робочих характеристик на поверхню зі сплавів дорогоцінних металів можна наносити праймер ALLOY PRIMER, а не CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Звернутися до інструкції для застосування ALLOY PRIMER.

#### A-5. Нанесення Tooth Primer на препарований зуб

З урахуванням типу контактної поверхні та/або процедури перед нанесенням Tooth Primer провести обробку нижче зазначенім способом.

Травлення поверхні емалі (можливий, проте не обов'язковий етап для вінірів та адгезивних мостів):

Клінічно прийнятне адгезивне чеплення досягається шляхом нанесення Tooth Primer, навіть без додаткового етапу травлення фосфорною кислотою. Якщо контактної поверхні є непрепарована емаль або якщо здійснюється цементування адгезивних мостоподібних протезів або вінірів, нанести гель для травлення K-ETCHANT Syringe та залишити на 10 секунд; промити та висушити.

- (1) Нанести Tooth Primer на весь препарований зуб (зуб, метал, композит) за допомогою щітки-аплікатора та залишити його на 20 секунд. Слідкувати за тим, щоб слина або ексудат не потрапили на оброблені поверхні.
- (2) Скористатися ватним тампоном для обережного видалення залишків рідини Tooth Primer з препарованого зуба, особливо з виступів крайових ділянок та з куточків препарованого зуба.
- (3) Ретельно просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря. Для попередження розбризкування рідини Tooth Primer використовувати вакуумний аспіратор.

#### A-6. Підготовка шприца та допоміжного обладнання

- (1) Приєднати насадку для змішування або ендодонтичний аплікатор до шприца PANAVIA V5 Paste звичайним способом.

## [УВАГА]

Перед приєднанням насадки для змішування або ендодонтичного аплікатора видавити незначну кількість обох паст, щоб переконатися у тому, що через обидва вихідні канали шприца дозуєть однакову кількість паст; потім утилізувати видавлену масу. У разі використання різної кількості компонентів пасти можлива недостатня полімеризація.

## [ПРИМІТКА]

- Після застосування шприц слід зберігати з закритим ковпачком. Під час встановлення ковпачка на шприц перед зберіганням необхідно переконатися, що в ковпачку не залишилося пасті.
- При заміні старої насадки для змішування або ендодонтичного аплікатора на нові повернути їх на 1/4 оберту проти годинної стрілки так, щоб виступи насадки для змішування або ендодонтичного аплікатора відповідали пазам на шприці. Зняти їх зі шприца шляхом обертання та натискання донизу.
- Якщо паста затвердла, що перешкоджає видавлюванню змішаної пасті зі шприца, видалити затвердлу пасту за допомогою відповідного інструменту.
- При зміні напрямку ендодонтичного аплікатора обернати зовнішній край та бути обережними, щоб не погнути тонку дозувальну насадку.

## A-7. Цементування протетичної конструкції

- Нанести змішану пасту на всю контактну поверхню протетичної конструкції або весь препарований зуб. Якщо паста наноситься інтраорально безпосередньо на весь препарований зуб, необхідно перейти до кроку (2) протягом 60 секунд після нанесення пасті.
- Встановити протетичну конструкцію на препарований зуб.

## A-8. Видалення надлишків цементу та фінішна полімеризація

### A-8-a. Для відтінків Universal (A2), Clear, Brown (A4) або White:

- Видалити надлишки цементу одним із двох нижчезазначених методів:

#### Метод видалення надлишків цементу після попередньої полімеризації:

Фотополімеризувати надлишки цементу в декількох точках протягом 3-5 секунд. Утримуючи протетичну конструкцію на місці, видалити надлишок цементу полімеризованим методом попередньої полімеризації за допомогою стоматологічного зонда. Рекомендовано заздалегідь визначити час фотополімеризації надлишку цементу шляхом фотополімеризації деякої кількості пасті на пластині для змішування.

#### Метод видалення за допомогою маленької щітки:

Будь-які надлишки цементу, які залишаються в крайових ділянках, можна видалити за допомогою невеликої щітки.

Фотополімеризувати крайові ділянки протетичної конструкції за допомогою полімеризаційного пристрою.

Звернутися до таблиці 1, щоб перевірити час полімеризації.

[Для забезпечення затвердіння крайових ділянок реставрації можливо покрити ці краї захисним гелем (наприклад, PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), щоб попередити утворення інгібованого киснем шару згідно з інструкцією для застосування]

- Нарешті, полімеризувати надлишки цементу одним із двох нижчезазначених методів:

#### Непрозорі протетичні конструкції (наприклад, металеві коронки):

Після встановлення протетичної конструкції залишити цемент на 3 хвилини для відбування хімічної полімеризації.

#### Прозорі протетичні конструкції (наприклад, керамічні вкладки):

Фотополімеризувати всю поверхню протетичної конструкції за допомогою полімеризаційного пристрою. Якщо ділянка, яка підлягає фотополімеризації, більша за насадку світловоду, розділити процес обробки на декілька етапів.

Звернутися до нижчезазначененої таблиці, щоб перевірити час полімеризації.

Таблиця 1. Час полімеризації залежно від типу джерела світла.

Тип джерела світла (інтенсивність світла)	Час полімеризації
Високоінтенсивний синій світлодіод BLUE LED * (понад 1500 мВт/см <sup>2</sup> )	Двічі по 3-5 с
BLUE LED * (800-1400 мВт/см <sup>2</sup> )	10 с
Галогенова лампа (понад 400 мВт/см <sup>2</sup> )	10 с

Ефективний діапазон довжини хвиль для кожного стоматологічного фотополімеризаційного пристрою має становити 400-515 нм.

\* Пікове значення спектру випромінювання: 450-480 нм.

Робочий час та час затвердіння залежать від температури навколошнього середовища та температури ротової порожнини, як зазначено нижче. Коли температура ротової порожнини в інструкції для застосування не зазначається, то мається на увазі, що вона становить 37°C/ 99°F. Майте на увазі, що цей цемент є цементом подвійного затвердіння, а отже він є чутливим до штучного та природного світла.

Таблиця 2. Робочий час і час затвердіння (для цементування коронок, мостоподібних протезів, вкладок, накладок, вінірів та адгезивних мостів)

Робочий час після першого дозування (23°C/ 73°F)	2 хв
Робочий час після внесення пасті в порожнину (37°C/ 99°F)	60 с
Режим попередньої полімеризації для видалення надлишків цементу	3-5 с
Фінішна полімеризація після встановлення реставрації	
фотополімеризація (LED)	10 с *
самозатвердіння (37°C/ 99°F)	3 хв

\* Час затвердіння при застосуванні синього світлодіоду BLUE LED (інтенсивність світла: 800-1400 мВт/см<sup>2</sup>).

### A-8-b. Для відтінку Orafil:

- Будь-які надлишки цементу, які залишаються в крайових ділянках, можна видалити за допомогою невеликої щітки. Фотополімеризувати крайові ділянки протетичної конструкції за допомогою полімеризаційного пристрою. Звернутися до таблиці 1, щоб перевірити час полімеризації.

[Для забезпечення затвердіння крайових ділянок реставрації можливо покрити ці краї захисним гелем (наприклад, PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), щоб попередити утворення інгібованого киснем шару згідно з інструкцією для застосування]

- Після встановлення протетичної конструкції залишити цемент на 3 хвилини для відбування хімічної полімеризації.

## B. Стандартна процедура II (показання [4])

- Цементування протетичних конструкцій на абатментах і пластинах імплантатів.

### B-1. Очищення абатмента або пластини імплантату, пробна примірка та припасування реставрації, кондиціювання поверхні протетичної конструкції

Див. пункти A-1, A-2 та A-3.

### B-2. Нанесення CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Нанести CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS на внутрішню поверхню реставрації та контактну поверхню абатмента або пластини імплантату за допомогою щітки-аплікатора. Після нанесення належним чином просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря.

## [ПРИМІТКА]

Для забезпечення оптимальних робочих характеристик на поверхню зі сплавів дорогоцінних металів можна наносити праймер ALLOY PRIMER, а не CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Звернутися до інструкції для застосування ALLOY PRIMER.

### B-3. Підготовка шприца та допоміжного обладнання

Див. пункт A-6.

### B-4. Цементування протетичної конструкції

- Нанести змішану пасту на всю контактну поверхню протетичної конструкції.

(2) Встановити протетичну конструкцію на абатмент або пластину імплантату.

#### B-5. Видалення надлишків цементу та фінішна полімеризація

##### B-5-a. Для відтінків Universal (A2), Clear, Brown (A4) або White:

- (1) Видалити надлишки цементу. Див. пункт A-8 (1).
- (2) Нарешті, полімеризувати надлишки цементу одним із двох нижчезазначених методів:

*Непрозорі протетичні конструкції (наприклад, металеві коронки):*

Після встановлення протетичної конструкції дати відбутися хімічний полімеризації цементу. Див. таблицю нижче.

Таблиця 3. Час полімеризації (цементування протетичних конструкцій на абатментах і пластинах імплантатів)

Фінішна полімеризація після встановлення реставрації	
самозатвердіння (37°C/ 99°F)	5 хв
самозатвердіння (23°C/ 73°F)	10 хв

*Прозорі протетичні конструкції (наприклад, керамічні вкладки):*

Фотополімеризувати всю поверхню протетичної конструкції за допомогою полімеризаційного пристрою. Якщо ділянка, яка підлягає фотополімеризації, більша за насадку світловоду, розділіти процес обробки на декілька етапів.

Звернутися до таблиці 1, щоб перевірити час полімеризації.

##### B-5-b. Для відтінку Oraque:

- (1) Обробити надлишки цементу. Див. пункт A-8-b(1).
- (2) Після встановлення протетичної конструкції дати відбутися хімічний полімеризації цементу. Див. таблицю 3.

#### C. Стандартна процедура III (показання [5])

[5] Цементування штифтів і кускових вкладок.

#### C-1. Препарування порожнини та пробна примірка кускової вкладки або штифта

(1) Підготувати ендодонтично наповнені кореневі канали для вставлення штифта / кускової вкладки відповідно до стандартної процедури.

Застосовувати кофердам із метою контролю вологи.

(2) Виконати пробну примірку кускової вкладки або штифта (наприклад, штифта PANAVIA POST) відповідної товщини в препарованій порожнині зуба. За потреби, підрізати та вкоротити штифт. Витріб усі забруднення з поверхні кускової вкладки або штифта за допомогою марлі або ватного тампона, змочених в етанолі.

#### C-2. Піскоструминне очищення кускової вкладки або штифта

Виконати піскоструминну обробку поверхні кускової вкладки або штифта відповідно до кроку А-3. Не проводити піскоструминну обробку скловолоконних штифтів у з'язку з можливим пошкодженням.

#### C-3. Обробка кускової вкладки або штифта

##### Для металевої кускової вкладки або металевого штифта:

Нанести CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS на поверхню кускової вкладки або штифта за допомогою щітки-аплікатора. Після нанесення належним чином просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря.

##### [ПРИМІТКА]

Для забезпечення оптимальних робочих характеристик на поверхню зі сплавів дорогоцінних металів можна наносити праймер ALLOY PRIMER, а не CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Звернутися до інструкції для застосування ALLOY PRIMER.

##### Для композитної кускової вкладки, скловолоконного або керамічного штифта:

- (1) Нанести K-ETCHANT Syringe на поверхню кускової вкладки або штифта. Залишити гель на 5 секунд, перш ніж промити та просушити.
- (2) Нанести CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS на поверхню кускової вкладки або штифта за допомогою щітки-аплікатора. Після нанесення належним чином

просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря.

#### C-4. Нанесення Tooth Primer

- (1) Внести Tooth Primer в кореневий канал та на стінку порожнини за допомогою щітки-аплікатора та залишити його на 20 секунд. Слідкувати за тим, щоб слина або ексудат не потрапили на оброблені поверхні.
- (2) Скористайтесь паперовим штифтом для обережного видалення надлишку рідини Tooth Primer з кореневого каналу або з порожнини зуба, особливо з куточків порожнини зуба та з середини кореневого каналу.
- (3) Ретельно просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря. Для попередження розбризкування рідини Tooth Primer використовувати вакуумний аспіратор.

#### C-5. Підготовка шприца та допоміжного обладнання

Див. пункт А-6.

#### C-6. Встановлення кускової вкладки або штифта

- (1) Нанести змішану пасту на всю контактну поверхню кускової вкладки або штифта, або весь препарований зуб всередині порожнини. Якщо паста вноситься інтраорально безпосередньо в порожнину, необхідно перейти до кроку (2) протягом 60 секунд після внесення цементу.
- (2) Швидко встановити кускову вкладку або штифт у порожнину зуба, при цьому їх слід злегка погойдувати, щоб запобігти потраплянню бульбашки повітря в кореневі канали.

#### C-7. Обробка надлишків цементу

##### Для кускових вкладок:

Див. пункт А-8-a (1) або А-8-b (1).

##### Для штифтів:

Розподілити надлишки цементу невеликою щіткою по основі коронки та головці штифта.

#### C-8. Полімеризація

Фотополімеризувати вздовж країв кускової вкладки або штифта. Див. таблицю 1 в пункті А-8.

Для опакового відтінку після встановлення кускової вкладки або штифта залишити цемент на 3 хвилини для відбування хімічної полімеризації.

#### C-9. Препарування для остаточної реставрації

##### Для кускових вкладок:

Залишити кускову вкладку на місці на приблизно 6 хвилин та переконатися що цемент повністю затверднув, перш ніж почати готувати абатмент зуба.

##### Для штифтів:

Після встановлення штифта внести композитний цемент для формування куски відповідно до інструкції для застосування.

Підготувати абатмент зуба через 6 хвилин після встановлення штифта.

#### D. Стандартна процедура IV (показання [6])

[6] Бондинг амальгами.

#### D-1. Очищення зубної структури

Очистити порожнину та контролювати вологу стандартним методом.

#### D-2. Нанесення Tooth Primer, підготовка шприца та допоміжного обладнання

Див. пункти А-5 та А-6.

#### D-3. Внесення амальгами

(1) Нанести змішану пасту на всю поверхню зуба в порожнині. Необхідно розпочати виконання кроку (2) протягом 60 секунд після внесення цементу.

(2) Подрібнену амальгаму слід ущільнити на незатвердлій змішаній пасті. Моделювання оклюзії можна проводити стандартним методом.

#### D-4. Видалення надлишків цементу та фінішна полімеризація

Див. пункт А-8.

**[ГАРАНТІЯ]**

Kuraray Noritake Dental Inc. замінить будь-який виріб, який обґрутовано виявився дефектним. Kuraray Noritake Dental Inc. не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або особливі збитки, або втрати, які виникають у результаті застосування або неможливості використання цих виробів. Перед використанням користувач повинен перевірити придатність виробу до застосування відповідно до поставлених завдань і несе всі пов'язані із цим ризики та відповідальність.

**[ПРИМІТКА]**

У разі серйозного інциденту в зв'язку з використанням даного виробу повідомити про це уповноваженого представника виробника, вказаного нижче, а також регуляторні органи країни, у якій проживає користувач/пациєнт.

**[ПРИМІТКА]**

«PANAVIA», «CLEARFIL» і «ESTENIA» є зареєстрованими торговельними марками KURARAY CO., LTD.  
«KATANA» — це торговельна марка компанії NORITAKE CO., LIMITED.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

**EC REP**

**Kuraray Europe GmbH (Importer)**

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany



Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-UK      12/2019



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°C  
8°C/  
46°F

CE  
0197

## I. SISSEJUHATUS

PANAVIA V5 on adhesiivne vaiktsemendi süsteem. PANAVIA V5 komplekti kuuluvad: tsemendipasta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ja K-ETCHANT Syringe. Tsemendipasta on kaksikkövastuv (valgus- ja/või isekövastuv) fluoriide vabastav röntgenkontrastne vaiktsement keraamilistele (liitiumdisilikaadist, tsirkoniumdioksiidist jne), hübridkeraamilistele (nt ESTENIA C&B), komposiitvaigust ja metallist restauratsioonidele. Toode tarnitakse automaatsegamissüsteemis, mis segab kaks komponendi kokku võrdsesetes kogustes. Toode on olemas viies järgnevas toonis: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White ja Opaque. Opaque (läbipaistmatu) toonil peab tugeva läbipaistmatuse tõttu laskma viimases kövastumisetapis isekövastuda. Try-in Paste (sobituspasta) on tooni valimise materjal, mille värvus ja läbipaistvus on ligikaudne tsemendipasta kövastunud seguga. Tooth Primer (hambarapraimer) on hamba struktuuri isesöövitav praimer, mis kiirendab tsemendipasta polümerisatsiooni. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS on hambaravis kasutatav universaalne proteetiline praimer, millega tagatakse parem kinnitumispind keraamiliste, hübridkeraamiliste materjalide, komposiitvaiku ja metallidega. K-ETCHANT Syringe on sõõritusgeel, mis koosneb fosforhappe 35% vesilahusest ja kolloidsest ränimullast. PANAVIA V5 värvuse stabiilsus ja röntgenkontrastsus on suurem kui 1 mm alumiiniumil või sellega võrdne. Läbipaistmatu toon liigitatakse ISO4049 alusel tüübi 2 klassi 1 materjaliks ja muud toonid tüübi 2 klassi 3 tooteks.

## II. NÄIDUSTUSED

PANAVIA V5 on ette nähtud kasutamiseks järgmiste näidustuste korral:

- [1] Kroonide, sildade, inlay'de ja onlay'de tsementimine
- [2] Vineeride tsementimine
- [3] Liimitavate sildade või liistude tsementimine
- [4] Proteetiliste restauratsioonide või implantaatide abutmentide ja raamistike tsementimine
- [5] Tihvtide ja köntide tsementimine
- [6] Amalgaami kinnitamine

## III. VASTUNÄIDUSTUSED

Patsiendid, kes on metakrūlaadi monomeeride suhtes ülitundlikud.

## IV. VÕIMALIKUD KÖRVALTOIMED

- [1] Suu limaskest võib totega kokkupuutel muutuda proteiinide koagulatsiooni tõttu valjaks. See on tavaliselt mööduv nähtus, mis mõne päeva jooksul kaob. Juhtige patsiendi tähelepanu sellele asjaolule, et ta hammaste pesemise ajal kahjustatud ala ei ärritaks.
- [2] K-ETCHANT Syringe võib oma keemiliste omaduste tõttu põhjustada põletikku või erosioone. Veenduge, et toode ei puutuks kokku nahaga ega satuks silma.

## V. KOKKUSOBIMATUS

- [1] Ärge kasutage pulbi kaitseks ega ajutiseks sulgemiseks eugenooli sisaldavaid materjale, sest eugenool võib põhjustada värvuse muutust ja kövastumisprotsessi pikendada.
- [2] Ärge kasutage rauaühendeid sisaldavaid verejooksu sulgevaid vahendeid, sest need materjalid võivad häirida kinnitumist ja suhu jäädvad rauaoonid võivad põhjustada hambaserva või ümbrissevate igemete värvumist.
- [3] Ärge kasutage kaviteetide puhastamiseks vesinikperorsiidi lahust, sest see võib nõrgestada hambastruktuuriga kinnitumise tugevust.

## VI. ETTEVAATUSABINÖUD

### 1. Ohutusega seotud ettevaatusabinöud

1. See toode sisaldab aineid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Hoiduge selle toote kasutamisest patsientidel, kellel on tuvastatud allergia metakrūlaadi monomeeride või teiste koostisosade suhtes.
2. Kui patsiendil ilmneb ülitundlikkusreaktsioon, nagu lööve, ekseem, põletikunähud, haavandid, turse, sügelus või tundetus, lõpetage selle toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.
3. Ülitundlikuse vältimiseks välgitugev otsest kokkupuudet naha ja/või pehmete kudedega. Kasutage kindaid ja järgige toote käsitsimisel ette nähtud ettevaatusabinöuid.
4. Veenduge, et toode ei puutuks kokku nahaga ega satuks silma. Pritsmete eest kaitsmiseks katke patsiendi silmad enne toote kasutamist käteräti või kaitsepriilidega.
5. Juhul kui toode puutub kokku inimkudedega, tuleb toimida järgmiselt.
 

<Kui toode satub silma>  
Loputage silma kohe rohke veega ja pidage nõu arstiga.  
<Kui toode satub nahale või suu limaskestale>  
Pühkige seda kohta kohe alkoholis niisutatud vatitupsu või marlipäiga ning loputage rohke veega.
6. Veenduge selles, et patsient ei neelaks toodet kogemata alla.
7. Ristaastumise vältimiseks ärge kasutage korduvalt segamisotsakut, endodontilist otsakut, nöelaotsakut ega aplikaatorharja. Need on möeldud ühekordseks kasutamiseks ja tuleb pärast kasutamist ära visata.
8. Toote kõrvaldamine toimub infektsioonide vältimiseks meditsiiniliste jäätmete käitlemise põhimõtete kohaselt. Vigastuste vältimiseks ei tohi nöelakaitsmeta süstlaid visata olmejäätmete hulka.

### 2. Ettevaatusabinöud käsitsimisel ja töötlemisel

#### I. Uldised ettevaatusabinöud

1. Toodet tohib kasutada üksnes lõigus [II. NÄIDUSTUSED] nimetatud näidustuste korral.
2. Seda toodet tohivad kasutada üksnes hambaravispetsialistid.
3. Ärge kasutage toodet ajutise tsemendina. See materjal on välja töötatud kasutamiseks püsitemendina.
4. Kasutage saastumise vältimiseks ja niiskuskontrolliks kofferdati.
5. Kasutage pulbi lähehal paiknevates kaviteetides või kogemata avatud pulbi korral pulbi kattepreparaati.
6. Tanniini või magneesiat sisaldavate ajutiste materjalide kasutamisel eemaldage materjal värvuse muutuse ennetamiseks täielikult.
7. Alumiiniumkloriidi sisaldavate verejooksu sulgevate vahendite kasutamisel tuleb minimeerida nende kogust ja veenduda selles, et need ei puutuks kokku kinnituspinna. Vastasel korral võib see kahjustada hamba struktuuriga kinnitumise tugevust.
8. Halva kinnitumise vältimiseks eemaldage kaviteedi prepareerimisel sellest täielikult kõik lainermaterjalid, amalgaan ja ajutised sulgurmaterjalid.
9. Ärge segage toodet teiste hambaravi materjalidega.
10. Kui toote konteinerid ja/või instrumendid on kahjustunud, siis kaitiske end ohtude eest ja lõpetage kohe defektiga toodete kasutamine.
11. Ärge kasutage Tooth Primer'i ja CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i jaoks sama aplikaatorharja.

#### [Paste]

1. Opaque (läbipaistmatu) toonil peab väikese kövastumissügavuse tõttu laskma viimases kövastumisetapis isekövastuda. Proteetilise restauratsiooni servad võib valguskövastada.
2. Paste tuleb ära kasutada 2 minuti jooksul pärast väljutamist.
3. Kokkupuude Tooth Primer'iga kiirendab pasta polümerisatsiooni. Protseeder tuleb teha alltoodud tabelis loetletud töötlemisaja jooksul. Mitme vineeri tsementimisel tuleb Paste pastat peale kanda korraga ainult ühele vineerile.

Paste kövastumisaeg suuõones (temperatuuril 37 °C pärast kokkupuudet Tooth Primer'iga)

Töötlemisaeg	60 sekundit
Kövastumisaeg	3 minutit

4. Vältige mittevajalikku kokkupuudet otseste pääkesevalguse või operatsioonivalgusega. Paste sisaldab tugevalt fotoreaktiivset valguskövastumise katalüsaatorit. Tsementimise ajal kohandise polümerisatsioonilambi nurka ja/või kaugust, et vähendada suuõonde siseneva valguse intensiivsust ja ennetada pasta enneaegset polümerisatsiooni.
5. Ärge kasutage pasta viimiseks juurekanalisse Lentulo nöela.
6. Kui soovite panna hambatihvitid ühe hamba mitmesse juurekanalisse, viige tihti paigutamine ühte juurekanalisse lõpule, enne kui jätkate teisega. Vältige liigse tsemendi sisenemist teistesse juurekanalitesse.

- Tsemendi suuõõnesisesel väljutamisel segamisotsaku või endodontilise otsaku abil olge ristsaastumise vältimiseks ettevaatlik. Sülje ja verega saastumise vältimiseks katke süstal täielikult ühekordse plastkattega. Süstla desinfiteerimiseks enne ja pärast kasutamist pühkige see üle alkoholis niisutatud marilipäiga.
- Liigese tsemendi saab eemaldada pärast 3–5 s pikkust valgusimpulssidega kõvastamist. Liigese tsemendi eemaldamisel hoidke restauratsiooni selle nihutamise võimaluse vältimiseks paigal, sest osa vaiktsemendist võib olla ebapiisavalt kõvastatud.

#### 【Try-in Paste】

- Try-in Paste pastat tohib kasutada PANAVIA V5 Paste tooni sobitamiseks.
- Try-in Paste ei kõvastu. Ärge kasutage seda tsementrestauratsioonides.
- Try-in Paste süstla otsa võib ilmuda läbipaistev vedelik. Läbipaistva vedeliku esinemisel tuleb see väljutada ja ära visata, sest eraldunud vedelik võib möötutada tooni sobitamist.
- Tooni hindamisel Try-in Paste pasta abil peab kasutama ligikaudu samasugust Try-in Paste pasta paksust nagu kõvastunud tsemendi korral.
- Halva kinnitumise vältimiseks peske Try-in Paste restauratsioonilt ja hambapinnalt pärast kasutamist korralikult veega maha.

#### 【Tooth Primer】

- Kasutage toode ära 5 minuti jooksul pärast väljutamist.
- Ärge kasutage implantaadi abumentide, raamistike ja proteetiliste restauratsioonide (inlay'd, onlay'd, kroonid, sillad ja vineerid) pinna töötlemiseks. Pasta polümerisatsioon kiireneb ja töötlusaeg ei ole piisav.
- Kasutage ainult koos PANAVIA V5 Paste'ga. **Ärge** kasutage koos muu vaiktsemendiga (nt PANAVIA F 2.0 või CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
- Puhastage kaviteet kinnitmisprobleemide vältimiseks piisaval määral. Kui kinnituspind on saastunud sülje või verega, peske see hoolikalt puhtaks ja kuivatage. Seejärel kandke uuesti peale Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i tohib kasutada lühikesel ajal jooksul pärast väljutamist. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sisaldb lenduvat etanooli. Lahusti aurustumise järel viskoossus suureneb ja võib toote pealekandmise muuta keerukaks.
- Kinnitage (või tsementige) üsna kiiresti pärast restauratsioonipinna töötlemist CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'iga.
- Kui töödeldud pind on saastunud sülje või verega, peske seda veega, kuivatage, puhastage piirkond K-ETCHANT Syringe'iga ja töödelge uuesti.

#### 【K-ETCHANT Syringe】

- Veenduge, et pind ei saastuks sülje ega verega. Kui töödeldav pind on saastunud, töödelge see uuesti.
- Olge ristaastumise vältimiseks ettevaatlik. Süstla desinfiteerimiseks enne ja pärast kasutamist pühkige see üle alkoholis niisutatud marilipäiga. Sülje ja verega saastumise vältimiseks katke süstal täielikult ühekordse plastkattega.
- Kui toote kleepub riite külge, peske see veega maha.
- Pärast iga kasutamist eemaldage nõela ots süstla küljest ja sulge süstal kohe ja tihealt korgiga.
- Elutähta dentini söövitamine võib põhjustada protseduurijärgset hamba tundlikkust.

#### 【Polümerisatsioonilamp】

- Kasutage vastavalt polümerisatsioonilambi kasutusjuhendile.
- Ärge vaadake otse valgusalikasse. Soovitatav on kanda kaitseprillie.
- Valguse vähene intensiivsus põhjustab halva kinnitumise. Kontrollige lambi kasutusaega ja polümerisatsioonilambi väljutusava saastumise suhtes. Polümerisatsioonilambi soovitatakse sobivate ajavahemike tagant kontrollida asjakohase fotomeetriga.
- Polümerisatsioonilambi valguse väljutusava tuleks hoida töödeldavale vaigupinnale nii lähedal ja nii vertikaalselt nagu võimalik. Suure töödeldava vaigupinna valguskõvastamise korral on mõttelik jagada see ala mitmeks osaks ja valguskõvastada iga osa eraldi.
- Enne toote kasutamist kontrollige pastasegu kõvastamiseks vajalikke tingimusi käesolevas kasutusjuhendis loetletud valguskõvastamisaegade juurest.

#### 3. Ettevaatusabinõud säilitamisel

- Tarvitage toode ära enne pakendil märgitud kölblikkusaja möödumist.
- Kasutusvälisel ajal tuleb tooteid Paste, Tooth Primer ja CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS hoida külmkapis (2–8 °C / 36–46 °F) ja enne kasutamist võtta 15 minutiks toatemperatuurile, et taastada toote normaalne viskoossus ja kõvastamisomadused. Tooteid Try-in Paste ja K-ETCHANT Syringe tuleb kasutusvälisel ajal hoida temperatuuril 2–25 °C / 36–77 °F.
- Toode tuleb hoida eemal kõrgetest temperatuuridest, otsesest päikesevalgusest ja lahtisest tulest.
- Pudeli või süstla kork tuleb peale panna kohe, kui vedelik või pasta on pudelist või süstlast väljutatud. See vältib lenduvate koostisainete aurustumist.
- Toodet tuleb hoolikalt säilitada ja seda tohivad kasutada üksnes volitatud hambaarstid ja hambatehnikud.

## VII. KOMPONENTID

Pakendi sisu ja kogus on toodud pakendi välisküljel.


<Põhikoostisained>

- Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque
  - (1) Paste A
    - Bisfenool A diglütisidüülmetakrulaat (Bis-GMA)
    - Trietüeenglükooldimetakrulaat (TEGDMA)
    - Hüdrofoobne aromaatne dimetakrulaat
    - Hüdrofiilne alifaatne dimetakrulaat
    - Initiaatorid
    - Kiirendid
    - Silaanitud baariumklaastäiteaine
    - Silaanitud fluoroalumosilikaatklaastäiteaine
    - Kolloidne ränimuld
  - (2) Paste B
    - Bisfenool A diglütisidüülmetakrulaat (Bis-GMA)
    - Hüdrofoobne aromaatne dimetakrulaat
    - Hüdrofiilne alifaatne dimetakrulaat
    - Silaanitud baariumklaastäiteaine
    - Silaanitud alumiiniumoksidiitklaastäiteaine
    - Kiirendid
    - dl-kamperkinoon
    - Pigmendid

Anorganiline täiteaine koguhulk on umbes 38 mahuprotsenti.

Anorganaliste täiteainete osakeste suurus on 0,01–12 µm.

Seadme osad:



- Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glütserool
- Silaanitud ränimuld
- Silaanitud kolloidne ränimuld
- Kolloidne ränimuld
- Pigmendid

- 3) Tooth Primer

- 10-metakrūloöüloksüdetsüüldihüdrogeenfosfaat (MDP)
- 2-hüdroksüleetüülmetakrulaat (HEMA)
- Hüdrofiilne alifaatne dimetakrulaat
- Kiirendid
- Vesi

- 4) K-ETCHANT Syringe

- Fosforhape
- Vesi
- Kolloidne ränimuld
- Pigment

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakrūloöüloksüpropüülmetakrulaat
- 10-metakrūloöüloksüdetsüüldihüdrogeenfosfaat (MDP)
- Etanol

- 6) Tarvikud

- Mixing tip (Segamisotsak)
- Endo tip (S) (Endodontiline otsak (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Nöelaotsak (E) (K-ETCHANT Syringe'i jaoks))

- Applicator brush (fine <silver>) (Aplikaatorhari (peen <hõbedane>))
- Mixing dish (Segamisnõu)

## VIII. KLIINILISED PROTSEDUURID

### A. Standardprotseduur I (näidustused [1], [2] ja [3])

- [1] Kroonide, sildade, inlay'de ja onlay'de tsementimine
- [2] Vineeride tsementimine
- [3] Liimitavate sildade või liistude tsementimine

#### A-1. Prepareeritud hamba puastamine (hammas, metall, komposititvaik)

Prepareeritud hamba tsementimisel eemaldage ajutine sulgumaterjal ja ajutine tsement tavapärasel viisil; puastage kaviteet, kasutades niiskuskontrolli.

#### A-2. Sobitamine ja restauratsiooni kohandamine

- (1) Vajadusel proovige proteetilist restauratsiooni, et kontrollida selle sobivust ettevalmistatud hambale.
- (2) Vajadusel kandke valitud toon Try-in Paste pastat restauratsiooni tsemenditavale pinnale ja proovige restauratsiooni ettevalmistatud hambale. Eemaldage ülemäärase Try-in Paste servadest harjaga. Try-in Paste toonid vastavad kõvastunud tsemendi toonidele (PANAVIA V5 Paste).
- (3) Kontrollige, missugune toon värvuse poolest kõige paremini sobib, ja seejärel võtke restauratsioon suust välja. Peske veega kogu Try-in Paste restauratsiooni sisepinnalt ja ettevalmistatud hambapinnalt maha.

#### A-3. Proteetilise restauratsiooni pinna töötlemine

Palun järgige restauratsionimaterjali kasutusjuhendit. Spetsiifiliste juhiste puudumisel soovitame järgmisi protseduuri ja CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i kasutamist.

#### Kui kinnituspind on metallioksiidkeraamika (nt KATANA Zirconia) või metall

- (1) Karestage kinnituspind alumiiniumoksidiipulbriga (30–50 µm) õhusurvel 0,1–0,4 MPa (15–58 PSI / 1–4 kgf/cm<sup>2</sup>) töötlemise teel. Õhusurve ja pulbriosakeste suurus tuleb kohandada materjalile ja/või proteetilise restauratsiooni kujule vastavaks, veendudes, et midagi lahti ei murdu.
- (2) Puastage proteetilist restauratsiooni 2 minuti jooksul ultrahelipuastiga ja seejärel kuivatage õhujoaga.

#### Kui kinnituspind on ränimullapõhine keraamika (nt tavaline portselan, liitiumdisilikaat), hübridkeraamika või komposititvaik

Lähtuvalt restauratsiooni tüübist võib kasutada happega või jugapuhastiga töötlemist.

#### Happega töötlemine (nt tavaline portselan, liitiumdisilikaat)

- (1) Söövitage kinnituspind vesinikfluoriidhappe lahusega lähtuvalt restauratsionimaterjali kasutusjuhendist või kandke kinnituspinnale K-ETCHANT Syringe ja jätkke 5 sekundiks toimima.
- (2) Peske kinnituspind veega ja kuivatage.

#### Jugapuhastiga töötlemine (nt komposititvaik)

- (1) Karestage kinnituspind alumiiniumoksidiipulbriga (30–50 µm) õhusurvel 0,1–0,2 MPa (15–29 PSI / 1–2 kgf/cm<sup>2</sup>) töötlemise teel. Õhusurve ja pulbriosakeste suurus tuleb kohandada materjalile ja/või proteetilise restauratsiooni kujule vastavaks, veendudes, et midagi lahti ei murdu.
- (2) Puastage proteetilist restauratsiooni 2 minuti jooksul ultrahelipuastiga ja seejärel kuivatage õhujoaga.

#### A-4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i kandmine proteetilisele restauratsioonile

- (1) Kui kinnituspind on komposititvaik, siis kandke kinnituspinnale K-ETCHANT Syringe ja jätkke see 5 sekundiks toimima, loputage ja kuivatage.
- (2) Kandke CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aplikaatorharja abil restauratsiooni kinnituspinnale. Pärast pealekandmist kuivatage kogu kinnituspind piisavalt, kasutades õrna õlivaba õhujouga.

#### [MÄRKUS]

Optimaalse toime tagamiseks võib CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i asemel väärismetallisulami pinnal kasutada ALLOY PRIMER'it. Lugege ALLOY PRIMER'i kasutusjuhendit.

#### A-5. Tooth Primer'i kandmine prepareeritud hambale

Lähtuvalt kinnituspinna tüübist ja/või protseduurist toimige enne Tooth Primer'i peale kandmist järgmiselt.

#### Emailpinna söövitamine (valikuline, kuid vajalik vineeride ja adhesiivsildade korral)

Kliniliselt piisav kinnitumine on võimalik saada Tooth Primer'i peale kandmisenega, kasutamata täiendavat fosforhappega söövitamise etappi.

Kui kinnituspind on lihvimata email või kui tsemendite adhesioonisilda või vineeri, siis kandke ainult emailpinnale K-ETCHANT Syringe ja jätkke see 10 sekundiks toimima, loputage ja kuivatage.

- (1) Kandke Tooth Primer aplikaatorharjaga kogu prepareeritud hambale (hammas, metall, komposititvaik) ja jätkke 20 sekundiks toimima. Jäljige hoolikalt, et sülg ega eritisid ei puutuks kokku töödeldud pindadega.

- (2) Ülemäärase Tooth Primer'i vedeliku eemaldamiseks prepareeritud hambalt, eriti selle servadest ja nurkadest, kasutage vatikuuli.

- (3) Kuivatage kogu kinnituspind põhjalikult õrna õlivaba õhujoaga. Kasutage Tooth Primer'i vedeliku hajumise vältimiseks vaakumaspiraatori.

#### A-6. Süstla ja lisatarvikute ettevalmistamine

- (1) Ühendage segamisotsak või endodontiline otsak PANAVIA V5 Paste süstlaga tavapärasel viisil.

#### [ETTEVAATUST]

Enne segamisotsaku või endodontilise otsaku ühendamist pigistage välja väike kogus kahte pastat, veendudes, et süstla kahest väljutusavast väljub pastat vördses koguses. See kogus pastat visake ära. Kui ei kasutata kahte pastat vördses koguses, ei pruugi polümerisatsioon õigesti toimida.

#### [MÄRKUS]

• Kasutamisjärgseks ladustamiseks peab süstla korgiga sulgema. Kui sulgete süstla enne ladustamist korgiga, siis veenduge, et korgis ei ole pastat.

- Vana segamisotsaku või endodontilise otsaku ueuga asendamisel pöörake seda 1/4 pööret vastupäeva, et segamisotsaku või endodontilise otsaku märgised oleksid süstlaolevate soontega kohakuti. Süstla küljest eemaldamiseks pöörake otsakut ja vajutage allapoole.
- Kui pasta on kõvastunud ja segatud pasta süstlast pigistamine on keerukas, eemaldage kõvastunud pasta sobiva instrumendiga.
- Endodontilise otsaku suuna muutmisel pöörake ka distaalosa ja veenduge, et te ei painuta peenikest väljutusotsakut.

#### A-7. Proteetilise restauratsiooni tsementimine

- (1) Kandke segatud pasta kogu proteetilise restauratsiooni või kogu prepareeritud hamba kinnituspinnale. Kui kannate pastat suuõones vahetult kogu prepareeritud hambale, peate etapiga (2) alustama 60 sekundi jooksul pärast pasta pealekandmist.

(2) Pange proteetilise restauratsioon prepareeritud hambale.

#### A-8. Liigse tsemendi eemaldamine ja löplik kõvastamine

##### A-8-a. Toonid Universal (A2), Clear, Brown (A4) või White

- (1) Eemaldage üleliigne tsement ühe allpool kirjeldatud meetodi järgi.

#### Impulssvalgusega kõvastatud liigse tsemendi eemaldamine

Üleliigne tsement tuleb 3–5 sekundi jooksul valguskõvastada kõigis kohtades. Eemaldage valgusimpulssidega kõvastatud ülemäärase tsement eksploreringa, hooides samal ajal proteetilist restauratsiooni kinni. Eelnevalt on soovitatav välja selgitada liigse tsemendi valguskõvastumise kestus, kontrollides pasta valguskõvastumist segamisalusel.

#### Eemaldamine väikese harja abil

Servadesse jääanud liigse tsemendi saab eemaldada väikese harja abil.

Valguskõvastage proteetilise restauratsiooni servad polümerisatsioonilambiga.

Palun kontrollige kõvastumisaega tabelist 1.

[Restauratsiooni servade kõvastamiseks on servad võimalik kasutusjuhendit järgides katta kaitsegeeliga (nt PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), et ennetada hapnikku inhibeeriva kihit moodustumist.]

- (2) Kõvastage tsement löplikult ühe allpool kirjeldatud meetodi järgi.

#### Mitteläbipaistvad proteetilised restauratsioonid (nt metallkroonid)

Laske tsemendil keemiliselt kõvastuda, lastes pärast proteetilise restauratsiooni paigaldamist seista 3 minutit.

#### Läbipaistvad proteetilised restauratsioonid (nt keraamilised inlay'd)

Valguskõvastage proteetilise restauratsiooni kogu pind polümerisatsioonilambiga. Kui valguskõvastatav pind on seadme valgusavast suurem, tuleb valgustamisprotsess läbi viia sammhaaval.

Palun kontrollige kõvastumisaega alljärgnevast tabelist.

Tabel 1. Kõvastumisaeg valgusallika järgi

Valgusallika tüüp (valguse intensiivsus)	Kõvastumisaeg
Suure intensiivsusega SININE LED-valgus* (üle 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Kaks korda 3–5 s
SININE LED-valgus* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogenelamp (üle 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Iga polümerisatsioonilambi efektiivne lainepikkus peab jääma vahemikku 400–515 nm.

\* Emissioonispektri piirkond: 450–480 nm.

Töötlus- ja kõvastumisaeg sõltuvad toatemperatuurist ja suuõõne temperatuurist, nagu näidatud allpool. Kui kasutusjuhendis ei ole suuõõne temperatuur näidatud, on see vaikimisi 37 °C / 99 °F. Pange tähele, et see tsement on kaksikkõvastuv tsement ja seega tundlik kunstliku ja loodusliku valguse suhtes.

Tabel 2. Töötlemis- ja kõvastumisajad (kroonide, sildade, inlay'de, onlay'de, vineeride ja sildproteeside tsementeerimiseks)

Töötlusaeg pärast esmasti väljutamist (23 °C / 73 °F)	2 min
Töötlusaeg pärast pasta viimist kaviteeli (37 °C / 99 °F)	60 s
Valgusimpulssidega kõvastamine liigse tsemendi eemaldamiseks	3–5 s
Lõplik kõvastamine pärast restauratsiooni paigaldamist	
valguskõvastamine (LED-valgus)	10 s *
iseeneslik kõvastamine (37 °C / 99 °F)	3 min

\* Kõvastumisaeg SINISE LED-valgusega (valguse intensiivsus: 800–1400 mW/cm<sup>2</sup>).

#### A-8-b. Tooni Opaque korral

(1) Servadesse jäänud liigse tsemendi saab eemaldada väikese harja abil.

Valguskõvastage proteetilise restauratsiooni servad polümerisatsioonilambiga. Palun kontrollige kõvastumisaega tabelist 1.

[Restauratsiooni servade kõvastamiseks on servad võimalik kasutusjuhendit järgides katta kaitsegeeliga (nt PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), et ennetada hapnikku inhibeeriva kihi moodustumist.]

(2) Laske tsemendil keemiliselt kõvastuda, lastes pärast proteetilise restauratsiooni paigaldamist seista 3 minutit.

#### B. Standardprotseduur II (näidustus [4])

[4] Proteetiliste restauratsioonide või implantaatide abutmentide ja raamistike tsementimine

##### **B-1. Implantaadi abutmendi või raamistiku puastamine, sobitamine ja restauratsiooni kohandamine, proteetilise restauratsiooni pinna töötlemine**

Vt lõiku A-1, A-2 ja A-3.

##### **B-2. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i peale kandmine**

Kandke CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aplikaatorharja abil restauratsiooni sisepinnale ja implantaadi abutmentide või raamistike kinnituspinnale. Pärast pealekandmist kuivatage kogu kinnituspind piisavalt, kasutades õrna ölivaba öhujuga.

##### **[MÄRKUS]**

Optimaalse toime tagamiseks võib CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i asemel väärismetal lisulami pinnal kasutada ALLOY PRIMER'i. Lugege ALLOY PRIMER'i kasutusjuhendit.

##### **B-3. Süstla ja lisatarvikute ettevalmistamine**

Vt lõiku A-6.

##### **B-4. Proteetilise restauratsiooni tsementimine**

(1) Kandke segatud pasta proteetilise restauratsiooni kogu kinnituspinnale.

(2) Pange proteetiline restauratsioon implantaadi abutmendile või raamistikule.

#### **B-5. Liigse tsemendi eemaldamine ja lõplik kõvastamine**

##### B-5-a. Toonid Universal (A2), Clear, Brown (A4) või White

(1) Eemaldage liigne tsement. Vt lõiku A-8-a (1).

(2) Kõvastage tsement lõplikult ühe allpool kirjeldatud meetodi järgi.

##### Mitteläbipaistvad proteetilised restauratsioonid (nt metallkroonid)

Laske tsemendil keemiliselt kõvastuda, lastes pärast proteetilise restauratsiooni paigaldamist seista. Vt alltoodud tabelit.

Tabel 3. Kõvastumisaeg (proteetiliste restauratsioonide või implantaatide abutmentide ja raamistike tsementimisel)

Lõplik kõvastamine pärast restauratsiooni paigaldamist	
iseeneslik kõvastamine (37 °C / 99 °F)	5 min
iseeneslik kõvastamine (23 °C / 73 °F)	10 min

##### Läbipaistvad proteetilised restauratsioonid (nt keraamilised inlay'd)

Valguskõvastage proteetilise restauratsiooni kogu pind polümerisatsioonilambiga. Kui valguskõvastatav pind on seadme valgusavast suurem, tuleb valgustamisprotsess läbi viia sammhaaval.

Palun kontrollige kõvastumisaega tabelist 1.

##### B-5-b. Tooni Opaque korral

(1) Eemaldage liigne tsement. Vt lõiku A-8-b (1).

(2) Laske tsemendil keemiliselt kõvastuda, lastes pärast proteetilise restauratsiooni paigaldamist seista. Vt tabel 3.

#### **C. Standardprotseduur II (näidustus [5])**

[5] Tihtide ja köntide tsementimine

##### **C-1. Kaviteedi ettevalmistamine ja köndi või tihtvi sobitamine**

(1) Endodontiliselt täidetud juurekanalid tuleb tihtvi/köndi paigaldamiseks tavapärasel viisil ette valmistada.

Niiskuse eest kaitsmiseks kasutage koferdam'i.

(2) Sobiva tugevusega könti või juuretihi (nt PANAVIA POST) peab ettevalmistatud kaviteediga sobitama. Tihtvi võib vajaduse korral lühemaks lõigata. Köndi või tihtvi pealispinda tuleb desinfiseerida alkoholis immutatud marlitüki või vatitamponiga.

##### **C-2. Köndi või tihtvi karestamine**

Köndi või tihtvi pind tuleb karestada lõigus A-3 nimetatud juhiste järgi. Ärge karestage klaaskiust tihtvi, sest see võib tekitada vigastusi.

##### **C-3. Köndi või tihtvi töötlemine**

###### Metallist köndi või tihtvi korral

Kandke CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aplikaatorharja abil köndi või tihtvi pinnale. Pärast pealekandmist kuivatage kogu kinnituspind piisavalt, kasutades õrna ölivaba öhujuga.

###### **[MÄRKUS]**

Optimaalse toime tagamiseks võib CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i asemel väärismetal lisulami pinnal kasutada ALLOY PRIMER'i. Lugege ALLOY PRIMER'i kasutusjuhendit.

###### Vaigust köndi, klaaskiust tihtvi ja keraamilise tihtvi korral

(1) Kandke K-ETCHANT Syringe köndi või tihtvi pinnale. Laske geelil toimida 5 sekundit, seejärel peske ja kuivatage.

(2) Kandke CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aplikaatorharja abil köndi või tihtvi pinnale. Pärast pealekandmist kuivatage kogu kinnituspind piisavalt, kasutades õrna ölivaba öhujuga.

##### **C-4. Tooth Primer'i peale kandmine**

(1) Kandke Tooth Primer aplikaatorharjaga juurekanalisse ja kaviteedi seinale ja jätké 20 sekundiks toimima. Jälgi hoolikalt, et sülg ega eritised ei puutuks kokku töödedud pindadega.

(2) Ülemäärase Tooth Primer'i vedeliku eemaldamiseks juurekanalist või kaviteedist, eriti kaviteedi nurkadest ja juurekanali seest, kasutage paberipulka.

(3) Kuivatage kogu kinnituspind põhjalikult õrna ölivaba öhjuoga. Kasutage Tooth Primer'i vedeliku hajumise vältimiseks vaakumaspiraatori.

##### **C-5. Süstla ja lisatarvikute ettevalmistamine**

Vt lõiku A-6.

#### C-6. Südamiku või tihvti tihvti paigaldamine

- (1) Kandke segatud pasta südamiku või tihvti kogu kinnituspinnale või kogu kaviteedi hambapinnale. Kui kannab pastat vahetult kaviteeti, peate etapiga (2) alustama 60 sekundi jooksul pärast tsemendi pealekandmist.
- (2) Kõnt või tihvt tuleb kiiresti kaviteeti asetada ja liigutada seda juurekanalitesse õhu juurdepääsu takistamiseks ettevaatlikult edasi-tagasi.

#### C-7. Liigse tsemendi eemaldamine

##### Tihvtkõntride korral

Vt lõiku A-8-a (1) või A-8-b (1).

##### Juuretihvtid

Laotage liigne tsement aplikaatorharja abil üle krooni ja tihvipea.

#### C-8. Kõvastamine

Valguskõvastage tihvtkõndi või tihvti servad. Vt lõigus A-8 tabel 1. Läbipaistmatu tooni korral laske tsemendil keemiliselt kõvastuda, lastes pärast tihvtkõndi või tihvit paigaldamist seista 3 minutit.

#### C-9. Lõpp-protseduuri ettevalmistamine

##### Kõndid

Kõnti saab umbes 6 minuti pärast kasutada, aga enne tugihamba ettevalmistamist veenduge selles, et tsement oleks lõplikult kõvastunud.

##### Juuretihvtid

Pärast juuretihvti paigaldamist aplitseeritakse komposiit kasutusjuhendi järgi.

Valmistage tugihammas ette 6 minutit pärast juuretihvti paigaldamist.

#### D. Standardprotseduur IV (näidustus [6])

[6] Amalgaami kinnitamine

#### D-1. Hambastruktuuri puhastamine

Puhastage ja kuivatage kaviteet tavapärasel viisil.

#### D-2. Tooth Primer'i peale kandmine, süstla ja lisatarvikute ettevalmistamine

Vt lõike A-5 ja A-6.

#### D-3. Amalgaami paigaldamine

- (1) Kandke pastasegu kogu kaviteedi ulatuses hamba pinnale. Sammuga (2) tuleb alustada 60 sekundi jooksul pärast tsemendi pealepanekut.
- (2) Pulbriline amalgaam tuleb suruda kõvastumata pastasegule. Oklusaalne sobivus taastatakse tavapärasel viisil.

#### D-4. Liigse tsemendi eemaldamine ja lõplik kõvastamine

Vt lõiku A-8.

#### [GARANTII]

Kuraray Noritake Dental Inc. asendab kõik defektseks tunnistatud tooted. Kuraray Noritake Dental Inc. ei vastuta toodete kasutamisest või kasutamise mittevõimalikkusest johtuva kaudse, otsese või erakordse kahjumi või kahju eest. Toote kasutaja peab enne toodete kasutamist kontrollima nende sobivust kavandatud otstarbel kasutamiseks ja vastutab kõigi sellega seotud riskide eest.

#### [MÄRKUS]

Palun teatage käesoleva tootega seotud tõsisest õnnetusjuhtumist tootja allpool nimetatud volitatud esindajale ja selle riigi järelevalveasutustele, kus toote kasutaja/patsient elab.

#### [MÄRKUS]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ ja „ESTENIA“ on KURARAY CO., LTD. registreeritud kaubamärgid.  
„KATANA“ on ettevõtte NORITAKE CO., LIMITED., registreeritud kaubamärk.

---

#### Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

#### EC REP Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835

URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-ET

12/2019



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°F  
8°C/  
46°F

CE  
0197

## I. IEVADS

PANAVIA V5 ir sasaistes sveķu cementa sistēma. PANAVIA V5 sastāv no cementa pastas (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS un K-ETCHANT Syringe. Pasta ir duālās cietēšanas (gaismas ietekmē un/vai pašcietējošs), fluorīdu izdalošs, rentgenstarus necaurlaidīgs sveķu cements keramikas (litija disilikāta, cirkonija oksīda u.c.), hibrīdkeramikas (piem., ESTENIA C&B), kompozītsveķu un metāla restaurācijām. Tā tiek piegādāta Automix ievadīšanas sistēmā, kas sajauč vienādus divu komponentu daudzumus. Tā ir pieejama šādos 5 toņos: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White un Opaque. Tona Opaque augstās necaurredzamības dēļ tā noslēdošajai cietināšanai ir jāizmanto pašcietēšana. Try-in Paste ir tona pieskaņošanas materiāls, kura krāsa un caurspīdība ir pietuvināta sacītējušam Paste maišījumam. Tooth Primer ir paškodinošs zobu struktūras praimeris, kas paātrina Paste polimerizāciju. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ir universāls zobu protēzes praimeris, kas nodrošina uzlabotu adhēzijas virsmu keramikai, hibrīdkeramikai, kompozītiem un metāliem. K-ETCHANT Syringe ir kodināšanas gels, kas sastāv no 35% fosforskābes ūdens šķīduma un koloidālā silīcija dioksīda. PANAVIA V5 demonstrē krāsas stabilitāti, un tā rentgenstaru necaurlaidība ir vienāda ar vai lielāku par 1 mm bieza alumīnija rentgenstaru necaurlaidību. Necaurredzamais tonis standartā ISO 4049 ir klasificēts kā 2. veida "1. klases" materiāls, un citi toņi ir klasificēti kā 2. veida "3. klases" materiāli.

## II. INDIKĀCIJAS

PANAVIA V5 ir indicēts izmantošanai tālāk norādītajos gadījumos:

- [1] Kronu, tiltu, inleju un onleju cementēšana,
- [2] Venīru cementēšana,
- [3] Adhezīvo tiltu un kapju cementēšana,
- [4] Protēzes restaurāciju cementēšana uz implantāta balstiem un karkasiem,
- [5] Sakņu tapu un stumbru cementēšana,
- [6] Amalgama saistīšana

## III. KONTRINDIKĀCIJAS

Patientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret metakrilāta monomēriem

## IV. IESPĒJAMĀS NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

- [1] Proteīnu koagulācijas dēļ mutes glotāda pēc saskares ar produktu var iekrāsoties baltā krāsā. Taču tas parasti noteik īslaicīgi un dažu dienu laikā pazūd. Informējiet pacientu, ka zobu tīrišanas laikā ir jāizvairās no skartās zonas kairināšanas.
- [2] K-ETCHANT Syringe ķīmiskais sastāvs var izraisīt iekaisumu vai eroziju. Ievērojiet piesardzību, lai novērstu produkta saskari ar ādu vai tā ieklūšanu acīs.

## V. NESADERĪBAS

- [1] Pulpas aizsardzībai vai pagaidu plombēšanai neizmantojiet eigenolu saturošus materiālus, jo eigenols var izraisīt krāsas izmaiņas un palēniņāt cietēšanas procesu.
- [2] Neizmantojiet hemostatiskos līdzekļus, kas satur dzelzs savienojumus, jo šie līdzekļi var negatīvi ietekmēt adhēziju un atlikušo dzelzs jonu dēļ var izraisīt zoba malas vai pieguļošo smaganu krāsas izmaiņas.
- [3] Kavitāšu tīrišanai nelietojiet ūdenraža peroksīda šķīdumu, pretējā gadījumā sasaiste ar zoba struktūru var vājināties.

## VI. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

### 1. Drošības pasākumi

1. Šis produkts satur vielas, kas var izraisīt alergiskas reakcijas. Produktu nav ieteicams lietot pacientiem ar zināmām alergijām pret metakrilāta monomēriem vai citām sastāvdalām.
2. Ja pacientam rodas paaugstinātas jutības reakcijas, piem., izsītumi, ekzēma, iekaisuma pazīmes, čūlas, pietūkums, nieze vai nejutīgums, pārtrauciet produkta lietošanu un konsultējieties ar

ārstu.

3. Lai novērstu paaugstinātas jutības reakcijas, novērsiet produkta tiešu saskari ar ādu un/vai mīkstajiem audiem. Produkta lietošanas laikā izmantojiet cimdus un ievērojiet atbilstošos piesardzības pasākumus.
4. Ievērojiet piesardzību, lai novērstu produkta saskari ar ādu vai ieklūšanu acīs. Pirms produkta lietošanas pacienta acis aizsedziet ar dvieli vai aizsargbrillēm, lai aizsargātu tās pret materiāla šķķatām:
5. Ja ir radusies produkta saskare ar cilvēka ķermenā audiem, veiciet tālāk norādītos pasākumus.  
<Ja produkts ieklūst acīs>  
Nekavējoties izskalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- <Ja produkts nonāk saskarē ar ādu vai mutes glotādu>  
Nekavējoties noslaukiet skarto apgabalu ar spirtā samitrinātā vates vai marles tamponu un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.
6. Ievērojiet piesardzību, lai novērstu risku, ka pacients nejauši norij produktu.
7. Lai novērstu krustenisko kontamināciju, sajaukšanas uzgali, endo uzgali, adatas uzgali un aplikatora birstīti nelietojiet atkārtoti. Šie komponenti ir paredzēti vienreizējai lietošanai, un tie pēc lietošanas ir jālikvidē.
8. Lai izvairītos no infekcijām, produkts ir pienācīgi jālikvidē kā medicīniskie atkritumi. Lai izvairītos no ievainojumiem, adatas gals pirms likvidēšanas ir jāpārklāj ar uznavu.

### 2. Ar lietošanu un apstrādi saistītie piesardzības pasākumi

**[Vispārējie piesardzības pasākumi]**

1. Produktu drīkst lietot tikai sadaļā [II. INDIKĀCIJAS] norādītajiem mērķiem.
2. Šo produktu drīkst izmantot tikai sertificēti zobārstniecības speciālisti.
3. Nelietojiet produktu kā pagaidu cementu. Šo materiālu ir paredzēts lietot kā pastāvīgu cementu.
4. Lai novērstu piesārnojumu un nodrošinātu mitruma kontroli, izmantojiet koferdamu.
5. Kavitātēm pulpas tuvumā vai nejaušas pulpas atsegšanas gadījumā izmantojiet pulpas pārklašanas aizsargmateriālu.
6. Izmantojot pagaidu materiālu, kas satur tanīnu vai magnēziju, pilnībā to nonemiet, lai novērstu krāsas izmaiņas.
7. Izmantojot alumīnija hlorīdu saturošus hemostatiskos līdzekļus, ierobežojet to daudzumu un ievērojiet piesardzību, lai novērstu to saskari ar sasaistes virsmu. Pretējā gadījumā sasaiste ar zoba struktūru var vājināties.
8. Lai izvairītos no sliktas adhēzijas, kavitātes sagatavošanas laikā ir jāaizdalā visi oderes materiāli, amalgama un pagaidu plombas materiāls.
9. Nesaļaujet produktu ar citiem zobārstniecības materiāliem.
10. Ja ar produktu saistītie konteineri un/vai instrumenti ir bojāti, personīgās drošības nolūkā nekavējoties pārtrauciet to lietošanu.
11. Darbam ar Tooth Primer un CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS neizmantojiet vienu un to pašu aplikatora birstīti.

### [Paste]

1. Tona Opaque augstās necaurredzamības dēļ tā noslēdošajai cietināšanai ir jāizmanto pašcietēšana. Protēzes restaurācijas malas var cietināt ar gaismu.
2. Paste jāzīloto 2 minūšu laikā pēc uzklāšanas.
3. Nonākot saskarē ar Tooth Primer, pastas polimerizācija pātrināsies. Procedūra ir jāveic turpmākajā tabulā norādītā lietošanas laikā ietvaros. Cementējot vairākus venīrus, Paste katram venīram jāuzklāj atsevišķi.

Paste cietēšanas laiks mutes dobumā (37°C temperatūrā, pēc saskarsanās ar Tooth Primer)

Lietošanas laiks	60 sekundes
Cietēšanas laiks	3 minūtes

4. Nevajadzīgi nepakļaujiet produktu tiešas saules gaismas vai operāciju lampu iedarbībai. Paste satur loti fotoreaktīvu katalizatoru, kas paātrina cietēšanu gaismas iedarbībā. Cementēšanas laikā pielāgojiet polimerizācijas lampas leņķi un/vai attālumu, lai samazinātu gaismas intensitāti mutes dobumā un tādējādi novērstu pastas priekšlaicīgu polimerizāciju.
5. Pastas ievadīšanai sakņu kanālā, nelietojiet Lentulo spirāli.
6. Ja sakņu tapas vēlāties ievietot vairākos viena zoba sakņu kanālos, vispirms pabeidziet tapas ievietošanu vienā sakņu kanālā un tikai tad pārejiet pie nākamā sakņu kanāla. Novērsiet cementa pārpalkumu ieklūšanu citā sakņu kanālā.
7. Lai novērstu krustenisko kontamināciju, dozējot cementu intraorāli ar sajaukšanas vai endo-uzgali, ievērojiet piesardzības pasākumus. Lai novērstu kontamināciju ar siekalām vai asinīm, nosedziet visu šķķi ar vienreizlietojamu plastmasas pārsegū.

Pirms un pēc lietošanas dezinficējiet šīri, noslaukot ar spirtā samērcētu pārsienamā materiāla vati.

8. Cementa pārpalkumu var viegli noņemt, ja to pirms tam 3-5 sekundes īslaicīgi apgaismo ar cietināšanas gaismu. Noņemot lieko cementu, nodrošiniet restaurācijas nekustīgumu, lai novērstu tās pacelšanos, jo daļa no sveķu cementa var vēl nebūt pilnīgi saietējusi.

#### 【Try-in Paste】

1. Try-in Paste ir jāizmanto tikai pārbaudei, kuras mērķis ir noteikt toņa sakritību ar PANAVIA V5 Paste.
2. Try-in Paste nesacietē. Neizmantojiet to cementa restaurācijām.
3. Try-in Paste šīrces adatas galā var parādīties caurspīdīgs šķidrums. Ja šāds caurspīdīgs šķidrums parādās, tas ir jānoņem un jāizmet, jo tas var ietekmēt toņu atbilstību.
4. Try-in Paste toņa novērtēšana ir jāveic, izmantojot saietējušā cementa biezumam aptuveni līdzīgu Try-in Paste slāņa biezumu.
5. Pēc lietošanas Try-in Paste no restaurācijas un zoba virsmas rūpīgi nomazgājet ar ūdeni, lai novērstu sliktu sasaisti.

#### 【Tooth Primer】

1. Pēc izspiešanas izmantojiet 5 minūšu laikā.
2. Produktu neizmantojiet implantāta balstu, karkasu un protēžu restaurāciju (inleju, onleju, kronu, tiltu un venīru) virsmu apstrādei. Pastas polimerizācija būs paātrināta, un lietošanas laiks būs nepietiekōšs.
3. Izmantojiet tikai kopā ar PANAVIA V5 Paste. **Neizmantojiet** to kopā ar citiem sveķu cementiem (piem., PANAVIA F 2.0 vai CLEARFIL ESTHETIC CEMENT).
4. Lai novērstu nekvalitatīvu sasaisti, atbilstoši iztīriet kavitāti. Ja blakusesošā virsma ir kontaminēta ar siekalām vai asinīm, rūpīgi to nomazgājet un pirms saistīšanas nosusiniet. Pēc tam no jauna pielietojiet Tooth Primer.

#### 【CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS】

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ir jāizmanto drīz pēc izspiešanas. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS satur gaistošu etanolu. Šķidinātājam izgaistot, viskozitāte palielinās, un tas var apgrūtināt produkta pielietošanu.
2. Drīz pēc restaurācijas virsmas apstrādes ar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS veiciet saistīšanu (vai cementēšanu).
3. Ja apstrādātā virsma ir kontaminēta ar siekalām vai asinīm, nomazgājet to ar ūdeni, nozāvējiet, notīriet ar K-ETCHANT Syringe un tad apstrādājiet atkārtoti.

#### 【K-ETCHANT Syringe】

1. Uzmanieties, lai nepiesārnotu to ar siekalām vai asinīm. Ja apstrādātā virsma ir piesārnota, apstrādājiet to atkārtoti.
2. Rīkojieties piesardzīgi, lai novērstu krustenisko kontamināciju. Pirms un pēc lietošanas dezinficējiet šīri, noslaukot ar spirtā samērcētu pārsienamā materiāla vati. Lai novērstu kontamināciju ar siekalām vai asinīm, nosedziet visu šīri ar vienreizlietojamu plastmasas pārsegū.
3. Ja produkts nonāk saskarē ar apģērbu, nomazgājet to ar ūdeni.
4. Pēc katras lietošanas noņemiet adatas uzgalī no šīrces un šīrcei nekavējoties cieši uzlieciet uzgali.
5. Vitāla dentīna kodināšana var izraisīt pēcoperācijas jutīgumu.

#### 【Polimerizācijas ierīce】

1. Izmantojiet to saskaņā ar polimerizācijas ierīces lietošanas instrukcijas noteikto.
2. Neskatieties tieši gaismas avotā. Ieteicams izmantot aizsargbrilles.
3. Nelielas intensitātes gaisma pasliktina adhēziju. Pārbaudiet lampas derīguma termiņu un to, vai polimerizācijas ierīces uzgalis nav piesārnots. Polimerizācijas ierīces gaismas intensitāti ir ieteicams regulāri pārbaudīt, izmantojot piemērotu gaismas intensitātes novērtēšanas ierīci.
4. Polimerizācijas ierīces gaisma izstarojošais uzgalis pie sveķu virsmas ir jātur pēc iespējas tuvāk un vertikālāk. Ja plaša sveķu virsma ir jācietina ar gaismu, šo virsmu ir ieteicams sadalīt daļās, katra no daļām cietināšanas gaismas iedarbībai pakļaujot atsevišķi.
5. Pirms produkta lietošanas pārbaudiet, kādi apstākļi ir nepieciešami pastas maisījuma cietināšanai ar gaismu, iepazīstoties ar šajās lietošanas instrukcijas norādītajiem gaismas iedarbībā notiekošās cietēšanas laikiem.

#### 3. Ar uzglabāšanu saistītie piesardzības pasākumi

1. Produkts ir jāizmanto līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz iepakojuma.
2. Ja Paste, Tooth Primer un CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS neizmanto, tas ir jāglabā (2-8°C/36-46°F) temperatūrā, un normālās viskozitātes un cietēšanas īpašību saglabāšanai tās ir jānovieto istabas temperatūrā 15 minūtes pirms izmantošanas. Ja

Try-in Paste un K-ETCHANT Syringe neizmanto, tā ir jāglabā 2-25°C/36-77°F temperatūrā.

3. Produktu nedrīkst pakļaut pārmērīga siltuma, tiešu saules staru vai valējas liesmas iedarbībai.
4. Tiklīdz šķidrums vai pasta no pudelītes vai šīrces ir izspiesta, atkal uzlieciet pudelītes vai šīrces vāciņu. Tas novērš gaistošo sastāvdāļu iztvaikošanu.
5. Produkts ir jāuzglabā piemērotā vietā, kur tam var pieklūt tikai zobārstniecības speciālisti.

## VII. SASTĀVDĀĻAS

Lai iegūtu informāciju par sastāvu un daudzumu, lūdzu, skatiet iepakojuma etiķeti.

### <Pamat sastāvdāļas>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

#### (1) Paste A

- Bisfenola A diglicidilmetakrilāts (Bis-GMA)
- Trietilēnglikola dimetakrilāts (TEGDMA)
- Hidrofobais aromātiskais dimetakrilāts
- Hidrofilais alifātiskais dimetakrilāts
- Ierosinātāji
- Paātrinātāji
- Silanizētā bārija stikla pildviela
- Silanizētā fluoroalumosilikāta stikla pildviela
- Koloidālais silīcija dioksīds


#### (2) Paste B

- Bisfenola A diglicidilmetakrilāts (Bis-GMA)
- Hidrofobais aromātiskais dimetakrilāts
- Hidrofilais alifātiskais dimetakrilāts
- Silanizētā bārija stikla pildviela
- Silanizētā alumīnija oksīda pildviela
- Paātrinātāji
- dl-kamparhinons
- Pigmenti

Kopējais neorganiskās pildvielas daudzums ir apmēram 38 tilp. %.

Neorganisko pildvielu daļiju izmērs ir no 0,01 µm līdz 12 µm.

#### Instrumenta komponenti:



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerīns
- Silanizēts silīcija dioksīds
- Silanizēts koloidālais silīcija dioksīds
- Koloidālais silīcija dioksīds
- Pigmenti

- 3) Tooth Primer

- 10-metakriloloķisksidecildihidrogēnfosfāts (MDP)
- 2-hidroksietilmētakrilāts (HEMA)
- Hidrofilais alifātiskais dimetakrilāts
- Paātrinātāji
- Ūdens

- 4) K-ETCHANT Syringe

- Fosforskābe
- Ūdens
- Koloidālais silīcija dioksīds
- Pigments

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakriloksipropiltrimetoksisilāns
- 10-metakriloloķisksidecildihidrogēnfosfāts (MDP)
- Etanolis

- 6) Piederumi

- Mixing tip (Sajaukšanas uzgalis)
- Endo tip (S) (Endo uzgalis (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Adatas uzgalis (E) (paredzēts izmantošanai ar K-ETCHANT Syringe))
- Applicator brush (fine <silver>) (Aplikatora birstīte (smalka, <sudraba>))
- Mixing dish (Sajaukšanas trauks)

## VIII. KLĪNISKĀS PROCEDŪRAS

### A. I standarta procedūra (sadājas "Indikācijas" [1], [2] un [3] punkts)

- [1] Kronu, tiltu, inleju un onleju cementēšana
- [2] Venīru cementēšana
- [3] Adhezīvo tiltu un kapu cementēšana,

#### A-1. Sagatavotā zoba (zoba, metāla, kompozītsveku) tīrīšana

Cementējot sagatavoto zobu, nonemiet pagaidu blīvēšanas materiālu un pagaidu cementu kā parasti; iztīriet kavitāti, izmantojot mitruma kontroli.

#### A-2. Restaurācijas sākotnējā izmēģināšana un regulēšana

- (1) Ja nepieciešams, veiciet protēzes restaurācijas sākotnējo izmēģināšanu, lai pārbaudītu tās atbilstību sagatavotajam zobam.
- (2) Ja nepieciešams, uzklājiet izvēlēto Try-in Paste toni uz restaurācijas cementējamās virsmas un veiciet restaurācijas sākotnējo izmēģināšanu sagatavotajam zobam. Ar birstīti nonemiet Try-in Paste pārpalikumu no malām. Try-in Paste toni atbilst sacietējuša cements (PANAVIA V5 Paste) toniem.
- (3) Pārbaudiet toni vislabākās krāsas pieskaņošanai un tad nonemiet restaurāciju. Ar ūdeni nomazgājet visu Try-in Paste no restaurācijas iekšējās virsmas un sagatavotā zoba virsmas.

#### A-3. Protēzes restaurācijas virsmas sagatavošana

Skatiet restaurēšanas materiāla lietošanas instrukcijas. Specifisku instrukciju neesamības gadījumā iesakām izmanto turpmākās procedūras un pielietot CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

##### Ja sasaistes virsma ir metāla oksīda keramika (piem., KATANA Zirconia) vai metāls:

- (1) Padariet sasaistes virsmu raupjāku, apstrādājot to ar alumīnija oksīda pulvera (30-50 µm) strūklu, izmantojot 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-58 psi) gaisa spiedienu. Lai novērstu drupšanu, gaisa spiedienam un pulvera granulometriskajiem parametriem ir jābūt piemērotiem materiālam un/vai protēzes restaurācijas formai.
- (2) Protēzes restaurācijas virsmu ultraskāņas tīrīšanas ierīcē tīriet 2 minūtes, pēc tam nožāvējiet to ar gaisa strūklu.

##### Ja sasaistes virsma veido silicija bāzes keramika (piem., parastais porcelāns, litja disilikāts), hibrīdkeramika vai kompozītsveki:

Atkarībā no restaurācijas veida var izmantot apstrādi ar skābi vai gaisa strūklu:

##### Apstrāde ar skābi (piem., parastajam porcelānam, litja disilikātam):

- (1) Sasaistes virsmu kodiniet ar fluorudeņražskābes šķidumu, ievērojot restaurācijas materiāla lietošanas instrukcijas noteikto, vai uz sasaistes virsmas uzklājiet K-ETCHANT Syringe un laujiet šim produktam 5 sekundes darboties.
- (2) Sasaistes virsmu nomazgājet ar ūdeni un nožāvējiet.

##### Apstrāde ar gaisa strūklu (piem., kompozītsvekiem):

- (1) Padariet sasaistes virsmu raupjāku, apstrādājot to ar alumīnija oksīda pulvera (30-50 µm) strūklu, izmantojot 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-29 psi) gaisa spiedienu. Lai novērstu drupšanu, gaisa spiedienam un pulvera granulometriskajiem parametriem ir jābūt piemērotiem materiālam un/vai protēzes restaurācijas formai.
- (2) Protēzes restaurācijas virsmu ultraskāņas tīrīšanas ierīcē tīriet 2 minūtes, pēc tam nožāvējiet to ar gaisa strūklu.

#### A-4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS lietošana protēzes restaurācijai

- (1) Ja sasaistes virsmu veido kompozītsveki, uz sasaistes virsmas uzklājiet K-ETCHANT Syringe un laujiet šim produktam 5 sekundes darboties.
- (2) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS uz restaurācijas sasaistes virsmas uzklājiet ar aplikatora birstīti. Pēc uzklāšanas pietiekami nožāvējiet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu.

#### [PIEZĪME]

Optimāla rezultāta sasniegšanai CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS vietā uz dārgmetāla sakausējuma virsmas var izmantot ALLOY PRIMER. Skatiet ALLOY PRIMER lietošanas instrukcijas.

#### A-5. Tooth Primer lietošana sagatavotajam zobam

Pirms Tooth Primer lietošanas, pamatojoties uz izvēlēto sasaistes virsmu un/vai procedūru, veiciet turpmāko apstrādi.

##### Emaljas virsmas kodināšana (pēc izvēles veicama darbība, taču ir nepieciešama venīriem un tiltiem):

Lietojot Tooth Primer, klīniski adekvāta sasaiste tiek sasniegta, neizmantojot papildu darbību, kurās laikā veic kodināšanu ar fosforskābi.

Ja sasaistes virsmu veido negriezta emalja, vai cementējot tiltu vai venīrus, uzklājiet K-ETCHANT Syringe tikai uz emaljas virsmas, laujiet šim produktam 10 sekundes darboties, un pēc tam to noskalojiet un nožāvējiet.

- (1) Ar aplikatora birstīti uzklājiet Tooth Primer uz visas sagatavotā zoba virmas (zobam, metālam, kompozītsvekiem) un laujiet šim produktam 20 sekundes darboties. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai novērstu siekalu vai eksudātu saskari ar apstrādātajām virsmām.

- (2) Ar vates tamponu uzņemīgi nonemiet visu Tooth Primer šķidruma pārpalikumu no sagatavotā zoba, it sevišķi no pakāpēm pie sagatavotā zoba malām un stūriem.

- (3) Kārtīgi nožāvējiet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu. Lai novērstu Tooth Primer šķidruma dispersiju, izmantojiet vakuma aspiratoru.

#### A-6. Šķirces un piederumu sagatavošana

- (1) Sajaukšanas uzgali vai endo uzgali ar PANAVIA V5 Paste šķirci savienojet parastajā veidā.

#### [UZMANĪBU!]

Pirms sajaukšanas uzgaļa vai endo uzgaļa pievienošanas izspiediet nelielu abu minēto pastu daudzumu, pārliecinoties, ka no abu šķirces uzgaļu atverēm izspiežas vienāds pastas daudzums, pēc tam to izmetiet. Ja netiek izmantoti vienādi pastas daudzumi, pastāv sliktas polimerizācijas iespēja.

#### [PIEZĪME]

- Pēc lietošanas šķirce ir jānovieto glabāšanā, pirms tam uzliekot tai vāciņu. Uzliekot šķircei vāciņu pirms glabāšanas, pārbaudiet, vai vāciņā nav pastas.

- Nomainot vecu sajaukšanas uzgali vai endo uzgali ar jaunu, pagrieziet to par 1/4 pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, lai savietotu sajaukšanas uzgaļa vai endo uzgaļa projekcijas ar šķirces rievām. Nonemiet to no šķirces, pagriezot un spiežot uz leju.
- Ja pasta ir sacietējusi, un sajauktās pastas izspiešana no šķirces tādēļ ir apgrūtināta, atdaliet sacietējušo daļu, izmantojot piemērotu instrumentu.
- Nomainot endo uzgaļa virzienu, pagrieziet distālo stiprinājumu, novēršot tieva izspiešanas uzgaļa saliekšanu.

#### A-7. Protēzes restaurācijas cementēšana

- (1) Ar sajauktu pastu pārkājiet visu protēzes restaurācijas virsmu vai visu sagatavotu zobi. Ja pastu intraorāli tiešā veidā uzklāj uz visa sagatavotā zoba, darbība (2) ir jāsāk 60 sekunžu laikā no pastas uzklāšanas brīža.

- (2) Novietojiet protēzes restaurāciju uz sagatavotā zoba.

#### A-8. Cementa pārpalikuma nonemšana un noslēdošā cietināšana

##### A-8-a. Toniem Universal (A2), Clear, Brown (A4) vai White:

- (1) Nonemiet cementa pārpalikumu, izmantojot vienu no divām turpmāk norādītajām metodēm:

##### Īslaicīgi cietināta cementa pārpalikuma nonemšana

Visu cementa pārpalikumu vairākās vietās no 3 līdz 5 sekundēm cietiniet ar gaismu. Turot protēzes restaurāciju vietā, ar zobārstniecības zondi atdaliet ar pulsējošo metodi cietināto lieko cementu. Liekā cementa cietināšanas ar gaismu ilgumu ir ieteicams noteikt iepriekš, cietinot ar gaismu mazu pastas daudzumu uz sajaukšanas plāksnes.

##### Nonemšana ar nelielu birstīti

Jebkuru cementa pārpalikumu, kas palicis pie malām, var nonemt ar nelielu birstīti.

Protēzes restaurācijas malas cietiniet ar gaismu, izmantojot polimerizācijas ierīci.

Apstipriniet cietēšanas laiku, izmantojot 1. tabulu.  
 [Restaurācijas malu cietināšanai, ievērojot lietošanas instrukcijas noteikto, uz tām var uzklāt aizsargēlu (piem., PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), kas novērš skābekli aizturoša slāņa veidošanos.]

(2) Noslēgumā cietiniet cementu, izmantojot vienu no divām turpmāk minētajām metodēm:

**Necaurspīdīgas protēzes restaurācijas (piem., metāla kroni):**

Ļaujiet cementam sacietēt ķīmiski, ļaujot tam pēc novietošanas uz protēzes restaurācijas cietēt 3 minūtes.

**Caurspīdīgas protēzes restaurācijas (piem., keramiskas inlejas):**

Visu protēzes restaurācijas virsmu cietiniet ar gaismu, izmantojot polimerizācijas ierīci. Ja ar gaismu cietināmā virsma ir lielāka nekā gaismas izejas atvere, sadaliet apstrādes procesu vairākos posmos.

Apstipriniet cietēšanas laiku, izmantojot tabulu:

1. tabula: Cietināšanas laiks atkarībā no gaismas avota veida.

Gaismas avota tips (gaismas intensitāte)	Cietēšanas laiks
ZILĀS GAISMAS DIODE ar augstu intensitāti * (vairāk nekā 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Divas reizes no 3 līdz 5 sekundēm.
ZILĀS GAISMAS DIODE * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogēnlampa (vairāk par 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Katras polimerizācijas ierīces faktiskajam vilīņa garuma diapazonam ir jābūt 400 - 515 nm.

\* Maksimālais emisijas spektrs: 450 - 480 nm.

Lietošanas laiki un cietēšanas laiki ir atkarīgs no apkārtējās vides un mutes dobuma temperatūras, kā norādīts tālāk. Ja lietošanas instrukcijas mutes temperatūra nav norādīta, tiek pieremots, ka tā ir 37°C/ 99°F. Nemiet vērā, ka šis cements ir duālās cietēšanas cements, tādēļ tas ir jutīgs gan pret mākslīgo, gan dabīgo gaismu.

2. tabula: Lietošanas laiks un sacietēšanas laiks (kronu, tiltu, inleju, onleju, venīru un tiltu cementēšanai)

Lietošanas laiks pēc sākotnējās izspiešanas (23°C/ 73°F)	2 min
Lietošanas laiks pēc pastas ievietošanas kavītātē (37°C/ 99°F)	60 s
Īslaicīga cietināšana ar gaismu, cementa pārpalkumu nonemšanai	3 - 5 s
Noslēdošā cietināšana pēc restaurācijas novietošanas	
cietināšana ar gaismu (LED)	10 s *
pašcietēšana (37°C/ 99°F)	3 min

\* Cietināšanas ilgums, lietojot ZILO LED (gaismas intensitāte: 800-1400 mW/cm<sup>2</sup>).

**A-8-b. Tonim Opaque:**

(1) Visus pie malām palikušos cementa pārpalkimus var noņemt ar mazu birstīti.

Protēzes restaurācijas malas cietiniet ar gaismu, izmantojot polimerizācijas ierīci. Apstipriniet cietēšanas laiku, izmantojot 1. tabulu.

[Restaurācijas malu cietināšanai, ievērojot lietošanas instrukcijas noteikto, uz tām var uzklāt aizsarggelu (piem., PANAVIA F2.0 OXYGUARD II), kas novērš skābekli aizturoša slāņa veidošanos.]

(2) Ľaujiet cementam sacietēt ķīmiski, ļaujot tam pēc novietošanas uz protēzes restaurācijas cietēt 3 minūtes.

**B. II standarta procedūra (sadalias "Indikācijas" [4] punkts)**

[4] Protēzes restaurāciju cementēšana uz implantāta balstiem un karkasiem

**B-1. Implantāta balsta vai karkasa tīrišana, Restaurācijas sākotnējā izmēģināšanas un regulēšana, Protēzes restaurācijas virsmas sagatavošana**

Skatiet sadalu "A-1", "A-2" un "A-3".

**B-2. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS lietošana**

Ar birstīti uzklājiet CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS uz restaurācijas iekšējās virsmas un blakus esošajiem implantātu balstiem vai karkasiem. Pēc uzklāšanas pietiekami nožāvējiet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu.

**[PIEZĪME]**

Optimala rezultāta sasniegšanai CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS vietā uz dārgmetāla sakausējuma virsmas var izmantot ALLOY PRIMER. Skatiet ALLOY PRIMER lietošanas instrukcijas.

**B-3. Šķirces un piederumu sagatavošana**

Skatiet sadalu "A-6".

**B-4. Protēzes restaurācijas cementēšana**

(1) Ar sajauktu pastu pārklājiet visu protēzes restaurācijas sasaistes virsmu.

(2) Novietojiet protēzes restaurāciju uz implantāta balsta vai karkasa.

**B-5. Cementa pārpalkuma noņemšana un noslēdošā cietināšana**

**B-5-a. Toniem Universal (A2), Clear, Brown (A4) vai White:**

(1) Nonemiet visu cementa pārpalkumu. Skatiet sadalu "A-8-a (1)".

(2) Noslēgumā cietiniet cementu, izmantojot vienu no divām turpmāk minētajām metodēm:

**Necaurspīdīgas protēzes restaurācijas (piem., metāla kroni):**

Ľaujiet cementam sacietēt ķīmiski, atlaujot tam cietēt pēc novietošanas uz protēzes restaurācijas. Skatiet zemāk redzamo tabulu.

3. tabula: Cietēšanas laiks (protēzes restaurāciju cementēšanai uz implantāta balstiem un karkasiem)

Noslēdošā cietināšana pēc restaurācijas novietošanas	
pašcietēšana (37°C/ 99°F)	5 min
pašcietēšana (23°C/ 73°F)	10 min

**Caurspīdīgas protēzes restaurācijas (piem., keramiskas inlejas):**

Visu protēzes restaurācijas virsmu cietiniet ar gaismu, izmantojot polimerizācijas ierīci. Ja ar gaismu cietināmā virsma ir lielāka nekā gaismas izejas atvere, sadaliet apstrādes procesu vairākos posmos.

Apstipriniet cietēšanas laiku, izmantojot 1. tabulu.

**B-5-b. Tonim Opaque:**

(1) Apstrādājiet cementa pārpalkumu. Skatiet sadalu "A-8-b(1)".

(2) Ľaujiet cementam sacietēt ķīmiski, atlaujot tam cietēt pēc novietošanas uz protēzes restaurācijas. Skatiet 3. tabulu.

**C. III standarta procedūra (sadalias "Indikācijas" [5] punkts)**

[5] Sakņu tapu un stumbru cementēšana

**C-1. Kavītātes sagatavošana un stumbra vai tapas sākotnējā izmēģināšana**

(1) Sagatavojet endodontiski piepildītos saknes kanālus tapas vai stumbra ievietošanai parastajā veidā.

Nodrošiniet mitruma kontroli, izmantojot koferdamu.

(2) Veiciet atbilstoša biezuma stumbra vai sakņu tapas (piem., PANAVIA POST) sākotnējo izmēģināšanu sagatavotajā kavītātē. Pēc nepieciešamības tapu nogrieziet un apgrieziet. Ar etanolā piesūcinātu marles tamponu vai vates plāksnīti notīriet visus netīrumus no stumbra vai tapas virsmas.

**C-2. Stumbra vai tapas apstrāde ar strūklu**

Stumbru vai tapu apstrādājiet ar strūklu saskaņā ar darbību "A-3". Stikla šķiedru tapas nedrīkst apstrādāt ar strūklu, jo tā var radīt bojājumus.

**C-3. Stumbra vai tapas apstrāde**

**Metāla stumbram un metāla tapai:**

Uz stumbra vai tapas virsmas ar aplikatora birstīti uzklājiet CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Pēc uzklāšanas pietiekami nožāvējiet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu.

**[PIEZĪME]**

Optimala rezultāta sasniegšanai CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS vietā uz dārgmetāla sakausējuma virsmas var izmantot ALLOY PRIMER. Skatiet ALLOY PRIMER lietošanas instrukcijas.

**Sveku stumbram, stikla šķiedras tapai un keramiskai tapai:**

(1) Uz stumbra vai tapas vīrmas uzklājiet K-ETCHANT Syringe. Ľaujiet gelam 5 sekundes darboties, tad to nomazgājiet un nožāvējiet.

(2) Uz stumbra vai tapas virsmas ar aplikatora birstīti uzklājiet CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS. Pēc uzklāšanas pietiekami nožāvējet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu.

#### C-4. Tooth Primer lietošana

- (1) Ar aplikatora birstīti uzklājiet Tooth Primer uz saknes kanāla un kavītātes sienīnās un laujiet šim produktam 20 sekundes darboties. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai novērstu siekalu vai eksudātu saskari ar apstrādātajām virsmām.
- (2) Ar papīra uzugali uzņemīgi nonemiet visu lieko Tooth Primer šķidrumu no zoba kanāla vai kavītātes, it sevišķi no kavītātes stūriem un saknes kanāla iekšpusē.
- (3) Pietiekami nožāvējet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu. Lai novērstu Tooth Primer šķidruma dispersiju, izmantojiet vakuumu aspiratoru.

#### C-5. Šķircles un piederumu sagatavošana

Skatiet sadaļu "A-6".

#### C-6. Stumbra vai tapas ievietošana

- (1) Ar sajauktu pastu pārklājiet visu stumbra vai tapas adhēzijas virsmu vai visu zoba virsmu kavītātes iekšienē. Ja pastu izmanto tieši kavītātē, (2) darbība ir jāsāk 60 sekunžu laikā no cementa uzklāšanas brīža.
- (2) Stumbru vai tapu nekavējoties ievietojiet kavītātē ar vieglu vibrējošu kustību, lai novērstu gaisa burbuļu ieklūšanu sakņu kanālos.

#### C-7. Cementa pārpalkuma apstrāde

*Stumbriem:*

Skatiet sadaļu "A-8-b (1)" vai "A-8-b (1)".

*Sakņu tapām:*

Izmantojot aplikatora birstīti, cementa pārpalkumu izkliedējet pa kroņa pamatni un tapas galviņu.

#### C-8. Cietināšana

Stumbra vai tapu malas cietiniet ar gaismu. Skatiet 1. tabulu sadaļā "A-8".

Toņa Opaque gadījumā laujiet cementam sacietēt ķīmiski, atļaujot tam pēc novietošanas uz stumbra vai tapas cietēt 3 minūtes.

#### C-9. Sagatavošanās noslēguma restaurācijai

*Stumbriem:*

Novietojiet stumbru tam paredzētajā vietā uz apmēram 6 minūtēm, un pirms balsta zoba sagatavošanas pārliecinieties, vai cements ir pilnīgi sacietējis.

*Sakņu tapām:*

Pēc sakņu tapas ievietošanas ievietojiet stumbra veidošanas kompozītsveķus, ievērojot lietošanas instrukcijas noteikto.

Balsta zobu sagatavojet 6 minūtes pēc saknes tapas ievietošanas.

### D. IV standarta procedūra (sadalas "Indikācijas" [6] punkts)

[6] Amalgama saistīšana

#### D-1. Zoba struktūras tīršana

Iztīriet kavītāti un nodrošiniet mitruma kontroli parastajā veidā.

#### D-2. Tooth Primer pielietošana, Šķircles un piederumu sagatavošana

Skatiet sadaļu "A-5" un "A-6".

#### D-3. Amalgamas ievietošana

- (1) Ar sajauktu pastu pārklājiet visu zoba virsmu kavītātes iekšienē. Darbība (2) ir jāsāk 60 sekunžu laikā no cementa uzklāšanas brīža.
- (2) Pulverizētā amalgama ir jākondensē uz vēl nesacietējušās sajauktās pastas. Sakodiena pielāgošanu var veikt parastajā veidā.

#### D-4. Cementa pārpalkuma noņemšana un noslēdzotā cietināšana

Skatiet sadaļu "A-8".

#### [GARANTIJA]

Uzņēmums Kuraray Noritake Dental Inc. aizvieto visus produktus, kas ir izrādījušies bojāti. Uzņēmums Kuraray Noritake Dental Inc. neatbild par tiešiem, netiešiem vai īpašiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar šo produktu uzklāšanu vai izmantošanu, vai arī nespējas tos izmantot. Pirms produktu izmantošanas lietotājam ir jāpārbauda to piemērotība plānotajam izmantošanas mērķim, un lietotājs uzņemas visus ar tiem saistītos riskus un atbildību.

#### [PIEZĪME]

Ja šī izstrādājuma dēļ ir radies nopietns negadījums, ziņojiet par to tālāk norādītajam pilnvarotajam ražotāja pārstāvim un lietotāja/pacienta dzīves vietas valsts uzraudzības iestādei.

#### [PIEZĪME]

„PANAVIA”, „CLEARFIL” un „ESTENIA” ir KURARAY CO., LTD. preču zīmes.  
„KATANA” ir NORITAKE CO., LIMITED., preču zīme.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 **Kuraray Europe GmbH** (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany

 Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-LV

12/2019



# PANAVIA<sup>TM</sup> V5



2°C/  
36°F

CE  
0197

## I. IVADAS

„PANAVIA V5“ yra kibiojo dervinio cemento sistema. „PANAVIA V5“ sudaro cemento pasta („Paste“), „Try-in Paste“, „Tooth Primer“, „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ ir „K-ETCHANT Syringe“. „Paste“ yra dvigubo kietėjimo (kietinamas šviesa ir (arba) savaime kietėjantis), išskiriantis fluorą, rentgenokontrastiškas dervinis cementas, skirtas restauracijoms iš keramikos (ličio disilicato, cirkonio ir t. t.), hibridinės keramikos (pvz., „ESTENIA C&B“), dervinių kompozitų ir metalo. Jis tiekiamas automatinio maišymo dozavimo sistemoje, kuri sumaišo vienodą dvių komponentų kiekį. Jo galima įsigyti tokią 5 atspalvių: „Universal“ (A2), „Clear“, „Brown“ (A4), „White“ ir „Opaque“. Dėl savo didelio neskaidrumo atspalvis „Opaque“ galutiniam kietinimui turėtų būti kietinamas savaime. „Try-in Paste“ atspalvio pritaikymo medžiaga, kurios spalva ir permatomumas yra maždaug tokis pat, kaip ir sukietėjusio pastos mišinio. „Tooth Primer“ savaiminio danties struktūros ēsdinimo gruntas, pagreitinantis pastos polimerizaciją. „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ yra universalus odontologinis protezinis gruntas, sudarantis sustiprą klijavimo paviršių keramikai, hibridinei keramikai, derviniams kompozitui ir metalui. „K-ETCHANT Syringe“ yra gelinis ėsdiklis, kurio sudėtyje yra 35% fosforo rūgšties vandeninio tirpalio ir koloidinio silicio dioksido. „PANAVIA V5“ pasižymi spalviniu stabilumu, o jos rentgenokontrastiškumas yra lygus arba didesnis nei 1 mm aliuminio. Matinis atspalvis klasifikuojamas kaip 2 tipo „1 klasės“ medžiaga, o kiti atspalviai klasifikuojami kaip 2 tipo „3 klasės“ medžiaga pagal ISO4049.

## II. INDIKACIJOS

„PANAVIA V5“ indikuotas šiemis naudojimo atvejams:

- [1] Vainikelių, tiltų, īklotų ir užklotų cementavimas
- [2] Venyrų cementavimas
- [3] Adhezinių tiltų arba sių cementavimas
- [4] Protezinų restauracijų ant implantų atramų ir karkasų cementavimas
- [5] Kaiščių ir kulčių cementavimas
- [6] Amalgamos surišimas

## III. KONTRAINDIKACIJOS

Pacientai, kuriems prieš tai pasireiškė per didelis jautrumas metakrilatų monomerams.

## IV. GALIMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI

- [1] Produktui patekus ant burnos gleivinės, dėl baltymų koaguliacijos ji gali pabalti. Paprastai tai yra laikinas reiškinys, išnykstantis per kelias dienas. Nurodykite pacientui, kad valydamas danties jis stengtysi nedirginti šios srities.
- [2] „K-ETCHANT Syringe“ dėl savo cheminės sudėties gali sukelti uždegimą ir eroziją. Saugokitės, kad produkto nepatektų ant odos arba į akis.

## V. NESUDERINAMUMAS

- [1] Pulpai apsaugoti arba laikinam hermetizavimui nenaudokite medžiagą, kurių sudėtyje yra eugenolio, nes dėl eugenolio gali atsirasti spalvos pokyčių ir sulėtėti kietėjimo procesas.
- [2] Nenaudokite hemostatikų su geležies junginiiais, nes šios medžiagos gali pakanki sukritimui ir dėl likusių geležies jonų gali atsirasti danties pakraščių ar aplinkinių dantenų spalvos pakitimų.
- [3] Kariozinėms ertmėms valyti nenaudokite vandenilio peroksido tirpalą, nes jis gali sumažinti sukritimo su danties kietajai medžiaga jégą.

## VI. ATSARGUMO PRIEMONĖS

### 1. Saugos nurodymai

1. Šio produkto sudėtyje yra medžiagų, galinčių sukelti alerginių reakcijų. Nenaudokite produkto, jei yra žinomas paciento didelis jautumas metakrilato monomerams arba kitiams komponentams.

2. Jei pacientui atsirastų per didelio jautrumo reakcijos, pvz., bérimas, egzema, uždegiminiai reiškiniai, pūliniai, patinimai, niežtėjimas arba tirpimas, nebenaudokite produkto ir pasikonsultuokite su gydytoju.
3. Saugantis, kad neišsiivystytų padidėjės jautumas, venkite tiesioginio kontakto su oda ir (arba) minkštasis audiniai. Naudodamis produkta mūvėkite pirštinėmis arba imkitės tinkamų atsargumo priemonių.
4. Saugokite, kad produkto nepatektų ant odos arba į akis. Prieš naudodamis produkta, uždenkite paciento akis rankšluosčiu arba apsauginiais akiniais, kad apsaugotumėte nuo tiškalų.
5. Jei produktas susiliečia su žmogaus audiniais, reikia įmtis šių priemonių.  
<Jei produkto pateko į akį.>  
Akį tuoj pat praplaukite dideliu kiekiu vandens ir pasikonsultuokite su gydytoju.  
<Jei produkto pateko ant odos arba burnos gleivinės.>  
Tuo pat nušluostykite sričių alkoholiu sudrékintu vatos tamponu arba marle ir nuskalauskite dideliu kiekiu vandens.
6. Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad pacientas netyčia neprarytų produkto.
7. Nenaudokite pakartotinai maišymo antgalio, endodontinio antgalio, adatos antgalio ir aplikatorius teptuko, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo. Jie yra vienkartinio naudojimo ir panaudojus juos reikia išmesti.
8. Šalinkite ši produkta kaip medicinines atliekas, kad išvengtumėte infekcijos. Adatos antgalį draudžiama šalinti be dangtelio, nes priešingu atveju galima susižeisti.

### 2. Atsargumo priemonės naudojant ir apdrojant

【Iprastinės atsargumo priemonės】

1. Produkta leidžiama naudoti tik skyriuje [II. INDIKACIJOS] įvardytais naudojimo atvejais.
2. Ši produkta gali naudoti tik odontologijos specialistai.
3. Nenaudokite šio produkto kaip laikinojo cemento. Ši medžiaga yra sukurta būti naudojama kaip nuolatinis cementas.
4. Švarumui ir sausumui užtikrinti naudokite koferdama.
5. Šalia pulpos esančioje ertmėje arba atvejais, kai pulpa netyčia atidengiama, naudokite pulpos padengimo medžiagą.
6. Jei buvo naudojamos laikinosios medžiagos, kurių sudėtyje yra tanino arba magnio, kad neatsirastų spalvos pokyčių būtinai visiškai jas pašalinkite.
7. Jei naudojami hemostatikai su aluminio chloridu, kiek įmanoma sumažinkite jų kiekį ir saugokite, kad jų nepatektų ant sukritimo paviršiaus. To nepaisant gali susilpnėti surišimo su danties struktūra stipris.
8. Kad apsaugotumėte nuo blogo sukritimo, ruošdami ertmę visiškai pašalinkite pamušaines medžiagas ir laikinojo sandarinimo priemones.
9. Nemaišykite produkto su kitomis odontologinėmis medžiagomis.
10. Jei šio produkto indai ir (arba) instrumentai apsigadina, saugokitės, kad nenukentėtumėte, ir tuoju pat nutraukite naudojimą.
11. Nenaudokite to paties aplikatorius teptuko ir „Tooth Primer“, ir „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ tepti.

### 【Paste】

1. Dėl savo mažo kietinimo gylio atspalvis „Opaque“ galutiniam kietinimui turėtų būti kietinamas savaime. Protezinės restauracijos kraštus galima kietinti šviesa.
2. „Paste“ reikia sunaudoti per 2 minutes nuo išspaudimo.
3. Jei pasta susiliečia su „Tooth Primer“, jos polimerizacija pagreitėja. Procedūrą reikia užbaigti per toliau pateiktoje lentelėje nurodytą darbo laiką. Jei cementuojami keli venyrų, „Paste“ vienu kartu reikia tepti tik ant vieno venyro.

„Paste“ kietėjimo laikas burnoje (prie 37 °C, po kontakto su „Tooth Primer“)

Darbo laikas	60 sekundžių
Kietėjimo laikas	3 minutės

4. Būkite atsargūs, kad išvengtumėte bereikalingo tiesioginių saulės spinduliu arba darbinės šviesos poveikio. „Paste“ sudėtyje yra kietinimo šviesa katalizatoriaus, kuris yra labai fotoreaktyvus. Cementuodamis pareguliuokite odontologinio šviestuovo kampą ir (arba) atstumą, kad sumažintumėte į burnos ertmę patenkančios šviesos intensyvumą ir apsaugotumėte pastą nuo pirmalaikės polimerizacijos.
5. Nenaudokite „Lentulo“ spiralės pastai į šaknies kanalą įvesti.
6. Jei norite į vieno danties kanalus įstatyti kelis odontologinius kaiščius, pirmiausia į šaknies kanalą iki galos įstatykite vieną kaištį, ir tik tada imkitės kito. Saugokite, kad cemento perteklius nepatektų į kitą šaknies kanalą.

- Dozuodami cementą burnoje maišymo antgaliu arba endodontiniu antgaliu būkite atsargūs, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo. Uždenkite visą švirkštą vienkartiniu plastikiniu apdangalu, kad jis neužsiterštu seilėmis ir krauju. Prieš ir po naudojimo dezinfekuokite švirkštą nuvalydami ji su sugeriančiu vatos tamponu, suvilgytu alkoholiu.
- Perteklinį cementą galima pašalinti, jei 3–5 sekundes pakietinus šviesą. Šalindami perteklinį cementą, prilaikykite restauraciją vietoje, kad jos netycia nepakeltumėte, nes gali būti likę nepakankamai sukietėjusio cemento.

#### **[Try-in Paste]**

- „Try-in Paste“ turi būti naudojama tik „PANAVIA V5 Paste“ atspalvio tikimui patikrinti.
- „Try-in Paste“ nekietėja. Nenaudokite jos restauracijoms cementuoti.
- Ant „Try-in Paste“ švirkšto galiuko gali pasirodyti permatomo skysčio. Jei yra tokio permatomo skysčio, ji reikia išspausti ir išmesti, nes atsiskyręs skystis gali trukdyti pritaikyti atspalvį.
- Atspalvi pasitelkiant „Try-in Paste“ reikėtų taikyti naudojant maždaug tokio paties „Try-in Paste“ storio sluoksnį, kaip ir kietėjančio cemento.
- Kad nepakenktų sukičimui, po naudojimo rüpeštingai nuplaukite „Try-in Paste“ nuo restauracijos ir danties paviršiaus vandeniu.

#### **[Tooth Primer]**

- Sunaudokite per 5 minutes nuo dozavimo.
- Nenaudokite implantų atramų, karkasų ir protezinių restauracijų (ijklotų, užklotų, vainikelių, tiltų ir venyru) paviršiaus apdorojimui. Pastos polimerizacija pagreitėja ir darbo laikas bus nepakankamas.
- Naudokite tik su „PANAVIA V5 Paste“. **Nenaudokite** kartu su kitais derviniais cementais (pvz., „PANAVIA F 2.0“ arba „CLEARFIL ESTHETIC CEMENT“).
- Pakankamai išvalykite kariozinę ertmę, kad išvengtumėte surišimo trūkumą. Jei sukičimo paviršius užterštas seilėmis arba krauju, ji rüpeštingai nuplaukite ir išdžiovinkite. Tada užtepkite „Tooth Primer“ iš naujo.

#### **[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

- „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ reikia naudoti tuoju po dozavimo. „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ sudėtyje yra lakaus etanolio. Tirpikliui išgaravus, klampa padidėja, ir tai gali pasunkinti déjimą.
- Klijuokite (arba cementuokite) netrukus po to, kai tik apdorojate paviršių su „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“.
- Jei apdorotas paviršius užsiteršia seilėmis arba krauju, nuplaukite ji vandeniu, išdžiovinkite, nuvalykite su „K-ETCHANT Syringe“ ir apdorokite iš naujo.

#### **[K-ETCHANT Syringe]**

- Saugokite, kad neužterštumėte jo seilėmis ar krauju. Jei apdorota vieta užteršiama, apdorokite ją pakartotinai.
- Saugokite kryžminio užteršimo. Prieš ir po naudojimo dezinfekuokite švirkštą nuvalydami ji su sugeriančiu vatos tamponu, suvilgytu alkoholiu. Uždenkite visą švirkštą vienkartiniu plastikiniu apdangalu, kad jis neužsiterštu seilėmis ir krauju.
- Jei produkto pateko ant drabužių, nuplaukite juos vandeniu.
- Po kiekvieno naudojimo nuimkite adatos antgalį nuo švirkšto ir nedelsdami tvirtai užsukite švirkštą gaubtelį.
- Gvybingo dentino ésdinimas gali sukelti pooperacinių jautrumą.

#### **[Polimerizacijos prietaisas]**

- Naudokite ji vadovaudamiesi odontologinio polimerizatoriaus naudojimo instrukcija.
- Nežiūrėkite į šviesos šaltinį. Rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.
- Dél mažo šviesos intensyvumo blogėja sukimimas. Patikrinkite lempos naudojimo trukmę ir polimerizacijos šviesolaidžio švarumą. Rekomenduojama nurodytais laiko intervalais tikrinti kietinimo šviesos intensyvumą atitinkamu fotometru.
- Polimerizacijos prietaiso šviesos anga turi būti laikoma vertikaliai ir kuo arčiau cemento paviršiaus. Jei reikia polimerizuoti didelį cemento paviršių, patariama suskirstyti sritį į kelias dalis ir kiekvieną dalį polimerizuoti atskirai.
- Prieš naudodami produktą, patikrinkite pastos mišinio kietėjimui būtinas sąlygas, vadovaudamiesi šioje naudojimo instrukcijoje nurodyta kietinimo šviesa trukme.

#### **3. Atsargumo priemonés sandéliojojant**

- Sunaudokite produktą iki nurodytos ant pakuočės tinkamumo naudoti datos.
- Nenaudojamą „Paste“, „Tooth Primer“ ir „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ reikia laikyti šaldytuve (2–8 °C / 36–46 °F) ir prieš naudojant 15 minučių palaikyti kambario temperatūroje, kad būtų

- atkurtas jos normalus klampumas ir kietinimo savybės. Nenaudojamą „Try-in Paste“ ir „K-ETCHANT Syringe“ reikia laikyti 2–25 °C / 36–77 °F temperatūroje.
- Produktą būtina saugoti nuo itin didelio karščio, tiesioginių Saulės spindulių ir liepsnos.
  - Išstumė iš buteliuko arba švirkšto skysčio arba pastos, kuo greičiau vėl uždékite ant buteliuko arba švirkšto dangtelį. Taip apsaugosite, kad neišgaruočių ląkūs komponentai.
  - Produktą būtina laikyti saugioje, tik odontologams pasiekiamoje vietoje.

#### **VII. KOMPONENTAI**

Kiekio ir sudėties informacija pateikta ant pakuočės išorės.


<Pagrindinės sudedamosios dalys.>

- 1) Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque
  - (1) Paste A
    - Bisfenolio A diglicidilo metakrilatas (bis-GMA)
    - Trietilenglikolio dimetakrilatas (TEGDMA)
    - Hidrofobinis aromatinis dimetakrilatas
    - Hidrofilinis alifatinis dimetakrilatas
    - Iniciatorius
    - Spartintuvai
    - Silanuotas bario stiklo užpildas
    - Silanuotas fluoro aluminio silikato stiklo užpildas
    - Koloidinis silicio dioksidas
  - (2) Paste B
    - Bisfenolio A diglicidilo metakrilatas (bis-GMA)
    - Hidrofobinis aromatinis dimetakrilatas
    - Hidrofilinis alifatinis dimetakrilatas
    - Silanuotas bario stiklo užpildas
    - Silanuotas aluminio oksido užpildas
    - Spartintuvai
    - dl-kamparchinonas
    - Pigmentai

Bendras neorganinių užpildų kiekis apie 38 tūr.%.

Neorganinių užpildų dalelių dydis nuo 0,01 µm iki 12 µm.

#### **[Irenginio komponentai:**



- 2) Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque

- Glicerolis
- Silanuotas silicio dioksidas
- Silanuotas koloidinis silicio dioksidas
- Koloidinis silicio dioksidas
- Pigmentai

- 3) Tooth Primer

- 10-metakriloloksidesil-divandenilio fosfatas (MDP)
- 2-hidroksietilo metakrilatas (HEMA)
- Hidrofilinis alifatinis dimetakrilatas
- Spartintuvai
- Vanduo

- 4) K-ETCHANT Syringe

- Fosforo rūgštis
- Vanduo
- Koloidinis silicio dioksidas
- Pigmentas

- 5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

- 3-metakriloksipropilo trimetoksisilanas
- 10-metakriloloksidesil-divandenilio fosfatas (MDP)
- Etanolis

- 6) Priedai

- Mixing tip (Maišymo antgalis)
- Endo tip (S) (Endodontinis antgalis (S))
- Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Adatos antgalis (E)) (skirtas „K-ETCHANT Syringe“)
- Applicator brush (fine <silver>) (Aplikatoriaus teptukas (smulkus <sidabrinis>))
- Mixing dish (Maišymo indas)

#### **VIII. KLINIKINĖS PROCEDŪROS**

##### **A. Standartinė procedūra I ([1], [2] ir [3] indikacijos)**

[1] Vainikelių, tiltų, ijklotų ir užklotų cementavimas

[2] Venyrų cementavimas

[3] Adhezinių tiltų arba sių cementavimas

#### A-1. Paruošto danties valymas (danties, metalo, dervinio kompozito)

Kai cementuojate prie paruošto danties, pašalinkite laikinąjį sandarinimo medžią ir laikinąjį cementą įprastiniu būdu, išvalykite ertmę naudodami drėgmės kontrolės priemonę.

#### A-2. Bandomasis restauracijos pamatavimas ir pritaikymas

- (1) Jei reikia, pamatuokite protezinę restauraciją ir patirkinkite, ar ji tinkaa paruoštam dančiu.
- (2) Jei reikia, uždékite ant restauracijos cementavimo paviršiaus parinkto atspalvį „Try-in Paste“ ir pritirkinkite restauraciją ant paruošto danties. Teptuku pašalinkite „Try-in Paste“ perteklių nuo kraštų. „Try-in Paste“ atspalviai atitinka suklestėjusio cemento („PANAVIA V5 Paste“) atspalvius.
- (3) Patirkinkite, koks atspalvis geriausiai atitinka spalvą, ir nuimkite restauraciją. Vandeniui visiškai nuplaukite f „Try-in Paste“ nuo vidinio restauracijos paviršiaus ir preparuoto danties paviršiaus.

#### A-3. Protezinės restauracijos paviršiaus kondicionavimas

Vadovaukitės restauracijos medžiagos naudojimo instrukcija. Jei specialiųjų instrukcijų nėra, mes rekomenduojame tokią procedūrą ir „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ déjimą:

Jeigu sukibimo paviršius yra iš metalo oksido keramikos (pvz., „KATANA Zirconia“) arba metalo:

- (1) Pašiurkštinkite sukibimo paviršių, 0,1–0,4 MPa oro slėgiu nupūsdami aliuminio milteliais (30–50 µm) (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Oro slėgi ir miltelių smulkumą reikia gerai pritaikyti prie protezinės restauracijos medžiagos ir (arba) formos bei dirbtinių atsarginių, kad būtų išvengta nuskilimų.
- (2) Protezinę restauraciją 2 minutes valykite ultragarsiniame valymo įrenginyje, o po to nudžiovinkite oro srove.

Jeigu sukibimo paviršius yra iš keramikos silicio pagrindu (pvz., tradicinės keramikos, ličio disiliato), hibridinės keramikos arba dervinio kompozito:

Priklasomai nuo restauracijos tipo, gali būti taikomas apdrojimas rūgštimi arba smėliavimu:

- Apdrojimas rūgštimi (pvz., tradicinės keramikos, ličio disiliato):
- (1) Nuėsdinkite sukibimo paviršių hidrofluoro rūgšties tirpalu, vadovaudamiesi restauracijos medžiagos naudojimo instrukcija, arba padenkite sukibimo paviršių „K-ETCHANT Syringe“ ir palikite veikti 5 sekundes.
  - (2) Nuplaukite sukibimo paviršių vandeniui ir išdžiovinkite.

Apdrojimas smėliavimu (pvz., dervinio kompozito):

- (1) Pašiurkštinkite sukibimo paviršių, 0,1–0,2 MPa oro slėgiu nupūsdami aliuminio milteliais (30–50 µm) (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). Oro slėgi ir miltelių smulkumą reikia gerai pritaikyti prie protezinės restauracijos medžiagos ir (arba) formos bei dirbtinių atsarginių, kad būtų išvengta nuskilimų.
- (2) Protezinę restauraciją 2 minutes valykite ultragarsiniame valymo įrenginyje, o po to nudžiovinkite oro srove.

#### A-4. „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ déjimas ant protezinės restauracijos

- (1) Jei sukibimo paviršius yra iš dervinio kompozito, užtepkite ant surišimo paviršiaus „K-ETCHANT Syringe“ ir palikite veikti 5 sekundes, tada nuskalaukite ir išdžiovinkite.
- (2) Aplikatoriaus teptuku užtepkite „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ ant restauracijos sukibimo paviršiaus. Užtepe išdžiovinkite visą sukibimo paviršių pūsdami silpna oro be alyvos srove.

[PASTABA]

Optimaliam rezultatui pasiekti ant tauriojo metalo lydinio paviršiaus vietoj „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ galima naudoti „ALLOY PRIMER“. Vadovaukitės „ALLOY PRIMER“ naudojimo instrukcija.

#### A-5. „Tooth Primer“ uždėjimas ant paruošto danties

Priklasomai nuo sukibimo paviršiaus tipo ir (arba) procedūros, prieš dėdami „Tooth Primer“ atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Emalio paviršiaus ésdinimas (pasirinktinai, bet būtina, dedant venyrus ir adhezinius tiltus):

Kliniškai tinkamas sukibimas, naudojant „Tooth Primer“,

pasiekiamas be atskiro prieš tai atliekamo ésdinimo fosforo rūgštimi.

Jei sukiabimo paviršius yra nešliuotas emalis arba jeigu cementuojamas adhezinis tiltas arba venyrai, tik ant emalio paviršiaus užtepkite „K-ETCHANT Syringe“ ir palikite veikti 10 sekundžių; tada nuplaukite ir nudžiovinkite.

- (1) Aplikatoriaus teptuku užtepkite „Tooth Primer“ ant viso paruošto danties (danties, metalo, dervinio kompozito) ir palikite veikti 20 sekundžių. Saugokite, kad ant apdoroto paviršiaus nepatektų seilių arba išskyru.
- (2) Vatos tamponu rūpestingai nuvalykite nuo paruošto danties, o ypač nuo krašto peties ir paruošto danties kampų, bet kokį „Tooth Primer“ skygio perteklių.
- (3) Kruopščiai gerai išdžiovinkite visą sukiabimo paviršių pūsdami silpna oro be alyvos srove. Kad „Tooth Primer“ skydis nesitaškytų, naudokite siurbuką.

#### A-6. Švirkštų ir priedų paruošimas

- (1) Iprastiniu būdu pritvirtinkite prie „PANAVIA V5 Paste“ švirkšto maišymo antgalį arba endodontinių antgalų.

#### [ISPĖJIMAS]

Prieš tvirtindami maišymo antgalį arba endodontinių antgalų išspausti nedidelį dviejų pastų kiekį ir įsitikinkite, kad pro abi švirkšto angas dozuojamas vienodas kiekis; po to jas išmeskite. Jei naudojamas pastų kiekis bus nevienodas, polimerizacija gali būti bloga.

#### [PASTABA]

- Po naudojimo švirkštą reikia laikyti su uždėtu gaubteliu. Prieš dėdami gaubtelį ant švirkšto prieš ji padedant įsitikinkite, kad gaubtelyje nėra pastos.
- Keisdami seną maišymo antgalį arba endodontinių antgalų nauju, pasukite jį per 1/4 apskokus priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi ir sulygiuokite maišymo antgalio arba endodontinio antgalio iškyšas su įrantomis ant švirkšto. Nuimkite jį nuo švirkšto sukdami ir spausdami žemyn.
- Jei pasta suklestėjo ir tapo sunku išspausti iš švirkšto sumaišytą pastą, tinkamu instrumentu pašalinkite suklestėjusią pastą.
- Keisdami endodontinio antgalio kryptį, sukite galinį priedą ir saugokite, kad nesulenktumėte plono dozavimo antgalio.

#### A-7. Protezinės restauracijos cementavimas

- (1) Uždékite sumaišytos pastos ant viso protezinės restauracijos sukiabimo paviršiaus ir viso paruošto danties. Jei pasta dedama tiesiai ant paruošto danties burnoje, (2) veiksma turite pradėti per 60 sekundžių nuo pastos uždėjimo.
- (2) Uždékite protezinę restauraciją ant paruošto danties.

#### A-8. Cemento pertekliaus pašalinimas ir galutinis kietinimas

##### A-8-a. Atspalviams „Universal“ (A2), „Clear“, „Brown“ (A4) arba „White“:

- (1) Pašalinkite bet kokį cemento perteklių, naudodami vieną iš šių dviejų metodų:

##### Šalinimo metodas paketinant cemento perteklius:

Keliose vietose paketinkite cemento perteklių šviesa 3–5 sekundes. Prilaikydami protezinę restauraciją reikiamoje vietoje odontologiniu zondu pašalinkite paketintą cemento perteklių. Patartina iš anksto nustatyti cemento pertekliaus kietinimo šviesa laiką, paketinant šviesa šiek tiek pastos ant maišymo plokštelės.

##### Šalinimo mažu šepeteliu metodas:

Visą cemento perteklių, likusį ant kraštų, galima pašalinti mažu šepeteliu.

Odontologiniu polimerizatoriumi šviesa suklestinkite protezinės restauracijos kraštus.

Pasitirkinkite kietinimo laiką pagal 1 lentelę.

[Kietinant restauracijos kraštus, juos galima, vadovaujantis naudojimo instrukcija, padengti apsauginiu geliu (pvz., „PANAVIA F2.0 OXYGUARD II“) ir taip apsaugoti, kad nesusidarytų inhibicinis deguonies sluoksnis.]

- (2) Pabaigoje suklestinkite cementą, naudodami vieną iš šių dviejų metodų:

##### Nepersišviečiančios protezinės restauracijos (pvz., metaliniai vainikėliai):

Leiskite cementui suklesti cheminiu būdu, uždėję protezinę restauraciją palikdami jį kieteti 3 minutes.

Persišviečiančios protezinės restauracijos (pvz., keraminiai įklotai):

Odontologiniu polimerizatoriumi šviesa sukietinkite visą protezinės restauracijos paviršių. Jei plotas, kurį norite kietinti šviesa, yra didesnis nei šviesą spinduliuojantis galas, ekspozicijos procesą padalinkite į kelis etapus. Pasitirkinkite kietinimo laiką pagal tokią lentelę:

1 lentelė. Kietinimo laikas pagal šviesos šaltinio tipą.

Šviesos šaltinio tipas (šviesos intensyvumas)	Kietinimo laikas
Didelio intensyvumo MÉLYNAS LED* (daugiau kaip 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	Du kartus po 3–5 s
MÉLYNAS LED* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogeninė lempa (daugiau kaip 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Kiekvieno polimerizacijos prietaiso efektyvus bangos ilgio diapazonas turi būti 400–515 nm.

\* Emisijos spekto pikas: 450–480 nm.

Darbo laikas ir kietėjimo laikas priklauso nuo aplinkos ir oralinės temperatūros, kaip nurodyta toliau. Jei oralinė temperatūra naudojimo instrukcijoje nenurodyta, laikoma, kad ji yra 37 °C / 99 °F. Atkreipkite dėmesį, kad šis cementas yra dvigubo kietėjimo cementas, todėl yra jautrus dirbtinei ir natūraliai šviesai.

2 lentelė. Darbo laikas ir kietėjimo laikas (metaliniams vainikeliams, tiltams, įklotams, užklotams, venyrami ir adheziniams tiltams cementuoti)

Darbo laikas po pirmojo dozavimo (23 °C / 73 °F)	2 min
Darbo laikas išdėjus pastą į ertmę (37 °C / 99 °F)	60 s
Pakietinimas cemento pertekliui pašalinti	3–5 s
Galutinis kietinimas, uždėjus restauraciją	
Kietinimas šviesa (LED)	10 s *
Savaiminis kietėjimas (37 °C / 99 °F)	3 min

\* Kietinimo laikas, naudojant MÉLYNA LED (šviesos intensyvumas 800–1400 mW/cm<sup>2</sup>).

**A-8-b. Atspalviui „Opaque“**

(1) Visą cemento perteklių, likusį ant kraštų, galima pašalinti mažu šepeteliu.

Odontologiniu polimerizatoriumi šviesa sukietinkite protezinės restauracijos kraštus. Pasitirkinkite kietinimo laiką pagal 1 lentelę.

[Kietinant restauracijos kraštus, juos galima, vadovaujant naudojimo instrukcija, padengti apsauginiu geliu (pvz., „PANAVIA F2.0 OXYGUARD II“) ir taip apsaugoti, kad nesusidarytų inhibicinės deguonies sluoksnis.]

(2) Leiskite cementui sukieteti cheminiu būdu, uždėjė protezinę restauraciją palikdami ji kieteti 3 minutes.

**B. Standartinė procedūra II ([4] indikacija)**

[4] Protezinų restauracijų ant implantų atramų ir karkasų cementavimas

**B-1. Implanto atramos arba karkaso valymas, bandomasis restauracijos pamatavimas ir pritaikymas, protezinės restauracijos paviršiaus kondicionavimas**

Žr. skirsnius „A-1“, „A-2“ ir „A-3“.

**B-2. „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ déjimas**

Aplikatoriaus teptuku užtepkite „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ ant vidinio restauracijos sukibimo paviršiaus ir implanto atramos arba karkaso sukibimo paviršiaus. Užtepę išdžiovinkite visą sukibimo paviršių pūsdami silpna oro be alyvos srove.

**[PASTABA]**

Optimaliam rezultatui pasiekti ant tauriojo metalo lydinio paviršiaus vietoj „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ galima naudoti „ALLOY PRIMER“. Vadovaukitės „ALLOY PRIMER“ naudojimo instrukcija.

**B-3. Švirkštų ir priedų paruošimas**

Žr. skirsni „A-6“.

**B-4. Protezinės restauracijos cementavimas**

(1) Uždékite sumaišytos pastos ant viso protezinės restauracijos sukibimo paviršiaus.

(2) Uždékite protezinę restauraciją ant implanto atramos arba karkaso.

**B-5. Cemento pertekliaus pašalinimas ir galutinis kietinimas**

**B-5-a. Atspalviams „Universal“ (A2), „Clear“, „Brown“ (A4) arba „White“:**

- (1) Pašalinkite visą cemento perteklių. Žr. skirsni „A-8-a (1)“.  
(2) Pabaigoje sukietinkite cementą, naudodami vieną iš šių dviejų metodų:

**Nepersišviečiančios protezinės restauracijos (pvz., metaliniai vainikėliai):**

Leiskite cementui sukieteti cheminiu būdu, uždėjė protezinę restauraciją palikdami ji kieteti. Žr. lentelę toliau.

3 lentelė. Kietėjimo laikas (protezinėms restauracijoms ant implantų atramų ir karkasų cementuoti)

Galutinis kietinimas, uždėjus restauraciją	
Savaiminis kietėjimas (37 °C / 99 °F)	5 min
Savaiminis kietėjimas (23 °C / 73 °F)	10 min

**Persišviečiančios protezinės restauracijos (pvz., keraminiai įklotai):**

Odontologiniu polimerizatoriumi šviesa sukietinkite visą protezinės restauracijos paviršių. Jei plotas, kurį norite kietinti šviesa, yra didesnis nei šviesą spinduliuojantis galas, ekspozicijos procesą padalinkite į kelis etapus. Pasitirkinkite kietinimo laiką pagal 1 lentelę.

**B-5-b. Atspalviui „Opaque“**

- (1) Apdorokite cemento perteklių. Žr. skirsni „A-8-b (1)“.  
(2) Leiskite cementui sukieteti cheminiu būdu, uždėjė protezinę restauraciją palikdami ji kieteti. Žr. 3 lentelę.

**C. Standartinė procedūra III ([5] indikacija)**

[5] Kaiščių ir kulčių cementavimas

**C-1. Ertmés paruošimas ir bandomasis kulties arba kaiščio pamatavimas**

- (1) Iprastiniu būdu paruoškite endodontiniu būdu užplombuotą šaknies kanalą kaiščiu / kulčiu įstatyti. Drégmei kontroliuoti naudokite koferdamą.  
(2) Pabandykite, ar kultis arba odontologinis kaištis (pvz., „PANAVIA POST“) pagal storį tinką paruoštai ertmei. Jei reikia, kaištį nupjaukite ir pritaikykite. Etanolyje sumirkytu marlēs gabaléliu arba vatos tamponu nuvalykite nuo kulties arba kaiščio paviršiaus bet kokius nešvarumus.

**C-2. Kulties arba kaiščio nupūtimas**

Nupūskite kulties arba kaiščio paviršių, kaip nurodyta skirsnyje „A-3“. Stiklo pluošto kaiščių nepūskite, kad nesugadintumėte.

**C-3. Kulties arba kaiščio apdirbimas**

**Metalinei kulčiai arba metaliniam kaiščiui:**

Aplikatoriaus teptuku užtepkite „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ ant kulties arba kaiščio paviršiaus. Užtepę išdžiovinkite visą sukibimo paviršių pūsdami silpna oro be alyvos srove.

**[PASTABA]**

Optimaliam rezultatui pasiekti ant tauriojo metalo lydinio paviršiaus vietoj „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ galima naudoti „ALLOY PRIMER“. Vadovaukitės „ALLOY PRIMER“ naudojimo instrukcija.

**Dervinei kulčiai, stiklo pluošto kaiščiu ir keraminiam kaiščiui:**

- (1) Ant kulties arba kaiščio paviršiaus uždékite „K-ETCHANT Syringe“. Prieš plaudami ir džiovindami, palikite veikti 5 sekundes.  
(2) Aplikatoriaus teptuku užtepkite „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ ant kulties arba kaiščio paviršiaus. Užtepę išdžiovinkite visą sukibimo paviršių pūsdami silpna oro be alyvos srove.

**C-4. „Tooth Primer“ déjimas**

- (1) Aplikatoriaus teptuku užtepkite „Tooth Primer“ ant šaknies kanalo ir ertmés sienelės ir palikite veikti 20 sekundžių. Saugokite, kad ant apdoroto paviršiaus nepatektų seilių arba išskyru.  
(2) Popieriaus gabaléliu rūpestingai nuvalykite nuo šaknies kanalo arba ertmés, o ypač iš ertmés kampų ir šaknies kanalo vidaus, bet kokį „Tooth Primer“ skyssčio perteklių.  
(3) Kruopščiai gerai išdžiovinkite visą sukibimo paviršių pūsdami silpna oro be alyvos srove. Kad „Tooth Primer“ skystis nesitaškytu, naudokite siurbuką.

**C-5. Švirkštų ir priedų paruošimas**

Žr. skirsni „A-6“.

## C-6. Kulties arba kaiščio įdėjimas

- (1) Uždékite sumaišytos pastos ant viso kulties arba kaiščio sukiibimo paviršiaus arba ant viso danties paviršiaus ertmés viduje. Jei pasta dedama tiesiai į ertmę, (2) veiksmą turite pradėti per 60 sekundžių nuo cemento uždėjimo.
- (2) Nedelsdami įstatykite kultį arba kaiščį į ertmę; ji šiek tiek vibruiokite, kad į šaknies kanalą nepatektų oro burbuliukų.

## C-7. Cemento pertekliaus apdorojimas

### Kultims:

Žr. skirsnj „A-8-a (1)“ arba „A-8-b (1)“.

### Odontologiniams kaiščiams:

Aplikatoriaus teptuku išskirstykite cemento perteklių virš viso vainikėlio pagrindo ir kaiščio galvutės.

## C-8. Kietinimas

- Sukietinkite šviesa kulties arba kaiščio kraštus. Žr. 1 lentelę skirsnje „A-8“. Matinio atspalvio cementui leiskite sukietėti cheminiu būdu, įdėjė kultį arba kaiščį palikdami ji kietėti 3 minutes.

## C-9. Paruošimas galutinei restauracijai

### Kultims:

Palikite kultį įstatytą maždaug 6 minutes ir prieš ruošdami atraminį dantį įsitikinkite, kad cementas visiškai sukietėjo.

### Odontologiniams kaiščiams:

Įstatię odontologinį kaiščį, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija uždékite kulties formavimo dervinio kompozito.

Ruoškite atraminį dantį praėjus 6 minutėms nuo odontologinio kaiščio įdėjimo.

## D. Standartinė procedūra IV ([6] indikacija)

### [6] Amalgamos surišimas

#### D-1. Danties struktūros valymas

Įprastiniu būdu išvalykite ertmę ir kontroliuokite drėgmę.

#### D-2. „Tooth Primer“ dėjimas, švirkšto ir priedų paruošimas

Žr. skirsnius „A-5“ ir „A-6“.

#### D-3. Amalgamos įdėjimas

- (1) Uždékite sumaišytos pastos ant viso ant viso danties paviršiaus ertmés viduje. (2) veiksmą turite pradėti per 60 sekundžių nuo cemento uždėjimo.
- (2) Sutrintą amalgamą reikia suspausti ant nesukietėjusios pastos mišinio. Sąkandį šlifuoti galima įprastiniu būdu.

#### D-4. Cemento pertekliaus pašalinimas ir galutinis kietinimas

Žr. skirsnj „A-8“.

### [GARANTIJA]

„Kuraray Noritake Dental Inc.“ pakeičia visus produktus su įrodoma trūkumais. „Kuraray Noritake Dental Inc.“ nepriima atsakomybės už tiesioginius, netiesioginius ir specialius nuostolius arba žalą, atsiradusią dėl produkto taikymo ar naudojimo paskirčiai, kuriai jų negalima naudoti. Naudotojas, prieš naudodamas produktus, privalo patikrinti ir įsitikinti suplanuotas paskirties tinkamumu, ir tam tenka visos su tuo susijusios atsakomybės rizikos.

### [PASTABA]

Jeigu įvyktų su šiuo gaminiu susijęs sunkus incidentas, praneškite apie tai toliau nurodytam gamintojo įgaliotajam atstovui ir šalies, kurioje yra naudotojas / pacientas, saugos kontrolės įstaigoms.

### [PASTABA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“, ir „ESTENIA“ yra registruoti KURARAY CO., LTD. prekių ženklai.  
„KATANA“ yra registruotas „NORITAKE CO., LIMITED.“, prekės ženklas.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



**Kuraray Europe GmbH** (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835

URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

006 1562R587R-LT

12/2019