# Technisches Datenblatt

## FINOSIL 15/ -F15 Dubliersilikon A+B 14200 / 14200P / 14201/ 14213 / 14214

**FINO GmbH**

| | |
|---|---|
| Straße : | Mangelsfeld 18 |
| Ort : | D 97708 Bad Bocklet |
| Telefon : | +49-97 08-90 94 20 |
| Telefax : | +49-97 08-90 94 21 |
| E-Mail : | info@fino.com |
| Internet : | www.fino.com |


## 1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

**Stoffgruppenrelevante Eigenschaften:**

**Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:**
Additionsvernetzendes Dubliersilikon für die dentale Dubliertechnik.

**Empfohlene Einschränkung(en) der Anwendung:**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 2. Gefahrenpiktogramme

**Einstufung / Kennzeichnung:**
Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung (Zubereitung):**
Raumtemperaturvernetzendes Zweikomponentensilikon

**Inhaltsstoff (Bezeichnung):**
---

Zusätzliche Hinweise:
Siehe anliegende Sicherheitsdatenblätter und/oder Gebrauchsanweisung.

## 4. Erscheinungsbild

| | | |
|---|---|---|
| **Aggregatzustand:** | Paste | Komponente: A und B |
| **Farbe:** | weiß /gelb /orange | Komponente: A / B |
| **Geruch:** | schwacher Eigengeruch | Komponente: A und B |
| **Verpackungsart:** | 2x850 / 2x862 / 2x5172 / 2x86 ml | Komponente: A und B |

**Physikalische Daten:**

| Bezeichnung: | Werte: | Einheit: | bei °C: | DIN-/EN-Normen: |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnr. (Verwender) | 15 / F15 | | | |
| Anmischzeit: | 45 | S; | | |
| Anmischzeit unter Vakuum: | ca. 30 | S; | | |
| Verarbeitungszeit: | 6 / 3 | min. | 23 | |
| Endformbarkeit: | nach: 35 / 10 | min. | 23 | |
| Endhärte: | 15 | Shore A | | |
| Mischungsverhältnis: / Komponente: | 1 : 1 | A und B | | |
| Weitere Angaben: | | | | |
| Verformung: | < 0,01 | % | | 24823 |
| Verformung unter Druck: | 19,5 | % | | 24823 |
| Lineare Maßänderung: | < 0,1 | % | | 24823 |
| Reißfestigkeit: | --- | N/mm² | --- | |

## 5. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:**
Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**
Ökologische und ökotoxikologische Untersuchungen über das Produkt liegen nicht vor.

**Toxikologische Angaben :**
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## 6. Ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Stoffe oder Gemische

**Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).**
---

**Wassergefährdungsklasse:**
KBwS-Einstufung WGK-Selbsteinstufung

**Abfallbezeichnung:**

Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## 7. Klassifizierungssystem

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

**Qualitätssicherung:**
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

## 8. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.